



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106842689 A

(43)申请公布日 2017.06.13

(21)申请号 201710199092.4

(22)申请日 2017.03.29

(71)申请人 肇庆端州湖水机电科技有限公司

地址 526020 广东省肇庆市端州区睦岗镇
福兴街36号第一层102卡

(72)发明人 不公告发明人

(51)Int.Cl.

G02F 1/1335(2006.01)

G02F 1/1333(2006.01)


权利要求书2页 说明书12页 附图4页

(54)发明名称

液晶显示面板的制造方法

(57)摘要

本发明公开了一种液晶显示面板的制造方法。该方法包括以下步骤：A、形成彩膜基板；B、形成薄膜晶体管阵列基板；C、将彩膜基板、薄膜晶体管阵列基板叠加组合为一体；D、将液晶层设置于彩膜基板和薄膜晶体管阵列基板之间；E、在彩膜基板和薄膜晶体管阵列基板上分别设置第一、第二偏光板；F、形成背光模组；G、将背光模组设置在第二偏光板背向薄膜晶体管阵列基板的一面；H、将控制电路与背光模组、彩膜基板和薄膜晶体管阵列基板电性连接；彩膜基板中的第一、第二、第三、第四挡光块均设置有卡设凸条，卡设凸条与卡设槽相卡设。本发明能避免色阻块与遮光条分离，从而避免色阻块出现部分剥落的现象。



1. 一种液晶显示面板的制造方法，所述液晶显示面板包括第一偏光板、第二偏光板、彩膜基板、液晶层、薄膜晶体管阵列基板、背光模组和控制电路，其特征在于，所述方法包括以下步骤：

A、形成所述彩膜基板，其中，所述彩膜基板包括第一基板、彩膜层、黑色矩阵层、共通电极层、间隔子组合层、第一配向膜层，所述彩膜层包括红色色阻块、绿色色阻块、蓝色色阻块、白色色阻块；

B、形成所述薄膜晶体管阵列基板；

C、将所述彩膜基板、所述薄膜晶体管阵列基板叠加组合为一体；

D、将所述液晶层设置于所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板之间；

E、在所述彩膜基板背向所述液晶层的一面和所述薄膜晶体管阵列基板背向所述液晶层的一面分别设置所述第一偏光板和所述第二偏光板；

F、形成所述背光模组，其中，所述背光模组包括光源、导光板、反射板、散射板，所述光源设置于所述导光板的一侧边上，所述背光模组用于向由所述第一偏光板、所述彩膜基板、所述液晶层、所述薄膜晶体管阵列基板和所述第二偏光板所组成的整体照射光线；

G、将所述背光模组设置在所述第二偏光板背向所述薄膜晶体管阵列基板的一面；

H、将所述控制电路与所述背光模组、所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板电性连接；

所述步骤A包括：

a1、在所述第一基板上设置所述黑色矩阵层，其中，所述黑色矩阵层包括至少四遮光条；

a2、在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置卡设槽；

a3、在所述第一基板和所述黑色矩阵层上设置所述彩膜层；

a4、在所述彩膜层上依次设置所述共通电极层、所述间隔子组合层、所述第一配向膜层；

所述步骤a3包括：

a31、将所述红色色阻块与所述绿色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上，并构成第一挡光块，所述第一挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述红色色阻块与所述绿色色阻块射向彼此的光线；

a32、将所述绿色色阻块与所述蓝色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上，并构成第二挡光块，所述第二挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述绿色色阻块与所述蓝色色阻块射向彼此的光线；

a33、将所述蓝色色阻块与所述白色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上，并构成第三挡光块，所述第三挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述蓝色色阻块与所述白色色阻块射向彼此的光线；

a34、将所述白色色阻块与所述红色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上，并构成第四挡光块，所述第四挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述白色色阻块与所述红色色阻块射向彼此的光线；

其中，所述第一挡光块、所述第二挡光块、所述第三挡光块、所述第四挡光块均设置有卡设凸条，所述卡设凸条与所述卡设槽相卡设。

2. 根据权利要求1所述的液晶显示面板的制造方法，其特征在于，所述卡设槽的横截面的形状和面积分别与所述卡设凸条的横截面的形状和面积对应。

3. 根据权利要求1所述的液晶显示面板的制造方法，其特征在于，所述卡设槽和所述卡设凸条均为曲线状；

所述步骤a2为：

在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置曲线状的所述卡设槽。

4. 根据权利要求1所述的液晶显示面板的制造方法，其特征在于，所述卡设槽和所述卡设凸条均为折线状；

所述步骤a2为：

在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置折线状的所述卡设槽。

5. 根据权利要求1所述的液晶显示面板的制造方法，其特征在于，在所述步骤a2之后，以及在所述步骤a3之前，所述步骤A还包括：

a5、在所述卡设槽内设置粘胶。

6. 根据权利要求1所述的液晶显示面板的制造方法，其特征在于，所述彩膜基板还包括平坦化层；

在所述步骤a3之后，所述步骤A还包括：

a6、在所述彩膜层和所述黑色矩阵层上设置所述平坦化层。

7. 根据权利要求6所述的液晶显示面板的制造方法，其特征在于，所述步骤a4包括：

a41、在所述平坦化层上设置所述共通电极层。

8. 根据权利要求7所述的液晶显示面板的制造方法，其特征在于，所述步骤a4还包括：

a42、在所述共通电极层上设置所述间隔子组合层，所述间隔子组合层所对应的间隔子组合包括至少两个间隔子。

9. 根据权利要求8所述的液晶显示面板的制造方法，其特征在于，所述步骤a4还包括：

a43、在所述间隔子和所述共通电极层上覆盖所述第一配向膜层。

10. 根据权利要求8或9所述的液晶显示面板的制造方法，其特征在于，所述间隔子包括底座和支撑柱；

所述步骤a42包括：

a421、在所述共通电极层上设置所述底座；

a422、在所述底座上设置所述支撑柱。

液晶显示面板的制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶面板技术领域,特别涉及一种液晶显示面板的制造方法。

背景技术

[0002] 传统的液晶显示面板一般包括彩膜基板、液晶层、薄膜晶体管阵列基板、背光模组。所述彩膜基板、所述薄膜晶体管阵列基板、所述背光模组叠加组合为一体,所述液晶层设置于所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板之间。

[0003] 其中,所述彩膜基板上设置有彩膜层,所述彩膜层由多个色阻块构成,色阻块的至少一部分附着于遮光条中。

[0004] 在实践中,在液晶显示面板受到较大的挤压力时,色阻块很容易于遮光条分离,这会导致色阻块出现部分剥落的现象。

[0005] 故,有必要提出一种新的技术方案,以解决上述技术问题。

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种液晶显示面板的制造方法,其能避免色阻块与遮光条分离,从而避免色阻块出现部分剥落的现象。

[0007] 为解决上述问题,本发明的技术方案如下:

一种液晶显示面板的制造方法,所述液晶显示面板包括第一偏光板、第二偏光板、彩膜基板、液晶层、薄膜晶体管阵列基板、背光模组和控制电路,所述方法包括以下步骤:A、形成所述彩膜基板,其中,所述彩膜基板包括第一基板、彩膜层、黑色矩阵层、共通电极层、间隔子组合层、第一配向膜层,所述彩膜层包括红色色阻块、绿色色阻块、蓝色色阻块、白色色阻块;B、形成所述薄膜晶体管阵列基板;C、将所述彩膜基板、所述薄膜晶体管阵列基板叠加组合为一体;D、将所述液晶层设置于所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板之间;E、在所述彩膜基板背向所述液晶层的一面和所述薄膜晶体管阵列基板背向所述液晶层的一面分别设置所述第一偏光板和所述第二偏光板;F、形成所述背光模组,其中,所述背光模组包括光源、导光板、反射板、散射板,所述光源设置于所述导光板的一侧边上,所述背光模组用于向由所述第一偏光板、所述彩膜基板、所述液晶层、所述薄膜晶体管阵列基板和所述第二偏光板所组成的整体照射光线;G、将所述背光模组设置在所述第二偏光板背向所述薄膜晶体管阵列基板的一面;H、将所述控制电路与所述背光模组、所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板电性连接;所述步骤A包括:a1、在所述第一基板上设置所述黑色矩阵层,其中,所述黑色矩阵层包括至少四遮光条;a2、在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置卡设槽;a3、在所述第一基板和所述黑色矩阵层上设置所述彩膜层;a4、在所述彩膜层上依次设置所述共通电极层、所述间隔子组合层、所述第一配向膜层;所述步骤a3包括:a31、将所述红色色阻块与所述绿色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上,并构成第一挡光块,所述第一挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述红色色阻块与所述绿色色阻块射向彼此的光线;a32、将所述绿色色阻块与所述蓝色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上,并构成第二挡光块,

所述第二挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述绿色色阻块与所述蓝色色阻块射向彼此的光线；a33、将所述蓝色色阻块与所述白色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上，并构成第三挡光块，所述第三挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述蓝色色阻块与所述白色色阻块射向彼此的光线；a34、将所述白色色阻块与所述红色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上，并构成第四挡光块，所述第四挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述白色色阻块与所述红色色阻块射向彼此的光线；其中，所述第一挡光块、所述第二挡光块、所述第三挡光块、所述第四挡光块均设置有卡设凸条，所述卡设凸条与所述卡设槽相卡设。

[0008] 在上述液晶显示面板的制造方法中，所述卡设槽的横截面的形状和面积分别与所述卡设凸条的横截面的形状和面积对应。

[0009] 在上述液晶显示面板的制造方法中，所述卡设槽和所述卡设凸条均为曲线状；所述步骤a2为：在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置曲线状的所述卡设槽。

[0010] 在上述液晶显示面板的制造方法中，所述卡设槽和所述卡设凸条均为折线状；所述步骤a2为：在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置折线状的所述卡设槽。

[0011] 在上述液晶显示面板的制造方法中，在所述步骤a2之后，以及在所述步骤a3之前，所述步骤A还包括：a5、在所述卡设槽内设置粘胶。

[0012] 在上述液晶显示面板的制造方法中，所述彩膜基板还包括平坦化层；在所述步骤a3之后，所述步骤A还包括：a6、在所述彩膜层和所述黑色矩阵层上设置所述平坦化层。

[0013] 在上述液晶显示面板的制造方法中，所述步骤a4包括：a41、在所述平坦化层上设置所述共通电极层。

[0014] 在上述液晶显示面板的制造方法中，所述步骤a4还包括：a42、在所述共通电极层上设置所述间隔子组合层，所述间隔子组合层所对应的间隔子组合包括至少两个间隔子。

[0015] 在上述液晶显示面板的制造方法中，所述步骤a4还包括：a43、在所述间隔子和所述共通电极层上覆盖所述第一配向膜层。

[0016] 在上述液晶显示面板的制造方法中，所述间隔子包括底座和支撑柱；所述步骤a42包括：a421、在所述共通电极层上设置所述底座；a422、在所述底座上设置所述支撑柱。

[0017] 相对现有技术，本发明能避免色阻块与遮光条分离，从而避免色阻块出现部分剥落的现象。

附图说明

[0018] 图1为本发明的液晶显示面板的制造方法的流程图。

[0019] 图2为图1中形成彩膜基板的步骤的流程图。

[0020] 图3为图2中在第一基板和黑色矩阵层上设置彩膜层的步骤的流程图。

[0021] 图4为图2中在彩膜层上依次设置共通电极层、间隔子组合层、第一配向膜层的步骤的流程图。

[0022] 图5为图4中在共通电极层上设置间隔子组合层的步骤的流程图。

具体实施方式

[0023] 参考图1，图1为本发明的液晶显示面板的制造方法的流程图。

[0024] 本发明的液晶显示面板包括第一偏光板、第二偏光板、彩膜基板、液晶层、薄膜晶

体管阵列基板、背光模组和控制电路,所述控制电路与所述背光模组、所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板电性连接。

[0025] 本发明的液晶显示面板的制造方法包括以下步骤:

A(步骤101)、形成所述彩膜基板,其中,所述彩膜基板包括第一基板、彩膜层、黑色矩阵层、共通电极层、间隔子组合层、第一配向膜层,所述彩膜层包括红色色阻块、绿色色阻块、蓝色色阻块、白色色阻块。

[0026] B(步骤102)、形成所述薄膜晶体管阵列基板。

[0027] C(步骤103)、将所述彩膜基板、所述薄膜晶体管阵列基板叠加组合为一体。

[0028] D(步骤104)、将所述液晶层设置于所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板之间。

[0029] E(步骤105)、在所述彩膜基板背向所述液晶层的一面和所述薄膜晶体管阵列基板背向所述液晶层的一面分别设置所述第一偏光板和所述第二偏光板。

[0030] F(步骤106)、形成所述背光模组,其中,所述背光模组包括光源、导光板、反射板、散射板,所述光源设置于所述导光板的一侧边上,所述背光模组用于向由所述第一偏光板、所述彩膜基板、所述液晶层、所述薄膜晶体管阵列基板和所述第二偏光板所组成的整体照射光线。

[0031] G(步骤107)、将所述背光模组设置在所述第二偏光板背向所述薄膜晶体管阵列基板的一面。

[0032] H(步骤108)、将所述控制电路与所述背光模组、所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板电性连接。

[0033] 参考图2,图2为图1中形成彩膜基板的步骤的流程图。

[0034] 所述形成所述彩膜基板的步骤包括:

a1(步骤201)、在所述第一基板上设置所述黑色矩阵层,其中,所述黑色矩阵层包括至少四遮光条。

[0035] a2(步骤202)、在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置卡设槽。

[0036] a3(步骤204)、在所述第一基板和所述黑色矩阵层上设置所述彩膜层。

[0037] a4(步骤206)、在所述彩膜层上依次设置所述共通电极层、所述间隔子组合层、所述第一配向膜层。

[0038] 参考图3,图3为图2中在第一基板和黑色矩阵层上设置彩膜层的步骤的流程图。

[0039] 所述在所述第一基板和所述黑色矩阵层上设置所述彩膜层的步骤包括:

a31(步骤301)、将所述红色色阻块与所述绿色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上,并构成第一挡光块,所述第一挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述红色色阻块与所述绿色色阻块射向彼此的光线;

a32(步骤302)、将所述绿色色阻块与所述蓝色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上,并构成第二挡光块,所述第二挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述绿色色阻块与所述蓝色色阻块射向彼此的光线;

a33(步骤303)、将所述蓝色色阻块与所述白色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上,并构成第三挡光块,所述第三挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述蓝色色阻块与所述白色色阻块射向彼此的光线;

a34(步骤304)、将所述白色色阻块与所述红色色阻块交叠于所述黑色矩阵层上，并构成第四挡光块，所述第四挡光块用于与所述黑色矩阵层共同阻挡所述白色色阻块与所述红色色阻块射向彼此的光线；

所述第一挡光块、所述第二挡光块、所述第三挡光块、所述第四挡光块均设置有卡设凸条，所述卡设凸条与所述卡设槽相卡设。

[0040] 所述卡设槽的横截面的形状和面积分别与所述卡设凸条的横截面的形状和面积对应。

[0041] 所述卡设槽和所述卡设凸条均为曲线状。所述在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置卡设槽的步骤为：

在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置曲线状的所述卡设槽。

[0042] 所述卡设槽和所述卡设凸条均为折线状。所述在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置卡设槽的步骤为：

在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置折线状的所述卡设槽。

[0043] 在所述在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置卡设槽的步骤之后，以及在所述在所述第一基板和所述黑色矩阵层上设置所述彩膜层的步骤之前，所述形成所述彩膜基板的步骤还包括：

a5(步骤203)、在所述卡设槽内设置粘胶。

[0044] 所述彩膜基板还包括平坦化层，在所述在所述第一基板和所述黑色矩阵层上设置所述彩膜层的步骤之后，所述形成所述彩膜基板的步骤还包括：

a6(步骤205)、在所述彩膜层和所述黑色矩阵层上设置所述平坦化层。

[0045] 参考图4，图4为图2中在彩膜层上依次设置共通电极层、间隔子组合层、第一配向膜层的步骤的流程图。

[0046] 所述在所述彩膜层上依次设置所述共通电极层、所述间隔子组合层、所述第一配向膜层的步骤包括：

a41(步骤401)、在所述平坦化层上设置所述共通电极层。

[0047] a42(步骤402)、在所述共通电极层上设置所述间隔子组合层，所述间隔子组合层所对应的间隔子组合包括至少两个间隔子Spacer)。

[0048] a43(步骤403)、在所述间隔子和所述共通电极层上覆盖所述第一配向膜层。

[0049] 参考图5，图5为图4中在共通电极层上设置间隔子组合层的步骤的流程图。

[0050] 所述间隔子包括底座和支撑柱，所述在所述共通电极层上设置所述间隔子组合层的步骤包括：

a421(步骤501)、在所述共通电极层上设置所述底座。

[0051] a422(步骤502)、在所述底座上设置所述支撑柱。

[0052] 通过上述技术方案，本发明能避免色阻块与遮光条分离，从而避免色阻块出现部分剥落的现象。

[0053] 由所述彩膜基板、所述液晶层和所述薄膜晶体管阵列基板组成的液晶盒的边缘部还设置有密封胶，在所述将所述彩膜基板、所述薄膜晶体管阵列基板叠加组合为一体的步骤之前，所述方法还包括以下步骤：

在所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板之间设置所述密封胶。所述密封胶用于对

所述液晶盒进行密封,以将所述液晶分子限制在所述液晶盒内。

[0054] 所述液晶盒包括显示区和非显示区,所述非显示区设置于所述显示区的外侧,所述密封胶设置于所述非显示区处。

[0055] 所述密封胶包括至少四密封分段,至少四所述密封分段首尾相连。

[0056] 所述第二偏光板用于将所述背光模组所提供的所述光线转化为第一线偏振光。

[0057] 由所述彩膜基板、所述液晶层和所述薄膜晶体管阵列基板组成的液晶盒用于将所述第一线偏振光的偏振方向偏转(旋转),以形成第二线偏振光。

[0058] 所述第一偏光板用于透过所述第二线偏振光。

[0059] 所述背光模组还包括背板。所述形成所述背光模组的步骤包括:

在所述背板上设置所述反射板。

[0060] 在所述导光板上设置所述散射板。

[0061] 将所述光源固定在所述背板的侧墙上。所述光源为LED(Light Emitting Diode,发光二极管)灯条,所述LED灯条包括至少两LED发光颗粒。

[0062] 在所述光源与所述侧墙之间设置第一导热胶,所述第一导热胶用于将所述光源的热量传导至所述侧墙中。

[0063] 或者,将所述光源设置在所述反射板上。

[0064] 在所述反射板与所述背板之间设置第二导热胶,所述第二导热胶用于将所述反射板所接收的所述光源的热量传导至所述背板中。

[0065] 将所述导光板设置在所述光源上。

[0066] 所述控制电路包括时序控制器、扫描驱动器和数据驱动器。所述方法还包括以下步骤:

将所述时序控制器与所述扫描驱动器和所述数据驱动器电性连接。

[0067] 将所述扫描驱动器和所述数据驱动器与所述薄膜晶体管阵列基板电性连接。

[0068] 所述薄膜晶体管阵列基板包括像素行组合。所述像素行组合包括至少两像素行,所述像素行包括至少两像素。所述扫描线与所述像素行中的所述像素电性连接。

[0069] 所述方法还包括以下步骤:

将所述扫描线与所述第一驱动芯片电性连接。

[0070] 所述方法还包括以下步骤:

所述扫描线将所述扫描信号传输至所述像素行中的所述像素。

[0071] 所述薄膜晶体管阵列基板还包括像素列组合。所述像素列组合包括至少两像素列,所述像素列包括至少两所述像素。所述数据线与所述数据列中的所述像素电性连接。

[0072] 所述方法还包括以下步骤:

将所述数据线与所述第二驱动芯片电性连接。

[0073] 所述方法还包括以下步骤:

所述数据线将所述数据信号传输至所述像素列中的所述像素。

[0074] 所述薄膜晶体管阵列基板包括第二基板、扫描线组合、第一绝缘层、数据线组合、第二绝缘层、像素、第二配向膜层。所述像素包括薄膜晶体管开关和像素电极。

[0075] 所述方法还包括以下步骤:

在所述第二基板上设置所述扫描线组合,所述扫描线组合包括至少两扫描线。

[0076] 在所述第二基板上设置所述薄膜晶体管开关，所述薄膜晶体管开关包括栅极、半导体层、源极、漏极，所述栅极设置在所述第二基板上，所述栅极与所述扫描线相连。所述半导体层包括非晶硅、多晶硅、铟镓锌氧化物中的至少一种。

[0077] 在所述第二基板上设置所述数据线组合，所述数据线组合包括至少两数据线。

[0078] 在所述第二基板上设置所述像素电极。

[0079] 在所述第二基板上设置所述第二配向膜层。

[0080] 所述薄膜晶体管开关的结构为顶棚结构或底棚(倒棚)结构。相邻两个所述像素的所述薄膜晶体管开关的结构分别为顶棚结构、底棚结构。

[0081] 所述在所述第二基板上设置所述薄膜晶体管开关的步骤为：

在所述第二基板上交错地设置结构为顶棚结构的所述薄膜晶体管开关和结构为底棚结构的所述薄膜晶体管开关。

[0082] 在所述薄膜晶体管开关的结构为顶棚结构的情况下，在垂直于所述第二基板并且自所述第二基板指向所述像素电极的方向上，所述栅极所在的层别位于所述源极和/或所述漏极所在的层别的上方。在所述薄膜晶体管开关的结构为底棚(倒棚)结构的情况下，在垂直于所述第二基板并且自所述第二基板指向所述像素电极的方向上，所述栅极所在的层别位于所述源极和/或所述漏极所在的层别的下方。

[0083] 在所述薄膜晶体管开关的结构为底棚(倒棚)结构的情况下，所述方法还包括以下步骤：

在所述第二基板和所述扫描线和所述栅极上设置所述第一绝缘层。

[0084] 在所述第一绝缘层上设置所述半导体层。

[0085] 在所述第一绝缘层和所述半导体层上设置所述第二绝缘层。

[0086] 在所述第二绝缘层上设置所述源极和所述漏极。

[0087] 在所述第二绝缘层设置第一通孔和第二通孔。

[0088] 分别所述第一通孔和所述第二通孔中设置第一连接线和第二连接线。

[0089] 分别通过所述第一连接线和所述第二连接线将所述源极和所述漏极与所述半导体层相连。

[0090] 将所述数据线与所述源极相连。

[0091] 在所述第二绝缘层上设置所述像素电极。

[0092] 将所述像素电极与所述漏极相连。

[0093] 在所述像素电极上设置所述第二配向膜层。

[0094] 所述像素电极包括主干电极和分支电极，所述主干电极与所述分支电极相连，所述分支电极所在的直线与所述主干电极所在的直线具有预定夹角，所述预定夹角处于5度至85度的范围内。例如，所述预定夹角为5度、8度、11度、14度、17度、20度、23度、26度、29度、32度、35度、38度、41度、44度、47度、50度、53度、56度、59度、62度、65度、68度、71度、74度、77度、80度、83度、85度。

[0095] 所述主干电极包括第一主干部和第二主干部，所述第一主干部和所述第二主干部将像素区域划分为至少四个像素分区，所述分支电极设置在所述像素分区中，所述分支电极的一端与所述第一主干部或所述第二主干部相连，所述分支电极的另一端朝远离所述第一主干部或所述第二主干部的方向延伸。在所述像素分区中，相邻两所述分支电极平行。

[0096] 所述薄膜晶体管阵列基板与所述非显示区对应的位置处设置有至少一第一扇出区和至少一第二扇出区。

[0097] 所述方法还包括以下步骤：

在所述薄膜晶体管阵列基板与所述显示区对应的位置处设置所述扫描线、所述数据线、所述像素。

[0098] 在所述第一扇出区中设置扫描驱动器和第一导线组合。所述第一导线组合包括至少两第一导线。

[0099] 将所述第一导线与所述扫描驱动器和所述扫描线连接。

[0100] 在所述第二扇出区中设置数据驱动器和第二导线组合。所述第二导线组合包括至少两第二导线。

[0101] 将所述第二导线与所述数据驱动器和所述数据线连接。

[0102] 所述薄膜晶体管阵列基板还包括至少一屏蔽电极。所述方法还包括以下步骤：

在所述像素电极的至少一侧设置所述屏蔽电极。

[0103] 所述屏蔽电极可以包围所述像素电极。

[0104] 具体地，所述在所述像素电极的至少一侧设置所述屏蔽电极的步骤为：

在相邻两个像素之间的区域上设置所述屏蔽电极。

[0105] 所述屏蔽电极用于保护与所述屏蔽电极对应的像素中的液晶分子免受相邻的另一个像素的电场作用的影响。也就是说，所述屏蔽电极用于防止相邻的两个像素中的一者对另一者产生的电场干扰。

[0106] 其中，所述屏蔽电极在垂直于所述第二基板并且自所述第二基板指向所述像素电极的方向上与所述像素电极分别位于不同的层别。例如，所述屏蔽电极在垂直于所述第二基板并且自所述第二基板指向所述像素电极的方向上位于所述像素电极的上方或下方。

[0107] 作为一种改进，所述卡设槽位于所述遮光条的顶面的中部。

[0108] 所述形成所述彩膜基板的步骤还包括：

将所述遮光条的侧面设置为曲面，所述曲面为外凸曲面或内凹曲面。所述侧面的表面设置为光滑状，即，所述侧面的表面为光滑面。

[0109] 所述将所述遮光条的侧面设置为曲面的步骤为：

对所述遮光条进行激光切割以形成所述光滑面。

[0110] 所述形成所述彩膜基板的步骤还包括：

在所述侧面的表面上设置透明介质层，所述透明介质层与所述遮光条构成一反光镜，所述反光镜用于将从所述红色色阻块射向所述遮光条的光线反射回所述红色色阻块中，或者用于将从所述绿色色阻块射向所述遮光条的光线反射回所述绿色色阻块中，或者用于将从所述蓝色色阻块射向所述遮光条的光线反射回所述蓝色色阻块中，或者用于将从所述白色色阻块射向所述遮光条的光线反射回所述白色色阻块中。

[0111] 所述透明介质层背向所述遮光条的侧面的表面对包括第一区域和第二区域，所述第一区域位于所述透明介质层靠近所述第一基板的部位，所述第二区域位于所述透明介质层远离所述第一基板的部位。

[0112] 所述形成所述彩膜基板的步骤还包括：

在所述第一区域上设置光线散射部。所述光线散射部用于将所述反射镜所发射的光线

发散。

[0113] 所述在所述第一区域上设置光线散射部的步骤为：

对所述透明介质层喷射酸性雾气，利用所述酸性雾气中的酸性液体颗粒腐蚀所述透明介质层，以形成所述光线散射部。所述酸性雾气为含有所述酸性液体颗粒的气体，所述酸性液体颗粒所对应的酸性液体为硫酸或盐酸。

[0114] 所述在所述第一基板和所述黑色矩阵层上设置所述彩膜层的步骤还包括：

在所述第一挡光块中的所述红色色阻块和所述绿色色阻块之间设置第一活性炭颗粒，所述第一活性炭颗粒用于提高所述红色色阻块和所述绿色色阻块之间的粘附力。

[0115] 在所述第二挡光块中的所述绿色色阻块和所述蓝色色阻块之间设置第二活性炭颗粒，所述第二活性炭颗粒用于提高所述绿色色阻块和所述蓝色色阻块之间的粘附力。

[0116] 在所述第三挡光块中的所述蓝色色阻块和所述白色色阻块之间设置第三活性炭颗粒，所述第三活性炭颗粒用于提高所述蓝色色阻块和所述白色色阻块之间的粘附力。

[0117] 在所述第四挡光块中的所述白色色阻块和所述红色色阻块之间设置第四活性炭颗粒，所述第四活性炭颗粒用于提高所述白色色阻块和所述红色色阻块之间的粘附力。

[0118] 所述第一活性炭颗粒、所述第二活性炭颗粒、所述第三活性炭颗粒、所述第四活性炭颗粒均具有孔隙，所述红色色阻块、所述绿色色阻块、所述蓝色色阻块、所述白色色阻块所对应的材料中的至少一部分嵌入到所述空隙中。

[0119] 所述在所述第一基板和所述黑色矩阵层上设置所述彩膜层的步骤还包括：

在所述红色色阻块、所述绿色色阻块、所述蓝色色阻块和所述白色色阻块中均嵌套网状夹层，所述网状夹层用于提高所述红色色阻块、所述绿色色阻块、所述蓝色色阻块、所述白色色阻块的结构强度，以防止红色色阻块、所述绿色色阻块、所述蓝色色阻块、所述白色色阻块出现部分剥落的现象。

[0120] 所述网状夹层包括透明塑料丝网，所述在所述红色色阻块、所述绿色色阻块、所述蓝色色阻块和所述白色色阻块中均嵌套网状夹层的步骤为：

将所述透明塑料丝网以平坦状、弯折状、曲面状嵌套在所述红色色阻块、所述绿色色阻块、所述蓝色色阻块和所述白色色阻块中。

[0121] 所述透明塑料丝网中的透明塑料丝围成多个网孔，所述透明塑料丝和所述网孔均用于透过射向所述红色色阻块、所述绿色色阻块、所述蓝色色阻块和所述白色色阻块的光线。

[0122] 作为一种替代方案，所述在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置卡设槽的步骤可替代为：

在所述遮光条背向所述第一基板的一面上设置限位孔，所述第一挡光块、所述第二挡光块、所述第三挡光块、所述第四挡光块均设置有限位柱，所述限位柱嵌套于所述限位孔内。

[0123] 所述第一偏光板设置在所述第一基板背向所述彩膜层的一面上。

[0124] 所述方法还包括以下步骤：

在所述第一偏光板的四周边缘处设置第一卡设部。

[0125] 在所述第一基板的四周边缘处设置第二卡设部。

[0126] 其中，所述第一卡设部与所述第二卡设部相卡设。

[0127] 作为一种改进，所述第一偏光板的四周边缘处设置有弯折部，所述第一卡设部设置于所述弯折部的内侧。所述第二卡设部设置于所述第一基板的侧面。

[0128] 在所述像素电极中，所述第一主干部为直线状，所述第二主干部为曲线状或折线状。

[0129] 所述方法还包括以下步骤：

在所述主干电极和所述分支电极的边缘处设置至少两锯齿部，至少两所述锯齿部均匀分布在所述主干电极和所述分支电极的边缘。所述锯齿部用于聚集电荷，以使所述主干电极和所述分支电极中的电荷分布均匀。

[0130] 在所述锯齿部的表面设置疏水材料层，所述疏水材料层用于防止所述锯齿部形成挡光物，其中，所述挡光物是由于所述锯齿部的尖端所聚集的电荷吸引异物而形成的。所述异物例如为所述薄膜晶体管阵列基板在制造过程中所产生的颗粒。防止所述锯齿部聚集异物有利于防止所述液晶显示面板在所述锯齿部处的透光率因所述异物遮挡光线而降低。

[0131] 作为一种改进，所述间隔子的所述底座设置为环状，所述在所述共通电极层上设置所述间隔子组合层的步骤还包括：

在所述底座的中部设置凹洞，所述凹洞的底面为圆曲面。

[0132] 将所述支撑柱的所述第一末端设置在所述凹洞内，所述第一末端也为圆曲面，所述支撑柱的所述第二末端与所述薄膜晶体管阵列基板相接触。

[0133] 所述支撑柱用于在所述液晶显示面板受到挤压作用力时使得所述第二末端在预定范围内绕所述第一末端偏移，从而将所述挤压作用力的至少一部分分解，有利于避免所述挤压作用力集中于所述支撑柱而导致所述支撑柱断裂。

[0134] 所述薄膜晶体管阵列基板还包括至少一承载构件组合，所述承载构件组合包括一主承载构件和至少一备用承载构件。所述备用承载构件置于所述主承载构件的一侧。所述备用承载构件用于在所述支撑柱偏离所述主承载构件所在的位置时对所述支撑柱进行承载。

[0135] 所述方法还包括以下步骤：

在所述薄膜晶体管阵列基板上设置所述主承载构件和所述备用承载构件。

[0136] 作为一种改进，所述液晶显示面板还包括压合构件。

[0137] 所述方法还包括以下步骤：

形成所述压合构件，其中，所述压合构件包括内顶面、内侧面和内底面，所述内顶面、所述内侧面和所述内底面围成一半封闭腔室，所述内顶面设置有第一接触部和第二接触部，所述内底面设置有第三接触部和第四接触部。所述第二接触部位于所述内顶面远离所述内侧面的位置处，所述第一接触部位于所述内侧面和所述第二接触部之间。所述第四接触部位于所述内底面远离所述内侧面的位置处，所述第三接触部位于所述内侧面与所述第四接触部之间。所述第一接触部具有第一柔软度(第一刚性度)，所述第二接触部具有第二柔软度(第二刚性度)，所述第一柔软度大于所述第二柔软度(所述第一刚性度小于所述第二刚性度)。所述第三接触部具有第三柔软度(第三刚性度)，所述第四接触部具有第四柔软度(第四刚性度)。所述第三柔软度大于所述第四柔软度(所述第三刚性度小于所述第四刚性度)。

[0138] 在所述液晶显示面板的四周边缘设置所述压合构件。

[0139] 所述方法还包括以下步骤：

在所述压合构件的所述内侧面、所述内底面与所述背板接触的部位还设置第三导热胶。所述第三导热胶用于将设置于所述液晶显示面板的一侧的所述光源所产生的热量传导至设置于所述液晶显示面板的四周的所述压合构件，以通过所述压合构件从所述液晶显示面板的四个侧面散发所述热量。

[0140] 利用所述压合构件将所述第一偏光板、所述第二偏光板、所述彩膜基板、所述薄膜晶体管阵列基板和所述背光模组压合为一体。其中，所述液晶显示面板的边缘部嵌套于所述半封闭腔室中，所述内顶面与所述第一偏光板相接触，所述内底面与所述背光模组的所述背板相接触。所述第一接触部和所述第二接触部均与所述第一偏光板相接触，所述第三接触部和所述第四接触部均与所述背板相接触。

[0141] 所述第一接触部和所述第三接触部共同用于在所述第二接触部和所述第四接触部对所述液晶显示面板进行压合的过程中使得所述彩膜基板的所述第一基板的边缘部和所述薄膜晶体管阵列基板的所述第二基板的边缘部在预定范围内翘起，从而使得所述第一基板的中部和所述第二基板的中部进一步贴合，即，避免所述第一基板的中部和所述第二基板的中部翘起。

[0142] 所述方法还包括以下步骤：

在所述发光二极管灯条的至少一侧设置反光罩，所述反光罩用于将所述发光二极管灯条所发出的部分光线反射至所述导光板中。

[0143] 将所述反光罩与所述侧墙相固定。

[0144] 在所述反光罩的内表面设置至少两反光鳞片，至少两所述反光鳞片以阵列的形式排列。

[0145] 在所述在所述反光罩的内表面设置至少两反光鳞片的步骤之前，所述方法还包括以下步骤：

制作所述反光鳞片。所述反光鳞片的形状为正多边形。所述反光鳞片的中心部位的厚度大于所述反光鳞片的边缘部位的厚度。所述反光鳞片的表面由至少两个斜面组成，至少两所述斜面环绕所述中心部位以圆周阵列的形式排列。具有所述斜面的所述反光鳞片用于将所述发光二极管灯条所产生的光线从多个角度反射至所述导光板中。

[0146] 所述反光鳞片的表面包括至少三所述环状凹槽，所述环状凹槽环绕所述反光鳞片的所述中心部位，至少三所述环状凹槽的深度自所述反光鳞片的所述中心部位向所述反光鳞片的所述边缘部位逐渐减小或逐渐增大。

[0147] 所述反光罩的内表面设置有至少两第一耦合部，至少两所述第一耦合部以阵列的形式排列，所述反光鳞片的底面设置有第二耦合部。

[0148] 所述在所述反光罩的内表面设置至少两反光鳞片的步骤为：

将所述第一耦合部与所述第二耦合部相耦合。

[0149] 作为一种改进，所述扫描驱动器包括第一驱动芯片组合、第一控制芯片。所述第一驱动芯片组合包括至少两第一驱动芯片，所述第一驱动芯片用于生成扫描信号。

[0150] 所述方法还包括以下步骤：

将所述第一控制芯片与至少两所述第一驱动芯片电性连接。

[0151] 将所述第一控制芯片与所述时序控制器电性连接。

[0152] 所述数据驱动器包括第二驱动芯片组合、第二控制芯片。所述第二驱动芯片组合包括至少两第二驱动芯片，所述第二驱动芯片用于生成数据信号。

[0153] 所述方法还包括以下步骤：

将所述第二控制芯片与至少两所述第二驱动芯片电性连接。

[0154] 将所述第二控制芯片与所述时序控制器电性连接。

[0155] 所述方法还包括以下步骤：

所述时序控制器生成时钟信号，并将所述时钟信号提供给所述扫描驱动器和所述数据驱动器。

[0156] 所述扫描驱动器中的所述第一驱动芯片根据所述时钟信号生成扫描信号。

[0157] 所述数据驱动器中的所述第二驱动芯片根据所述时钟信号生成数据信号。

[0158] 所述控制电路还包括残影清除器。所述方法还包括以下步骤：

将所述残影清除器与所述扫描驱动器和所述数据驱动器电性连接。

[0159] 所述方法还包括以下步骤：

所述残影清除器在所述液晶显示面板处于预定状态时生成残影清除信号，并向所述扫描驱动器和所述数据驱动器提供所述残影清除信号。

[0160] 所述预定状态为所述液晶显示面板的关闭状态或开启状态。

[0161] 所述残影清除器在所述扫描驱动器和所述数据驱动器分别向所述薄膜晶体管阵列基板提供所述扫描信号和所述数据信号之前，向所述扫描驱动器和所述数据驱动器提供所述残影清除信号。

[0162] 所述残影清除信号用于清除所述液晶显示面板残留的影像信号。

[0163] 所述残影清除信号用于开启所述薄膜晶体管阵列基板中的薄膜晶体管开关，以及用于在所述薄膜晶体管开关开启时输入到所述薄膜晶体管阵列基板的所述像素电极中，以改写所述像素电极的所残留的所述影像信号的灰阶值，从而清除所述液晶显示面板中残留的所述影像信号。

[0164] 所述残影清除信号用于使得所述像素电极所残留的所述影像信号所对应的电荷部分消失或被中和，以清除所述液晶显示面板中残留的所述影像信号。

[0165] 作为一种改进，所述液晶显示面板还包括压力传感器。所述方法还包括以下步骤：

将所述压力传感器设置于所述密封胶内。

[0166] 将所述压力传感器与所述控制电路的所述残影清除器电性连接。

[0167] 所述方法还包括以下步骤：

所述压力传感器在感测到第一压力时生成第一感测信号，并在感测到第二压力时生成第二感测信号，并在感测到第三压力时生成第三感测信号，以及在感测到第四压力时生成第四感测信号。其中，所述第一压力是所述彩膜基板对所述密封胶所施加的压力，所述第二压力是所述薄膜晶体管阵列基板对所述密封胶所施加的压力，所述第三压力是在所述液晶层受到挤压时对所述密封胶所施加的压力，所述第四压力是所述液晶显示面板的外部环境对所述密封胶所施加的压力。

[0168] 所述压力传感器向所述残影清除器传输所述第一感测信号、所述第二感测信号、所述第三感测信号和所述第四感测信号。

[0169] 所述残影清除器在接收到所述第一感测信号、所述第二感测信号、所述第三感测

信号和所述第四感测信号时清除所述液晶显示面板残留的影像信号。

[0170] 作为一种改进，所述方法还包括以下步骤：

在所述密封分段内嵌套结构加强构件。所述结构加强构件为球状，所述结构加强构件的材料为金属、玻璃、陶瓷中的任意一种。所述结构加强构件用于加强所述密封分段在所述非显示区处的结构强度，以保持所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板在所述非显示区处的间隔值保持恒定，即，防止所述密封分段因受到挤压而无法使得所述彩膜基板和所述薄膜晶体管阵列基板在所述非显示区处的间隔值保持恒定。

[0171] 作为一种改进，所述背光模组还包括导热管。所述方法还包括以下步骤：

将所述导热管的至少一部分设置在所述侧墙与所述背板的底板之间的连接处。所述导热管用于将所述发光二极管灯条所产生的热量传导至所述背板上，以通过所述背板散发所述热量。

[0172] 在所述侧墙与所述底板之间的连接处设置沟槽。

[0173] 将所述导热管的至少一部分嵌套于所述沟槽内。

[0174] 在所述导热管内设置导热液体，其中，所述导热液体为水或油。

[0175] 综上所述，虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以限制本发明，本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可作各种更动与润饰，因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。




图1




图2




图3




图4




图5

专利名称(译)	液晶显示面板的制造方法		
公开(公告)号	CN106842689A	公开(公告)日	2017-06-13
申请号	CN201710199092.4	申请日	2017-03-29
[标]申请(专利权)人(译)	肇庆端州湖水机电科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	肇庆端州湖水机电科技有限公司		
[标]发明人	不公告发明人		
发明人	不公告发明人		
IPC分类号	G02F1/1335 G02F1/1333		
CPC分类号	G02F1/133528 G02F1/1333 G02F1/133512 G02F1/133514		
外部链接	Espacenet	Sipo	

摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示面板的制造方法。该方法包括以下步骤：A、形成彩膜基板；B、形成薄膜晶体管阵列基板；C、将彩膜基板、薄膜晶体管阵列基板叠加组合为一体；D、将液晶层设置于彩膜基板和薄膜晶体管阵列基板之间；E、在彩膜基板和薄膜晶体管阵列基板上分别设置第一、第二偏光板；F、形成背光模组；G、将背光模组设置在第二偏光板背向薄膜晶体管阵列基板的一面；H、将控制电路与背光模组、彩膜基板和薄膜晶体管阵列基板电性连接；彩膜基板中的第一、第二、第三、第四挡光块均设置有卡设凸条，卡设凸条与卡设槽相卡设。本发明能避免色阻块与遮光条分离，从而避免色阻块出现部分剥落的现象。

