

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2007-279771

(P2007-279771A)

(43) 公開日 平成19年10月25日(2007.10.25)

|                              |                 |             |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| (51) Int.Cl.                 | F I             | テーマコード (参考) |
| <b>G02F 1/1335 (2006.01)</b> | G02F 1/1335 505 | 2H091       |
|                              | G02F 1/1335 520 |             |

審査請求 有 請求項の数 2 O L (全 9 頁)

|            |                              |            |                                                          |
|------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| (21) 出願番号  | 特願2007-195688 (P2007-195688) | (71) 出願人   | 000003193                                                |
| (22) 出願日   | 平成19年7月27日 (2007. 7. 27)     |            | 凸版印刷株式会社                                                 |
| (62) 分割の表示 | 特願2002-99744 (P2002-99744)   |            | 東京都台東区台東 1 丁目 5 番 1 号                                    |
|            | の分割                          | (72) 発明者   | 真銅 英則                                                    |
| 原出願日       | 平成14年4月2日 (2002. 4. 2)       |            | 東京都台東区台東 1 丁目 5 番 1 号 凸版印刷株式会社内                          |
|            |                              | (72) 発明者   | 港 浩一                                                     |
|            |                              |            | 東京都台東区台東 1 丁目 5 番 1 号 凸版印刷株式会社内                          |
|            |                              | (72) 発明者   | 松政 健司                                                    |
|            |                              |            | 東京都台東区台東 1 丁目 5 番 1 号 凸版印刷株式会社内                          |
|            |                              | F ターム (参考) | 2H091 FA02Y FA14Y FA35Y FC02 FC10<br>GA02 GA13 LA12 LA16 |


(54) 【発明の名称】 半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板

## (57) 【要約】

【課題】セルカラーフィルタが多面付けされた半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板を用いて半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタを作製する際各セルカラーフィルタ上に発生する放射状のスジ状ムラを低減できる半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板を提供することを目的とする。

【解決手段】ガラス基板 1 1 上にブラックマトリクス 2 1、ブラック枠 2 2 を形成し、ブラック枠 2 2 間の少なくとも隣接する領域に透明層 3 2 を形成する。ブラックマトリクス 2 1 間に透過領域の着色画素 4 1 t 及び反射領域の着色画素 4 1 r よりなる赤色画素 4 1 R を形成し、同様にして順次緑色画素 4 1 G 及び青色着色画素 4 1 B、透明電極 5 1 を形成して、セルカラーフィルタ 5 0 が多面付けされた半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板を得る。

【選択図】 図 1



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

少なくともブラック枠、ブラックマトリクス、透明パターン層及び赤色、緑色、青色等の着色画素からなるセルカラーフィルタが多面付けされ半透過型液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板であって、  
前記セルカラーフィルタの外枠を構成しているブラック枠間の少なくとも隣接する領域に透明層を設けたことを特徴とする半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板。

## 【請求項 2】

少なくともブラック枠、ブラックマトリクス、透明パターン層及び赤色、緑色、青色等の着色画素からなるセルカラーフィルタが多面付けされ半透過型液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板であって、  
前記セルカラーフィルタの外枠を構成しているブラック枠間の少なくとも隣接する領域にパターン状の透明層を設けたことを特徴とする半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、半透過型カラー液晶表示装置等に用いられるカラーフィルタを作製するための半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

カラー液晶表示装置としては、大きく分けてカラー液晶パネルの主として後方からの照明光によってカラー表示を行う透過型カラー液晶表示装置とカラー液晶パネルの主として前面からの照明光でカラー表示を行う反射型カラー液晶表示装置とがある。

## 【0003】

透過型カラー液晶表示装置は薄型、軽量で、明るく、解像性に優れたカラー表示が可能であり、ノートパソコン等の情報端末のカラー表示装置としてかなり普及している。透過型カラー液晶表示装置はカラー液晶パネルの照明用として後方に光源を備えているため、この光源の電力消費により電池で駆動する携帯情報端末では使用時間が限られていた。

## 【0004】

反射型カラー液晶表示装置は光源を備えていないため、電池の寿命を延ばすことができることから携帯情報端末のカラー表示として期待されているが、屋外等の非常に明るい環境下ではよく見えるが、室内等では明るさ、コントラスト等でカラー表示品質がもう一つという感がある。

## 【0005】

上記、透過型と反射型を兼ね備えたカラー液晶表示装置として半透過型カラー液晶表示装置が開発されており、屋外及び屋内でも一定以上のカラー表示品質を発揮できるため、モバイル機器等のカラー表示装置として期待されている商品である。

## 【0006】

図3は、半透過型カラー液晶表示装置の一例を示す模式構成部分断面図である。  
半透過型カラー液晶表示装置300は、図3に示すように、セルカラーフィルタ60とTFT基板70との間に液晶81を封入してカラー液晶パネルを構成したもので、セルカラーフィルタ60はガラス基板11上にブラックマトリクス21、透明パターン層31、着色画素41及び透明電極51を、TFT基板70はTFT基板上に透明電極71及び反射電極72をそれぞれ形成したものである。

## 【0007】

半透過型カラー液晶表示装置300は、着色画素及びTFT基板の1画素内に透過領域と反射領域を設けて透過型と反射型を兼ね備えた半透過型カラー液晶表示装置を具現化したもので、着色画素41は、透明パターン層31を設けたことで生じる着色画素の膜の大

10

20

30

40

50

小により着色画素の色濃度を制御し、膜厚が厚いことで高い濃度を有する透過領域の着色画素 4 1 t と膜厚が薄いことで低い濃度を有する反射領域の着色画素 4 1 r より構成されている。

一方、T F T 基板 6 0 側では、透過領域の着色画素 4 1 t に対応する位置に透明電極 7 1 を、反射領域の着色画素 4 1 r に対応する位置には反射電極 7 2 を設けている。これによりセルカラーフィルタ 6 0 側から入射した光は反射電極 7 2 で反射されて反射領域の着色画素 4 1 r を経由して観察者に認識される。すなわち、着色画素 4 1 r 領域では反射型カラー液晶表示装置を構成する。一方、T F T 基板 7 0 側から入射した光は透明電極 7 1、透過領域の着色画素 4 1 t を経由して観察者に認識されるため、着色画素 4 1 t 領域では透過型カラー液晶表示装置を構成している。

10

ここで、カラーフィルタの製造にあつては、生産効率を向上させるため、1枚のワーク基板にカラーフィルタを多面付けして作製した後個々のカラーフィルタ、もしくは、表示装置に断裁する方法が主流となっている。

#### 【0008】

以下、ガラス基板にセルカラーフィルタを多面付けしたワーク基板を用いて作製する従来の半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法について説明する。なお、セルカラーフィルタとは、1台の表示装置に組み込まれる1枚のカラーフィルタをいう。図4(a)は、ガラス基板11に従来の半透過型カラー液晶表示装置用セルカラーフィルタ60が多面付けされたワーク基板200の模式平面図を、図4(b)は、図4(a)の模式平面図をB-B'線で切断したセルカラーフィルタ60の模式構成部分断面図を、図5(a)~(f)は、従来の半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法の一例を示すセルカラーフィルタの模式構成部分断面図をそれぞれ示す。

20

#### 【0009】

まず、ガラス基板11上にスパッタリング等にてクロム薄膜を形成し、クロム薄膜をパターンニング処理してブラックマトリクス21及び画素領域の外枠を囲むブラック枠22を形成する(図5(a)参照)。

このブラックマトリクス21は、カラー液晶表示を行う際表示品位のコントラスト向上、不要な部位への光入射を防止するため、各色の着色画素間に設けられる。

#### 【0010】

次に、ブラックマトリクス21が形成されたガラス基板11上に感光性透明樹脂溶液をスピナーにて塗布し、感光性透明樹脂層を形成し、パターン露光、現像等の一連のパターンニング処理を行って、ブラックマトリクス21間の所定位置に透明パターン層31を形成する(図5(b)参照)。

30

この透明パターン層31は、ブラックマトリクス21間に透過領域及び反射領域の着色画素の膜厚を制御し、濃度の異なる着色画素領域を簡易に形成するために設けられているものであって、透明パターン層31上に形成される着色画素膜厚と透明パターン層31両側に形成される着色画素膜厚を変えて、1画素の着色画素濃度を変えるために形成される。透明パターン層31の膜厚はカラーフィルタの種類等により異なるが、2~3.5µm厚程度が一般的である。

#### 【0011】

40

次に、ブラックマトリクス21及び透明パターン層31が形成されたガラス基板11上に赤色顔料を感光性樹脂に分散した赤色感光性レジストをスピナー等により塗布し、赤色感光層を形成し、パターン露光、現像等の一連のパターンニング処理を行って、ガラス基板11上のブラックマトリクス21間の所定位置に赤色着色画素41Rを形成する(図5(c)参照)。

ここで、赤色着色画素41Rは、透明パターン層31の両側に形成された濃度の高い透過領域の着色画素41tと、透明パターン層31上部に形成された濃度の低い反射領域の着色画素41rとで構成されている。

#### 【0012】

次に、ブラックマトリクス21、透明パターン層31及び赤色着色画素41Rが形成さ

50

れたガラス基板 1 1 上に緑色顔料を感光性樹脂に分散した緑色感光性レジストをスピナー等により塗布し、緑色感光層を形成し、パターン露光、現像等の一連のパターニング処理を行って、ガラス基板 1 1 上のブラックマトリクス 2 1 間の所定位置に緑色着色画素 4 1 G を形成する（図 5（d）参照）。

【0013】

次に、ブラックマトリクス 2 1、透明パターン層 3 1、赤色着色画素 4 1 R 及び緑色着色画素 4 1 G が形成されたガラス基板 1 1 上に青色顔料を感光性樹脂に分散した青色感光性レジストをスピナー等により塗布し、青色感光層を形成し、パターン露光、現像等の一連のパターニング処理を行って、ガラス基板 1 1 上の所定位置のブラックマトリクス 2 1 間に青色着色画素 4 1 B を形成する（図 5（e）参照）。

10

【0014】

最後に、ガラス基板 1 1 上の赤色着色画素 4 1 R、緑色着色画素 4 1 G 及び青色着色画素 4 1 B 上に、スパッタリング等により酸化インジウム薄膜からなる透明電極 5 1 を形成して、ガラス基板 1 1 に半透過型カラー液晶表示装置用セルカラーフィルタ 6 0 が多面付けされたワーク基板 2 0 0 を得る。

【0015】

図 6 に、ガラス基板 1 1 上に半透過型カラー液晶表示装置用セルカラーフィルタ 6 0 が多面付けされたワーク基板 2 0 0 の表面状態を模式的に示す模式平面図を示す。図 6 に示すように、上記、多面付け法で作製したセルカラーフィルタ 6 0 の表面には放射状のスジ状ムラ 9 1 が発生する。

20

このスジ状ムラ 9 1 は、上記カラーフィルタ製造工程で赤色、緑色、青色の各着色感光性レジストを塗布する際に発生するもので、今回のような透明パターン層 3 1 を形成した後、各着色感光性レジストを塗布する際にセルカラーフィルタのコーナーからスジ状の塗布ムラが発生し易い。

これは、透明パターン層 3 1 の膜厚が 2 ～ 3 . 5  $\mu\text{m}$  と着色レジスト層の膜厚 1 ～ 1 . 5  $\mu\text{m}$  に対して厚いため、スピコートのような回転塗布で中央に滴下した各着色感光性レジストを基板周辺部に塗り広げる場合透明パターン層 3 1 が障壁になり均一なコーティングができず、塗布ムラが発生すると想定される。

また、着色画素が形成された領域を囲むブラック枠 2 2 が形成されていると、このブラック枠の厚みが障壁となり、塗り広げられたレジストがブラック枠を乗り越える際に不均一に広がりムラが発生することも想定される。

30

この塗布ムラは、カラー液晶表示パネルの表示品位の低下をもたらし、カラーフィルタの生産収率を押し下げる要因となり、問題である。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0016】

本発明は、上記問題点に鑑み考案されたものであり、セルカラーフィルタが多面付けされたワーク基板を処理して半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタを作製する際各セルカラーフィルタ上に発生する放射状のスジ状ムラを低減できる半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板を提供することを目的とする。

40

【課題を解決するための手段】

【0017】

本発明に於いて上記課題を達成するために、まず請求項 1 においては、少なくともブラック枠、ブラックマトリクス、透明パターン層及び赤色、緑色、青色等の着色画素からなるセルカラーフィルタが多面付けされ半透過型液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板であって、

前記セルカラーフィルタの外枠を構成しているブラック枠間の少なくとも隣接する領域に透明層を設けたことを特徴とする半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板としたものである。

【0018】

50

また、請求項2においては、少なくともブラック枠、ブラックマトリクス、透明パターン層及び赤色、緑色、青色等の着色画素からなるセルカラーフィルタが多面付けされ半透過型液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板であって、前記セルカラーフィルタの外枠を構成しているブラック枠間の少なくとも隣接する領域にパターン状の透明層を設けたことを特徴とする半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板としたものである。

【発明の効果】

【0019】

本発明に係わる半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板を用いてカラーフィルタを作製することにより、カラーフィルタ表面に発生する放射状のスジ状ムラを大幅に低減でき、表示品位に優れたカラー液晶表示パネルを得ることができる。

【0020】

また、半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタの製造収率を向上させることができ、優れた実用上の効果を発揮する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0021】

以下本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。

図1(a)は、本発明に係わる半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板100の模式平面図を、図1(b)は、図1(a)の模式平面図をA-A'線で切断した半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板100の模式構成部分断面図である。

本発明に係わる半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板を用いた半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法は、図1(a)に示すように、ガラス基板11上に多面付けされたセルカラーフィルタ50内の所定位置に透明パターン層31を形成する際にセルカラーフィルタ50の隣接するブラック枠22間に透明層32を同時に形成している。その後各色の着色画素を形成していくものである。これにより、セルカラーフィルタ50間では透明層32の形成により、障壁段差が少なくなり、スピンコートのような回転塗布で中央に滴下した各着色感光性レジストをガラス基板周辺部に塗り広げる際着色感光性レジストがブラック枠を乗り越えるのが容易となり、レジストが均一に広がるようにしたものである。

透明層32はパターン状の透明層32を隣接するブラック枠22間に配置しても良いし、隣接するブラック枠22間を埋め尽くすようなベタ状のパターンであっても良い。

【0022】

以下、実施例により本発明を詳細に説明する。

【実施例1】

【0023】

図2(a)～(f)は、本発明に係わる半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板を用いた半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法の一実施例を示す模式構成部分断面図である。

まず、基板サイズ360×465mm、板厚0.7mmのガラス基板11上にスパッタリング等により0.17μm厚のクロム薄膜を形成し、クロム薄膜を公知のパターニングプロセスにてパターン化し、ガラス基板11の所定位置に6μm幅のブラックマトリクス21及び2mm幅のブラック枠22を形成した(図2(a)参照)。

ここで、ブラックマトリクス21は、カラー液晶表示を行った際の表示品位のコントラスト向上、不要な部位への光入射を防止するため、各色の着色画素間に設けるのが一般的である。ブラック枠22はセルカラーフィルタ50の外周辺部に設けられており、セルカラーフィルタ50の外周有効部を構成している。

【0024】

次に、ブラックマトリクス21及びブラック枠22が形成されたワーク基板11上に感光性透明樹脂溶液をスピンコーターにより塗布し、予備乾燥して感光性透明樹脂層を形成

し、パターン露光、現像等の一連のパターニング処理を行って、ブラックマトリクス 2 1 間に 3 . 5  $\mu$  m 厚の透明パターン層 3 1 を、セルカラーフィルタ 5 0 の隣接するブラック枠 2 2 間に 3 . 5  $\mu$  m 厚の透明層 3 2 を形成した。

【 0 0 2 5 】

次に、ブラックマトリクス 2 1、ブラック枠 2 2、透明パターン層 3 1 及び透明層 3 2 が形成されたガラス基板 1 1 上に赤色顔料を感光性樹脂に分散した赤色感光性レジストをスピンナーにより塗布し、赤色感光層を形成し、パターン露光、現像等の一連のパターニング処理を行って、ガラス基板 1 1 上のブラックマトリクス 2 1 間の所定位置に赤色着色画素 4 1 R を形成した ( 図 2 ( c ) 参照 )。

ここで、赤色着色画素 4 1 R は、透明パターン層 3 1 の両側に形成された濃度の高い透過領域の膜厚 1 . 0  $\mu$  m の赤色画素 4 1 t、透明パターン層 3 1 上部に形成された画素濃度の低い反射領域の膜厚 0 . 5  $\mu$  m の赤色画素 4 1 r より構成されている。

さらに、透明層 3 2 上にも赤色感光層は形成されるが、パターン露光されないため、透明層 3 2 上の赤色感光層は現像処理で除去され、透明層 3 2 上には赤色感光層は残らない。

【 0 0 2 6 】

次に、ブラックマトリクス 2 1、ブラック枠 2 2、透明パターン層 3 1、透明層 3 2 及び赤色着色画素 4 1 R が形成されたガラス基板 1 1 上に緑色顔料を感光性樹脂に分散した緑色感光性レジストをスピンナー等により塗布し、緑色感光層を形成し、パターン露光、現像等の一連のパターニング処理を行って、ガラス基板 1 1 上のブラックマトリクス 2 1 間の所定位置に、透明パターン層 3 1 の両側に形成された濃度の高い透過領域の膜厚 1  $\mu$  m の緑色画素 4 1 t、透明パターン層 3 1 上部に形成された濃度の低い反射領域の膜厚 0 . 5  $\mu$  m の緑色画素 4 1 r よりなる緑色着色画素 4 1 G を形成した ( 図 2 ( d ) 参照 )。

【 0 0 2 7 】

次に、ブラックマトリクス 2 1、ブラック枠 2 2、透明パターン層 3 1、透明層 3 2、赤色着色画素 4 1 R 及び緑色着色画素 4 1 G が形成されたガラス基板 1 1 上に青色顔料を感光性樹脂に分散した青色感光性レジストをスピンナー等により塗布し、青色感光層を形成し、パターン露光、現像等の一連のパターニング処理を行って、ガラス基板 1 1 上のブラックマトリクス 2 1 間の所定位置に、透明パターン層 3 1 の両側に形成された濃度の高い透過領域の膜厚 1 . 0  $\mu$  m の青色画素 4 1 t、透明パターン層 3 1 上部に形成された濃度の低い反射領域の膜厚 0 . 5  $\mu$  m の青色画素 4 1 r よりなる青色着色画素 4 1 B を形成した ( 図 2 ( e ) 参照 )。

【 0 0 2 8 】

最後に、ガラス基板 1 1 上の赤色着色画素 4 1 R、緑色着色画素 4 1 G 及び青色着色画素 4 1 B 上に、スパッタリング等により酸化インジウム薄膜からなる透明電極 5 1 を形成して、ガラス基板 1 1 に半透過型カラー液晶表示装置用セルカラーフィルタ 5 0 が多面付けされた半透過型カラー液晶表示装置用セルカラーフィルタワーク基板 1 0 0 を得た ( 図 2 ( f ) 及び図 1 ( a ) 参照 )。

【 0 0 2 9 】

上記製造方法にて得られた半透過型カラー液晶表示装置用セルカラーフィルタが多面付けされた半透過型カラー液晶表示装置用セルカラーフィルタワーク基板 1 0 0 の表面観察を行った結果放射状のスジ状ムラは大幅に低減されており、ブラック枠間に透明層を設けて着色感光性レジスト塗布することにより、各セルカラーフィルタ 5 0 に発生する放射状のスジ状ムラを低減できることが確認された。

以上、本発明の実施例につき説明したが、これに限定されるものでなく、本発明の主旨に基づき種々の変形を行っても構わない。例えば、ブラック枠、ブラックマトリクスは黒色樹脂で形成することであっても構わない。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 3 0 】

【 図 1 】 ( a ) は、本発明に係わる半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板の一例を示す模式平面図である。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 3 1 】

( b ) は、( a ) を A - A ' 線で切断した半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板の模式構成部分断面図である。

【図 2】( a ) ~ ( f ) は、本発明に係わる半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板を用いた半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法の一実施例を示す模式構成部分断面図である。

【図 3】従来の半透過型カラー液晶表示装置の一例を示す模式構成部分断面図である。

【図 4】( a ) は、従来の半透過型カラー液晶表示装置用セルカラーフィルタが多面付けされたワーク基板の一例を示す模式平面図である。( b ) は、( a ) を B - B ' 線で切断したワーク基板の模式構成部分断面図である。

10

【図 5】( a ) ~ ( f ) は、従来の半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法の一例を示す模式構成部分断面図である。

【図 6】従来の半透過型カラー液晶表示装置用セルカラーフィルタが多面付けされたワーク基板の表面状態を模式的に示す説明図である。

## 【符号の説明】


## 【 0 0 3 2 】

- 1 1 ... ガラス基板
- 2 1 ... ブラックマトリクス
- 2 2 ... ブラック枠
- 3 1 ... 透明パターン層
- 3 2 ... 透明層
- 4 1 R ... 赤色着色画素
- 4 1 G ... 緑色着色画素
- 4 1 B ... 青色着色画素
- 4 1 t ... 透過領域の着色画素
- 4 1 r ... 反射領域の着色画素
- 5 0、6 0 ... セルカラーフィルタ
- 5 1 ... 透明電極
- 7 0 ... TFT 基板
- 7 1 ... 透明電極
- 7 2 ... 反射電極
- 8 1 ... 液晶
- 9 1 ... スジ状ムラ
- 1 0 0 ... 半透過型カラー液晶表示装置用カラーフィルタワーク基板
- 2 0 0 ... ワーク基板
- 3 0 0 ... 半透過型カラー液晶表示装置


20

30


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】



【 図 5 】



【 図 6 】



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 用于透反式彩色液晶显示装置的滤色器工作基板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP2007279771A</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 公开(公告)日 | 2007-10-25 |
| 申请号            | JP2007195688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 申请日     | 2007-07-27 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 凸版印刷株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 凸版印刷株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| [标]发明人         | 真銅英則<br>港浩一<br>松政健司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |
| 发明人            | 真銅 英則<br>港 浩一<br>松政 健司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| IPC分类号         | G02F1/1335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
| FI分类号          | G02F1/1335.505 G02F1/1335.520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |
| F-TERM分类号      | 2H091/FA02Y 2H091/FA14Y 2H091/FA35Y 2H091/FC02 2H091/FC10 2H091/GA02 2H091/GA13 2H091/LA12 2H091/LA16 2H191/FA02Y 2H191/FA14Y 2H191/FB04 2H191/FC10 2H191/FC36 2H191/FD22 2H191/FD26 2H191/FD27 2H191/GA10 2H191/LA13 2H191/NA14 2H191/NA17 2H291/FA02Y 2H291/FA14Y 2H291/FB04 2H291/FC10 2H291/FC36 2H291/FD22 2H291/FD26 2H291/FD27 2H291/GA10 2H291/LA13 2H291/NA14 2H291/NA17 |         |            |
| 其他公开文献         | JP4645629B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |

# 摘要(译)

小区滤色器在每个单元的滤色器使用半透射型彩色滤色器工作基板用于液晶显示装置，其是多方面的用使半透反射彩色滤色器用于液晶显示装置产生的径向本发明的一个目的是提供一种能够减少条纹不均匀性的半透半反式彩色液晶显示装置的滤色器工作基板。在玻璃基板上形成黑矩阵和黑框，并且至少在黑框之间的相邻区域中形成透明层。形成着色像素41吨和由着色像素41R中的黑矩阵21依次绿色像素41G之间的传输区域的反射区域，并且以相同的方式蓝色着色像素41B，由形成透明电极51，单元格颜色的红色像素41R由此获得用于半透射彩色液晶显示装置的滤色器工作基板，该半透射彩色液晶显示装置具有形成在多个面中的滤光器50。点域1

