

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4046743号
(P4046743)

(45) 発行日 平成20年2月13日 (2008. 2. 13)

(24) 登録日 平成19年11月30日 (2007. 11. 30)

(51) Int. Cl.

F I

G O 2 F 1/1335 (2006. 01)

G O 2 F 1/1335 5 2 O

G O 2 F 1/1368 (2006. 01)

G O 2 F 1/1368

G O 2 B 5/122 (2006. 01)

G O 2 B 5/122

請求項の数 5 (全 28 頁)

(21) 出願番号 特願2005-216454 (P2005-216454)
 (22) 出願日 平成17年7月26日 (2005. 7. 26)
 (65) 公開番号 特開2007-33827 (P2007-33827A)
 (43) 公開日 平成19年2月8日 (2007. 2. 8)
 審査請求日 平成18年7月18日 (2006. 7. 18)

(73) 特許権者 000005049
 シャープ株式会社
 大阪府大阪市阿倍野区長池町2番2号
 (74) 代理人 100101683
 弁理士 奥田 誠司
 (72) 発明者 澤山 豊
 大阪府大阪市阿倍野区長池町2番2号
 シャープ株式会社内
 (72) 発明者 神戸 誠
 大阪府大阪市阿倍野区長池町2番2号
 シャープ株式会社内

審査官 日夏 貴史

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 反射型表示装置およびその製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光変調層と、

前記光変調層を間に保持する一対の基板と、

複数の画素電極を有し、画素単位で前記光変調層の光学的特性を変化させる電極構造とを備えた反射型表示装置の製造方法であって、

複数のスイッチング素子を有する基板を用意する工程と、

前記基板の上に、それぞれが対応するスイッチング素子と電気的に接続された複数の導電部材と、前記複数の導電部材を覆う絶縁層とを含む被転写層を形成する工程と、

複数のコーナーキューブが配列されたコーナーキューブアレイの形状を規定する凹凸形状を表面に有する型を用意する工程と、

前記被転写層に前記型の凹凸形状を転写して、前記導電部材の上面の一部のみを露出させることにより、コーナーキューブアレイを得る工程であって、前記導電部材の上面の一部は、コーナーキューブアレイの表面のうち前記コーナーキューブの底点を含む底点部に位置する部分を構成する工程と、

前記コーナーキューブアレイの表面に、前記コーナーキューブアレイの表面形状を反映した形状を有する反射層を形成する工程とを包含し、

前記反射層は、画素単位で分離されており、前記複数の画素電極として機能する反射型表示装置の製造方法。

10

20

【請求項 2】

前記導電部材は導電性樹脂を含む請求項 1 に記載の反射型表示装置の製造方法。

【請求項 3】

前記導電部材は導電材料分散樹脂を含む請求項 1 に記載の反射型表示装置の製造方法。

【請求項 4】

前記基板の上に、それぞれが対応するスイッチング素子と電氣的に接続された複数の導電部材と、前記複数の導電部材を覆う絶縁層とを含む被転写層を形成する工程は、

前記基板の上に複数の樹脂層を形成する工程と、

各樹脂層を覆う導電膜を形成することにより、それぞれが樹脂層および導電膜からなる複数の導電部材を形成する工程と

をさらに含む請求項 1 に記載の反射型表示装置の製造方法。

【請求項 5】

前記反射層上に、前記反射層の形状を平坦化する平坦化層を形成する工程と、

前記平坦化層上に、複数の上層画素電極を形成する工程と

をさらに包含し、

各上層画素電極は、前記平坦化層に形成されたコンタクトホールを介して、前記反射層における対応する画素電極と電氣的に接続されている請求項 1 から 4 のいずれかに記載の反射型表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、反射型表示装置およびその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

周囲光を光源として利用することによって表示を行う反射型液晶表示装置が知られている。反射型液晶表示装置は、透過型液晶表示装置とは異なりバックライトを必要としないため、光源用電力の削減が可能であり、より小型のバッテリーを用いることが可能になる。また、バックライトのスペースや重量を節約できるという利点もある。このようなことから、反射型液晶表示装置は、軽量薄型を目的とする機器において好適に用いられ得る。また、反射型液晶表示装置を用いた機器では、バックライト用のスペースが不要となるため、透過型液晶表示装置を用いた機器に比べて大型のバッテリーを用いることが可能となり、動作時間の飛躍的な拡大が期待できる。

【0003】

さらに、反射型液晶表示装置は、日中の屋外などでの使用に際して、表示画像のコントラスト特性が他のタイプの表示装置に比べて良好である。例えば、発光型表示装置である CRT 等では、日中の屋外で表示のコントラスト比が大幅に低下する。また、低反射処理の施された透過型液晶表示装置においても、直射日光下などの、周囲光が表示光に比べて非常に強い環境下で、コントラスト比の大幅な低下が避けられない。これに対し、反射型液晶表示装置では、周囲光が非常に強い環境下でもコントラスト比が大幅に低下せず、周囲光量に比例した表示光が得られるため、携帯情報端末機器、デジタルカメラ、または携帯ビデオカメラなどの、屋外で利用される機会の多い機器において好適に用いられる。

【0004】

しかし、このように非常に有望な応用分野を有していながら、特に暗所において十分なコントラスト比が得られないことや、フルカラー化、高精細表示、または動画表示などへの対応が不十分であったことから、現在まで、十分な実用性を有する反射型カラー液晶表示装置は得られていない。

【0005】

反射型カラー液晶表示装置の表示性能を向上させることを目的として、再帰性反射板を用いる反射型液晶表示装置（再帰性反射型液晶表示装置）が、例えば本出願人による特許文献 1 および特許文献 2 に提案されている。「再帰性反射板」は、入射された光を複数の

10

20

30

40

50

反射面で反射することによって入射方向にかかわらず光を元の方向に反射させる素子であり、例えば、微小球アレイ、マイクロレンズアレイおよびコーナーキューブアレイなどの微細な単位構造を２次元的に配列した構造を有している。

【 0 0 0 6 】

次に、図１（ａ）および（ｂ）を参照しながら、再帰性反射型液晶表示装置の動作原理を説明する。図１（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、表示装置の黒表示状態および白表示状態を説明するための図である。

【 0 0 0 7 】

図１（ａ）に示すように、液晶層１が透過状態に制御されている場合、表示装置外部の光源５からの入射光３は、液晶層１を通過した後、再帰性反射板２により光が入射した方向に反射される（反射光４ｂ）。このため、光源５からの光は観察者６には届かない。この時、表示装置から観察者６に届く像は観察者自身の目であるので、「黒」表示状態が得られる。

10

【 0 0 0 8 】

他方、図１（ｂ）に示すように、液晶層１が散乱状態に制御されている場合、光源５からの入射光３は液晶層１において散乱される。液晶層１が前方散乱型液晶層の場合、散乱された光は再帰性反射板２で反射し、さらに散乱状態の液晶層１を経て観察方向に出射する（反射光４ｗ）。液晶層１による散乱によって再帰性反射板２の再帰性が崩されるため、入射した光３は入射方向には戻らない。従って、「白」表示状態が得られる。

【 0 0 0 9 】

20

このような動作原理を用いて表示を行うことにより、偏光素子を使用せずに白黒表示が可能となる。従って、偏光素子を用いることによる光利用効率低下の影響を受けないので、高明度の反射型液晶表示装置が実現可能となる。

【 0 0 1 0 】

図２は、上記の動作原理を利用した従来の再帰性反射型液晶表示装置の構成を示す断面図である。

【 0 0 1 1 】

表示装置１００は、複数のカラーフィルタ１９、透明対向電極１８および液晶配向膜（不図示）が設けられた前面基板１０と、前面基板１０に対向するように配置された背面基板１２と、これらの基板１０、１２の間に設けられた液晶層１とを備えている。背面基板１２は、複数のスイッチング素子（例えばＴＦＴ：Thin Film Transistor）１４を有するＴＦＴ基板に形成された、層間絶縁層２０、反射層２、および配向層（不図示）を有している。層間絶縁層２０は、再帰反射性を示す表面形状を有している。表示装置１００では、反射層２は、層間絶縁層２０の上に形成されており、層間絶縁層２０の表面形状を反映した凹凸を有するため、再帰性反射板として機能する。反射層２は、また、画像表示の一単位となる画素毎に互いに離間して配置された複数の画素電極８から構成されている。反射層２における各画素電極８は、層間絶縁層２０に形成されたコンタクト部１６を介して、対応するスイッチング素子１４のドレイン電極１５と接続されている。液晶層１は、例えば、対向電極１８と各画素電極との間に印加する電圧を変化させることによって、光を透過する透過状態と光を散乱（前方散乱）する散乱状態との間でスイッチングできる散乱型液晶である。

30

40

【 0 0 1 2 】

図２に示すような従来の再帰性反射型液晶表示装置において、表示のコントラスト比をより向上させるためには、反射層２の再帰反射率を高めて、黒表示状態のときに観察者へ届く不要な光の量を低減することが重要である。そこで、最も高い再帰反射率を実現し得る再帰性反射板の１つであるコーナーキューブアレイを用いた表示装置の構成が提案されている（例えば特許文献１）。具体的には、層間絶縁層２０としてコーナーキューブアレイを用い、その上にコーナーキューブアレイ形状を有する反射層２が形成された構成を有している。なお、「コーナーキューブアレイ」は、互いに直交する３面から構成されるコーナーキューブを２次元的に配列させたアレイである。コーナーキューブに入射した光は

50

、理想的には、そのコーナーキューブを構成する３面で反射し、入射方向と同じ方向に戻る。

【００１３】

図３（ａ）および（ｂ）は、それぞれ、コーナーキューブアレイの構成を例示する平面図および斜視図である。図示するコーナーキューブアレイは、互いに直交する正方形の３面から構成されるコーナーキューブが配列されたコーナーキューブアレイ（キュービックコーナーキューブアレイ）である。なお、本明細書では、コーナーキューブの頂点間の最短距離 P_{cc} を「コーナーキューブの配列ピッチ」とする。

【００１４】

また、本出願人による特許文献３には、結晶構造を有する基板表面に対して異方性エッチングを行うことにより、微細なサイズのコーナーキューブを配列させたコーナーキューブアレイ（マイクロコーナーキューブアレイ：Micro Corner Cube Array、以下、「MCCA」と略する）を作製する方法が提案されている。MCCAの配列ピッチ P_{cc} は、例えば、可視光の波長以上であり、反射型液晶表示装置の画素の最大幅以下である。

【００１５】

図２に示すような表示装置１００において、層間絶縁層２０としてMCCAを用いる場合、以下のような問題点がある。

【００１６】

表示装置１００では、各画素電極８と対応するスイッチング素子１４のドレイン電極１５とは、層間絶縁層２０に設けられたコンタクト部１６を介して電氣的に接続されている。コンタクト部１６は、層間絶縁層２０に形成されたコンタクトホール内に形成されるが、コンタクトホールを形成すると、層間絶縁層２０の表面形状が部分的に崩れるため、その上に形成される反射層２の再帰性反射特性が低下してしまう。

【００１７】

上記問題点について、図面を参照しながら、より具体的に説明する。

【００１８】

図４（ａ）および（ｂ）は、反射層２の一般的な形成プロセスを説明するための断面模式図である。まず、図４（ａ）に示すように、MCCA形状を有する層間絶縁層２０に、スイッチング素子１４のドレイン電極１５の上面に達するコンタクトホール１７を形成する。この後、図４（ｂ）に示すように、コンタクトホール１７の内表面および層間絶縁層２０上に導電膜を形成し、パターニングする。これによって、同一の導電膜から反射層２およびコンタクト部１６が形成される。図４（ｂ）からわかるように、得られた反射層２のうちコンタクト部１６の上に位置する領域２２では、所定の表面形状が形成されず、反射層２の他の領域と比べて再帰性反射特性が大幅に低下する。なお、本明細書では、反射層２における上記領域２２を「非再帰性反射領域」と呼ぶ。このように非再帰性反射領域２２が形成される結果、反射層２の再帰性反射率が低くなり、表示のコントラストを低下させる要因となる。

【００１９】

また、本発明者らが検討したところ、図４に示すプロセスを用いて反射層２を形成すると、各画素の非再帰性反射領域２２の面積にバラツキが生じ、均一な表示特性が得られないという問題もある。図５（ａ）～（ｄ）を参照しながら、以下に詳しく説明する。

【００２０】

図５（ａ）は、層間絶縁層２０におけるコーナーキューブの底点付近、頂点付近、および底点と頂点との中間付近にそれぞれ形成されたコンタクトホール１７ａ、１７ｂおよび１７ｃの断面図である。図示するように、コーナーキューブにおけるコンタクトホールの形成位置によって、必要なコンタクトホールの深さが異なっている。「コンタクトホールの深さ」とは、層間絶縁層２０の表面からコンタクトホールによって表出されるドレイン電極の表面までの距離をいうものとする。

【００２１】

各コンタクトホールの深さについて具体例を挙げて説明する。層間絶縁層２０が、配列

10

20

30

40

50

ピッチを $10\ \mu\text{m}$ とするキュービックマイクロコーナーキューブアレイの場合、各コーナーキューブの高さ（複数の底点を含む平面と頂点との距離）は配列ピッチの約 80% 、すなわち約 $8\ \mu\text{m}$ となる。また、厚さが約 $1\ \mu\text{m}$ のスイッチング素子（TFT）を保護するためには、スイッチング素子の表面を、厚さが少なくとも $2\ \mu\text{m}$ 以上である絶縁層で覆うことが好ましいことから、層間絶縁層 20 の底面からコーナーキューブの底点までの距離を例えば $2\ \mu\text{m}$ とする。このような例では、コーナーキューブの底点付近に形成されたコンタクトホール 17a の深さは $2\ \mu\text{m}$ 、コーナーキューブの頂点付近に形成されたコンタクトホール 17b の深さは $10\ \mu\text{m}$ となり、コンタクトホールの深さは $2\sim 10\ \mu\text{m}$ の間で変化することになる。

【0022】

10

ここで、一般的に、層間絶縁層 20 のコンタクトホール 17 を設けて層間絶縁層 20 の上下に位置する電極同士を確実に電氣的に接続するためには、図 5（b）に示すように、コンタクトホール 17 の底面のサイズ（すなわち、コンタクトホール 17 によって露出されるドレイン電極表面の面積） S_b が一定以上であり、かつ、コンタクトホール 17 における基板に垂直な断面が所定のテーパ角（以下、単に「テーパ角」とする） T_a を有することが重要である。従って、層間絶縁層 20 に形成されるそれぞれのコンタクトホール 17 は、略等しい底面のサイズ S_b およびテーパ角 T_a を有するように制御されることが好ましい。

【0023】

しかしながら、コンタクトホール 17a、17b および 17c における底面のサイズ S_b およびテーパ角 T_a を等しくしようとすると、コーナーキューブの深さに応じて、コンタクトホールのサイズ S_u が異なってしまう。すなわち、図 5（c）に示すように、コーナーキューブの底点付近にはサイズ S_u の小さいコンタクトホール 17a が形成され、コーナーキューブの頂点付近には、コンタクトホール 17a よりも大きいサイズ S_u を有するコンタクトホール 17b が形成される。なお、本明細書において「コンタクトホールのサイズ S_u 」とは、コンタクトホールの最上部における基板に平行な断面のサイズ（面積）を意味する。

20

【0024】

サイズ S_u の異なる複数のコンタクトホール 17 が形成された層間絶縁層 20 の上に反射層 2 を形成すると、図 5（d）に示すように、コンタクトホール 17 のサイズ S_u によって反射層 2 に形成される非再帰性反射領域 22 の面積にバラツキが生じる。例えば、コンタクトホール 17a の上に形成された反射層 2 では、非再帰性反射領域 22a によって、コーナーキューブ 1 つ分の再帰性反射形状が影響を受け、コンタクトホール 17b の上に形成された反射層 2 では、非再帰性反射領域 22b によって、コーナーキューブ 2 つ分の再帰性反射形状が影響を受ける。その結果、表示領域内で均一な再帰性反射特性が得られず、表示の明るさにバラツキが生じるという問題がある。さらに、表示色（R、G、B）ごとに明るさが異なってしまうので、白表示時に着色するという問題が生じ得る。

30

【0025】

これに対し、特許文献 1 では、TFT 基板 16 におけるスイッチング素子（TFT）14 の配列パターンと層間絶縁層 20 におけるコーナーキューブの配列パターンとを整合させることにより、コーナーキューブにおけるコンタクトホール 17 の形成位置を底点付近に特定する構成を開示している。この構成によれば、各画素に形成されるコンタクトホール 17 の深さを略等しくすることができるので、表示領域に亘って均一な表示特性が得られる。また、コンタクトホール 17 がコーナーキューブの底点部に形成されているため、反射層 2 における非再帰性反射領域 22 の面積を小さく抑えることができるので、非再帰性反射領域 22 に起因する再帰性反射特性の低下を抑制できる。

40

【0026】

しかしながら、特許文献 1 に開示された反射型表示装置を製造しようとする、特に配列ピッチの小さいコーナーキューブアレイを用いる場合には、コーナーキューブの配列パターンとスイッチング素子の配列パターンとを高精度に整合させることが難しいという問

50

題がある。さらに、特許文献 1 には転写型を用いて層間絶縁層 20 を形成する方法が提案されているが、この方法によると、表示装置に使用しようとする T F T 基板に応じて異なる転写型を作製する必要がある、製造コストの増大を引き起こしてしまう。

【0027】

そこで、本出願人は、特許文献 2 に、非再帰性反射領域による再帰性反射特性の低下を抑えた反射型表示装置の構成を提案した。この構成によると、以下に詳しく説明するように、反射層はコンタクト部の上においても所定の M C C A 形状を有することができるので、コンタクト部による非再帰性反射領域の形成を大幅に抑制できる。

【0028】

図 6 は、特許文献 2 に提案された反射型表示装置の構成を説明するための断面模式図である。簡単のため、図 2 に示す反射型表示装置と同様の構成要素には同様の参照符号を付し、説明を省略する。

【0029】

表示装置 200 の背面基板 12 には、表面に M C C A 形状を有する層間絶縁層 40、および層間絶縁層 40 の表面形状を反映した形状を有する反射層 46 が形成されている。反射層 46 は複数の画素電極 48 から構成されている。層間絶縁層 40 には、画素電極 48 を対応するスイッチング素子 15 と電気的に接続するためのコンタクト部 44 が形成されている。コンタクト部 44 の表面は層間絶縁層 40 における M C C A 形状の一部を構成している。従って、反射層 46 はコンタクト部 44 の上でも所定の再帰性反射形状を有する。

【0030】

特許文献 2 には、また、上述したような層間絶縁層 40 および反射層 46 を転写によって形成する方法が開示されている。以下、図 7 (a) ~ (d) を参照しながら、特許文献 2 に開示された層間絶縁層 40 および 46 の形成方法を説明する。

【0031】

まず、図 7 (a) に示すように、複数のスイッチング素子 (T F T) (不図示) を備えた基板 35 に被転写層 30 を形成する。被転写層 30 は、絶縁性樹脂からなる樹脂層 32 と、樹脂層 32 の中に形成され、スイッチング素子のドレイン電極と接する複数の導電部 34 とを有している。樹脂層 32 は、例えば感光性のアクリル系樹脂を塗布することによって形成できる。導電部 34 は、樹脂層 32 にドレイン電極表面に達する開口部を設けた後、導電性樹脂などの導電感光性を有する樹脂材料 (例えばアクリル系樹脂) を開口部に充填することによって形成できる。

【0032】

この後、図 7 (b) に示すように、表面に凹凸形状を有する型 (例えば金型) 36 を用い、型押し法などによって被転写層 30 に型 36 の凹凸形状を転写する。型 36 の凹凸形状は、例えば図 3 に示すキュービックコーナーキューブアレイを規定する形状である。転写は、被転写層 30 の表面に型 36 を貼付し、次いで、基板 35 および型 36 の間に圧力をかけながら、被転写層 30 を紫外線で照射して硬化させることによって行うことができる。

【0033】

その後、基板 35 から型 36 を剥離すると、図 7 (c) に示すような層間絶縁層 40 が得られる。層間絶縁層 40 は、被転写層 30 における導電部 34 から形成されたコンタクト部 44 と被転写層 30 における樹脂層 32 から形成された絶縁層 42 とから構成されている。コンタクト部 44 の表面および絶縁層 42 の表面は、型 36 の凹凸形状を反転させた形状 (M C C A 形状) を構成している。

【0034】

この後、図 7 (d) に示すように、スパッタ法や蒸着法等を用いて、層間絶縁層 40 の表面に A g などの金属からなる反射層 46 を形成し、必要に応じてパターンニングする。

【0035】

この方法では、基板 35 の上に形成された樹脂層 32 のみでなく導電部 34 も転写によ

10

20

30

40

50

って変形させることによって、層間絶縁層 40 を形成している。そのため、層間絶縁層 40 の上に形成された反射層 46 は、図示するように、コンタクト部 44 の上においても所定の M C C A 形状を有しており、部分的に再帰反射特性の低い領域（図 4（b）に示すような非再帰性反射領域 22）が形成されない。よって、非再帰性反射領域に起因する再帰反射特性の低下やバラツキを抑えることができ、表示領域に亘って均一に高い再帰反射特性を有する反射層 46 が得られる。

【特許文献 1】特開 2003 - 195788 号公報

【特許文献 2】特開 2003 - 255373 号公報

【特許文献 3】特開 2003 - 066211 号公報

【発明の開示】

10

【発明が解決しようとする課題】

【0036】

本発明者らが検討したところ、図 7 を参照しながら上述した方法を用いて再帰性反射型表示装置を製造しようとする、以下に説明するような問題点があることを見出した。

【0037】

上記方法では、転写工程において、被転写層 30 を構成する樹脂層 32 および導電部 34 に含まれる樹脂はそれぞれ硬化収縮を起こす。このとき、樹脂層 32 を形成する樹脂材料および導電部 34 を構成する樹脂材料の特性が極端に異なっていると、樹脂層 32 と導電部 34 との境界（すなわち絶縁層 42 とコンタクト部 44 との境界）で表面形状が崩れて所望の再帰反射特性が得られない場合がある。これを防止しようとする、材料の選択の幅が制約されてしまう。

20

【0038】

また、上記方法における転写工程では、上述したように、被転写層 30 に型 36 を貼付した後、型 36 と基板 35 との間に圧力（プレス圧）をかける。このプレス圧によって、樹脂層 32 のみでなく導電部 34 も転写によって変形させる必要があるが、金属などの導電材料からなる導電部 34 は、樹脂層 32 よりも高い剛性を有しており、圧力や温度によって変形しにくい。従って、導電部 34 および樹脂層 32 をプレス圧によって同時に変形させようすると、樹脂層 32 のみを変形させる場合よりも高いプレス圧が必要となる。しかしながら、転写時におけるプレス圧が大きくなると、背面基板の破損などの不具合を引き起こすおそれがある。なお、本明細書における「プレス圧」とは、転写型と基板との間に加える基板一枚あたりの圧力をいう。

30

【0039】

上記問題点について、図面を参照しながらさらに詳しく説明する。図 8（a）および（b）は、図 7（b）に示す転写工程をより詳しく説明するための断面模式図である。

【0040】

図 8（a）に示すように、型 36 と基板 35 との間に高いプレス圧をかけても、被転写層 30 のうち樹脂層 32 では、導電部 34 よりも初期の段階で降伏点に達するため、プレス圧の大部分は樹脂層 32 の塑性変形に使われ、基板 35 まで伝達しない。これに対し、被転写層 30 のうち導電部 34 では、降伏点に達するまでの間、導電部 34 にかかる圧力が基板 35 に伝達されてしまう（矢印 39）。この結果、図 8（b）に示すように、基板 35 に局所的に高い圧力がかかるために、基板 35 が破損されるおそれがある。例えば、基板 35 として、ガラス基板上に T F T 素子が形成された T F T 基板を用いる場合には、転写時のプレス圧によってガラス基板に割れ 41 が生じてしまう。

40

【0041】

また、プレス圧が高くなると、型 36 における凹凸形状の頂点が基板 35 上の T F T や薄膜配線に接触するおそれもある。例えば、型 36 における頂点が T F T のチャネル部に接触すると、転写によって形成される層間絶縁層 20 からチャネル部が露出してしまい、T F T のソース電極とドレイン電極との間にリークが発生するなどの不具合が生じ得る。

【0042】

さらに、導電部 34 の材料として、絶縁性樹脂に微細な導電粒子（金属ナノ粒子など）

50

を分散させた導電性材料分散樹脂を用いる場合、導電部 34 の導電特性を確保するために導電粒子量を増やすと、導電性材料分散樹脂の弾性が低くなり「脆性」が高くなる。脆性の高い材料は、型押しされると、型に沿って変形されずに破壊されてダストとなるおそれがある。このダスト（導電性の異物）が層間絶縁層 40 の絶縁層 42 中に飛散すると、ドレイン電極と反射層 46 との間の電氣的な接続が確保できなくなったり、隣接するドレイン電極間にリークが発生するなどの問題を引き起こす。そのため、絶縁層 42 の絶縁特性を維持しつつコンタクト部 44 の導電特性を向上させることは難しい。

【0043】

このように、図 7 を参照しながら説明した方法を用いると、被転写層 30 の中に形成された樹脂層 32 のみでなく導電部 34 も転写によって変形させる必要があり、所望の再帰性反射特性が得られなかったり、製造プロセス上様々な問題を引き起こすおそれがあった。

10

【0044】

本発明は上記諸点に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、再帰性反射型表示装置において、反射層の再帰性反射特性を高めて表示特性を向上させることにある。また、そのような反射型表示装置を簡便に製造できる、生産性に優れた方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0045】

本発明の反射型表示装置は、光変調層と、前記光変調層を間に保持する一対の基板と、画素単位で前記光変調層の光学的特性を変化させる電極構造とを備えた反射型表示装置であって、前記一対の基板の一方は、複数のコーナーキューブが配列されたコーナーキューブアレイを備え、前記コーナーキューブアレイは、再帰性反射面を規定する表面、底面、および前記表面と前記底面との間に配列された複数の導電部材を有しており、各導電部材の上面の一部は、前記コーナーキューブアレイの表面のうち、前記コーナーキューブの底点を含む底点部に位置する部分を構成している。

20

【0046】

前記導電部材の上面は、コーナーキューブの複数の底点と対向していることが好ましい。

【0047】

前記導電部材の上面の一部は、コーナーキューブアレイの表面のうち複数の底点を含む平面からの高さが頂点の高さの $1/2$ よりも小さい部分を構成していることが好ましい。

30

【0048】

ある好ましい実施形態において、前記一方の基板は、前記コーナーキューブアレイの底面側に複数のスイッチング素子を備え、前記導電部材は対応するスイッチング素子と電氣的に接続されている。

【0049】

前記導電部材は導電性樹脂を含んでいてもよい。

【0050】

前記導電部材は異方性導電粒子を含んでいてもよい。

40

【0051】

前記導電部材は、樹脂層と、前記樹脂層を覆う導電膜とを有していてもよい。

【0052】

ある好ましい実施形態において、前記コーナーキューブアレイにおける各コーナーキューブは、互いに直交する略正方形の 3 面から構成されている。あるいは、前記コーナーキューブアレイにおける各コーナーキューブは、互いに直交する略直角三角形の 3 面から構成されていてもよい。

【0053】

ある好ましい実施形態において、前記コーナーキューブアレイと前記光変調層との間に、前記コーナーキューブアレイの表面形状を反映した形状を有する画素電極を備える。

50

【 0 0 5 4 】

前記コーナーキューブアレイと前記光変調層との間に、前記コーナーキューブアレイの表面形状を平坦化するための平坦化層を備えていてもよい。

【 0 0 5 5 】

本発明の反射型表示装置の製造方法は、光変調層と、前記光変調層を間に保持する一対の基板と、画素単位で前記光変調層の光学的特性を変化させる電極構造とを備えた反射型表示装置の製造方法であって、複数のスイッチング素子を有する基板を用意する工程と、前記基板の上に、それぞれが対応するスイッチング素子と電氣的に接続された複数の導電部材と、前記複数の導電部材を覆う絶縁層とを含む被転写層を形成する工程と、表面に凹凸形状を有する型を用意する工程と、前記被転写層に前記型の凹凸形状を転写して、前記導電部材の上面の一部のみを露出させる工程とを包含する。

10

【 0 0 5 6 】

ある好ましい実施形態において、前記型の凹凸形状はコーナーキューブアレイの形状を規定する。

【 発明の効果 】

【 0 0 5 7 】

本発明によれば、コーナーキューブアレイと、コーナーキューブアレイ上に形成された反射層とを備えた再帰性反射型表示装置において、反射層とスイッチング素子との電氣的な接続を確保しつつ、反射層の再帰反射特性を向上できるので、表示のコントラストを高めることができる。

20

【 0 0 5 8 】

また、本発明によれば、上記のような反射型表示装置を、従来よりも生産性に優れた方法で簡便に製造できる。

【 発明を実施するための最良の形態 】

【 0 0 5 9 】

再帰性反射型液晶表示装置において、反射層の再帰性反射特性を高めて表示特性を向上させようとする、反射層の形状精度をより高くすることが重要となる。本発明者らが検討したところ、M C C A形状を有する反射層を用いる場合、コントラストの高い表示を行うためには、反射層の表面形状(M C C A形状)を構成する隣接する面の角度は 0.2° 未満の精度で制御されていることが好ましい。すなわち、隣接する面の角度はそれぞれ $90 \pm 0.2^\circ$ の範囲内であることが好ましい。

30

【 0 0 6 0 】

図7を参照しながら説明した方法では、M C C Aを規定する表面凹凸を有する型(マスター)36を使用する。型36として、例えば本出願人による特許文献3に記載されているように、結晶基板に対して異方性エッチングを行う方法によって作製された高精度なM C C Aを用いることができる。しかし、そのような形状精度の高い型36を用いても、転写によって得られる層間絶縁層40の形状精度が低くなるおそれがある。前述したように、被転写層30の表面における樹脂層32と導電部34との境界部分における硬化収縮などの特性差によって形状精度が低下するためである。その結果、層間絶縁層40の上に、上述したような高い形状精度(隣接する面の角度 $90 \pm 0.2^\circ$ 以内)の反射層46を形成することは困難となる。

40

【 0 0 6 1 】

従って、転写によって得られるM C C A形状の精度を高めようとする、転写される層(被転写層)は、被転写層のうち型によって変形させる領域(形状転写領域)に亘って流動性や剛性、硬化収縮などの特性が略等しくなるような構造を有していることが好ましく、例えば形状転写領域に亘って同一の材料で形成されていると有利である。

【 0 0 6 2 】

一方、被転写層全体を絶縁樹脂材料などで構成すると、転写によって得られた絶縁層にスイッチング素子と画素電極とを接続するためのコンタクトホールを形成する必要があり、図4(a)および(b)を参照して説明したように、転写によって形成されたM C C A

50

形状がコンタクトホールによって崩れてしまう。

【 0 0 6 3 】

本発明者らは、上記知見に基づき、被転写層の構造に着目して検討を行った。その結果、導電部材と導電部材を覆うように形成された絶縁層とを有する被転写層を用い、転写によって導電部材の上面の一部のみを露出させることによって、スイッチング素子と画素電極との電氣的な接続を確保しつつ、形状精度の高いM C C Aおよび反射層を形成できることを見出し、本発明に至った。

【 0 0 6 4 】

以下、図面を参照しながら、本発明による反射型表示装置の実施形態を説明する。

【 0 0 6 5 】

(実施形態 1)

図 9 (a) は、本発明による反射型表示装置の第 1 の実施形態を示す断面模式図である。

【 0 0 6 6 】

反射型表示装置は、前面基板 6 0、前面基板 6 0 に対向する背面基板 6 2、および前面基板 6 0 と背面基板 6 2 との間に保持された液晶層 6 4 を備えている。前面基板 6 0 の液晶層側の表面には、複数のカラーフィルタ 7 4 と、透明対向電極 7 8 とが順に形成されている。背面基板 6 2 の液晶層側の表面には、画素毎にスイッチング素子 6 8 が形成されている。ここでは、スイッチング素子 6 8 として T F T を用いる。スイッチング素子 6 8 と液晶層 6 4 との間には、コーナーキューブアレイ 6 6 と、コーナーキューブアレイ 6 6 の上に形成され、コーナーキューブアレイの表面形状を反映した形状を有する反射層 7 0 が設けられている。コーナーキューブアレイ 6 6 の配列ピッチは、カラーフィルタ 7 4 のピッチ以下である。コーナーキューブアレイ 6 6 は、各スイッチング素子 6 8 のドレイン電極 6 9 と電氣的に接続するように配置された複数の導電部材 8 0 を有している。コーナーキューブアレイ 6 6 のうち導電部材 8 0 が配置されていない領域は、例えば絶縁樹脂材料などから形成された絶縁層 8 6 である。反射層 7 0 は、画素毎に互いに離間された複数の画素電極 7 2 から構成されており、再帰性反射板としてだけでなく、画素電極としても機能する。それぞれの画素電極 7 2 は、後述するように、対応する導電部材 8 0 の上面と接しており、導電部材 8 0 を介して、対応するスイッチング素子 6 8 におけるドレイン電極 6 9 と電氣的に接続されている。

【 0 0 6 7 】

図 9 (b) および (c) は、本実施形態におけるコーナーキューブアレイ 6 6 の構造を説明するための拡大断面図および平面図である。各導電部材 8 0 は、コーナーキューブアレイ 6 6 における底面 6 6 b と表面 6 6 u との間に配置され、対応するスイッチング素子のドレイン電極 6 9 と電氣的に接続されている。本実施形態では、導電部材 8 0 は、絶縁樹脂材料からなる樹脂層 8 2 と、樹脂層 8 2 を覆う導電層 8 4 とから構成されている。

【 0 0 6 8 】

また、図 9 (b) および (c) からわかるように、各導電部材 8 0 の上面の一部 8 0 s はコーナーキューブの底点部の表面を構成し、反射層 7 0 と接している。すなわち、導電部材 8 0 の上面の一部 8 0 s のみがコーナーキューブの底点部で露出して所定のコーナーキューブアレイ形状を形成し、導電部材 8 0 の表面における他の部分は絶縁層 8 6 で覆われている。

【 0 0 6 9 】

なお、本明細書において、「コーナーキューブの底点部の表面を構成する」とは、各導電部材 8 0 の表面の一部 (以下、「露出部分」と呼ぶ) 8 0 s によって構成されるコーナーキューブの表面が、所定のコーナーキューブアレイ形状を有していることを意味する。好ましくは、コーナーキューブアレイ 6 6 の表面のうち導電部材 8 0 の露出部分 8 0 s によって構成される領域と他の領域 (ここでは絶縁層 8 6 によって構成される領域) とは、実質的に同じ形状精度を有している。そのようなコーナーキューブアレイ 6 6 は、後述するように、転写を利用して形成され得る。また、導電部材 8 0 の露出部分 8 0 s は、コー

10

20

30

40

50

ナーキューブの底点部の表面全体を構成していてもよいし、底点部の表面のうち底点を含む少なくとも一部を構成していてもよい。

【0070】

また、「コーナーキューブの底点部」とは、コーナーキューブアレイにおいて、複数のコーナーキューブの底点を含む平面からの高さがコーナーキューブの高さ H の $1/2$ 以下の部分をいう。ここで、コーナーキューブの「底点」とは、コーナーキューブにおける凹形状を有する（最も深い）点を指す。また、「コーナーキューブの高さ H 」とは、コーナーキューブを構成する3面における最も高い点と、複数のコーナーキューブの底点を含む平面との距離をいう。なお、上述したコーナーキューブの底点部や底点の定義は、コーナーキューブアレイ66のみでなく、MCCA形状を有する反射層70、さらにはコーナーキューブアレイ66を形成するために用いる転写型に対しても適用する。

10

【0071】

図10を参照しながらキュービックコーナーキューブアレイを例に説明する。キュービックコーナーキューブアレイでは、コーナーキューブの高さ H は、コーナーキューブにおける凸形状を有する（最も高い）点（以下、「頂点」とする）94と、複数のコーナーキューブの底点92を含む平面90との距離 H となる。従って、コーナーキューブアレイの底点部は、複数のコーナーキューブの底点92を含む平面90からの高さがコーナーキューブの高さ（すなわち頂点94の高さ） H の $1/2$ 以下の部分96となる。言い換えると、底点92を頂点とし、高さが $H/2$ である三角錐領域である。従って、コーナーキューブアレイ66としてキュービックコーナーキューブアレイを用いる場合、導電部材80の露出部分80sは、上記三角錐領域96における3つの側面の少なくとも一部を構成する。

20

【0072】

本実施形態における液晶層64は、高分子または低分散乱型液晶材料、例えば高分子分散型液晶（PDLC；Polymer Dispersed Liquid Crystal）から形成された光散乱型の液晶層であり、好ましくは、高分子構造に液晶骨格（メソゲン基）を有するリバース型PDLCから形成される。本実施形態では、透明対向電極および画素電極72によって画素単位で液晶層64に電圧が印加され、これにより、液晶層64の光学的特性が透明状態（電圧無印加時）と散乱状態（電圧印加時）との間でスイッチングされる。その結果、電圧印加時には「白」、電圧無印加時には液晶層が透明となるので、再帰性反射にて「黒」が表示される。

30

【0073】

なお、本実施形態における液晶層64は、印加される電圧によって光学的特性が変化する層であればよく、上述した散乱型液晶層に限定されない。さらに、液晶層64の代わりに、電圧によって光学的特性が変化する他の変調層を用いてもよい。

【0074】

本実施形態の反射型表示装置では、反射層70のコーナーキューブアレイ形状を崩すことなく、スイッチング素子68と画素電極72との電気的な接続を確保できるので、再帰性反射特性を向上でき、高品位の表示を実現できる。具体的には、コーナーキューブアレイ66にコンタクトホールが形成されていないため、反射層70には図4（b）に示すような非再帰性反射領域22が形成されておらず、表示領域に亘って均一な再帰反射特性が得られる。

40

【0075】

また、後述するような転写工程を用いてコーナーキューブアレイ66を形成することにより、反射層70におけるコーナーキューブアレイの形状精度を、例えば図7を参照しながら上述した方法によって形成された反射層の形状精度よりも高くできるので、再帰反射特性を従来よりも向上でき、高品位な表示が得られる。

【0076】

本実施形態における導電部材80の形状は、導電部材80の表面の少なくとも一部がスイッチング素子68と接し、かつ導電部材80の上面の一部が画素電極72と接する形状

50

であればよく、例えば柱状（円柱や角柱）であってもよい。また、導電部材 80 における樹脂層 82 および導電層 84 の材料は、図 9（b）を参照しながら説明したそれぞれの材料に限定されない。さらに、本実施形態では、導電部材 80 の少なくとも一部が導電性を有し、コンタクト部として機能すればよく、導電部材 80 の構成も図 9（b）に示す構成に限定されない。なお、導電部材 80 の全体が導電性を有する構成であってもよく、例えば導電部材 80 は導電性樹脂材料から形成された導電性樹脂層であってもよい。

【0077】

本実施形態において、画素電極 72 とスイッチング素子 68 とを電氣的に接続するためには、導電部材 80 の上面はコーナーキューブの少なくとも 1 つの底点と対向し、底点部の表面の一部を構成する必要がある。画素電極 72 とスイッチング素子 68 との接続をより確実に確保するためには、図 9（c）に示すように、導電部材 80 の上面はコーナーキューブの複数の底点と対向し、複数の底点部の表面を構成することが好ましい。なお、導電部材 80 がコーナーキューブアレイ 66 のどの位置に配置されても、導電部材 80 の上面がコーナーキューブの底点に対向するように、導電部材 80 の形状およびサイズが設定されていると、TFT 基板におけるスイッチング素子 68 の配列パターンとコーナーキューブアレイ 66 の配列パターンとの位置合わせを行うことなく、画素電極 72 とスイッチング素子 69 との電氣的な接続を確保できるメリットがある。例えば、図 9 に示す反射型表示装置において、コーナーキューブアレイ 66 の配列ピッチを $10\text{ }\mu\text{m}$ とし、導電部材 80 の上面を正方形とすると、正方形の 1 辺の長さが $(2/\sqrt{3}) \times 10\text{ }\mu\text{m}$ より大きいことが好ましい。より好ましくは $12\text{ }\mu\text{m}$ 以上である。

【0078】

一方、導電部材 80 が隣接する画素に跨って配置されてしまうと、それらの画素間でリークが生じるおそれがあるため、導電部材 80 の上面の最大幅は画素の配列ピッチよりも小さいことが好ましい。「導電部材 80 の上面の最大幅」とは、例えば上面が円であればその直径、上面が長方形であればその長辺をいうものとする。

【0079】

次に、図 11（a）～（e）および図 12（a）～（f）を参照しながら、図 9 に示す反射型表示装置を製造する方法の一例を説明する。

【0080】

まず、図 11（a）に示すように、表面にスイッチング素子（TFT）68 が形成された基板 67 の上に樹脂層 82 a を形成する。樹脂層 82 a は、例えばスピンコーター、ダイコーター、キャップコーター等の塗工装置を用いて、基板 67 の上に感光性を有する樹脂材料を塗布することによって形成できる。感光性を有する樹脂材料は、液晶表示装置における層間絶縁膜の材料として一般的に用いられるアクリル系樹脂材料であってもよい。樹脂層 82 a の形成方法は塗布による方法に限定されず、ドライフィルム等の樹脂材料を含む層を基板 67 の上に貼り付ける方法を採用してもよい。また、樹脂層 82 a の材料として、感光性を有する樹脂材料の代わりに、形状を保持できる他の樹脂材料（例えば熱硬化性を有する樹脂材料）を用いてもよい。

【0081】

次いで、図 11（b）に示すように、フォトリソグラフィにより樹脂層 82 a のパターンニングを行う。これにより、図 11（c）に示すように、基板上の各スイッチング素子 68 におけるドレイン電極 69 と対応する位置に樹脂層（厚さ：例えば $2\text{ }\mu\text{m}$ ）82 が形成される。本実施形態では、樹脂層 82 の上面は、 $40\text{ }\mu\text{m} \times 40\text{ }\mu\text{m}$ の略正方形とする。また、図示する例では、樹脂層 82 はドレイン電極 69 の表面上に形成されるが、樹脂層 82 が形成される位置はこの例に限定されず、後述する工程で樹脂層 82 の上に形成される導電層がドレイン電極 69 と接することができる位置であればよい。

【0082】

この後、図 11（d）に示すように、樹脂層 82 を覆う導電性薄膜 84 a を形成する。導電性薄膜 84 a の材料として、例えば被覆性（ステップカバレッジ）に優れた ITO 膜

10

20

30

40

50

を用いることができる。

【0083】

次いで、図11(e)に示すように、導電性薄膜84aをパターニングすることにより導電層84を形成する。導電層84は、樹脂層82の上面および側面を覆い、かつ対応するスイッチング素子68のドレイン電極69と接続されている。このようにして、樹脂層82および導電層84からなる導電部材80が得られる。

【0084】

続いて、図12(a)に示すように、導電部材80が形成された基板67の上に、導電部材80を覆うように転写用の樹脂膜86aを形成する。これにより、樹脂膜86aおよび導電部材80からなる被転写層66aが得られる。樹脂膜86aは、アクリル樹脂（例えば三菱レイヨン社製：MP-107）など紫外線硬化樹脂を基板表面に塗布することによって形成できる。なお、樹脂膜86aの材料は紫外線硬化樹脂に限定されず、熱硬化性樹脂であってもよい。本実施形態では、樹脂膜86aは表示領域に亘って形成される。

【0085】

この後、図12(b)に示すように、表面にコーナーキューブアレイを規定する凹凸形状を有する型（例えば金型）104を被転写層66aの表面に貼付し、型押し法などによって被転写層66aに型104の凹凸形状を転写する。ここでは、型104として、図3に示すようなキュービックコーナーキューブアレイ（配列ピッチ：10 μ m）を規定する凹凸形状を有するNi型を用いる。転写方法は特に限定されないが、例えば本出願人による特開2005-128421号公報に記載された方法を用いることができる。

【0086】

転写の際には、Ni型104と基板67との間に所定の圧力（プレス圧）をかけて被転写層66aを変形させ、導電部材80の上面を部分的に樹脂膜86aから露出させる。続いて、Ni型104と基板67との間に圧力をかけた状態のまま、被転写層66aを紫外線で照射する。これによって、被転写層66における樹脂膜86aは硬化して絶縁層86となる。その後、型104を基板67から剥離する。なお、樹脂膜86aの材料として熱硬化樹脂を用いる場合には、樹脂膜86aを加熱することによって硬化させることができる。

【0087】

ここで、上記転写工程をさらに詳しく説明する。被転写層66aにNi型104を貼付した後、加圧していくと、被転写層66aにおける樹脂膜86aはNi型の凹凸形状に応じて変形していき、ある時点で、Ni型104における凸部の先端（Ni型におけるコーナーキューブの頂点）が、導電部材80を覆う樹脂膜86aを押し退けて導電部材80の上面に接触する。この時、Ni型104における先端のみが導電部材80の上面に接触するため、この接点にプレス圧が集中的にかかり、導電部材80がNi型104の形状に応じて塑性変形する。これに伴って、Ni型104の凸部は先端から導電部材80に埋没する。

【0088】

このように、Ni型104の押付によって、樹脂膜86aのみでなく導電部材80における導電層84および樹脂層82もNi型104の形状に応じて塑性変形させることができるので、樹脂膜86aおよび樹脂膜86aから露出した導電部材80の上面を所定の形状に変形させることができる。

【0089】

Ni型104を押付して導電部材80に埋没させた状態の拡大断面図を図13(a)に示す。このとき、Ni型104における頂点部のみ、あるいは頂点部の一部のみを導電部材80に埋没させることが好ましい。言い換えると、導電部材80に埋没したNi型の深さDを、Ni型におけるコーナーキューブの高さHの1/2以下に制御することが好ましい。なお、「Ni型104における頂点部」とは、Ni型104において、複数の頂点を含む平面からの距離がコーナーキューブの高さHの1/2以下の部分をいう。また、「導電部材に埋没したNi型の深さD」とは、Ni型104の頂点105から導電部材80の

10

20

30

40

50

上面（導電部材 80 のうち Ni 型 104 が埋没していない領域の上面）までの距離をいう。深さ D（以下「埋没深さ」とする）を $H/2$ 以下に制御することが好ましい理由を次に説明する。

【0090】

上記深さ D がコーナーキューブの高さ H の $1/2$ を超えると、すなわち、Ni 型 104 におけるコーナーキューブの頂点 105 から鞍点を越えて導電部材 80 に埋没させようとすると、樹脂膜 86a の絶縁樹脂材料、あるいは Ni 型 104 と被転写層 66a とを対向させて貼付する際にかみこんだ気泡が Ni 型 104 の底点付近に溜まり抜けなくなる。気泡が入った場合、その部分はボイドと呼ばれる欠陥となる。また、絶縁樹脂材料が抜けなくなった場合には、導電部材 80 の上面のうち変形させようとする領域と Ni 型 104 との間に絶縁樹脂材料が封じ込められるので、転写時に Ni 型 104 と基板 67 との間に印加するプレス圧は、導電部材 80 の変形のみでなく封じ込められた絶縁樹脂材料の圧縮にも使用されてしまい、プレス圧のうち導電部材 80 にかかる圧力の割合が低下する。

10

【0091】

なお、上記深さ D は、導電部材 80 や被転写層 66a の材料や厚さ、型 104 の形状（コーナーキューブの配列ピッチ）、プレス圧などを調整することによって制御することができ、好ましくは $1/2$ 未満、より好ましくは $1/3$ 以下になるように制御される。

【0092】

また、図 13 (a) に示す状態において、導電部材 80 に埋没した Ni 型 104 の頂点 105 が、基板（例えば TFT 基板）67 に予め配置された凹凸構成要素（例えば TFT や配線など）よりも高くなるように、導電部材 80 の厚さを設定することが好ましい。これにより、上記転写工程において、導電部材 80 がスペーサの役割を果たすことができ、その結果、基板 67 におけるスイッチング素子 68 や配線などの凹凸構成要素と Ni 型 104 とが接触することを防止できる。

20

【0093】

従って、導電部材 80 の厚さ d は、基板 67 における凹凸構成要素の高さおよび Ni 型 104 の埋没深さ D を考慮すると、基板 67 における凹凸構成要素の最大高さ h よりも大きく、かつ、基板 67 における凹凸構成要素の最大高さ h とコーナーキューブの高さ H の $1/2$ とを加えた値よりも小さい ($h < d < (h + H/2)$) ことが好ましい。なお、上記方法では、導電部材 80 の厚さ d は、樹脂膜 82a および導電膜 84a の厚さによって規定される。

30

【0094】

上記の転写工程により、図 12 (c) に示すようなコーナーキューブアレイ 66 が得られる。図 13 (b) は、図 12 (c) に示すコーナーキューブアレイ 66 を説明するための拡大断面図である。図 13 (b) に示すように、コーナーキューブアレイ 66 では、コーナーキューブの底点部で導電部材 80 の上面の一部が絶縁層 86 から露出している。また、コーナーキューブアレイ 66 の表面は、絶縁層 86 および絶縁層 86 から露出した導電部材 80 の上面によって構成されている。

【0095】

転写によって形成されるコーナーキューブアレイ 66 の厚さ、すなわちコーナーキューブアレイ 66 における底面 66b からコーナーキューブの頂点までの距離 T は、導電部材 80 の厚さ d とコーナーキューブの高さ H とを加えたものよりも埋没深さ D だけ小さくなる ($T = d + H - D$)。つまり、導電部材 80 が厚くなると、それに応じてコーナーキューブアレイ 66 が厚くなる。従って、導電部材 80 が厚すぎると（例えば $d > 10 \mu\text{m}$ ）、コーナーキューブアレイ 66 の厚さ T は、セル厚に対して部分的に極めて大きくなる。このようなコーナーキューブアレイ 66 が形成された背面基板 62 を前面基板 60 と貼合せようとする、セル厚不良が生じやすくなり、生産上好ましくない。さらに、樹脂層 82 を導電層 84 でコートすることによって導電部材 80 を形成する場合には、導電部材 80 の厚さ d が大きすぎると、導電層 84 の導通不良が生じるおそれもある。

40

【0096】

50

従って、プロセス上および特性上の観点から、導電部材 80 の厚さ d は $10\ \mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。より好ましくは $5\ \mu\text{m}$ 以下であり、例えば $2\ \mu\text{m}$ である。これにより、導電部材 80 を転写時のスペーサとして機能させるとともに、上述したようなセル厚不良や導通不良をより確実に防止できる。

【0097】

なお、前述した転写工程において、導電部材 80 に埋没した Ni 型 104 の頂点 105 が基板 67 の凹凸構成要素よりも高くなるように導電部材 80 の厚さ d が設定されていれば、コーナーキューブアレイ 66 における底点は基板 67 の凹凸構成要素よりも高い位置に形成される。

【0098】

10

続いて、図 12 (d) に示すように、コーナーキューブアレイ 66 の表面に、Ag などの反射性金属からなる金属膜 70a を真空蒸着法によって形成する。反射膜 70a の材料は、Ag に限定されず、Al などの高反射金属や、Al、Ag などを主とする合金などを用いてもよい。また、金属膜の形成方法も真空蒸着法に限定されず、スパッタ法や、メッキなどの湿式成膜法であってもよい。あるいは、溶液状態の金属材料をコーナーキューブアレイの表面に塗布することによって金属膜 70a を形成してもよい。

【0099】

図 12 (e) に示すように、得られた金属膜 70a をパターニングして画素毎に分離することにより、複数の画素電極 72 からなる反射層 70 を形成する。金属膜 70a のパターニングは、例えば本出願人による特願 2004 - 246495 号に記載された方法を用いて行うことができる。反射層 70 における各画素電極 72 は、転写によって露出した導電部材 80 の上面と接している。この構成により、各画素電極 72 は、導電部材 80 における導電層 84 を介して、対応するスイッチング素子 68 のドレイン電極 69 と電気的に接続される。このようにして、表示装置の背面基板 62 が得られる。

20

【0100】

一方、画素電極 72 のパターンに応じて配色されたカラーフィルタ 74 と透明対向電極 (ITO) 78 とが形成された前面基板 60 を作製する。この前面基板 60 および上記方法で得られた背面基板 62 の表面に、必要に応じて液晶配向膜 (図示せず) を塗布する。

【0101】

この後、画素電極 72 と透明対向電極 78 とが対向するように、スペーサ (図示せず) を介して、前面基板 60 と背面基板 62 とを接着剤で貼り合わせ、次いで、これらの基板 60、62 の間に高分子分散型の液晶材料を注入、封止することによって液晶層 64 を形成する。このようにして、図 12 (f) に示すような反射型液晶表示装置が得られる。

30

【0102】

本実施形態の反射型表示装置は、上記方法によって製造されるので、図 7 を参照しながら説明した特許文献 2 の方法と比べると、以下のようなメリットがある。

【0103】

上述したように、特許文献 2 に開示された方法では、転写によって形成されるコーナーキューブアレイの形状精度が低下する場合があった。また、転写工程において、ガラス基板の破損などの問題が生じたり、導電性異物が絶縁層に混入するなどの問題が生じるおそれがあった。

40

【0104】

これに対し、図 11 および図 12 を参照しながら説明したような方法によると、転写を利用して形状精度の高いコーナーキューブアレイを簡便に作製できる。具体的には、転写工程において、被転写層 66a のうち変形させようとする領域 (転写形成領域) の大部分が樹脂膜 86a から形成されているので、被転写層 66a における樹脂膜 86a を構成する材料と導電部材 80 を構成する材料との硬化収縮などの特性が異なることによる形状精度の低下を大幅に抑えることができる。そのため、被転写層 66a を略均一に変形させることができるので、コーナーキューブアレイ 66 の形状精度を従来よりも高くできる。その結果、コーナーキューブアレイ 66 の上に形状精度の高い反射層 70 を形成でき、再帰

50

反射特性を向上させることができる。

【0105】

また、図11および図12を参照しながら説明した方法によると、転写によって導電部材80を大きく変形させる必要がないので、転写時のプレス圧を小さく抑えることができる。例えば、図12(b)および図13(a)に示す転写工程において、型104の頂点部全体(型104の頂点から鞍点を含む平面までの三角錐領域)を導電部材80に埋没させるように加圧する場合を考える。このとき、型104のうち導電部材80に埋没させた部分の深さ(埋没深さ)Dは、型104のコーナーキューブの高さHの $1/2$ となる。図13(c)は、単一のコーナーキューブにおいて、導電部材80の上面のうち型104によって変形する領域80sを示す平面図である。これに対し、例えば図7に示す方法のように、型104の底点までを埋没させる(すなわち、上記深さDがコーナーキューブの高さHと等しくなる)ように加圧すると、導電部材80の上面が変形してコーナーキューブ全体を構成する。この場合における、導電部材80の上面のうち型104によって変形する領域81sを図13(d)に示す。図13(c)および(d)からわかるように、埋没深さDが $H/2$ の場合には、埋没深さDがHの場合と比べて、変形する導電部材80の上面の面積は $1/2$ となり、導電部材80の変形に必要なプレス圧は $1/2$ 以下となる。なお、上記深さDがコーナーキューブの高さHの $1/2$ 未満、より好ましくは $1/3$ 以下になるように加圧すると、プレス圧をさらに低減させることが可能になる。

10

【0106】

このように、転写時のプレス圧を低減できるので、プレス圧による基板67へのダメージを低減でき、基板67の破損などの問題を防止できる。さらに、転写工程に使用するプレス装置を簡素化できる。

20

【0107】

さらに、上記の転写工程では、加圧による導電部材80の変形量が小さくてすむので、導電部材80に含まれる導電粒子がプレス圧によって破壊されてダスト(導電性の異物)が発生する可能性が極めて小さい。そのため、導電性の異物がプレス装置内部で飛散したり、コーナーキューブアレイ66における絶縁層86に混入するなどの問題を防止できる。

【0108】

その上、転写の際には、導電部材80がスペーサの役割を果たすため、プレス圧によって型104が基板67のスイッチング素子68と接触してしまうことを防止できるというメリットもある。

30

【0109】

また、導電部材80の配置されるパターンとコーナーキューブアレイ66の配列パターンとを整合させることなく、コーナーキューブの底点部、すなわち反射層70のうちスイッチング素子68のドレイン電極69との距離が最も短い部分で画素電極72とスイッチング素子68とを電気的に接続できる。従って、コーナーキューブの頂点部でこれらを接続する場合よりもコンタクト抵抗を低減できるので有利である。特に、導電部材80の材料として、樹脂バインダ中に導電性粒子を混入した導電性樹脂材料を用いる場合には、導電部材80の抵抗率は樹脂の存在により高くなる。このような場合、コーナーキューブの底点部で画素電極72と導電部材80とを接触させると、電流が導電部材80の中を流れる距離を小さく抑えることができるので、コンタクト抵抗を効果的に低減できる。

40

【0110】

本実施形態における製造方法は、図11および図12を参照しながら上述した方法に限定されない。例えば、型104を用いた転写工程では、未硬化の樹脂材料(モノマー、オリゴマー)を用いて被転写層66aを形成し、型104を押付した状態で上記樹脂材料を硬化させる方法を用いているが、樹脂材料の種類や硬化方法、硬化条件などは適宜選択され得る。あるいは、塑性変形、熱可塑性といった圧力や温度に対する樹脂材料の変形を利用して転写を行ってもよい。また、本出願人による特開2001-75090号公報に開示されているように、フィルム状の感光性樹脂を用いて転写を行うこともできる。

50

【 0 1 1 1 】

本実施形態におけるコーナーキューブアレィ 6 6 の形成に用いられる型 1 0 4 は、例えば本出願人による特許文献 3 や特開 2 0 0 1 - 7 5 0 9 0 号公報に開示された方法を用いて作製できる。具体的には、結晶基板に対して異方性エッチングを行うことによって作製できる。または、その方法によって作製された型を転写することによって作製してもよい。

【 0 1 1 2 】

液晶層 6 4 の材料は特に限定されないが、高分子分散型液晶であることが望ましい。高分子分散型液晶は、例えば低分子液晶組成物および未重合プレポリマーの混合物を相溶させて透明基板間に配置した後、プレポリマーを重合することによって得られる。プレポリマーの種類は特に限定されないが、好ましくは紫外線硬化性プレポリマーを用いる。紫外線硬化性プレポリマーを用いると、重合を行う際に上記混合物を加熱する必要がないので、他の部材への熱による悪影響を防止できる。

【 0 1 1 3 】

本実施形態では、液晶性を示す紫外線硬化性プレポリマーと液晶組成物との混合物（プレポリマー液晶混合物）を、紫外線等の活性光線の照射により光硬化させることによって高分子分散型液晶を形成する。プレポリマー液晶混合物としては、例えば、紫外線硬化材料と液晶とを 2 0 : 8 0 の重量比で混合し、少量の重合開始剤（チバ・ガイギー社製）を添加することによって得られた、常温でネマティック液晶相を示すプレポリマー液晶混合物を用いることができる。

【 0 1 1 4 】

本実施形態の反射型表示装置の構成は、図 9 (a) ~ (c) に示す構成に限定されない。例えば、反射層 7 0 の上に、反射層 7 0 の凹凸形状を平坦化するための平坦化層を設け、平坦化層上に透明な上層画素電極を形成してもよい。

【 0 1 1 5 】

本実施形態におけるコーナーキューブアレィ 6 6 は、互いに直交する略正方形の 3 面からなるコーナーキューブから構成されたキュービックコーナーキューブアレィであるが、他のコーナーキューブアレィであってもよい。例えば、図 1 4 に示すように、互いに直交する直角二等辺三角形の 3 面からなるコーナーキューブから構成されたコーナーキューブアレィであってもよい。なお、図 1 4 に示すコーナーキューブアレィを用いる場合であっても、「コーナーキューブの底点部」は、前述したように、複数のコーナーキューブの底点を含む平面からの高さがコーナーキューブの高さ H の $1 / 2$ 以下の部分をいう。この場合の「コーナーキューブの高さ H」は、コーナーキューブを構成する上記直角二等辺三角形の底辺を含む平面と複数のコーナーキューブの底点を含む平面との距離を指す。

【 0 1 1 6 】

コーナーキューブアレィ 6 6 における配列ピッチは特に限定しないが、例えば可視光の波長以上で、画素の最大幅以下である。これによって混色などの表示特性上の問題を抑制できる。なお、図 1 1 および図 1 2 を参照しながら説明した転写によるコーナーキューブアレィ 6 6 を形成する方法によると、コーナーキューブの配列ピッチが小さい場合でも高精度のコーナーキューブアレィ 6 6 を形成することが可能であり、上記方法を微細なサイズのコーナーキューブアレィ（ピッチ：例えば $2 . 5 \mu m$ 以下）の形成に適用すると特に有利である。

【 0 1 1 7 】

（実施形態 2）

以下、本発明による反射型表示装置の第 2 の実施形態を説明する。

【 0 1 1 8 】

本実施形態の反射型表示装置は、図 9 (a) および (b) を参照しながら説明した実施形態 1 の反射型表示装置と同様の構成を有している。ただし、コーナーキューブアレィ 6 6 における導電部材 8 0 の材料や構造が異なっている。具体的には、実施形態 1 では導電部材 8 0 の一部（導電層 8 4）のみが導電材料から形成されているが、本実施形態では導

電部材 80 の全体が導電性を有する材料から形成されている。

【0119】

図15(a)および(b)は、それぞれ、本実施形態の反射型表示装置を示す断面模式図および本実施形態におけるコーナーキューブアレイの構造を説明するための拡大断面図である。簡単のため、図9(a)および(b)に示す反射型表示装置における構成要素と同様の構成要素には同じ参照符号を付し、説明を省略する。

【0120】

本実施形態におけるコーナーキューブアレイ66は、実施形態1と同様に、複数の導電部材110を有している。各導電部材110は基板上の対応するスイッチング素子68のドレイン電極69と接するように配置されている。また、導電部材110の上面の一部110sはコーナーキューブアレイ66の底点部の表面を構成し、反射層70と電氣的に接続されている。本実施形態では、各導電部材110は導電性を有する材料を用いて形成された導電体層であり、導電部材110の全体が導電性を有している。導電部材110の材料としては、例えば導電性樹脂を用いることができる。ここでいう導電性樹脂とは、絶縁性樹脂(例えばアクリル樹脂)に導電性材料(例えばAg)の微粒子を分散させた導電性材料分散樹脂や、高分子そのものが導電性を有する有機導電性化合物であってもよい。

【0121】

以下、図16(a)~(c)および図17(a)~(f)を参照しながら、図15(a)および(b)に示す反射型表示装置を作製する方法の一例を説明する。

【0122】

まず、図16(a)に示すように、表面にスイッチング素子(TFT)68が形成された基板67の上に導電性樹脂層110aを形成する。導電性樹脂層110aは、例えば感光性を有する樹脂にAg微粒子を分散させた導電性材料分散樹脂(ノリタケカンパニーリミテッド社製)をスクリーン印刷法で基板67の上に塗布することによって形成できる。なお、導電性樹脂層110aの材料や形成方法は上記材料や方法に限定されない。

【0123】

次いで、図16(b)に示すように、フォトリソグラフィにより導電性樹脂層110aのパターニングを行う。これにより、図16(c)に示すように、基板上の各スイッチング素子68におけるドレイン電極69と接する導電性樹脂層(導電部材)110を形成する。ここでは、導電部材110の厚さを2μm、導電部材110の上面を40μm×40μmの略正方形とする。

【0124】

この後、図17(a)に示すように、導電部材110が形成された基板67の上に、導電部材110を覆うように転写用の樹脂膜86aを形成する。樹脂膜86aの材料は、例えば図12(a)を参照しながら前述した材料と同じであってもよい。これにより、樹脂膜86aおよび導電部材110からなる被転写層66aが得られる。

【0125】

この後、図17(b)に示すように、型(例えばNi型)104を被転写層66aの表面に貼付し、型押し法により、被転写層66aに型104の凹凸形状を転写する。転写は、図12(b)および図13(a)を参照しながら説明した方法と同様の方法を用いて行う。これにより、導電部材110の上面が部分的に樹脂膜86aから露出し、樹脂膜86aおよび樹脂膜86aから露出した導電部材110の上面を型104の凹凸形状に応じた形状に変形させることができる。なお、型104の形状や作製方法も、図12(b)を参照しながら説明した形状や作製方法と同じであってもよい。

【0126】

上記の転写工程により、図17(c)に示すようなコーナーキューブアレイ66が得られる。コーナーキューブアレイ66では、コーナーキューブの底点部で導電部材110の上面の一部が露出して所定のコーナーキューブアレイ形状を構成している。

【0127】

続いて、図17(d)に示すように、コーナーキューブアレイ66の表面に金属膜70

10

20

30

40

50

aを形成し、パターニングする。これにより、図17(e)に示すように、複数の画素電極72を有する反射層70を形成する。金属膜70aの材料や形成方法、金属膜70aのパターニング方法などは、図12(d)および(e)を参照しながら前述した材料や方法と同様であってもよい。このようにして、表示装置の背面基板62が得られる。

【0128】

上記方法で得られた背面基板62を用いて、図12(f)を参照しながら前述した方法と同様の方法により、図17(f)に示すような反射型液晶表示装置を作製できる。

【0129】

前述の実施形態では、図11を参照しながら説明したように、導電部材80を形成するためには、樹脂膜82aおよび導電膜84aをそれぞれ形成してパターニングする必要がある。これに対し、上記方法では、導電性樹脂膜110aを形成してパターニングすることによって導電部材110を形成できる。従って、成膜およびパターニング(具体的にはフォトリソおよびエッチング)のための工程数を低減でき、製造プロセスを簡略化できる。

【0130】

なお、図16および図17を参照しながら上述した方法では、導電部材110の材料として導電性樹脂を用いたが、代わりに金属材料を用いてもよい。前述したように、金属の剛性率は一般的に樹脂材料に比べて高く、金属を変形させるためには高い圧力(プレス圧)が必要となるが、本実施形態では導電部材110の変形量が小さくすむので、プレス圧を増大させることなく、所定のコーナーキューブアレイ形状に塑性変形させることが可能である。従って、コーナーキューブアレイ66の形状精度を確保しつつ、コンタクト抵抗を低減できる。

【0131】

以下、図18(a)~(e)を参照しながら、金属材料を用いて導電部材を形成する方法の一例を説明する。

【0132】

まず、図18(a)に示すように、スイッチング素子68が形成された基板67の上に、感光性を有する樹脂を用いてフォトレジスト膜(厚さ:例えば5μm)122を形成する。ここでは、感光性を有する樹脂として、フォトレジスト(TGMR-950BE:東京応化社製)を用いる。

【0133】

次いで、図18(b)に示すように、フォトマスク124を用いてフォトレジスト膜122を露光した後、フォトレジスト膜122を現像する。これにより、図18(c)に示すように、フォトレジスト膜122に複数の開口部122aが形成される。各開口部122aは、基板67における対応するスイッチング素子68のドレイン電極69の表面を露出するように配置される。

【0134】

続いて、図18(d)に示すように、フォトレジスト膜122の開口部122aにメッキ法などにより金属(例えばNi)を電析させる。このようにして、ドレイン電極69と電氣的に接続された導電部材130が得られる。この後、図18(e)に示すように、フォトレジスト膜122を剥離する。

【0135】

上記方法で導電部材130を形成した後、図17(a)~(f)を参照しながら上述した方法と同様の方法で図15(a)および(b)に示すような表示装置を製造できる。

【0136】

なお、上記方法ではメッキ法を用いて導電部材130を形成しているが、形成方法はこれに限定されない。また、導電部材130に用いる金属材料も上記材料に限定されない。

【0137】

(実施形態3)

以下、本発明による反射型表示装置の第3の実施形態を説明する。本実施形態の反射型

10

20

30

40

50

表示装置は、反射層の表面凹凸を平坦化するための平坦化層をさらに備え、平坦化層上に画素電極として機能する上層電極が形成されている点で、図15(a)および(b)に示す実施形態2の反射型表示装置と異なっている。

【0138】

図19は、本実施形態の反射型表示装置を示す断面模式図である。簡単のため、図15(a)および(b)に示す反射型表示装置における構成要素と同様の構成要素には同じ参照符号を付し、説明を省略する。

【0139】

本実施形態の反射型表示装置における背面基板62には、コーナーキューブアレイ66、反射層70、反射層70の凹凸形状を平坦化するための平坦化層140、および複数の上層画素電極144がこの順で形成されている。コーナーキューブアレイ66および反射層70は、図15(a)および(b)を参照しながら説明した構成と同様の構成を有し、同様の材料を用いて形成されている。平坦化層140は、例えば絶縁樹脂材料から形成されている。平坦化層140には、反射層70の表面に達する複数のコンタクトホール142が形成されている。各上層画素電極(例えばITO電極)144は平坦化層140の上に形成されており、平坦化層140のコンタクトホール142を介して、反射層70における対応する画素電極72と電気的に接続されている。従って、本実施形態では、各画素における上層画素電極144および画素電極(下層画素電極)72が、対応するスイッチング素子68のドレイン電極69と電気的に接続され、画素電極として機能する。

【0140】

本実施形態によると、反射層70と液晶層64との間に平坦化層140が形成されているため、反射層70の表面凹凸が液晶層64に与える影響を低減できる。

【0141】

なお、本実施形態における導電部材110は、図15(a)および(b)を参照しながら説明したように、導電性樹脂や金属材料などの導電性を有する材料から形成されているが、導電部材110の少なくとも一部が導電性を有し、コンタクト部としての機能できればよい。例えば、図9(a)および(b)を参照しながら説明したように、絶縁材料から形成された樹脂層を導電層で覆う構造を有していてもよい。

【0142】

次に、図20(a)~(f)を参照しながら、図19に示す反射型表示装置の製造方法の一例を説明する。

【0143】

まず、図20(a)に示すように、TFT基板67の上にコーナーキューブアレイ66および反射層70を形成する。反射層70は、画素ごとに分離された画素電極72から構成されている。このようなコーナーキューブアレイ66および反射層70は、図16および図17を参照しながら前述した方法と同様の方法で、同様の材料を用いて形成できる。

【0144】

次いで、図20(b)に示すように、反射層70の上に感光性樹脂膜140aを形成する。感光性樹脂膜140aは、感光性を有する樹脂(感光性樹脂)を反射層70の上に塗布することによって形成できる。ここでは、感光性樹脂としてネガ型のアクリル系感光性樹脂(CR-700;日立化成工業製)を用いる。

【0145】

その後、フォトマスク(図示せず)を用いて感光性樹脂膜140aを露光した後、現像し、さらに最終硬化させることによって、図20(c)に示すように、コンタクトホール142を有する平坦化層140を形成する。各コンタクトホール142は、対応する画素電極72の表面を露出するように配置される。

【0146】

続いて、図20(d)に示すように、平坦化層140およびコンタクトホール142の内表面を覆うように透明導電膜(ITO膜など)144aを形成する。透明導電膜144aは例えばスパッタ法によって形成できる。この透明導電膜144aに対してパターン

10

20

30

40

50

グを行うことにより、図20(e)に示すように、画素ごとに離間された上層画素電極144を形成する。このようにして、背面基板62が得られる。

【0147】

この後、図12(f)を参照しながら前述した方法と同様の方法で、上記方法で得られた背面基板62をカラーフィルタ74および透明対向電極78が形成された前面基板60と貼り合わせ、基板60、62の間に液晶層64を形成する。これにより、図20(f)に示すような反射型液晶表示装置が得られる。

【0148】

上記方法において、感光性樹脂膜140aの材料としてネガ型の感光性樹脂を用いることが好ましい。この理由を、図面を参照しながら以下に説明する。

10

【0149】

図21(a)および(b)は、ネガ型の感光性樹脂膜140aに対する露光工程を説明するための平面図およびI-I'断面図であり、図21(c)は現像工程を説明するための断面図である。

【0150】

感光性樹脂膜140aを露光する際には、図21(a)および(b)に示すように、遮光領域146sおよび光透過領域146tを有するフォトマスク146を用いる。このとき、フォトマスク146の透過領域146tを通過して感光性樹脂膜140aに入射した光の一部150は、感光性樹脂膜140aを透過し、反射層70で反射する。反射層70はコーナーキューブアレイ形状を有しているため、上記光150は、反射層70におけるコーナーキューブの底点部に向かって反射する。この反射光の一部(「迷光」)152は、感光性樹脂膜140aのうちフォトマスク146の遮光領域146sによって遮光された領域の底点付近を露光する。

20

【0151】

露光後、感光性樹脂膜140aの現像を行うと、図21(c)に示すように、感光性樹脂膜140aのうち光で照射された領域以外の領域が除去されて平坦化層140が得られる。このとき、感光性樹脂膜140aのうちフォトマスク146によって遮光された領域では、迷光によって露光された部分148が除去されずに残る。

【0152】

このように、ネガ型の感光性樹脂を用いると、迷光152の影響によって、フォトマスク146によって規定される形状と異なる形状のコンタクトホール142が形成される。具体的には、コンタクトホール142は、反射層70におけるコーナーキューブアレイ形状の頂点付近に形成されるため、コンタクトホール142の深さ(平坦化層140の最表面から反射層70までの最大深さ)を小さくできる。また、コンタクトホール142の断面形状は、コーナーキューブを構成する平面と迷光によって露光された部分148の表面によって規定され、典型的にはなだらかな(テーパ角の大きい)テーパ形状となる。従って、平坦化層140の上にスパッタ法などにより透明導電膜144aを形成する際に、透明導電膜144aと反射層70とをより確実に接続できるので有利である。

30

【産業上の利用可能性】

【0153】

本発明によれば、コーナーキューブアレイを用いた再帰性反射型表示装置において、再帰性反射特性を高めて表示特性を向上できる。また、そのような反射型表示装置を簡便な方法で製造できる。

40

【図面の簡単な説明】

【0154】

【図1】(a)および(b)は再帰性反射型液晶表示装置の動作原理を説明するための断面模式図である。

【図2】従来の再帰性反射型液晶表示装置の構成を説明するための断面模式図である。

【図3】(a)および(b)は、それぞれ、キュービックコーナーキューブアレイの平面図および斜視図である

50

【図４】（ａ）および（ｂ）は、コーナーキューブアレイ上に反射層を形成するための一般的なプロセスを説明するための断面模式図である。

【図５】（ａ）～（ｄ）は、図４（ａ）および（ｂ）に示す反射層の形成プロセスにおける問題点を説明するための図である。

【図６】特許文献２に開示された反射型表示装置の構成を説明するための断面模式図である。

【図７】（ａ）～（ｄ）は、図６に示す反射型表示装置における層間絶縁層および反射層の形成方法を説明するための工程断面図である。

【図８】（ａ）および（ｂ）は、図７（ｂ）に示す転写工程をより詳しく説明するための断面模式図である。

10

【図９】（ａ）は、本発明による第１の実施形態の反射型表示装置を示す断面模式図であり、（ｂ）および（ｃ）は、第１の実施形態におけるコーナーキューブアレイの構成を形成するための拡大断面図および平面図である。

【図１０】キュービックコーナーキューブアレイにおけるコーナーキューブの底点部の定義を説明するための断面模式図である。

【図１１】（ａ）～（ｅ）は、第１の実施形態の反射型表示装置の製造方法を説明するための工程断面図である。

【図１２】（ａ）～（ｆ）は、第１の実施形態の反射型表示装置の製造方法を説明するための工程断面図である。

【図１３】（ａ）および（ｂ）は、図１２（ｂ）および（ｃ）に示す工程を説明するための拡大断面図であり、（ｃ）および（ｄ）は、それぞれ、埋没深さＤが $H/2$ の場合および埋没深さＤが H の場合における、導電部材の上面のうち型によって変形する領域を示す平面図である。

20

【図１４】第１の実施形態における他のコーナーキューブアレイを例示する平面図である。

【図１５】（ａ）は、本発明による第２の実施形態の反射型表示装置を示す断面模式図であり、（ｂ）は、第２の実施形態におけるコーナーキューブアレイの構成を形成するための拡大断面図である。

【図１６】（ａ）～（ｃ）は、第２の実施形態の反射型表示装置の製造方法を説明するための工程断面図である。

30

【図１７】（ａ）～（ｆ）は、第２の実施形態の反射型表示装置の製造方法を説明するための工程断面図である。

【図１８】（ａ）～（ｅ）は、第２の実施形態における導電部材の他の形成方法を説明するための工程断面図である。

【図１９】本発明による第３の実施形態の反射型表示装置を示す断面模式図である。

【図２０】（ａ）～（ｆ）は、第３の実施形態の反射型表示装置の製造方法を説明するための工程断面図である。

【図２１】（ａ）および（ｂ）は、ネガ型の感光性樹脂膜に対する露光工程を説明するための平面図および断面図であり、（ｃ）は、ネガ型の感光性樹脂膜に対する現像工程を説明するための断面図である。

40

【符号の説明】


【０１５５】

- | | |
|----|-------------|
| ６０ | 前面基板 |
| ６２ | 背面基板 |
| ６４ | 液晶層 |
| ６６ | コーナーキューブアレイ |
| ７０ | 反射層 |
| ７４ | カラーフィルタ |
| ８０ | 導電部材 |
| ８２ | 樹脂層 |


50

8 4	導電層
8 6	絶縁層
6 8	スイッチング素子
6 9	ドレイン電極


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】




【図 11】




【図 12】




【図 13】




【図14】




【図15】




【図16】




【図17】




【図18】




【 図 1 9 】



【 図 2 0 】



【 図 2 1 】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開 2 0 0 3 - 1 9 5 7 8 8 (J P , A)
特開 2 0 0 3 - 2 5 5 3 7 3 (J P , A)
特開 2 0 0 3 - 6 6 2 1 1 (J P , A)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

G 0 2 F	1 / 1 3 3 5	-	1 / 1 3 6 8
G 0 2 B	5 / 1 2 2		

专利名称(译)	反射显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JP4046743B2	公开(公告)日	2008-02-13
申请号	JP2005216454	申请日	2005-07-26
[标]申请(专利权)人(译)	夏普株式会社		
申请(专利权)人(译)	夏普公司		
当前申请(专利权)人(译)	夏普公司		
[标]发明人	澤山豊 神戸誠		
发明人	澤山 豊 神戸 誠		
IPC分类号	G02F1/1335 G02F1/1368 G02B5/122		
CPC分类号	G02F1/133553		
FI分类号	G02F1/1335.520 G02F1/1368 G02B5/122 G02F1/1343 G02F1/1362		
F-TERM分类号	2H042/EA03 2H042/EA05 2H042/EA14 2H042/EA15 2H091/FA17Y 2H091/FC17 2H091/FD03 2H091/GA02 2H091/GA13 2H091/JA02 2H091/JA03 2H091/JA10 2H091/LA17 2H092/GA13 2H092/HA05 2H092/JA24 2H092/JB05 2H092/JB07 2H092/MA10 2H092/MA12 2H092/NA01 2H092/PA12 2H092/QA15 2H191/FA02Y 2H191/FA34Y 2H191/FA35Y 2H191/FB14 2H191/FC02 2H191/FC10 2H191/FC26 2H191/FD22 2H191/GA04 2H191/GA19 2H191/HA05 2H191/LA13 2H191/LA21 2H191/LA22 2H191/LA31 2H191/NA43 2H191/NA45 2H191/NA49 2H192/AA24 2H192/BC42 2H192/BC72 2H192/BC74 2H192/BC83 2H192/BC85 2H192/EA43 2H192/HA33 2H192/HA45 2H192/HA72 2H192/HA95 2H192/JA53 2H192/JB13 2H291/FA02Y 2H291/FA34Y 2H291/FA35Y 2H291/FB14 2H291/FC02 2H291/FC10 2H291/FC26 2H291/FD22 2H291/GA04 2H291/GA19 2H291/HA05 2H291/LA13 2H291/LA21 2H291/LA22 2H291/LA31 2H291/NA43 2H291/NA45 2H291/NA49		
代理人(译)	奥田诚治		
其他公开文献	JP2007033827A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够通过使用角隅棱镜阵列增强关于反射显示装置的逆向反射特性来改善显示器对比度的反射型显示装置。

ŽSOLUTION：反射式显示装置具有：光调制层64；一对基板60,62将光调制层64保持在其间；以及每个像素单元改变光调制层64的光学特性的电极结构。该对基板的一侧62设置有角隅棱镜阵列66，在该角隅棱镜阵列66上排列有多个角隅棱镜。角隅棱镜阵列66具有指定逆向反射表面的表面66u，底表面66b和布置在表面66u和底表面66b之间的多个导电构件80。每个导电构件80的上表面的一部分80s构成位于包括角隅棱镜阵列66的表面内的角隅棱镜的底点的底点部分的部分。

【图 2】

