

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5774846号
(P5774846)

(45) 発行日 平成27年9月9日 (2015.9.9)

(24) 登録日 平成27年7月10日 (2015.7.10)

(51) Int.Cl.	F I
GO2F 1/1368 (2006.01)	GO2F 1/1368
GO2F 1/1337 (2006.01)	GO2F 1/1337 500
GO2F 1/1333 (2006.01)	GO2F 1/1333 505

請求項の数 5 (全 34 頁)

(21) 出願番号 特願2010-277718 (P2010-277718)
(22) 出願日 平成22年12月14日 (2010.12.14)
(65) 公開番号 特開2011-128618 (P2011-128618A)
(43) 公開日 平成23年6月30日 (2011.6.30)
審査請求日 平成25年10月25日 (2013.10.25)
(31) 優先権主張番号 10-2009-0127314
(32) 優先日 平成21年12月18日 (2009.12.18)
(33) 優先権主張国 韓国 (KR)
(31) 優先権主張番号 10-2009-0127315
(32) 優先日 平成21年12月18日 (2009.12.18)
(33) 優先権主張国 韓国 (KR)
(31) 優先権主張番号 10-2009-0127316
(32) 優先日 平成21年12月18日 (2009.12.18)
(33) 優先権主張国 韓国 (KR)

(73) 特許権者 512187343
三星ディスプレイ株式会社
Samsung Display Co.,
Ltd.
大韓民国京畿道龍仁市器興区三星二路95
95, Samsung 2 Ro, Giheung-Gu, Yongin-City,
Gyeonggi-Do, Korea
(74) 代理人 110000408
特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
(72) 発明者 宋 長 根
大韓民国ソウル特別市瑞草区瑞草4洞ロッ
デキャッスルクラシックアパートメント1
14棟1003号

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 基板と、

前記第 1 基板と対向する第 2 基板と、

前記第 1 基板と前記第 2 基板との間に配置された二重保護膜と、を含み、

前記二重保護膜は第 1 保護膜と第 2 保護膜を有し、

前記第 1 保護膜の屈折率は 1 . 4 以上 1 . 6 以下であり、

前記第 2 保護膜の屈折率は前記第 1 保護膜の屈折率と異なり、かつ 1 . 6 以上 2 . 2 以下であり、

前記第 1 保護膜、前記第 2 保護膜、透明な導電物質からなる電極の順に積層されていることを特徴とする液晶表示装置。

10

【請求項 2】

前記第 1 保護膜の窒素含有率は前記第 2 保護膜の窒素含有率と異なることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置。

【請求項 3】

前記第 1 保護膜の窒素含有率は前記第 2 保護膜の窒素含有率より大きいことを特徴とする請求項 2 に記載の液晶表示装置。

【請求項 4】

前記二重保護膜の厚さは 5500 オングストローム以上 6500 オングストローム以下であることを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置。

20

【請求項 5】

前記第 2 基板と前記二重保護膜との間に配置された液晶層と、
前記第 1 基板と前記二重保護膜との間に配置された基準電極と、
前記液晶層と前記二重保護膜との間に配置された画素電極と、
をさらに含むことを特徴とする請求項 1 に記載の液晶表示装置

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は液晶表示装置に関するものである。

【背景技術】

10

【0002】

液晶表示装置 (Liquid Crystal Display) は現在最も幅広く使用されている平板表示装置 (Flat Panel Display) のうちの一つであって、電極に電圧を印加して液晶層の液晶分子を再配列させることによって、透過する光の量を調節する表示装置である。

【0003】

液晶表示装置は薄形化が容易であるという長所を有しているが、前面視認性に比べて側面視認性が落ちる短所があるため、これを克服するための様々な方式である液晶配列及び駆動方法が開発されている。このような広視野角を実現するための方法として、画素電極及び基準電極を一つの基板に形成する液晶表示装置が注目されている。

20

【0004】

しかしながら、このような液晶表示装置の場合、画素電極と基準電極が一つの基板上に形成されているため、二つの電極とデータ線との寄生容量が大きくなる恐れがある。このような寄生容量を減らすために二つの電極とデータ線の間隔を広げる場合、透過率が減少する恐れがある。

【0005】

一方、透明な物質で画素電極と基準電極を製造する過程において、二つの電極の還元反応によって透過率が減少する恐れがある。

【先行技術文献】

【特許文献】

30

【0006】

【特許文献 1】特開 2008 - 170987 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、製造工程を複雑にしないと共に画素電極及び基準電極とデータ線との寄生容量を減らす液晶表示装置を提供することにある。

【0008】

また、本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、透明な物質で画素電極と基準電極を製造する過程において、二つの電極の還元反応による透過率減少を防止する液晶表示装置を提供することにある。

40

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明の一実施形態に係る液晶表示装置は、第 1 基板と、前記第 1 基板と対向する第 2 基板と、前記第 1 基板と前記第 2 基板との間に配置された二重保護膜と、を含み、前記二重保護膜は第 1 保護膜と第 2 保護膜を有し、前記第 1 保護膜の屈折率は前記第 2 保護膜の屈折率と異なることを特徴とする。

【0010】

前記第 1 保護膜の窒素含有率は前記第 2 保護膜の窒素含有率と互いに異なってもよい。

【0011】

50

前記第 1 保護膜の窒素含有率は前記第 2 保護膜の窒素含有率より大きくてもよい。

【 0 0 1 2 】

前記二重保護膜の厚さは 5 5 0 0 オングストローム以上 6 5 0 0 オングストローム以下であってもよい。

【 0 0 1 3 】

前記第 1 保護膜の屈折率は 1 . 4 以上 1 . 6 以下であり、前記第 2 保護膜の屈折率は 1 . 6 以上 2 . 2 以下であってもよい。

【 0 0 1 4 】

前記第 2 基板と前記二重保護膜との間に配置された液晶層と、前記第 1 基板と前記二重保護膜との間に配置された基準電極と、前記液晶層と前記二重保護膜との間に配置された画素電極とをさらに含んでもよい。

10

【 0 0 1 5 】

本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置は、第 1 基板と、前記第 1 基板と対向する第 2 基板と、前記第 1 基板と前記第 2 基板との間に配置された液晶層と、前記第 1 基板と前記液晶層との間に配置されたゲート線と、前記第 1 基板と前記液晶層との間に配置されたデータ線と、前記第 1 基板と前記液晶層との間に配置された基準電極線と、前記ゲート線と前記データ線とに接続された画素とを含む。前記画素は、前記データ線の第 1 部分に接続された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続され、前記薄膜トランジスタと重なる開口部を有する第 1 電極と、前記第 1 電極と前記液晶層との間に配置された第 2 電極とを含む。前記第 2 電極は、前記データ線と実質的に平行に配置された第 1 接続部と、前記ゲート線と実質的に平行に配置され、前記第 1 接続部に接続された第 2 接続部と、枝電極と、を含み、前記枝電極は、第 1 部分と、前記第 1 部分に接続されている第 2 部分と、前記第 1 部分と前記第 2 接続部に接続された第 3 部分と、を含み、前記第 2 部分は前記第 1 部分と第 1 角度を成し、前記第 3 部分は前記第 1 部分と第 2 角度を成し、かつ、前記第 2 接続部と第 3 角度を成し、前記第 2 電極に形成され、前記データ線の第 1 部分と重なる第 1 開口部を有することを特徴とする。

20

【 0 0 1 6 】

前記第 1 接続部は前記データ線の第 2 部分と重なっていてもよい。

【 0 0 1 7 】

前記第 2 電極の第 2 接続部に形成され、前記データ線の第 2 部分と重なる第 2 開口部をさらに有しもよい。

30

【 0 0 1 8 】

前記画素は、前記データ線と前記第 1 基板との間に配置され、前記データ線の第 2 部分と重なる遮蔽電極をさらに含んでもよい。

【 0 0 1 9 】

前記遮蔽電極と前記画素電極との間の間隔と、前記遮蔽電極の幅との比が 1 0 : 1 7 であり、前記データ線の幅と前記遮蔽電極の幅との比が 7 : 1 7 であり、前記基準電極の前記第 2 開口部の幅と前記遮蔽電極の幅との比が 9 : 1 7 であり、前記基準電極の前記枝電極の幅と前記遮蔽電極の幅との比は 9 : 1 7 であってもよい。

40

【 0 0 2 0 】

前記第 1 電極は画素電極であり、前記第 2 電極は基準電極であってもよい。

【 0 0 2 1 】

前記第 1 電極は基準電極であり、前記第 2 電極は画素電極であってもよい。

【 0 0 2 2 】

複数の画素をさらに含み、前記画素は前記ゲート線と前記データ線とに接続され、前記画素は緑色画素、赤色画素及び青色画素のうちの一つであってもよい。

【 0 0 2 3 】

前記基準電極線は前記ゲート線に隣接して配置され、前記赤色画素と前記青色画素のうちの少なくとも一つに接続された拡張部を有してもよい。

【 0 0 2 4 】

50

複数のゲート線をさらに含み、前記基準電極線は前記複数のゲート線のうちの隣接した二つのゲート線の間に配置され、前記緑色画素に接続された拡張部を有してもよい。

【0025】

前記画素の前記第1電極と前記第2電極のうちの少なくとも一つは前記基準電極線の前記拡張部と重なっていてもよい。

【0026】

前記緑色画素の面積は、前記赤色画素の面積と前記緑色画素の面積のうちの少なくとも一つより小さくてもよい。

【0027】

前記基準電極と前記画素電極との間に配置された二重保護膜をさらに含み、前記二重保護膜は第1保護膜と、第2保護膜とを含み、前記第1保護膜の屈折率は前記第2保護膜の屈折率と異なってもよい。

10

【0028】

本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置は、第1基板と、前記第1基板と対向する第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に配置された液晶層と、前記第1基板上に配置されたデータ線と、前記データ線に隣接して配置された画素とを含み、前記画素は、前記第1基板と前記液晶層との間に配置された基準電極と、前記第1基板と前記基準電極との間に配置された画素電極とを含むことを特徴とする。

【0029】

前記基準電極及び前記画素電極は前記データ線と重なっていてもよい。

20

【0030】

前記第1基板によって定義された平面に沿って測定された前記データ線と前記基準電極との間の間隔は、前記第1基板によって定義された平面に沿って測定された前記データ線と前記画素電極との間の間隔より短くてもよい。

【0031】

前記データ線と前記基準電極との間の間隔は前記データ線と前記画素電極との間の間隔より約3 μm 短くてもよい。

【0032】

前記データ線と前記基準電極の間隔は2.5 μm であり、前記データ線と前記画素電極の間隔は5.5 μm であってもよい。

30

【0033】

複数の画素をさらに含み、前記複数の画素のうち、隣接した二つの画素の基準電極は接続部材を介して接続され、前記接続部材は前記基準電極の間に配置されたデータ線の少なくとも一部と重なっていてもよい。

【発明の効果】

【0034】

本発明によれば、液晶表示装置の開口率の減少及び製造工程を複雑にせず、データ線と画素電極及び基準電極の間の寄生容量を減らす液晶表示装置を提供することができる。

【0035】

また、本発明によれば、製造工程時に発生し得るヘイズ(Haze)現象を改善することによって、ヘイズ現象による透過率減少を減らす液晶表示装置を提供することができる。

40

【図面の簡単な説明】

【0036】

【図1】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示した配置図である。

【図2A】図1の液晶表示装置をIIA-IIA線に沿って切断して示した断面図である。

。

【図2B】図1の液晶表示装置をIIB-IIB線に沿って切断して示した断面図である。

。

【図3A】図1の液晶表示装置のA部分を拡大した拡大図である。

50

【図 3 B】図 1 の液晶表示装置の A' 部分を拡大した拡大図である。

【図 3 C】図 1 の液晶表示装置の A'' 部分を拡大した拡大図である。

【図 4】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置を示した配置図である。

【図 5】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置を示した配置図である。

【図 6 A】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の一部を示した配置図である。

【図 6 B】図 6 A の液晶表示装置を V I B - V I B 線に沿って切断して示した断面図である。

【図 7 A】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の一部を示した配置図である。

【図 7 B】図 7 A の液晶表示装置を V I I B - V I I B 線に沿って切断して示した断面図である。

10

【図 8】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置を示す配置図である。

【図 9】図 8 の液晶表示装置を I X - I X 線に沿って切断して示した断面図である。

【図 10】図 8 の液晶表示装置の一部を拡大した拡大図である。

【図 11 A】図 8 の液晶表示装置の一部を示した断面図である。

【図 11 B】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の一部を示した断面図である。

【図 12】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置を示す配置図である。

【図 13】図 12 の液晶表示装置の一部を示した断面図である。

【図 14】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の一部を示した配置図である。

【図 15】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の一部を示した配置図である。

【図 16】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置を示す配置図である。

20

【図 17】図 16 の液晶表示装置を X V I I - X V I I 線に沿って切断して示した断面図である。

【図 18】化学気相成長工程時に使用される窒素 (N_2) ガス流量及び圧力が保護層の屈折率と反比例関係にあることを示すグラフである。

【図 19】保護膜 180 の厚さによる液晶表示装置の透過率を示したグラフである。

【図 20】保護膜 180 の屈折率による液晶表示装置の透過率を示したグラフである。

【図 21 A】インジウム (Indium) を含む透明電極の断面を示した写真である。

【図 21 B】インジウム (Indium) を含む透明電極の断面を示した写真である。

【図 22】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置を示す配置図である。

【図 23】図 22 の液晶表示装置を X X I I I - X X I I I 線に沿って切断して示した断面図である。

30

【発明を実施するための形態】

【0037】

以下では、添付した図面を参照して、本発明の実施形態について本発明が属する技術分野にて通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳しく説明する。しかし、本発明は多様な相違した形態に具現されることができ、ここで説明する実施形態に限られない。

【0038】

図面において、多様な層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。明細書全体を通じて類似な部分については同一図面符号を付けた。層、膜、領域、板などの部分が他の部分の「上に」とあるとする場合、これは他の部分の「直上に」とある場合のみでなくその中間にまた他の部分がある場合も含む。反対に、ある部分が他の部分の「直上に」とあるとする場合には中間に他の部分がないことを意味する。

40

【0039】

以下、図面を参照して、本発明の実施形態に係る液晶表示装置について説明する。

【0040】

図 1 は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置を示した配置図であり、図 2 A は、図 1 の液晶表示装置を I I A - I I A 線に沿って切断して示した断面図であり、図 2 B は、図 1 の液晶表示装置を I I B - I I B 線に沿って切断して示した断面図である。

【0041】

図 1 及び図 2 A 及び B を参照すれば、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置は、互い

50

に対向する下部表示板 1 0 0 及び上部表示板 2 0 0 とその間に配置される液晶層 3 を含む。

【 0 0 4 2 】

まず、下部表示板 1 0 0 について説明する。

【 0 0 4 3 】

本実施形態に係る液晶表示装置は、透明なガラスまたはプラスチックなどからなる絶縁基板 1 1 0 の上にゲート線 1 2 1 及び基準電圧線 1 3 1 を含むゲート導電体が形成されている。ゲート線 1 2 1 は、ゲート電極 1 2 4 及び他の層または外部駆動回路（図示せず）との接続のための広い端部（図示せず）を含む。ゲート線 1 2 1 はアルミニウム（A l）やアルミニウム合金などのアルミニウム系金属、銀（A g）や銀合金などの銀系金属、銅（C u）や銅合金などの銅系金属、モリブデン（M o）やモリブデン合金などのモリブデン系金属、クロム（C r）、タンタル（T a）、及びチタニウム（T i）などから形成されてもよい。しかし、ゲート線 1 2 1 は物理的性質が異なる少なくとも二つの導電膜を含む多重膜構造を有してもよい。

10

【 0 0 4 4 】

基準電圧線 1 3 1 は一定の基準電圧を伝達し、後述の基準電極 2 7 0 との接続のための拡張部 1 3 5 を含む。基準電圧線 1 3 1 は後述の基準電極 2 7 0 に接続されて、基準電極 2 7 0 に基準電圧を伝達する。基準電圧線 1 3 1 はゲート線 1 2 1 と第 1 方向に沿って実質的に平行に配置される。すなわち、基準電圧線 1 3 1 はゲート線 1 2 1 と水平方向（図 1 参照）に配置され、ゲート線 1 2 1 と同一物質から形成されるが本発明ではこれに限定

20

【 0 0 4 5 】

ゲート線 1 2 1 及び基準電圧線 1 3 1 の上には、窒化ケイ素（S i N x）または酸化ケイ素（S i O x）などからなるゲート絶縁膜 1 4 0 が形成されている。ゲート絶縁膜 1 4 0 は物理的性質が異なる少なくとも二つの絶縁層を含む多層膜構造を有してもよい。

【 0 0 4 6 】

ゲート絶縁膜 1 4 0 の上には、非晶質シリコン（a m o r p h o u s s i l i c o n : a - s i）または多結晶シリコン（p o l y s i l i c o n : p - s i）などからなる半導体 1 5 4 が形成されている。半導体 1 5 4 はゲート電極 1 2 4 と少なくとも一部重なる。

30

【 0 0 4 7 】

半導体 1 5 4 の上にはオーミックコンタクト 1 6 3、1 6 5 が形成されている。オーミックコンタクト 1 6 3、1 6 5 はリン（p h o s p h o r u s）などの n 型不純物が高濃度にドーピングされている n⁺ 水素化非晶質シリコンなどの物質から形成され、または、シリサイド（s i l i c i d e）から形成され、オーミックコンタクト 1 6 3、1 6 5 は対を成して半導体 1 5 4 の上に配置されてもよい。

【 0 0 4 8 】

オーミックコンタクト 1 6 3、1 6 5 及びゲート絶縁膜 1 4 0 の上には、ソース電極 1 7 3 を含むデータ線 1 7 1 とドレイン電極 1 7 5 を含むデータ導電体が形成されている。

【 0 0 4 9 】

データ線 1 7 1 は、他の層または外部駆動回路（図示せず）との接続のための広い端部（図示せず）を含む。データ線 1 7 1 はデータ信号を伝達し、主に縦方向（図 1 参照）に延びて、ゲート線 1 2 1 及び基準電圧線 1 3 1 と交差する。データ線 1 7 1 はゲート線 1 2 1 と共に画素領域を形成するが、本発明ではこれに限定されない。

40

【 0 0 5 0 】

本発明の実施形態に係るデータ線 1 7 1 は、液晶表示装置の最大透過率を得るために曲がっている形状を有する第 1 屈曲部を有してもよく、屈曲部は画素領域の中間領域で互いに V 字形状を成してもよい。データ線 1 7 1 は、画素領域の中間領域には第 1 屈曲部と所定の角度を成すように曲がっている第 2 屈曲部をさらに含んでもよい。

【 0 0 5 1 】

50

データ線 171 の第 1 屈曲部は後述の配向膜のラビング方向と約 7 ° 程度の角度を成すように曲がっていてもよい。画素領域の中間領域に配置されている第 2 屈曲部は、第 1 屈曲部と約 7 ° 以上約 15 ° 以下程度の角度を成すようにさらに曲がってもよい。

【0052】

ソース電極 173 はデータ線 171 の一部であり、データ線 171 と同一線上に配置される。ドレイン電極 175 はソース電極 173 と実質的に並んで延びるように形成されている。したがって、ドレイン電極 175 はデータ線 171 の一部と並んでいる。

【0053】

ゲート電極 124、ソース電極 173、及びドレイン電極 175 は半導体 154 と共に一つの薄膜トランジスタ (thin film transistor、TFT) を成し、薄膜トランジスタのチャンネル (channel) はソース電極 173 とドレイン電極 175 との間の半導体 154 に形成される。

【0054】

本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、データ線 171 と同一線上に位置するソース電極 173 と、データ線 171 と並んで延びているドレイン電極 175 を含むことによって、データ導電体が占める面積を広げなくても薄膜トランジスタの幅を広げることができ、したがって液晶表示装置の開口率を増加することができる。

【0055】

データ線 171 とドレイン電極 175 は、モリブデン、クロム、タンタル、及びチタニウム、銅などの金属またはこれらの合金から形成されてもよく、金属膜 (図示せず) と低抵抗導電膜 (図示せず) を含む多重膜構造を有してもよい。例えば、多重膜構造の例としては、クロムまたはモリブデン (合金) の下部膜とアルミニウム (合金) の上部膜の二重膜、チタニウム (合金) の下部膜と銅 (合金) の上部膜の二重膜、モリブデン (合金) の下部膜とアルミニウム (合金) の中間膜とモリブデン (合金) の上部膜の三重膜などが挙げられる。しかし、データ線 171 及び / またはドレイン電極 175 はその他にも多様な金属または導電体から形成されてもよい。データ線 171 の幅は約 $3.5 \mu\text{m} \pm 0.75 \mu\text{m}$ 程度であってもよいが本発明はこれに限定されるわけではない。

【0056】

ドレイン電極 175 の一部及びゲート絶縁膜 140 の上には画素電極 191 が形成されている。

【0057】

画素電極 191 は、データ線 171 の第 1 屈曲部及び第 2 屈曲部とほとんど並んでいる一対の屈曲辺 (curved edge) を含む。

【0058】

画素電極 191 はドレイン電極 175 の一部を覆い、その上に配置されてドレイン電極 175 と物理的または電氣的に直接接続される。

【0059】

画素電極 191 は多結晶、単結晶または非晶質の ITO (Indium tin oxide)、または IZO (Indium zinc oxide) などの透明な導電物質で形成されてもよい。

【0060】

データライン 171、ドレイン電極 175、露出した半導体 154 及び画素電極 191 の上には保護膜 (passivation layer) 180 が形成されている。保護膜 180 は窒化ケイ素と酸化ケイ素などの無機絶縁物から形成されてもよい。しかし、保護膜 180 は有機絶縁物から形成されてもよく、表面が平坦になってもよい。保護膜 180 が有機絶縁物の場合、感光性 (photosensitivity) を有してもよく、その誘電率 (dielectric constant) は約 4.0 以下であってもよい。保護膜 180 はまた、有機膜の優れた絶縁特性を生かしながらも、露出した半導体 154 部分に害が及ばないように下部無機膜と上部有機膜の二重膜構造を有してもよい。保護膜 180 の厚さは約 5000 以上であってもよく、約 6000 以上約 8000 以下

10

20

30

40

50

であってもよい。

【0061】

保護膜180には、データ線171の端部を露出するコンタクトホール(contact hole)(図示せず)が形成され、保護膜180及びゲート絶縁膜140には、基準電圧線131の拡張部135を露出するコンタクトホール183、及びゲート線121の端部を露出するコンタクトホール(図示せず)が形成されている。

【0062】

保護膜180の上には基準電極270が形成されている。基準電極270は画素電極191と重なっており、複数の枝電極271と、複数の枝電極271を接続する横接続部272、及び横接続部272を接続する縦接続部273を含む。基準電極270は多結晶、単結晶または非晶質のITO(indium tin oxide)、またはIZO(indium zinc oxide)などの透明な導電物質からなる。隣接した画素に配置されている基準電極270は互いに接続されている。

【0063】

基準電極270の枝電極271は、前述のデータ線171の第1屈曲部及び第2屈曲部と各々並んでいる第1部分271a(図1のA参照)及び第2部分271b(図1のA'参照)を含む。第1部分271aは後述の配向膜のラビング方向と約5°以上約10°以下の角度を成し、より具体的には約7°の角度を成し、第2部分271bは第1部分271aと約7°以上約15°以下の角度を成すようにさらに曲がってもよい。

【0064】

基準電極270の横接続部272はゲート線121とほとんど並んでおり、枝電極271を上と下で互いに接続する。画素領域の下部に配置される基準電極270の横接続部272は、薄膜トランジスタを成すゲート電極124、半導体154、ソース電極173を成すデータ線171及びドレイン電極175、基準電圧線131の一部を露出する第1開口部274を有する。基準電極270の横接続部272は、基準電圧線131の拡張部135に向かって延びた基準電極拡張部275を有する。互いに隣接する画素に配置される基準電極270は互いに接続されている。

【0065】

基準電極270の枝電極271は、基準電極270の横接続部272に接続される部分に一定の角度で曲がっている第3部分271c(図1のA''参照)をさらに含むが、第3部分271cは第1部分271aと約7°乃至約15°の角度を成すようにさらに曲がってもよい。つまり、基準電極270の枝電極271の第1部分271aが横接続部272と成す鋭角の角度は、第2部分271bが横接続部272と成す鋭角の角度または第3部分271cが横接続部272と成す鋭角の角度より約7°乃至約15°程度より大きい。基準電極270の縦接続部273は、隣接する二つの画素の間に配置されているデータ線171の上に延びており、データ線171の一部の上に配置されている第1開口部274を有する。

【0066】

基準電極270の第1開口部274はソース電極173を成すデータ線171を露出し、約30μm以上約60μm以下程度の縦幅を有してもよい。

【0067】

基準電極270の拡張部275は、保護膜180及びゲート絶縁膜140に形成されるコンタクトホール183を通して基準電圧線131と物理的または電氣的に接続される。

【0068】

本実施形態においては、図示はしないが、基準電極270及び保護膜180の上には配向膜(alignment layer)が塗布され、配向膜は水平配向膜であり、一定の方向にラビングされている。より具体的には、配向膜のラビング方向は、基準電極270の枝電極の第1部分271aが延びている方向と約5°以上10°以下の角度成す。他の実施系地では約7°程度の角度を成す。

【0069】

次に、上部表示板 200 について説明する。

【0070】

透明なガラスまたはプラスチックなどからなる絶縁基板 210 の上に遮光部材 (light blocking member) 220 が形成されている。遮光部材 220 はブラックマトリックス (black matrix) ともいい、光漏れを防ぐ。

【0071】

絶縁基板 210 の上にはまたカラーフィルタ 230 が形成されている。カラーフィルタ 230 は遮光部材 220 に囲まれた領域内に存在し、画素電極 191 の列に沿って縦方向に長く延びている。各カラーフィルタ 230 は赤色、緑色、及び青色の三原色など基本色 (primary color) のうちの一つを表示する。

10

【0072】

カラーフィルタ 230 及び遮光部材 220 の上にはオーバーコート (overcoat) 250 が形成されている。オーバーコート 250 は有機絶縁物から形成されてもよく、カラーフィルタ 230 が露出されることを防止し、平坦面を提供する。オーバーコート 250 は省略することができる。

【0073】

液晶層 3 は正 (positive) の誘電率異方性を有するネマチック (nematic) 液晶物質を含む。液晶層 3 の液晶分子 31 はその長軸方向が上部表示板 100 及び下部表示板 200 に平行に配列され、その方向が下部表示板 100 の配向膜のラビング方向から上部表示板 200 に至るまで螺旋状で 90° 捻じれた構造を有する。

20

【0074】

画素電極 191 はドレイン電極 175 からデータ電圧が供給され、基準電極 270 は基準電圧線 131 から一定の大きさの基準電圧が供給される。基準電極 270 は互いに接続されて、表示領域外部に配置されている基準電圧供給部 (図示せず) から基準電圧の供給を受けるが、表示領域内で電圧降下などを防止するために、基準電圧線 131 から同じ大きさの基準電圧が供給される。

【0075】

データ電圧が供給された画素電極 191 は基準電圧が供給される基準電極 270 と共に電場を生成することによって、画素電極 191 及び共通電極 270 の上に位置する液晶層 3 の液晶分子 31 は電場の方向と平行な方向に回転する。このように決定された液晶分子 31 の回転方向により、液晶層を通過する光の偏光が変わる。

30

【0076】

このように、基準電極 270 の枝電極 271 の端部と画素電極 191 の間に形成される電場によって、液晶表示装置の液晶層 3 の液晶分子 31 は回転する。この時、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、液晶層 3 の液晶分子 31 が所定の角度にプレチルト (pre-tilt) を成すように配向膜がラビングされており、このラビング角度は基準電極 270 の枝電極 271 と約 5° 乃至約 10° の角度を成し、より具体的に約 7° の角度を成すので、液晶分子 31 はプレチルトされた方向に迅速に回転する。

【0077】

本発明の実施形態に係る液晶表示装置の画素電極 191 はゲート絶縁膜 140 と保護膜 180 の間に配置され、ドレイン電極 175 の一部を覆って、物理的または電氣的に直接接続されるので、コンタクトホールを通して接続される従来の液晶表示装置に比べて開口率が実質的に増加する。

40

【0078】

また、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、データ線 171 と同一線上に位置するソース電極 173 と、データ線 171 の一部と実質的に並んで延びているドレイン電極 175 を含むことによって、データ導電体が占める面積を広げなくても薄膜トランジスタの幅を広げて、液晶表示装置の開口率が增加する。

【0079】

また、本発明の実施形態に係る液晶表示装置において、保護膜 180 の上に配置される

50

基準電極 270 は、薄膜トランジスタを成すゲート電極 124、半導体 154、ソース電極 173 を成すデータ線 171 の一部及びドレイン電極 175 を露出する開口部 274 を有することにより、データ線 171 と基準電極 270 の間の寄生容量を実質的に減らしている。

【0080】

本発明の一実験例による液晶表示装置のデータ線 171 と基準電極 270 の間の寄生容量について説明する。表 1 は、本発明の一実験例による液晶表示装置のデータ線 171 と基準電極 270 の間の寄生容量を比較した結果である。本実験例において、液晶表示装置の薄膜トランジスタを成すデータ線 171 とドレイン電極 175 の形状、基準電極 270 の開口部、データ線 171 の線幅と保護膜 180 の厚さを変化させながら、データ線 191 と基準電極 270 の間の寄生容量を比較した。

10

【0081】

【表 1】

A	71.0%
B	62.1%
C	49.6%

【0082】

表 1 は従来の U 字型ドレイン電極を含み、基準電極とデータ線との間に有機絶縁膜を含む一般的な液晶表示装置の基準電極 270 とデータ線 171 の間の寄生容量を基準にして、各場合に対して寄生容量の比を計算した結果である。グループ A は、本発明の実施形態に係る液晶表示装置と同様に、データ線 171 と同一線上に位置するソース電極 173 と、データ線 171 と並んで延びているドレイン電極 175 を含み、基準電極 270 が薄膜トランジスタを成すゲート電極 124、半導体 154、ソース電極 173 を成すデータ線 171 の一部及びドレイン電極 175、基準電圧線 131 の一部を露出する開口部 274 を有する場合である。グループ B は、グループ A に追加して、データ線の線幅を約 3.5 μm に形成した場合であり、グループ C は、グループ B に追加して、保護膜 180 の厚さを約 8000 に形成した場合である。

20

【0083】

表 1 を参照すれば、本発明の実施形態に係る液晶表示装置の場合、従来の液晶表示装置に比べて、グループ A では、基準電極 270 とデータ線 171 の寄生容量が約 71.0% に減っていることが分かり、グループ B では、データ線 171 の線幅を調節することによって約 62.1% 程度に減少し、グループ C では、保護膜 180 の厚さを調節することによって約 49.6% 程度に減少していることが分かった。

30

【0084】

このように、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、液晶表示装置の開口率を減少させて、製造工程を複雑にしなくてもデータ線 171 と基準電極 270 の間の寄生容量を減らし、寄生容量による画質低下を減らすことができる。

【0085】

以下では、本発明の実施形態に係る液晶表示装置の基準電極 270 の枝電極 271 について、図 3A ~ 図 3C を参照して説明する。図 3A は、図 1 の A 部分の拡大図であり、基準電極 270 の第 1 部分 271a を示し、図 3B は、図 1 の A' 部分の拡大図であり、基準電極 270 の第 2 部分 271b を示し、図 3C は、図 1 の A'' 部分の拡大図であり、基準電極 270 の第 3 部分 271c を示す。

40

【0086】

まず、図 3A を参照すれば、基準電極 270 の枝電極 271 の第 1 部分 271a は下部表示板 100 の上に配置されている配向膜のラビング方向と第 1 角度 θ_1 を成すように傾いている。前述のように、第 1 角度 θ_1 は約 5° 以上約 10° 以下の角度であってもよく、より具体的には約 7° の角度であってもよい。図 3B を参照すれば、基準電極 270 の枝電極 271 の第 2 部分 271a は第 1 部分 271a と第 2 角度 θ_2 を成すように曲がっており、図 3C を参照すれば、基準電極 270 の第 3 部分 271c は第 1 部分 271a と

50

第2角度 θ_2 を成すように曲がっている。第2角度 θ_2 は約 7° 以上約 15° 以下の角度であってもよい。

【0087】

このように、基準電極270の枝電極271を第1部分271a、第2部分271b、第3部分271cに区分して形成することによって、画素領域の中央部と端部部分の電場生成方向を変化させることができる。一般に、枝電極271の端部の電場の方向は枝電極271の中央部と異なって、液晶層3に電場が供給される時、液晶の回転方向が不規則となって画像に好ましくないテクスチャ(texture)が発生する。しかし、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、枝電極271の第1部分271aの端部に配置され、第1部分271aよりもっと大きい角度に曲がっている第2部分271b及び第3部分271cを含むことによって液晶層3に印加される電場の方向を変化させ、液晶層3の液晶分子が一定の方向に回転できるようにする。また、第1部分271aよりもっと大きい角度に曲がっている第2部分271b及び第3部分271cを含むことにより、液晶分子31の回転時に回転方向を決定することができる。

10

【0088】

したがって、画素領域の中央部または上下境界部での液晶分子31の不規則な回転によるテクスチャを防止することができる。

【0089】

また、基準電極270の枝電極271を第1部分271a、第2部分271b、第3部分271cに区分して形成することによって、液晶分子31の回転角度を互いに異なるように設定するため、液晶表示装置の視野角を高め、カラートーンを補償するようにできる。

20

【0090】

以下、図4を参照して、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置について説明する。図4は本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置を示す配置図であって、複数の画素を示す。

【0091】

図4に示した液晶表示装置の構造は図1及び図2に示した液晶表示装置とほとんど同一である。したがって、具体的な説明は省略する。

【0092】

図4を参照すれば、本実施形態に係る液晶表示装置は互いに隣接する少なくとも3個の画素を含み、互いに隣接する3個の画素のうちの少なくとも一つの画素にはスペーサ325が形成されている。スペーサ325は基準電圧線131の拡張部135の上に配置され、スペーサ325は基準電圧線131と基準電極270を接続するためのコンタクトホール183よりさらに大きい。

30

【0093】

互いに隣接する3個の画素のうち、スペーサ325が配置される画素には基準電圧線131と基準電極270を接続するためのコンタクトホール183が形成されず、残りの画素にのみコンタクトホール183が形成されてもよい。したがって、スペーサ325が配置されていない画素領域内のみで、基準電圧線131と基準電極270がコンタクトホール183を通して接続される。スペーサ325がコンタクトホール183の上に形成される場合、コンタクトホール183による段差が発生するため正確なセル間隔を維持することは難しい。しかし、本実施形態では基準電圧線131と基準電極270との間を接続するためのコンタクトホール183が形成されていない画素にのみスペーサ325を形成することによって、セル間隔の正確度が高くなる。

40

【0094】

互いに隣接する3個の画素のうち、スペーサ325が配置されている画素に形成されている遮光部材220はスペーサ325に対応する部分で一部拡張され、スペーサ325を全て覆うようにしてもよい。したがって、スペーサ325が配置されている画素の開口率が残りの画素に比べて多少小さくなることがある。

50

【0095】

互いに隣接する3個の画素は互いに異なる色を表示して、スペーサ325が配置されることによって開口率が一番小さい画素は緑色画素である。このように、他の色を表示する画素に比べて緑色画素の開口率が小さくなるようにすれば、液晶表示装置の黄色化(yellowish)を防止する。

【0096】

先に図1及び図2を参照して説明した液晶表示装置の多くの特徴は図4に示した実施形態に全て適用可能である。

【0097】

以下、図5を参照して、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置について説明する。図5は本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置を示す配置図であって、複数の画素を示す。

10

【0098】

図5に示した液晶表示装置の構造は図1及び図2に示した液晶表示装置とほとんど同一である。したがって、具体的な説明は省略する。

【0099】

しかし、図5に示した本実施形態に係る液晶表示装置は図1及び図2に示した液晶表示とは異なって、基準電圧線131が画素領域の中央部に配置される。また、基準電圧線131の拡張部135も画素領域の中央部に配置され、基準電極拡張部275も画素領域の中央部に配置される。

20

【0100】

互いに隣接する3個の画素のうちの一つの画素にのみ基準電圧線131と基準電極270を接続するためのコンタクトホール183、基準電圧線131の拡張部135、そして基準電極270の拡張部275を形成してもよく、残りの画素にはコンタクトホール183が形成されないこともある。したがって、互いに隣接する3個の画素のうちの一つの画素領域内のみで、基準電圧線131と基準電極270がコンタクトホール183を通して接続される。基準電圧線131と基準電極270の接触部分は画素領域のうちのデータ線171に隣接した領域に配置されることができる。

【0101】

互いに隣接する3個の画素のうち、基準電圧線131と基準電極270がコンタクトホール183を通して接続されている画素において、画素電極191は基準電圧線131の拡張部135、コンタクトホール183、基準電極270の拡張部275に対応する位置より除去され、画素電極191の端部のうちのデータ線171に隣接した一つは基準電圧線131と基準電極270の接触部分を囲む凹部192を有する。これによって、基準電圧線131と基準電極270の間に配置される画素電極191は基準電圧線131と基準電極270の接触部より除去され、基準電極270と画素電極191の短絡(short)を防止する。

30

【0102】

互いに隣接する3個の画素のうちの一つの画素にのみ基準電圧線131と基準電極270を接続するためのコンタクトホール183、基準電圧線131の拡張部135、基準電極270の拡張部275が形成されるので、基準電圧線131と基準電極270が物理的電氣的に接続される画素の開口率が残りの画素に比べて多少小さくなる。

40

【0103】

互いに隣接する3個の画素は互いに異なる色を表示して、基準電圧線131と基準電極270が物理的または電氣的に接続されることによって開口率が一番小さい画素は緑色画素である。

【0104】

このように、一部の画素のみで基準電圧線131と基準電極270を互いに接続することによって、残りの画素の開口率を高めることができ、液晶表示装置の全体開口率が増加することができる。また、他の色を表示する画素に比べて緑色画素の開口率が小さくなる

50

ようにすれば、液晶表示装置の黄色化 (yellowish) を防止することができる。

【0105】

先に図1及び図2、そして図4を参照して説明した液晶表示装置の多くの特徴は図5に示した実施形態に全て適用可能である。

【0106】

以下、図6A及び図6Bを参照して、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置について説明する。図6Aは、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の一部を示した配置図であり、図6Bは、図6Aの液晶表示装置をVIB-VIB線に沿って切断して示した断面図である。

【0107】

10

図6A及び図6Bに示した液晶表示装置の層構造は図1及び図2に示した液晶表示装置とほとんど同一である。具体的な説明は省略する。

【0108】

しかし、図6A及び図6Bに示した液晶表示装置の場合、図1及び図2に示した液晶表示装置とは異なって、データ線171の下部には遮蔽電極88が形成されており、データ線171の上に延びている基準電極270の縦接続部273はデータ線171の上に配置されている第2開口部276を有する。遮蔽電極88はゲート導電体と同一層からなり、フローティングされている。遮蔽電極88は光漏れを防止する。データ線171の上に配置される基準電極270の第2開口部276は一つの画素領域に配置されるデータ線171の縦長さの約50%以上である。このように、データ線171の上に配置されている基準電極270に第2開口部276を形成し、除去することによって、データ線171と基準電極270の間の寄生容量を減少させることができる。

20

【0109】

図6Bを参照すれば、遮蔽電極88の幅d1は約8.2μm以上約8.8μm以下であってもよく、遮蔽電極88と画素電極191の間の間隔d2は約4.7μm以上約5.3μm以下であってもよい。データ線171の幅d3は約3.2μm以上約3.8μm以下であってもよく、データ線171の上に配置される基準電極270に第2開口部276の幅d4は約4.2μm以上約4.8μm以下であってもよい。このように、データ線171の幅d3よりデータ線171の上に配置される基準電極270に第2開口部276の幅d4が大きいので、第2開口部276によってデータ線171と基準電極270は互いにオーバーラップしないようにできるので、データ線171と基準電極270のオーバーラップによる寄生容量を減らすことができる。また、基準電極270の枝電極271の幅d5は約4.2μm以上約4.8μm以下であってもよく、データ線171に隣接した枝電極271と遮蔽電極88は互いに一部オーバーラップしてもよく、このオーバーラップ部の幅d6は約1.7μm以上約2.3μm以下であってもよい。

30

【0110】

図1及び図2、図4、そして図5に示した実施形態の多くの特徴は図6に示した実施形態に全て適用可能である。

【0111】

40

以下、図7A及び図7Bを参照して、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置について説明する。図7Aは、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の一部を示した配置図であり、図7Bは、図7Aの液晶表示装置をVIII-VIII線に沿って切断して示した断面図である。

【0112】

図7A及び図7Bに示した液晶表示装置の層構造は図1及び図2に示した液晶表示装置とほとんど同一である。

【0113】

図7A及び図7Bに示した液晶表示装置は、絶縁基板110の上にゲート電極124を含むゲート線121及び基準電圧線131が配置され、ゲート線121及び基準電圧線131の上にはゲート絶縁膜140が配置されている。ゲート絶縁膜140の上には半導体

50

１５４及びオーミックコンタクト１６３、１６５が配置され、ゲート絶縁膜１４０及びオーミックコンタクト１６３、１６５の上にはソース電極１７３を含むデータ線１７１及びドレイン電極１７５が配置されている。ゲート絶縁膜１４０とドレイン電極１７５の一部の上には画素電極１９１が配置され、画素電極１９１、データ線１７１、ドレイン電極１７５、及び露出された半導体１５４の上にはコンタクトホール１８３を有する保護膜１８０が配置されている。保護膜１８０の上には、画素電極１９１と重なり、枝電極２７１を有する基準電極２７０が配置されている。

【０１１４】

しかし、図１及び図２に示した液晶表示装置とは異なり、図７Ａに示すように、本実施形態に係る液晶表示装置の基準電極２７０は画素電極１９１と重なり、複数の枝電極２７１と複数の枝電極２７１を接続する第１接続部２７２、及び隣接する画素領域の基準電極２７０を互いに接続する第２接続部２７３を含む。

10

【０１１５】

基準電極２７０の枝電極２７１はゲート線１２１とほとんど平行な方向に延びており、ゲート線１２１と約５°以上約２０°以下の角度を成すように配置されてもよい。また、基準電極２７０の枝電極２７１は配向膜のラビング方向と約７°以上約１３°以下の角度を成し、より具体的には約１０°の角度を成すように配置されてもよい。

【０１１６】

基準電極２７０の枝電極２７１は、一定の方向に延びている第１部分２７１ａと、第１接続部２７２に隣接した部分に配置され、第１部分２７１ａの両端に配置される第２部分２７１ｂを含む。

20

【０１１７】

基準電極２７０の枝電極２７１の第１部分２７１ａは後述の配向膜のラビング方向と約１０°の角度を成し、第２部分２７１ｂは第１部分２７１ａと約７°以上約１５°以下の角度を成すようにさらに曲がって配置されてもよい。

【０１１８】

図１及び図２、図４、図５、そして図６Ａ及び図６Ｂに示した実施形態の多くの特徴は図７Ａ及び図７Ｂに示した実施形態に全て適用可能である。

【０１１９】

以下、図８乃至図１０を参照して、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置について説明する。図８は、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置を示す配置図であり、図９は、図８の液晶表示装置をⅠⅩ-ⅠⅩ線に沿って切断して示した断面図であり、図１０は、図８の液晶表示装置をⅩ-Ⅹ線に沿って切断して示した断面図である。

30

【０１２０】

図８乃至図１０を参照すれば、本実施形態に係る液晶表示装置は、互いに対向する下部表示板１００及び上部表示板２００とその間注入されている液晶層３を含む。

【０１２１】

まず、下部表示板１００について説明する。

【０１２２】

本実施形態に係る液晶表示装置は、透明なガラスまたはプラスチックなどからなる絶縁基板１１０の上にゲート線１２１及び基準電圧線１３１を含むゲート導電体が配置される。ゲート線１２１は、ゲート電極１２４及び他の層または外部駆動回路との接続のための広い端部（図示せず）を含む。基準電圧線１３１は一定の基準電圧を伝達し、後述の基準電極２７０との接続のための拡張部１３５を含む。基準電圧線１３１は後述の基準電極２７０に接続され、基準電極２７０に基準電圧を伝達する。基準電圧線１３１はゲート線１２１と平行に配置してもよく、ゲート線１２１と同一物質から形成してもよい。

40

【０１２３】

ゲート導電体のゲート線１２１及び基準電圧線１３１の上には窒化ケイ素（ SiN_x ）または酸化ケイ素（ SiO_x ）などからなるゲート絶縁膜１４０が形成されている。ゲート絶縁膜１４０は、物理的性質が異なる少なくとも二つの絶縁層を含む多層膜構造を有し

50

てもよい。

【0124】

ゲート絶縁膜140には、水素化非晶質シリコン(hydrogenated amorphous silicon)(非晶質シリコンは略称a-Siという)または多結晶シリコン(poly silicon)などからなる複数のストライプ状半導体151が形成されている。ストライプ状半導体151は実質的に縦方向に延びており、ゲート電極124に向かって延びた複数の半導体の突出部(projection)154を含む。

【0125】

ストライプ状半導体151の上には、複数のストライプ状オーミックコンタクト161及び島型オーミックコンタクト165が形成される。ストライプ状オーミックコンタクト161及び島型オーミックコンタクト165はリンなどのn型不純物が高濃度にドーピングされているn⁺水素化非晶質シリコンなどの物質から形成され、シリサイド(silicide)から形成される。ストライプ状オーミックコンタクト161は複数の突出部163を有しており、この突出部163と島型オーミックコンタクト165は対を成して半導体154の上に配置される。

10

【0126】

ストライプ状オーミックコンタクト161、島型オーミックコンタクト165及びゲート絶縁膜140の上には、複数のデータ線171と複数のドレイン電極175が形成されている。

【0127】

データ線171はデータ信号を伝達し、実質的に縦方向に延びてゲート線121及び基準電圧線131と交差する。

20

【0128】

データ線171は、ゲート電極124に向かって延びたソース電極173と他の層または外部駆動回路との接続のために面積が広い端部(図示せず)を含む。

【0129】

データ線171は、ゲート線121及び基準電圧線131の隣接した部分で拡張されて断線を防止する。

【0130】

ドレイン電極175はデータ線171と分離され、ゲート電極124を中心にソース電極173と対向する。

30

【0131】

ドレイン電極175は、棒状の一側端部と面積が広い拡張部を含む。棒状端部は曲がったソース電極173で一部囲まれている。

【0132】

ゲート電極124、ソース電極173、及びドレイン電極175は半導体154と共に一つの薄膜トランジスタを成し、薄膜トランジスタのチャネルはソース電極173とドレイン電極175の間の半導体154に形成される。

【0133】

ドレイン電極175の拡張部及びゲート絶縁膜140の上には画素電極191が形成されている。

40

【0134】

画素電極191はデータ線171及びゲート線121とほとんど並んでいる周縁を有し、ほとんど四角形の形状を有する。

【0135】

画素電極191はドレイン電極175の拡張部を覆い、その上に配置され、ドレイン電極175と物理的または電氣的に直接接続される。

【0136】

画素電極191は、多結晶、単結晶または非晶質のITO(Indium tin oxide)、またはIZO(Indium zinc oxide)などの透明な導電物

50

質からなってもよい。

【0137】

データ線171、ドレイン電極175、露出した半導体154及び画素電極191の上には保護膜180が配置される。保護膜180は窒化ケイ素または酸化ケイ素などの無機絶縁物から形成されてもよい。しかし、保護膜180は有機絶縁物から形成されてもよく、表面が平坦であってもよい。有機絶縁物の場合、感光性を有してもよく、誘電率は約4.0以下であってもよい。保護膜180はまた、有機膜の優れた絶縁特性を生かしながらも露出された半導体154の部分に害が及ばないように、下部無機膜と上部有機膜の二重膜構造を有してもよい。

【0138】

保護膜180にはデータ線171の端部を露出するコンタクトホール(contact hole)(図示せず)が形成されており、保護膜180及びゲート絶縁膜140には、基準電圧線131の拡張部135を露出するコンタクトホール183、及びゲート線121の端部を露出するコンタクトホール(図示せず)が形成されている。

【0139】

保護膜180の上には基準電極270が形成されている。基準電極270は画素電極191と重なり、複数の枝電極271を互いに接続する第1接続部272、及び隣接する画素領域の基準電極270を互いに接続する第2接続部273を含む。基準電極270は、多結晶、単結晶または非晶質のITO(indium tin oxide)、またはIZO(indium zinc oxide)などの透明な導電物質からなってもよい。

【0140】

基準電極270の枝電極271はゲート線121とほとんど平行な方向に延びており、ゲート線121と約5°以上約20°以下の角度を成すように配置されてもよい。また、基準電極270の枝電極271は後述の配向膜のラビング方向と約7°以上約13°以下の角度を成し、より具体的には約10°の角度を成すように配置されてもよい。

【0141】

基準電極270の枝電極271は、一定の方向に延びている第1部分271a(図8のA参照)と、第1接続部272に隣接した部分に配置され、第1部分271aの両端に配置される第2部分271b(図8のA'参照)を含む。

【0142】

基準電極270の枝電極271の第1部分271aは後述の配向膜のラビング方向と約7°以上約13°以下の角度を成し、より具体的には約10°の角度を成し、第2部分271bは第1部分271aと約7°以上約15°以下の角度を成すようにさらに曲がっていてもよい。

【0143】

枝電極271の第1部分271a及び第2部分271bについて、図11A及び図11Bを参照して具体的に説明する。図11A及び図11Bは、図1の液晶表示装置の一部を各々拡大した拡大図である。図11Aは、図8のA部分の拡大図であり、基準電極の第1部分271aを示し、図11Bは、図8のA'部分の拡大図であり、基準電極の第2部分271bを示す。

【0144】

まず、図11A及び図11Bを参照すれば、基準電極270の枝電極271の第1部分271aは、下部表示板100に配置されている配向膜のラビング方向と第1角度 θ_1 を成すように傾いている。前述のように、第1角度 θ_1 は約7°以上約13°以下の角度を成し、より具体的には約10°の角度であってもよい。また、基準電極270の枝電極271の第2部分271bは第1部分271aと第2角度 θ_2 を成すように曲がっている。第2角度 θ_2 は約7°以上約15°以下の角度でもよい。

【0145】

このように、基準電極270の枝電極271を第1部分271a及び第2部分271bに区分して形成することによって、画素領域の中央部と端部の電場生成方向を変化させる

10

20

30

40

50

。一般に、液晶表示装置において、枝電極 271 の端部の電場の方向は枝電極 271 の中央部と異なって、液晶層 3 に電場が生成される時に液晶の回転方向が不規則となり、テクスチャが発生する。しかし、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、枝電極 271 の第 1 部分 271a の端部に配置され、第 1 部分 271a よりもっと大きい角度に曲がっている第 2 部分 271b を含むことによって液晶層 3 に供給される電場の方向を変化させ、液晶層 3 の液晶分子が一定の方向に回転できるようにする。また、第 1 部分 271a よりもっと大きい角度に曲がっている第 2 部分 271b を含むことによって、液晶分子 31 の回転時に回転方向を決定する。したがって、画素領域の左右境界部での液晶分子 31 の不規則な回転によるテクスチャを防止する。また、基準電極 270 の枝電極 271 を第 1 部分 271a 及び第 2 部分 271b に区分して形成することによって、液晶分子 31 の回転角度を互いに異なるように設定するので、液晶表示装置の視野角を高め、カラートーンを補償する。

10

【0146】

再び、図 8 乃至図 10 を参照すれば、互いに隣接する画素に配置される基準電極 270 は第 2 接続部 273 によって互いに接続され、第 2 接続部 273 はデータ線 171 の一部を覆っている。第 2 接続部 273 が覆っているデータ線 171 の長さは、一つの画素領域に配置されるデータ線 171 の全体長さに比べて非常に短い。

【0147】

基準電極 270 は、保護膜 180 及びゲート絶縁膜 140 に形成されるコンタクトホール 183 を通して基準電圧線 131 と物理的または電氣的に接続される。

20

【0148】

図示してはいないが、基準電極 270 及び保護膜 180 の上には配向膜が塗布され、配向膜は水平配向膜であり、一定の方向にラビングされている。配向膜のラビング方向は、基準電極 270 の枝電極の第 1 部分 271a が延びている方向と約 10° 程度の角度を成すようにする。

【0149】

以下、上部表示板 200 について説明する。

【0150】

透明なガラスまたはプラスチックなどからなる絶縁基板 210 の上に遮光部材 (light blocking member) 220 が形成されている。遮光部材 220 はブラックマトリックス (black matrix) ともいい、光漏れを防ぐ。

30

【0151】

絶縁基板 210 の上には複数のカラーフィルタ 230 が配置される。カラーフィルタ 230 は遮光部材 220 に囲まれた領域内に大部分存在し、画素電極 191 の列に沿って縦方向に長く延びてもよい。各カラーフィルタ 230 は赤色、緑色、及び青色の三原色など基本色 (primary color) のうちの一つを表示する。

【0152】

カラーフィルタ 230 及び遮光部材 220 の上にはオーバーコート (overcoat) 250 が形成されている。オーバーコート 250 は (有機) 絶縁物からなってもよく、カラーフィルタ 230 が露出されることを防止し、平坦面を提供する。オーバーコート 250 は省略してもよいが、本発明はこれに限定されるわけではない。

40

【0153】

液晶層 3 は、正の誘電率異方性を有するネマチック (nematic) 液晶物質を含む。液晶層 3 の液晶分子はその長軸方向が上部表示板 100 及び下部表示板 200 に平行に配列され、その方向が下部表示板 100 の配向膜のラビング方向から上部表示板 200 に至るまで螺旋状で 90° 捻じれた構造を有する。

【0154】

画素電極 191 はドレイン電極 175 からデータ電圧の印加を受け、基準電極 270 は基準電圧線 131 から一定の大きさの基準電圧の印加を受ける。

【0155】

50

データ電圧が印加された画素電極 191 は基準電圧の印加を受ける基準電極 131 と共に電場を生成することにより、二つの画素電極 191 及び基準電極 270 の上に位置する液晶層 3 の液晶分子は電場の方向と平行な方向に回転する。このように決定された液晶分子の回転方向によって液晶層を通過する光の偏光が変わる。

【0156】

このように、基準電極 270 の枝電極 271 の端部と画素電極 191 との間に生成される電場によって、対応する液晶表示装置の液晶層 3 の液晶分子 31 は回転するようになる。この時、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、液晶層 3 の液晶分子 31 が所定の角度にプレチルトを成すように配向膜がラビングされ、このラビング角度は基準電極 270 の枝電極 271 と約 10° の角度を成すので、液晶分子 31 はプレチルトされた方向に迅速に回転できるようになる。

10

【0157】

本発明の実施形態に係る液晶表示装置の画素電極 191 はゲート絶縁膜 140 と保護膜 180 との間に配置され、ドレイン電極 175 の一部を覆って直接物理的または電氣的に接続されるので、コンタクトホールを通して接続される従来の液晶表示装置に比べて開口率が増加する。

【0158】

また、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、基準電極 270 の枝電極 271 を互いに接続する第 1 接続部 272 がデータ線 171 と平行に配置されるので、画素電極 191 とデータ線 171 の間の寄生容量を減らしながらも、液晶表示装置の開口率を高める。

20

【0159】

データ線 171 と基準電極 270 及び画素電極 191 との関係について、図 10 を参照して説明する。

【0160】

図 10 を参照すれば、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、ゲート絶縁膜 140 の上に配置され、第 1 間隔 W1 の分だけ離隔している画素電極 191 及びデータ線 171 を含み、データ線 171 と画素電極 191 の上に配置される保護膜 180、保護膜 180 の上に配置され、枝電極 271 と枝電極 271 の接続部 272 を含み、データ線 171 と第 2 間隔 W2 の分だけ離隔している基準電極 270 が配置されている。

【0161】

30

画素電極と 191 とデータ線 171 との第 1 間隔 W1 は、基準電極 270 とデータ線 171 の第 2 間隔 W2 よりも広い。

【0162】

しかし、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、保護膜 180 の上に配置され、枝電極 271 を有する基準電極 270 を含むことによって、基準電極 270 の枝電極 271 を接続する接続部 272 の幅 W3 の一部は画素電極 191 とデータ線 171 の間の第 1 間隔 W1 と重なってもよい。

【0163】

したがって、液晶表示装置のデータ線 171 に隣接して配置され映像が表示されていない部分のうち、画素電極 191 とデータ線 171 の間の第 1 間隔 W1 と、基準電極 270 の枝電極 271 を接続する接続部 272 の幅 W3 は一部重なるようになる。

40

【0164】

これによって、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は液晶表示装置の開口率を増加させると同時に、データ線 171 と基準電極 270 または画素電極 191 の間の寄生容量を減らす。

【0165】

以下、図 12 及び図 13 を参照して、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置について説明する。図 12 は、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置を示す配置図であり、図 13 は、図 12 に示した液晶表示装置を X I I I - X I I I 線に沿って切断して示した断面図である。

50

【 0 1 6 6 】

図 1 2 及び図 1 3 に示した液晶表示装置の層構造は図 8 乃至図 1 0 に示した液晶表示装置とほとんど類似している。したがって、具体的な説明は省略する。

【 0 1 6 7 】

しかし、図 1 2 及び図 1 3 に示した液晶表示装置は図 8 乃至図 1 0 に示した液晶表示装置とは異なって、データ線 1 7 1 の下に配置される遮蔽電極 8 8 をさらに含む。遮蔽電極 8 8 はゲート導電体と同一層からなってもよく、フローティングされてもよい。また、遮蔽電極 8 8 の幅はデータ線 1 7 1 またはストライプ状半導体 1 5 1 の幅より広くてもよい。

【 0 1 6 8 】

遮蔽電極 8 8 は、データ線 1 7 1 の下に配置されているストライプ状半導体 1 5 1 に光が流入することを防止する役割を果たすことによって、ストライプ状半導体 1 5 1 が光によって不要に活性化することを防止する。

【 0 1 6 9 】

図 8 乃至図 1 0 に示した実施形態に係る液晶表示装置の多くの特徴は図 1 2 及び図 1 3 に示した液晶表示装置にも適用可能である。

【 0 1 7 0 】

以下、図 1 4 を参照して、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置について説明する。図 1 4 は、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の一部を示した配置図である。

【 0 1 7 1 】

図 1 4 に示した液晶表示装置の層構造は図 8 乃至図 1 0 に示した液晶表示装置とほとんど同一である。したがって、具体的な説明は省略する。

【 0 1 7 2 】

図 1 4 に示した実施形態に係る液晶表示装置は図 8 ~ 図 1 0 に示した液晶表示とは異なって、基準電圧線 1 3 1 が画素領域の中央部に配置される。また、基準電圧線 1 3 1 の拡張部 1 3 5 も画素領域の中央部に配置され、基準電極拡張部 2 7 5 も画素領域の中央部に配置される。

【 0 1 7 3 】

また、画素の画素電極 1 9 1 は基準電圧線 1 3 1 の拡張部 1 3 5、コンタクトホール 1 8 3、基準電極 2 7 0 の拡張部 2 7 5 に対応する位置より除去されていて、画素電極 1 9 1 の端部のうちデータ線 1 7 1 に隣接した一つは、基準電圧線 1 3 1 と基準電極 2 7 0 の接触部分を囲む凹部 1 9 2 を有してもよい。これによって、基準電圧線 1 3 1 と基準電極 2 7 0 との間に配置される画素電極 1 9 1 は基準電圧線 1 3 1 と基準電極 2 7 0 の接触領域より除去され、基準電極 2 7 0 と画素電極 1 9 1 との間の短絡 (s h o r t) を防止する。

【 0 1 7 4 】

先に図 8 乃至図 1 0、そして図 1 2 及び図 1 3 を参照して説明した液晶表示装置の多くの特徴は、図 1 4 に示した実施形態に全て適用可能である。

【 0 1 7 5 】

以下、図 1 5 を参照して、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置について説明する。図 1 5 は、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の一部を示した配置図である。

【 0 1 7 6 】

図 1 5 に示した液晶表示装置の層構造は図 8 乃至図 1 0 に示した液晶表示装置とほとんど同一である。

【 0 1 7 7 】

本実施形態に係る液晶表示装置は、絶縁基板 1 1 0 の上にゲート電極 1 2 4 を含むゲート線 1 2 1 及び基準電圧線 1 3 1 が配置され、ゲート線 1 2 1 及び基準電圧線 1 3 1 の上にはゲート絶縁膜 1 4 0 が配置され、ゲート絶縁膜 1 4 0 の上には半導体 1 5 4 及びオー

10

20

30

40

50

ミックコンタクト１６３、１６５が配置され、ゲート絶縁膜１４０及びオーミックコンタクト１６３、１６５の上にはソース電極１７３を含むデータ線１７１、及びドレイン電極１７５が配置される。ゲート絶縁膜１４０とドレイン電極１７５の一部の上には画素電極１９１が配置され、画素電極１９１、データ線１７１、ドレイン電極１７５、及び露出された半導体１５４の上にはコンタクトホール１８３を有する保護膜１８０が配置される。保護膜１８０の上には、画素電極１９１と重なり、枝電極２７１を有する基準電極２７０が配置されている。

【０１７８】

しかし、図８乃至図１０に示した液晶表示装置とは異なって、本実施形態に係る液晶表示装置のデータ線１７１は、液晶表示装置の最大透過率を得るために曲がっている形状を有する第１屈曲部を有し、屈曲部は画素領域の中間領域でＶ字形状を有してもよい。画素領域の中間領域には第１屈曲部と所定の角度に曲がっている第２屈曲部をさらに含んでもよい。データ線１７１の第１屈曲部は、後述の配向膜のラビング方向と約５°以上約１０°以下の角度を成し、より具体的には約７°程度の角度を成すように曲がってもよい。画素領域の中間領域に配置される第２屈曲部は、第１屈曲部と約７°以上約１５°以下程度の角度を成すようにさらに曲がっていてもよい。

10

【０１７９】

また、基準電極２７０の枝電極２７１は前述のデータ線１７１の第１屈曲部及び第２屈曲部と各々並んでいる第１部分２７１ａと第２部分２７１ｂを含む。第１部分２７１ａは、配向膜のラビング方向と約７°程度の角度を成すように曲がってもよく、第２部分２７１ｂは第１部分２７１ａと約７°以上約１５°以下の角度を成すようにさらに曲がってもよい。

20

【０１８０】

先に図８乃至図１０、図１２及び図１３、そして図１４を参照して説明した液晶表示装置の多くの特徴は、図１５に示した実施形態に全て適用可能である。

【０１８１】

以下、図１６及び図１７を参照して、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置について説明する。図１６は、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の配置図であり、図１７は、図１６に示した液晶表示装置をＸＶＩＩ-ＸＶＩＩ線に沿って切断して示した断面図である。

30

【０１８２】

図１６及び図１７に示した液晶表示装置の層構造は図１、図２Ａ及び図２Ｂに示した液晶表示装置と類似している。

【０１８３】

本実施形態に係る液晶表示装置は、絶縁基板１１０の上にゲート電極１２４を含むゲート線１２１及び基準電圧線１３１が配置され、ゲート線１２１及び基準電圧線１３１の上にはゲート絶縁膜１４０が配置され、ゲート絶縁膜１４０の上には半導体１５４及びオーミックコンタクト１６３、１６５が配置され、ゲート絶縁膜１４０及びオーミックコンタクト１６３、１６５の上にはソース電極１７３を含むデータ線１７１及びドレイン電極１７５が配置される。ゲート絶縁膜１４０とドレイン電極１７５の一部の上には画素電極１９１が配置される。画素電極１９１の厚さは約４００以上約５００以下であってもよい。画素電極１９１、データ線１７１、ドレイン電極１７５、及び露出された半導体１５４の上にはコンタクトホール１８３を有する保護膜１８０が配置される。保護膜１８０の上には、画素電極１９１と重なり、枝電極２７１を有する基準電極２７０が配置される。

40

【０１８４】

図１７に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置は図１及び図２に示した液晶表示装置とは異なって、第１保護膜１８０ｐ及び第２保護膜１８０ｑを含む二重膜構造の保護膜１８０を備える。

【０１８５】

第１保護膜１８０ｐ及び第２保護膜１８０ｑは互いに異なる屈折率を有してもよい。第

50

１保護膜１８０ｐの屈折率は約１．４以上約１．６以下であってもよく、第２保護膜１８０ｑの屈折率は約１．６以上約２．２以下であってもよい。第１保護膜１８０ｐ及び第２保護膜１８０ｑは無機絶縁物からなってもよく、無機絶縁物の例としては窒化ケイ素（ SiN_x ）または酸化ケイ素（ SiO_x ）が挙げられる。また、第１保護膜１８０ｐ及び第２保護膜１８０ｑは同一な無機物質から形成してもよく、各々互いに異なる無機物質から形成してもよい。また、保護膜１８０の厚さは約５５００以上約６５００以下であってもよい。また、保護膜１８０の第１保護膜１８０ｐ及び第２保護膜１８０ｑの厚さは約２８００以上約３２００以下であってもよい。

【０１８６】

第１保護膜１８０ｐと第２保護膜１８０ｑを形成する工程において、化学気相成長法（ $\text{chemical vapor deposition}$ ）の工程時に用いる窒素（ N_2 ）ガスの流量及び圧力を調整すれば、第１保護膜１８０ｐと第２保護膜１８０ｑの屈折率を調整することができる。

【０１８７】

図１８は、化学気相成長法の工程時に用いる窒素（ N_2 ）ガスの流量及び圧力が保護層の屈折率と反比例関係にあることを示すグラフである。図１８に示したように、窒素（ N_2 ）ガスの流量及び圧力を調節すれば、第１保護膜１８０ｐと第２保護膜１８０ｑの屈折率を互いに異なるようにしてもよい。具体的に、本発明の実施形態に係る液晶表示装置の第１保護膜１８０ｐと第２保護膜１８０ｑ内の窒素含有量は互いに異なり、第１保護膜１８０ｐ内の窒素含有量が第２保護膜１８０ｑ内の窒素含有量より大きい。

【０１８８】

このように、第１保護膜１８０ｐと第２保護膜１８０ｑ内の窒素含有量を調節することによって、保護膜１８０を互いに異なる屈折率を有する第１保護膜１８０ｐ及び第２保護膜１８０ｑを含む二重膜構造に形成し、これによって、液晶表示装置の製造工程で透明な物質からなる画素電極１９１または基準電極２７０の結晶化によるヘイズ（ Haze ）効果のために生じる透過率低下を防止することができる。

【０１８９】

これについて、図１９及び図２０を参照して説明する。図１９は、保護膜１８０の厚さによる液晶表示装置の透過率を示したグラフであり、図２０は、第１保護膜１８０ｐと第２保護膜１８０ｑの屈折率による液晶表示装置の透過率を示したグラフである。

【０１９０】

図１９に示すように、保護膜１８０の厚さが変わることによって液晶表示装置の透過率が変わることが分かる。保護膜１８０の厚さが約２８００以上約３２００以下または約５５００以上約６５００以下である場合、液晶表示装置の透過率は向上することが分かる。したがって、本発明の実施形態に係る液晶表示装置のように、保護膜１８０の厚さを約５５００以上約６５００以下に形成した場合に液晶表示装置の透過率は向上することが分かった。

【０１９１】

図２０において、保護膜１８０の第１保護膜１８０ｐと第２保護膜１８０ｑの厚さが変わることによって液晶表示装置の透過率が変わることが分かる。保護膜１８０の厚さが約２８００以上約３２００以下または約５５００以上約６５００以下である場合、液晶表示装置の透過率は向上することが分かる。したがって、本発明の実施形態に係る液晶表示装置のように、保護膜１８０の厚さを約５５００以上約６５００以下に形成した場合に液晶表示装置の透過率は向上することが分かった。

【０１９２】

図２０に示したように、保護膜１８０の第１保護膜１８０ｐと第２保護膜１８０ｑの屈折率によって液晶表示装置の透過率が変わる。保護膜１８０を単一層に形成した場合には液晶表示装置の透過率が約０．８２０以上約０．８４０以下の水準であるが、本発明の実施形態に係る液晶表示装置のように約１．４以上約１．６以下の屈折率を有する第１保護膜１８０ｐと約１．６以上約２．２以下の屈折率を有する第２保護膜１８０ｑを含む二重

10

20

30

40

50

膜構造の保護膜 180 を形成した場合、液晶表示装置の透過率が約 0.900 以上約 0.920 以下に向上することが分かった。

【0193】

次に、本発明の他の一実験例の結果を参照して、本発明の実施形態に係る液晶表示装置の透過率の変化について説明する。本実験例では、保護膜 180 を単一膜に形成した場合 (A) と、本発明の実施形態に係る液晶表示装置のように互いに異なる屈折率を有する第 1 保護膜 180 p 及び第 2 保護膜 180 q を含む二重膜構造の保護膜 180 を形成した場合 (B) に対し、ヘイズ現象を測定した。

【0194】

下記の表 2 は、本実験例で使用した第 1 保護層及び第 2 保護層の化学気相成長法の工程の条件とヘイズ現状の結果を示したものである。

【0195】

【表 2】

	第 1 保護層		第 2 保護層		ヘイズ (Haze) 現象
	厚さ	屈折率	厚さ	屈折率	
Case A	6000Å	1.9	—	—	高い
Case B	2800Å~3200Å	1.4~1.6	2800Å~3200Å	1.6~2.2	低い

【0196】

図 21A 及び図 21B は、各々、保護膜 180 を単一膜に形成した場合と、本発明の実施形態に係る液晶表示装置のように互いに異なる屈折率を有する第 1 保護膜 180 p 及び第 2 保護膜 180 q を含む二重膜構造の保護膜 180 を形成した場合のインジウム (Indium) を含む透明電極の断面を示した写真である。

【0197】

表 2 と共に図 21A 及び図 21B を参照すれば、保護膜 180 を単一膜に形成した従来の場合と比べて、本発明の実施形態に係る液晶表示装置のように互いに異なる屈折率を有する第 1 保護膜 180 p 及び第 2 保護膜 180 q を含む二重膜構造の保護膜 180 を形成した場合にヘイズ (Haze) 現象が改善されたことが分かる。したがって、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は画素電極 191 基準電極 270 のヘイズ現象による透過率減少を減らせることが分かった。

【0198】

図 1、図 2A、及び図 2B を参照して説明した液晶表示装置の多くの特徴は本実施形態に係る液晶表示装置に全て適用可能である。

【0199】

以下、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置について、図 22 及び図 23 を参照して説明する。図 22 は、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の配置図であり、図 23 は、図 22 の液晶表示装置を X X I I I - X X I I I 線に沿って切断して示した断面図である。

【0200】

図 22 及び図 23 に示した液晶表示装置の層構造は図 8 乃至図 10 に示した液晶表示装置と類似している。

【0201】

本実施形態に係る液晶表示装置は、絶縁基板 110 の上にゲート電極 124 を含むゲート線 121 及び基準電圧線 131 が配置され、ゲート線 121 及び基準電圧線 131 の上にはゲート絶縁膜 140 が配置され、ゲート絶縁膜 140 の上には半導体 154 及びオーミックコンタクト 163、165 が配置され、ゲート絶縁膜 140 及びオーミックコンタクト 163、165 の上にはソース電極 173 を含むデータ線 171 及びドレイン電極 175 が配置される。ゲート絶縁膜 140 とドレイン電極 175 の一部の上には画素電極 191 が配置され、画素電極 191、データ線 171、ドレイン電極 175、及び露出された半導体 154 の上にはコンタクトホール 183 を有する保護膜 180 が配置される。保護膜 180 の上には画素電極 191 と重なり、枝電極 271 を有する基準電極 270 が形成される。

【 0 2 0 2 】

しかし、本実施形態に係る液晶表示装置は図 8 及び図 9 に示した液晶表示装置とは異な
って、第 1 保護膜 1 8 0 p 及び第 2 保護膜 1 8 0 q を含む二重膜構造の保護膜 1 8 0 を備
える。

【 0 2 0 3 】

第 1 保護膜 1 8 0 p 及び第 2 保護膜 1 8 0 q は互いに異なる屈折率を有してもよい。第
1 保護膜 1 8 0 p の屈折率は約 1 . 4 以上約 1 . 6 以下であってもよく、第 2 保護膜 1 8
0 q の屈折率は約 1 . 6 以上約 2 . 2 以下であってもよい。第 1 保護膜 1 8 0 p 及び第 2
保護膜 1 8 0 q は無機絶縁物から形成され、無機絶縁物の例としては窒化ケイ素 (S i N
x) または酸化ケイ素 (S i O x) が挙げられる。また、第 1 保護膜 1 8 0 p 及び第 2 保
護膜 1 8 0 q は同一な無機物質から形成してもよく、各々互いに異なる無機物質から形成
してもよい。また、保護膜 1 8 0 の厚さは約 5 5 0 0 以上約 6 5 0 0 以下であっても
よい。また、保護膜 1 8 0 の第 1 保護膜 1 8 0 p 及び第 2 保護膜 1 8 0 q の厚さは約 2 8
0 0 以上約 3 2 0 0 以下であってもよい。

10

【 0 2 0 4 】

第 1 保護膜 1 8 0 p 及び第 2 保護膜 1 8 0 q を形成する過程において、化学気相成長法
の工程時に用いる窒素 (N ₂) ガスの流量及び圧力を調整すれば第 1 保護膜 1 8 0 p 及び
第 2 保護膜 1 8 0 q の屈折率を変化させることができる。

【 0 2 0 5 】

このように、保護膜 1 8 0 を互いに異なる屈折率を有する第 1 保護膜 1 8 0 p 及び第 2
保護膜 1 8 0 q を含む二重膜構造に形成することによって、液晶表示装置の製造工程で透
明な物質からなる画素電極 1 9 1 及び / または基準電極 2 7 0 の結晶化によるヘイズ (H
a z e) 効果のために生じる透過率低下を防止する。

20

【 0 2 0 6 】

図 8 乃至図 1 0 、そして図 1 6 及び図 1 7 を参照して説明した液晶表示装置の多くの特
徴は本実施形態に係る液晶表示装置に全て適用可能である。

【 0 2 0 7 】

以上、本発明の実施形態では、画素電極が画素領域内で別途のパターンがない面形状を
有し、基準電極が複数の線状枝電極とこれらを接続する枝電極接続部からなることを例に
挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるわけではない。つまり、基準電極が画素領
域内で別途のパターンがない面形状を有し、画素電極が複数の線状枝電極とこれらを接続
する枝電極接続部からなることもできる。また、カラーフィルタ及び光遮断膜が上板に形
成される場合のみでなく、絶縁基板の上にカラーフィルタ及び光遮断膜が位置する全ての
場合にも適用可能である。

30


【 符号の説明 】

【 0 2 0 8 】


3 ... 液晶層、 3 1 ... 液晶分子、 8 8 ... 遮蔽電極、 1 0 0 ... 下部表示板、 1 2 1 ... ゲート線
、 1 2 4 ... ゲート電極、 1 3 1 ... 基準電圧線、 1 3 5 ... 拡張部、 1 4 0 ... ゲート絶縁膜、
1 5 1、 1 5 4 ... 半導体、 1 6 3、 1 6 5 ... オーミックコンタクト、 1 7 1 ... データ線、
1 7 3 ... ソース電極、 1 7 5 ... ドレイン電極、 1 8 0 ... 保護膜、 1 8 0 p ... 第 1 保護膜、
1 8 0 q ... 第 2 保護膜、 1 8 3 ... コンタクトホール、 1 9 1 ... 画素電極、 1 9 2 ... 凹部、
2 0 0 ... 上部表示板、 2 1 0 ... 絶縁基板、 2 2 0 ... 遮光部材、 2 3 0 ... カラーフィルタ、
2 5 0 ... オーバーコート、 2 7 0 ... 基準電極、 2 7 1 ... 枝電極、 2 7 1 a ... 第 1 部分、 2
7 1 b ... 第 2 部分、 2 7 1 c ... 第 3 部分、 2 7 2 ... 横接続部 (第 1 接続部)、 2 7 3 ... 縦
接続部 (第 2 接続部)、 2 7 4 ... 第 1 開口部、 2 7 5 ... 基準電極拡張部、 2 7 6 ... 第 2 開
口部、 3 2 5 ... スペース。

40


【図 4】




【図 5】




【図 6 A】




【図 6 B】




【 図 7 A 】




【圖 7 B】




【圖 8】




【 図 9 】




【図 10】




【図 11B】




【図 11A】




【図 12】




【図 13】




【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】




【図 22】




【図 23】




【図 18】




【図 19】




【図 20】



【図 2 1 A】



【図 2 1 B】



フロントページの続き

- (72)発明者 咸 然 植
大韓民国京畿道水原市靈通区靈通洞ファンゴルマウルシンミョンアパートメント201棟1505号
- (72)発明者 金 康 佑
大韓民国ソウル特別市江南区道谷洞エスケーハブプリモ908号
- (72)発明者 全 淵 文
大韓民国全羅北道益山市新洞777-5番地エデン聯立A棟201号
- (72)発明者 李 正 賢
大韓民国忠▲清▼南道牙山市湯井面三星クリスタル寄宿舍チョンオク棟909号

審査官 森江 健蔵

- (56)参考文献 特開2008-083386(JP,A)
特開2007-102069(JP,A)
特開2003-262750(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G02F	1 / 1368
G02F	1 / 1333
G02F	1 / 1337

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	JP5774846B2	公开(公告)日	2015-09-09
申请号	JP2010277718	申请日	2010-12-14
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	三星显示器的股票会社		
[标]发明人	宋長根 咸然植 金康佑 全淵文 李正賢		
发明人	宋 長 根 咸 然 植 金 康 佑 全 淵 文 李 正 賢		
IPC分类号	G02F1/1368 G02F1/1337 G02F1/1333		
CPC分类号	G02F1/134309 G02F1/136227 G02F1/136286 G02F2001/134381 G02F2001/136218 G02F2201/50 G02F1/1343 G02F1/134336 G02F1/134363 G02F1/155 G02F2001/134345 G02F2001/1552		
FI分类号	G02F1/1368 G02F1/1337.500 G02F1/1333.505		
F-TERM分类号	2H090/KA04 2H090/LA01 2H090/MA02 2H090/MA07 2H090/MA13 2H090/MB01 2H092/GA12 2H092/GA13 2H092/GA17 2H092/JA26 2H092/JA28 2H092/JA34 2H092/JA37 2H092/JA41 2H092/JA42 2H092/JA47 2H092/JB05 2H092/JB22 2H092/JB31 2H092/JB32 2H092/JB54 2H092/JB57 2H092/KA04 2H092/KA05 2H092/KA10 2H092/KA12 2H092/KA18 2H092/KB04 2H092/KB13 2H092/KB22 2H092/KB24 2H092/NA04 2H092/NA07 2H092/NA23 2H092/NA27 2H092/PA02 2H092/PA08 2H092/PA09 2H092/QA06 2H190/HA04 2H190/HA06 2H190/HA08 2H190/HB03 2H190/HB04 2H190/HC03 2H190/HD06 2H190/JB02 2H190/JB03 2H190/KA07 2H190/LA01 2H190/LA04 2H190/LA15 2H192/AA24 2H192/BB12 2H192/BB53 2H192/BB55 2H192/BB66 2H192/BB73 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CC55 2H192/DA74 2H192/EA03 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/EA64		
审查员(译)	森江 健蔵		
优先权	1020090127314 2009-12-18 KR 1020090127315 2009-12-18 KR 1020090127316 2009-12-18 KR		
其他公开文献	JP2011128618A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种液晶显示装置，其不会使制造工艺复杂化并且减小像素电极与参考电极和数据线之间的寄生电容。根据本发明实施例的液晶显示装置包括第一基板，与第一基板相对的第二基板，设置在第一基板和第二基板之间的双层其中，双重保护膜包括第一保护膜和第二保护膜，第一保护膜的折射率不同于第二保护膜的折射率，第一保护膜的氮含量不同并且含量比不同于第二保护膜的氮含量比。点域1

(21) 出願番号	特願2010-277718 (P2010-277718)	(73) 特許権者	512187343
(22) 出願日	平成22年12月14日 (2010.12.14)		三星ディスプレイ株式会社
(65) 公開番号	特開2011-128618 (P2011-128618A)		Samsung Display Co.
(43) 公開日	平成23年6月30日 (2011.6.30)		, Ltd.
審査請求日	平成25年10月25日 (2013.10.25)		大韓民国京畿道龍仁市器興区三星二路95
(31) 優先権主張番号	10-2009-0127314		95, Samsung 2 Ro, Gih
(32) 優先日	平成21年12月18日 (2009.12.18)		eung-Gu, Yongin-City
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)		, Gyeonggi-Do, Korea
(31) 優先権主張番号	10-2009-0127315	(74) 代理人	110000408
(32) 優先日	平成21年12月18日 (2009.12.18)		特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)	(72) 発明者	宋 長 根
(31) 優先権主張番号	10-2009-0127316		大韓民国ソウル特別市瑞草区瑞草4洞ロッ
(32) 優先日	平成21年12月18日 (2009.12.18)		デキャッスルクラシックアパートメント1
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)		14 棟1003号
最終頁に続く			