



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2013년03월11일
(11) 등록번호 10-1242033
(24) 등록일자 2013년03월05일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G02F 1/1335 (2006.01) G02F 1/1343 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2010-0042208

(22) 출원일자 2010년05월05일

심사청구일자 2011년11월07일

(65) 공개번호 10-2011-0122783

(43) 공개일자 2011년11월11일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020070073296 A

(73) 특허권자

엘지디스플레이 주식회사

서울특별시 영등포구 여의대로 128(여의도동)

(72) 발명자

이정일

경기도 고양시 일산서구 원일로21번길 22, 일신건
영휴면빌 101동 1503호 (일산동)

정인재

경기도 과천시 별양로 163, 704동 504호 (별양동,
주공아파트)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

특허법인네이트

전체 청구항 수 : 총 17 항


심사관 : 장경태

(54) 발명의 명칭 액정표시장치 및 이의 제조방법

(57) 요약

본 발명은, 화소영역의 정의되며 서로 마주하는 제 1 기판 및 제 2 기판과; 상기 제 1 기판 내측면에 서로 이격하여 형성된 제 1 홈 및 제 2 홈과; 상기 제 1 홈 내부에 형성되며 일 방향으로 연장하는 게이트 배선과; 상기 제 2 홈 내부에 형성되며 상기 게이트 배선과 나란하게 이격하며 형성된 공통배선과; 게이트 절연막을 개재하여 상기 게이트 배선과 교차하며, 상기 화소영역의 경계에 형성된 데이터 배선과; 상기 게이트 및 데이터 배선과 연결되며 형성된 박막트랜지스터와; 상기 데이터 배선과 공통배선 및 게이트 배선 주위에 형성된 블랙 무기 물질로 형성된 광 차단 패턴을 포함하는 액정표시장치 및 이의 제조 방법을 제공한다.

대표도 - 도6



(72) 발명자

김강일

서울특별시 은평구 역말로9가길 6-18, 101호 (대조동)

홍기상

광주광역시 북구 서하로 417, 중흥1차 103동 807호 (문흥동)

특허청구의 범위

청구항 1

화소영역의 정의되며 서로 마주하는 제 1 기관 및 제 2 기관과;
 상기 제 1 기관 내측면에 서로 이격하여 형성된 제 1 홈 및 제 2 홈과;
 상기 제 1 홈 내부에 형성되며 일 방향으로 연장하는 게이트 배선과;
 상기 제 2 홈 내부에 형성되며 상기 게이트 배선과 나란하게 이격하며 형성된 공통배선과;
 게이트 절연막을 개재하여 상기 게이트 배선과 교차하며, 상기 화소영역의 경계에 형성된 데이터 배선과;
 상기 게이트 및 데이터 배선과 연결되며 형성된 박막트랜지스터와;
 상기 데이터 배선과 공통배선 및 게이트 배선 주위에 형성된 블랙 무기 물질로 형성된 광 차단 패턴
 을 포함하는 액정표시장치.

청구항 2

제 1 항에 있어서,
 상기 제 2 홈에서 분기하여 연장하여 상기 화소영역 내측에 형성된 제 3 홈과;
 상기 제 3 홈에 내부에 형성되며 상기 공통배선에서 분기한 최외각 공통전극과;
 상기 화소영역의 경계를 따라 상기 게이트 배선과 데이터 배선 상부에 형성된 보호층과;
 상기 화소영역 내에 상기 제 1 기관의 내측면과 직접 접촉하며 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 연결되며
 형성된 다수의 화소전극
 을 포함하는 액정표시장치.

청구항 3

제 2 항에 있어서,
 상기 제 1 기관의 내측면과 직접 접촉하며 상기 최외각 공통전극과 연결되며 상기 다수의 화소전극과 교대하며
 형성된 다수의 중앙부 공통전극과;
 상기 제 2 기관의 내측면에 상기 게이트 및 데이터 배선과 중첩하며 형성된 블랙매트릭스와;
 상기 블랙매트릭스와 중첩하며 상기 제 2 기관 내측면에 형성된 컬러필터층과;
 상기 제 1 및 제 2 기관 사이에 개재된 액정층
 을 포함하며, 상기 데이터 배선은 상기 최외각 공통배선 사이에 형성되며, 상기 데이터 배선과 중첩하며 형성된
 상기 블랙매트릭스의 일 측단은 상기 최외각 공통전극 또는 상기 광 차단패턴 상에 위치하는 것이 특징인 액정
 표시장치.

청구항 4

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,
 상기 광 차단 패턴은 상기 제 1 기관의 내측면과 접촉하며 형성된 것이 특징인 액정표시장치.

청구항 5

제 3 항에 있어서,

다수의 상기 중앙부 공통전극 중 상기 최외각 공통전극과 접촉하는 중앙부 공통전극의 일측단은 상기 최외각 공통배선 상에 위치하며 타측단은 상기 광 차단 패턴 상에 위치하는 것이 특징인 액정표시장치.

청구항 6

제 3 항에 있어서,

다수의 상기 중앙부 공통전극은 각 화소영역 내의 상기 제 1 기판 내측면에 에 형성된 공통 보조패턴에서 분기하여 형성되며,

다수의 상기 화소전극은 각 화소영역 내의 상기 제 1 기판 내측면에 형성된 화소 보조패턴에서 분기하며 형성되며,

상기 화소 보조패턴의 일끝단은 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 접촉하는 것이 특징인 액정표시장치.

청구항 7

제 3 항에 있어서,

상기 다수의 화소전극 및 중앙부 공통전극은 투명 도전성 물질, 몰리브덴(ITO), 몰리티타늄(MoTi), 몰리브덴 합금 중 어느 하나로 이루어진 것이 특징인 액정표시장치.

청구항 8

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 박막트랜지스터의 드레인 전극은 상기 공통배선과 게이트 절연막을 개재하여 중첩하도록 형성되며, 서로 중첩하는 상기 공통배선과 게이트 절연막과 공통배선은 스토리지 커패시터를 이루는 것이 특징인 액정표시장치.

청구항 9

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 블랙 무기 물질은 게르마늄(Ge)인 것이 특징인 액정표시장치.

청구항 10

화소영역의 정의된 제 1 기판상의 전면에 무기 블랙 물질층을 형성하는 단계와;

상기 무기 블랙 물질층 위로 포토레지스트 패턴을 형성하는 단계와;

상기 포토레지스트 패턴 외부로 노출된 상기 무기 블랙 물질층을 제거하여 상기 제 1 기판 내측면을 노출시키는 단계와;

상기 무기 블랙 물질층 외부로 노출된 상기 제 1 기판 내측면을 식각하여 서로 이격하여 제 1 및 제 2 홈을 형성하는 단계와;

상기 제 1 홈 내부에 일 방향으로 연장하는 게이트 배선과, 상기 제 2 홈 내부에 공통배선을 형성하며, 동시에 상기 포토레지스트 패턴을 제거하는 단계와;

게이트 절연막을 개재하여 상기 게이트 배선과 교차하며 상기 화소영역의 경계에 데이터 배선을 형성하고, 동시

에 상기 게이트 및 데이터 배선과 연결되는 박막트랜지스터를 형성하는 단계를 포함하는 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 11

제 10 항에 있어서,

상기 제 1 및 제 2 홈을 형성하는 단계는 상기 제 2 홈에서 분기하는 형태로 제 3 홈을 형성하는 단계를 포함하며,

상기 게이트 배선 및 공통배선을 형성하는 단계는 상기 제 3 홈에 상기 공통배선에서 분기한 최외각 공통배선을 형성하는 단계

를 포함하는 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 12

제 11 항에 있어서,

상기 데이터 배선과 박막트랜지스터 위로 상기 제 1 기판 전면에 보호층을 형성하는 단계와;

상기 보호층과 상기 게이트 절연막과 상기 무기 블랙 물질층을 순차적으로 제거함으로써 상기 화소영역 내에 상기 제 1 기판 내측면과 상기 최외각 공통전극 및 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극을 노출시키는 개구를 형성하는 단계와;

상기 개구를 통해 노출된 상기 제 1 기판의 내측면에 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 연결되는 다수의 화소전극을 형성하는 단계

를 포함하는 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 13

제 12 항에 있어서,

상기 개구를 통해 노출된 상기 제 1 기판의 내측면에 상기 최외각 공통전극과 연결되며 상기 다수의 화소전극과 교대하는 다수의 중앙부 공통전극을 형성하는 단계와;

상기 제 2 기판의 내측면에 상기 게이트 및 데이터 배선과 중첩하는 블랙매트릭스를 형성하는 단계와;

상기 블랙매트릭스와 중첩하며 상기 제 2 기판 내측면에 컬러필터층을 형성하는 단계와;

상기 제 1 및 제 2 기판 사이에 액정층을 개재하여 합착하는 단계

를 포함하며, 상기 데이터 배선과 중첩하며 형성된 블랙매트릭스의 일 측단은 상기 최외각 공통전극 또는 상기 데이터 배선과 최외각 공통전극 사이에 위치하는 상기 무기 블랙 물질층 상에 위치하도록 형성하는 것이 특징인 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 14

제 10 항 내지 제 13 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제 1 홈 내부에 일 방향으로 연장하는 게이트 배선과, 상기 제 2 홈 내부에 공통배선을 형성하며, 동시에 상기 포토레지스트 패턴을 제거하는 단계는,

상기 포토레지스트 패턴 상부로 금속층을 상기 제 1 기판 전면에서 스퍼터링을 통해 형성함으로써 상기 포토레지스트 측면에서 상기 금속층의 끊김이 발생하도록 하는 단계와;

리프트 오프(lift off) 공정을 진행함으로써 상기 포토레지스트 패턴과 그 상부에 형성된 금속층을 동시에 제거하는 단계

를 포함하는 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 15

제 10 항 내지 제 13 항 중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 박막트랜지스터를 형성하는 단계는,

상기 게이트 배선에 대응하여 상기 게이트 절연막 상에 순차적으로 액티브층과 오믹콘택층과 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 드레인 전극은 상기 공통배선과 중첩하도록 형성함으로써 서로 중첩하는 상기 공통배선과 게이트 절연막과 공통배선은 스토리지 커패시터를 이루도록 하는 것이 특징인 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 16

제 13 항에 있어서,

상기 다수의 화소전극 및 중앙부 공통전극은 투명 도전성 물질, 몰리브덴(ITO), 몰리타타늄(MoTi), 몰리브덴 합금 중 어느 하나로 이루어진 것이 특징인 액정표시장치의 제조 방법.

청구항 17

제 13 항에 있어서,

다수의 상기 중앙부 공통전극 중 상기 최외각 공통전극과 접촉하는 중앙부 공통전극의 일측단은 상기 최외각 공통배선 상에 위치하도록 하며 타측단은 상기 최외각 공통배선과 상기 데이터 배선 사이의 이격영역에 형성된 상기 무기 블랙 패턴 상에 위치하도록 형성하는 것이 특징인 액정표시장치의 제조 방법.

명세서

기술분야

[0001] 본 발명은 액정표시장치(Liquid Crystal Display Device)에 관한 것으로 특히, 개구율이 향상된 액정표시장치(liquid crystal display device) 및 이의 제조 방법에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 일반적으로, 액정표시장치의 구동원리는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용한다. 상기 액정은 구조가 가늘고 길기 때문에 분자의 배열에 방향성을 가지고 있으며, 인위적으로 액정에 전기장을 인가하여 분자배열의 방향을 제어할 수 있다.

[0003] 따라서, 상기 액정의 분자배열 방향을 임의로 조절하면, 액정의 분자배열이 변하게 되고, 광학적 이방성에 의해 상기 액정의 분자배열 방향으로 빛이 굴절하여 화상정보를 표현할 수 있다.

[0004] 현재에는 박막 트랜지스터와 상기 박막 트랜지스터에 연결된 화소전극이 행렬방식으로 배열된 액티브 매트릭스 액정표시장치(AM-LCD : Active Matrix LCD 이하, 액정표시장치로 약칭함)가 해상도 및 동영상 구현능력이 우수하여 가장 주목받고 있다.

[0005] 상기 액정표시장치는 공통전극이 형성된 컬러필터 기판과 화소전극이 형성된 어레이 기판과, 상기 두 기판 사이에 개재된 액정으로 이루어지는데, 이러한 액정표시장치에서는 공통전극과 화소전극 사이에서 상하로 걸리는 전기장에 의해 액정을 구동하는 방식으로 투과율과 개구율 등의 특성이 우수하다.

- [0006] 그러나, 상하로 걸리는 전기장에 의한 액정구동은 시야각 특성이 우수하지 못한 단점을 가지고 있다.
- [0007] 따라서, 이러한 단점을 극복하기 위해 시야각 특성이 우수한 액정표시장치가 제안되었다.
- [0008] 이하, 도 1을 참조하여 일반적인 액정표시장치에 관해 상세히 설명한다.
- [0009] 도 1은 일반적인 액정표시장치의 단면을 도시한 도면이다.
- [0010] 도시한 바와 같이, 컬러필터 기관인 상부기관(9)과 어레이 기관인 하부기관(10)이 서로 이격되어 대향하고 있으며, 이 상부 및 하부기관(9, 10)사이에는 액정층(11)이 개재되어 있다.
- [0011] 상기 하부기관(10)상에는 공통전극(17)과 화소전극(30)이 동일 평면상에 형성되어 있으며, 이때, 상기 액정층(11)은 상기 공통전극(17)과 화소전극(30)에 의한 수평전계(L)에 의해 작동된다.
- [0012] 도 2a와 2b는 일반적인 액정표시장치의 온(on), 오프(off) 상태의 동작을 각각 도시한 단면도이다.
- [0013] 우선, 전압이 인가된 온(on)상태에서의 액정의 배열상태를 도시한 도 2a를 참조하면, 상기 공통전극(17) 및 화소전극(30)과 대응하는 위치의 액정(11a)의 상변이는 없지만 공통전극(17)과 화소전극(30)사이 구간에 위치한 액정(11b)은 이 공통전극(17)과 화소전극(30)사이에 전압이 인가됨으로써 형성되는 수평전계(L)에 의하여, 상기 수평전계(L)와 같은 방향으로 배열하게 된다. 즉, 상기 액정표시장치는 액정이 수평전계에 의해 이동하므로, 시야각이 넓어지는 특성을 띠게 된다.
- [0014] 그러므로, 상기 액정표시장치를 정면에서 보았을 때, 상/하/좌/우방향으로 약 80도~85도 방향에서도 반전현상 없이 가시 할 수 있다.
- [0015] 다음, 도 2b를 참조하면, 상기 액정표시장치에 전압이 인가되지 않은 오프(off)상태에서는 상기 공통전극과 화소전극 간에 수평전계가 형성되지 않으므로 액정층(11)의 배열 상태가 변하지 않는다.
- [0016] 도 3은 종래의 일반적인 액정표시장치의 하나의 화소영역을 개략적으로 도시한 평면도이며, 도 4는 도 3을 절단선 IV-IV를 따라 절단한 부분에 대한 단면도이다.
- [0017] 도시한 바와 같이, 종래의 일반적인 액정표시장치(40)에 있어 어레이 기관(41)에는 소정간격 이격되어 평행하게 가로방향 방향으로 구성된 다수의 게이트 배선(43)과, 상기 게이트 배선(43)에 근접하여 상기 게이트 배선(43)과 평행하게 구성된 공통배선(47)과, 상기 두 배선(43, 47)과 교차하며 특히, 게이트 배선(43)과는 교차하여 화소영역(P)을 정의하는 데이터 배선(60)이 구성되어 있다.
- [0018] 상기 게이트 배선(43)과 데이터 배선(60)의 교차지점에는 게이트 전극(45)과 반도체층(50)과 소스 및 드레인 전극(53, 55)으로 구성되는 박막트랜지스터(Tr)가 형성되어 있다. 이때, 상기 소스 전극(53)은 상기 데이터 배선(60)에서 분기하고 있으며, 상기 게이트 전극(45)은 상기 게이트 배선(43)에서 분기하여 이루어지고 있다.
- [0019] 또한, 상기 화소영역(P) 내에는 상기 드레인 전극(55)과 드레인 콘택홀(67)을 통해 상기 드레인 전극(55)과 전기적으로 연결되는 다수의 화소전극(70)과, 상기 화소전극(70)과 평행하게 서로 엇갈리며 구성되고, 상기 공통배선(47)으로부터 분기한 다수의 공통전극(49a, 49b)이 형성되어 있다.
- [0020] 전술한 구성을 갖는 어레이 기관(41)에 대응하여 컬러필터 기관(81)에는 그 내측면에 컬러필터층(85)이 구비되고 있으며, 상기 컬러필터층(85)을 덮으며 오버코트층(87)이 형성되어 있다. 또한, 각 화소영역(P)의 경계에 대응하여 블랙매트릭스(83)가 형성되어 있다.
- [0021] 하지만, 전술한 일반적인 액정표시장치(40)를 살펴보면, 상기 어레이 기관(41)에 있어서, 상기 화소영역(P)의 최외각에는 데이터 배선(60)과 소정간격 더욱 정확히는 최소 3 μ m 이상 이격하도록 최외각 공통전극(49a)이 구성되고 있음을 알 수 있다. 이렇게 최외각 공통전극(49a)을 데이터 배선(60)과 인접하여 이격하도록 형성하는 것은 상기 데이터 배선(60)에 의한 화소영역(P) 내의 공통전극(49a, 49b)과 화소전극(70)에 의해 발생하는 전계에 의 영향을 최소화하기 위한 것이며, 나아가 상기 최외각 공통전극(49a)과 데이터 배선(60)간의 기량 커패시턴스 형성을 억제하기 위함이다.
- [0022] 따라서, 전술한 구성에 의해 상기 데이터 배선(60)과 최외각 공통전극(49a)간의 이격영역에 의해 빛샘이 발생함으로 이를 차단하기 위해 상기 컬러필터 기관(81)에는 상기 데이터 배선(60)과 더불어 이의 양측에 위치한 최외각 공통전극(49a)과도 중첩하는 형태로 충분한 넓은 폭을 갖는 블랙매트릭스(83)가 구비되고 있으며, 이러한 구성에 의해 화소영역(P)의 개구율이 저하되는 문제가 발생하고 있다.

[0023]

발명의 내용

해결하려는 과제

[0024]

본 발명은 전술한 바와 같은 문제를 해결하기 위해 안출된 것으로, 빛샘 발생영역을 최소화함으로써 개구율을 향상시킬 수 있는 액정표시장치를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

[0025]

나아가 데이터 배선과 최외각 공통 전극간의 기생 커패시턴스를 최소화 할 수 있는 액정표시장치를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0026]

전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시장치는, 화소영역의 정의되며 서로 마주하는 제 1 기판 및 제 2 기판과; 상기 제 1 기판 내측면에 서로 이격하여 형성된 제 1 홈 및 제 2 홈과; 상기 제 1 홈 내부에 형성되며 일 방향으로 연장하는 게이트 배선과; 상기 제 2 홈 내부에 형성되며 상기 게이트 배선과 나란하게 이격하며 형성된 공통배선과; 게이트 절연막을 개재하여 상기 게이트 배선과 교차하며, 상기 화소영역의 경계에 형성된 데이터 배선과; 상기 게이트 및 데이터 배선과 연결되며 형성된 박막트랜지스터와; 상기 데이터 배선과 공통배선 및 게이트 배선 주위에 형성된 블랙 무기 물질로 형성된 광 차단 패턴을 포함한다.

[0027]

이때, 상기 제 2 홈에서 분기하여 연장하여 상기 화소영역 내측에 형성된 제 3 홈과; 상기 제 3 홈에 내부에 형성되며 상기 공통배선에서 분기한 최외각 공통전극과; 상기 화소영역의 경계를 따라 상기 게이트 배선과 데이터 배선 상부에 형성된 보호층과; 상기 화소영역 내에 상기 제 1 기판의 내측면과 직접 접촉하며 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 연결되며 형성된 다수의 화소전극을 포함한다.

[0028]

또한, 상기 제 1 기판의 내측면과 직접 접촉하며 상기 최외각 공통전극과 연결되며 상기 다수의 화소전극과 교대하며 형성된 다수의 중앙부 공통전극과; 상기 제 2 기판의 내측면에 상기 게이트 및 데이터 배선과 중첩하며 형성된 블랙매트릭스와; 상기 블랙매트릭스와 중첩하며 상기 제 2 기판 내측면에 형성된 컬러필터층과; 상기 제 1 및 제 2 기판 사이에 개재된 액정층을 포함하며, 상기 데이터 배선은 상기 최외각 공통배선 사이에 형성되며, 상기 데이터 배선과 중첩하며 형성된 상기 블랙매트릭스의 일 측단은 상기 최외각 공통전극 또는 상기 광 차단 패턴 상에 위치하는 것이 특징이다.

[0029]

또한, 상기 광 차단 패턴은 상기 제 1 기판의 내측면과 접촉하며 형성된 것이 특징이다.

[0030]

또한, 다수의 상기 중앙부 공통전극 중 상기 최외각 공통전극과 접촉하는 중앙부 공통전극의 일측단은 상기 최외각 공통배선 상에 위치하며 타측단은 상기 광 차단 패턴 상에 위치하는 것이 특징이다.

[0031]

또한, 다수의 상기 중앙부 공통전극은 각 화소영역 내의 상기 제 1 기판 내측면에 에 형성된 공통 보조패턴에서 분기하여 형성되며, 다수의 상기 화소전극은 각 화소영역 내의 상기 제 1 기판 내측면에 형성된 화소 보조패턴에서 분기하며 형성되며, 상기 화소 보조패턴의 일끝단은 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 접촉하는 것이 특징이다.

[0032]

또한, 상기 다수의 화소전극 및 중앙부 공통전극은 투명 도전성 물질, 몰리브덴(ITO), 몰리타늄(MoTi), 몰리브덴 합금 중 어느 하나로 이루어진 것이 바람직하다.

[0033]

또한, 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극은 상기 공통배선과 게이트 절연막을 개재하여 중첩하도록 형성되며, 서로 중첩하는 상기 공통배선과 게이트 절연막과 공통배선은 스토리지 커패시터를 이루는 것이 특징이다.

[0034]

또한, 상기 블랙 무기 물질은 게르마늄(Ge)인 것이 특징이다.

[0035]

본 발명에 따른 액정표시장치의 제조 방법은, 화소영역의 정의된 제 1 기판상의 전면에 무기 블랙 물질층을 형성하는 단계와; 상기 무기 블랙 물질층 위로 포토레지스트 패턴을 형성하는 단계와; 상기 포토레지스트 패턴 외부로 노출된 상기 무기 블랙 물질층을 제거하여 상기 제 1 기판 내측면을 노출시키는 단계와; 상기 무기 블랙 물질층 외부로 노출된 상기 제 1 기판 내측면을 식각하여 서로 이격하여 제 1 및 제 2 홈을 형성하는 단계와; 상기 제 1 홈 내부에 일 방향으로 연장하는 게이트 배선과, 상기 제 2 홈 내부에 공통배선을 형성하며, 동시에 상기 포토레지스트 패턴을 제거하는 단계와; 게이트 절연막을 개재하여 상기 게이트 배선과 교차하며 상기 화소

영역의 경계에 데이터 배선을 형성하고, 동시에 상기 게이트 및 데이터 배선과 연결되는 박막트랜지스터를 형성하는 단계를 포함한다.

[0036] 이때, 상기 제 1 및 제 2 홈을 형성하는 단계는 상기 제 2 홈에서 분기하는 형태로 제 3 홈을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 게이트 배선 및 공통배선을 형성하는 단계는 상기 제 3 홈에 상기 공통배선에서 분기한 최외각 공통배선을 형성하는 단계를 포함한다.

[0037] 또한, 상기 데이터 배선과 박막트랜지스터 위로 상기 제 1 기판 전면에서 보호층을 형성하는 단계와; 상기 보호층과 상기 게이트 절연막과 상기 무기 블랙 물질층을 순차적으로 제거함으로써 상기 화소영역 내에 상기 제 1 기판 내측면과 상기 최외각 공통전극 및 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극을 노출시키는 개구를 형성하는 단계와; 상기 개구를 통해 노출된 상기 제 1 기판의 내측면에 상기 박막트랜지스터의 드레인 전극과 연결되는 다수의 화소전극을 형성하는 단계를 포함하며, 이때, 상기 개구를 통해 노출된 상기 제 1 기판의 내측면에 상기 최외각 공통전극과 연결되며 상기 다수의 화소전극과 교대하는 다수의 중앙부 공통전극을 형성하는 단계와; 상기 제 2 기판의 내측면에 상기 게이트 및 데이터 배선과 중첩하는 블랙매트릭스를 형성하는 단계와; 상기 블랙매트릭스와 중첩하며 상기 제 2 기판 내측면에 컬러필터층을 형성하는 단계와; 상기 제 1 및 제 2 기판 사이에 액정층을 개재하여 합착하는 단계를 포함하며, 상기 데이터 배선과 중첩하며 형성된 블랙매트릭스의 일 측단은 상기 최외각 공통전극 또는 상기 데이터 배선과 최외각 공통전극 사이에 위치하는 상기 무기 블랙 물질층 상에 위치하도록 형성하는 것이 특징이다.

[0038] 또한, 상기 제 1 홈 내부에 일 방향으로 연장하는 게이트 배선과, 상기 제 2 홈 내부에 공통배선을 형성하며, 동시에 상기 포토레지스트 패턴을 제거하는 단계는, 상기 포토레지스트 패턴 상부로 금속층을 상기 제 1 기판 전면에서 스퍼터링을 통해 형성함으로써 상기 포토레지스트 측면에서 상기 금속층의 끊김이 발생하도록 하는 단계와; 리프트 오프(lift off) 공정을 진행함으로써 상기 포토레지스트 패턴과 그 상부에 형성된 금속층을 동시에 제거하는 단계를 포함한다.

[0039] 또한, 상기 박막트랜지스터를 형성하는 단계는, 상기 게이트 배선에 대응하여 상기 게이트 절연막 상에 순차적으로 액티브층과 오믹콘택층과 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극을 형성하는 단계를 포함하며, 상기 드레인 전극은 상기 공통배선과 중첩하도록 형성함으로써 서로 중첩하는 상기 공통배선과 게이트 절연막과 공통배선은 스토리지 커패시터를 이루도록 하는 것이 특징이다.

[0040] 또한, 상기 다수의 화소전극 및 중앙부 공통전극은 투명 도전성 물질, 몰리브덴(ITO), 몰리타늄(MoTi), 몰리브덴 합금 중 어느 하나로 이루어진 것이 특징이다.

[0041] 또한, 다수의 상기 중앙부 공통전극 중 상기 최외각 공통전극과 접촉하는 중앙부 공통전극의 일측단은 상기 최외각 공통배선 상에 위치하도록 하며 타측단은 상기 최외각 공통배선과 상기 데이터 배선 사이의 이격영역에 형성된 상기 무기 블랙 패턴 상에 위치하도록 형성하는 것이 특징이다.

발명의 효과

[0042] 본 발명에 따른 액정표시장치는 무기 블랙매트릭스를 이용하여 데이터 배선과 최외각 공통배선 사이의 이격영역을 가리는 구조를 가지므로 이러한 이격영역을 통해 발생하는 빛샘을 방지할 수 있다. 따라서 상기 최외각 전극과 데이터 배선간의 이격영역의 빛샘 방지를 위해 컬러필터 기판 내에 구비되는 블랙매트릭스 폭을 저감시킬 수 있으므로 개구율을 향상시키는 효과가 있다.

[0043] 또한, 데이터 배선과 공통배선 간의 기생 커패시턴스를 저감시킬 수 있는 효과를 가지며, 나아가 기생 커패시턴스 저감에 의해 데이터 배선과 최외각 공통배선의 이격간격 크기를 종래대비 줄임으로써 더욱더 개구율을 향상시키는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0044] 도 1은 일반적인 액정표시장치의 일부를 개략적으로 도시한 단면도.

도 2a, 2b는 일반적인 액정표시장치의 오프(off), 온(on)상태의 동작을 각각 도시한 단면도.

도 3은 종래의 일반적인 액정표시장치의 하나의 화소영역을 개략적으로 도시한 평면도.

도 4는 도 3을 절단선 IV-IV를 따라 절단한 부분에 대한 단면도.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 하나의 화소영역을 개략적으로 도시한 평면도.

도 6은 도 5를 절단선 VI-VI을 따라 절단한 부분에 대한 단면도.

도 7a 내지 도 7e는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 하나의 화소영역에 대한 제조 단계별 공정 평면도.

도 8a 내지 도 8k는 도 5를 절단선 VI-VI을 따라 절단한 부분에 대한 제조 단계별 공정 단면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0045] 이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한다.
- [0046] 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 하나의 화소영역을 개략적으로 도시한 평면도이며, 도 6은 도 5를 절단선 VI-VI을 따라 절단한 부분에 대한 단면도이다.
- [0047] 도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치(100)는 박막트랜지스터(Tr)와 공통전극(115, 154) 및 화소전극(152)이 구비된 어레이 기관(101)과, 컬러필터층(174)과 블랙매트릭스(172)가 구비된 컬러필터 기관(170)이 서로 이격되어 대향하고 있으며, 이들 두 기관(101, 170) 사이에는 액정층(180)이 개재되어 있다.
- [0048] 우선, 상기 어레이 기관(101)의 내측면에는 게이트 배선(109) 및 공통배선(113)과 최외각 공통전극(115)이 형성된 부분에 대응하여 기관(101) 자체가 식각되어 제거된 상태의 홈(gr)이 구비되고 있다.
- [0049] 또한, 상기 홈(gr)에 대응하여 서로 이격하며 일방향으로 연장하는 게이트 배선(109) 및 공통배선(113)이 형성되어 있으며, 상기 화소영역(P)의 최외각에는 상기 공통배선(113)으로부터 분기한 형태로 최외각 공통전극(115)이 형성되어 있다.
- [0050] 또한, 상기 게이트 배선(109) 및 공통배선(113)과 게이트 절연막(117)을 개재하여 교차하며 화소영역(P)을 정의하며 데이터 배선(130)이 형성되어 있으며, 상기 게이트 배선(109)과 데이터 배선(130)이 교차하는 부근에는 게이트 전극(110)과 게이트 절연막(117)과 반도체층(120)과 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극(133, 136)으로 구성된 박막트랜지스터(Tr)가 형성되어 있다. 이때, 본 발명의 실시예에 있어서는 상기 게이트 배선(109)의 일부를 게이트 전극(110)으로 하고 상기 데이터 배선(130)의 일부를 소스 전극(133)으로 하여 상기 박막트랜지스터(Tr)가 구성됨을 일례로 보이고 있지만, 상기 박막트랜지스터(Tr)는 다양한 형태 예를들면, 상기 게이트 배선(109)에서 분기한 형태로 게이트 전극이 형성될 수도 있으며, 또는 소스 및 드레인 전극(133, 136)의 이격영역이 U자 형태로 형성됨으로서 U자형 채널 구조를 갖는 형태 등으로 변형될 수도 있다.
- [0051] 또한, 상기 데이터 배선(130)과 최외각 공통전극(115) 사이와 상기 게이트 배선(109)과 공통배선(113) 사이의 이격영역에 대응하여 상기 어레이 기관(101)의 내측면에는 블랙의 무기 재질 예를들면 게르마늄(Ge) 등으로 이루어진 무기 블랙매트릭스 패턴(105)이 구비되고 있는 것이 특징이다.
- [0052] 또한, 상기 박막트랜지스터(Tr)를 덮으며 상기 화소영역(P)에 대응하여 상기 어레이 기관(101)의 내측면을 노출시키는 형태의 개구(op)를 갖는 보호층(140)이 형성되어 있다. 이때 상기 개구(op)는 상기 박막트랜지스터(Tr)의 드레인 전극의 일끝단을 포함함으로써 상기 드레인 전극의 일끝단은 상기 보호층(140) 외측으로 노출된 상태를 이루며, 동시에 상기 개구(op)는 상기 홈(gr)에 형성된 최외각 공통전극(115) 중 데이터 배선(130)과 인접하는 일측 이외의 타측 또한 노출된 상태를 갖는 것이 특징이다.
- [0053] 다음, 상기 개구(op)를 통해 노출된 상기 어레이 기관(101)의 내측면에는 상기 개구(op)를 통해 노출된 상기 최외각 공통전극(115)과 접촉하며 다수의 중앙부 공통전극(154)이 일정간격 이격하며 공통 보조패턴(153)에 의해 그 끝단이 모두 연결되며 형성되고 있다.
- [0054] 또한, 상기 어레이 기관(101)의 내측면에는 상기 드레인 전극(136)의 일끝단과 접촉하며 화소 보조패턴(150)이 구비되고 있으며, 상기 화소 보조패턴(150)에서 분기하여 상기 다수의 중앙부 공통전극(154)과 교대하며 다수의 화소전극(152)이 형성되어 있다.
- [0055] 전술한 구성에 의해 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이 기관(101)은 데이터 배선(130)과 화소전극(152) 사이에 무기 재질(일례로 게르마늄)로 이루어지며 빛의 투과를 방지하는 무기 블랙매트릭스 패턴(105)이

구비됨으로서 종래 액정표시장치에서 발생하는 최외각 공통전극(도 4의 49a)과 데이터 배선(도 4의 60)간의 이격영역에서 빛샘현상을 방지할 수 있는 것이 특징이다.

- [0056] 나아가 공정 상의 오차 발생에 의해 상기 무기 블랙매트릭스 패턴(105)이 상기 데이터 배선(130)과 최외각 공통전극(115) 사이의 이격영역을 완전히 가리지 않는 구조가 될 수도 있지만, 이들 두 구성요소간(130, 115)의 이격영역의 폭은 무기 블랙매트릭스 패턴(105)을 갖지 않는 종래의 액정표시장치용 어레이 기관(도 4의 41)의 데이터 배선(도 4의 60)과 최외각 공통전극(도 4의 49a)의 이격영역의 폭 대비 저감됨으로써 이를 통한 빛샘은 현저히 감소될 수 있다.
- [0057] 또한, 종래의 경우, 최외각 공통전극(도 4의 49a)과 데이터 배선(도 4의 60) 사이에는 게이트 절연막(도 4의 53) 만이 구비됨으로써 기생 커패시턴스를 최소화하기 위해 최소 $3\mu\text{m}$ 이상의 이격간격을 갖도록 상기 최외각 공통전극(도 4의 49a)과 데이터 배선(도 4의 60)을 형성하였지만, 본 발명의 경우 최외각 공통전극(115)과 데이터 배선(130) 사이에는 무기 블랙매트릭스 패턴(105)과 게이트 절연막(117)이 형성되므로 서로 인접한 상기 최외각 공통전극(115)과 데이터 배선(130)간의 기생 커패시턴스가 저감되는 효과가 있다.
- [0058] 한편, 전술한 구성을 갖는 어레이 기관(101)에 대응하여 그 내측면에 블랙매트릭스(172)와 각 화소영역(P)에 대응하여 적, 녹, 청색 컬러필터 패턴이 순차 반복되는 형태의 컬러필터층(174)과 각 화소영역(P)의 경계에 블랙매트릭스(172)가 구비된 컬러필터 기관(170)이 대향하고 있다.
- [0059] 이때, 상기 컬러필터 기관(170) 내측면에 각 화소영역(P)의 경계를 따라 구비된 블랙매트릭스(172)를 살펴보면, 특히 데이터 배선(130)에 대응하여 형성되는 블랙매트릭스(172) 부분의 선평이 종래대비 매우 작은 크기를 가지며 형성되고 있는 것이 특징이다.
- [0060] 한편, 이들 두 기관(101, 170) 사이에는 액정층(180)이 구비됨으로써 본 발명에 따른 액정표시장치(100)가 구성되고 있다.
- [0061] 종래의 액정표시장치(도 4의 40)의 경우, 컬러필터 기관(도 4의 81)에 구비되는 블랙매트릭스(도 4의 83)는 최외각 공통전극(도 4의 83)과 데이터 배선(도 4의 60)간의 이격간격을 통해 나오는 빛을 사용자가 느끼지 못하도록 하기 위해 상기 데이터 배선(도 4의 60)과 더불어 최외각 공통전극(도 4의 83)과 완전히 중첩할 수 있도록 충분한 선평을 갖도록 형성되고 있지만, 본 발명에 따른 액정표시장치(100)의 경우, 최외각 공통전극(115)과 데이터 배선(130) 사이에 블랙의 무기 재료로 이루어져 절연성을 갖는 무기 블랙매트릭스 패턴(105)이 구비됨으로써 최외각 공통전극(115)과 데이터 배선(130) 사이로 빛샘이 발생하지 않거나 또는 상기 무기 블랙매트릭스 패턴(105) 형성에 의해 일부가 가려지게 되므로 빛샘이 발생하는 영역의 폭이 줄어들게 된다.
- [0062] 따라서, 컬러필터 기관(170)의 내측면에 상기 데이터 배선(130)에 대응하여 형성되는 블랙매트릭스(172)의 선평은 종래대비 훨씬 저감될 수 있다.
- [0063] 도면을 참조하면, 종래의 액정표시장치(도 4의 40)의 경우, 블랙매트릭스(도 4의 83)의 일측단은 최외각 공통전극(도 4의 49a)과 완전 중첩하며 상기 최외각 공통전극(도 4의 49a)의 일측단(최 인접한 데이터 배선(도 4의 60)과 마주하는 측단) 및 타측단보다도 더 화소영역 내측에 위치하고 있지만, 본 발명에 따른 액정표시장치의 경우 블랙매트릭스(172)는 그 일측단이 데이터 배선(130)과 최 인접하는 최외각 공통전극(115)과 중첩하도록 형성되거나, 또는 상기 데이터 배선(130)과 최외각 공통전극(115) 사이의 무기 블랙매트릭스 패턴(105)과 중첩하도록 형성되고 있으므로 본 발명에 따른 블랙매트릭스(172)의 폭이 종래의 블랙매트릭스(도 4의 83)의 폭보다 작은 폭을 가짐을 알 수 있다.
- [0064] 따라서, 전술한 구성에 의해 본 발명에 따른 액정표시장치(100)는 종래의 액정표시장치(도 4의 40) 대비 개구율이 향상됨을 알 수 있다.
- [0065] 이후에는 본 발명에 따른 액정표시장치의 제조 방법에 대해 설명한다.
- [0066] 도 7a 내지 도 7e는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치의 하나의 화소영역(P)에 대한 제조 단계별 공정 평면도이며, 도 8a 내지 도 8k는 도 5를 절단선 VI-VI을 따라 절단한 부분에 대한 제조 단계별 공정 단면도이다. 제조 방법상의 특징적인 구성은 어레이 기관(101)에 구현되고 있으므로 어레이 기관(101)의 제조 방법을 위주로 하여 설명한다.
- [0067] 우선, 도 7a와 도 8a에 도시한 바와 같이, 투명한 절연 재질 예를들면 투명한 유리 또는 플라스틱으로 이루어진

제 1 기관(101) 상의 전면에 블랙의 무기 물질 예를들면 게르마늄(Ge)을 증착하여 무기 블랙층(103)을 형성한다.

[0068] 다음, 상기 무기 블랙층(도 8a의 103) 위로 전면에 포토레지스트를 도포하여 포토레지스트층(미도시)을 형성하고, 이에 대해 노광 마스크를 이용한 노광 및 현상을 진행하여 포토레지스트 패턴(191)을 형성한다. 이때, 상기 포토레지스트 패턴(191)은 추후 게이트 배선(도 7b의 109)과 공통배선(도 7b의 113) 및 최외각 공통전극(도 7b의 115)이 형성될 영역을 제외한 모든 영역에 형성됨으로써 상기 게이트 배선(도 7b의 109)과 공통배선(도 7b의 113) 및 최외각 공통전극(도 7b의 115)이 형성 부분 대응하는 상기 무기 블랙층(103)이 노출되는 것이 특징이다.

[0069] 다음, 도 7a와 도 8b에 도시한 바와 같이, 상기 포토레지스트 패턴(191) 외부로 노출된 상기 무기 블랙층(도 8a의 103)을 식각하여 제거함으로써 상기 제 1 기관(101) 내측면을 노출시킨다. 이때, 상기 포토레지스트 패턴(191)에 의해 가려져 식각되지 않고 남아 있는 무기 블랙층(도 8a의 103)은 무기 블랙 패턴(104)을 이룬다. 이때 상기 무기 블랙층(도 8a의 103)의 식각 시 과식각을 진행함으로써 상기 포토레지스트 패턴(191) 하부에 위치하는 상기 무기 블랙 패턴(104)이 그 상부에 위치하는 포토레지스트 패턴(191)의 폭보다 작은 폭을 가져 언더컷(under cut) 구조를 갖도록 형성할 수도 있다. 이렇게 무기 블랙 패턴(104)을 상기 포토레지스트 패턴(191)의 폭보다 작은 폭을 갖도록 언더컷(under cut) 형태로 형성하는 경우, 최종 완성후에는 최외각 공통전극(115)과 데이터 배선(130) 사이의 이격영역이 상기 무기 블랙 패턴(최종적으로는 무기 블랙매트릭스 패턴(도 8k의 105))에 의해 완전히 가려지지 않고 소정 폭 빔셋 발생 영역이 형성된다. 도면에 있어서는 과식각을 진행하지 않음으로서 상기 무기 블랙 패턴(104)과 포토레지스트 패턴(191)이 동일한 폭을 갖도록 형성된 것을 도시하였다.

[0070] 이후, 연속하여 도 7a와 도 8c에 도시한 바와 같이, 상기 무기 블랙 패턴(104) 외부로 노출된 상기 제 1 기관(101)의 내측면을 식각함으로써 상기 게이트 배선(도 7b의 109)과 공통배선(도 7b의 113) 및 최외각 공통전극(도 7b의 115)이 형성 부분에 대응하여 홈(gr)을 형성한다. 상기 제 1 기관(101)이 유리재질인 경우, 상기 무기 블랙 패턴(104) 외부로 노출된 상기 제 1 기관의 내측면을 불산(HF)에 노출시킴으로서 상기 홈(gr)을 형성할 수 있으며, 플라스틱 재질인 경우 이를 녹일 수 있는 식각액을 이용하여 상기 홈(gr)을 형성할 수 있다.

[0071] 다음, 도 7b와 도 8d에 도시한 바와 같이, 상기 홈(gr)이 형성된 상기 제 1 기관(101)상의 상기 포토레지스트 패턴(191) 위로 전면에 제 1 금속물질 예를들면 알루미늄(Al), 알루미늄 합금(AlNd), 구리(Cu), 구리합금 및 크롬(Cr) 중 어느 하나 또는 둘 이상의 물질을 증착함으로써 제 1 금속층(108)을 형성한다. 도면에 있어서는 단일 층 구조의 제 1 금속층(108)을 형성한 것을 일례로 도시하였다.

[0072] 한편, 상기 제 1 금속물질의 증착과정에서 상기 포토레지스트 패턴(191)과 상기 제 1 기관(101) 내측면에 구비된 홈(gr)과 큰 단차에 의해 스퍼터링 특성 상 상기 포토레지스트 패턴(191) 상부에 형성된 상기 제 1 금속층과 상기 홈(gr) 내부에 형성된 제 1 금속층(108)은 굽김이 발생하게 된다. 스퍼터링 특성상 제 1 기관(101)의 법선 방향으로 적층이 이루어지는 경향이 강하며 상기 제 1 기관(101) 표면의 법선과 나란한 포토레지스트 패턴(191)의 측면에는 상대적으로 적층이 덜 이루어지며 기관 면에 근접하는 측면 일수록 적층이 덜 됨으로써 전술한 바와 같은 굽김이 발생하게 된다.

[0073] 이때, 상기 제 1 기관(101) 내측면 홈(gr) 내부에 형성된 제 1 금속층(108)은 각각 게이트 배선(109) 및 게이트 전극(110)과, 공통배선(113) 및 최외각 공통전극(115)을 이루게 된다. 본 발명의 실시예에 있어서는 게이트 배선(109)의 일부가 게이트 전극(110)을 이루는 것을 일례로 도시하였다.

[0074] 다음, 도 7b와 도 8e에 도시한 바와 같이, 홈(gr) 내측에 형성된 게이트 배선(109)과, 공통배선(113) 및 최외각 공통전극(115)과 포토레지스트 패턴(191) 상부에 형성된 제 1 금속층(도 8d의 108)이 형성된 제 1 기관(101)에 대해 상기 포토레지스트 패턴(도 8d의 191) 제거를 위한 현상을 실시한다.

[0075] 이 경우, 현상액에 반응하여 상기 포토레지스트 패턴(도 8d의 191)은 상기 제 1 기관(101) 표면으로부터 떨어져 나가게 되며, 이때, 상기 포토레지스트 패턴(도 8d의 191) 상에 형성된 상기 제 1 금속층(도 8d의 108) 또한 함께 제거됨으로써 상기 제 1 기관(101) 상에는 상기 홈(gr) 내측에 형성된 상기 게이트 배선(109)과, 공통배선(113) 및 최외각 공통전극(115)과 상기 홈(gr) 이외의 영역에 형성된 무기 블랙 패턴(104)만이 남게 된다. 이렇게 포토레지스트 패턴(도 8d의 191)과 그 상부에 형성된 물질층을 현상을 실시하여 동시에 제거하는 공정을 리프트 오프(lift off)공정이라 한다.

[0076] 다음, 도 7c와 도 8f에 도시한 바와 같이, 상기 게이트 배선(109)과, 공통배선(113) 및 최외각 공통전극(115)과 무기 블랙 패턴(104) 위로 상기 제 1 기관(101) 전면에 무기절연물질 예를들면 산화실리콘(SiO_2) 또는 질화실리

콘(SiNx)을 증착하여 게이트 절연막(117)을 전면에 형성한다.

- [0077] 다음, 상기 게이트 절연막(117) 위로 순수 비정질 실리콘층(미도시)과 불순물 비정질 실리콘층(미도시)과 제 2 금속물질층(미도시)을 형성하고, 이들을 회절노광 또는 하프톤 노광을 포함하는 1회의 마스크 공정을 통해 동시에 패터닝하거나 또는 2회의 마스크 공정을 실시하여 상기 제 2 금속층(미도시)과, 불순물 및 순수 비정질 실리콘층(미도시)을 각각 패터닝함으로써 상기 화소영역(P) 내에 상기 게이트 전극(110)에 대응하여 순수 비정질 실리콘의 액티브층(120a)과, 상기 액티브층(120a) 위로 서로 소정간격 이격하는 불순물 비정질 실리콘의 오믹콘택층(120b)과, 상기 오믹콘택층(120b) 위로 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극(133, 136)을 형성한다.
- [0078] 이때, 이 단계에서 순차 적층된 상기 게이트 전극(110)과 게이트 절연막(117)과 액티브층(120a)과 오믹콘택층(120b)과 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극(133, 136)은 스위칭 소자인 박막트랜지스터(Tr)를 이룬다.
- [0079] 그리고, 동시에 상기 게이트 배선(109)과 교차하여 화소영역(P)을 정의하는 데이터 배선(130)을 형성한다. 본 발명의 실시예에 있어서는 상기 데이터 배선(130) 중 상기 게이트 배선(109)과 교차하는 부분이 상기 소스 전극(133)을 이루는 것을 일례로 나타내었지만, 상기 소스 전극(133)은 상기 데이터 배선(130)에서 분기한 형태로 형성될 수도 있다.
- [0080] 또한, 상기 드레인 전극(136)은 상기 공통배선(113)이 형성된 부분까지 연장 형성함으로써 상기 게이트 절연막(117)을 사이에 두고 서로 중첩하는 공통배선(113)과 드레인 전극(136)은 스토리지 커패시터(StgC)를 이루는 것이 특징이다.
- [0081] 한편, 본 발명의 실시예의 경우, 제 2 금속층(미도시)과, 불순물 및 순수 비정질 실리콘층(미도시)을 하프톤 노광 또는 회절노광을 포함하는 1회의 마스크 공정을 실시하여 형성한 것을 도시하였으며, 이러한 공정 특성 상 상기 데이터 배선(130) 하부에도 상기 액티브층(120a)과 오믹콘택층(120b)을 이루는 동일한 물질로 제 1 및 제 2 더미패턴(121a, 121b)이 형성되고 있음을 보이고 있다. 2회의 마스크 공정으로 진행되는 경우 상기 데이터 배선(130) 하부에 형성된 상기 제 1 및 제 2 더미패턴(121a, 121b)은 생략된다.
- [0082] 다음, 도 7c와 도 8g에 도시한 바와 같이, 상기 데이터 배선(130)과 박막트랜지스터(Tr) 위로 전면에 무기절연 물질인 산화실리콘(SiO₂) 또는 질화실리콘(SiNx)을 증착하여 상기 제 1 기판(101) 전면에 보호층(140)을 형성한다.
- [0083] 이후, 도 7d와 도 8h 및 도 8i에 도시한 바와 같이, 상기 보호층(140)에 대해 마스크 공정을 실시함으로써 상기 드레인 전극(136)의 일 끝단을 포함하여 상기 게이트 절연막(117)을 노출시키는 제 1 개구(op1)를 형성하고, 연속하여 상기 제 1 개구(op1)를 통해 노출된 상기 게이트 절연막(117)과 그 하부에 형성된 무기 블랙패턴(104)을 식각하여 상기 제 1 기판(101)의 내측면을 노출시키는 제 2 개구(op2)를 형성한다. 이때, 상기 제 2 개구(op2)는 제 1 기판(101)의 내측면 뿐만 아니라 각 화소영역(P)에 형성된 최외각 공통전극(115)의 일부까지 노출시키는 것이 특징이다.
- [0084] 이러한 공정 진행에 의해 상기 보호층(140)은 최종적으로 화소영역(P)의 경계 즉, 게이트 배선(109)과 데이터 배선(130) 상부와 상기 박막트랜지스터(Tr) 중 소스 및 드레인 전극(133, 136) 사이로 노출된 액티브층(120a)과 소스 전극(133) 및 드레인 전극(136) 일부의 상부에 남아있게 된다.
- [0085] 또한, 이러한 공정 진행에 의해 상기 무기 블랙 패턴(104)은 또 한번 패터닝됨으로써 무기 블랙매트릭스 패턴(105)을 이룬다. 이러한 무기 블랙매트릭스 패턴(105)은 실시예(도 8b에 제시된 단계에서 무기 블랙 패턴(104)이 포토레지스트 패턴(191)과 동일한 폭을 갖도록 형성됨)의 경우 상기 최외각 공통전극(115)과 이와 인접한 데이터 배선(130)간의 이격영역을 완전히 가리는 형태를 갖게 되며, 변형예(도 8b에 제시된 단계에서 과식각을 진행하여 무기 블랙 패턴(104)이 포토레지스트 패턴(191)에 대해 언더컷(under cut) 형태로 형성됨)의 경우 데이터 배선(130)과 최외각 공통전극(115) 사이의 이격영역 중 상기 최외각 공통전극(115)과 인접한 일부에 대해서는 가려지지 않게 된다.
- [0086] 도 7e와 도 8j에 도시한 바와 같이, 상기 보호층(140)과 상기 제 2 개구(op)를 통해 노출된 제 1 기판(101)의 내측면 위로 투명 도전성 물질 예를들면 인듐-틴-옥사이드(ITO) 또는 인듐-징크-옥사이드(IZO)를 증착하거나 또는 제 3 금속물질 예를들면 몰리브덴(Mo) 또는 몰리타타늄(MoTi) 등의 몰리브덴 합금(Mo alloy)을 증착하고 이를 패터닝함으로써 상기 제 2 개구(op) 내부에 상기 드레인 전극(136)의 일 끝단과 접촉하며 화소 보조패턴(150)과 상기 화소 보조패턴(150)에서 분기하여 서로 일정간격 이격하는 다수의 화소전극(152)을 형성하고, 동시에 상기 최외각 공통전극(115)과 접촉하며 상기 다수의 화소전극(152)과 교대하는 다수의 중앙부 공통전극(154)을

형성함으로써 본 발명에 따른 액정표시장치용 어레이 기판(101)을 완성한다. 이때 상기 다수의 중앙부 공통전극(154)은 공통 보조패턴(153)에 의해 그 일끝단이 모두 연결되도록 형성한다.

[0087] 이때, 상기 최외각 공통전극(115)과 중첩하는 상기 중앙부 공통전극(154)은 상기 데이터 배선(130)과 이와 인접하는 최외각 공통전극(115) 사이의 이격영역에 구비된 상기 무기 블랙매트릭스 패턴(105)과 중첩하도록 형성되고 있는 것이 특징이다. 따라서, 상기 화소전극(152)과 중앙부 공통전극(154)이 상기 제 3 금속물질로 이루어지는 경우, 상기 데이터 배선(130)과 최외각 공통전극(115) 사이의 이격영역은 이중으로 빗샘이 방지되며, 특히 변형예의 경우 최외각 공통전극(115)의 일측면에서 인접한 데이터 배선(130)이 형성된 방향으로 소정폭 상기 무기 블랙 매트릭스 패턴이 형성되지 않아 빗샘발생 영역을 이루지만, 상기 최외각 공통전극(115)과 접촉하는 중앙부 공통전극(154)에 의해 완벽하게 가려지게 된다. 따라서 최외각 공통전극(115)과 데이터 배선(130) 사이의 이격영역에서 제 1 기판(101)의 외측면으로부터 입사되는 빛은 완벽히 차단될 수 있다.

[0088] 다음, 도 7e와 도 8k에 도시한 바와 같이, 투명한 절연재질의 제 2 기판(170)의 내측면에 크롬(Cr), 산화크롬(CrOx)을 증착하거나 또는 블랙 레진을 도포함으로써 블랙매트릭스층(미도시)을 형성하고 이를 패터닝함으로써 상기 어레이 기판(101)의 게이트 배선(109)과 데이터 배선(130) 및 박막트랜지스터(Tr)에 대응하여 블랙매트릭스(172)를 형성한다. 이때, 상기 블랙매트릭스(172)는 특히, 상기 데이터 배선(130)과 중첩하도록 형성된 부분은 그 일측이 상기 어레이 기판(101)과 합착된 후 상기 데이터 배선(130)과 인접하는 최외각 공통전극(115) 상에 위치하거나 또는 상기 데이터 배선(130)과 인접한 최외각 공통전극(115) 사이의 이격영역에 위치하도록 형성하는 것이 특징이다.

[0089] 특히, 실시예(도 8b에 제시된 단계에서 무기 블랙 패턴(104)이 포토레지스트 패턴(191)과 동일한 폭을 갖도록 형성됨)의 경우 상기 제 2 기판(170)의 내측면에 형성되는 블랙매트릭스(172)는 그 일측이 상기 최외각 공통전극(115)과 중첩하거나 또는 최외각 공통전극(115)과 데이터 배선(130)의 이격영역과 중첩하도록 형성해도 무방하지만, 변형예(도 8b에 제시된 단계에서 과식각을 진행하여 무기 블랙 패턴(104)이 포토레지스트 패턴(191)에 대해 언더컷(under cut) 형태로 형성됨)의 경우는 상기 블랙매트릭스(172)는 상기 일부의 빗샘이 발생하는 영역을 완전히 가려야 하므로 상기 최외각 공통전극(115)과 중첩하도록 형성하는 것이 바람직하다.

[0090] 하지만, 변형예의 경우도 상기 화소전극(152)과 중앙부 공통전극(154)을 투명 도전성 물질이 아닌 전술한 제 3 금속물질로 형성하는 경우, 상기 최외각 공통전극(115) 및 이와 인접하는 무기 블랙매트릭스 패턴(105)과 중첩하도록 형성됨으로써 빗샘이 방지될 수 있으므로 상기 제 2 기판(170) 내측면에 형성되는 블랙매트릭스(172)는 그 일측이 상기 최외각 공통전극(115)과 중첩하거나 또는 최외각 공통전극(115)과 데이터 배선(130)의 이격영역과 중첩하도록 형성해도 무방하다.

[0091] 다음, 상기 블랙매트릭스(172) 위로 각 화소영역(P)별로 순차 반복되는 적, 녹, 청색 컬러필터 패턴(R, G, B)을 갖는 컬러필터층(174)을 형성하고, 상기 컬러필터층(174) 상부로 오버코트층(176)을 형성함으로써 컬러필터 기판(170)을 완성한다.

[0092] 이후, 상기 어레이 기판(101)과 컬러필터 기판(170)을 상기 다수의 화소전극(152)과 상기 오버코트층(176)이 서로 마주하도록 위치시킨 후, 액정층(180)을 개재하고 그 테두리를 따라 셀패턴(미도시)을 형성하여 합착함으로써 본 발명에 따른 액정표시장치(100)를 완성한다.

부호의 설명


[0093]

100 : 액정표시장치	101 : 제 1 기판(어레이 기판)
105 : 무기 블랙매트릭스 패턴	110 : 게이트 전극
113 : 공통배선	115 : 최외각 공통전극
117 : 게이트 절연막	120 : 반도체층
120a : 액티브층	120b : 오믹콘택층
121a : 제 1 더미패턴	121b : 제 2 더미패턴
130 : 데이터 배선	133 : 소스 전극


- | | |
|----------------|-----------------------|
| 136 : 드레인 전극 | 140 : 보호층 |
| 150 : 화소 보조패턴 | 152 : 화소전극 |
| 154 : 중앙부 공통전극 | 170 : 제 2 기판(컬러필터 기판) |
| 172 : 블랙매트릭스 | 174 : 컬러필터층 |
| 176 : 오버코트층 | 180 : 액정층 |
| P : 화소영역 | StgC : 스토리지 커패시터 |
| Tr : 박막트랜지스터 | |

도면


도면1




도면2a




도면2b




도면3




도면4




도면5




도면6




도면7a




도면7c




도면7e




도면 8a




도면8b




도면8c




도면8d




도면8e




도면8f




도면 8g




도면 8h




도면8i



도면8j



도면 8k



专利名称(译)	标题：液晶显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	KR101242033B1	公开(公告)日	2013-03-11
申请号	KR1020100042208	申请日	2010-05-05
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG显示器有限公司		
[标]发明人	LEE JUNG IL 이정일 CHUNG IN JAE 정인재 KIM KANG IL 김강일 HONG GI SANG 홍기상		
发明人	이정일 정인재 김강일 홍기상		
IPC分类号	G02F1/1343 G02F G02F1/1335		
CPC分类号	H01L29/78633 H01L27/1218 G02F1/136209 G02F1/134363		
其他公开文献	KR1020110122783A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

根据本发明，提供了一种液晶显示器，包括：第一基板和限定在像素区域中并且彼此面对的第二基板；第一基板和第二基板，第一凹槽和第二凹槽，由第一和第二凹槽形成；栅极布线形成在第一凹槽中并沿一个方向延伸；以上公共布线形成在第二凹槽中并与栅极布线间隔开；通过栅极绝缘膜与栅极线交叉并形成在像素区域的边界处的数据线；门和数据线形成在基板上的薄膜晶体管；并且在数据线和公共线以及栅极线周围形成黑色无机材料。以及包括所形成的光阻挡图案的液晶显示装置及其制造方法。代表人物 - 图6

