

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-48256

(P2013-48256A)

(43) 公開日 平成25年3月7日(2013.3.7)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
HO 1 L 51/50 (2006.01)	HO 5 B 33/14 B	3 K 1 0 7
CO 9 K 11/06 (2006.01)	HO 5 B 33/22 B	4 C 0 5 5
CO 7 F 15/00 (2006.01)	CO 9 K 11/06 6 6 0	4 H 0 0 6
CO 7 C 251/24 (2006.01)	CO 7 F 15/00 C S P F	4 H 0 5 0
CO 7 D 213/22 (2006.01)	CO 7 C 251/24	

審査請求 有 請求項の数 23 O L (全 68 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2012-216750 (P2012-216750)	(71) 出願人	512253626
(22) 出願日	平成24年9月28日 (2012.9.28)		ユー・ディー・シー アイランド リミテッド
(62) 分割の表示	特願2009-293567 (P2009-293567) の分割		アイランド, ダブリン 4, サセックスロード, メスピルハウス, メスピルビジネスセンター
原出願日	平成16年6月1日 (2004.6.1)	(74) 代理人	100115107
(31) 優先権主張番号	特願2003-157006 (P2003-157006)		弁理士 高松 猛
(32) 優先日	平成15年6月2日 (2003.6.2)	(74) 代理人	100151194
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		弁理士 尾澤 俊之
(31) 優先権主張番号	特願2004-92274 (P2004-92274)	(74) 代理人	100164758
(32) 優先日	平成16年3月26日 (2004.3.26)		弁理士 長谷川 博道
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	伊勢 俊大
			神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地 富士フイルム株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子及び錯体化合物

(57) 【要約】

【課題】発光特性が良好な発光素子を提供する。またそれに好適に用いることができる新規な金属錯体を提供する。

【解決手段】一対の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機層を有する有機電界発光素子であって、一対の電極間の少なくとも一層に、3 座以上の配位子を有し、かつ配位子が鎖状配位子である金属錯体の少なくとも一種を含有する有機電界発光素子。

【選択図】なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

一対の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機層を有する有機電界発光素子であって、一対の電極間の少なくとも一層に、3座以上の配位子を有し、かつ配位子が鎖状配位子である金属錯体の少なくとも一種を含有することを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項 2】

金属錯体中の金属イオンが白金イオン、イリジウムイオン、レニウムイオン、パラジウムイオン、ロジウムイオン、ルテニウムイオン、及び銅イオンの群から選ばれることを特徴とする請求項 1 に記載の有機電界発光素子。

【請求項 3】

金属錯体が炭素 - 金属結合を持たないことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の有機電界発光素子。

【請求項 4】


金属錯体がりん光を発光する金属錯体であり、かつ金属錯体を発光層に含有することを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【請求項 5】

金属錯体が一般式 (1) で表される化合物であることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【化 1】

一般式(1)



(M^{11} は金属イオンを表し、 L^{11} 、 L^{12} 、 L^{13} 、 L^{14} 、 L^{15} はそれぞれ M^{11} に配位する配位子を表す。 L^{11} 、 L^{14} 間に原子群が更に存在して環状配位子を形成することは無い。 L^{15} は L^{11} 及び L^{14} の両方と結合して環状配位子を形成することはない。 Y^{11} 、 Y^{12} 、 Y^{13} はそれぞれ連結基、単結合、又は二重結合を表す。 L^{11} と Y^{12} 、 Y^{12} と L^{12} 、 L^{12} と Y^{11} 、 Y^{11} と L^{13} 、 L^{13} と Y^{13} 、 Y^{13} と L^{14} の間の結合は、単結合又は二重結合を表す。 n^{11} は0 ~ 4を表す。)

【請求項 6】

金属錯体が一般式 (2) で表される化合物であることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。


10

20

30

【化 2】

一般式(2)



10

(M^{21} は金属イオンを表し、 Y^{21} は連結基、単結合、又は二重結合を表す。 Y^{22} 、 Y^{23} はそれぞれ単結合又は連結基を表す。 Q^{21} 、 Q^{22} はそれぞれ含窒素ヘテロ環を形成する原子群を表し、 Q^{21} で形成される環と Y^{21} の間の結合及び Q^{22} で形成される環と Y^{21} の間の結合は単結合又は二重結合を表す。 X^{21} 、 X^{22} はそれぞれ酸素原子、硫黄原子、置換又は無置換の窒素原子を表す。 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 R^{21} 及び R^{22} 並びに R^{23} 及び R^{24} は各々結合して環を形成してもよい。 L^{25} は M^{21} に配位する配位子を表す。 n^{21} は0~4の整数を表す。)

20

【請求項 7】

金属錯体が一般式(2)で表され、 Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環がピリジン環で、 Y^{21} は1つ以上の原子からなる連結基を表す化合物であることを特徴とする請求項6記載の有機電界発光素子。

【請求項 8】

金属錯体が一般式(2)で表され、 Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環がピリジン環で、 Y^{21} が単結合又は二重結合で、 X^{21} 、 X^{22} が硫黄原子、置換又は無置換の窒素原子を表す化合物であることを特徴とする請求項6記載の有機電界発光素子。

【請求項 9】

金属錯体が一般式(2)で表され、 Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環が含窒素ヘテロ5員環であることを特徴とする請求項6記載の有機電界発光素子。

30

【請求項 10】


金属錯体が一般式(2)で表され、 Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環が窒素原子を2つ以上含む含窒素6員環であることを特徴とする請求項6記載の有機電界発光素子。

【請求項 11】

金属錯体が一般式(9)で表される化合物であることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機電界発光素子。

【化 3】

一般式 (9)



10

(M^{A1} は金属イオンを表し、 Q^{A1} 、 Q^{A2} はそれぞれ含窒素ヘテロ環を形成する原子群を表す。 R^{A1} 、 R^{A2} 、 R^{A3} 、 R^{A4} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 R^{A1} 及び R^{A2} 並びに R^{A3} 及び R^{A4} は各々結合して環を形成してもよい。 Y^{A2} 、 Y^{A3} はそれぞれ連結基又は単結合を表す。 Y^{A1} はかっこ内の2つの2座配位子をそれぞれ連結する連結基、単結合、又は二重結合を表す。 L^{A5} は M^{A1} に配位する配位子を表す。 n^{A1} は0~4の整数を表す。)


20

【請求項 1 2】

金属錯体が一般式(10)で表される化合物であることを特徴とする請求項1又は2記載の有機電界発光素子。

【化 4】

一般式 (10)



30

(M^{B1} は金属イオンを表し、 Y^{B1} は連結基を表す。 Y^{B2} 、 Y^{B3} はそれぞれ連結基又は単結合を表す。 X^{B1} 、 X^{B2} はそれぞれ酸素原子、硫黄原子、置換又は無置換の窒素原子を表し、 n^{B1} 、 n^{B2} は0ないし1の整数を表す。 R^{B1} 、 R^{B2} 、 R^{B3} 、 R^{B4} 、 R^{B5} 、 R^{B6} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 R^{B1} 及び R^{B2} 並びに R^{B3} 及び R^{B4} は各々結合して環を形成してもよい。 L^{B5} は M^{B1} に配位する配位子を表す。 n^{B3} は0~4の整数を表す。ただし、 Y^{B1} は R^{B5} 又は R^{B6} と連結することはない。)


40

【請求項 1 3】

金属錯体が一般式(8)で表される化合物であることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【化5】

一般式(8)



10

(M^{81} は金属イオンを表し、 L^{81} 、 L^{82} 、 L^{83} 、 L^{85} はそれぞれ M^{81} に配位する配位子を表す。 L^{81} 、 L^{83} 間に原子群が更に存在して環状又は4座以上の配位子を形成することは無い。 L^{85} は金属を介さずに L^{81} 又は L^{83} と連結することはない。 Y^{81} 、 Y^{82} はそれぞれ連結基、単結合、又は二重結合を表す。 n^{81} は0~3の整数を表す。)

【請求項14】

金属錯体が一般式(8)で表され、 L^{81} 、 L^{82} 、 L^{83} が炭素原子で M^{81} に配位する芳香族炭素環若しくはヘテロ環、又は窒素原子で M^{81} に配位する含窒素ヘテロ環を表し、 L^{81} 、 L^{82} 、 L^{83} のうち少なくとも一つが含窒素ヘテロ環であることを特徴とする請求項13記載の有機電界発光素子。


20

【請求項15】

金属錯体が一般式(X1)で表されることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機電界発光素子。

【化6】

一般式(X1)



30

40

(一般式(X1)中、 M^{x1} は金属イオンを表す。 $Q^{x11} \sim Q^{x16}$ は M^{x1} に配位する原子又は M^{x1} に配位する原子を含んだ原子群を表す。 $L^{x11} \sim L^{x14}$ は単結合、二重結合又は連結基を表す。すなわち、 $Q^{x11} - L^{x11} - Q^{x12} - L^{x12} - Q^{x13}$ からなる原子群及び $Q^{x14} - L^{x13} - Q^{x15} - L^{x14} - Q^{x16}$ からなる原子群はそれぞれ三座の配位子である。 M^{x1} と $Q^{x11} \sim Q$

50


X^{16} との結合は、それぞれ配位結合でも共有結合でもよい。))

【請求項16】

前記一般式(X1)で表される金属錯体が、一般式(X2)で表されることを特徴とする請求項15に記載の有機電界発光素子。

【化7】

一般式(X2)



10

20


(一般式(X2)中、 M^{x2} は金属イオンを表す。 $Y^{x21} \sim Y^{x26}$ は M^{x2} に配位する原子を表し、 $Q^{x21} \sim Q^{x26}$ は、それぞれ $Y^{x21} \sim Y^{x26}$ と共に芳香環若しくは芳香族ヘテロ環を形成する原子群を表す。 $L^{x21} \sim L^{x24}$ は単結合、二重結合又は連結基を表す。 M^{x2} と $Y^{x21} \sim Y^{x26}$ との結合は、それぞれ配位結合でも共有結合でもよい。)

【請求項17】

前記一般式(X1)で表される金属錯体が、一般式(X3)で表されることを特徴とする請求項15に記載の有機電界発光素子。

【化8】

一般式(X3)



30

40

(一般式(X3)中、 M^{x3} は金属イオンを表す。 $Y^{x31} \sim Y^{x36}$ は、炭素原子、窒素原子、リン原子を表す。 $L^{x31} \sim L^{x34}$ は単結合、二重結合又は連結基を表す。 M^{x3} と $Y^{x31} \sim Y^{x36}$

50

との結合は、それぞれ配位結合でも共有結合でもよい。)

【請求項 18】

一对の電極間に少なくとも一層の発光層を含む有機電界発光素子であって、正孔輸送層と発光層に加え、励起子ブロック層、正孔注入層、正孔ブロック層及び電子輸送層からなる群から選ばれる少なくとも一つの層を有することを特徴とする請求項 1 ~ 17 のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【請求項 19】

一对の電極間に少なくとも一層の発光層を含む有機電界発光素子であって、発光層のホスト材料がアミン化合物、金属キレートオキシノイド化合物（金属はアルミニウム、亜鉛、又は遷移金属）、ポリアリーレン化合物、縮合芳香族炭素環化合物及び非錯体芳香族ヘテロ環化合物からなる群から選ばれることを特徴とする請求項 1 ~ 18 のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

10

【請求項 20】

一对の電極間に少なくとも一層の電子輸送層を含む有機電界発光素子であって、電子輸送材料が、金属キレートオキシノイド化合物、ポリアリーレン化合物、縮合芳香族炭素環化合物及び非錯体芳香族ヘテロ環化合物からなる群から選ばれることを特徴とする請求項 1 ~ 19 のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【請求項 21】

一对の電極間に少なくとも一層の発光層を含む有機電界発光素子であって、発光層のホスト材料が少なくとも 2 種の化合物からなることを特徴とする請求項 1 ~ 20 のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。


20

【請求項 22】

一般式 (11) で表される化合物。

【化 9】

一般式 (11)



30

(R^{C1} 、 R^{C2} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 R^{C3} 、 R^{C4} 、 R^{C5} 、 R^{C6} はそれぞれ置換基を表す。 n^{C3} 、 n^{C6} は 0 ~ 3、 n^{C4} 、 n^{C5} は 0 ~ 4 の整数を表し、 R^{C3} 、 R^{C4} 、 R^{C5} 、 R^{C6} をそれぞれ複数個有する場合、複数個の R^{C3} 、 R^{C4} 、 R^{C5} 、 R^{C6} は同じであっても異なってもよく、連結して環を形成してもよい。)


40

【請求項 23】

一般式 (12) で表される化合物。

【化 1 0】

一般式 (12)



(R^{D3} 、 R^{D4} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 R^{D1} 、 R^{D2} はそれぞれ置換基を表す。 n^{D1} 、 n^{D2} は0～4の整数を表し、 R^{D1} 、 R^{D2} をそれぞれ複数個有する場合、複数個の R^{D1} 、 R^{D2} は同じであっても異なってもよく、連結して環を形成してもよい。 Y^{D1} は1, 2位で置換したビニル基、フェニレン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環又は炭素数1～8のメチレン基を表す。)

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、電気エネルギーを光に変換して発光できる有機電界発光素子（発光素子、又はEL素子）に関する。またそれに好適に用いることができる金属錯体に関する。

【背景技術】

【0002】

今日、種々の表示素子に関する研究開発が活発であり、中でも有機電界発光（EL）素子は、低電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な表示素子として注目されている。

【0003】

近年、有機EL素子をカラーディスプレイ、白色光源へと適用することが活発に検討されているが、高性能カラーディスプレイ、及び、白色光源を開発する為には青・緑・赤、それぞれの発光素子の特性を向上する必要が有る。

【0004】

一方、赤色発光するりん光発光素子としては、環状4座配位子を有する白金ポルフィリン錯体を発光材料として用いた素子が知られているが（例えば非特許文献1、特許文献1参照）、最高輝度が低い為、改良が求められていた。

また、鎖状のピピリジン系やフェナンスロリン系4座配位子を有する白金ポルフィリン錯体が報告されているが（非特許文献2、特許文献2、特許文献3参照）、色純度などの発光特性と耐久性が両立するものではなく、改良が望まれていた。更に、より短波な緑色、青色発光材料も更に発光特性と耐久性に優れるものの開発が求められていた。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】米国特許第6,303,231B1号明細書

【特許文献2】米国特許第6,653,654B1号明細書

【特許文献3】国際公開第03/093283号

【非特許文献】

【0006】

【非特許文献1】Nature 395, 151 (1998)

【非特許文献2】Chem. Eur. J., 9, No. 6, 1264 (2003)

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明の目的は、発光特性及び耐久性が良好な発光素子の提供にある。またそれに好適に用いることができる金属錯体の提供にある。

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】

【0008】

この課題は下記手段によって達成された。

[1] 一对の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機層を有する有機電界発光素子であって、一对の電極間の少なくとも一層に、3座以上の配位子を有し、かつ配位子が鎖状配位子である金属錯体の少なくとも一種を含有することを特徴とする有機電界発光素子。

[2] 金属錯体中の金属イオンが白金イオン、イリジウムイオン、レニウムイオン、パラジウムイオン、ロジウムイオン、ルテニウムイオン、及び銅イオンの群から選ばれることを特徴とする[1]に記載の有機電界発光素子。

[3] 金属錯体が炭素-金属結合を持たないことを特徴とする[1]又は[2]に記載の有機電界発光素子。


[4] 金属錯体がりん光を発光する金属錯体であり、かつ金属錯体を発光層に含有することを特徴とする[1]～[3]のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

[5] 金属錯体が一般式(1)で表される化合物であることを特徴とする[1]～[4]のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【0009】

【化1】

一般式(1)



【0010】


(M^{11} は金属イオンを表し、 L^{11} 、 L^{12} 、 L^{13} 、 L^{14} 、 L^{15} はそれぞれ M^{11} に配位する配位子を表す。 L^{11} 、 L^{14} 間に原子群が更に存在して環状配位子を形成することは無い。 L^{15} は L^{11} 及び L^{14} の両方と結合して環状配位子を形成することはない。 Y^{11} 、 Y^{12} 、 Y^{13} はそれぞれ連結基、単結合、又は二重結合を表す。 L^{11} と Y^{12} 、 Y^{12} と L^{12} 、 L^{12} と Y^{11} 、 Y^{11} と L^{13} 、 L^{13} と Y^{13} 、 Y^{13} と L^{14} の間の結合は、単結合又は二重結合を表す。 n^{11} は0～4を表す。)

[6] 金属錯体が一般式(2)で表される化合物であることを特徴とする[1]～[5]のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【0011】

【化2】

一般式(2)



10

20

30

40

50

【 0 0 1 2 】

(M^{21} は金属イオンを表し、 Y^{21} は連結基、単結合、又は二重結合を表す。 Y^{22} 、 Y^{23} はそれぞれ単結合又は連結基を表す。 Q^{21} 、 Q^{22} はそれぞれ含窒素ヘテロ環を形成する原子群を表し、 Q^{21} で形成される環と Y^{21} の間の結合及び Q^{22} で形成される環と Y^{21} の間の結合は単結合又は二重結合を表す。 X^{21} 、 X^{22} はそれぞれ酸素原子、硫黄原子、置換又は無置換の窒素原子を表す。 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 R^{21} 及び R^{22} 並びに R^{23} 及び R^{24} は各々結合して環を形成してもよい。 L^{25} は M^{21} に配位する配位子を表す。 n^{21} は 0 ~ 4 の整数を表す。)

[7] 金属錯体が一般式 (2) で表され、 Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環がピリジン環で、 Y^{21} は 1 つ以上の原子からなる連結基を表す化合物であることを特徴とする [6] に記載の有機電界発光素子。

10

[8] 金属錯体が一般式 (2) で表され、 Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環がピリジン環で、 Y^{21} が単結合又は二重結合で、 X^{21} 、 X^{22} が硫黄原子、置換又は無置換の窒素原子を表す化合物であることを特徴とする [6] に記載の有機電界発光素子。

[9] 金属錯体が一般式 (2) で表され、 Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環が含窒素ヘテロ 5 員環であることを特徴とする [6] に記載の有機電界発光素子。

[1 0] 金属錯体が一般式 (2) で表され、 Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環が窒素原子を 2 つ以上含む含窒素 6 員環であることを特徴とする [6] に記載の有機電界発光素子。


[1 1] 金属錯体が一般式 (9) で表される化合物であることを特徴とする [1] 又は [2] に記載の有機電界発光素子。

20

【 0 0 1 3 】

【 化 3 】

一般式 (9)



30

【 0 0 1 4 】

(M^{A1} は金属イオンを表し、 Q^{A1} 、 Q^{A2} はそれぞれ含窒素ヘテロ環を形成する原子群を表す。 R^{A1} 、 R^{A2} 、 R^{A3} 、 R^{A4} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 R^{A1} 及び R^{A2} 並びに R^{A3} 及び R^{A4} は各々結合して環を形成してもよい。 Y^{A2} 、 Y^{A3} はそれぞれ連結基又は単結合を表す。 Y^{A1} はかっこ内の 2 つの 2 座配位子をそれぞれ連結する連結基、単結合、又は二重結合を表す。 L^{A5} は M^{A1} に配位する配位子を表す。 n^{A1} は 0 ~ 4 の整数を表す。)


40

[1 2] 金属錯体が一般式 (1 0) で表される化合物であることを特徴とする [1] 又は [2] に記載の有機電界発光素子。

【 0 0 1 5 】

【化4】

一般式(10)



10

【0016】

(M^{B1} は金属イオンを表し、 Y^{B1} は連結基を表す。 Y^{B2} 、 Y^{B3} はそれぞれ連結基又は単結合を表す。 X^{B1} 、 X^{B2} はそれぞれ酸素原子、硫黄原子、置換又は無置換の窒素原子を表し、 n^{B1} 、 n^{B2} は0ないし1の整数を表す。 R^{B1} 、 R^{B2} 、 R^{B3} 、 R^{B4} 、 R^{B5} 、 R^{B6} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 R^{B1} 及び R^{B2} 並びに R^{B3} 及び R^{B4} は各々結合して環を形成してもよい。 L^{B5} は M^{B1} に配位する配位子を表す。 n^{B3} は0~4の整数を表す。ただし、 Y^{B1} は R^{B5} 又は R^{B6} と連結することはない。)


20

[13] 金属錯体が一般式(8)で表される化合物であることを特徴とする[1]~[4]のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

【0017】

【化5】

一般式(8)



30

【0018】

(M^{81} は金属イオンを表し、 L^{81} 、 L^{82} 、 L^{83} 、 L^{85} はそれぞれ M^{81} に配位する配位子を表す。 L^{81} 、 L^{83} 間に原子群が更に存在して環状又は4座以上の配位子を形成することは無い。 L^{85} は金属を介さずに L^{81} 又は L^{83} と連結することはない。 Y^{81} 、 Y^{82} はそれぞれ連結基、単結合、又は二重結合を表す。 n^{81} は0~3の整数を表す。)

40

[14] 金属錯体が一般式(8)で表され、 L^{81} 、 L^{82} 、 L^{83} が炭素原子で M^{81} に配位する芳香族炭素環又はヘテロ環、又は窒素原子で M^{81} に配位する含窒素ヘテロ環を表し、 L^{81} 、 L^{82} 、 L^{83} のうち少なくとも一つが含窒素ヘテロ環であることを特徴とする[13]に記載の有機電界発光素子。


[15]

金属錯体が一般式(X1)で表されることを特徴とする[1]又は[2]に記載の有機電界発光素子。

【0019】

【化6】

一般式(X1)



10

20

【0020】

(一般式(X1)中、 M^{X1} は金属イオンを表す。 $Q^{X11} \sim Q^{X16}$ は M^{X1} に配位する原子又は M^{X1} に配位する原子を含んだ原子群を表す。 $L^{X11} \sim L^{X14}$ は単結合、二重結合又は連結基を表す。すなわち、 $Q^{X11} - L^{X11} - Q^{X12} - L^{X12} - Q^{X13}$ からなる原子群及び $Q^{X14} - L^{X13} - Q^{X15} - L^{X14} - Q^{X16}$ からなる原子群はそれぞれ三座の配位子である。 M^{X1} と $Q^{X11} \sim Q^{X16}$ との結合は、それぞれ配位結合でも共有結合でもよい。)


[16]前記一般式(X1)で表される金属錯体が、一般式(X2)で表されることを特徴とする[15]に記載の有機電界発光素子。

【0021】

30

【化7】

一般式(X2)



40

【0022】

(一般式(X2)中、 M^{X2} は金属イオンを表す。 $Y^{X21} \sim Y^{X26}$ は M^{X2} に配位する原子を表し、 $Q^{X21} \sim Q^{X26}$ は、それぞれ $Y^{X21} \sim Y^{X26}$ と共に芳香環若しくは芳香族ヘテロ環を形成す

50


る原子群を表す。L^{X21} ~ L^{X24}は単結合、二重結合又は連結基を表す。M^{X2}とY^{X21} ~ Y^{X26}との結合は、それぞれ配位結合でも共有結合でもよい。

[17] 前記一般式 (X1) で表される金属錯体が、一般式 (X3) で表されることを特徴とする [15] に記載の有機電界発光素子。

【 0 0 2 3 】

【 化 8 】

一般式 (X3)



10

20

【 0 0 2 4 】

(一般式 (X3) 中、M^{X3}は金属イオンを表す。Y^{X31} ~ Y^{X36}は、炭素原子、窒素原子、リン原子を表す。L^{X31} ~ L^{X34}は単結合、二重結合又は連結基を表す。M^{X3}とY^{X31} ~ Y^{X36}との結合は、それぞれ配位結合でも共有結合でもよい。)

[18] 一对の電極間に少なくとも一層の発光層を含む有機電界発光素子であって、正孔輸送層と発光層に加え、励起子ブロック層、正孔注入層、正孔ブロック層及び電子輸送層からなる群から選ばれる少なくとも一つの層を有することを特徴とする [1] ~ [17] のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

30

[19] 一对の電極間に少なくとも一層の発光層を含む有機電界発光素子であって、発光層のホスト材料がアミン化合物、金属キレートオキシノイド化合物 (金属 - 酸素結合を有する化合物) (金属はアルミニウム、亜鉛、又は遷移金属)、ポリアリーレン化合物、縮合芳香族炭素環化合物及び非錯体芳香族ヘテロ環化合物からなる群から選ばれることを特徴とする [1] ~ [18] のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

[20] 一对の電極間に少なくとも一層の電子輸送層を含む有機電界発光素子であって、電子輸送材料が、金属キレートオキシノイド化合物、ポリアリーレン化合物、縮合芳香族炭素環化合物及び非錯体芳香族ヘテロ環化合物からなる群から選ばれることを特徴とする [1] ~ [19] のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

40


[21] 一对の電極間に少なくとも一層の発光層を含む有機電界発光素子であって、発光層のホスト材料が少なくとも2種以上の化合物からなることを特徴とする [1] ~ [20] のいずれか一項に記載の有機電界発光素子。

[22] 一般式 (11) で表される化合物。

【 0 0 2 5 】

【化 9】

一般式 (11)



10

【0026】

(R^{C1} 、 R^{C2} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 R^{C3} 、 R^{C4} 、 R^{C5} 、 R^{C6} はそれぞれ置換基を表す。 n^{C3} 、 n^{C6} は0~3、 n^{C4} 、 n^{C5} は0~4の整数を表し、 R^{C3} 、 R^{C4} 、 R^{C5} 、 R^{C6} をそれぞれ複数個有する場合、複数個の R^{C3} 、 R^{C4} 、 R^{C5} 、 R^{C6} は同じであっても異なってもよく、連結して環を形成してもよい。)


[23] 一般式(12)で表される化合物。

20

【0027】

【化10】

一般式 (12)



【0028】

(R^{D3} 、 R^{D4} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、 R^{D1} 、 R^{D2} はそれぞれ置換基を表す。 n^{D1} 、 n^{D2} は0~4の整数を表し、 R^{D1} 、 R^{D2} をそれぞれ複数個有する場合、複数個の R^{D1} 、 R^{D2} は同じであっても異なってもよく、連結して環を形成してもよい。 Y^{D1} は1, 2位で置換したビニル基、フェニレン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環又は炭素数1~8のメチレン基を表す。)

30

[24] 前記一般式(X1)で表される化合物。

[25] 前記一般式(X2)で表される化合物。

[26] 前記一般式(X3)で表される化合物。

【0029】

本明細書中の鎖状配位子とは、環状配位子(例えばポルフィリン、フタロシアニンなど)でない配位子である。一般式(8)を例にとると、 L^{81} 、 L^{83} が Y^{81} 、 L^{82} 、 Y^{82} 、 M^{81} を介さずに連結することがない配位子のことをいう。 L^{81} 、 Y^{81} 、 L^{82} 、 Y^{82} 、 L^{83} に環構造(例えばベンゼン、ピリジン、キノリンなど)が含まれていても、 L^{81} と L^{83} が Y^{81} 、 L^{82} 、 Y^{82} 、 M^{81} を介さずに連結していなければ、その配位子を鎖状配位子と呼ぶ。 L^{81} と Y^{81} の間、 Y^{81} と L^{82} の間、 L^{82} と Y^{82} の間、 Y^{82} と L^{83} の間に更に原子群が存在して環を形成しても良い。

40

【発明の効果】

【0030】

本発明の発光素子は外部量子効率及び最高輝度が高く、発光特性が優れ、また、耐久性も優れる。本発明の発光素子は、表示素子、ディスプレイ、バックライト、電子写真、照明光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテリア、光通信等の分野

50

に好適に使用できる。また、本発明の化合物は、医療用途、蛍光増白剤、写真用材料、UV吸収材料、レーザー色素、記録メディア用材料、インクジェット用顔料、カラーフィルター用染料、色変換フィルター等にも適用可能である。本発明の新規錯体は、上記のような優れた発光素子を製造するのに好適である。

【発明を実施するための形態】

【0031】

本発明の有機電界発光素子（以下、本発明の素子と呼ぶことがある。）は、一对の電極間に、発光層を含む少なくとも一層の有機層（有機化合物のみから成る層であっても良いし、無機化合物を含有する有機層であっても良い）を有する有機電界発光素子であって、任意の、一对の電極に挟まれる層中に、りん光を発する金属錯体を含有し、その金属錯体が3座以上の配位子を有し、かつ、その配位子が鎖状配位子であることを特徴とする。

10

【0032】

本発明の3座以上の鎖状配位子を有する金属錯体（以下、本発明の金属錯体と呼ぶことがある。）としては、3座以上8座以下の鎖状配位子を有する金属錯体が好ましく、4座以上8座以下の鎖状配位子を有する金属錯体がより好ましく、4座以上6座以下の鎖状配位子を有する金属錯体が更に好ましく、4座の鎖状配位子を有する金属錯体が特に好ましい。

本発明中の鎖状配位子は、中心金属{例えば、前記一般式(1)の場合は M^{11} を表す。}に窒素で配位する含窒素ヘテロ環（例えばピリジン環、キノリン環、ピロール環など）を少なくとも一つ有することが好ましい。

20

【0033】

本発明の金属錯体は、炭素-金属結合を持たないことが好ましい。つまり金属錯体において、金属原子と炭素原子との結合がないことを意味する。炭素-金属結合を持たないとは、具体的には以下の結合であることが好ましい。金属-窒素結合、金属-酸素結合、金属-硫黄結合、金属-リン結合、金属-セレン結合が好ましく、金属-窒素結合、金属-酸素結合、金属-硫黄結合、金属-リン結合がより好ましく、金属-窒素結合、金属-酸素結合、金属-硫黄結合が更に好ましい。

【0034】

本発明に用いられる化合物はりん光を発するものであれば特に限定されず（好ましくは-30以上においてりん光を発し、より好ましくは-10以上においてりん光を発し、更に好ましくは0以上においてりん光を発し、特に好ましくは10以上においてりん光を発するものが好ましい。）、蛍光を同時に発するものでも良いが、20におけるりん光強度が蛍光強度に比べて2倍以上である化合物が好ましく、10倍以上である化合物がより好ましく、100倍以上である化合物が更に好ましい。

30

【0035】

本発明のりん光材料は、20でのりん光量子収率が10%以上、かつ、りん光 max （発光極大値）が400nm以上の700nm以下の材料が好ましく、20でのりん光量子収率が15%以上、かつ、りん光 max が400nm以上575nm以下の材料がより好ましく、20でのりん光量子収率が20%以上、かつ、りん光 max が400nm以上560nm以下の材料が更に好ましい。

40

【0036】

本発明の金属錯体は、任意の、一对の電極に挟まれる層に含有されるが、好ましくはホール注入・輸送層及び/又は発光層に含まれ、より好ましくは発光層に含まれる。本発明の金属錯体を発光層中に含有する場合、発光層中のりん光発光化合物の濃度は、発光層の質量に対して、1質量%~30質量%であることが好ましく、2質量%~20質量%であることがより好ましく、3質量%~15質量%であることが更に好ましい。

【0037】


本発明の4座以上の配位子を有する金属錯体の好ましい形態は、前記一般式(1)である。前記一般式(1)の好ましい形態は、前記一般式(2)、下記一般式(5)、前記一般式(9)、前記一般式(10)である。

50

【 0 0 3 8 】

【 化 1 1 】

一般式(5)



10


【 0 0 3 9 】

前記一般式(2)の好ましい形態は下記一般式(3)である。

【 0 0 4 0 】

【 化 1 2 】

一般式(3)



20

【 0 0 4 1 】


前記一般式(9)の好ましい形態は下記一般式(6)、下記一般式(7)であり、下記一般式(7)の好ましい形態は前記一般式(11)である。前記一般式(10)の好ましい形態は前記一般式(12)である。

30

【 0 0 4 2 】

【 化 1 3 】

一般式(6)




40

【 0 0 4 3 】

【化 1 4】

一般式(7)



10

【0044】

前記一般式(1)について説明する。M¹¹は金属イオンを表す。金属イオンとしては特に限定されないが、2価又は3価の金属イオンが好ましい。2価又は3価の金属イオンとしては、白金イオン、イリジウムイオン、レニウムイオン、パラジウムイオン、ロジウムイオン、ルテニウムイオン、銅イオン、ユーロピウムイオン、ガドリニウムイオン、テルビウムイオンが好ましく、白金イオン、イリジウムイオン、ユーロピウムイオンがより好ましく、白金イオン、イリジウムイオンが更に好ましく、白金イオンが特に好ましい。

20

【0045】

L¹¹、L¹²、L¹³、L¹⁴はそれぞれM¹¹に配位する配位子を表す。L¹¹、L¹²、L¹³、L¹⁴に含まれ、かつ、M¹¹に配位する原子としては、窒素原子、酸素原子、硫黄原子、炭素原子が好ましく、窒素原子、酸素原子、炭素原子がより好ましい。

【0046】

M¹¹とL¹¹、L¹²、L¹³、L¹⁴でそれぞれ形成される結合は、共有結合であってもイオン結合であっても配位結合であってもよい。L¹¹、Y¹²、L¹²、Y¹¹、L¹³、Y¹³、L¹⁴から成る配位子は、アニオン性配位子(少なくとも一つのアニオンが金属と結合する配位子)であることが好ましい。アニオン性配位子中のアニオンの数は、1~3が好ましく、1、2がより好ましく、2が更に好ましい。

30

【0047】

M¹¹に炭素原子で配位するL¹¹、L¹²、L¹³、L¹⁴としては特に限定されないが、イミノ配位子、芳香族炭素環配位子(例えばベンゼン配位子、ナフタレン配位子、アントラセン配位子、フェナントラセン配位子など)、ヘテロ環配位子(例えばチオフェン配位子、ピリジン配位子、ピラジン配位子、ピリミジン配位子、チアゾール配位子、オキサゾール配位子、ピロール配位子、イミダゾール配位子、ピラゾール配位子、及び、それらを含む縮環体(例えばキノリン配位子、ベンゾチアゾール配位子など)及びこれらの互変異性体)である。

【0048】

M¹¹に窒素原子で配位するL¹¹、L¹²、L¹³、L¹⁴としては特に限定されないが、含窒素ヘテロ環配位子{例えば、ピリジン配位子、ピラジン配位子、ピリミジン配位子、ピリダジン配位子、トリアジン配位子、チアゾール配位子、オキサゾール配位子、ピロール配位子、イミダゾール配位子、ピラゾール配位子、トリアゾール配位子、オキサジアゾール配位子、チアジアゾール配位子、及び、それらを含む縮環体(例えば、キノリン配位子、ベンゾオキサゾール配位子、ベンゾイミダゾール配位子など)、及び、これらの互変異性体(本発明では通常の異性体以外に次のような例も互変異性体と定義する。例えば、化合物(24)の5員ヘテロ環配位子、化合物(64)の末端5員ヘテロ環配位子、化合物(145)の5員ヘテロ環配位子もピロール互変異性体と定義する。)など}、アミノ配位子{アルキルアミノ配位子(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばメチルアミノなどが挙げられる。)、アリールアミノ配位子(例えばフェニルアミノなどが挙げられる。)、アシルアミノ配位子

40

50

(好ましくは炭素数 2 ~ 30、より好ましくは炭素数 2 ~ 20、特に好ましくは炭素数 2 ~ 10 であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニルアミノ配位子(好ましくは炭素数 2 ~ 30、より好ましくは炭素数 2 ~ 20、特に好ましくは炭素数 2 ~ 12 であり、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、アリーロキシカルボニルアミノ配位子(好ましくは炭素数 7 ~ 30、より好ましくは炭素数 7 ~ 20、特に好ましくは炭素数 7 ~ 12 であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、スルホニルアミノ配位子(好ましくは炭素数 1 ~ 30、より好ましくは炭素数 1 ~ 20、特に好ましくは炭素数 1 ~ 12 であり、例えばメタンスルホニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。)、イミノ配位子などが挙げられる。これらの配位子は更に置換されていても良い。

10

【0049】

M¹¹に酸素原子で配位する L¹¹、L¹²、L¹³、L¹⁴としては特に限定されないが、アルコキシ配位子(好ましくは炭素数 1 ~ 30、より好ましくは炭素数 1 ~ 20、特に好ましくは炭素数 1 ~ 10 であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、2-エチルヘキシロキシなどが挙げられる。)、アリーロキシ配位子(好ましくは炭素数 6 ~ 30、より好ましくは炭素数 6 ~ 20、特に好ましくは炭素数 6 ~ 12 であり、例えばフェニルオキシ、1-ナフチルオキシ、2-ナフチルオキシなどが挙げられる。)、ヘテロ環オキシ配位子(好ましくは炭素数 1 ~ 30、より好ましくは炭素数 1 ~ 20、特に好ましくは炭素数 1 ~ 12 であり、例えばピリジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシなどが挙げられる。)、アシルオキシ配位子(好ましくは炭素数 2 ~ 30、より好ましくは炭素数 2 ~ 20、特に好ましくは炭素数 2 ~ 10 であり、例えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げられる。)、シリルオキシ配位子(好ましくは炭素数 3 ~ 40、より好ましくは炭素数 3 ~ 30、特に好ましくは炭素数 3 ~ 24 であり、例えばトリメチルシリルオキシ、トリフェニルシリルオキシなどが挙げられる。)、カルボニル配位子(例えばケトン配位子、エステル配位子、アミド配位子など)、エーテル配位子(例えばジアルキルエーテル配位子、ジアリールエーテル配位子、フリル配位子など)などが挙げられる。

20

【0050】

M¹¹に硫黄原子で配位する L¹¹、L¹²、L¹³、L¹⁴としては特に限定されないが、アルキルチオ配位子(好ましくは炭素数 1 ~ 30、より好ましくは炭素数 1 ~ 20、特に好ましくは炭素数 1 ~ 12 であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられる。)、アリールチオ配位子(好ましくは炭素数 6 ~ 30、より好ましくは炭素数 6 ~ 20、特に好ましくは炭素数 6 ~ 12 であり、例えばフェニルチオなどが挙げられる。)、ヘテロ環チオ配位子(好ましくは炭素数 1 ~ 30、より好ましくは炭素数 1 ~ 20、特に好ましくは炭素数 1 ~ 12 であり、例えばピリジルチオ、2-ベンズイミゾリルチオ、2-ベンズオキサゾリルチオ、2-ベンズチアゾリルチオなどが挙げられる。)、チオカルボニル配位子(例えばチオケトン配位子、チオエステル配位子など)、チオエーテル配位子(例えばジアルキルチオエーテル配位子、ジアリールチオエーテル配位子、チオフリル配位子など)などが挙げられる。これらの置換配位子は更に置換されてもよい。

30

【0051】

L¹¹、L¹⁴は芳香族炭素環配位子、アルキルオキシ配位子、アリーロキシ配位子、エーテル配位子、アルキルチオ配位子、アリールチオ配位子、アルキルアミノ配位子、アリールアミノ配位子、アシルアミノ配位子、含窒素ヘテロ環配位子(例えばピリジン配位子、ピラジン配位子、ピリミジン配位子、ピリダジン配位子、トリアジン配位子、チアゾール配位子、オキサゾール配位子、ピロール配位子、イミダゾール配位子、ピラゾール配位子、トリアゾール配位子、オキサジアゾール配位子、チアジアゾール配位子、及び、それらを含む縮配位子体(例えば、キノリン配位子、ベンズオキサゾール配位子、ベンズイミダゾール配位子など)、及び、これらの互変異性体など)が好ましく、芳香族炭素環配位子、アリーロキシ配位子、アリールチオ配位子、アリールアミノ配位子、並びにピリジン配位子、ピラジン配位子、イミダゾール配位子、及び、それらを含む縮配位子体(例え

40

50

ば、キノリン配位子、キノキサリン配位子、ベンズイミダゾール配位子など)、及び、これらの互変異性体がより好ましく、芳香族炭素環配位子、アリーロキシ配位子、アリーロチオ配位子、アリーロアミノ配位子が更に好ましく、芳香族炭素環配位子、アリーロキシ配位子が特に好ましい。

【0052】

L^{12} 、 L^{13} は M^{11} と配位結合を形成する配位子が好ましい。 M^{11} と配位結合を形成する配位子としては、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、トリアジン環、チアゾール環、オキサゾール環、ピロール環、トリアゾール環、及び、それらを含む縮環体(例えば、キノリン環、ベンズオキサゾール環、ベンズイミダゾール環、インドレニン環など)及び、これらの互変異性体が好ましく、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピロール環、及び、それらを含む縮環体(例えば、キノリン環、ベンズピロールなど)、及び、これらの互変異性体がより好ましく、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、及び、それらを含む縮環体(例えば、キノリン環など)が更に好ましく、ピリジン環、及び、ピリジン環を含む縮環体(例えば、キノリン環など)が特に好ましい。

10

【0053】

L^{15} は M^{11} に配位する配位子を表す。 L^{15} は1~4座の配位子が好ましく、1~4座のアニオン性配位子がより好ましい。1~4座のアニオン性配位子としては特に限定されないが、ハロゲン配位子、1,3-ジケトン配位子(例えばアセチルアセトン配位子など)、ピリジン配位子を含有するモノアニオン性2座配位子(例えばピコリン酸配位子、2-(2-ヒドロキシフェニル)-ピリジン配位子など)、 L^{11} 、 Y^{12} 、 L^{12} 、 Y^{11} 、 L^{13} 、 Y^{13} 、 L^{14} で形成される4座配位子が好ましく、1,3-ジケトン配位子(例えばアセチルアセトン配位子など)、ピリジン配位子を含有するモノアニオン性2座配位子(例えばピコリン酸配位子、2-(2-ヒドロキシフェニル)-ピリジン配位子など)、 L^{11} 、 Y^{12} 、 L^{12} 、 Y^{11} 、 L^{13} 、 Y^{13} 、 L^{14} で形成される4座配位子がより好ましく、1,3-ジケトン配位子(例えばアセチルアセトン配位子など)、ピリジン配位子を含有するモノアニオン性2座配位子(例えばピコリン酸配位子、2-(2-ヒドロキシフェニル)-ピリジン配位子など)が更に好ましく、1,3-ジケトン配位子(例えばアセチルアセトン配位子など)が特に好ましい。配位座の数、及び配位子の数が、金属の配位数を上回ることはない。 L^{15} は L^{11} 及び L^{14} の両方と結合して環状配位子を形成することはない。

20

【0054】

Y^{11} 、 Y^{12} 、 Y^{13} はそれぞれ連結基、単結合、又は二重結合を表す。連結基としては特に限定されないが、例えば、カルボニル連結基、チオカルボニル連結基、アルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基、ヘテロアリーレン基、酸素原子連結基、窒素原子連結基、珪素原子連結基、及び、これらの組み合わせからなる連結基などが挙げられる。 L^{11} と Y^{12} 、 Y^{12} と L^{12} 、 L^{12} と Y^{11} 、 Y^{11} と L^{13} 、 L^{13} と Y^{13} 、 Y^{13} と L^{14} の間の結合は、単結合又は二重結合を表す。

30

【0055】

Y^{11} 、 Y^{12} 、 Y^{13} はそれぞれ単結合、二重結合、カルボニル連結基、アルキレン連結基、アルケニレン基が好ましく、 Y^{11} は単結合、アルキレン基がより好ましく、アルキレン基が更に好ましい。 Y^{12} 、 Y^{13} は単結合、アルケニレン基がより好ましく、単結合が更に好ましい。

40

【0056】

Y^{12} 、 L^{11} 、 L^{12} 、 M^{11} で形成される環、 Y^{11} 、 L^{12} 、 L^{13} 、 M^{11} で形成される環、 Y^{13} 、 L^{13} 、 L^{14} 、 M^{11} で形成される環は、それぞれ環員数4~10が好ましく、環員数5~7がより好ましく、環員数5又は6が更に好ましい。

【0057】

n^{11} は0~4を表す。 M^{11} が配位数4の金属の場合、 n^{11} は0であり、 M^{11} が配位数6の金属の場合、 n^{11} は1、2が好ましく、1がより好ましい。 M^{11} が配位数6で n^{11} が1の場合 L^{15} は2座配位子を表し、 M^{11} が配位数6で n^{11} が2の場合 L^{15} は単座配位子を表す。 M^{11} が配位数8の金属の場合、 n^{11} は1~4が好ましく、1、2がより好ましく、1

50

がより好ましい。M¹¹が配位数8でn¹¹が1の場合L¹⁵は4座配位子を表し、n¹¹が2の場合L¹⁵は2座配位子を表す。n¹¹が複数のときは、複数のL¹⁵は同じであっても異なっても良い。

【0058】

前記一般式(2)について説明する。M²¹は前記M¹¹と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0059】

Q²¹、Q²²はそれぞれ含窒素ヘテロ環(M²¹に配位する窒素を含む環)を形成する原子群を表す。Q²¹、Q²²で形成される含窒素ヘテロ環としては特に限定されないが、例えば、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、トリアジン環、チアゾール環、オキサゾール環、ピロール環、トリアゾール環、及び、それらを含む縮環体(例えば、キノリン環、ベンズオキサゾール環、ベンズイミダゾール環、インドレニン環など)及び、これらの互変異性体が挙げられる。

10

【0060】

Q²¹、Q²²で形成される含窒素ヘテロ環は好ましくは、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、トリアジン環、ピラゾール環、イミダゾール環、オキサゾール環、ピロール環、ベンズアゾール環、及び、それらを含む縮環体(例えば、キノリン環、ベンズオキサゾール環、ベンズイミダゾール環など)及び、これらの互変異性体であり、より好ましくはピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、イミダゾール環、ピロール環、及び、それらを含む縮環体(例えば、キノリン環など)及び、これらの互変異性体であり、更に好ましくは、ピリジン環、及び、その縮環体(例えば、キノリン環など)であり、特に好ましくはピリジン環である。

20

【0061】

X²¹、X²²はそれぞれ酸素原子、硫黄原子、置換又は無置換の窒素原子が好ましく、酸素原子、硫黄原子、置換の窒素原子がより好ましく、酸素原子、硫黄原子が更に好ましく、酸素原子が特に好ましい。

【0062】

Y²¹は前記Y¹¹と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0063】

Y²²、Y²³はそれぞれ単結合、連結基を表し、単結合が好ましい。連結基としては特に限定されないが、例えば、カルボニル連結基、チオカルボニル連結基、アルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基、ヘテロアリーレン基、酸素原子連結基、窒素原子連結基、及び、これらの組み合わせからなる連結基などが挙げられる。

30

【0064】

前記連結基としては、カルボニル連結基、アルキレン連結基、アルケニレン連結基が好ましく、カルボニル連結基、アルケニレン連結基がより好ましく、カルボニル連結基が更に好ましい。

【0065】

R²¹、R²²、R²³、R²⁴はそれぞれ水素原子又は置換基を表す。置換基としては特に限定されないが、例えば、アルキル基(好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~10であり、例えばメチル、エチル、i s o - プロピル、t e r t - ブチル、n - オクチル、n - デシル、n - ヘキサデシル、シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが挙げられる。)、アルケニル基(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばビニル、アリル、2 - ブテニル、3 - ペンテニルなどが挙げられる。)、アルキニル基(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばプロパルギル、3 - ペンチニルなどが挙げられる。)、アリール基(好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニル、p - メチルフェニル、ナフチル、アントラニルなどが挙げられる。)、アミノ基(好ましくは炭素数0~30、より好ましくは炭素数0~

40

50

20、特に好ましくは炭素数0～10であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、ジベンジルアミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルアミノなどが挙げられる。)、

【0066】

アルコキシ基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～10であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、2-エチルヘキシロキシなどが挙げられる。）、アリーロキシ基（好ましくは炭素数6～30、より好ましくは炭素数6～20、特に好ましくは炭素数6～12であり、例えばフェニルオキシ、1-ナフチルオキシ、2-ナフチルオキシなどが挙げられる。）、ヘテロ環オキシ基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばピリジルオキシ、ピラジロキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシなどが挙げられる。）、アシル基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばアセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピパロイルなどが挙げられる。）、アルコキシカルボニル基（好ましくは炭素数2～30、より好ましくは炭素数2～20、特に好ましくは炭素数2～12であり、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニルなどが挙げられる。）、アリーロキシカルボニル基（好ましくは炭素数7～30、より好ましくは炭素数7～20、特に好ましくは炭素数7～12であり、例えばフェニルオキシカルボニルなどが挙げられる。）、

10

【0067】

アシルオキシ基（好ましくは炭素数2～30、より好ましくは炭素数2～20、特に好ましくは炭素数2～10であり、例えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げられる。）、アシルアミノ基（好ましくは炭素数2～30、より好ましくは炭素数2～20、特に好ましくは炭素数2～10であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。）、アルコキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数2～30、より好ましくは炭素数2～20、特に好ましくは炭素数2～12であり、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられる。）、アリーロキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数7～30、より好ましくは炭素数7～20、特に好ましくは炭素数7～12であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノなどが挙げられる。）、スルホニルアミノ基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばメタンスルホニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。）、スルファモイル基（好ましくは炭素数0～30、より好ましくは炭素数0～20、特に好ましくは炭素数0～12であり、例えばスルファモイル、メチルスルファモイル、ジメチルスルファモイル、フェニルスルファモイルなどが挙げられる。）、

20

30

【0068】

カルバモイル基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばカルバモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイルなどが挙げられる。）、アルキルチオ基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられる。）、アリールチオ基（好ましくは炭素数6～30、より好ましくは炭素数6～20、特に好ましくは炭素数6～12であり、例えばフェニルチオなどが挙げられる。）、ヘテロ環チオ基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばピリジルチオ、2-ベンズイミゾリルチオ、2-ベンズオキサゾリルチオ、2-ベンズチアゾリルチオなどが挙げられる。）、スルホニル基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばメシル、トシルなどが挙げられる。）、スルフィニル基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばメタンスルフィニル、ベンゼンスルフィニルなどが挙げられる。）、ウレイド基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばウレイド、メチルウレイド、フェニルウレイドなどが挙げられる。）、

40

50

【0069】

リン酸アミド基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばジエチルリン酸アミド、フェニルリン酸アミドなどが挙げられる。）、ヒドロキシ基、メルカプト基、ハロゲン原子（例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～12であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子、具体的には例えばイミダゾリル、ピリジル、キノリル、フリル、チエニル、ピペリジル、モルホリノ、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、ベンズチアゾリル、カルバゾリル基、アゼピニル基などが挙げられる。）、シリル基（好ましくは炭素数3～40、より好ましくは炭素数3～30、特に好ましくは炭素数3～24であり、例えばトリメチルシリル、トリフェニルシリルなどが挙げられる。）、シリルオキシ基（好ましくは炭素数3～40、より好ましくは炭素数3～30、特に好ましくは炭素数3～24であり、例えばトリメチルシリルオキシ、トリフェニルシリルオキシなどが挙げられる。）などが挙げられる。これらの置換基は更に置換されてもよい。

10

【0070】

R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} はそれぞれアルキル基、アリアル基、 R^{21} と R^{22} 又は R^{23} と R^{24} が結合して環構造（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基が好ましく、 R^{21} と R^{22} 又は R^{23} と R^{24} が結合して環構造（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基がより好ましい。

20

【0071】

L^{25} は前記 L^{15} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0072】

n^{21} は前記 n^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0073】

一般式(2)において Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環がピリジン環のとき、 Y^{21} は連結基を表す金属錯体であること、又は Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環がピリジン環で、 Y^{21} が単結合又は二重結合で、 X^{21} 、 X^{22} が硫黄原子、置換又は無置換の窒素原子を表す金属錯体であること、又は Q^{21} 、 Q^{22} が形成する環が含窒素ヘテロ5員環又は、窒素原子を2つ以上含む含窒素6員環を表す金属錯体であることが好ましい。

30

【0074】

前記一般式(3)について説明する。 M^{31} は前記 M^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0075】

Z^{31} 、 Z^{32} 、 Z^{33} 、 Z^{34} 、 Z^{35} 、 Z^{36} はそれぞれ置換又は無置換の炭素原子、窒素原子を表し、置換又は無置換の炭素原子がより好ましい。炭素上の置換基としては、前記 R^{21} で説明した基が挙げられ、また、 Z^{31} と Z^{32} 、 Z^{32} と Z^{33} 、 Z^{33} と Z^{34} 、 Z^{34} と Z^{35} 、 Z^{35} と Z^{36} が連結基を介して結合し、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成しても良く、 Z^{31} と T^{31} 、 Z^{36} と T^{38} が連結基を介して結合し、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成しても良い。

40

【0076】

前記炭素上の置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アリアル基、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基、ハロゲン原子が好ましく、アルキルアミノ基、アリアル基、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基がより好ましく、アリアル基、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基が更に好ましく、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基が特に好ましい。

【0077】

T^{31} 、 T^{32} 、 T^{33} 、 T^{34} 、 T^{35} 、 T^{36} 、 T^{37} 、 T^{38} はそれぞれ置換又は無置換の炭素原子、窒素原子を表し、置換又は無置換の炭素原子がより好ましい。炭素上の置換基として

50

は、前記 R^{21} で説明した基が挙げられ、また、 T^{31} と T^{32} 、 T^{32} と T^{33} 、 T^{33} と T^{34} 、 T^{35} と T^{36} 、 T^{36} と T^{37} 、 T^{37} と T^{38} が連結基を介して結合し、縮環（例えばベンゾ縮環など）を形成しても良い。

【0078】

前記炭素上の置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アリール基、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基、ハロゲン原子が好ましく、アリール基、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基、ハロゲン原子がより好ましく、アリール基、ハロゲン原子が更に好ましく、アリール基が特に好ましい。

【0079】

X^{31} 、 X^{32} はそれぞれ前記 X^{21} 、 X^{22} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

10

【0080】

前記一般式（5）について説明する。 M^{51} は前記 M^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0081】

Q^{51} 、 Q^{52} はそれぞれ前記 Q^{21} 、 Q^{22} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0082】

Q^{53} 、 Q^{54} はそれぞれ含窒素ヘテロ環（ M^{51} に配位する窒素を含む環）を形成する基を表す。 Q^{53} 、 Q^{54} で形成される含窒素ヘテロ環としては特に限定されないが、ピロール誘導体の互変異性体、イミダゾール誘導体の互変異性体（例えば化合物（29）のヘテロ5員環配位子など）、チアゾール誘導体の互変異性体（例えば化合物（30）のヘテロ5員環配位子など）、オキサゾール誘導体の互変異性体（例えば化合物（31）のヘテロ5員環配位子など）が好ましく、ピロール誘導体の互変異性体、イミダゾール誘導体の互変異性体、チアゾール誘導体の互変異性体がより好ましく、ピロール誘導体の互変異性体、イミダゾール誘導体の互変異性体が更に好ましく、ピロール誘導体の互変異性体が特に好ましい。

20

【0083】

Y^{51} は前記 Y^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0084】

L^{55} は前記 L^{15} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

30

【0085】

n^{51} は前記 n^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0086】

W^{51} 、 W^{52} はそれぞれ置換又は無置換の炭素原子、窒素原子を表し、無置換の炭素原子、窒素原子が好ましく、無置換の炭素原子がより好ましい。

【0087】

前記一般式（9）について説明する。 M^{A1} 、 Q^{A1} 、 Q^{A2} 、 Y^{A1} 、 Y^{A2} 、 Y^{A3} 、 R^{A1} 、 R^{A2} 、 R^{A3} 、 R^{A4} 、 L^{A5} 、 n^{A1} は前記一般式（2）の M^{21} 、 Q^{21} 、 Q^{22} 、 Y^{21} 、 Y^{22} 、 Y^{23} 、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 、 L^{25} 、 n^{21} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

40

【0088】

前記一般式（6）について説明する。 M^{61} は前記 M^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0089】

Q^{61} 、 Q^{62} はそれぞれ環を形成する基を表す。 Q^{61} 、 Q^{62} で形成される環としては特に限定されないが、例えば、ベンゼン環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、チオフェン環、イソチアゾール環、フラン環、イソオキサゾール環、及び、その縮環体が挙げられる。

【0090】

Q^{61} 、 Q^{62} で形成される環は好ましくは、ベンゼン環、ピリジン環、チオフェン環、チアゾール環、及び、その縮環体であり、ベンゼン環、ピリジン環、及び、その縮環体がよ

50

り好ましく、ベンゼン環、及び、その縮環体が更に好ましい。

【0091】

Y^{61} は前記 Y^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0092】

Y^{62} 、 Y^{63} はそれぞれ連結基又は単結合を表す。連結基としてはとくに限定されないが、例えば、カルボニル連結基、チオカルボニル連結基、アルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基、ヘテロアリーレン基、酸素原子連結基、窒素原子連結基、及び、これらの組み合わせからなる連結基などが挙げられる。

【0093】

Y^{62} 、 Y^{63} はそれぞれ単結合、カルボニル連結基、アルキレン連結基、アルケニレン基が好ましく、単結合、アルケニレン基がより好ましく、単結合が更に好ましい。

10

【0094】

L^{65} は前記 L^{15} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0095】

n^{61} は前記 n^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0096】

Z^{61} 、 Z^{62} 、 Z^{63} 、 Z^{64} 、 Z^{65} 、 Z^{66} 、 Z^{67} 、 Z^{68} はそれぞれ置換又は無置換の炭素原子、窒素原子を表し、置換又は無置換の炭素原子が好ましい。炭素上の置換基としては、前記 R^{21} で説明した基が挙げられ、また、 Z^{61} と Z^{62} 、 Z^{62} と Z^{63} 、 Z^{63} と Z^{64} 、 Z^{65} と Z^{66} 、 Z^{66} と Z^{67} 、 Z^{67} と Z^{68} が連結基を介して結合し、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成しても良い。 Q^{61} 、 Q^{62} で形成される環がそれぞれ Z^{61} 、 Z^{68} と連結基を介して結合し、環を形成しても良い。

20

【0097】

前記炭素上の置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アリール基、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基、ハロゲン原子が好ましく、アルキルアミノ基、アリール基、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基がより好ましく、アリール基、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基が更に好ましく、縮環（例えばベンゾ縮環、ピリジン縮環など）を形成する基が特に好ましい。

【0098】

前記一般式(7)について説明する。 M^{71} は前記 M^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

30

【0099】

Y^{71} 、 Y^{72} 、 Y^{73} はそれぞれ前記 Y^{62} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0100】

L^{75} は前記 L^{15} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0101】

n^{71} は前記 n^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0102】

Z^{71} 、 Z^{72} 、 Z^{73} 、 Z^{74} 、 Z^{75} 、 Z^{76} はそれぞれ置換又は無置換の炭素原子、窒素原子を表し、置換又は無置換の炭素原子が好ましい。炭素上の置換基としては、前記 R^{21} で説明した基が挙げられる。また、 Z^{71} と Z^{72} 、 Z^{73} と Z^{74} が連結基を介して結合し、環（例えばベンゼン環、ピリジン環）を形成しても良い。

40

R^{71} ～ R^{74} は前記一般式(2)の R^{21} ～ R^{24} の置換基と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0103】

前記一般式(11)について説明する。

R^{C1} 、 R^{C2} はそれぞれ水素原子又は置換基を表し、置換基としては前記一般式(2)の R^{21} ないし R^{24} の置換基として説明したアルキル基、アリール基を表す。 R^{C3} 、 R^{C4} 、 R^{C5} 、 R^{C6} が表す置換基も前記一般式(2)の R^{21} ないし R^{24} の置換基と同義である。 n^{C3}

50

、 n^{C6} は0～3、 n^{C4} 、 n^{C5} は0～4の整数を表し、 R^{C3} 、 R^{C4} 、 R^{C5} 、 R^{C6} をそれぞれ複数個有する場合、複数個の R^{C3} 、 R^{C4} 、 R^{C5} 、 R^{C6} は同じであっても異なってもよく、連結して環を形成してもよい。 R^{C3} 、 R^{C4} 、 R^{C5} 、 R^{C6} は好ましくはアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、ハロゲン原子である。

【0104】

次に前記一般式(10)について説明する。

M^{B1} 、 Y^{B2} 、 Y^{B3} 、 R^{B1} 、 R^{B2} 、 R^{B3} 、 R^{B4} 、 L^{B5} 、 n^{B3} 、 X^{B1} 、 X^{B2} は前記一般式(2)の M^{21} 、 Y^{22} 、 Y^{23} 、 R^{21} 、 R^{22} 、 R^{23} 、 R^{24} 、 L^{25} 、 n^{21} 、 X^{21} 、 X^{22} と同義であり好ましい範囲も同様である。 Y^{B1} は連結基を表し、前記一般式(2)の Y^{21} と同様であり、好ましくは1, 2位で置換したビニル基、フェニレン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環又は炭素数2～8のメチレン基を表す。 R^{B5} 、 R^{B6} は水素原子又は置換基を表し、置換基としては前記一般式(2)の R^{21} ないし R^{24} の置換基として説明したアルキル基、アリール基、ヘテロ環基を表す。ただし、 Y^{B1} は R^{B5} 又は R^{B6} と連結することはない。 n^{B1} 、 n^{B2} は0ないし1の整数を表す。

10

【0105】

次に前記一般式(12)について説明する。 R^{D1} 、 R^{D2} 、 R^{D3} 、 R^{D4} はが表す置換基としては前記一般式(10)の R^{B5} 、 R^{B6} が表す置換基と同義であり、好ましい範囲も同様である。 n^{D1} 、 n^{D2} は0～4の整数を表す。 Y^{D1} は1, 2位で置換したビニル基、フェニレン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環又は炭素数1～8のメチレン基を表す。

20

【0106】

本発明の3座配位子を有する金属錯体の好ましい形態は、前記一般式(8)である。

【0107】

前記一般式(8)について説明する。 M^{81} は前記 M^{11} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0108】

L^{81} 、 L^{82} 、 L^{83} はそれぞれ前記 L^{11} 、 L^{12} 、 L^{14} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0109】

Y^{81} 、 Y^{82} はそれぞれ前記 Y^{11} 、 Y^{12} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0110】

L^{85} は M^{81} に配位する配位子を表す。 L^{85} は1～3座の配位子が好ましく、1～3座のアニオン性配位子がより好ましい。1～3座のアニオン性配位子としては特に限定されないが、ハロゲン配位子、 L^{81} 、 Y^{81} 、 L^{82} 、 Y^{82} 、 L^{83} で形成される3座配位子が好ましく、 L^{81} 、 Y^{81} 、 L^{82} 、 Y^{82} 、 L^{83} で形成される3座配位子がより好ましい。 L^{85} が金属を介さずに L^{81} 、 L^{83} と連結することはない。配位座の数、及び配位子の数が、金属の配位数を上回ることはない。

30

【0111】

n^{81} は0～5を表す。 M^{81} が配位数4の金属の場合、 n^{81} は1であり、 L^{85} は単座配位子を表す。 M^{81} が配位数6の金属の場合、 n^{81} は1～3が好ましく、1、3がより好ましく、1が更に好ましい。 M^{81} が配位数6で n^{81} が1の場合 L^{85} は3座配位子を表し、 M^{81} が配位数6で n^{81} が2の場合 L^{85} は単座配位子1つと2座配位子1つを表し、 M^{81} が配位数6で n^{81} が3の場合 L^{85} は単座配位子を表す。 M^{81} が配位数8の金属の場合、 n^{81} は1～5が好ましく、1、2がより好ましく、1がより好ましい。 M^{81} が配位数8で n^{81} が1の場合 L^{85} は5座配位子を表し、 n^{81} が2の場合 L^{85} は3座配位子1つと2座配位子1つを表し、 n^{81} が3の場合 L^{85} は3座配位子1つと単座配位子2つ、又は、2座配位子2つと単座配位子1つを表し、 n^{81} が4の場合 L^{85} は2座配位子1つと単座配位子3つを表し、 n^{81} が5の場合 L^{85} は単座配位子5つを表す。 n^{81} が複数のときは、複数の L^{85} は同じであっても異なっても良い。

40

【0112】

前記一般式(8)の好ましい形態は、前記一般式(8)の L^{81} 、 L^{82} 、 L^{83} が炭素原子


50

で M^{81} に配位する芳香族炭素環又はヘテロ環、又は窒素原子で M^{81} に配位する含窒素ヘテロ環を表し、 L^{81} 、 L^{82} 、 L^{83} のうち少なくとも一つが含窒素ヘテロ環である。これら炭素原子で配位する芳香族炭素環、ヘテロ環及び窒素原子で配位する含窒素ヘテロ環は前記一般式 (1) で説明した M^{11} に炭素原子で配位する配位子及び窒素原子で配位する例が挙げられ、好ましい範囲も同様である。 Y^{81} 、 Y^{82} は好ましくは単結合ないしはメチレン基を表す。

前記一般式 (8) の他の好ましい形態は下記一般式 (13)、下記一般式 (14) である。

【0113】

【化15】




10

20

【0114】

【化16】



30

【0115】

前記一般式 (13) について説明する。 M^{91} は前記 M^{81} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

40

【0116】

Q^{91} 、 Q^{92} は含窒素ヘテロ環 (M^{91} に配位する窒素を含む環) を形成する基を表す。 Q^{91} 、 Q^{92} で形成される含窒素ヘテロ環としては特に限定されないが、例えば、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、トリアジン環、チアゾール環、オキサゾール環、ピロール環、ピラゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、及び、それらを含む縮環体 (例えば、キノリン環、ベンズオキサゾール環、ベンズイミダゾール環、インドレニン環など) 及び、これらの互変異性体が挙げられる。

【0117】

Q^{91} 、 Q^{92} で形成される含窒素ヘテロ環は好ましくは、ピリジン環、ピラゾール環、チ

50

アゾール環、イミダゾール環、ピロール環、及び、それらを含む縮環体（例えば、キノリン環、ベンズチアゾール環、ベンズイミダゾール環、インドレニン環など）、及び、これらの互変異性体であり、より好ましくはピリジン環、ピロール環、及び、それらを含む縮環体（例えば、キノリン環など）、及び、これらの互変異性体、更に好ましくは、ピリジン環、及び、それらを含む縮環体（例えば、キノリン環など）であり、特に好ましくはピリジン環である。

【0118】

Q^{93} は含窒素ヘテロ環（ M^{91} に配位する窒素を含む環）を形成する基を表す。 Q^{93} で形成される含窒素ヘテロ環としては特に限定されないが、ピロール環、イミダゾール環、トリアゾール環の互変異性体、及び、それらを含む縮環体（例えばベンズピロールなど）が好ましく、ピロール環の互変異性体及びピロール環を含む縮環体（例えばベンズピロールなど）の互変異性体がより好ましい。

10

【0119】

W^{91} 、 W^{92} はそれぞれ前記 W^{51} 、 W^{52} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0120】

L^{95} は前記 L^{85} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0121】

n^{91} は前記 n^{81} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0122】

前記一般式（14）について説明する。 M^{101} は前記 M^{81} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

20

【0123】

Q^{102} は前記 Q^{21} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0124】

Q^{101} は前記 Q^{91} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0125】

Q^{103} は芳香環を形成する基を表す。 Q^{103} で形成される芳香環としては特に限定されないが、ベンゼン環、フラン環、チオフェン環、ピロール環、及び、それらを含む縮環体（例えばナフタレン環など）が好ましく、ベンゼン環及びベンゼン環を含む縮環体（例えばナフタレン環など）がより好ましく、ベンゼン環が特に好ましい。

30

【0126】

Y^{101} 、 Y^{102} はそれぞれ前記 Y^{22} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0127】

L^{105} は前記 L^{85} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0128】

n^{101} は前記 n^{81} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0129】

X^{101} は前記 X^{21} と同義であり、好ましい範囲も同じである。

【0130】

本発明の化合物は低分子化合物であっても良く、また、オリゴマー化合物、ポリマー化合物（重量平均分子量（ポリスチレン換算）は好ましくは1000～5000000、より好ましくは2000～1000000、更に好ましくは3000～1000000である。）であっても良い。ポリマー化合物の場合、前記一般式（1）で表される構造がポリマー主鎖中に含まれても良く、また、ポリマー側鎖に含まれていても良い。また、ポリマー化合物の場合、ホモポリマー化合物であっても良く、共重合体であっても良い。本発明の化合物は低分子化合物が好ましい。

40

【0131】

本発明の三座配位子を有する金属錯体の他の態様は、前記一般式（X1）で表される金属錯体である。前記一般式（X1）で表される金属錯体のうち、好ましくは前記一般式（X2）で表される金属錯体であり、より好ましくは前記一般式（X3）で表される金属錯体である

50

。

【 0 1 3 2 】

前記一般式 (X1) について説明する。

M^{X1} は金属イオンを表す。金属イオンとしては特に限定されないが、1価～3価の金属イオンが好ましく、2価又は3価の金属イオンがより好ましく、3価の金属イオンが更に好ましい。具体的には白金イオン、イリジウムイオン、レニウムイオン、パラジウムイオン、ロジウムイオン、ルテニウムイオン、銅イオン、ユーロピウムイオン、ガドリニウムイオン、テルビウムイオンが好ましく、白金イオン、イリジウムイオン、ユーロピウムイオンがより好ましく、白金イオン、イリジウムイオンが更に好ましく、イリジウムイオンが特に好ましい。

$Q^{X11} \sim Q^{X16}$ は M^{X1} に配位する原子又は M^{X1} に配位する原子を含んだ原子群を表す。 $Q^{X11} \sim Q^{X16}$ が M^{X1} に配位する原子を表す場合、その具体的な原子としては、炭素原子、窒素原子、酸素原子、珪素原子、リン原子、硫黄原子などが挙げられ、好ましくは窒素原子、酸素原子、硫黄原子、リン原子であり、より好ましくは窒素原子、酸素原子である。

$Q^{X11} \sim Q^{X16}$ が M^{X1} に配位する原子を含んだ原子群を表す場合、炭素原子で配位するものとしては、例えばイミノ基、芳香族炭化水素環基（ベンゼン、ナフタレンなど）、ヘテロ環基（チオフェン、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジン、チアゾール、オキサゾール、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、トリアゾールなど）及びこれらを含む縮合環、及びこれらの互変異性体が挙げられる。

【 0 1 3 3 】

窒素原子で配位するものとしては、例えば含窒素ヘテロ環基（ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジン、チアゾール、オキサゾール、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、トリアゾールなど）、アミノ基（アルキルアミノ基（好ましくは炭素数2～30、より好ましくは炭素数2～20、特に好ましくは炭素数2～10であり、例えばメチルアミノ）、アリールアミノ基（例えばフェニルアミノ）などが挙げられる。）、アシルアミノ基（好ましくは炭素数2～30、より好ましくは炭素数2～20、特に好ましくは炭素数2～10であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。）、アルコキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数2～30、より好ましくは炭素数2～20、特に好ましくは炭素数2～12であり、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられる。）、アリールオキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数7～30、より好ましくは炭素数7～20、特に好ましくは炭素数7～12であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノなどが挙げられる。）、スルホニルアミノ基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばメタンスルホニルアミノ、ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。）、イミノ基などが挙げられる。これらの基は更に置換されていても良い。

【 0 1 3 4 】

酸素原子で配位するものとしては、アルコキシ基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～10であり、例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシ、2-エチルヘキシロキシなどが挙げられる。）、アリールオキシ基（好ましくは炭素数6～30、より好ましくは炭素数6～20、特に好ましくは炭素数6～12であり、例えばフェニルオキシ、1-ナフチルオキシ、2-ナフチルオキシなどが挙げられる。）、ヘテロ環オキシ基（好ましくは炭素数1～30、より好ましくは炭素数1～20、特に好ましくは炭素数1～12であり、例えばピリジルオキシ、ピラジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシなどが挙げられる。）、アシルオキシ基（好ましくは炭素数2～30、より好ましくは炭素数2～20、特に好ましくは炭素数2～10であり、例えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げられる。）、シリルオキシ基（好ましくは炭素数3～40、より好ましくは炭素数3～30、特に好ましくは炭素数3～24であり、例えばトリメチルシリルオキシ、トリフェニルシリルオキシなどが挙げられる。）、カルボニル基（例えばケトン基、エステル基、アミド基など）、エーテル基（例えばジアルキルエーテル基、ジアリールエーテル基、フリル基など）などが挙げられる。

10

20

30

40

50

【 0 1 3 5 】

硫黄原子で配位するものとしては、アルキルチオ基（好ましくは炭素数 1 ~ 30、より好ましくは炭素数 1 ~ 20、特に好ましくは炭素数 1 ~ 12 であり、例えばメチルチオ、エチルチオなどが挙げられる。）、アリールチオ基（好ましくは炭素数 6 ~ 30、より好ましくは炭素数 6 ~ 20、特に好ましくは炭素数 6 ~ 12 であり、例えばフェニルチオなどが挙げられる。）、ヘテロ環チオ基（好ましくは炭素数 1 ~ 30、より好ましくは炭素数 1 ~ 20、特に好ましくは炭素数 1 ~ 12 であり、例えばピリジルチオ、2 - ベンズイミゾリルチオ、2 - ベンズオキサゾリルチオ、2 - ベンズチアゾリルチオなどが挙げられる。）、チオカルボニル基（例えばチオケトン基、チオエステル基など）、チオエーテル基（例えばジアルキルチオエーテル基、ジアリールチオエーテル基、チオフリル基など）などが挙げられる。

10

【 0 1 3 6 】

リン原子で配位するものとしては、ジアルキルホスフィノ基、ジアリールホスフィノ基、トリアルキルホスフィン、トリアリールホスフィン、ホスフィニン基等があげられる。これらの基は更に置換されてもよい。

【 0 1 3 7 】

$Q^{X11} \sim Q^{X16}$ で表される原子群として好ましくは、炭素で配位する芳香族炭化水素環基、炭素で配位する芳香族ヘテロ環基、窒素で配位する含窒素芳香族ヘテロ環基、アルキルオキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ジアルキルホスフィノ基であり、より好ましくは炭素で配位する芳香族炭化水素環基、炭素で配位する芳香族ヘテロ環基、窒素で配位する含窒素芳香族ヘテロ環基である。


20

【 0 1 3 8 】


$L^{X11} \sim L^{X14}$ は、単結合、二重結合又は連結基を表す。連結基としては特に限定されないが、炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫黄原子、ケイ素原子からなる連結基が好ましく、下記に具体例を示すが、これらに限定されることは無い。

【 0 1 3 9 】



【 化 1 7 】



30



40



【 0 1 4 0 】

50

これらの連結基は更に置換されてもよく、置換基としては前記一般式(2)における $R^{21} \sim R^{24}$ で表される置換基として挙げたものが適用でき、好ましい範囲も同様である。 $L^{X11} \sim L^{X14}$ として好ましくは、単結合、ジメチルメチレン基、ジメチルシリレン基である。

【0141】

前記一般式(X1)で表される金属錯体は、より好ましくは前記一般式(X2)で表される金属錯体である。次に前記一般式(X2)について説明する。

M^{X2} は前記一般式(X1)における M^{X1} と同義であり、また好ましい範囲も同様である。 $Y^{X21} \sim Y^{X26}$ は M^{X2} に配位する原子を表す。 $Y^{X21} \sim Y^{X26}$ と M^{X2} との結合は配位結合でも共有結合でも良い。 $Y^{X21} \sim Y^{X26}$ としては、炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫黄原子、りん原子、ケイ素原子が挙げられ、好ましくは炭素原子、窒素原子である。 $Q^{X21} \sim Q^{X26}$ は、それぞれ $Y^{X21} \sim Y^{X26}$ を含んで芳香族炭化水素環又は芳香族ヘテロ環を形成する原子群を表す。この場合に形成する芳香族炭化水素環、芳香族ヘテロ環としては、ベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピリダジン環、トリアジン環、ピロール環、ピラゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、オキサゾール環、チアゾール環、オキサジアゾール環、チアジアゾール環、チオフエン環、フラン環が挙げられ、好ましくはベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、ピリミジン環、ピラゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環であり、更に好ましくはベンゼン環、ピリジン環、ピラジン環、ピラゾール環、トリアゾール環であり、特に好ましくはベンゼン環、ピリジン環である。これらは更に縮環を有していても置換基を有していても良い。

10

20

【0142】

$L^{X21} \sim L^{X24}$ は前記一般式(X1)における $L^{X11} \sim L^{X14}$ と同義であり好ましい範囲も同様である。

【0143】

前記一般式(X1)で表される金属錯体は、更に好ましくは前記一般式(X3)で表される金属錯体である。次に前記一般式(X3)について説明する。

M^{X3} は前記一般式(X1)における M^{X1} と同義であり、また好ましい範囲も同様である。 $Y^{X31} \sim Y^{X36}$ は M^{X3} に配位する原子を表す。 $Y^{X31} \sim Y^{X36}$ と M^{X3} との結合は配位結合でも共有結合でも良い。 $Y^{X31} \sim Y^{X36}$ としては、炭素原子、窒素原子、りん原子が挙げられ、好ましくは炭素原子、窒素原子である。 $L^{X31} \sim L^{X34}$ は前記一般式(X1)における $L^{X11} \sim L^{X14}$ と同義であり好ましい範囲も同様である。

30


【0144】

次に本発明の化合物の化合物例を示すが、本発明はこれに限定されない。


【0145】

【化 1 8】


化合物(1)




化合物(2)




化合物(3)




化合物(4)




化合物(5)




化合物(6)




化合物(7)




化合物(8)




化合物(9)




化合物(10)



化合物(11)



化合物(12)



10

20


30

40


【 0 1 4 6】

【化 1 9】


化合物(13)




化合物(18)



化合物(14)




化合物(19)




10

化合物(15)




化合物(20)




20

化合物(16)




化合物(21)




30


化合物(22)



化合物(17)



化合物(23)




40


【 0 1 4 7】

【化 2 0】


化合物(24)



化合物(29)




化合物(25)




10

化合物(30)




化合物(26)




20


化合物(31)



化合物(27)




化合物(32)



30

化合物(28)



40


【 0 1 4 8】

【化 2 1】


化合物(33)




化合物(34)




化合物(35)




化合物(36)




化合物(37)



化合物(38)




化合物(39)




10

化合物(40)




20

化合物(41)




化合物(42)



30

化合物(43)



40


【 0 1 4 9 】

【化 2 2】

化合物(44)




化合物(45)




10

化合物(46)




20

化合物(47)



30

化合物(48)




40


【 0 1 5 0 】

【化 2 3】


化合物(49)




化合物(50)




化合物(51)




化合物(52)




化合物(53)




化合物(54)




化合物(55)




化合物(56)




化合物(57)




化合物(58)



化合物(59)



化合物(60)



10

20


30

40


【 0 1 5 1 】

【化 2 4】


化合物(61)




化合物(63)




化合物(62)



化合物(64)



化合物(65)




10

20


【 0 1 5 2 】

【化 2 5】


化合物 (66)




化合物 (67)




化合物 (68)




化合物 (69)




化合物 (70)




化合物 (71)




化合物 (72)




化合物 (73)




化合物 (74)




化合物 (75)



化合物 (76)



化合物 (77)



10

20


30

40


【 0 1 5 3】

【化 2 6】


化合物 (78)




化合物 (83)




化合物 (79)




化合物 (84)




化合物 (80)




化合物 (85)




化合物 (81)




化合物 (86)



化合物 (82)



化合物 (87)



10

20


30

40


【 0 1 5 4】

【化 2 7】

化合物 (88)




化合物 (93)




10

化合物 (89)




化合物 (94)




20

化合物 (90)




化合物 (95)




30

化合物 (91)




化合物 (96)




40

化合物 (92)




化合物 (97)




【 0 1 5 5】

【化 2 8】


化合物 (9 8)




化合物 (9 9)




化合物 (1 0 0)




化合物 (1 0 1)




化合物 (1 0 2)




化合物 (1 0 3)




化合物 (1 0 4)




化合物 (1 0 5)



化合物 (1 0 6)



化合物 (1 0 7)



10

20


30

40


【 0 1 5 6 】

【化 2 9】

化合物 (108)




化合物 (113)




10


化合物 (109)




化合物 (114)



化合物 (110)




化合物 (115)




20

化合物 (111)




化合物 (116)




30

化合物 (112)



化合物 (117)




40


【 0 1 5 7】

【化 3 0】


化合物 (118)




化合物 (123)



化合物 (119)




化合物 (124)




10

化合物 (120)




化合物 (125)




20

化合物 (121)




化合物 (126)




30

化合物 (122)



化合物 (127)




40


【 0 1 5 8 】

【化 3 1】

化合物 (128)




化合物 (133)




10

化合物 (129)




化合物 (134)




20


化合物 (130)




化合物 (135)



化合物 (131)




化合物 (136)




30

化合物 (132)



化合物 (137)




40


【 0 1 5 9 】

【化 3 2】

化合物 (138)




化合物 (141)




10

化合物 (139)




化合物 (142)




20

化合物 (140)



化合物 (143)




30


【 0 1 6 0 】

【化 3 3】


化合物(144)



化合物(147)




化合物(145)




10


化合物(148)



化合物(146)




化合物(149)




20

化合物(150)




化合物(152)




30

化合物(151)



化合物(153)




40


【 0 1 6 1 】

【化 3 4】

化合物(154)




化合物(158)




10

化合物(155)




化合物(159)




20

化合物(156)




化合物(160)




30

化合物(157)



化合物(161)




40


【 0 1 6 2 】

【化 3 5】

化合物(162)




化合物(166)




10

化合物(163)




化合物(167)




20

化合物(164)




化合物(168)




30

化合物(165)



化合物(169)




40


【 0 1 6 3 】

【化 3 6】

化合物 (170)




化合物 (174)




10

化合物 (171)




化合物 (175)




20

化合物 (172)




化合物 (176)




30

化合物 (173)



化合物 (177)




40


【 0 1 6 4】

【化 3 7】

化合物 (178)




化合物 (184)




10


化合物 (179)




化合物 (185)



化合物 (180)




化合物 (186)




20

化合物 (181)




化合物 (187)




30


化合物 (182)




化合物 (188)



化合物 (183)



化合物 (189)




40


【 0 1 6 5 】

【化 3 8】


化合物 (190)




化合物 (196)



化合物 (191)




化合物 (197)




10

化合物 (192)




化合物 (198)




20

化合物 (193)




化合物 (199)




30


化合物 (194)




化合物 (200)



化合物 (195)



化合物 (201)




40


【 0 1 6 6 】

【化 3 9】

化合物 (202)




化合物 (207)




10


化合物 (203)




化合物 (208)



化合物 (204)




化合物 (209)




20

化合物 (205)




化合物 (210)




30

化合物 (206)



化合物 (211)




40


【 0 1 6 7 】

【化 4 0】


化合物 (212)




化合物 (213)




化合物 (214)




化合物 (215)



化合物 (216)




化合物 (217)




10


化合物 (218)



化合物 (219)




化合物 (220)




20


化合物 (221)



化合物 (222)



化合物 (223)




30


【 0 1 6 8 】

【化 4 1】


化合物 (224)




化合物 (225)




化合物 (226)




化合物 (227)



化合物 (228)




化合物 (229)




10


化合物 (230)



化合物 (231)



化合物 (232)




20

【 0 1 6 9 】

【化 4 2】


化合物 (233)




化合物 (234)



化合物 (235)




化合物 (236)




10

化合物 (237)




化合物 (238)



20

化合物 (239)




30


【 0 1 7 0 】

【化 4 3】


化合物(240)



化合物(241)



化合物(242)



【0171】

(本発明の金属錯体の合成方法)

本発明の金属錯体(前記一般式(1)~(14)及び前記一般式(X1)~(X3)で表される化合物)は、種々の手法で合成できる。

例えば、配位子、又はその解離体と金属化合物を溶媒(例えば、ハロゲン系溶媒、アルコール系溶媒、エーテル系溶媒、エステル系溶媒、ケトン系溶媒、ニトリル系溶媒、アミド系溶媒、スルホン系溶媒、スルホキサイド系溶媒、水などが挙げられる)の存在下、若しくは、溶媒非存在下、塩基の存在下(無機、有機の種々の塩基、例えば、ナトリウムメトキサイド、*t*-ブトキシカリウム、トリエチルアミン、炭酸カリウムなどが挙げられる)、若しくは、塩基非存在下、室温以下、若しくは加熱し(通常加熱以外にもマイクロウェーブで加熱する手法も有効である)得ることができる。

【0172】

本発明の金属錯体を合成する際の反応時間は反応原料の活性により異なり、特に限定されないが、1分以上5日以下が好ましく、5分以上3日以下がより好ましく、10分以上1日以下が更に好ましい。

【0173】

本発明の金属錯体合成の反応温度は反応の活性により異なり、特に限定されないが、0以上300以下が好ましく、5以上250以下がより好ましく、10以上200以下が更に好ましい。

【0174】

本発明の金属錯体は、目的とする錯体の部分構造を形成している配位子を適宜選択することで、前記一般式(1)~(14)及び前記一般式(X1)~(X3)で表される化合物は合成できる。例えば一般式(3)で表される化合物を合成する際は、6,6'-ビス(2-ヒドロキシフェニル)-2,2'-ビピリジル配位子又はその誘導体(例えば、2,9-ビス(2-ヒドロキシフェニル)-1,10-フェナントロリン配位子、2,9-ビス(2-ヒドロキシフェニル)-4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン配位子、6,6'-ビス(2-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェニル)-2,2'-ビピリジル配位子など)などを、金属化合物に対し、好ましくは0.1当量~10当量、より好ましくは0.3当量~6当量、更に好ましくは0.5当量~4当量加えて合成できる。一般式(3)で表される化合物の合成方法において、反応溶媒、反応時間、反応温度の各々は、上記本発明の金属錯体の合成方法で述べた事項と同様である。

【0175】

10

20

30

40

50

6, 6' - ビス(2 - ヒドロキシフェニル) - 2, 2' - ビピリジル配位子の誘導体は種々の公知の方法を用いて合成することができる。例えば、2, 2' - ビピリジル誘導体(例えば、1, 10 - フェナントロリンなど)とアニソール誘導体(例えば、4 - フルオロアニソールなど)をJournal of Organic Chemistry, 741, 11, (1946)に記載の方法で反応させることにより合成することができる。また、ハロゲン化された2, 2' - ビピリジル誘導体(例えば、2, 9 - ジブromo - 1, 10 - フェナントロリンなど)と2 - メトキシフェニルボロン酸誘導体など(例えば、2 - メトキシ - 5 - フルオロフェニルボロン酸など)を出発物質として鈴木カップリング反応を行った後、メチル基を脱保護する(Journal of Organic Chemistry, 741, 11, (1946)に記載の方法、ピリジン塩酸塩中で加熱するなどの方法を用いる)ことにより合成することができる。また、2, 2' - ビピリジルボロン酸誘導体(例えば6, 6' - ビス(4, 4, 5, 5 - テトラメチル - 1, 3, 2 - ジオキサボロリル) - 2, 2' - ビピリジルなど)とハロゲン化されたアニソール誘導体(例えば2 - プロモアニソールなど)を出発物質として鈴木カップリング反応を行った後、メチル基を脱保護する(Journal of Organic Chemistry, 741, 11, (1946)に記載の方法、又は、ピリジン塩酸塩中で加熱するなどの方法を用いる)ことによっても合成することができる。

10

【0176】

本発明の金属錯体を含有する発光素子に関して説明する。本発明の発光素子は、本発明の金属錯体を利用する素子であればシステム、駆動方法、利用形態など特に問わない。代表的な発光素子として有機EL(エレクトロルミネッセンス)素子を挙げることができる。

20

本発明の発光素子は一对の電極間に発光層を含む少なくとも一層の有機層を有する有機電界発光素子であって、正孔輸送層と発光層に加え、励起子ブロック層、正孔注入層、正孔ブロック層ないし電子輸送層から選ばれる少なくとも一つの層を有することが好ましい。

【0177】

本発明の発光素子は陰極と発光層の間にイオン化ポテンシャル5.9 eV以上(より好ましくは6.0 eV以上)の化合物を含有する層を用いるのが好ましく、イオン化ポテンシャル5.9 eV以上の電子輸送層を用いるのがより好ましい。

【0178】

本発明の金属錯体を含有する発光素子の有機層の形成方法は、特に限定されるものではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子積層法、コーティング法(スプレーコート法、ディップコート法、含浸法、ロールコート法、グラビアコート法、リバースコート法、ロールブラッシュ法、エアナイフコート法、カーテンコート法、スピンコート法、フローコート法、パーコート法、マイクログラビアコート法、エアドクターコート、ブレードコート法、スクイズコート法、トランスファーロールコート法、キスコート法、キャストコート法、エクストルージョンコート法、ワイヤーパーコート法、スクリーンコート法等)、インクジェット法、印刷法、転写法などの方法が用いられ、特性面、製造面で抵抗加熱蒸着、コーティング法、転写法が好ましい。

30

【0179】

陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光層などに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、又はこれらの混合物などを用いることができ、好ましくは仕事関数が4 eV以上の材料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化インジウムスズ(ITO)等の導電性金属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の金属、更にこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物又は積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなどの有機導電性材料、及びこれらとITOとの積層物などが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、特に、生産性、高導電性、透明性等の点からITOが好ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、通常10 nm ~ 5 μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは50 nm ~ 1 μmであり、更に好ましくは100 nm ~ 500 nmで

40

50

ある。

【0180】

陽極は通常、ソーダライムガラス、無アルカリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが用いられる。ガラスを用いる場合、その材質については、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アルカリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機械的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガラスを用いる場合には、通常0.2mm以上、好ましくは0.7mm以上のものを用いる。

陽極の作製には材料によって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場合、電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、化学反応法（ゾル-ゲル法など）、酸化インジウムスズの分散物の塗布などの方法で膜形成される。

陽極は洗浄その他の処理により、素子の駆動電圧を下げたり、発光効率を高めることも可能である。例えばITOの場合、UV-オゾン処理、プラズマ処理などが効果的である。

【0181】

陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層などに電子を供給するものであり、電子注入層、電子輸送層、発光層などの負極と隣接する層との密着性やイオン化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。陰極の材料としては金属、合金、金属ハロゲン化物、金属酸化物、電気伝導性化合物、又はこれらの混合物を用いることができ、具体例としてはアルカリ金属（例えばLi、Na、K等）及びそのフッ化物又は酸化物、アルカリ土類金属（例えばMg、Ca等）及びそのフッ化物又は酸化物、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウム-カリウム合金又はそれらの混合金属、リチウム-アルミニウム合金又はそれらの混合金属、マグネシウム-銀合金又はそれらの混合金属、インジウム、イッテリビウム等の希土類金属等が挙げられ、好ましくは仕事関数が4eV以下の材料であり、より好ましくはアルミニウム、リチウム-アルミニウム合金又はそれらの混合金属、マグネシウム-銀合金又はそれらの混合金属等である。陰極は、上記化合物及び混合物の単層構造だけでなく、上記化合物及び混合物を含む積層構造を取ることでもできる。例えば、アルミニウム/フッ化リチウム、アルミニウム/酸化リチウムの積層構造が好ましい。陰極の膜厚は材料により適宜選択可能であるが、通常10nm~5μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは50nm~1μmであり、更に好ましくは100nm~1μmである。

陰極の作製には電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着法、コーティング法、転写法などの方法が用いられ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を同時に蒸着することもできる。更に、複数の金属を同時に蒸着して合金電極を形成することも可能であり、またあらかじめ調整した合金を蒸着させてもよい。

陽極及び陰極のシート抵抗は低い方が好ましく、数百 / 以下が好ましい。

【0182】

発光層の材料は、電界印加時に陽極又は正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入することができると共に陰極又は電子注入層、電子輸送層から電子を注入することができる機能や、注入された電荷を移動させる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させる機能を有する層を形成することができるものであれば何でもよく、本発明の化合物のほか、例えばベンゾオキサゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾチアゾール、スチリルベンゼン、ポリフェニル、ジフェニルブタジエン、テトラフェニルブタジエン、ナフタルイミド、クマリン、ペリレン、ペリノン、オキサジアゾール、アルダジン、ピラリジン、シクロペンタジエン、ピススチリルアントラセン、キナクリドン、ピロロピリジン、チアジアゾロピリジン、シクロペンタジエン、スチリルアミン、芳香族ジメチリデン化合物、8-キノリノールの金属錯体や希土類錯体に代表される各種金属錯体、ポリチオフエン、ポリフェニレン、ポリフェニレンビニレン等のポリマー化合物、有機シラン、イリジウムトリスフェニルピリジン錯体、及び、白金ポルフィリン錯体に代表される遷移金属錯体、及び、それらの誘導体等が挙げられる。

発光層のホスト材料としては好ましくはアミン化合物（例えばトリアリールアミン化合

物など)、金属キレートオキシノイド化合物(金属-酸素結合を有する化合物)(金属はアルミニウム、亜鉛、遷移金属、配位子としては8-ヒドロキシキノリン誘導体、2-(2-ピリジノ)フェノール誘導体など)、ポリアリーレン化合物(ヘキサフェニルベンゼン誘導体など)、縮合芳香族炭素環化合物ないし非錯体芳香族含窒素ヘテロ環化合物(カルバゾール誘導体など)であり、発光層のホスト材料が少なくとも2種以上の化合物の混合物であってもよい。

発光層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1 nm ~ 5 μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 nm ~ 1 μmであり、更に好ましくは10 nm ~ 500 nmである。

発光層の形成方法は、特に限定されるものではないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、分子積層法、コーティング法、インクジェット法、印刷法、LB法、転写法などの方法が用いられ、好ましくは抵抗加熱蒸着、コーティング法である。

【0183】

発光層は単一化合物で形成されても良いし、複数の化合物で形成されても良い。また、発光層は一つであっても複数であっても良く、それぞれの層が異なる発光色で発光して、例えば、白色を発光しても良い。単一の発光層から白色を発光しても良い。発光層が複数の場合は、それぞれの発光層は単一材料で形成されていても良いし、複数の化合物で形成されていても良い。

【0184】

正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極から正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から注入された電子を障壁する機能のいずれかが有しているものであればよい。その具体例としては、カルバゾール、トリアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、イミダゾール、ポリアリアルカン、ピラゾリン、ピラゾロン、フェニレンジアミン、アリアルアミン、アミノ置換カルコン、スチリルアントラセン、フルオレノン、ヒドラゾン、スチルベン、シラザン、芳香族第三級アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリデン系化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、ポリ(N-ビニルカルバゾール)、アニリン系共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子オリゴマー、有機シラン、カーボン膜、本発明の化合物、及び、それらの誘導体等が挙げられる。正孔注入層、正孔輸送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1 nm ~ 5 μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 nm ~ 1 μmであり、更に好ましくは10 nm ~ 500 nmである。正孔注入層、正孔輸送層は上述した材料の1種又は2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。

正孔注入層の材料として好ましくは、銅フタロシアニンやスターバースト型アミン化合物などが挙げられる。

正孔注入層、正孔輸送層の形成方法としては、真空蒸着法やLB法、前記正孔注入輸送材料を溶媒に溶解又は分散させてコーティングする方法、インクジェット法、印刷法、転写法が用いられる。コーティング法の場合、樹脂成分と共に溶解又は分散することができ、樹脂成分としては例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリブタジエン、ポリ(N-ビニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。

【0185】

電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極から電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から注入された正孔を障壁する機能のいずれかが有しているものであればよい。電子輸送層の材料として好ましくは、金属キレートオキシノイド化合物、ポリアリーレン化合物、縮合芳香族炭素環化合物ないし非錯体芳香族ヘテロ環化合物などが挙げられる。その具体例としては、トリアゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、イミダゾール、フル

10

20

30

40

50

オレノン、アントラキノジメタン、アントロン、ジフェニルキノン、チオピランジオキシド、カルボジイミド、フルオレニリデンメタン、ジスチリルピラジン、ナフタレン、ペリレン等の芳香環テトラカルボン酸無水物、フタロシアニン、8-キノリノールの金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表される各種金属錯体、有機シラン、及び、それらの誘導体等が挙げられる。電子注入層、電子輸送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1 nm ~ 5 μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 nm ~ 1 μmであり、更に好ましくは10 nm ~ 500 nmである。電子注入層、電子輸送層は上述した材料の1種又は2種以上からなる単層構造であってもよいし、同一組成又は異種組成の複数層からなる多層構造であってもよい。

10

電子注入層、電子輸送層の形成方法としては、真空蒸着法やLB法、前記電子注入輸送材料を溶媒に溶解又は分散させてコーティングする方法、インクジェット法、印刷法、転写法などが用いられる。コーティング法の場合、樹脂成分と共に溶解又は分散することができ、樹脂成分としては例えば、正孔注入輸送層の場合に例示したものが適用できる。

【0186】

保護層の材料としては水分や酸素等の素子劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止する機能を有しているものであればよい。その具体例としては、In、Sn、Pb、Au、Cu、Ag、Al、Ti、Ni等の金属、MgO、SiO、SiO₂、Al₂O₃、GeO、NiO、CaO、BaO、Fe₂O₃、Y₂O₃、TiO₂等の金属酸化物、MgF₂、LiF、AlF₃、CaF₂等の金属フッ化物、SiN_x、SiO_xN_yなどの窒化物、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合体、テトラフルオロエチレンと少なくとも1種のコモノマーを含むモノマー混合物を共重合させて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率0.1%以下の防湿性物質等が挙げられる。

20

保護層の形成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、反応性スパッタリング法、MBE（分子線エピタキシー）法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法（高周波励起イオンプレーティング法）、プラズマCVD法、レーザーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コーティング法、印刷法、転写法を適用できる。

30

【実施例】

【0187】


以下に本発明の具体的実施例を述べるが、本発明の実施の態様はこれらに限定されない。
・化合物(1)の合成

6,6'-ビス(2-ヒドロキシフェニル)-2,2'-ビピリジル0.1g、PtCl₂0.16gにベンズニトリル10mlを加え、窒素雰囲気下3時間加熱還流させた。反応液を室温に冷却し、メタノールを加え沈殿させ、吸引ろ過した。得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒クロロホルム）で精製し、化合物(1)0.06gを得た。マススペクトル測定により化合物(1)の構造を確認した。窒素雰囲気下、化合物(1)を含むクロロホルム溶液にUV光を照射したところ、赤橙色の発光(λ_{max} = 624nm)が得られた。

40

【0188】

【化44】




10

【0189】


出発原料として上記で用いた6,6'-ビス(2-ヒドロキシフェニル)-2,2'-ビピリジルはJournal of Organic Chemistry, 741, 11, (1946)に記載の方法で合成することができる。また、下記スキームによっても合成できる。

【0190】

【化45】



20



30

【0191】

・6,6'-ビス(2-メトキシフェニル)-2,2'-ビピリジルの合成

6,6'-ジブromo-2,2'-ビピリジン1.15g、2-メトキシフェニルボロン酸1.45g、PPh₃0.167g、炭酸カリウム2.2g、Pd(OAc)₂ 36mgにジメトキシエタン10ml、水10mlを加え、窒素雰囲気下4時間加熱還流させた。反応液を室温に冷却し、クロロホルム20ml、水20mlを加え分液し、有機層を濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開溶媒クロロホルム)で精製し、6,6'-ビス(2-メトキシフェニル)-2,2'-ビピリジン0.9gを得た。

・6,6'-ビス(2-ヒドロキシフェニル)-2,2'-ビピリジルの合成

6,6'-ビス(2-メトキシフェニル)-2,2'-ビピリジン配位子0.3g、ピリジン塩酸塩10gを窒素雰囲気下160℃で4時間加熱させた。その後室温に冷却し、

40

50

クロロホルム 20 ml、水 20 ml を加え分液し、有機層を濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー（展開溶媒クロロホルム）で精製し、6, 6'-ビス(2-ヒドロキシフェニル)-2, 2'-ビピリジル 0.2 g を得た。


【0192】

同様の方法で合成した化合物(79)と、化合物(88)の合成スキームを示す。


【0193】

【化46】

合成スキーム-1



合成スキーム-2



【0194】


化合物(79)のジクロロエタン中の発光の max は 512 nm、化合物(88)のジクロロエタン中の発光の max は 620 nm であった。

また、前記一般式(11)で表される化合物ないし前記一般式(12)で表される化合物で置換基がアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、ハロゲン原子の場合、上記合成法で合成できる。例示化合物58の合成

【0195】

40

【化 4 7】



10

【 0 1 9 6】

中間体 (2) の合成

窒素雰囲気下、トルエン 125 mL と N, N, N, N - テトラメチルエチレンジアミン 50 mL の混合溶媒中に、水素化リチウム 5 g (0.636 モル) を懸濁させた。この中に、乾燥アセトニトリル 4.33 g (0.106 モル) を加え、室温で 40 分攪拌した。得られた懸濁液中に、2, 6 - ジブロモピリジン 25 g (0.106 モル) を加えて加熱し、5 時間加熱還流した。得られた黄色懸濁液を室温まで冷却し、氷冷した希塩酸中にゆっくりと滴下した。有機層を分離してクロロホルムで抽出し、水で 3 回、飽和食塩水で 1 回洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去して橙黄色の (2) の粗体を得た。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム) で精製した後、エタノールから再結晶し、純粋な (2) を黄色粉末として 6.1 g (収率 33%) で得た。

20

【 0 1 9 7】

中間体 (3) の合成

濃塩酸 100 mL とエタノール 100 mL の混合液中に、(2) を 4 g (11.33 ミリモル) を加えて加熱し、3 時間加熱還流した。室温まで冷却した後、氷で冷却しながら水酸化ナトリウムの水溶液で、中和操作を行った。クロロホルムで抽出し、水で 3 回、飽和食塩水で 1 回洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去して淡黄色の (3) の粗体を得た。シリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム) で精製した後、ジクロロメタン - ヘキサンから再結晶し、純粋な (3) を無色針状結晶として 2.5 g (収率 67%) で得た。

30

【 0 1 9 8】

中間体 (4) の合成

窒素雰囲気下、(3) を 700 mg (2.13 ミリモル) と 2, 6 - ジフルオロフェニルボロン酸 674 mg (4.26 ミリモル) を 1, 2 - ジメトキシエタン 10 mL に溶解させた。この中に、トリフェニルホスフィン 112 mg (0.43 ミリモル) を加え、更に炭酸カリウム 1.6 g の水溶液 15 mL (11.52 ミリモル) を加えた。次に、酢酸パラジウム 24 mg (0.11 ミリモル) を加えて、4 時間、加熱還流した。室温まで冷却した後、酢酸エチルで抽出し、水で 2 回、飽和食塩水で 1 回洗浄した。硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去して、褐色油状の (4) の粗体を得た。クロロホルム / ヘキサンから再結晶し、純粋な (4) を淡黄色粉末として 500 mg (収率 60%) で得た。

40

【 0 1 9 9】

例示化合物 5 8 の合成

50

窒素雰囲気下、ベンゾニトリル 15 mL 中に、(4) 150 mg (0.38 ミリモル) と塩化白金 101 mg (0.38 ミリモル) を加え、180 で 2 時間加熱した。室温まで冷却すると、橙赤色の針状晶が析出した。針状晶を濾別し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製した後、クロロホルムから再結晶し、純粋な例示化合物 58 を橙赤色針状晶として 110 mg (収率 49%) 得た。

【0200】

比較例 1

洗浄した ITO 基板を蒸着装置に入れ、TPD (N, N - ジフェニル - N, N - ジ(m - トリル) - ベンジジン) を 50 nm 蒸着し、この上に、PtOEP (オクタエチルポルフィリン白金錯体) と化合物 A を 1 対 17 の比率(質量比)で 36 nm 共蒸着し、この上に、化合物 A を 36 nm 蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が 4 mm x 5 mm となるマスク)を設置し、蒸着装置内でフッ化リチウム 3 nm を蒸着し、この上に、アルミニウム 400 nm を蒸着した。東陽テクニカ製ソースメジャーユニット 2400 型(商品名)を用いて、直流定電圧を EL 素子に印加し発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計 BM - 8 (商品名)を用いて測定した。その結果、200 cd / m² で外部量子効率 1.1%、最高輝度 390 cd / m² の発光が得られた。

10

【0201】

実施例 1

洗浄した ITO 基板を蒸着装置に入れ、TPD (N, N - ジフェニル - N, N - ジ(m - トリル) - ベンジジン) を 50 nm 蒸着し、この上に、本発明の化合物(1) と化合物 A を 1 対 17 の比率(質量比)で 36 nm 共蒸着し、この上に、化合物 B を 36 nm 蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が 4 mm x 5 mm となるマスク)を設置し、蒸着装置内でフッ化リチウム 3 nm を蒸着し、この上に、アルミニウム 400 nm を蒸着した。東陽テクニカ製ソースメジャーユニット 2400 型(商品名)を用いて、直流定電圧を EL 素子に印加し発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計 BM - 8 (商品名)を用いて測定した。その結果、200 cd / m² で外部量子効率 2.8%、最高輝度 1090 cd / m² の発光が得られた。

20

【0202】

実施例 2

洗浄した ITO 基板を蒸着装置に入れ、TPD (N, N - ジフェニル - N, N - ジ(m - トリル) - ベンジジン) を 50 nm 蒸着し、この上に、本発明の化合物(1) と化合物 A を 1 対 2 の比率(質量比)で 36 nm 共蒸着し、この上に、化合物 B を 36 nm 蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が 4 mm x 5 mm となるマスク)を設置し、蒸着装置内でフッ化リチウム 3 nm を蒸着し、この上に、アルミニウム 400 nm を蒸着した。東陽テクニカ製ソースメジャーユニット 2400 型(商品名)を用いて、直流定電圧を EL 素子に印加し発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計 BM - 8 (商品名)を用いて測定した。その結果、200 cd / m² で外部量子効率 4.4%、最高輝度 3820 cd / m² の発光が得られた。

30

【0203】

比較例 2

米国特許第 6,653,654 B1 明細書(US 6.653654B1)の例 8 記載の方法で EL 素子を作成した(素子 No - 101)。

40

【0204】

比較例 3

洗浄した ITO 基板を蒸着装置に入れ、 Li^+ - NPD を 50 nm 蒸着しホール輸送層を形成した。この上に、ホストとして Bepp₂ と、発光材料として化合物(65)をそれぞれ 0.4 nm / 秒、0.02 nm / 秒で膜厚が 40 nm になるように共蒸着し発光層を形成した。その上に有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が 2 mm x 2 mm となるマスク)を設置し、蒸着装置内でフッ化リチウムを 1.5 nm 蒸着した後、アルミニウムを 200 nm 蒸着し、引き続き乾燥剤を入れ素子を封止し、EL 素子を作製した(素子 No

50

- 102)。上記と同様の操作で発光材料を化合物(1)に変更し、EL素子を作成した(素子No-103)。

【0205】

実施例3

ホストの膜厚を36nmとした以外は比較例3と同様にして発光層を形成した。その上に電子輸送層として化合物Bを36nm蒸着した。有機薄膜上にパターンニングしたマスク(発光面積が2mm×2mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でフッ化リチウムを5nm蒸着した後、アルミニウムを500nm蒸着し、引き続き乾燥剤を入れ素子を封止し、EL素子を作製した(素子No-104)。上記と同様の操作でホスト材料を化合物Aに変更してEL素子を作成した(素子No-105)。

10

【0206】

実施例4


洗浄したITO基板を蒸着装置に入れ、銅フタロシアニンを10nm蒸着しその上に-NPDを20nm蒸着しホール輸送層を形成した。この上に、ホストとして化合物Aを、発光材料として化合物(1)をそれぞれ0.4nm/秒、0.02nm/秒で膜厚が30nmになるように共蒸着し発光層を形成した。その上に正孔ブロック層としてBA1qを10nm蒸着し、更に電子輸送層としてAlqを40nm蒸着した。有機薄膜上にパターンニングしたマスク(発光面積が2mm×2mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でフッ化リチウムを5nm蒸着した後、アルミニウムを500nm蒸着し、引き続き乾燥剤を入れ素子を封止し、EL素子を作製した(素子No-201)。上記と同様の操作で発光材料、ホスト材料を表2のように変更し、EL素子を作成した(素子No-202~206)。

20

【0207】


【化48】

化合物A



30





化合物B



40

【0208】

【化49】



10

【0209】

次に以下のようにして各素子を評価した。v有機薄膜上に東陽テクニカ製ソースメジャーユニット2400(商品名)を用いて、直流定電流をEL素子に印加し、比較例及び本発明の素子を発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計BM-8(商品名)、発光波長を浜松ホトニクス社製スペクトルアナライザーPMA-11(商品名)を用いて測定し発光効率を求めた。次に耐久性を評価した。まず、素子を1mA/4mm²で駆動し、初期輝度を測定した。次に素子を1mA/4mm²で200h低電流駆動した後の輝度を測定し、初期輝度と比較することにより輝度維持率を求めた。その結果を表1及び表2に示す。

20

【0210】

【表1】

表1

素子 Nos.	発光材料 (ドーパ濃度)	ホスト材料 (膜厚)	電子輸送材料 (膜厚)	輝度 維持率	備考
101	化合物(65) 2%	Bepp2 (40nm)	—	6%	比較例 (US6.653564B1)記載素子)
102	化合物(65) 5%	Bepp2 (40nm)	—	11%	比較例 (US6.653564B1)記載素子構成)
103	化合物(1) 5%	Bepp2 (40nm)	—	8%	比較例 (US6.653564B1)記載素子構成)
104	化合物(1) 5%	Bepp2 (36nm)	化合物B (36nm)	21%	本発明
105	化合物(1) 5%	化合物A (36nm)	化合物B (36nm)	32%	本発明

素子構成：ITO/NPD(50nm)/5wt%発光材料-ホスト材料/電子輸送材料/LiF-Al

30

40

【0211】

比較例に比較し、電子輸送層を導入した本発明の素子は輝度維持率が向上し、素子耐久性に優れることが判る。また、ホスト材料を化合物Aのように非錯体芳香族ヘテロ環化合物に変更することによっても、更に素子耐久性が向上する。

【0212】

【表 2】

表 2

素子 Nos.	発光材料	ホスト材料	発光λ max	輝度維持率	備考
201	化合物(1)	化合物A	615nm	81%	本発明
202	化合物(15)	化合物A	586nm	88%	本発明
204	化合物(79)	化合物A	509nm	83%	本発明
205	化合物(88)	化合物A	620nm	79%	本発明
206	化合物(15)	BAIq	585nm	92%	本発明

素子構成：ITO/CuPc(10nm)/NPD(20nm)/5wt%発光材料-ホスト材料(30nm)/

BAIq(10nm)/ Alq(40nm)/LiF-Al

【 0 2 1 3 】

また、正孔注入層として銅フタロシアニン(CuPc)を用い、正孔ブロック層としてBAIqを用いることによって素子耐久性が更に向上し、本発明の化合物は色純度のよい赤色発光や、緑色発光が可能であることが判る。また、更に短波な発光も可能である。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I テーマコード(参考)
C 0 7 D 213/22

(72)発明者 五十嵐 達也
神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地 富士フイルム株式会社内

(72)発明者 市嶋 靖司
東京都町田市南成瀬1丁目8番8号

(72)発明者 新居 一巳
神奈川県南足柄市中沼210番地 富士フイルム株式会社内

(72)発明者 渡辺 康介
神奈川県足柄上郡開成町牛島577番地 富士フイルム株式会社内

Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 BB02 CC04 CC06 CC09 CC21 DD53 DD59 DD60
DD64 DD67 DD68 DD69 DD71 DD74 DD78 DD79
4C055 AA01 BA03 BA16 BA29 CA01 DA01 EA01 GA02
4H006 AA01 AB82
4H050 AA01 AB92 WB11 WB14

专利名称(译)	有机电致发光器件和复合化合物		
公开(公告)号	JP2013048256A	公开(公告)日	2013-03-07
申请号	JP2012216750	申请日	2012-09-28
[标]申请(专利权)人(译)	UDC爱尔兰有限公司		
申请(专利权)人(译)	谷得扁海爱尔兰有限公司		
[标]发明人	伊勢俊大 五十嵐達也 市嶋靖司 新居一巳 渡辺康介		
发明人	伊勢 俊大 五十嵐 達也 市嶋 靖司 新居 一巳 渡辺 康介		
IPC分类号	H01L51/50 C09K11/06 C07F15/00 C07C251/24 C07D213/22 C07D213/53 H05B33/14		
CPC分类号	C07C251/24 C07F15/0093 C09K11/06 C09K2211/1029 C09K2211/1037 C09K2211/1044 C09K2211/1059 C09K2211/1092 C09K2211/182 C09K2211/185 Y10S428/917 C07D213/22 C07D213/53 C07F15/0033 C07F15/0086 H01L51/0085 H01L51/0087 H01L51/5012 H01L51/5016 H01L51/5203 H05B33/14		
FI分类号	H05B33/14.B H05B33/22.B C09K11/06.660 C07F15/00.CSP.F C07C251/24 C07D213/22 C07F15/00.FCS.P		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB02 3K107/CC04 3K107/CC06 3K107/CC09 3K107/CC21 3K107/DD53 3K107/DD59 3K107/DD60 3K107/DD64 3K107/DD67 3K107/DD68 3K107/DD69 3K107/DD71 3K107/DD74 3K107/DD78 3K107/DD79 4C055/AA01 4C055/BA03 4C055/BA16 4C055/BA29 4C055/CA01 4C055/DA01 4C055/EA01 4C055/GA02 4H006/AA01 4H006/AB82 4H050/AA01 4H050/AB92 4H050/WB11 4H050/WB14		
代理人(译)	长谷川弘道		
优先权	2003157006 2003-06-02 JP 2004092274 2004-03-26 JP		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供具有成功发光特性的发光器件，并提供可适用于发光器件的新型金属络合物。溶剂：有机电致发光器件，其具有至少一个有机层，包括在一对电极之间的发光层，在该对电极之间的至少一层中含有三齿或更高的配体，和至少一种金属配合物，其中配体是链结构配体。

