

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2013-530513

(P2013-530513A)

(43) 公表日 平成25年7月25日(2013.7.25)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 B	3K107
C07C 211/61 (2006.01)	C07C 211/61 C S P	4C023
C07C 217/94 (2006.01)	C07C 217/94	4C031
C07C 255/58 (2006.01)	C07C 255/58	4C033
C07F 7/10 (2006.01)	C07F 7/10 C	4C034
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 41 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2013-507866 (P2013-507866)
 (86) (22) 出願日 平成23年4月11日 (2011.4.11)
 (85) 翻訳文提出日 平成24年12月28日 (2012.12.28)
 (86) 国際出願番号 PCT/KR2011/002526
 (87) 国際公開番号 W02011/136484
 (87) 国際公開日 平成23年11月3日 (2011.11.3)
 (31) 優先権主張番号 10-2010-0040610
 (32) 優先日 平成22年4月30日 (2010.4.30)
 (33) 優先権主張国 韓国 (KR)

(71) 出願人 509266480
 ローム・アンド・ハース・エレクトロニッ
 ク・マテリアルズ・コリア・リミテッド
 大韓民国, 331-980, チュンチョン
 ナムードウ, チョナナンシ, ソブクーク,
 ペクソクードン, 736
 (74) 代理人 110000589
 特許業務法人センダ国際特許事務所
 (72) 発明者 キム, ヨン・ジル
 大韓民国, キョンギード・440-320
 , スウォンシ, チャンアンーク, ユルチ
 ヨンードン, ジェイル・オフィステル, 3
 04

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 新規有機電界発光化合物およびこれを使用する有機電界発光素子

(57) 【要約】

新規有機電界発光化合物およびこれを使用する有機電界発光素子が提供される。この有機電界発光化合物は青色での高い発光効率および優れた寿命特性を示すので、それは非常に優れた駆動寿命を有するOLEDを製造するために使用されうる。

【代表図】なし


【特許請求の範囲】

【請求項 1】

化学式 1 で表される有機電界発光化合物：

【化 1】

[化学式 1]




10

式中、

$Ar_1 \sim Ar_4$ は独立して、(C6 - C30) アリール、N、O および S から選択される 1 以上のヘテロ原子を含む (C2 - C30) ヘテロアリール、N、O および S から選択される 1 以上のヘテロ原子を含む 5 員 ~ 7 員のヘテロシクロアルキル、(C3 - C30) シクロアルキル、アダマンチル、(C7 - C30) ビシクロアルキル、または

【化 2】

20



を表すか、または Ar_1 と Ar_2 もしくは Ar_3 と Ar_4 は独立して、芳香環もしくはヘテロ芳香環を有するかもしくは有しない (C3 - C30) アルケニレンもしくは (C3 - C30) アルキレンを介して連結されて、縮合環を形成してよく、および前記アルキレンの炭素原子は NR_{21} 、O、S もしくは $SiR_{22}R_{23}$ でさらに置換されていてよく；

30

$R_1 \sim R_6$ および $R_{11} \sim R_{13}$ は独立して、水素、(C1 - C30) アルキル、(C3 - C30) シクロアルキル、(C6 - C30) アリール、(C2 - C30) ヘテロアリール、(C1 - C30) アルコキシ、(C6 - C60) アリールオキシ、モノもしくはジ (C1 - C30) アルキルアミノ、モノもしくはジ (C6 - C30) アリールアミノ、(C6 - C30) アリール (C1 - C30) アルキルアミノ、トリ (C1 - C30) アルキルシリル、ジ (C1 - C30) アルキル (C6 - C30) アリールシリル、またはトリ (C6 - C30) アリールシリルを表し；

40

$R_{21} \sim R_{23}$ は独立して、(C1 - C30) アルキル、ハロ (C1 - C30) アルキル、(C1 - C30) アルコキシ、モルホリノ、チオモルホリノ、ピペリジノ、N、O および S から選択される 1 以上のヘテロ原子を含む 5 員 ~ 7 員のヘテロシクロアルキル、(C3 - C30) シクロアルキル、アダマンチル、ハロゲン、シアノ、(C6 - C30) アリール、(C2 - C30) ヘテロアリール、トリ (C1 - C30) アルキルシリル、ジ (C1 - C30) アルキル (C6 - C30) アリールシリル、もしくはトリ (C6 - C30) アリールシリルを表すか、または R_{22} と R_{23} とは縮合環を有するかもしくは有しない (C3 - C30) アルケニレンもしくは (C3 - C30) アルキレンを介して連結されて縮合環を形成してよく；並びに

$R_1 \sim R_6$ のアルキル、シクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アルコキシ、ア

50

リールオキシ、アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ、トリアルキルシリル、ジアルキルアリールシリルもしくはトリアリールシリル； $Ar_1 \sim Ar_4$ のアリール、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、シクロアルキル、アダマンチルもしくはピシクロアルキル； A_1 と A_2 または Ar_3 と Ar_4 のそれぞれの連結によって形成される縮合環；並びに、 $R_{21} \sim R_{23}$ のアルキル、ハロアルキル、アルコキシ、モルホリノ、チオモルホリノ、ピペリジノ、ヘテロシクロアルキル、シクロアルキル、アダマンチル、アリール、ヘテロアリール、トリアルキルシリル、ジアルキルアリールシリル、またはトリアリールシリルは、(C1 - C30)アルキル、ハロ(C1 - C30)アルキル、(C1 - C30)アルコキシ、(C1 - C30)アルキルチオ、ピペリジノ、モルホリノ、チオモルホリノ、N、OおよびSから選択される1以上のヘテロ原子を含む5員～7員のヘテロシクロアルキル、(C3 - C30)シクロアルキル、ハロゲン、シアノ、ニトロ、ヒドロキシル、(C6 - C30)アリール、(C6 - C30)アリールオキシ、(C6 - C30)アリールチオ、(C2 - C30)ヘテロアリール、(C6 - C30)アリール(C1 - C30)アルキル、(C1 - C30)アルキル(C6 - C30)アリール、トリ(C1 - C30)アルキルシリル、ジ(C1 - C30)アルキル(C6 - C30)アリールシリル、およびトリ(C6 - C30)アリールシリルからなる群から選択される1以上の置換基によってさらに置換されていてよい。

10


【請求項2】

化学式2で表される請求項1に記載の有機電界発光化合物：

20

【化3】

〔化学式2〕




30

式中、

R_5 および R_6 は独立して水素、(C6 - C30)アリールまたは(C2 - C30)ヘテロアリールを表し；

$Ar_1 \sim Ar_4$ は独立して、(C6 - C30)アリール、N、OおよびSから選択される1以上のヘテロ原子を含む(C2 - C30)ヘテロアリール、N、OおよびSから選択される1以上のヘテロ原子を含む5員～7員のヘテロシクロアルキル、(C3 - C30)シクロアルキル、または

【化4】



40

を表すか、または Ar_1 と Ar_2 、もしくは Ar_3 と Ar_4 は独立して、芳香環もしくはヘテロ芳香環を有するかもしくは有しない(C3 - C30)アルケニレンもしくは(C3 - C30)アルキレンを介して連結されて、縮合環を形成していてよく、および前記アルキレンの炭素原子は NR_{21} 、O、Sもしくは $SiR_{22}R_{23}$ でさらに置換されていてよく；

$R_{21} \sim R_{23}$ は独立して(C1 - C30)アルキルもしくは(C6 - C30)アリー


50

ルを表すか、または R_{22} と R_{23} とは縮合環を有するかもしくは有しない ($C3 - C30$) アルケニレンもしくは ($C3 - C30$) アルキレンを介して連結されて縮合環を形成してよく；並びに

R_5 および R_6 のアリールもしくはヘテロアリール； $Ar_1 \sim Ar_4$ のアリール、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、シクロアルキル、アダマンチルもしくはビシクロアルキル； A_1 と A_2 または Ar_3 と Ar_4 のそれぞれの連結によって形成される縮合環；並びに、 $R_{21} \sim R_{23}$ のアルキルもしくはアリールは、($C1 - C30$) アルキル、ハロ($C1 - C30$) アルキル、($C1 - C30$) アルコキシ、($C1 - C30$) アルキルチオ、ピペリジノ、モルホリノ、チオモルホリノ、N、O および S から選択される 1 以上のヘテロ原子を含む 5 員～7 員のヘテロシクロアルキル、($C3 - C30$) シクロアルキル、ハロゲン、シアノ、ニトロ、ヒドロキシル、($C6 - C30$) アリール、($C6 - C30$) アリールオキシ、($C6 - C30$) アリールチオ、($C2 - C30$) ヘテロアリール、($C6 - C30$) アリール($C1 - C30$) アルキル、($C1 - C30$) アルキル($C6 - C30$) アリール、トリ($C1 - C30$) アルキルシリル、ジ($C1 - C30$) アルキル($C6 - C30$) アリールシリル、およびトリ($C6 - C30$) アリールシリルからなる群から選択される 1 以上の置換基によってさらに置換されていてよい。


【請求項 3】

【化 5】




および

【化 6】



が独立して下記構造：

【化 7】






(式中、 $R_{21} \sim R_{25}$ は独立して ($C1 - C30$) アルキルまたは ($C6 - C30$) アリールを表す)

から選択される請求項 2 に記載の有機電界発光化合物。




【請求項 4】

下記化合物から選択される請求項 1 に記載の有機電界発光化合物：


【化 8】




【化 9】




【化 10】




10




20




30




【化 1 1】




10



20




30




40


【化 1 2】



10




20




30

【化 1 3】



10



20

【請求項 5】

請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の有機電界発光化合物を含む有機電界発光素子。

【請求項 6】

第 1 の電極；第 2 の電極；並びに、前記第 1 の電極と第 2 の電極との間に設けられた 1 以上の有機層；を含み、

前記有機層が 1 種以上の有機電界発光化合物と、化学式 3 または化学式 4：

〔化学式 3〕

$(Ar_{11})_a - L_1 - (Ar_{12})_b$

〔化学式 4〕

$(Ar_{13})_c - L_2 - (Ar_{14})_d$

式中、 L_1 は (C6 - C30) アリーレンもしくは (C4 - C30) ヘテロアリーレンを表し；

L_2 はアントラセニレンを表し；

$Ar_{11} \sim Ar_{14}$ は独立して、水素、重水素、(C1 - C30) アルキル、(C1 - C30) アルコキシ、ハロゲン、(C4 - C30) ヘテロアリール、(C5 - C30) シクロアルキルまたは (C6 - C30) アリールを表し；並びに

$Ar_{11} \sim Ar_{14}$ のシクロアルキル、アリールもしくはヘテロアリールは、(C6 - C30) アリールもしくは (C4 - C30) ヘテロアリール [(当該 (C6 - C30) アリールもしくは (C4 - C30) ヘテロアリールは重水素、(C1 - C30) アルキル、ハロ (C1 - C30) アルキル、(C1 - C30) アルコキシ、(C3 - C30) シクロアルキル、ハロゲン、シアノ、トリ (C1 - C30) アルキルシリル、ジ (C1 - C30) アルキル (C6 - C30) アリールシリルおよびトリ (C6 - C30) アリールシリルからなる群から選択される 1 種以上の置換基を有するかもしれない]、重水素、(C1 - C30) アルキル、ハロ (C1 - C30) アルキル、(C1 - C30) アルコキシ、(C3 - C30) シクロアルキル、ハロゲン、シアノ、トリ (C1 - C30) アルキルシリル、ジ (C1 - C30) アルキル (C6 - C30) アリールシリル、およびトリ (C6 - C30) アリールシリルからなる群から選択される 1 種以上の置換基でさらに置換されていてよく；並びに

a、b、c および d は独立して 0 ～ 4 の整数を表す)

30

40

50

で表される１種以上のホスト化合物とを含む、
請求項５に記載の有機電界発光素子。

【請求項７】

前記有機層が、アリールアミン化合物およびスチリルアリールアミン化合物からなる群から選択される１種以上の化合物、または第１族、第２族、第４周期および第５周期遷移金属、ランタニド金属並びにｄ-遷移元素の有機金属からなる群から選択される１種以上の金属をさらに含む、請求項６に記載の有機電界発光素子。

【請求項８】

有機電界発光素子が白色発光有機電界発光素子であり、前記有機層が青色、赤色もしくは緑色の光を放射する１以上の有機電界発光層を同時に含む、請求項６に記載の有機電界発光素子。

10

【請求項９】

前記有機層が電界発光層と電荷発生層とを含む請求項６に記載の有機電界発光素子。

【請求項１０】

還元性ドーパントと有機物質との混合領域、または酸化性ドーパントと有機物質との混合領域が、電極の対のうちの一方もしくは両方の電極の内側表面上に配置される、請求項６に記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【０００１】

20

本発明は、新規の有機電界発光化合物（organic electroluminescent compound）、並びにこれを使用する有機電界発光素子（organic electroluminescent device）に関し、より具体的には、青色電界発光材料として使用される新規有機電界発光化合物およびこれをドーパントとして使用する有機電界発光素子に関する。

【背景技術】

【０００２】

ディスプレイ素子の中では、電界発光（electroluminescent；EL）素子は、それが自己発光型ディスプレイ素子として広い視野角、優れたコントラストおよび速い応答速度を提供するという点で有利である。１９８７年に、イーストマンコダック（Eastman Kodak）は、電界発光層を形成するための物質として、低分子量芳香族ジアミンとアルミニウム錯体を使用する有機EL素子を初めて開発した〔Appl. Phys. Lett. 51, 913, 1987〕。

30

【０００３】

有機EL素子においては、ルミネッセンス効率および駆動寿命をはじめとするその性能を決定する最も重要な要因は電界発光材料である。電界発光材料のいくつかの要件には、固体状態での高い電界発光量子収率、高い電子および正孔移動度、真空蒸着中の分解に対する耐性、均一な膜を形成する能力、並びに安定性が挙げられる。

【０００４】

有機電界発光材料は大まかに、高分子材料と低分子材料とに分類されうる。低分子材料には、分子構造の観点から、金属錯体と、金属を含まない完全有機電界発光材料とが挙げられる。トリス（８-キノリノラト）アルミニウム錯体のようなキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビス（スチリルアリーレン）誘導体、およびオキサジアゾール誘導体などが挙げられる。これらの材料から、青色から赤色の可視領域の光の放射が得られうることが報告されており、そしてカラーディスプレイ素子の実現されるであろうことが期待されている。

40

【０００５】

その一方で、従来の青色材料については、出光興産によるジフェニルビニル-ピフェニル（DPVBi）（化合物a）の開発以来、多くの材料が開発されかつ商業化されてきた。出光興産からの青色材料系に加えて、コダックのジナフチルアントラセン（DNA）（

50

化合物 b)、テトラ(t-ブチル)ペリレン(化合物 c)系などが知られている。しかし、これら材料に関して大規模な研究および開発が行われるべきである。


【0006】

今までで最も高い効率を有することが知られている出光興産のジスチリル(distryl)化合物系は、6 lm/Wの電力効率、および30,000時間を超える有利な素子寿命を有する。しかし、それがフルカラーディスプレイに適用される場合には、駆動時間の経過による色純度の低下のせいで、その寿命は数千時間にすぎない。青色電界発光の場合には、電界発光波長が長波長側に少しだけシフトすると、それは発光効率の観点からは有利になる。しかし、青色の満足できない色純度のせいで、高品質のディスプレイにその材料を適用するのは容易ではない。さらに、色純度、効率および熱安定性の問題のせいで、そのような材料の研究および開発が急を要している。


10

【0007】


【化1】



化合物 a



化合物 b



化合物 c

20

【先行技術文献】

【非特許文献】

【0008】

【非特許文献1】Appl. Phys. Lett. 51, 913, 1987

【発明の概要】

30

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

上述のような従来技術の課題を解決するための集中的な取り組みによって、本発明者は優れた発光効率および著しく改良された寿命特性を有する有機電界発光素子を実現する新規有機電界発光化合物を発明した。本発明の目的は、上記課題を解決しつつ、従来のドーパント材料と比較してより良好な発光効率および素子寿命を提供する、適切な色座標を有する骨格を有する有機電界発光化合物、並びに当該有機電界発光化合物を使用する高効率かつ長寿命の有機電界発光素子を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0010】


40

新規有機電界発光化合物、およびこれを使用する有機電界発光素子が提供される。この有機電界発光化合物は化学式1によって表される化合物である。青色の優れた発光効率および優れた寿命特性を有するので、本発明に従った有機電界発光化合物は、非常に優れた駆動寿命を有するOLED素子を製造するために使用されうる。

【0011】

【化 2】

[化学式 1]




10

式中、

$Ar_1 \sim Ar_4$ は独立して、(C6 - C30) アリール、N、O および S から選択される 1 以上のヘテロ原子を含む (C2 - C30) ヘテロアリール、N、O および S から選択される 1 以上のヘテロ原子を含む 5 員 ~ 7 員のヘテロシクロアルキル、(C3 - C30) シクロアルキル、アダマンチル、(C7 - C30) ビシクロアルキル、または

【化 3】



20

を表すか、または Ar_1 と Ar_2 もしくは Ar_3 と Ar_4 とは独立して、芳香環もしくはヘテロ芳香環を有するかもしくは有しない (C3 - C30) アルケニレンもしくは (C3 - C30) アルキレンを介して連結されて、縮合環を形成してよく、および前記アルキレンの炭素原子は NR_{21} 、O、S もしくは $SiR_{22}R_{23}$ でさらに置換されていてよく；

30

$R_1 \sim R_6$ および $R_{11} \sim R_{13}$ は独立して、水素、(C1 - C30) アルキル、(C3 - C30) シクロアルキル、(C6 - C30) アリール、(C2 - C30) ヘテロアリール、(C1 - C30) アルコキシ、(C6 - C60) アリールオキシ、モノもしくはジ (C1 - C30) アルキルアミノ、モノもしくはジ (C6 - C30) アリールアミノ、(C6 - C30) アリール (C1 - C30) アルキルアミノ、トリ (C1 - C30) アルキルシリル、ジ (C1 - C30) アルキル (C6 - C30) アリールシリル、またはトリ (C6 - C30) アリールシリルを表し；

$R_{21} \sim R_{23}$ は独立して、(C1 - C30) アルキル、ハロ (C1 - C30) アルキル、(C1 - C30) アルコキシ、モルホリノ、チオモルホリノ、ピペリジノ、N、O および S から選択される 1 以上のヘテロ原子を含む 5 員 ~ 7 員のヘテロシクロアルキル、(C3 - C30) シクロアルキル、アダマンチル、ハロゲン、シアノ、(C6 - C30) アリール、(C2 - C30) ヘテロアリール、トリ (C1 - C30) アルキルシリル、ジ (C1 - C30) アルキル (C6 - C30) アリールシリル、もしくはトリ (C6 - C30) アリールシリルを表すか、または R_{22} と R_{23} とは縮合環を有するかもしくは有しない (C3 - C30) アルケニレンもしくは (C3 - C30) アルキレンを介して連結されて縮合環を形成してよく；並びに

40

$R_1 \sim R_6$ のアルキル、シクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アルコキシ、アリールオキシ、アルキルアミノ、アリールアミノ、アリールアルキルアミノ、トリアルキルシリル、ジアルキルアリールシリルもしくはトリアリールシリル； $Ar_1 \sim Ar_4$ のアリール、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、シクロアルキル、アダマンチルもしくは

50

はビシクロアルキル； A_1 と A_2 または Ar_3 と Ar_4 のそれぞれの連結によって形成される縮合環；並びに、 $R_{21} \sim R_{23}$ のアルキル、ハロアルキル、アルコキシ、モルホリノ、チオモルホリノ、ペリリジノ、ヘテロシクロアルキル、シクロアルキル、アダマンチル、アリール、ヘテロアリール、トリアルキルシリル、ジアルキルアリールシリル、またはトリアリールシリルは、(C1 - C30)アルキル、ハロ(C1 - C30)アルキル、(C1 - C30)アルコキシ、(C1 - C30)アルキルチオ、ペリリジノ、モルホリノ、チオモルホリノ、N、OおよびSから選択される1以上のヘテロ原子を含む5員～7員のヘテロシクロアルキル、(C3 - C30)シクロアルキル、ハロゲン、シアノ、ニトロ、ヒドロキシル、(C6 - C30)アリール、(C6 - C30)アリールオキシ、(C6 - C30)アリールチオ、(C2 - C30)ヘテロアリール、(C6 - C30)アリール(C1 - C30)アルキル、(C1 - C30)アルキル(C6 - C30)アリール、トリ(C1 - C30)アルキルシリル、ジ(C1 - C30)アルキル(C6 - C30)アリールシリル、およびトリ(C6 - C30)アリールシリルからなる群から選択される1以上の置換基によってさらに置換されていてよい。

10

20

30

40

50

【0012】

本発明においては、「アルキル」、「アルコキシ」および「アルキル」部分を含む他の置換基には、線状もしくは分岐の種類の内いずれも挙げられる。本発明においては、「アリール」は、1つの水素原子を除去することにより芳香族炭化水素から得られる有機基を意味し、4員～7員、特に5員もしくは6員の単環もしくは縮合環を含むことができる。具体的な例としては、フェニル、ナフチル、ピフェニル、アントリル、インデニル、フルオレニル、フェナントリル、トリフェニレニル、ピレニル、ペリレニル、クリセニル、ナフタセニル、フルオランテニルなどが挙げられるが、これらに限定されない。本発明において、「ヘテロアリール」は、芳香環骨格原子(1つもしくは複数)としてB、N、O、S、P(=O)、SiおよびSeから選択される1～4個のヘテロ原子を含み、他の残りの芳香環骨格原子が炭素であるアリール基を意味する。それは、5員もしくは6員の単環式ヘテロアリール、またはベンゼン環との縮合により生じる多環式ヘテロアリールであってよく、かつ部分的に飽和であってよい。

【0013】

ヘテロアリールには、その環の1以上のヘテロ原子が酸化されるかまたは四級化されて、例えば、N-オキシドまたは第四級塩を形成することができる2価のアリール基が挙げられる。具体的な例には、単環式ヘテロアリール、例えば、フリル、チエニル、ピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、チアゾリル、チアジアゾリル、イソチアゾリル、イソオキサゾリル、オキサゾリル、オキサジアゾリル、トリアジニル、テトラジニル、トリアゾリル、テトラゾリル、フラザニル、ピリジル、ピラジニル、ピリミジニル、ピリダジニルなど；多環式ヘテロアリール、例えば、ベンゾフリル、ベンゾチエニル、イソベンゾフリル、ベンゾイミダゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾイソチアゾリル、ベンゾイソオキサゾリル、ベンゾオキサゾリル、イソインドリル、インドリル、インダゾリル、ベンゾチアジアゾリル、キノリル、イソキノリル、シンノリニル、キナゾリニル、キノリジニル、キノキサリニル、カルバゾリル、フェナントリジニル、ベンゾジオキサソリルなど；並びに、そのN-オキシド(例えば、ピリジルN-オキシド、キノリルN-オキシドなど)、その第四級塩などが挙げられるが、これらに限定されない。

【0014】

本発明においては、「(C1 - C30)アルキル、(C1 - C30)アルコキシ、モノもしくはジ(C1 - C30)アルキルチオ、(C6 - C30)アリール(C1 - C30)アルキルアミノ、トリ(C1 - C30)アルキルシリル、ジ(C1 - C30)アルキル(C6 - C30)アリールシリル、ハロ(C1 - C30)アルキル、(C1 - C30)アルキルチオ、(C6 - C30)アリール(C1 - C30)アルキル、(C1 - C30)アルキル(C6 - C30)アリール」などのアルキル部分は1～20個の炭素原子、より具体的には1～10個の炭素原子を有することができる。「(C6 - C30)アリール、モノもしくはジ(C6 - C30)アリールアミノ、(C6 - C30)アリール(C1 - C30)

）アルキルアミノ、ジ（Ｃ１－Ｃ３０）アルキル（Ｃ６－Ｃ３０）アリールシリル、トリ（Ｃ６－Ｃ３０）アリールシリル、（Ｃ６－Ｃ３０）アリールオキシ、（Ｃ６－Ｃ３０）アリールチオ、（Ｃ６－Ｃ３０）アリール（Ｃ１－Ｃ３０）アルキル、（Ｃ１－Ｃ３０）アルキル（Ｃ６－Ｃ３０）アリール」などのアリール部分は６～２０個の炭素原子、より具体的には６～１２個の炭素原子を有することができる。「（Ｃ３－Ｃ３０）ヘテロアリール」のヘテロアリールは、４～２０個の炭素原子、より具体的には４～１２個の炭素原子を有することができる。「（Ｃ３－Ｃ３０）シクロアルキル」のシクロアルキルは、３～２０個の炭素原子、より具体的には３～７個の炭素原子を有することができる。「（Ｃ３－Ｃ３０）アルキレンもしくはアルケニレン」のアルキレンもしくはアルケニレンは、３～２０個の炭素原子、より具体的には３～１０個の炭素原子を有することができる。


10

【００１５】

また、本発明に従う有機電界発光化合物には下記化学式２で表される化合物が挙げられる：

【化４】

〔化学式２〕



20


式中、

R_5 および R_6 は独立して水素、（Ｃ６－Ｃ３０）アリールまたは（Ｃ２－Ｃ３０）ヘテロアリールを表し；

$Ar_1 \sim Ar_4$ は独立して、（Ｃ６－Ｃ３０）アリール、Ｎ、ＯおよびＳから選択される１以上のヘテロ原子を含む（Ｃ２－Ｃ３０）ヘテロアリール、Ｎ、ＯおよびＳから選択される１以上のヘテロ原子を含む５員～７員のヘテロシクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ３０）シクロアルキル、アダマンチル、（Ｃ７－Ｃ３０）ビスシクロアルキル、または

30

【化５】



を表すか、または Ar_1 と Ar_2 、もしくは Ar_3 と Ar_4 は独立して、芳香環もしくはヘテロ芳香環を有するかもしれない（Ｃ３－Ｃ３０）アルケニレンもしくは（Ｃ３－Ｃ３０）アルキレンを介して連結されて、縮合環を形成していてもよく、および前記アルキレンの炭素原子は NR_{21} 、Ｏ、Ｓもしくは $SiR_{22}R_{23}$ でさらに置換されていてよく；

40

$R_{21} \sim R_{23}$ は独立して（Ｃ１－Ｃ３０）アルキルもしくは（Ｃ６－Ｃ３０）アリールを表すか、または R_{22} と R_{23} とは縮合環を有するかもしれない（Ｃ３－Ｃ３０）アルケニレンもしくは（Ｃ３－Ｃ３０）アルキレンを介して連結されて縮合環を形成していてもよく；並びに

R_5 および R_6 のアリールもしくはヘテロアリール； $Ar_1 \sim Ar_4$ のアリール、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、シクロアルキル、アダマンチルもしくはビスシクロアルキル； A_1 と A_2 または Ar_3 と Ar_4 のそれぞれの連結によって形成される縮合環；

50


並びに、 $R_{21} \sim R_{23}$ のアルキルもしくはアリールは、(C1 - C30) アルキル、ハロ(C1 - C30) アルキル、(C1 - C30) アルコキシ、(C1 - C30) アルキルチオ、ピペリジノ、モルホリノ、チオモルホリノ、N、OおよびSから選択される1以上のヘテロ原子を含む5員～7員のヘテロシクロアルキル、(C3 - C30) シクロアルキル、ハロゲン、シアノ、ニトロ、ヒドロキシル、(C6 - C30) アリール、(C6 - C30) アリールオキシ、(C6 - C30) アリールチオ、(C2 - C30) ヘテロアリール、(C6 - C30) アリール(C1 - C30) アルキル、(C1 - C30) アルキル(C6 - C30) アリール、トリ(C1 - C30) アルキルシリル、ジ(C1 - C30) アルキル(C6 - C30) アリールシリル、およびトリ(C6 - C30) アリールシリルからなる群から選択される1以上の置換基によってさらに置換されていてよい。

10

【0016】

また、 Ar_1 と Ar_2 、および Ar_3 と Ar_4 がアルキレンもしくはアルケニレンを介して独立して連結される場合に形成される


【化6】



および


【化7】

20



は独立して下記構造：

【化8】



30

40



(式中、 $R_{21} \sim R_{25}$ は独立して(C1 - C30) アルキルまたは(C6 - C30) アリールを表す)

から選択されるがこれらに限定されない。


【0017】

より具体的には、 $Ar_1 \sim Ar_4$ は独立して、下記構造：



【化 9】




10



20




30





40


【化 1 0】




10



20



30




40

から選択されるが、これらに限定されない。


【 0 0 1 8】

本発明に従う有機電界発光化合物は以下の化合物として具体的に例示されうるが、本発明はこれらに限定されない：


【化 1 1】



10




20




30


【化 1 2】



10




20




30


【化 1 3】




10




20




30




【化 1 4】




10



20














30



40

【化 1 5】




10


20

30

【化 1 6】



10




20

【 0 0 1 9】

本発明の有機電界発光化合物は以下のスキーム 1 に示されるように製造されうるが、これに限定されない：

【化 1 7】

[スキーム 1]



30

式中、 $Ar_1 \sim Ar_4$ および $R_1 \sim R_6$ は化学式 1 において定義されるのと同じである。

40

【 0 0 2 0】

第 1 の電極；第 2 の電極；並びに、前記第 1 の電極と第 2 の電極との間に設けられた 1 以上の有機層；を含む有機電界発光素子であって、前記有機層が化学式 1 の 1 種以上の有機電界発光化合物を含む有機電界発光素子が提供される。

【 0 0 2 1】

有機電界発光素子においては、化学式 1 の 1 種以上の有機電界発光化合物が電界発光ドーパントとして使用される場合には、1 種以上のホストを含む電界発光層を前記有機層が含む。本発明の有機電界発光素子において使用されるホストは特に限定されないが、以下

50

の化学式 3 もしくは化学式 4 で表される化合物から選択されうる。化学式 3 もしくは化学式 4 のホスト化合物の具体的な構造は韓国特許出願第 10 - 2008 - 0060393 号の < 162 > ~ < 210 > に例示されているがこれらに限定されない。

【0022】

[化学式 3]

$(Ar_{11})_a - L_1 - (Ar_{12})_b$

[化学式 4]

$(Ar_{13})_c - L_2 - (Ar_{14})_d$

式中、 L_1 は (C6 - C30) アリーレンもしくは (C4 - C30) ヘテロアリーレンを表し；

L_2 はアントラセニレンを表し；

$Ar_{11} \sim Ar_{14}$ は独立して、水素、重水素、(C1 - C30) アルキル、(C1 - C30) アルコキシ、ハロゲン、(C4 - C30) ヘテロアリール、(C5 - C30) シクロアルキルまたは (C6 - C30) アリールを表し；並びに

$Ar_{11} \sim Ar_{14}$ のシクロアルキル、アリールもしくはヘテロアリールは、(C6 - C30) アリールもしくは (C4 - C30) ヘテロアリール [(当該 (C6 - C30) アリールもしくは (C4 - C30) ヘテロアリールは重水素、(C1 - C30) アルキル、ハロ (C1 - C30) アルキル、(C1 - C30) アルコキシ、(C3 - C30) シクロアルキル、ハロゲン、シアノ、トリ (C1 - C30) アルキルシリル、ジ (C1 - C30) アルキル (C6 - C30) アリールシリルおよびトリ (C6 - C30) アリールシリルからなる群から選択される 1 種以上の置換基を有するかもしくは有さない]、重水素、(C1 - C30) アルキル、ハロ (C1 - C30) アルキル、(C1 - C30) アルコキシ、(C3 - C30) シクロアルキル、ハロゲン、シアノ、トリ (C1 - C30) アルキルシリル、ジ (C1 - C30) アルキル (C6 - C30) アリールシリル、およびトリ (C6 - C30) アリールシリルからなる群から選択される 1 種以上の置換基でさらに置換されていてよく；並びに

a、b、c および d は独立して 0 ~ 4 の整数を表す。

【0023】

電界発光層は電界発光が起こる層を意味し、単一の層もしくは 2 以上の層が積層されている多層であってよい。本発明の構成に従ってホスト - ドーパントの混合物が使用される場合には、電界発光ホストによっては発光効率の著しい向上が確認されうる。ドーピング濃度は 0.5 ~ 10 重量%であり得る。既存の他のホスト材料と比較した場合、本発明の電界発光ホストは正孔および電子の優れた伝導性、並びに非常に優れた安定性、および著しく向上したルミネッセンス効率および駆動寿命をもたらす。よって、化学式 3 もしくは化学式 4 で表される化合物が電界発光ホストとして選択される場合には、それは本発明の化学式 1 で表される有機電界発光化合物の電氣的不利益をかなり補うことができる。

【0024】

有機電界発光素子は化学式 1 の有機電界発光化合物を含むことができ、かつアリールアミンまたはスチリルアミン化合物からなる群から選択される 1 種以上の化合物を含むことができる。アリールアミンまたはスチリルアミン化合物の具体的な例は、韓国特許出願第 10 - 2008 - 0060393 号における < 212 > ~ < 224 > に例示されているがこれに限定されない。

【0025】

また、本発明の有機電界発光素子においては、有機層は、化学式 1 で表される有機電界発光化合物に加えて、第 1 族、第 2 族、第 4 周期および第 5 周期遷移金属、ランタニド金属並びに d - 遷移元素の有機金属からなる群から選択される 1 種以上の金属をさらに含むことができる。有機層は電界発光層および電荷発生層を含むことができる。

【0026】

本発明の化学式 1 で表される有機電界発光化合物を含む有機電界発光素子をサブピクセルとして採用し、および Ir、Pt、Pd、Rh、Re、Os、Tl、Pb、Bi、In

10

20

30

40

50

、S n、S b、T e、A uおよびA gからなる群から選択される１種以上の金属化合物を含む１以上のサブピクセルが同時に並列にパターン形成されている、独立発光方式のピクセル構造を有する有機電界発光素子が具体化されることができる。

【００２７】

さらに、白色発光有機電界発光素子を具体化するために、有機層は、当該有機電界発光化合物に加えて、青色、赤色もしくは緑色の光を放射する１以上の有機電界発光層を同時に含むことができる。青色、緑色もしくは赤色の光を放射する化合物は韓国特許出願第１０－２００８－０１２３２７６号、第１０－２００８－０１０７６０６号または第１０－２００８－０１１８４２８号に記載される化合物によって例示されうるが、これらに限定されない。

10

【００２８】

本発明の有機電界発光素子においては、電極の対のうちの一方または両方の電極の内側表面上に、カルコゲナイド(c h a l c o g e n i d e)層、ハロゲン化金属層および金属酸化物層から選択される層(以下、「表面層」という)が配置されうる。より具体的には、電界発光媒体層のアノード表面上にケイ素またはアルミニウムのカルコゲナイド(酸化物など)層が配置されることができ、並びに電界発光媒体層のカソード表面上にハロゲン化金属層または金属酸化物層が配置されうる。それにより、駆動安定性が達成されうる。カルコゲナイドは、例えば、 $S i O_x$ ($1 = x = 2$)、 $A l O_x$ ($1 = x = 1.5$)、 $S i O N$ 、 $S i A l O N$ などでありうる。ハロゲン化金属は、例えば、 $L i F$ 、 $M g F_2$ 、 $C a F_2$ 、希土類金属フッ化物などでありうる。金属酸化物は、例えば、 $C s_2 O$ 、 $L i_2 O$ 、 $M g O$ 、 $S r O$ 、 $B a O$ 、 $C a O$ などでありうる。

20

【００２９】

本発明の有機電界発光素子においては、このように製造される電極の対の少なくとも一方の表面上に、電子輸送化合物と還元性ドーパントとの混合領域、または正孔輸送化合物と酸化性ドーパントとの混合領域を配置するのも好ましい。この場合には、電子輸送化合物がアニオンに還元されるので、この混合領域から電界発光媒体への電子の注入および輸送は容易になる。また、正孔輸送化合物は酸化されてカチオンになるので、この混合領域から電界発光媒体への正孔の注入および輸送は容易になる。好ましい酸化性ドーパントには様々なルイス酸およびアクセプター化合物が挙げられる。好ましい還元性ドーパントには、アルカリ金属、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属、希土類金属およびこれらの混合物が挙げられる。さらに、還元性ドーパント層を電荷発生層として使用することにより、２以上の電界発光層を有する白色発光電界発光素子が製造されうる。

30

【発明の効果】

【００３０】

本発明の有機電界発光化合物は青色の良好な青色発光効率および優れた寿命特性を示すので、これは非常に優れた駆動寿命を有するO L E D素子を製造するために使用されうる。

【発明を実施するための形態】

【００３１】

本発明の有機電界発光化合物、その製造方法、およびその化合物を使用する素子のルミネセンス特性に関して本発明がさらに説明される。しかし、以下の実施例は例示目的のためだけに提供されるのであり、以下の実施例は本発明の範囲を限定することを意図していない。


40

【実施例】

【００３２】

[製造例１] 化合物６８の製造

【化 18】



10

【0033】

20

化合物 B の製造

化合物 A (20 g、96.05 mmol)、ベンゾイルペルオキシド (3.1 g、9.60 mmol、75%)、ニトロベンゼン (300 mL) および Br_2 (10.85 mL、211.3 mmol) が室温で混合され、120 に加熱され、3 時間後に、この混合物は室温に冷却され、KOH 溶液で中和され、そして塩化メチレン (MC) で抽出された。減圧下で蒸留した後で、得られた固体を酢酸エチル (EA) で再結晶化させることにより、化合物 B (20 g、56.92%) が得られた。

【0034】

化合物 C の製造

2-プロモナフタレン (25.4 g、122.95 mmol) が THF (1000 mL) 中に溶解させられ、そして $n\text{-BuLi}$ (114.7 mmol、ヘキサン中 2.5 M) が -78°C でゆっくりと添加された。30 分後に、この混合物は室温で攪拌された。30 分後に、化合物 B (14.1 g、40 mmol) がこの混合物に添加された。この混合物は 12 時間にわたって攪拌され、そして蒸留水および MC で抽出された。有機相を MgSO_4 で乾燥させ、そして減圧下で蒸留によって溶媒を除去した後で、カラム分離 (MC : ヘキサン = 1 : 1) によって化合物 C が得られた。

30

【0035】

化合物 D の製造

化合物 C (10 g、16.06 mmol) が酢酸 (500 mL) に添加され、そしてこの混合物は 130 に加熱された。 Zn (20.2 g) がこの混合物にゆっくりと添加され、次いでこれに HCl (20 mL) がゆっくりと添加された。30 分後、 Zn (10 g) がこの混合物に添加され、次いで HCl (10 mL) がさらにこれに添加された。この混合物を還流下で 12 時間にわたって攪拌した後で、この混合物は室温まで冷却された。蒸留水を添加することにより生じた固体が減圧下でろ過された。得られた固体は NaOH 溶液で洗浄され、カラム分離によって精製されて、化合物 D (6.5 g、11.04 mmol、68.74%) を得た。

40

【0036】

化合物 68 の製造

化合物 D (5 g、8.49 mmol)、ジフェニルアミン (3.7 g、22.09 mmol)、 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ (0.09 g、0.42 mmol)、および NaOt-bu (

50

3.26 g、33.99 mmol) が添加された。トルエン (200 mL) および P (t-bu)₃ (0.50 mL、1.019 mmol、50% 収率) が窒素雰囲気での混合物に添加された。この混合物は還流下で攪拌された。この混合物を 12 時間にわたって攪拌した後で、この混合物は室温まで冷却され、そして蒸留水および MC で抽出された。有機相を MgSO₄ で乾燥させ、そして減圧下で蒸留によって溶媒を除去した後で、カラム分離によって化合物 68 (2.9 g、75.8%) が得られた。

【0037】

¹H NMR (CDCl₃、200 MHz) : d = 6.63 (8H, m)、6.81 (4H, m)、7.02 (2H, m)、7.2 (8H, m)、7.58 ~ 7.59 (6H, m)、7.73 (2H, m)、7.87 ~ 7.92 (4H, m)、8 (4H, m)、8.13 (2H, m)。MS / FAB : 764.96 (実測値)、764.32 (計算値)。

10

【0038】

製造例 1 の手順に従って有機電界発光化合物 1 ~ 67 が製造された。表 1 は製造された有機電界発光化合物の ¹H NMR および MS / FAB を示す。

【0039】

【表 1】

[表 1]

化合物	^1H NMR(CDCl_3 , 200 MHz)	MS/FAB	
		実測値	計算値
1	$\delta = 2.34(6\text{H}, \text{s}), 6.63(8\text{H}, \text{m}), 6.81(4\text{H}, \text{m}), 7.02(2\text{H}, \text{m}), 7.2(8\text{H}, \text{m}), 7.29\sim 7.33(8\text{H}, \text{m}), 7.87(2\text{H}, \text{m}), 8.13(2\text{H}, \text{m})$	692.89	692.32
2	$\delta = 1.69(24\text{H}, \text{s}), 6.05(4\text{H}, \text{s}), 7.02(2\text{H}, \text{m}), 7.22\sim 7.3(24\text{H}, \text{m}), 7.58\sim 7.59(6\text{H}, \text{m}), 7.73(2\text{H}, \text{m}), 7.87\sim 7.92(4\text{H}, \text{m}), 8(4\text{H}, \text{m}), 8.13(2\text{H}, \text{m})$	1180.57	1181.55
3	$\delta = 6.63\sim 6.68(6\text{H}, \text{m}), 6.81(2\text{H}, \text{m}), 7\sim 7.02(4\text{H}, \text{m}), 7.2(4\text{H}, \text{m}), 7.3(4\text{H}, \text{m}), 7.39(4\text{H}, \text{m}), 7.87\sim 7.88(4\text{H}, \text{m}), 8.13(2\text{H}, \text{m})$	680.74	680.23
4	$\delta = 6.68(4\text{H}, \text{m}), 7\sim 7.02(6\text{H}, \text{m}), 7.58\sim 7.59(6\text{H}, \text{m}), 7.73(2\text{H}, \text{m}), 7.87\sim 7.92(8\text{H}, \text{m}), 8(4\text{H}, \text{m}), 8.13(2\text{H}, \text{m})$	724.80	724.24
5	$\delta = 6.01(4\text{H}, \text{m}), 6.72(4\text{H}, \text{m}), 6.84(4\text{H}, \text{m}), 7.02(2\text{H}, \text{m}), 7.17(2\text{H}, \text{m}), 7.4(2\text{H}, \text{m}), 7.69(2\text{H}, \text{m}), 7.87(2\text{H}, \text{m}), 8.13(2\text{H}, \text{m})$	701.00	700.03
6	$\delta = 2.34(6\text{H}, \text{s}), 7.02(2\text{H}, \text{m}), 7.14(4\text{H}, \text{m}), 7.29\sim 7.38(16\text{H}, \text{m}), 7.66(4\text{H}, \text{m}), 7.87\sim 7.89(6\text{H}, \text{m}), 8.13(2\text{H}, \text{m})$	852.97	852.30
7	$\delta = 6.34(4\text{H}, \text{m}), 7.02(2\text{H}, \text{m}), 7.5\sim 7.52(8\text{H}, \text{m}), 7.71(2\text{H}, \text{m}), 7.79(4\text{H}, \text{m}), 7.87(2\text{H}, \text{m}), 7.98(4\text{H}, \text{m}), 8.13(2\text{H}, \text{m})$	736.99	736.11
8	$\delta = 2.34(6\text{H}, \text{s}), 6.63(4\text{H}, \text{m}), 6.81(2\text{H}, \text{m}), 7.02(2\text{H}, \text{m}), 7.2(4\text{H}, \text{m}), 7.29\sim 7.33(8\text{H}, \text{m}), 7.53(4\text{H}, \text{m}), 7.87(2\text{H}, \text{m}), 8.01(2\text{H}, \text{m}), 8.13\sim 8.18(4\text{H}, \text{m})$	807.04	806.25
9	$\delta = 7.02(2\text{H}, \text{m}), 7.25(8\text{H}, \text{m}), 7.53\sim 7.59(14\text{H}, \text{m}), 7.73(2\text{H}, \text{m}), 7.87\sim 7.92(4\text{H}, \text{m}), 8\sim 8.01(8\text{H}, \text{m}), 8.13\sim 8.18(6\text{H}, \text{m})$	1145.44	1145.25
10	$\delta = 7.02(2\text{H}, \text{m}), 7.3(4\text{H}, \text{m}), 7.39(12\text{H}, \text{m}), 7.74(8\text{H}, \text{m}), 7.87(2\text{H}, \text{m}), 8.13(2\text{H}, \text{m})$	864.85	864.23
11	$\delta = 3.47(6\text{H}, \text{s}), 6.63(4\text{H}, \text{m}), 6.81(2\text{H}, \text{m}), 7.02(2\text{H}, \text{m}), 7.1(2\text{H}, \text{m}), 7.2\sim 7.25(16\text{H}, \text{m}), 7.58\sim 7.59(8\text{H}, \text{m}), 7.73(2\text{H}, \text{m}), 7.87\sim 7.92(4\text{H}, \text{m}), 8(4\text{H}, \text{m}), 8.13(2\text{H}, \text{m})$	1025.24	1024.43

10

20

30

40

【表 2】

表 1 のつづき

12	$\delta = 1.16(8H, m), 1.48(4H, m), 1.58(8H, m), 2.34(6H, s), 2.57(2H, m), 6.77(2H, m), 6.99(2H, m), 7.23 \sim 7.33(16H, m), 7.9(2H, m), 8.1(2H, m)$	704.98	704.41
13	$\delta = 1.16(16H, m), 1.48(8H, m), 1.58(16H, m), 2.34(6H, s), 2.57(4H, m), 7.15(2H, m), 7.29 \sim 7.33(8H, m), 7.94(2H, m), 8.26(2H, m)$	717.08	716.51
14	$\delta = 1.71(12H, m), 2.14 \sim 2.18(18H, m), 6.77(2H, m), 6.99(2H, m), 7.23(4H, m), 7.3 \sim 7.39(12H, m), 7.9(2H, m), 8.1(2H, m)$	817.06	816.43
15	$\delta = 1.71(24H, m), 2.14 \sim 2.18(36H, m), 7.15 \sim 7.17(4H, m), 7.4(2H, m), 7.69(2H, m), 7.94(2H, m), 8.26(2H, m)$	909.38	908.51
16	$\delta = 5.19(8H, s), 6.39(4H, m), 6.51(4H, m), 7.02 \sim 7.06(22H, m), 7.15(16H, m), 7.25(8H, m), 7.58 \sim 7.59(6H, m), 7.73(2H, m), 7.87 \sim 7.92(4H, m), 8(4H, m), 8.13(2H, m)$	1622.0 0	1620.63
17	$\delta = 1.35(18H, s), 3.83(6H, s), 6.55(4H, m), 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 7.01 \sim 7.05(10H, m), 7.2(4H, m), 7.68(4H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)$	837.10	836.43
18	$\delta = 0.25(18H, s), 2.34(6H, s), 6.61 \sim 6.63(8H, m), 6.81(2H, m), 7.02(2H, m), 7.15 \sim 7.2(8H, m), 7.29 \sim 7.33(8H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)$	837.25	836.40
19	$\delta = 6.73(8H, m), 7.02(2H, m), 7.21(8H, m), 7.3(4H, m), 7.37 \sim 7.39(28H, m), 7.46(24H, m), 7.55(12H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)$	1734.3 7	1732.61
20	$\delta = 3.83(6H, s), 6.61(8H, m), 6.99 \sim 7.05(14H, m), 7.68(4H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)$	796.85	796.27
21	$\delta = 6.61(8H, m), 6.99 \sim 7.02(10H, m), 7.25(8H, m), 7.58 \sim 7.59(6H, m), 7.73(2H, m), 7.87 \sim 7.92(4H, m), 8(4H, m), 8.13(2H, m)$	989.11	988.34
22	$\delta = 6.81(8H, m), 7.02(2H, m), 7.39(8H, m), 7.71(2H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)$	612.68	612.21
23	$\delta = 2.34(6H, s), 3.83(12H, s), 6.52(8H, m), 6.74(8H, m), 7.02(2H, m), 7.29 \sim 7.33(8H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)$	812.99	812.36
24	$\delta = 2.34(6H, s), 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 7.02(2H, m),$	793.00	792.35

10

20

30

40

【表 3】

表 1 のつづき

	7.2(4H, m), 7.29~7.36(10H, m), 7.49~7.5(4H, m), 7.74~7.77(4H, m), 7.84~7.88(6H, m), 8.13(2H, m)		
25	δ = 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 7.02(2H, m), 7.17~7.2(6H, m), 7.36~7.4(4H, m), 7.49~7.5(4H, m), 7.69~7.77(6H, m), 7.84~7.88(6H, m), 8.13(2H, m)	777.01	776.23
26	δ = 2.34(6H, s), 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 7.02(4H, m), 7.2(4H, m), 7.29~7.33(8H, m), 7.71(4H, m), 7.82~7.88(8H, m), 8.12~8.13(6H, m), 8.93(2H, m)	893.12	892.38
27	δ = 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 6.91(2H, m), 7.02(2H, m), 7.17~7.2(6H, m), 7.4(2H, m), 7.69(2H, m), 7.82~7.88(10H, m), 8.12~8.13(6H, m), 8.93(4H, m)	877.12	876.26
28	δ = 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 6.91(2H, s), 7.02(2H, m), 7.2(4H, m), 7.71(2H, m), 7.82~7.88(12H, m), 8.12~8.13(6H, m), 8.93(6H, m)	812.99	812.32
29	δ = 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 6.91(2H, s), 7.02(2H, m), 7.17~7.2(6H, m), 7.4(2H, m), 7.69(2H, m), 7.82~7.88(12H, m), 8.12~8.13(6H, m), 8.93(6H, m)	977.24	976.29
30	δ = 3.83(6H, s), 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 7.02~7.05(6H, m), 7.2(8H, m), 7.68~7.71(12H, m), 7.82~7.87(4H, m), 8(4H, m), 8.13(2H, m)	973.16	972.37
31	δ = 2.34(6H, s), 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 7.02(4H, m), 7.2(4H, m), 7.29~7.33(8H, m), 7.85~7.87(12H, m), 8.13(4H, m), 8.52(8H, m)	993.24	992.41
32	δ = 6.63(4H, m), 6.81(4H, m), 7.02(2H, m), 7.2(4H, m), 7.3(4H, m), 7.39(4H, m), 7.57(2H, m), 7.73~7.78(4H, m), 7.87~7.88(4H, m), 8.1~8.13(6H, m), 8.42(4H, m)	949.09	948.33
33	δ = 3.83(6H, s), 6.62~6.63(6H, m), 6.81(2H, m), 7.02~7.05(6H, m), 7.2(4H, m), 7.39(12H, m), 7.68(4H, m), 7.74(2H, m), 7.87~7.91(8H, m), 8.13(2H, m)	1073.2 8	1072.40
34	δ = 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 7.02(2H, m), 7.17~7.2(6H, m), 7.4(2H, m), 7.57~7.58(6H, m), 7.69(2H, m), 7.87(2H, m), 7.94(2H, m), 8.13(2H, m), 8.22(2H, m), 8.38(2H, m), 8.83(2H, m)	881.08	880.24
35	δ = 3.83(6H, s), 6.63(4H, m), 6.69(4H, m), 6.81(2H, m), 7.02~7.05(6H, m), 7.2(4H, m), 7.41(2H, m),	877.08	876.37

10

20

30

40

【表 4】

表1のつづき

	7.51~7.54(12H, m), 7.68(4H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)		
36	δ = 0.9(12H, m), 1.91(8H, m), 6.63(4H, m), 6.69(4H, m), 6.81(2H, m), 7.02(2H, m), 7.2(4H, m), 7.28(2H, m), 7.38(2H, m), 7.54~7.55(6H, m), 7.63(2H, m), 7.71~7.77(4H, m), 7.87~7.93(6H, m), 8.13(2H, m)	953.26	952.48
37	δ = 0.9(12H, m), 1.91(8H, m), 6.58~6.63(6H, m), 6.75~6.81(4H, m), 7.02(2H, m), 7.2~7.28(14H, m), 7.38(2H, m), 7.55~7.62(10H, m), 7.73(2H, m), 7.87~7.92(6H, m), 8(4H, m), 8.13(2H, m)	1205.5 7	1204.57
38	δ = 0.9(24H, m), 1.91(16H, m), 6.58(4H, m), 6.75(4H, m), 7.02(2H, m), 7.28(4H, m), 7.38(4H, m), 7.55(4H, m), 7.62(4H, m), 7.71(2H, m), 7.87(6H, m), 8.13(2H, m)	1089.4 9	1088.60
39	δ = 0.9(48H, m), 1.91(32H, m), 6.64(4H, m), 6.81(4H, m), 7.02(2H, m), 7.28(4H, m), 7.38(4H, m), 7.55(4H, m), 7.69(4H, s), 7.71(2H, m), 7.77(4H, s), 7.84~7.87(10H, m), 8.13(2H, m)	1666.3 5	1664.98
40	δ = 2.34(6H, s), 5.19(8H, s), 6.39(4H, m), 6.51(4H, m), 7.02~7.06(22H, m), 7.15(16H, m), 7.29~7.33(8H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)	1397.7 4	1396.57
41	δ = 6.58~6.63(6H, m), 6.75~6.81(4H, m), 7.02(2H, m), 7.11~7.26(32H, m), 7.55(2H, m), 7.62(2H, m), 7.69(2H, m), 7.87(4H, m), 8.13(2H, m)	1157.4 9	1156.39
42	δ = 3.83(6H, s), 6.58(4H, m), 6.75(4H, m), 7.02~7.05(6H, m), 7.11(16H, m), 7.26~7.38(32H, m), 7.55(4H, m), 7.62~7.68(8H, m), 7.87(6H, m), 8.13(2H, m)	1686.0 8	1684.68
43	δ = 6.58~6.63(6H, m), 6.75~6.81(4H, m), 7.02(2H, m), 7.16~7.2(12H, m), 7.28(2H, m), 7.35~7.38(6H, m), 7.55~7.62(10H, m), 7.73~7.75(6H, m), 7.87~7.92(6H, m), 8(4H, m), 8.13(2H, m)	1241.5 2	1240.48
44	δ = 6.39(2H, m), 6.55(2H, m), 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 7.02(2H, m), 7.16~7.2(24H, m), 7.31~7.35(14H, m), 7.5(2H, m), 7.71~7.75(8H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)	1317.6 1	1316.51
45	δ = 6.48(4H, m), 6.65(4H, m), 7.02(2H, m),	1630.0	1628.51

10

20

30

40

【表 5】

表 1 のつづき

	7.17~7.22(14H, m), 7.28(12H, m), 7.4~7.45(14H, m), 7.56(4H, m), 7.69(2H, m), 7.81(12H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)	2	
46	δ = 6.58~6.63(6H, m), 6.75~6.81(8H, m), 7.02(2H, m), 7.17~7.2(6H, m), 7.28(2H, m), 7.38~7.4(4H, m), 7.48(4H, m), 7.55(2H, m), 7.62(2H, m), 7.69(2H, m), 7.87(4H, m), 8.13(2H, m), 8.51(4H, m)	1157.4 1	1156.34
47	δ = 1.51(8H, m), 2.09(8H, m), 3.83(6H, s), 6.58~6.63(6H, m), 6.75~6.81(4H, m), 7.02~7.05(6H, m), 7.2(4H, m), 7.28(2H, m), 7.38(2H, m), 7.55(2H, m), 7.62~7.68(6H, m), 7.87(4H, m), 8.13(2H, m)	1009.2 8	1008.47
48	δ = 1.51(8H, m), 2.11(8H, m), 6.63(4H, m), 6.77~6.81(4H, m), 7.02(2H, m), 7.18~7.24(8H, m), 7.44(2H, m), 7.61(2H, m), 7.73~7.75(4H, m), 7.87(2H, m), 7.99~8.02(6H, m), 8.09~8.13(4H, m), 8.75(4H, m)	1051.3 2	1050.47
49	δ = 1.48(12H, m), 2.02(8H, m), 3.83(6H, s), 6.58~6.63(6H, m), 6.75~6.81(4H, m), 7.02~7.05(6H, m), 7.2(4H, m), 7.28(2H, m), 7.38(2H, m), 7.55(2H, m), 7.62~7.68(6H, m), 7.87(4H, m), 8.13(2H, m)	1037.3 3	1036.50
50	δ = 1.48(24H, m), 2.02(16H, m), 6.58(4H, m), 6.75(4H, m), 7.02(2H, m), 7.28(4H, m), 7.38(4H, m), 7.55(4H, m), 7.62(4H, m), 7.71(2H, m), 7.87(6H, m), 8.13(2H, m)	1137.5 4	1136.60
51	δ = 2.34(6H, s), 3.49(8H, s), 6.58~6.63(6H, m), 6.75~6.81(4H, m), 7.02(2H, m), 7.2(12H, m), 7.28~7.38(12H, m), 7.55(2H, m), 7.62(2H, m), 7.87(4H, m), 8.13(2H, m)	1073.3 7	1072.48
52	δ = 3.49(16H, s), 6.58(4H, m), 6.75(4H, m), 7.02(2H, m), 7.2(16H, m), 7.28(4H, m), 7.38(4H, m), 7.53~7.55(8H, m), 7.62~7.66(8H, m), 7.87(6H, m), 8.13(2H, m)	1583.5 9	1580.42
53	δ = 6.62(4H, m), 6.7(4H, m), 7.02(2H, m), 7.55(4H, m), 7.87(2H, m), 7.99(4H, m), 8.07(4H, m), 8.13(2H, m), 8.75(4H, m)	670.76	670.26
54	δ = 2.34(6H, s), 6.62~6.63(6H, m), 6.7(2H, m), 6.81(2H, m), 7.02(2H, m), 7.2(4H, m), 7.29~7.33(8H, m), 7.55(2H, m), 7.87(2H, m), 8.07(2H, m), 8.13(2H, m)	694.86	694.31

10

20

30

40

【表 6】

表1のつづき

55	$\delta = 7.02(2H, m), 7.25(8H, m), 7.37(4H, m),$ 7.57~7.59(10H, m), 7.69~7.75(10H, m), 7.87~8(12H, m), 8.13(2H, m), 8.22(4H, m)	1121.3 3	1120.43
56	$\delta = 6.63(4H, m), 6.81(2H, m), 7.02(2H, m),$ 7.2~7.25(12H, m), 7.37(2H, m), 7.57~7.59(8H, m), 7.69~7.75(6H, m), 7.87~8(10H, m), 8.13(2H, m), 8.22(2H, m)	1019.2 4	1018.40
57	$\delta = 6.62\sim 6.63(6H, m), 6.81(2H, m), 7.02(2H, m),$ 7.19~7.2(6H, m), 7.4(4H, m), 7.71(2H, m), 7.8(2H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m), 8.75(2H, m)	614.74	614.25
58	$\delta = 7.25\sim 7.39(14H, m), 7.5(2H, m), 7.63(2H, m), 7.8(2H,$ m), 7.94(2H, m), 8.1~8.12(4H, m), 8.55(2H, m), 8.9(2H, m)	696.78	696.24
59	$\delta = 1.72(12H, s), 6.55(4H, m), 6.73(4H, m),$ 7.02~7.05(10H, m), 7.71(2H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)	592.77	592.29
60	$\delta = 6.38(8H, m), 6.56(8H, m), 6.63(4H, m), 6.81(2H, m),$ 7.02(2H, m), 7.2~7.25(12H, m), 7.58~7.59(6H, m), 7.73(2H, m), 7.87~7.92(4H, m), 8(4H, m), 8.13(2H, m)	1095.3 3	1094.43
61	$\delta = 2.34(6H, s), 6.59(4H, m), 6.77(4H, m), 6.89\sim 6.92(8H,$ m), 7.02(2H, m), 7.29~7.33(8H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)	720.85	720.28
62	$\delta = 2.34(6H, s), 6.73(8H, m), 7.02(2H, m), 7.21(4H, m),$ 7.29~7.37(20H, m), 7.46(8H, m), 7.55(4H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)	1053.4 4	1052.40
63	$\delta = 2.34(6H, s), 2.71(8H, s), 6.73(8H, m), 7.02(2H, m),$ 7.11~7.14(8H, m), 7.21(4H, m), 7.29~7.33(12H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)	953.32	952.37
64	$\delta = 6.73(8H, m), 7.02(2H, m), 7.21(4H, m), 7.3(4H, m),$ 7.37(8H, m), 7.46(8H, m), 7.55(4H, m), 7.87(2H, m), 7.99(4H, m), 8.13(2H, m), 8.75(4H, m)	1027.3 7	1026.36
65	$\delta = 2.88(8H, m), 6.58(4H, m), 6.76(4H, m),$ 7.02~7.04(10H, m), 7.25(8H, m), 7.58~7.59(6H, m), 7.73(2H, m), 7.87~7.92(4H, m), 8(4H, m), 8.13(2H, m)	969.22	968.41
66	$\delta = 6.63(4H, m), 6.81(4H, m), 6.99\sim 7.05(10H, m),$	724.93	724.20

10

20

30

40

【表 7】

表1のつづき

	7.17(2H, m), 7.25(4H, m), 7.4(2H, m), 7.69(2H, m), 7.87(2H, m), 8.13(2H, m)		
67	δ = 6.69(4H, m), 6.87(4H, m), 7.02(2H, m), 7.16(4H, m), 7.47(4H, m), 7.54(4H, m), 7.85~7.87(6H, m), 7.99(4H, m), 8.13(2H, m), 8.75(4H, m)	814.97	814.31

10

【0040】

[実施例1~3]

本発明の有機電界発光化合物を使用するOLED素子の製造

本発明の電界発光材料を使用してOLED素子が製造された。まず、OLED用ガラス（サムスンコーニングにより製造）から得られた透明電極ITO薄膜（ $15\Omega/\square$ ）を、トリクロロエチレン、アセトン、エタノールおよび蒸留水を順に使用した超音波洗浄にかけ、使用するまでイソプロパノール中に貯蔵した。次に、真空蒸着装置の基体ホルダにITO基体を取り付け、この真空蒸着装置のセル内に4, 4', 4''-トリス（N, N-（2-ナフチル）-フェニルアミノ）トリフェニルアミン（2-TNATA）を入れ、このセルはチャンバー内で 10^{-6} torrの真空まで通気された。次いで、このセルに電流を適用して、2-TNATAを蒸発させて、それにより、ITO基体上に60nmの厚みを有する正孔注入層を形成した。

20

【0041】

次いで、真空蒸着装置の他のセルにN, N'-ビス（ α -ナフチル）-N, N'-ジフェニル-4, 4'-ジアミン（NPB）を入れ、このセルに電流を適用してNPBを蒸発させて、それにより正孔注入層上に20nmの厚みを有する正孔輸送層を形成した。


【0042】

正孔注入層および正孔輸送層を形成した後で、この形成された層上に電界発光層が蒸着させられた。下記構造のDNA（実施例1~3）が真空蒸着装置の1つのセルに入れられ、本発明の化合物が別のセルに入れられた。次いで、正孔輸送層上に、100:3の堆積割合で、30nmの厚さを有する電界発光層を蒸着させた。

30

【0043】

【化19】



40

【0044】

次いで、電界発光層上に、電子輸送層としてトリス（8-ヒドロキシキノリン）-アルミニウム（III）（Alq）を20nmの厚さで蒸着させた。次いで、リチウムキノレート（Li q）を電子注入層として1~2nmの厚みで蒸着させた後で、別の真空蒸着装置を使用して、150nmの厚みを有するAlカソードが形成されて、OLEDを製造し

50

た。

【 0 0 4 5 】

ＯＬＥＤ素子において電界発光材料として使用された各化合物は 10^{-6} torr での真空昇華によって精製された。

【 0 0 4 6 】

実施例 1 ～ 3 における本発明の有機電界発光化合物を含む ＯＬＥＤの発光効率はそれぞれ $1,000 \text{ cd/m}^2$ で測定され、結果は表 2 に示される。

【 0 0 4 7 】

【表 8】

[表 2]

10

番号		EL 材料 1	EL 材料 2	ルミネッセンス効率 (cd/A)	色
実施例	1	DNA	化合物 68	3.3	濃青色
	2	DNA	化合物 38	3.2	濃青色
	3	DNA	化合物 57	3.0	濃青色

20

【 0 0 4 8 】

表 2 に認められるように、本発明の有機電界発光化合物は濃青色を生じさせる。すなわち、有機電界発光ディスプレイにおける ＮＴＳＣ 標準に近い色を実現するのに青色が必要とされる場合に、本発明の有機電界発光化合物が有用であり得る。フェナンスレン誘導体が高いガラス転移温度を有するので、優れた熱安定性が必要とされる。上述のように、高い純度を有する青色発光材料として、本発明の有機電界発光化合物が使用される。

【産業上の利用可能性】

【 0 0 4 9 】

本発明の有機電界発光化合物は青色での良好な発光効率および優れた寿命特性を示すので、それは非常に優れた駆動寿命を有する ＯＬＥＤ素子を製造するために使用されうる。

30

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/KR2011/002526																								
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int. Cl. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><i>C07C 211/61</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 241/36</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 333/66</i> (2006.01)</td> <td><i>C07C 255/52</i> (2006.01)</td> </tr> <tr> <td><i>C07D 263/58</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 401/12</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 209/58</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 265/12</i> (2006.01)</td> </tr> <tr> <td><i>C07D 409/12</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 213/36</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 277/82</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 471/04</i> (2006.01)</td> </tr> <tr> <td><i>C07D 215/38</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 307/66</i> (2006.01)</td> <td><i>C07F 7/08</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 221/06</i> (2006.01)</td> </tr> <tr> <td><i>C07D 307/82</i> (2006.01)</td> <td><i>C09K 11/06</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 223/18</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 333/20</i> (2006.01)</td> </tr> <tr> <td><i>H01L 51/50</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 235/30</i> (2006.01)</td> <td><i>C07D 333/36</i> (2006.01)</td> <td></td> </tr> </table> According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			<i>C07C 211/61</i> (2006.01)	<i>C07D 241/36</i> (2006.01)	<i>C07D 333/66</i> (2006.01)	<i>C07C 255/52</i> (2006.01)	<i>C07D 263/58</i> (2006.01)	<i>C07D 401/12</i> (2006.01)	<i>C07D 209/58</i> (2006.01)	<i>C07D 265/12</i> (2006.01)	<i>C07D 409/12</i> (2006.01)	<i>C07D 213/36</i> (2006.01)	<i>C07D 277/82</i> (2006.01)	<i>C07D 471/04</i> (2006.01)	<i>C07D 215/38</i> (2006.01)	<i>C07D 307/66</i> (2006.01)	<i>C07F 7/08</i> (2006.01)	<i>C07D 221/06</i> (2006.01)	<i>C07D 307/82</i> (2006.01)	<i>C09K 11/06</i> (2006.01)	<i>C07D 223/18</i> (2006.01)	<i>C07D 333/20</i> (2006.01)	<i>H01L 51/50</i> (2006.01)	<i>C07D 235/30</i> (2006.01)	<i>C07D 333/36</i> (2006.01)	
<i>C07C 211/61</i> (2006.01)	<i>C07D 241/36</i> (2006.01)	<i>C07D 333/66</i> (2006.01)	<i>C07C 255/52</i> (2006.01)																							
<i>C07D 263/58</i> (2006.01)	<i>C07D 401/12</i> (2006.01)	<i>C07D 209/58</i> (2006.01)	<i>C07D 265/12</i> (2006.01)																							
<i>C07D 409/12</i> (2006.01)	<i>C07D 213/36</i> (2006.01)	<i>C07D 277/82</i> (2006.01)	<i>C07D 471/04</i> (2006.01)																							
<i>C07D 215/38</i> (2006.01)	<i>C07D 307/66</i> (2006.01)	<i>C07F 7/08</i> (2006.01)	<i>C07D 221/06</i> (2006.01)																							
<i>C07D 307/82</i> (2006.01)	<i>C09K 11/06</i> (2006.01)	<i>C07D 223/18</i> (2006.01)	<i>C07D 333/20</i> (2006.01)																							
<i>H01L 51/50</i> (2006.01)	<i>C07D 235/30</i> (2006.01)	<i>C07D 333/36</i> (2006.01)																								
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) STN (Registry, Marpat, CAPIus): Substructure search based upon formula I and keywords including Electroluminescent, OLED and Light Emitting																										
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Category*</th> <th style="width: 70%;">Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th style="width: 20%;">Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">X Y</td> <td>US 2006/0088728 A1 (KWONG <i>et al</i>) 27 April 2006 Paragraphs [0073] and [0075]-[0076]; examples 5-6; figures 4 and 9; claims 1 and 6-7.</td> <td style="text-align: center;">1-3, 5 6-10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td>JP 07-287408 A (MINOLTA CO. LTD.) 31 October 1995 Compounds 71-80</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td>JP 2000-012229 A (TOYO INK MFG. CO. LTD.) 14 January 2000 Whole document</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	X Y	US 2006/0088728 A1 (KWONG <i>et al</i>) 27 April 2006 Paragraphs [0073] and [0075]-[0076]; examples 5-6; figures 4 and 9; claims 1 and 6-7.	1-3, 5 6-10	A	JP 07-287408 A (MINOLTA CO. LTD.) 31 October 1995 Compounds 71-80		A	JP 2000-012229 A (TOYO INK MFG. CO. LTD.) 14 January 2000 Whole document													
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.																								
X Y	US 2006/0088728 A1 (KWONG <i>et al</i>) 27 April 2006 Paragraphs [0073] and [0075]-[0076]; examples 5-6; figures 4 and 9; claims 1 and 6-7.	1-3, 5 6-10																								
A	JP 07-287408 A (MINOLTA CO. LTD.) 31 October 1995 Compounds 71-80																									
A	JP 2000-012229 A (TOYO INK MFG. CO. LTD.) 14 January 2000 Whole document																									
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C ☒ See patent family annex																										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">* Special categories of cited documents:</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</td> <td style="text-align: center;">"T"</td> <td>later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</td> </tr> <tr> <td>"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date</td> <td style="text-align: center;">"X"</td> <td>document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</td> </tr> <tr> <td>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</td> <td style="text-align: center;">"Y"</td> <td>document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</td> </tr> <tr> <td>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</td> <td style="text-align: center;">"&"</td> <td>document member of the same patent family</td> </tr> <tr> <td>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			* Special categories of cited documents:			"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention	"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone	"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art	"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&"	document member of the same patent family	"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed								
* Special categories of cited documents:																										
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention																								
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone																								
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art																								
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&"	document member of the same patent family																								
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed																										
Date of the actual completion of the international search 19 May 2011		Date of mailing of the international search report 31 MAY 2011																								
Name and mailing address of the ISA/AU AUSTRALIAN PATENT OFFICE PO BOX 200, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA E-mail address: pct@ipaustalia.gov.au Facsimile No.: +61 2 6283 7999		Authorized officer GAVIN BARTELL AUSTRALIAN PATENT OFFICE (ISO 9001 Quality Certified Service) Telephone No.: +61 2 6222 3647																								

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2011/002526

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2005-005226 A (SONY CORP.) 6 January 2005 Whole document	6-10
A	JP 2006-083073 A (MITSUI CHEMICALS INC.) 30 March 2006 Whole document	
A	WO 2007/063986 A1 (TOYO INK MANUFACTURING CO. LTD.) 7 June 2007 Compound 39, abstract	
Y	EP 1 727 396 A1 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) 29 November 2006 Paragraphs [0017]-[0018], paragraphs [0097]-[0111].	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2011/002526

This Annex lists the known "A" publication level patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The Australian Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent Document Cited in Search Report		Patent Family Member	
US	2006088728	WO	2006047119
JP	7287408	NONE	
JP	2000012229	NONE	
JP	2005005226	NONE	
JP	2006083073	NONE	
WO	2007063986	CN	101321728
		KR	20080080513
EP	1727396	CN	1934906
		KR	20060129478
		US	2007194701
		WO	2005091684
Due to data integration issues this family listing may not include 10 digit Australian applications filed since May 2001.			
END OF ANNEX			

フロントページの続き

(51) Int.Cl.		F I		テーマコード (参考)
C 0 9 K 11/06 (2006.01)		C 0 7 F 7/10	S	4 C 0 3 7
C 0 7 D 333/66 (2006.01)		C 0 9 K 11/06	6 2 0	4 C 0 5 5
C 0 7 D 333/36 (2006.01)		C 0 9 K 11/06	6 3 5	4 C 0 5 6
C 0 7 D 307/82 (2006.01)		C 0 9 K 11/06	6 5 5	4 C 0 6 3
C 0 7 D 277/82 (2006.01)		C 0 9 K 11/06	6 5 0	4 C 0 7 2
C 0 7 D 263/58 (2006.01)		C 0 9 K 11/06	6 6 0	4 C 2 0 4
C 0 7 D 409/14 (2006.01)		C 0 9 K 11/06	6 4 5	4 H 0 0 6
C 0 7 D 213/38 (2006.01)		C 0 7 D 333/66		4 H 0 4 9
C 0 7 D 213/74 (2006.01)		C 0 7 D 333/36		
C 0 7 D 265/38 (2006.01)		C 0 7 D 307/82		
C 0 7 D 223/28 (2006.01)		C 0 7 D 277/82		
C 0 7 D 333/20 (2006.01)		C 0 7 D 263/58		
C 0 7 D 219/14 (2006.01)		C 0 7 D 409/14		
C 0 7 D 307/66 (2006.01)		C 0 7 D 213/38		
C 0 7 D 235/30 (2006.01)		C 0 7 D 213/74		
C 0 7 D 241/48 (2006.01)		C 0 7 D 265/38		
C 0 7 D 209/86 (2006.01)		C 0 7 D 223/28		
C 0 7 D 519/00 (2006.01)		C 0 7 D 333/20		
C 0 7 D 401/14 (2006.01)		C 0 7 D 219/14		
C 0 7 D 215/38 (2006.01)		C 0 7 D 307/66		
C 0 7 D 217/22 (2006.01)		C 0 7 D 235/30	B	
		C 0 7 D 241/48		
		C 0 7 D 209/86		
		C 0 7 D 519/00	3 1 1	
		C 0 7 D 401/14		
		C 0 7 D 215/38		
		C 0 7 D 217/22		
		H 0 5 B 33/22	A	
		H 0 5 B 33/22	C	

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, T M), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, R S, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, I D, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ , OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(72) 発明者 キム, チ・シク
大韓民国, キョンギ - ド・ 4 4 5 - 7 5 2, ファソン - シ, バンソン - ドン, ソルビット・マウル
・サンヨン・イエガー・アパートメント, 4 4 1 - 1 2 0 1

(72) 発明者 チョ, ヨン・ジュン
大韓民国, キョンギ - ド・ 4 6 3 - 8 9 2, ソンナム - シ, プンダン - ク, サムピョン - ドン, ボ
ットドウルマウル・ 2 - タンジ, ジ・イージー・ジ・ワン・アパートメント, 2 0 4 - 7 0 1

(72) 発明者 クォン, ヒョク・ジュ
大韓民国, ソウル・ 1 3 5 - 8 7 7, カンナム - ク, サムソン - ドン, ヒルステイト, 1 0 5 - 2
0 0 3

(72)発明者 キム, ソン・ミン

大韓民国, ソウル・ 1 5 8 - 7 6 6 , ヤンチョン - ク, モク・ 1 - ドン, トラパレイス・ウェスタン, ビー・ 1 8 0 1

(72)発明者 キム, ポン・オク

大韓民国, ソウル・ 1 3 5 - 8 7 7 , カンナム - ク, サムソン - ドン, 5 0 , ヒルステイト, 2 0 8 - 4 0 1

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC04 CC06 CC09 CC21 CC24 DD53 DD59 DD64
DD68 DD69 DD73 DD76 DD78 DD86
4C023 CA07 GA01
4C031 JA01
4C033 AE13 AE17
4C034 AL05 DU20
4C037 QA07
4C055 AA01 BA52 BB04 BB10 CA01 DA27 DB04 EA01 FA01 FA08
GA01
4C056 AA10 AB01 AC02 AD03 AE02 AF04 CA24 CC01 CD01 EA01
EB01 EC11 ED01
4C063 AA05 BB06 CC19 CC92 DD12 DD92 EE10
4C072 MM02 UU05
4C204 BB05 BB09 CB25 DB01 EB01 FB08 GB01
4H006 AA01 AA03 AB92
4H049 VN01 VP02 VQ07 VQ89 VR24 VU29 VW02

专利名称(译)	新型有机电致发光化合物和使用其的有机电致发光器件		
公开(公告)号	JP2013530513A	公开(公告)日	2013-07-25
申请号	JP2013507866	申请日	2011-04-11
[标]申请(专利权)人(译)	罗门哈斯电子材料有限公司		
申请(专利权)人(译)	罗门哈斯电子材料有限公司韩国		
[标]发明人	キムヨンジル キムチシク チョヨンジュン クォンヒョクジュ キムソンミン キムボンオク		
发明人	キム,ヨン・ジル キム,チ・シク チョ,ヨン・ジュン クォン,ヒョク・ジュ キム,ソン・ミン キム,ボン・オク		
IPC分类号	H01L51/50 C07C211/61 C07C217/94 C07C255/58 C07F7/10 C09K11/06 C07D333/66 C07D333/36 C07D307/82 C07D277/82 C07D263/58 C07D409/14 C07D213/38 C07D213/74 C07D265/38 C07D223 /28 C07D333/20 C07D219/14 C07D307/66 C07D235/30 C07D241/48 C07D209/86 C07D519/00 C07D401/14 C07D215/38 C07D217/22		
CPC分类号	C07D307/66 C07C211/61 C07D213/74 C07D215/38 C07D217/22 C07D223/28 C07D235/30 C07D263 /64 C07D277/82 C07D307/82 C07D333/20 C07D333/36 C07D333/66 C07D401/14 C07D409/14 C07D471/04 C07D519/00 C07F7/081 C07F7/0816 C09K11/06 C09K2211/1011 C09K2211/1014 C09K2211/1022 C09K2211/1029 C09K2211/1033 C09K2211/104 C09K2211/1044 C09K2211/1092 H01L51/006 H01L51/5012 H05B33/14		
FI分类号	H05B33/14.B C07C211/61.CSP C07C217/94 C07C255/58 C07F7/10.C C07F7/10.S C09K11/06.620 C09K11/06.635 C09K11/06.655 C09K11/06.650 C09K11/06.660 C09K11/06.645 C07D333/66 C07D333/36 C07D307/82 C07D277/82 C07D263/58 C07D409/14 C07D213/38 C07D213/74 C07D265 /38 C07D223/28 C07D333/20 C07D219/14 C07D307/66 C07D235/30.B C07D241/48 C07D209/86 C07D519/00.311 C07D401/14 C07D215/38 C07D217/22 H05B33/22.A H05B33/22.C		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC04 3K107/CC06 3K107/CC09 3K107/CC21 3K107/CC24 3K107 /DD53 3K107/DD59 3K107/DD64 3K107/DD68 3K107/DD69 3K107/DD73 3K107/DD76 3K107/DD78 3K107/DD86 4C023/CA07 4C023/GA01 4C031/JA01 4C033/AE13 4C033/AE17 4C034/AL05 4C034 /DU20 4C037/QA07 4C055/AA01 4C055/BA52 4C055/BB04 4C055/BB10 4C055/CA01 4C055/DA27 4C055/DB04 4C055/EA01 4C055/FA01 4C055/FA08 4C055/GA01 4C056/AA10 4C056/AB01 4C056 /AC02 4C056/AD03 4C056/AE02 4C056/AF04 4C056/CA24 4C056/CC01 4C056/CD01 4C056/EA01 4C056/EB01 4C056/EC11 4C056/ED01 4C063/AA05 4C063/BB06 4C063/CC19 4C063/CC92 4C063 /DD12 4C063/DD92 4C063/EE10 4C072/MM02 4C072/UU05 4C204/BB05 4C204/BB09 4C204/CB25 4C204/DB01 4C204/EB01 4C204/FB08 4C204/GB01 4H006/AA01 4H006/AA03 4H006/AB92 4H049 /VN01 4H049/VP02 4H049/VQ07 4H049/VQ89 4H049/VR24 4H049/VU29 4H049/VW02		
优先权	1020100040610 2010-04-30 KR		
其他公开文献	JP5782503B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供了新型机电致发光化合物和使用其的机电致发光器件。由于该机电致发光化合物具有高的蓝光发光效率和优异的使用寿命特性，因此可用于生产具有非常好的驱动寿命的OLED。 【典型地图】无

