

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-199857

(P2014-199857A)

(43) 公開日 平成26年10月23日(2014.10.23)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H O 1 L 51/50 (2006.01)	H O 5 B 33/14 A	3 K 1 0 7
H O 5 B 33/12 (2006.01)	H O 5 B 33/12 B	
H O 5 B 33/10 (2006.01)	H O 5 B 33/22 A	
	H O 5 B 33/22 C	
	H O 5 B 33/10	
審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 15 頁)		

(21) 出願番号 特願2013-74273 (P2013-74273)
 (22) 出願日 平成25年3月29日 (2013. 3. 29)

(71) 出願人 000003193
 凸版印刷株式会社
 東京都台東区台東 1 丁目 5 番 1 号
 (74) 代理人 100105854
 弁理士 廣瀬 一
 (74) 代理人 100116012
 弁理士 宮坂 徹
 (72) 発明者 正田 亮
 東京都台東区台東 1 丁目 5 番 1 号 凸版印刷株式会社内
 Fターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC07 CC45 DD53
 DD58 DD68 DD69 FF15 GG04
 GG06 GG07 GG08 GG28


(54) 【発明の名称】 有機 E L 表示装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 赤色有機 E L 素子及び緑色有機 E L 素子における青色発光層からの影響による色純度低下を抑制し、製造工程が容易で安価な有機 E L 表示装置及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 有機 E L 表示装置 1 は、発光層が形成されていない上記正孔注入・輸送層上、上記赤色発光層上、及び緑色発光層上に形成された青色発光層ホスト層と、上記青色発光層ホスト層上の全面に形成され、少なくとも上記青色発光層ホスト層のホスト材料及び正孔輸送性の青色ドーパント材料を含有した青色発光層と、を備える。

【選択図】 図 1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板と、

上記基板上に対し、赤色有機 E L 素子と緑色有機 E L 素子と青色有機 E L 素子の各々ごとに設けられた複数の画素電極と、

上記画素電極上に形成された正孔注入または正孔輸送の少なくとも一方の特性を有する正孔注入・輸送層と、

上記赤色有機 E L 素子用の画素電極上に上記正孔注入・輸送層を挟んで形成された赤色発光層と、

上記緑色有機 E L 素子用の画素電極上に上記正孔注入・輸送層を挟んで形成された緑色発光層と、

少なくとも上記発光層が形成されていない上記正孔注入・輸送層上、上記赤色発光層上、及び緑色発光層上に形成された青色発光層ホスト層と、

上記青色発光層ホスト層上の全面に形成され、少なくとも上記青色発光層ホスト層のホスト材料及び正孔輸送性の青色ドーパント材料を含有した青色発光層と、

上記青色発光層の全面に形成された電子注入または電子輸送の少なくとも一方の特性を有する電子注入・輸送層と、

上記電子注入・輸送層上に形成された対向電極と、を備えることを特徴とする有機 E L 表示装置。

【請求項 2】

上記青色発光層ホスト層の膜厚が 5 nm 以上 15 nm 以下であることを特徴とする請求項 1 に記載した有機 E L 表示装置。

【請求項 3】

上記青色発光層ホスト材料が電子輸送性を有することを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載した有機 E L 表示装置。

【請求項 4】

基板上に対し、赤色有機 E L 素子と緑色有機 E L 素子と青色有機 E L 素子の各々に対応する各画素電極を形成する工程と、

上記画素電極上に、正孔注入または正孔輸送の少なくとも一方の特性を有する正孔注入・輸送層を湿式法により形成する工程と、

上記赤色有機 E L 素子用及び上記緑色有機 E L 素子用の各画素電極上に上記正孔注入・輸送層を挟んで赤色発光層及び緑色発光層を湿式法により形成する工程と、

上記発光層が形成されていない上記正孔注入・輸送層上、上記赤色発光層上、及び緑色発光層上の全面に青色発光層ホスト層を蒸着法により形成する工程と、

上記青色発光層ホスト層の全面に上記青色発光層を蒸着法により形成する工程と、

上記青色発光層の全面に電子注入または電子輸送の少なくとも一方の特性を有する電子注入・輸送層および対向電極を順番に形成する工程と、を有することを特徴とする有機 E L 表示装置の製造方法。

【請求項 5】

上記発光層の形成は塗布によって実施され、その塗布として、インクジェット、ノズルプリンティング、凸版印刷、グラビア印刷または反転オフセット印刷を用いることを特徴とする請求項 4 に記載した有機 E L 表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は表示装置に関し、特に有機 E L 表示装置とその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

有機発光表示装置は、導電性の発光媒体層に電圧を印加することにより、発光媒体層中の有機発光層において注入された電子と正孔が再結合する。有機発光層中の有機発光分子

10

20

30

40

50

は、再結合エネルギーによりいったん励起状態となり、その後、励起状態から基底状態に戻る。この際に、放出されるエネルギーを光として取り出すことにより有機発光表示装置は発光する。有機媒体層に電圧を印加するために上記発光媒体層の両側には画素電極と対向電極が対応して設けられており、また発光層からの光を外部へ取り出すために少なくとも一方の電極は透光性を有する。このような有機発光表示装置の構造の一例としては、透光性基板上に、透光性の画素電極、発光媒体層、対向電極を順次積層したものが挙げられる。また、基板上に形成される画素電極、発光媒体層上に形成される対向電極を陰極として利用する態様が挙げられる。

【0003】

さらに有機発光表示装置の発光効率を増大させる等の目的から、陽極と有機発光層との間に設けられる正孔輸送層、正孔注入層に加えて、有機発光層と陰極との間に電子輸送層、電子注入層が適宜選択して設けられることが多い。これら正孔輸送層、正孔注入層、電子輸送層、電子注入層はキャリア輸送層と呼ばれている。これらキャリア輸送層と有機発光層、さらには正孔ブロック層や電子ブロック層、絶縁層等を合わせて発光媒体層と呼ぶ。

10

【0004】

画像表示装置を作製する場合は、基板上に縦横に並べられている多数の画素によって、画像を表示する。そのためには発光材料や正孔注入材料などを画素電極上に選択的に配し、各画素に独立した有機発光表示装置を形成する必要がある。その際、材料を各画素に均一に配し、均一に発光させる為、予め各画素を区画する隔壁を設ける手法が一般的に用い

20

【0005】

ここで、一般的な発光色の組合せは、赤色、緑色、青色の3色である。また有機発光表示装置の寿命は、寿命の短い有機発光媒体層によって決まってしまう。現状においては、青色発光の有機発光素子の寿命が、赤色有機発光素子、緑色有機発光素子の寿命に比べて短い傾向にある。そのため、青色有機発光素子の長寿命化が有機発光表示装置としての長期信頼性を達成するための課題となっていた。

また有機EL表示装置を形成する発光層等に用いられる材料は、低分子材料と高分子材料に大別される。一般に、低分子材料の方がより高い発光効率、長寿命を示すことが知られており、特に青色の性能は高いとされる。

30

【0006】

上記低分子材料は一般的に、真空蒸着法を用いて成膜される。真空蒸着法は、有機材料を溶媒に溶解させる必要がなく、成膜後に溶媒を除去する工程が不要という利点がある。但し、真空蒸着法はメタルマスクによる塗り分けが難しく、特に大型のパネルの作製における設備製造コストが高いため、大画面基板への適用が難しく、量産にも難があるなどの欠点を有していた。

【0007】

近年、低分子系または、高分子系材料を溶媒に溶解または分散させ、塗布法や印刷法と言った湿式法により発光層を製膜する研究が盛んに行われている。この場合、前述の真空蒸着法を用いた有機発光表示装置と比較して、大気圧下での製膜が可能であり、設備コストが安いという利点がある。

40

これらは一般に、溶媒に溶解しやすい材料によって形成されている。これにより、大気圧下におけるスピンコート法などのウェットコーティング法や、凸版印刷法や凸版反転オフセット印刷法（例えば、特許文献1、2参照）、インクジェット法（例えば、特許文献3～4参照）、ノズルプリント法（例えば、特許文献5参照）などの印刷法を用いて各層を形成することができ、製造設備のコストの削減や生産性の向上が図れる。

【0008】

しかしながら、湿式方式において用いられる発光材料の中で、特に青色発光材料は発光輝度および寿命特性が低く実用的ではないため、青色発光層の湿式法によるパターンニングは困難とされていた。

50

この課題に対して、湿式法で形成された赤色発光層、緑色発光層の上部に、湿式法では特性が不十分な青色発光層以降を共通層として真空蒸着法で形成した表示装置が開示されている（特許文献６）。このような構造とすることにより、青色発光層に対する微細なパターンニングが不要となるため特に大型化への実現性が高くなる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【０００９】

【特許文献１】特開２００３－１７２４８号公報

【特許文献２】特開２００４－２９６２２６公報

【特許文献３】特許第３５４１６２５号公報

【特許文献４】特開２００９－２６７２９９公報

【特許文献５】特開２００１－１８９１９２公報

【特許文献６】特開２００６－１４０４３４号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【００１０】

しかしながら、特許文献１の有機ＥＬ表示装置では、赤色有機ＥＬ素子及び緑色有機ＥＬ素子の色純度が低下するという問題があった。赤色及び緑色発光層上に直接青色発光層を積層しているため、赤色及び緑色発光層から青色発光層へキャリアが移動し、青色発光層の発光が加わり、赤色有機ＥＬ素子及び緑色有機ＥＬ素子における色度に変化してしまう。従って、赤色及び緑色有機ＥＬ素子での青色発光を低減することが求められていた。

【００１１】

本発明は、成膜された赤色及び緑色発光層上に、蒸着法等によって青色発光層が積層された有機ＥＬ表示装置である。そして、赤色有機ＥＬ素子及び緑色有機ＥＬ素子における青色発光層からの影響による色純度低下を抑制し、製造工程が容易で安価な有機ＥＬ表示装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【００１２】

上記課題を解決するために、本発明の態様の有機ＥＬ表示装置は、基板と、上記基板に対し、赤色有機ＥＬ素子と緑色有機ＥＬ素子と青色有機ＥＬ素子の各々ごとに設けられた複数の画素電極と、上記画素電極上に形成された正孔注入または正孔輸送の少なくとも一方の特性を有する正孔注入・輸送層と、上記赤色有機ＥＬ素子用の画素電極上に上記正孔注入・輸送層を挟んで形成された赤色発光層と、上記緑色有機ＥＬ素子用の画素電極上に上記正孔注入・輸送層を挟んで形成された緑色発光層と、少なくとも上記発光層が形成されていない上記正孔注入・輸送層上、上記赤色発光層上、及び緑色発光層上に形成された青色発光層ホスト層と、上記青色発光層ホスト層上の全面に形成され、少なくとも上記青色発光層ホスト層のホスト材料及び正孔輸送性の青色ドーパント材料を含有した青色発光層と、上記青色発光層の全面に形成された電子注入または電子輸送の少なくとも一方の特性を有する電子注入・輸送層と、上記電子注入・輸送層上に形成された対向電極と、を備えることを特徴とする。

このとき、上記青色発光層ホスト層の膜厚が５ｎｍ以上１５ｎｍ以下であるようにしても良い。

また、上記青色発光層ホスト材料が電子輸送性を有していても良い。

【００１３】

本発明の態様の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、基板上に対し、赤色有機ＥＬ素子と緑色有機ＥＬ素子と青色有機ＥＬ素子の各々に対応する各画素電極を形成する工程と、上記画素電極上に、正孔注入または正孔輸送の少なくとも一方の特性を有する正孔注入・輸送層を湿式法により形成する工程と、上記赤色有機ＥＬ素子用及び上記緑色有機ＥＬ素子用の各画素電極上に上記正孔注入・輸送層を挟んで赤色発光層及び緑色発光層を湿式法により形成する工程と、上記発光層が形成されていない上記正孔注入・輸送層上、上記赤色発

光層上、及び緑色発光層上の全面に青色発光層ホスト層を蒸着法により形成する工程と、上記青色発光層ホスト層の全面に上記青色発光層を蒸着法により形成する工程と、上記青色発光層の全面に電子注入または電子輸送の少なくとも一方の特性を有する電子注入・輸送層および対向電極を順番に形成する工程と、を有することを特徴とする。

このとき、上記発光層の形成は塗布によって実施され、その塗布として、インクジェット、ノズルプリンティング、凸版印刷、グラビア印刷または反転オフセット印刷を用いると良い。

【発明の効果】

【0014】

本発明の態様によれば、赤色発光層と緑色発光層を形成すると共に、その赤色発光層と、緑色発光層と、発光層が形成されていない正孔注入・輸送層との全面に青色発光層ホスト層を形成し、更に少なくとも上記青色発光層ホスト層のホスト材料及び正孔輸送性の青色ドーパント材料を含有した青色発光層を形成する。これによって、上記青色発光層ホスト層上の全面に、赤色及び緑色発光層から青色発光層へのキャリア移動が抑制され、結果として青色発光層の発光が抑制され、赤色有機EL素子及び緑色有機EL素子における青色発光層からの影響による色純度低下を抑制することができる。

更に、青色発光層ホスト層の材料と青色発光層のホスト材料は同一であるため、装置の蒸着源数を増やすことなく、製造工程が容易で、バラツキが少なく製品の歩留まりを抑えることで安価な有機EL表示装置を製造することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【0015】

【図1】本発明の実施形態に係る有機発光表示装置の構成を模式的に示す断面図である。

【図2】本発明の実施形態に係る凸版印刷装置を模式的に示す概略断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0016】

本発明の実施形態の有機発光表示装置は、基板上に赤色有機EL素子と緑色有機EL素子と青色有機EL素子の各々ごとに設けられた画素電極と、上記画素電極上に形成された正孔注入または正孔輸送の少なくとも一方の特性を有する正孔注入・輸送層と、上記正孔注入・輸送層上に形成された赤色発光層と緑色発光層と、上記赤色発光層と緑色発光層と上記正孔注入・輸送層の全面に形成された青色発光層ホスト層と、上記青色発光層ホスト層の全面に形成された青色発光層と、上記青色発光層の全面に順に形成された電子注入または電子輸送の少なくとも一方の特性を有する電子注入・輸送層および対向電極が形成されたものである。

【0017】

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。

図1は本実施形態に係る有機発光表示装置の構成を模式的に示すものである。本実施形態に係る有機発光表示装置1は、いわゆるアクティブマトリクス構造を有する有機発光表示装置である。その構成は、次の通りである。

すなわち、基板が、薄膜トランジスタ(TFT)が形成された透光性基板2からなり、図1に示すように、その透光性基板2の一方の面上に、複数の画素電極3が形成されている。各画素電極3は、隔壁4によって線状に区画されている。上記複数の画素電極3上に正孔注入層5が積層され、その正孔注入層5上に正孔輸送層6が積層されている。

【0018】

上記画素電極3のうち、赤色有機EL素子用及び緑色有機EL素子用の画素電極3上に、正孔注入層5、正孔輸送層6を挟んで、赤色発光層7又は緑色発光層8が対応して積層されている。そして、赤色発光層7と、緑色発光層8と、発光層が積層されていない正孔輸送層6との上に青色発光層ホスト層9が積層され、その青色発光層ホスト層9上の全面に青色発光層10が積層されている。更に、青色発光層10上に電子輸送層11が積層され、その電子輸送層11上に、画素電極3と対向配置される対向電極12が形成されている。また、対向電極12を覆うように封入する樹脂層13と封止基板14が形成されてい

る。図 1 では、青色発光層ホスト層 9 が、隔壁 4 の上にも形成する場合を例示している。

【0019】

以下の説明では、画素電極 3 が陽極、対向電極 1 2 が陰極の場合を例に挙げて述べる。

なお、本実施形態に係る有機発光表示装置 1 は、いわゆるパッシブマトリクス構造であってもよい。

透光性基板 2 は、画素電極 3、有機発光層、及び対向電極 1 2 を支持する基板であって、金属、ガラス、又はプラスチックなどのフィルムまたはシートによって構成されている。プラスチック製のフィルムとしては、ポリエチレンテレフタレートやポリプロピレン、シクロオレフィンポリマー、ポリアミド、ポリエーテルサルホン、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネートを用いることができる。

10

【0020】

なお、透光性基板 2 の画素電極 3 が形成されない他方の面に対し、セラミック蒸着フィルムやポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化ビニル、エチレン-酢酸ビニル共重合体鹼化物などの他のガスバリア性フィルムを積層してもよい。

本実施形態の透光性基板 2 は、薄膜トランジスタ (TFT) を形成したアクティブ駆動方式用基板であっても良い。本実施形態の印刷体をアクティブ駆動型有機 EL 素子とする場合には、TFT 上に、平坦化層が形成してあるとともに、平坦化層上に有機 EL 素子の下部電極が設けられており、かつ、TFT と下部電極とが平坦化層に設けたコンタクトホールを介して電気接続してあることが好ましい。

【0021】

20

このように構成することにより、TFT と有機 EL 素子との間で、優れた電気絶縁性を得ることができる。TFT や、その上方に構成される有機 EL 素子は支持体で支持される。支持体としては機械的強度や、寸法安定性に優れていることが好ましく、具体的には先に基板として述べた材料を用いることができる。支持体上に設ける薄膜トランジスタは、公知の薄膜トランジスタを用いることができる。

【0022】

具体的には、主として、ソース／ドレイン領域及びチャネル領域が形成される活性層、ゲート絶縁膜及びゲート電極から構成される薄膜トランジスタが挙げられる。薄膜トランジスタの構造としては、特に限定されるものではなく、例えば、スタガ型、逆スタガ型、トップゲート型、ボトムゲート型、コプレーナ型等の公知の構造が挙げられる。また、ボトムエミッション型の有機 EL 素子の場合、透光性基板を用いる必要がある。

30

【0023】

次に、基板上に画素電極 3 の材料からなる層を成膜し、必要に応じてパターニングを行う。画素電極 3 の材料からなる層は隔壁 4 によって区画され、各画素に対応した画素電極 3 となる。画素電極 3 の材料としては、ITO (インジウムスズ複合酸化物) やインジウム亜鉛複合酸化物、亜鉛アルミニウム複合酸化物などの金属複合酸化物や、金、白金などの金属材料や、これら金属酸化物や金属材料の微粒子をエポキシ樹脂やアクリル樹脂などに分散した微粒子分散膜を、単層もしくは積層したものをいずれも使用することができる。

【0024】

40

画素電極を陽極とする場合には、ITO など仕事関数の高い材料を選択することが好ましい。下方から光を取り出す、いわゆるボトムエミッション構造の場合は、透光性のある材料を選択する必要がある。必要に応じて、画素電極の配線抵抗を低くするために、銅やアルミニウムなどの金属材料を補助電極として併設してもよい。画素電極 3 の膜厚は、有機 EL ディスプレイの素子構成により最適値が異なるが、単層、積層にかかわらず、100 Å 以上 10000 Å 以下であり、より好ましくは、100 Å 以上 3000 Å 以下である。

【0025】

画素電極 3 の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などの乾式成膜法や、グラビ

50

ア印刷法、スクリーン印刷法などの湿式成膜法などを用いることができる。

隔壁４は、各画素電極３上に形成された有機発光媒体層が互いに混合することを防止するために各画素電極３の端部を覆うように形成されており、隔壁４のパターンは画素電極３を区画する線状であることが望ましい。

【００２６】

隔壁４を形成する場合の形成方法としては、従来と同様、基体上に一様に無機膜を形成し、レジストでマスキングした後、ドライエッチングを行う方法や、基体上に感光性樹脂を積層し、フォトリソグラフィ法により所定のパターンとする方法が挙げられる。必要に応じて撥水剤を添加したり、プラズマやUVを照射して形成後にインクに対する撥液性を付与したりすることもできる。

10

【００２７】

隔壁４の材料としては、絶縁性を有する必要がある、感光性材料等を用いることができる。感光性材料としては、ポジ型であってもネガ型であってもよく、光ラジカル重合系、光カチオン重合系の光硬化性樹脂、あるいはアクリロニトリル成分を含有する共重合体、ポリビニルフェノール、ポリビニルアルコール、ノボラック樹脂、ポリイミド樹脂、およびシアノエチルプルラン等を用いることができる。また、隔壁形成材料として、 SiO_2 、 TiO_2 等を用いることもできる。

隔壁４の好ましい高さは $0.1\mu\text{m}$ 以上 $10\mu\text{m}$ 以下であり、より好ましくは $0.5\mu\text{m}$ 以上 $2\mu\text{m}$ 以下である。隔壁４の高さが $10\mu\text{m}$ を超えると対向電極の形成及び封止を妨げてしまい、 $0.1\mu\text{m}$ 未満だと画素電極３の端部を覆い切れない、あるいは有機発光媒体層の形成時に隣接する画素とショートしたり、混色したりするためである。

20

【００２８】

次に、本実施形態の有機機能性薄膜として有機発光媒体層を形成する。本実施形態における有機発光媒体層としては、上述の通り、少なくとも画素電極３の上面に形成された正孔注入層５と、正孔注入層５上に積層された正孔輸送層６と、正孔輸送層６上に積層された赤色発光層７及び緑色発光層８、赤色発光層７と緑色発光層８と正孔輸送層６上に積層された青色発光層ホスト層９と、青色発光層ホスト層９上に積層された青色発光層１０と、青色発光層１０上に積層された電子輸送層１１とが順次積層された構成となっている。

【００２９】

正孔注入層５及び正孔輸送層６は、陽極である画素電極３から注入された正孔を陰極である対向電極１２の方向へ進め、正孔を通しながらも電子が画素電極３の方向へ進行することを防止する機能を有している。電界印加時に画素電極３からの正孔の注入を安定化する機能を有する正孔注入層、及び、画素電極３から注入された正孔を電界の力で発光層内に輸送する機能を有する正孔輸送層のいずれか一方を有する場合であってもよく、正孔注入層及び正孔輸送層の両方の機能を有していても良い。正孔注入層または正孔輸送層は、１層からなっても良いし、複数層からなっても良い。正孔注入層５及び正孔輸送層６は、例えば、図１に示すように、発光層と画素電極３の間に形成される。

30

【００３０】

正孔注入層５及び正孔輸送層６に用いられる正孔輸送材料の例としては、銅フタロシアニン、テトラ（ｔ－ブチル）銅フタロシアニン等の金属フタロシアニン類及び無金属フタロシアニン類、キナクリドン化合物、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン、 N ， N' －ジフェニル－ N ， N' －ビス（３－メチルフェニル）－１，１'－ビフェニル－４，４'－ジアミン、 N ， N' －ジ（１－ナフチル）－ N ， N' －ジフェニル－１，１'－ビフェニル－４，４'－ジアミン等の芳香族アミン系低分子正孔注入輸送材料や、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリビニルカルバゾール、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）とポリスチレンスルホン酸との混合物などの高分子正孔輸送材料、ポリチオフェンオリゴマー材料、 Cu_2O ， Cr_2O_3 ， Mn_2O_3 ， FeO_x （ $x\sim 0.1$ ）， NiO ， CoO ， Pr_2O_3 ， Ag_2O ， MoO_2 ， Bi_2O_3 ， ZnO ， TiO_2 ， SnO_2 ， ThO_2 ， V_2O_5 ， Nb_2O_5 ， Ta_2O_5 ， MoO_3 ， WO_3 ， MnO_2 などの無機材料、その他既存の正孔注入輸送材料の中から選ぶことが

40

50

できる。

【0031】

また、正孔注入輸送材料を溶解または分散させる溶媒としては、トルエン、キシレン、アニソール、ジメトキシベンゼン、テトラリン、シクロヘキサノール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、酢酸エチル、酢酸ブチル、水などのうち、いずれかまたはこれらの混合液が挙げられる。

上記した正孔注入輸送材料の溶解液または分散液には、必要に応じて界面活性剤や酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤などを添加してもよく、粘度調整剤としては、例えばポリスチレン、ポリビニルカルバゾールなどを用いることができる。

10

【0032】

正孔注入層5及び正孔輸送層6の形成方法としては、正孔注入層5及び正孔輸送層6に用いる材料に応じて、スピンコートやバーコート、ワイヤーコート、スリットコート、スプレーコート、カーテンコート、フローコート、凸版印刷、凸版反転オフセット印刷、インクジェット法、ノズルプリント法などの湿式法や、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などの蒸着法を用いることができる。

【0033】

また、正孔注入層5及び正孔輸送層6上にはインターレイヤ層を形成しても良い。インターレイヤ層に用いる材料として、ポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミンを有するポリアリーレン誘導体、アリールアミン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体などの、芳香族アミンを含むポリマーなどが挙げられる。これらの材料は溶媒に溶解または分散させ、スピンコートやバーコート、ワイヤーコート、スリットコート、スプレーコート、カーテンコート、フローコート、凸版印刷、凸版反転オフセット印刷、インクジェット法、ノズルプリント法などの湿式法を用いて形成することができる。

20

【0034】

赤色発光層7、緑色発光層8、青色発光層10は、電圧を印加することによって赤色、緑色、青色に発光する有機発光層の機能性材料である。

青色発光層10は、少なくとも1種類以上の青色発光層ホスト材料と青色発光層ドーパント材料から構成され、赤色発光層7上、緑色発光層8上、及び発光層7、8が形成されていない正孔輸送層6上に青色発光層ホスト材料よりなる青色発光層ホスト層9を形成し、その青色発光層ホスト層9上に青色発光層10を形成する。

30

【0035】

赤色発光層7及び緑色発光層8は、溶解または分散した有機発光インク（インク）を正孔輸送層6上にスピンコートやバーコート、ワイヤーコート、スリットコート、スプレーコート、カーテンコート、フローコート、凸版印刷、凸版反転オフセット印刷、インクジェット法、ノズルプリント法などの湿式法を用いて付着させ、その後乾燥させることで形成されている。

【0036】

赤色発光層7、緑色発光層8などの有機発光層を形成する有機発光材料は、例えばクマリン系、ペリレン系、ピリン系、アンスロン系、ポルフィレン系、キナクリドン系、N，N'-ジアルキル置換キナクリドン系、ナフタルイミド系、N，N'-ジアリール置換ピロピロール系、イリジウム錯体系などの発光性色素をポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルカルバゾール等の高分子中に分散させたものや、ポリアリーレン系、ポリアリーレンビニレン系やポリフルオレン系の高分子材料が挙げられる。ただし本発明ではこれらに限定されるわけではない。

40

【0037】

これらの有機発光材料は溶媒に溶解または安定に分散させ有機発光インキとなる。有機発光材料を溶解または分散する溶媒としては、トルエン、キシレン、アセトン、アニソール

50

ル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどの単独またはこれらの混合溶媒が上げられる。中でもトルエン、キシレン、アニソールといった芳香族有機溶媒が有機発光材料の溶解性の面から好適である。また、有機発光インキには必要に応じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等が添加されてもよい。

【0038】

上述した高分子材料に加え、有機発光層を形成する有機発光材料は、9, 10-ジアリールアントラセン誘導体、ピレン、コロネン、ペリレン、ルブレン、1, 1, 4, 4-テトラフェニルブタジエン、トリス(8-キノラート)アルミニウム錯体、トリス(4-メチル-8-キノラート)アルミニウム錯体、ビス(8-キノラート)亜鉛錯体、トリス(4-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノラート)アルミニウム錯体、トリス(4-メチル-5-シアノ-8-キノラート)アルミニウム錯体、ビス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラート)[4-(4-シアノフェニル)フェノラート]アルミニウム錯体、ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)[4-(4-シアノフェニル)フェノラート]アルミニウム錯体、トリス(8-キノリノラート)スカンジウム錯体、ビス[8-(パラートシル)アミノキノリン]亜鉛錯体及びカドミウム錯体、1, 2, 3, 4-テトラフェニルシクロペンタジエン、ポリ-2, 5-ジヘプチルオキシパラフェニレンビニレンなどの低分子系発光材料も使用できる。

【0039】

青色発光層ホスト層9の形成方法としては、用いる材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、などの真空蒸着法を用いることができる。なお、膜厚は5 nm以上15 nm以下の範囲が好ましい。この場合、青色発光層ホスト層9を設けることで、赤色発光層7及び緑色発光層8で生成した励起エネルギーが青色発光層10へ移動しにくくなり、青色の発光を抑制することができる。

更に、青色発光層ホスト層9が電子輸送性を有する材料からなる場合、青色発光層10からの赤色発光層7と緑色発光層8の正孔が青色発光層10へ移動しにくくなり、また青色発光層10から赤色発光層7及び緑色発光層8への電子注入が促進されるため、より青色の発光を抑制することができる。

【0040】

青色発光層ホスト層9を形成する有機発光材料は、アントラセン誘導体、フルオレン誘導体、ベンゼン誘導体、ペリレン誘導体、ピレン誘導体、などが挙げられる。ただし、本発明はこれらに限定されるわけではない。

青色発光層10の形成方法としては、用いる材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、などの真空蒸着法を用いることができ、青色発光層ホスト層9に用いた材料と青色発光層ドーパント材料を混合して成膜、または同時に形成し混合膜とする。

【0041】

青色発光層ホスト層9に用いた材料と青色発光層10のホスト材料が同じため、それらを同時に形成し混合膜とする場合、蒸着源を別途設ける必要は無く、設備の初期投資を抑えることができる。

青色発光層10などの有機発光層を形成する有機発光材料は、例えばペリレン系、ピリン系、ナフタルイミド系、N, N'-ジアリール置換ピロロピロール系、イリジウム錯体系などが挙げられるが本発明ではこれらに限定されるわけではない。

【0042】

電子輸送層11に用いられる電子輸送材料としては、2-(4-ビフィニルイル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール、2, 5-ビス(1-ナフチル)-1, 3, 4-オキサジアゾール、オキサジアゾール誘導体やビス(10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリノラート)ベリリウム錯体、トリアゾール化合物、等を用いることができる。また、これらの電子輸送材料に、ナトリウムやバリウム、リチウムといった仕事関数が低いアルカリ金属、アルカリ土類金属を少量ドーピングすることにより、電子注入層としてもよい。

電子輸送層 11 の形成方法としては、用いる材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などの真空蒸着法を用いることができる。

【0043】

次に、対向電極 12 を形成する。対向電極を陰極とする場合には有機発光媒体層への電子注入効率の高い、仕事関数の低い物質を用いる。具体的には、Mg, Al, Yb 等の金属単体を用いたり、発光媒体と接する界面に Li や酸化 Li, LiF 等の化合物を 1 nm 程度挟んで、安定性・導電性の高い Al や Cu を積層して用いてもよい。または、電子注入効率と安定性を両立させるため、仕事関数が低い Li, Mg, Ca, Sr, La, Ce, Er, Eu, Sc, Y, Yb 等の金属 1 種以上と、安定な Ag, Al, Cu 等の金属元素との合金系を用いてもよい。

10

対向電極 12 の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法を用いることができる。対向電極の厚さに特に制限はないが、10 nm 以上 1000 nm 以下が望ましい。

【0044】

次に、対向電極 12 と封止材との間に、例えば対向電極上にパッシベーション層を形成してもよい。パッシベーション層の材料としては、酸化珪素、酸化アルミニウム等の金属酸化物、弗化アルミニウム、弗化マグネシウム等の金属弗化物、窒化珪素、窒化アルミニウム、窒化炭素などの金属窒化物、酸窒化珪素などの金属酸窒化物、炭化ケイ素などの金属炭化物、必要に応じて、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、ポリエステル樹脂などの高分子樹脂膜との積層膜を用いてもよい。特に、バリア性と透明性の面から、酸化ケイ素 (SiO_x)、窒化ケイ素 (SiN_x)、酸窒化ケイ素 (SiO_xN_y) を用いることが好ましく、さらには、成膜条件により、膜密度を可変した積層膜や勾配膜を使用してもよい。

20

【0045】

パッシベーション層の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、CVD法を用いることができるが、特に、バリア性や透光性の面でCVD法を用いることが好ましい。CVD法としては、熱CVD法、プラズマCVD法、触媒CVD法、VUV-CVD法などを用いることができる。

30

【0046】

また、CVD法における反応ガスとしては、モノシランや、ヘキサメチルジシラザン (HMDS) やテトラエトキシシランなどの有機シリコン化合物に、N₂、O₂、NH₃、H₂、N₂Oなどのガスを必要に応じて添加してもよく、例えば、シランの流量を変えることにより膜の密度を変化させてもよく、使用する反応性ガスにより膜中に水素や炭素が含有させることもできる。パッシベーション層の膜厚としては、有機EL素子の電極段差や基板の隔壁高さ、要求されるバリア特性などにより異なるが、0.01 μm 以上 10 μm 以下程度が一般的に用いられている。

【0047】

有機発光材料は大気中の水分や酸素によって容易に劣化してしまうため有機発光媒体層を外部と遮断するための封止材を設ける。封止材は、例えば封止基板 14 と樹脂層 13 とを設けて作成することができる。封止基板 14 としては、水分や酸素の透過性が低い基材である必要がある。また、材料の一例として、アルミナ、窒化ケイ素、窒化ホウ素等のセラミックス、無アルカリガラス、アルカリガラス等のガラス、石英、アルミニウムやステンレスなどの金属箔、耐湿性フィルムなどを挙げることができる。耐湿性フィルムの例として、プラスチック基材の両面に SiO_x を CVD 法で形成したフィルムや、透過性の小さいフィルムと吸水性のあるフィルムまたは吸水剤を塗布した重合体フィルムなどがあり、耐湿性フィルムの水蒸気透過率は、 $10^{-6} \text{ g/m}^2/\text{day}$ 以下であることが好ましい。

40

【0048】

50

樹脂層 13 の材料の一例として、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、シリコン樹脂などからなる光硬化型接着性樹脂、熱硬化型接着性樹脂、2 液硬化型接着性樹脂や、エチレンエチルアクリレート (E E A) ポリマー等のアクリル系樹脂、エチレンビニルアセテート (E V A) 等のビニル系樹脂、ポリアミド、合成ゴム等の熱可塑性樹脂や、ポリエチレンやポリプロピレンの酸変性物などの熱可塑性接着性樹脂を挙げることができる。

【0049】

樹脂層 13 の形成方法の一例として、溶剤溶液法、押出ラミ法、溶融・ホットメルト法、カレンダー法、ノズル塗布法、スクリーン印刷法、真空ラミネート法、熱ロールラミネート法などを挙げることができる。必要に応じて吸湿性や吸酸素性を有する材料を含有させることもできる。封止材上に形成する樹脂層の厚みは、封止する有機 E L 素子の大きさや形状により任意に決定されるが、5 μ m 以上 500 μ m 以下が望ましい。

10

【0050】

有機 E L 素子と封止基板 14 との貼り合わせは封止室で行う。封止材を、封止基板 14 と樹脂層 13 との 2 層構造で構成し、樹脂層 13 に熱可塑性樹脂を使用した場合は、加熱したロールで圧着のみ行うことが好ましい。樹脂層 13 に熱硬化型接着樹脂や光硬化性接着性樹脂を使用した場合は、ロール圧着や平板圧着した状態で、光もしくは加熱硬化を行うことが好ましい。

【0051】

次に、以上のような構成の有機発光表示装置 1 を凸版印刷法と真空蒸着法によって製造する方法の概略を説明する。なお、本発明はこれに限るものではなく、上述の通り、凸版印刷法に変えてノズルプリント法等を用いることが出来る。

20

まず、薄膜トランジスタが形成された透光性基板 2 上に、薄膜トランジスタと接続するように画素電極 3 を形成する。これは、透光性基板 2 上の全面にスパッタリング法を用いて I T O 膜を形成し、さらにフォトリソグラフィ技術による露光、現像を行って、画素電極 3 として残存させる要部をフォトレジストで被覆すると共に、不要部を酸溶液でエッチングして I T O 膜を除去する。このようにして、所定の間隔をあけて配置された複数の画素電極 3 が形成される。

【0052】

次に、各画素電極 3 の間に隔壁 4 を形成する。これは、透光性基板 2 及び画素電極 3 上にフォトレジストを塗布し、フォトリソグラフィ技術による露光、現像を行って、各画素電極 3 の間にフォトレジストを残存させる。その後、ベーキングを行うことでフォトレジストを硬化させる。

30

【0053】

そして、図 2 に示すような凸版印刷装置 30 を用いて、正孔注入性材料のインキを画素電極 3 上に凸版印刷法によって塗布し、正孔注入層 5 を形成する。この凸版印刷装置 30 は、インクタンク 33 とインキチャンバー 34 とアニロックスロール 35 と凸版が設けられた版 37 がマウントされた版胴 38 を有している。インクタンク 33 には、有機材料インキが収容されており、インキチャンバー 34 にはインクタンクより有機材料インキが送り込まれるようになっている。アニロックスロール 35 はインキチャンバー 34 のインキ供給部に接して回転可能に支持されている。

40

【0054】

アニロックスロール 35 の回転に伴い、アニロックスロール表面に供給された有機材料インキのインキ層 39 は均一な膜厚に形成される。このインキ層のインキはアニロックスロールに近接して回転駆動される版胴 38 にマウントされた版 37 の凸部に転移する。ステージ 31 には、被印刷基板 32 が設置され、版 37 の凸部にあるインキが被印刷基板 32 に対して印刷され、必要に応じて乾燥工程を経て被印刷基板上に有機層が形成される。

【0055】

次に、正孔輸送層 6 を形成した後、同様に凸版印刷法により有機発光層 (赤色発光層 7、緑色発光層 8) を正孔輸送層 6 上に形成する。

次に、凸版印刷法により有機発光層まで形成した後、青色発光層 10 を、発光領域とな

50

る赤色発光層 7、緑色発光層 8、正孔輸送層 6 上及び非発光領域となる隔壁 4 上を含む全面に抵抗加熱蒸着法などの真空蒸着法によって形成する。

【0056】

青色発光層 10 を真空蒸着法によって形成する場合、青色発光層 10 は電子輸送性ホスト材料及び正孔輸送性ドーパント材料を含有し、青色発光層中における正孔輸送性ドーパント材料の濃度が対向電極 12 側から画素電極側 3 に向かって漸減するように、電子輸送性ホスト材料と正孔輸送性ドーパントの共蒸着比率を蒸着進行と共に蒸着速度を調整する。

【0057】

続いて、電子輸送層 11 及び対向電極 12 を、青色発光層 10 上に抵抗加熱蒸着法などの蒸着法によって蒸着して形成する。最後に、これら画素電極 3、有機発光媒体層及び対向電極 12 を空気中の酸素や水分から保護するために樹脂層 13 を充填し、封止基板 14 で被覆し、封止して有機発光表示装置 1 を製造する。

以上のように構成された有機発光表示装置 1 及びその製造方法によれば、青色発光層中の正孔輸送性ドーパント材料の濃度が対向電極側から画素電極側に向かって漸減していることで、赤色及び緑色発光層から青色発光層へのキャリア移動が抑制される。この結果として、青色発光層の発光が抑制され、赤色有機 EL 素子及び緑色有機 EL 素子における青色発光層からの影響による色純度低下を抑制することできる。

【0058】

なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。例えば、正孔ブロック層や電子注入層、電子ブロック層を形成してもよい。ここで、電子ブロック層は、正孔輸送層 6 と同様に、画素電極である画素電極 3 から正孔を対向電極である対向電極 12 の方向へ進めて正孔を通しながらも、電子が画素電極 3 の方向へ進行することを防止する機能を有している。また、正孔ブロック層や電子輸送層、電子注入層は、対向電極である対向電極 12 から電子を画素電極である画素電極 3 の方向へ進めて電子を通しながらも、正孔が対向電極 12 の方向へ進行することを防止する機能を有している。

【0059】

また、フッ化リチウムやフッ化ナトリウムなどの薄膜を対向電極 12 と有機発光媒体層との間に設けてもよい。対向電極 12 をパターンニングするには、金属膜、セラミック膜の蒸着マスクなどを用いることができる。さらに、隔壁 4 が各画素電極 3 間に形成されているが、隔壁 4 を設けない構成としてもよい。

【実施例】

【0060】

以下、実施例及び比較例を示して本発明を詳細に説明する。ただし、本発明は以下の記載によっては限定されない。

図 1 に示すように、透光性基板 2（白板ガラス；縦 100 mm×横 100 mm×厚さ 0.7 mm）上にスパッタリング法により幅 80 μm 、厚さ 0.15 μm の短冊状の画素電極 3 を 80 μm 間隔で形成した。ここで、画素電極 3 の表面粗さ R_a は、面積 200 μm^2 の任意の面内において 20 nm となった。また、隔壁 4 は、透光性基板 2 と接触する下端の幅が 90 μm 、上端の幅が 45 μm 、高さが 2 μm であり、断面はほぼ台形状となっている。

【0061】

ここで、隔壁 4 は、ポジ型感光性ポリイミドをスピンコートし、スピンコートの条件として、透光性基板 2 を 110 rpm で 5 秒間回転させた後に、400 rpm で 20 秒間回転させた。隔壁 4 上のみ隠されたフォトリソグラフィ法を用いて、基板の全面に塗布された感光性材料の隔壁 4 部以外を i 線ステッパーにより 180 mJ/cm² 露光した。露光した後現像を行い、オープンを用いて、200℃60 分の条件で焼成し隔壁 4 を形成した。また、正孔注入層 5 は、正孔注入材料として、ポリ（3，4-エチレンジオキシチオフエン）とポリスチレンスルホン酸との混合物を用いて凸版印刷法で

隔壁内に塗布し、これを200℃30分間乾燥させることによって形成した。また正孔輸送層6は、正孔輸送材料としてポリアリーレン誘導体を用い、これをキシレンに溶解させて濃度を3.0重量%としたインクを凸版印刷法で隔壁内に塗布し、これを200℃10分間乾燥させることによって形成した。

【0062】

赤色有機発光層のホスト材料には2, 2', 2''-(1, 3, 5-ベンゼントリイル)トリス(1-フェニル-1H-ベンゾイミダゾール)(TPBi)、ドープ材料には2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18-オクタエチル-21H, 23H-ポリフィリンプラチナ2(PtOEP)を用いて重量比率をTPBi/PtOEP=0.90/0.10にて濃度1%になるようにトルエンに溶解させた有機発光インキを用い、凸版印刷法で隔壁内に塗布した。これを100℃10分間乾燥させることによって形成した。乾燥後の有機発光層の膜厚は画素中心部で50nmとなった。

10

【0063】

緑色有機発光層のホスト材料にはTPBi、ドープ材料にはトリス(2-(p-トリル)ピリジン)イリジウムIII(Ir(mppy)3)を用いて重量比率をTPBi/Ir(mppy)3=0.94/0.06にて濃度1%になるようにトルエンに溶解させた有機発光インキを用い、凸版印刷法で隔壁内に塗布した。これを100℃10分間乾燥させることによって形成した。乾燥後の有機発光層の膜厚は画素中心部で50nmとなった。

青色発光層ホスト層9として、赤色発光層7、緑色発光層8、及び発光層7、8を形成していない正孔輸送層6上に、真空蒸着法により、9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセン(以下「DNA」という。)を成膜速度0.01nm/secとして厚さ10nmを形成した。

20

【0064】

青色発光層10として、赤色発光層7、緑色発光層8、正孔輸送層6上に、真空蒸着法により、9, 10-ジ(2-ナフチル)アントラセン(以下「DNA」という。)と2, 5, 8, 11-テトラ-tert-ブチルペリレン(以下「TBP」という。)をDNAとTBPの蒸着レート比は5%で一定となるように蒸着速度をそれぞれ0.5nm/sec、0.025nm/secに調整しながら同時に成膜し、厚さ30nmの混合膜を形成した。

30

さらに、青色発光層10上に、真空蒸着法により、電子輸送層11としてAlq3を成膜速度0.01nm/secとして、厚さ20nmを形成した。その後、対向電極12として、LiF/Al=0.5nm/150nmを蒸着により形成した。その後、封止基板を接着し有機発光表示装置1を得た。

【0065】

このように得られた有機発光表示装置の表示部の周辺部においては、画素電極毎に接続されている陽極側の取り出し電極と、陰極層に接続されている陰極側の取り出し電極とが設けられている。これら取り出し電極を電源に接続し、有機発光表示装置を点灯かつ表示させ、点灯状態及び表示状態を確認した。

得られた有機発光表示装置を駆動し、表示確認を行ったところ、発光状態は良好であった。また、赤色画素、緑色画素における青色発光層からの影響による色純度低下は抑制され、表示特性は良好であった。

40

【0066】

〔比較例1〕

まず、上記実施例と同一の方法で、赤色発光層、緑色発光層まで形成し、青色発光層ホスト層を形成することなく青色発光層をDNAとTBPの共蒸着レート比が5%一定となるように形成し、電子輸送層からは上記実施例と同一の方法で形成し、有機発光表示装置を得た。

【0067】

このように得られた比較例の有機発光表示装置を駆動したところ、赤色画素、緑色画素

50

において、青色発光層からの影響による色純度低下が見られた。そのため、有機発光表示装置としての表示特性は低下した。

比較例 1 の評価結果から、青色発光層ホスト層が無かったことで、赤色画素、緑色画素での青色発光層の発光が抑制されず、色純度が低下した。実施例においては、青色発光層ホスト層があることで、赤色画素、緑色画素で、色純度が良く、表示特性の良い有機発光表示装置が得られた。

【産業上の利用可能性】

【0068】

本発明は、湿式法によって成膜された赤色及び緑色発光層上に、蒸着法によって青色発光層が積層された有機 EL 表示装置において、赤色有機 EL 素子及び緑色有機 EL 素子における青色発光層からの影響による色純度低下を抑制させることにおいて、有用である。

10

【符号の説明】


【0069】

- 1 … 有機発光表示装置
- 2 … 透光性基板
- 3 … 画素電極
- 4 … 隔壁
- 5 … 正孔注入層
- 6 … 正孔輸送層
- 7 … 赤色発光層
- 8 … 緑色発光層
- 9 … 青色発光層ホスト層
- 10 … 青色発光層
- 11 … 電子輸送層
- 12 … 対向電極
- 13 … 樹脂層
- 14 … 封止基板
- 30 … 凸版印刷装置
- 31 … ステージ
- 32 … 被印刷基板
- 33 … インキタンク
- 34 … インキチャンバ
- 35 … アニロックスロー
- 36 … ドクタ
- 37 … 凸版
- 38 … 版胴
- 39 … インキ層


20

30

【 図 1 】



【 図 2 】



专利名称(译)	有机EL显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JP2014199857A	公开(公告)日	2014-10-23
申请号	JP2013074273	申请日	2013-03-29
[标]申请(专利权)人(译)	凸版印刷株式会社		
申请(专利权)人(译)	凸版印刷株式会社		
[标]发明人	正田亮		
发明人	正田 亮		
IPC分类号	H01L51/50 H05B33/12 H05B33/10		
FI分类号	H05B33/14.A H05B33/12.B H05B33/22.A H05B33/22.C H05B33/10 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC07 3K107/CC45 3K107/DD53 3K107/DD58 3K107/DD68 3K107/DD69 3K107/FF15 3K107/GG04 3K107/GG06 3K107/GG07 3K107/GG08 3K107/GG28		
代理人(译)	廣瀬 一 宫坂彻		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种有机EL显示装置及其制造方法，该有机EL显示装置抑制由于红色有机EL元件和绿色有机EL元件中的蓝色发光层的影响而引起的色纯度下降，并且制造工艺容易且价格便宜。SOLUTION：有机EL显示装置1包括形成在未形成发光层的空穴注入/传输层上的蓝色发光层主体层，红色发光层和绿色发光层，以及在蓝色发光层主体层的整个表面上形成的蓝色发光层，其至少包含蓝色发光层主体层的主体材料和具有空穴传输性的蓝色掺杂剂材料。[选型图]图1

