

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2009-164614

(P2009-164614A)

(43) 公開日 平成21年7月23日 (2009.7.23)

(51) Int.Cl.		F I		テーマコード (参考)
H 0 1 L 51/50	(2006.01)	H 0 5 B 33/14	B	3 K 1 0 7
C 0 9 K 11/06	(2006.01)	C 0 9 K 11/06	6 6 0	

審査請求 未請求 請求項の数 11 O L 外国語出願 (全 71 頁)

(21) 出願番号	特願2009-412 (P2009-412)	(71) 出願人	508223435
(22) 出願日	平成21年1月5日 (2009.1.5)		グラセル・ディスプレイ・インコーポレーテッド
(31) 優先権主張番号	10-2007-0142002		大韓民国, ソウル・133-833, ソンドン・グウ, ソンスー・2 ガー・3 ドン・284-25, サムヤン・テクノ・タウン・フィフス・フロア
(32) 優先日	平成19年12月31日 (2007.12.31)	(74) 代理人	110000589
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)		特許業務法人センダ国際特許事務所
		(72) 発明者	キム, ヒョン
			大韓民国, ソウル・139-873, ノワン・グウ, ハキエ・2-ドン, 273

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 新規な赤色エレクトロルミネセント化合物及びこれを使用する有機エレクトロルミネセントデバイス

(57) 【要約】

【課題】 中乃至大サイズの O L E D パネルに適用可能な、新規なりん光化合物を提供する。

【解決手段】 本発明は、高い発光効率を示す新規な赤色りん光化合物及びこれを含有する有機エレクトロルミネセント素子に関する。

【選択図】 図 1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】


第一電極、第二電極、及び第一電極と第二電極との間に介在させられた少なくとも 1 個の有機層を含む有機エレクトロルミネセント素子であって、前記有機層が、化学式 (1) によって表される 1 種以上の有機りん光化合物並びに 1, 3, 5 - トリカルバゾリルベンゼン、4, 4' - ビスカルバゾリルビフェニル (CBP)、ポリビニルカルバゾール、m - ビスカルバゾリルフェニル、4, 4' - ビスカルバゾリル - 2, 2' - ジメチルビフェニル、4, 4', 4'' - トリ (N - カルバゾリル) トリフェニルアミン、1, 3, 5 - トリ (2 - カルバゾリルフェニル) ベンゼン、1, 3, 5 - トリス (2 - カルバゾリル - 5 - メトキシフェニル) ベンゼン、ビス (4 - カルバゾリルフェニル) シラン及び化学式 (8) ~ (11) の一つによって表される化合物から選択された 1 種以上のホストを含有する有機エレクトロルミネセント素子；

10

化学式 1：

【化 1】

化学式 1



20

[式中、L は有機配位子であり、

A が N である場合に B は C であり、A が C である場合に B は N であり、

R₁ は、直鎖状若しくは分枝状の及び飽和若しくは不飽和の (C₁ ~ C₆₀) アルキル又は (C₆ ~ C₆₀) アリールを表し、

R₂ ~ R₄ は、独立に、水素、直鎖状若しくは分枝状の及び飽和若しくは不飽和の (C₁ ~ C₆₀) アルキル、(C₁ ~ C₃₀) アルコキシ、(C₃ ~ C₆₀) シクロアルキル、(C₆ ~ C₆₀) アリール、ハロゲン、トリ (C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキル (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル又はトリ (C₆ ~ C₃₀) アリールシリルを表し、

30

R₅ 及び R₆ は、独立に、水素、直鎖状若しくは分枝状の (C₁ ~ C₆₀) アルキル、(C₆ ~ C₆₀) アリール若しくはハロゲンを表し、又は R₅ 及び R₆ は、縮合環を有するか若しくは有しない (C₃ ~ C₁₂) アルキレン若しくは (C₃ ~ C₁₂) アルケニレンによって結合して、脂環式環又は単環式若しくは多環式芳香族環を形成することができ、R₅ 及び R₆ のアルキル若しくはアリール、又は縮合環を有するか若しくは有しない (C₃ ~ C₁₂) アルキレン若しくは (C₃ ~ C₁₂) アルケニレンによる結合によって、それらから形成される脂環式環又は単環式若しくは多環式芳香族環は、ハロゲン置換基を有するか又は有しない直鎖状若しくは分枝状の (C₁ ~ C₆₀) アルキル、(C₁ ~ C₃₀) アルコキシ、ハロゲン、トリ (C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキル (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、トリ (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル及び (C₆ ~ C₆₀) アリールから選択された 1 種以上の置換基によって更に置換されていてよく、

40


R₁ ~ R₄ のアルキル、アルコキシ、シクロアルキル及びアリールは、ハロゲン置換基を有するか又は有しない線状又は枝分かれした (C₁ ~ C₆₀) アルキル、(C₁ ~ C₃₀) アルコキシ、ハロゲン、トリ (C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキル (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、トリ (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル及び (C₆ ~ C₆₀) アリールから選択された 1 種以上の置換基によって更に置換されていてよく、および

50

n は、1 ~ 3 の整数である] ;

【化 2】

化学式8




[式中、 $R_{91} \sim R_{94}$ は、独立に、直鎖状若しくは分枝状の及び飽和若しくは不飽和の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル若しくは ($C_6 \sim C_{60}$) アリールを表し、又は $R_{91} \sim R_{94}$ のそれぞれは、縮合環を有するか若しくは有しない ($C_3 \sim C_{12}$) アルキレン若しくは ($C_3 \sim C_{12}$) アルケニレンによって、隣接する置換基と結合して、脂環式環又は単環式若しくは多環式芳香族環を形成することができ、 $R_{91} \sim R_{94}$ のアルキル若しくはアリール又は縮合環を有するか若しくは有しない ($C_3 \sim C_{12}$) アルキレン若しくは ($C_3 \sim C_{12}$) アルケニレンによる結合によって、それらから形成された脂環式環又は単環式若しくは多環式芳香族環は、ハロゲン置換基を有するか又は有しない直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル、($C_1 \sim C_{30}$) アルコキシ、ハロゲン、トリ ($C_1 \sim C_{30}$) アルキルシリル、トリ ($C_6 \sim C_{30}$) アリールシリル及び ($C_6 \sim C_{60}$) アリールから選択された 1 種以上の置換基によって更に置換されていてよい] ;

10


【化 3】

化学式9




20

化学式10



30


化学式11



40

[式中、配位子、 L^1 及び L^2 は、独立に、下記の構造 :

【化 4】



から選択され、

50

M^1 は、2 価又は 3 価金属であり、

M^1 が 2 価金属であるとき y は 0 であり、他方、 M^1 が 3 価金属であるとき y は 1 であり、

Q は、 $(C_6 \sim C_{60})$ アリールオキシ又はトリ $(C_6 \sim C_{60})$ アリールシリルを表し、 Q のアリールオキシ及びトリアリールシリルは、直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル又は $(C_6 \sim C_{60})$ アリールによって更に置換されていてよく、

X は、 O 、 S 又は Se を表し、

環 A は、オキサゾール、チアゾール、イミダゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾイミダゾール、ピリジン又はキノリンを表し、

10

環 B は、ピリジン又はキノリンを表し、環 B は、直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル又は直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル置換基を有するか若しくは有しないフェニル若しくはナフチルによって更に置換されていてよく、

$R_{101} \sim R_{104}$ は、独立に、水素、直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル、ハロゲン、トリ $(C_1 \sim C_{30})$ アルキルシリル、トリ $(C_6 \sim C_{30})$ アリールシリル若しくは $(C_6 \sim C_{60})$ アリールを表し、又は $R_{101} \sim R_{104}$ のそれぞれは、 $(C_3 \sim C_{12})$ アルキレン若しくは $(C_3 \sim C_{12})$ アルケニレンによって、隣接する置換基と結合して、縮合環を形成することができ、ピリジン又はキノリンは、 R_{101} と一緒に化学結合を形成して、縮合環を形成することができ、

環 A のアリール基及び $R_{101} \sim R_{104}$ は、直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル、ハロゲン、ハロゲン置換基を有する直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル、フェニル、ナフチル、トリ $(C_1 \sim C_{30})$ アルキルシリル、トリ $(C_6 \sim C_{30})$ アリールシリル又はアミノ基によって更に置換されていてよい】。

20

【請求項 2】

縮合環を有するか若しくは有しない $(C_3 \sim C_{12})$ アルキレン又は $(C_3 \sim C_{12})$ アルケニレンによる結合によって、 R_5 及び R_6 から形成される脂環式環又は単環式若しくは多環式芳香族環が、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フルオレン、インデン、フェナントレン又はピリジンである有機りん光化合物を含有する、請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセント素子。


【請求項 3】

30

化学式 (2) ~ (7) :


【化 5】

化学式2




10

化学式3



20


化学式4



30


【化 6】

化学式5




10

化学式6



20

化学式7



30

[式中、L、R₁、R₂、R₃、R₄、R₅ 及び n は、請求項 1 に於けるように定義され、

R₇ ~ R₁₄ 及び R₁₇ ~ R₂₄ は、独立に、水素、ハロゲン置換基を有するか又は有しない線状又は枝分かれた (C₁ ~ C₆₀) アルキル、(C₁ ~ C₃₀) アルコキシ、ハロゲン、トリ (C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキル (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、トリ (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル又は (C₆ ~ C₆₀) アリールを表し、および

40

R₁₅ 及び R₁₆ は、独立に、水素又は直鎖状若しくは分枝状の (C₁ ~ C₆₀) アルキルを表す]


の一つによって表される化合物から選択される有機りん光化合物を含有する、請求項 2 記載の有機エレクトロルミネセント素子。

【請求項 4】


下記の化学式：

50


【化 7】




10




20




30




40




【化 8】



10




20



30

【化 9】



10


20

[式中、L は有機配位子であり、n は 1 ~ 3 の整数である]
 の一つによって表される化合物から選択される有機りん光化合物を含有する、請求項 3 記載の有機エレクトロルミネセント素子。

【請求項 5】

配位子 (L) が、下記の化学式：

【化 10】



30

40

[式中、R₃₁ 及び R₃₂ は、独立に、水素、ハロゲン置換基を有するか若しくは有しな

50

い直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル置換基を有するか若しくは有しないフェニル又はハロゲンを表し、

$R_{33} \sim R_{39}$ は、独立に、水素、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル置換基を有するか若しくは有しないフェニル、トリ ($C_1 \sim C_{30}$) アルキルシリル又はハロゲンを表し、

$R_{40} \sim R_{43}$ は、独立に、水素、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル又は直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル置換基を有するか若しくは有しないフェニルを表し、および


R_{44} は、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル置換基を有するか若しくは有しないフェニル又はハロゲンを表す]

の一つによって表される構造を有する、有機りん光化合物を含有する、請求項 4 記載の有機エレクトロルミネセント素子。

【請求項 6】

配位子 (L) が、下記の化学式：

【化 1 1】



の一つによって表される構造を有する、有機りん光化合物を含有する、請求項 5 記載の有機エレクトロルミネセント素子。

【請求項 7】

R_1 が、メチル、エチル、 n -プロピル、 i -プロピル、 n -ブチル、 t -ブチル、フェニル、ビフェニル、ナフチル、 t -ブチルフェニル又はフルオロフェニルを表し、 $R_2 \sim R_5$ が、独立に、水素、メチル、エチル、 n -プロピル、 i -プロピル、 n -ブチル又は t -ブチルを表し、 $R_7 \sim R_{14}$ 及び $R_{17} \sim R_{24}$ が、独立に、水素、メチル、エチル、 n -プロピル、 i -プロピル、 n -ブチル、 t -ブチル、フルオロ、メトキシ、エトキシ、ブトキシ、フェニル、ビフェニル、トリメチルシリル、トリフェニルシリル又はト

30) アリールシリル、トリ(C₆~C₃₀)アリールシリル、ジ(C₁~C₃₀)アルキルアミノ、ジ(C₆~C₃₀)アリールアミノ、チオフェニル又はフラニルを表し、

R₁₁₁~R₁₁₆及びR₁₂₁~R₁₃₉のフェニル、ナフチル、ビフェニル、フルオレニル、チオフェニル又はフラニルは、(C₁~C₆₀)アルキル、ハロゲン、ナフチル、フルオレニル、トリ(C₁~C₃₀)アルキルシリル、ジ(C₁~C₃₀)アルキル(C₆~C₃₀)アリールシリル、トリ(C₆~C₃₀)アリールシリル、ジ(C₁~C₃₀)アルキルアミノ及びジ(C₆~C₃₀)アリールアミノから選択された1種以上の置換基によって更に置換されていてよい]

から選択される、請求項1記載の有機エレクトロルミネセント素子。


【請求項9】

M¹が、Be、Zn、Mg、Cu及びNiから選択された2価金属又はAl、Ga、In及びBから選択された3価金属である、請求項1記載の有機エレクトロルミネセント素子。

【請求項10】

Qが、下記の構造：

【化13】



から選択される、請求項1記載の有機エレクトロルミネセント素子。

【請求項11】

ホストが、下記の化合物：


10

20

30


40

【化 1 4】



10

【化 1 5】

















20

30

40

【化 1 6】









10




20

30







【化 17】



10




20



30

【化 1 8】




10

20

30

【化 19】



10

20

30

から選択される、請求項 1 記載の有機エレクトロルミネセント素子。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、高い発光効率を示す新規な赤色エレクトロルミネセント化合物及びこれを使用する有機エレクトロルミネセント素子 (organic electroluminescent device) に関する。

40

【背景技術】

【0002】

OLED に於ける発光効率を決定するための最も重要な要素は、エレクトロルミネセント材料の種類である。現在まで、エレクトロルミネセント材料として蛍光材料が広く使用されてきたが、りん光材料の開発は、エレクトロルミネセントの機構に鑑みて、理論的に 4 倍まで発光効率を向上させるための最良の方法の一つである。

【0003】


現在まで、りん光材料として、赤色、緑色及び青色について、それぞれ (acac) I

50

$\text{Ir}(\text{btp})_2$ 、 $\text{Ir}(\text{ppy})_3$ 及び Firpic を含む、イリジウム (III) 錯体が広く知られている。特に、数多くのりん光材料が、日本、ヨーロッパ及び米国に於いて、最近研究されている。

【 0 0 0 4 】

【 化 1 】



10


【 0 0 0 5 】

従来の赤色りん光材料の中で、幾つかの材料が、良好な EL 特性を有すると報告されている。しかしながら、これらの中で非常に希な材料が、商業化のレベルに到達したにすぎない。最良の材料として、1-フェニルイソキノリンのイリジウム錯体を挙げることができ、これは、優れた EL 特性を有し、高い発光効率で暗赤色の色純度を示すことが知られている。[A . T s u b o y a m a ら、J . A m . C h e m . S o c . 2 0 0 3 , 1 2 5 (4 2) , 1 2 9 7 1 - 1 2 9 7 9 参照]。

20

【 0 0 0 6 】

【 化 2 】



30

【 0 0 0 7 】

更に、寿命の顕著な問題を有しない赤色材料は、それらが、良好な色純度又は発光効率を有する場合、容易に商業化される傾向にある。従って、上記のイリジウム錯体は、その優れた色純度及び発光効率のために、非常に高い商業化の可能性を有する材料である。

【 0 0 0 8 】

しかしながら、中乃至大サイズの OLED パネルには、既知の材料の EL 特性よりも高い EL 特性のレベルが実際に必要であるが、このイリジウム錯体は、まだ、小さいディスプレイに適用可能な材料としてのみ理解されている。

【 先行技術文献 】

40

【 非特許文献 】

【 0 0 0 9 】

【 非特許文献 1 】 J . A m . C h e m . S o c . 2 0 0 3 , 1 2 5 (4 2) , p p . 1 2 9 7 1 - 1 2 9 7 9

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 1 0 】

上記の従来技術の問題点を克服するため、鋭意研究の結果、本発明者らは、優れた発光効率及び驚くほど改良された寿命を有する有機 EL 素子を実現するための、新規な赤色りん光化合物を開発した。

50

【 0 0 1 1 】

本発明の目的は、従来の赤色りん光材料の特性と比較したとき、一層優れたエレクトロルミネセント特性を与える骨格を有する化合物を提供することである。本発明の他の目的は、中乃至大サイズのOLEDパネルに適用可能な、新規なりん光化合物を提供することである。

【 0 0 1 2 】

本発明の他の目的は、このりん光化合物を含有する有機エレクトロルミネセント素子を提供することである。

【課題を解決するための手段】


【 0 0 1 3 】

従って、本発明は、新規な赤色りん光化合物及びエレクトロルミネセント層内にこれを使用する有機エレクトロルミネセント素子に関する。特に、本発明に従った赤色りん光化合物は、それらが、化学式1：

【 0 0 1 4 】

【化3】

化学式1



【 0 0 1 5 】

[式中、L は有機配位子であり、

A がNである場合にBはCであり、A がCである場合にBはNであり、

R₁ は、直鎖状若しくは分枝状の及び飽和若しくは不飽和の(C₁ ~ C₆₀) アルキル又は(C₆ ~ C₆₀) アリールを表し、

R₂ ~ R₄ は、独立に、水素、直鎖状若しくは分枝状の及び飽和若しくは不飽和の(C₁ ~ C₆₀) アルキル、(C₁ ~ C₃₀) アルコキシ、(C₃ ~ C₆₀) シクロアルキル、(C₆ ~ C₆₀) アリール、ハロゲン、トリ(C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ(C₁ ~ C₃₀) アルキル(C₆ ~ C₃₀) アリールシリル又はトリ(C₆ ~ C₃₀) アリールシリルを表し、

R₅ 及びR₆ は、独立に、水素、直鎖状若しくは分枝状の(C₁ ~ C₆₀) アルキル、(C₆ ~ C₆₀) アリール若しくはハロゲンを表し、又はR₅ 及びR₆ は、縮合環を有するか若しくは有しない(C₃ ~ C₁₂) アルキレン若しくは(C₃ ~ C₁₂) アルケニレンによって結合して、脂環式環又は単環式若しくは多環式芳香族環を形成することができ、R₅ 及びR₆ のアルキル若しくはアリール、又は縮合環を有するか若しくは有しない(C₃ ~ C₁₂) アルキレン若しくは(C₃ ~ C₁₂) アルケニレンによる結合によって、それらから形成される脂環式環又は単環式若しくは多環式芳香族環は、ハロゲン置換基を有するか又は有しない線状又は枝分かれた(C₁ ~ C₆₀) アルキル、(C₁ ~ C₃₀) アルコキシ、ハロゲン、トリ(C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ(C₁ ~ C₃₀) アルキル(C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、トリ(C₆ ~ C₃₀) アリールシリル及び(C₆ ~ C₆₀) アリールから選択された1種以上の置換基によって更に置換されていてよく、

R₁ ~ R₄ のアルキル、アルコキシ、シクロアルキル及びアリールは、ハロゲン置換基を有するか又は有しない線状又は枝分かれた(C₁ ~ C₆₀) アルキル、(C₁ ~ C₃₀) アルコキシ、ハロゲン、トリ(C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ(C₁ ~ C₃₀) アルキル(C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、トリ(C₆ ~ C₃₀) アリールシリル及び(

C₆ ~ C₆₀) アリールから選択された 1 種以上の置換基によって更に置換されていてよく、および

n は、1 ~ 3 の整数である]

によって表されることで特徴付けられる。

【0016】

縮合環を有するか若しくは有しない (C₃ ~ C₁₂) アルキレン又は (C₃ ~ C₁₂) アルケニレンによる結合によって、本発明に従った化学式 (1) の化合物の R₅ 及び R₆ から形成される脂環式環又は単環式若しくは多環式芳香族環は、ベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フルオレン、インデン、フェナントレン又はピリジンであってよい。化学式 (1) に於いて、大括弧 ([]) によって囲まれた種は、イリジウムの主配位子として機能し、L は副配位子として機能する。本発明に従ったりん光化合物には、副配位子 (L) を含有しないトリス - キレート化錯体 (n = 3) に加えて、主配位子 : 副配位子 = 2 : 1 の比を有する錯体 (n = 2) が含まれる。

10


【0017】

本発明に従った化学式 (1) によって表される有機りん光化合物は、化学式 (2) ~ (7) の一つによって表される化合物によって例示することができる。

【0018】


【化 4】

化学式2




20

化学式3



30

化学式4




40

【0019】

50


【化 5】

化学式5




10

化学式6



20

化学式7



30

【0020】

[式中、L、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 R_5 及び n は、化学式 (I) に於けるように定義され、

40

$R_7 \sim R_{14}$ 及び $R_{17} \sim R_{24}$ は、独立に、水素、ハロゲン置換基を有する又は有しない線状又は枝分かれた ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル、($C_1 \sim C_{30}$) アルコキシ、ハロゲン、トリ ($C_1 \sim C_{30}$) アルキルシリル、ジ ($C_1 \sim C_{30}$) アルキル ($C_6 \sim C_{30}$) アリールシリル、トリ ($C_6 \sim C_{30}$) アリールシリル又は ($C_6 \sim C_{60}$) アリールを表し、そして

R_{15} 及び R_{16} は、独立に、水素又は直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキルを表す]。

【0021】

本発明の実施形態は、化学式 (2) ~ (7) の R_1 が、メチル、エチル、 n -プロピル、 i -プロピル、 n -ブチル、 t -ブチル、フェニル、ビフェニル、ナフチル、 t -ブチ

50


ルフェニル又はフルオロフェニルを表し、 $R_2 \sim R_5$ が、独立に、水素、メチル、エチル、 n -プロピル、 i -プロピル、 n -ブチル又は t -ブチルを表し、 $R_7 \sim R_{14}$ 及び $R_{17} \sim R_{24}$ が、独立に、水素、メチル、エチル、 n -プロピル、 i -プロピル、 n -ブチル、 t -ブチル、フルオロ、メトキシ、エトキシ、ブトキシ、フェニル、ピフェニル、トリメチルシリル、トリフェニルシリル又はトリフルオロメチルを表し、 R_{15} 及び R_{16} が、独立に、水素又はメチルを表すことで特徴付けられる。

【 0 0 2 2 】

本発明に従った化学式 (1) の有機りん光化合物は、下記の化合物によって特に例示することができるが、これは下記のものに限定されない。

【 0 0 2 3 】

【 化 6 】




【 0 0 2 4 】

10

20

30

【化 7】



10


20

30

【 0 0 2 5 】

40

【化 8】



【 0 0 2 6 】


[式中、Lは有機配位子であり、nは1～3の整数である]。

【 0 0 2 7 】

本発明に従った化学式(1)の副配位子Lは、下記の構造の一つを含む。

【 0 0 2 8 】

【化 9】



10

20

【 0 0 2 9 】

[式中、 R_{31} 及び R_{32} は、独立に、水素、ハロゲン置換基を有するか若しくは有しない直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル置換基を有するか若しくは有しないフェニル又はハロゲンを表し、

$R_{33} \sim R_{39}$ は、独立に、水素、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル置換基を有する若しくは有しないフェニル、トリ ($C_1 \sim C_{30}$) アルキルシリル又はハロゲンを表し、

30

$R_{40} \sim R_{43}$ は、独立に、水素、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル又は直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル置換基を有するか若しくは有しないフェニルを表し、および

R_{44} は、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル、直鎖状若しくは分枝状の ($C_1 \sim C_{60}$) アルキル置換基を有するか若しくは有しないフェニル又はハロゲンを表す]。


【 0 0 3 0 】

本発明に従った化学式 (1) の副配位子 (L) は、下記の構造によって例示することができるが、これは下記のものに限定されない。

【 0 0 3 1 】

40

【化 1 0】



10

20


【 0 0 3 2 】

本発明に従った有機りん光化合物の製造方法は、下記に示される反応図式（１）～（３）：

【 0 0 3 3 】


【化 1 1】

反応図式1




10

反応図式2



20

反応図式3



30

【0034】

[式中、A、B、 $R_1 \sim R_6$ 及び L は、化学式 (I) に於けるように定義される] を参照することによって説明される。

【0035】

反応図式 (1) は、 $n = 1$ を有する化学式 (I) の化合物をもたらし、ここでは、三塩化イリジウム ($IrCl_3$) 及び副配位子 (L) 化合物が、1 : 2 ~ 3 のモル比で、溶媒中で混合され、この混合物が還流下で加熱されて、単離されたジイリジウム二量体を得る。この反応段階に於いて、好ましい溶媒は、アルコール又はアルコール / 水の混合溶媒、例えば、2 - エトキシエタノール及び 2 - エトキシエタノール / 水混合物である。単離されたジイリジウム二量体は、次いで、有機溶媒中で主配位子化合物と共に加熱されて、最終生成物として、1 : 2 の主配位子 : 副配位子の比を有する有機りん光イリジウム化合物をもたらす。この反応は、有機溶媒、例えば、2 - エトキシエタノール及び 2 - メトキシエチルエーテルと共に混合されている $AgCF_3SO_3$ 、 Na_2CO_3 又は $NaOH$ と共に実施される。

40

【0036】

50

反応図式(2)は、 $n = 2$ を有する化学式(I)の化合物をもたらし、ここでは、三塩化イリジウム(IrCl_3)及び主配位子化合物が、1 : 2 ~ 3のモル比で、溶媒中で混合され、この混合物が還流下で加熱されて、単離されたジイリジウム二量体を得る。この反応段階に於いて、好ましい溶媒は、アルコール又はアルコール/水の混合溶媒、例えば、2 - エトキシエタノール及び2 - エトキシエタノール/水混合物である。単離されたジイリジウム二量体は、次いで、有機溶媒中で副配位子(L)化合物と共に加熱されて、最終生成物として、2 : 1の主配位子 : 副配位子の比を有する有機りん光イリジウム化合物をもたらす。

【0037】

最終生成物中の主配位子と副配位子とのモル比は、組成に応じた反応剤の適切なモル比によって決定される。この反応は、有機溶媒、例えば、2 - エトキシエタノール、2 - メトキシエチルエーテル及び1, 2 - ジクロロメタンと共に混合されている AgCF_3SO_3 、 Na_2CO_3 又は NaOH により実施することができる。

10

【0038】

反応図式(3)は、 $n = 3$ を有する化学式(I)の化合物をもたらし、ここでは、反応図式(2)に従って製造されたイリジウム錯体及び主配位子化合物が、1 : 2 ~ 3のモル比でグリセロール中で混合され、この混合物が還流下で加熱されて、3個の主配位子で配位された有機りん光イリジウム錯体を得る。

【0039】


本発明に於いて主配位子として使用される化合物は、従来のプロセスに基づいて、反応図式(4)又は(5)に従って製造することができる。

20

【0040】

【化 1 2】


反応図式4



10

20

反応図式5



30

【0041】

[式中、 $R_1 \sim R_6$ は、化学式(Ⅰ)に於けるように定義される]。

【0042】

本発明は、第一電極、第二電極及び第一電極と第二電極との間に介在させられた少なくとも1個の有機層を含む有機エレクトロルミネセント素子であって、この有機層が、化学式(Ⅰ)によって表される1種以上の化合物を含有する素子を提供する。

【0043】


本発明に従った有機エレクトロルミネセント素子は、有機層がエレクトロルミネセント領域を含有し、この領域が、0.01～10重量%の量で、エレクトロルミネセントドーパントとしての化学式(1)によって表される1種以上の化合物及び1種以上のホスト(host)を含有することで特徴付けられる。本発明に従った有機エレクトロルミネセント素子中に使用することができるホストは、特に制限されないが、1,3,5-トリカルバゾリルベンゼン、4,4'-ビスカルバゾリルビフェニル(CBP)、ポリビニルカルバゾール、m-ビスカルバゾリルフェニル、4,4'-ビスカルバゾリル-2,2'-ジメチルビフェニル、4,4',4''-トリ(N-カルバゾリル)トリフェニルアミン、1,3,5-トリ(2-カルバゾリルフェニル)ベンゼン、1,3,5-トリス(2-カルバゾリル-5-メトキシフェニル)ベンゼン、ビス(4-カルバゾリルフェニル)シラン又は化学式(8)～(11)の一つによって表される化合物によって例示される。

40

【0044】

【化 1 3】

化学式8




【0045】

化学式(8)に於いて、 $R_{91} \sim R_{94}$ は、独立に、直鎖状若しくは分枝状の及び飽和若しくは不飽和の($C_1 \sim C_{60}$)アルキル若しくは($C_6 \sim C_{60}$)アリールを表すか、又は $R_{91} \sim R_{94}$ のそれぞれは、縮合環を有するか若しくは有しない($C_3 \sim C_{12}$)アルキレン若しくは($C_3 \sim C_{12}$)アルケニレンによって、隣接する置換基と結合して、脂環式環又は単環式若しくは多環式芳香族環を形成することができ、 $R_{91} \sim R_{94}$ のアルキル若しくはアリール、又は縮合環を有するか若しくは有しない($C_3 \sim C_{12}$)アルキレン若しくは($C_3 \sim C_{12}$)アルケニレンによる結合によって、それらから形成された脂環式環又は単環式若しくは多環式芳香族環は、ハロゲン置換基を有するか又は有しない直鎖状若しくは分枝状の($C_1 \sim C_{60}$)アルキル、トリ($C_1 \sim C_{30}$)アルキルシリル、トリ($C_6 \sim C_{30}$)アリールシリル及び($C_6 \sim C_{60}$)アリールから選択された1種以上の置換基によって更に置換されていてよい。


【0046】

【化 1 4】


化学式9



化学式10



化学式11



【0047】

化学式(11)に於いて、配位子、 L^1 及び L^2 は、独立に、下記の構造：

【0048】


10

20

30

40

【化 1 5】



【 0 0 4 9】

から選択され、

M^1 は、2 価又は 3 価金属であり、

10

M^1 が 2 価金属であるとき y は 0 であり、他方、 M^1 が 3 価金属であるとき y は 1 であり、

Q は、 $(C_6 \sim C_{60})$ アリールオキシ又はトリ $(C_6 \sim C_{60})$ アリールシリルを表し、 Q のアリールオキシ及びトリアリールシリルは、直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル又は $(C_6 \sim C_{60})$ アリールによって更に置換されていてよく、

X は、 O 、 S 又は Se を表し、

環 A は、オキサゾール、チアゾール、イミダゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾイミダゾール、ピリジン又はキノリンを表し、

20

環 B は、ピリジン又はキノリンを表し、環 B は、直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル又は直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル置換基を有するか若しくは有しないフェニル若しくはナフチルによって更に置換されていてよく、

$R_{101} \sim R_{104}$ は、独立に、水素、直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル、ハロゲン、トリ $(C_1 \sim C_{30})$ アルキルシリル、トリ $(C_6 \sim C_{30})$ アリールシリル若しくは $(C_6 \sim C_{60})$ アリールを表し、又は $R_{101} \sim R_{104}$ のそれぞれは、 $(C_3 \sim C_{12})$ アルキレン若しくは $(C_3 \sim C_{12})$ アルケニレンによって、隣接する置換基と結合して、縮合環を形成することができ、ピリジン又はキノリンは、 R_{101} と一緒に化学結合を形成して、縮合環を形成することができ、

環 A 及び $R_{101} \sim R_{104}$ のアリール基は、直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル、ハロゲン、ハロゲン置換基を有する直鎖状若しくは分枝状の $(C_1 \sim C_{60})$ アルキル、フェニル、ナフチル、トリ $(C_1 \sim C_{30})$ アルキルシリル、トリ $(C_6 \sim C_{30})$ アリールシリル又はアミノ基によって更に置換されていてよい。


30

【 0 0 5 0】

配位子、 L^1 及び L^2 は、独立に、下記の構造：

【 0 0 5 1】

【化 1 6】



10

20

【0052】

[式中、X は、O、S 又は Se を表し、

R₁₀₁ ~ R₁₀₄ は、独立に、水素、ハロゲン置換基を有するか若しくは有しない (C₁ ~ C₆₀) アルキル、ハロゲン、(C₆ ~ C₆₀) アリール、(C₄ ~ C₆₀) ヘテロアリール、トリ (C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキル (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、トリ (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキルアミノ、ジ (C₆ ~ C₃₀) アリールアミノ、チオフェニル若しくはフラニルを表し、又は R₁₀₁ ~ R₁₀₄ のそれぞれは、縮合環を有するか若しくは有しない (C₃ ~ C₁₂) アルキレン若しくは (C₃ ~ C₁₂) アルケニレンによって、隣接する置換基と結合して、縮合環を形成することができ、

30

R₁₁₁ ~ R₁₁₆、R₁₂₁ 及び R₁₂₂ は、独立に、水素、(C₁ ~ C₆₀) アルキル、ハロゲン、ハロゲン置換基を有する (C₁ ~ C₆₀) アルキル、フェニル、ナフチル、ピフェニル、フルオレニル、トリ (C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキル (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、トリ (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキルアミノ、ジ (C₆ ~ C₃₀) アリールアミノ、チオフェニル又はフラニルを表し、

40

R₁₂₃ は、(C₁ ~ C₆₀) アルキル、フェニル又はナフチルを表し、

R₁₂₄ ~ R₁₃₉ は、独立に、水素、(C₁ ~ C₆₀) アルキル、ハロゲン、ハロゲン置換基を有する (C₁ ~ C₆₀) アルキル、フェニル、ナフチル、ピフェニル、フルオレニル、トリ (C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキル (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、トリ (C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキルアミノ、ジ (C₆ ~ C₃₀) アリールアミノ、チオフェニル又はフラニルを表し、

R₁₁₁ ~ R₁₁₆ 及び R₁₂₁ ~ R₁₃₉ のフェニル、ナフチル、ピフェニル、フルオレニル、チオフェニル又はフラニルは、(C₁ ~ C₆₀) アルキル、ハロゲン、ナフチル、フルオレニル、トリ (C₁ ~ C₃₀) アルキルシリル、ジ (C₁ ~ C₃₀) アルキル

50


(C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、トリ(C₆ ~ C₃₀) アリールシリル、ジ(C₁ ~ C₃₀) アルキルアミノ及びジ(C₆ ~ C₃₀) アリールアミノから選択された１種以上の置換基によって更に置換されていてよい] から選択される。

【 0 0 5 3 】

化学式(11)に於いて、M¹は、Be、Zn、Mg、Cu及びNiから選択された2価金属又はAl、Ga、In及びBから選択された3価金属であり、Qは、下記の構造：

【 0 0 5 4 】

【化 1 7】



10

20

30

【 0 0 5 5 】


から選択される。

【 0 0 5 6 】

化学式（８）の化合物は、下記の構造式：

【 0 0 5 7 】

【化 1 8】



40

【 0 0 5 8 】


の一つによって表される化合物により特に例示することができるが、これらは上記のものに限定されない。

【 0 0 5 9 】

化学式(11)によって表される化合物は、下記の構造の一つを有する化合物によって特に例示することができるが、これらは下記のものに限定されない。

【 0 0 6 0 】

【化 19】








10

20




30

【 0 0 6 1 】




【化 2 0】






10



20




30



【 0 0 6 2】






40

【化 2 1】






【 0 0 6 3 】




【化 2 2】






10



20























30



【 0 0 6 4】

40

【化 2 3】



【図面の簡単な説明】

【 0 0 6 5 】

【図 1】図 1 は、O L E D の断面図である。

【発明を実施するための形態】

【 0 0 6 6 】

10

20

30

40

50

図面を参照して、図 1 は、ガラス 1、透明電極 2、正孔注入層 3、正孔輸送層 4、エレクトロルミネセント層 5、電子輸送層 6、電子注入層 7 及び A 1 カソード 8 を含有する、O L E D を示す。

【実施例】

【0067】

以下、本発明に従った新規な有機りん光化合物の製造方法に関し、実施例を参照してさらに説明するが、それらは説明のみのために示すものであり、本発明の範囲を限定することを意図するものではない。


【0068】

製造実施例

[製造実施例 1] 化合物 (101) の製造

【0069】

【化 2 4】



【0070】

化合物 (201) の製造

【0071】

2000 mL の丸底フラスコに、2, 5 - ジブロモピリジン (25.0 g、105 ミリモル) を装入し、次いでこれを、アルゴン雰囲気下でジエチルエーテル (1240 mL) と共に溶解した。-75 の温度条件下で、これに、n - B u L i (80 mL) (ヘキサン中 1.6 M、127 ミリモル) を、ゆっくり滴下により添加した。30 分間攪拌した後、ジエチルエーテル (200 mL) 中に溶解した N, N - ジメチルベンズアミド (23.6 g、158 ミリモル) の溶液をゆっくり添加し、得られた混合物を 35 分間攪拌した。反応が終了したとき、この反応混合物に、NH₄Cl 水溶液を添加した。ジエチルエーテルによる抽出及びシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製によって、化合物 (201) (18.0 g、68.9 ミリモル、収率：65.6%) を得た。

【0072】

化合物 (202) の製造

500 mL の丸底フラスコに、化合物 (201) (18.0 g、68.9 ミリモル)、フェニルボロン酸 (9.24 g、75.8 ミリモル)、トルエン (160 mL)、エタノール (80 mL) 及び Pd (PPh₃)₄ (3.18 g、2.76 ミリモル) を装入し、この混合物をアルゴン雰囲気下で攪拌した。2 M Na₂CO₃ 水溶液 (80 mL) を添加した後、得られた混合物を、攪拌しながら還流下で 4 時間加熱した。反応が終了したとき、蒸留水を添加した。酢酸エチルによる抽出及びシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製によって、化合物 (202) (15.5 g、59.6 ミリモル、収率：86.5%) を得た。

【0073】

10

20

30

40

50

化合物(203)の製造

500 mLの丸底フラスコに、化合物(202)(15.5 g、59.6ミリモル)、塩化イリジウム(IrCl_3)(8.09 g、27.1ミリモル)、2-エトキシエタノール(210 mL)及び蒸留水(70 mL)を装入し、この混合物を、還流及びアルゴン雰囲気下で24時間加熱した。反応が終了したとき、反応混合物を環境温度にまで冷却した。沈殿を濾過し、完全に乾燥して、化合物(203)(18.2 g、24.4ミリモル)を得た。

【0074】

化合物(101)の製造

500 mLの丸底フラスコに、化合物(203)(18.2 g、24.4ミリモル)、2,4-ペンタンジオン(3.67 g、36.6ミリモル)、 Na_2CO_3 (7.76 g、73.2ミリモル)及び2-エトキシエタノール(300 mL)を装入し、この混合物を4時間加熱した。反応が終了したとき、反応混合物を室温にまで冷却した。固体沈殿を、濾過し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー及び再結晶によって精製して、標題化合物、イリジウム錯体(101)(8.47 g、10.5ミリモル、収率：38.6%)を赤色結晶として得た。

10

【0075】

mp. > 350

^1H NMR(300 MHz, CDCl_3): δ = 8.89(d, J = 1.2 Hz, 2H), 8.30(dd, J = 1.8 Hz, 8.4 Hz, 2H), 7.98(d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.83-7.80(m, 4H), 7.65-7.58(m, 4H), 7.53-7.48(m, 4H), 6.86(td, J = 1.2 Hz, 7.5 Hz, 2H), 6.74(td, J = 1.5 Hz, 7.5 Hz, 2H), 6.30(dd, J = 1.2 Hz, 7.8 Hz, 2H), 5.29(s, 1H), 1.55(s, 6H)。

20

HRMS(FAB) $\text{C}_{41}\text{H}_{31}\text{IrN}_2\text{O}_4$ に対する計算値 808.1913; 実測値 808.1910。


【0076】

[製造実施例2] 化合物(131)の製造

【0077】

【化25】

30



40

【0078】

化合物(204)の製造

500 mLの丸底フラスコに、4-プロモベンゾフェノン(17.0 g、65.2ミリモル)、 $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (3.14 g、2.72ミリモル)及び LiCl (69.0 g、163ミリモル)を装入し、この混合物をトルエン(250 mL)と共に、アルゴン雰囲気下で撹拌した。5分間後に、これに、トルエン(20 mL)中に溶解させたトリブチル(2-ピリジル)スズ(20.0 g、54.3ミリモル)の溶液を、滴下により添加

50

した。この混合物を還流下で 18 時間攪拌し、次いで室温まで冷却した。反応が終了したとき、KF 水溶液を反応混合物に添加した。酢酸エチルによる抽出及びシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製によって、化合物 (204) (11.9 g、45.9 ミリモル、収率：84.5%) を得た。

【0079】

化合物 (205) の製造

500 mL の丸底フラスコに、化合物 (204) (11.9 g、45.9 ミリモル)、塩化イリジウム (IrCl_3) (6.24 g、20.9 ミリモル)、2-エトキシエタノール (210 mL) 及び蒸留水 (70 mL) を装入し、この混合物を、還流及びアルゴン雰囲気下で 24 時間加熱した。反応が終了したとき、反応混合物を環境温度にまで冷却した。沈殿を濾過し、完全に乾燥して、化合物 (205) (10.6 g、14.2 ミリモル) を得た。

10

【0080】

化合物 (131) の製造

500 mL の丸底フラスコに、化合物 (205) (10.6 g、14.2 ミリモル)、2,4-ペンタンジオン (2.13 g、21.3 ミリモル)、 Na_2CO_3 (4.52 g、42.6 ミリモル) 及び 2-エトキシエタノール (300 mL) を装入し、この混合物を 6 時間加熱した。反応が終了したとき、反応混合物を室温まで冷却した。固体沈殿を、濾過し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによって精製した。再結晶によって、標題化合物のイリジウム錯体 (131) (9.19 g、11.4 ミリモル、収率：54.4%) を赤色結晶として得た。

20

【0081】

mp. > 350

^1H NMR (300 MHz, CDCl_3): δ = 8.51 - 8.49 (m, 2H), 7.86 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.68 (dd, J = 1.5 Hz, 7.5 Hz, 2H), 7.63 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.57 - 7.54 (m, 4H), 7.49 - 7.44 (m, 2H), 7.34 - 7.28 (m, 6H), 7.16 - 7.11 (m, 2H), 6.59 (d, J = 1.5 Hz, 2H), 5.25 (s, 1H), 1.80 (s, 6H)。

HRMS (FAB) $\text{C}_{41}\text{H}_{31}\text{IrN}_2\text{O}_4$ に対する計算値 808.1913；実測値 808.1918。


30

【0082】

[製造実施例 3] 化合物 (149) の製造

【0083】

【化 2 6】



10

20

【0084】

化合物(206)の製造

500 mL の丸底フラスコに、化合物(201) (18.0 g、68.9ミリモル)、4-t-ブチルフェニルボロン酸(13.5 g、75.8ミリモル)、トルエン(160 mL)、エタノール(80 mL)及び $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (3.18 g、2.76ミリモル)並びに 2M Na_2CO_3 水溶液(80 mL)を装入した。製造1に記載したのと同じ手順に従って、化合物(206) (17.8 g、56.5ミリモル、収率：82.0%)を得た。

【0085】

化合物(207)の製造

アセトフェノン(50 g、416ミリモル)及び o-アミノベンゾフェノン(82 g、416ミリモル)を、濃硫酸(4 mL)及び氷酢酸(600 mL)と共に、還流下で24時間撹拌した。室温にまで冷却した後、反応混合物を冷濃水酸化アンモニウム(450 mL)及び蒸留水(1.6 L)で洗浄した。沈殿を集め、エタノール及び水から再結晶して、化合物(207) (81.9 g、291ミリモル)を得た。

【0086】

化合物(208)の製造

化合物(207) (81.9 g、291ミリモル)、塩化イリジウム(IrCl_3) (39.1 g、131ミリモル)、2-エトキシエタノール(600 mL)及び蒸留水(200 mL)を、還流下で24時間撹拌し、この反応混合物を室温まで冷却した。沈殿を水及びメタノールで洗浄し、濾過し、ヘキサンから再結晶して、化合物(208) (67.8 g、43ミリモル)を得た。

【0087】

化合物(149)の製造

化合物(208) (67.8 g、43ミリモル)及び化合物(206) (40.7 g、129ミリモル)、 AgCF_3SO_3 (27.6 g、107.5ミリモル)及び2-メトキシエチルエーテル(500 mL)を、還流下で12時間撹拌した。室温まで冷却した後、この反応混合物を水及びメタノールで洗浄した。得られた固体を、塩化メチレン中に溶解し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによって精製して、標題化合物のイリジウム錯体(149) (32 g、30ミリモル、35%)を赤色結晶として得た。

30

40

50

【 0 0 8 8 】

m p . > 3 5 0

^1H NMR (3 0 0 M H z , C D C l ₃) : δ = 9 . 0 3 (s , 1 H) , 8 . 1 (d , J = 8 . 1 H z , 2 H) , 8 . 0 1 (d , J = 7 . 6 H z , 1 H) , 8 (d , J = 7 . 5 H z , 2 H) , 7 . 9 1 - 7 . 8 1 (m , 6 H) , 7 . 7 (d , J = 8 . 1 H z , 2 H) , 7 . 6 - 7 . 4 (m , 1 3 H) , 7 . 3 - 7 . 2 (m , 1 2 H) , 1 . 3 4 (s , 9 H) 。

H R M S (F A B) C _{6 4} H _{4 8} I r N ₃ O に対する計算値 1 0 6 7 . 0 0 : 実測値 1 0 6 7 . 3 4 。

【 0 0 8 9 】

10


[製造実施例 4 ~ 7 0]

表 1 に列挙した有機エレクトロルミネセント化合物を、製造実施例 1 ~ 3 に記載した手順に従って製造した。これらの化合物の ^1H NMR、融点 (m p .) 及び M S / F A B データを表 2 に示す。

【 0 0 9 0 】

【 表 1 】

表1



20

















化合物 番号	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	A---	R ₅ B R ₆	L	n
101		H	H	H	N---			2

30

【 0 0 9 1 】

【表 2】

表1の続き

102		H	H	H	N---			2
103		H	H	H	N---			2
104		H	H	H	N---			2
105		H	H	H	N---			2
106		H	H	H	N---			2
107		H	H	H	N---			2
108		H	H	H	N---			2
109		H	H	H	N---			2

10

20






















30

40

【 0 0 9 2 】

【表 3】

表1の続き

110		H	H	H	N---			2
111		H	H	H	N---			2
112		H	H	H	N---			2
113		H	H	H	N---			2
114		H	H	H	N---			2
115		H	H	H	N---			2
116		H	H	H	N---			2
117		H	H	H	N---			2

10

20

30

【表 4】

表1の続き

118		H	H	H	N---			2
119		H	H	H	N---			2
120		H	H	H	N---			2
121		H	H	H	N---			2
122		H	H	H	N---			2
123		H	H	H	N---			2
124		H	H	H	N---			2

10

20

30

【表 5】

表1の続き

125		H	H	H	N---			2
126		H	H	H	N---			2
127		H	H	H	N---			2
128		H	H	H	N---			2
129		H	H	H	N---			2
130		H	H	H	N---			2
131		H	H	H	C—			2
132		H	H	H	C—			2













10

20

30

【表 6】

表1の続き

133		H	H	H	N---			2
134		H	H	H	N---			2
135		H	H	H	N---			2
136		H	H	H	N---			2
137		H	H	H	N---			2
138		H	H	H	N---			1















10

20

30

【表 7】

表1の続き

139		H	H	H	N---			1
140		H	H	H	N---			1
141		H	H	H	N---			1
142		H	H	H	N---			1
143		H	H	H	N---			1
144	H_3C 	H	H	H	N---			1
145		H	H	H	N---			1

10

20











30

40

【 0 0 9 7 】

【表 8】

表1の続き

146		H	H	H	N---			1
147		H	H	H	N---			1
148		H	H	H	N---			1
149		H	H	H	N---			1
150		H	H	H	N---			1

10











20

30

【 0 0 9 8 】

【表 9】

表1の続き

151		H	H	H	N---			1
152		H	H	H	N---			1
153		H	H	H	N---			1
154		H	H	H	N---			1
155		H	H	H	N---			1

【 0 0 9 9 】
















10

20

30

【表 10】

表1の続き

156		H	H	H	N---			1
157		H	H	H	N---			1
158		H	H	H	N---			2
159		-CH ₃	H	H	N---			2
160		H	-CH ₃	-CH ₃	N---			2
161		H	H	H	N---			2
162		H	H	H	N---			2

10

20




















30

40

【 0 1 0 0 】

【表 1 1】

表1の続き

163		H	H	H	N---			2
164		H	H	H	N---		-	3
165		H	H	H	N---			2
166		H	H	H	N---			2
167		H	H	H	N---			2
168		H	H	H	N---			2
169		H	H	H	N---			2
170		H	H	H	N---			2

10

20


















30

40

【 0 1 0 1 】

【表 1 2】

表1の続き

171		H	H	H	N---		-	3
172		H	H	H	N---			2
173		H	H	H	N---			2
174		H	H	H	N---			2
175		H	H	H	N---			2
176		H	H	H	N---			2
177		H	H	H	N---			2

【 0 1 0 2 】

10














20

30

40

【表 1 3】

表1の続き

178		H	H	H	N---		-	3
179		H	H	H	N---			2
180		-CH ₃	-CH ₃	-CH ₃	N---			2
181		H	H	H	N---			2
182		H	H	H	N---			2
183		H	H	H	N---			2
184		H	H	H	N---			2

10

20

30

【 0 1 0 3 】

40

【表 1 4】

表1の続き

185		H	H	H	N---		-	3
186		H	H	H	C—			2
187		H	H	H	C—			2
188		H	H	H	C—			2
189		H	H	H	C—			2
190		H	H	H	C—			2
191		H	H	H	C—			2
192		H	H	H	C—		-	3

10

20





















30

40

【 0 1 0 4 】

【表 15】

表1の続き

193		H	H	H	N---			2
194		H	H	H	N---			2
195		H	H	H	N---			2
196		H	H	H	N---			2
197		H	H	H	N---			2
198		H	H	H	N---			2
199		H	H	H	N---			2
200		H	H	H	N---		-	3

【 0 1 0 5 】

10

20

30

40

【表 16】

表2

化合物 番号	¹ H NMR (CDCl ₃ , 300 MHz)	MS/FAB	
		実測値	計算値
101	δ = 8.89 (d, J = 1.2 Hz, 2H), 8.30 (dd, J = 1.8 Hz, 8.4 Hz, 2H), 7.98 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.83-7.80 (m, 4H), 7.65-7.58 (m, 4H), 7.53-7.48 (m, 4H), 6.86 (td, J = 1.2 Hz, 7.5 Hz, 2H), 6.74 (td, J = 1.5 Hz, 7.5 Hz, 2H), 6.30 (dd, J = 1.2 Hz, 7.8 Hz, 2H), 5.29 (s, 1H), 1.55 (s, 6H).	808.1910	808.1913
102	δ = 8.83 (d, J = 2.0 Hz, 2H), 8.27 (dd, J = 2.0 Hz, 8.5 Hz, 2H), 7.93 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.82-7.79 (m, 4H), 7.63-7.57 (m, 2H), 7.55-7.47 (m, 6H), 6.68 (dd, J = 1.6 Hz, 7.9 Hz, 2H), 6.10 (s, 2H), 5.28 (s, 1H), 2.08 (s, 6H), 1.55 (s, 6H).	836.2228	836.2226
103	δ = 8.92 (d, J = 1.3 Hz, 2H), 8.29 (dd, J = 2.0 Hz, 8.5 Hz, 2H), 8.00 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.81 (dd, J = 1.3 Hz, 8.3 Hz, 4H), 7.70 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.63-7.58 (m, 2H), 7.51-7.46 (m, 4H), 7.35-7.19 (m, 10H), 7.11 (dd, J = 1.8 Hz, 8.1 Hz, 2H), 6.54 (d, J = 1.6 Hz, 2H), 5.28 (s, 1H), 1.57 (s, 6H).	960.2545	960.2539
104	δ = 8.89 (dd, J = 0.6 Hz, 1.4 Hz, 2H), 8.26 (dd, J = 2.0 Hz, 8.5 Hz, 2H), 7.92 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.83 (dd, J = 1.4 Hz, 8.3 Hz, 4H), 7.61-7.46 (m, 8H), 6.90 (dd, J = 1.9 Hz, 8.3 Hz, 2H), 6.30 (d, J = 1.8 Hz, 2H), 5.12 (s, 1H), 1.47 (s, 6H), 1.07 (s, 18H).	920.3160	920.3165
105	δ = 8.80 (d, J = 2.0 Hz, 2H), 8.27 (dd, J = 2.2 Hz, 8.5 Hz, 2H), 7.93 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.82-7.79 (m, 4H), 7.63-7.58 (m, 2H), 7.55-7.47 (m, 6H), 6.68 (dd, J = 1.6 Hz, 7.9 Hz, 2H), 6.10 (s, 2H), 5.28 (s, 1H), 2.08 (s, 6H), 1.55 (s, 6H).	836.2228	836.2226
106	δ = 8.81 (d, J = 2.0 Hz, 2H), 8.30 (dd, J = 2.0 Hz, 8.5 Hz, 2H), 7.92 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.80 (d, J = 7.0 Hz, 4H), 7.67-7.60 (m, 4H), 7.54-7.49 (m, 4H), 6.61 (td, J = 2.5 Hz, 8.7 Hz, 2H), 5.91 (dd, J = 2.5 Hz, 9.5 Hz, 2H), 5.28 (s, 1H), 1.57 (s, 6H).	844.1711	844.1725
107	δ = 8.92 (d, J = 1.3 Hz, 2H), 8.29 (dd, J = 2.0 Hz, 8.5 Hz, 2H), 8.00 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 7.81 (dd, J = 1.3 Hz, 8.3 Hz, 4H), 7.70 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.63-7.59 (m, 2H), 7.51-7.46 (m, 4H), 7.35-7.25 (m, 10H), 7.16 (dd, J = 1.8 Hz, 8.1 Hz, 2H), 6.54 (d, J = 1.6 Hz, 2H), 5.28 (s, 1H), 1.55 (s, 6H).	960.2545	960.2539

10

20

30

40

【表 17】

表2の続き

108	$\delta = 8.89$ (dd, $J = 0.6$ Hz, 1.4 Hz, 2H), 8.26 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.5 Hz, 2H), 7.92 (d, $J = 8.1$ Hz, 2H), 7.83 (dd, $J = 1.4$ Hz, 8.3 Hz, 4H), 7.61-7.46 (m, 8H), 6.90 (dd, $J = 1.9$ Hz, 8.3 Hz, 2H), 6.30 (d, $J = 1.8$ Hz, 2H), 5.12 (s, 1H), 1.47 (s, 6H), 1.07 (s, 9H), 0.66 (s, 9H).	952.28	952.27
109	$\delta = 8.81$ (d, $J = 1.9$ Hz, 2H), 8.41-8.31 (m, 4H), 7.82-7.79 (m, 4H), 7.64 (t, $J = 7.4$ Hz, 2H), 7.53 (t, $J = 7.6$ Hz, 4H), 6.43-6.36 (m, 2H), 5.70 (dd, $J = 2.3$ Hz, 8.6 Hz, 2H), 5.31 (s, 1H), 1.59 (s, 6H).	880.1533	880.1536
110	$\delta = 8.80$ (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.25 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.6 Hz, 2H), 7.84 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 7.79 (d, $J = 7.7$ Hz, 4H), 7.61 (d, $J = 8.7$ Hz, 4H), 7.53-7.48 (m, 4H), 6.46 (dd, $J = 2.5$ Hz, 8.6 Hz, 2H), 5.79 (d, $J = 2.5$ Hz, 2H), 5.28 (s, 1H), 3.56 (s, 6H), 1.55 (s, 6H).	868.2139	868.2125
111	$\delta = 8.92$ (d, $J = 1.3$ Hz, 2H), 8.29 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.5 Hz, 2H), 8.00 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 7.81 (dd, $J = 1.3$ Hz, 8.3 Hz, 4H), 7.70 (d, $J = 8.1$ Hz, 2H), 7.63-7.58 (m, 2H), 7.51-7.46 (m, 6H), 7.35-7.19 (m, 13H), 7.11 (dd, $J = 1.8$ Hz, 8.1 Hz, 2H), 6.54 (d, $J = 1.6$ Hz, 2H), 5.28 (s, 1H), 1.57 (s, 6H).	1112.30	1112.32
112	$\delta = 9.06$ (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.26 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.6 Hz, 2H), 7.93 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 7.62 (d, $J = 7.7$ Hz, 2H), 6.88-6.83 (m, 2H), 6.76-6.70 (m, 2H), 6.28 (d, $J = 7.7$ Hz, 2H), 5.29 (s, 1H), 2.60 (s, 6H), 1.84 (s, 6H).	684.1585	684.1600
113	$\delta = 8.61$ (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.38 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.5 Hz, 2H), 8.04 (d, $J = 7.8$ Hz, 2H), 8.00 (d, 8.2 Hz, 2H), 7.95 (d, $J = 8.2$ Hz, 2H), 7.90 (d, $J = 7.8$ Hz, 2H), 7.61-7.58 (m, 4H), 7.57-7.47 (m, 6H), 6.82 (td, $J = 1.2$ Hz, 7.5 Hz, 2H), 6.71 (td, $J = 1.4$ Hz, 7.4 Hz, 2H), 6.24 (dd, $J = 0.8$ Hz, 7.6 Hz, 2H), 4.65 (s, 1H), 1.19 (s, 6H).	908.2236	908.2226
114	$\delta = 8.92$ (d, $J = 1.4$ Hz, 2H), 8.32 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.5 Hz, 2H), 8.23 (s, 2H), 8.00 (d, $J = 8.2$ Hz, 2H), 7.96-7.90 (m, 8H), 7.66-7.59 (m, 6H), 6.87 (td, $J = 1.2$ Hz, 7.5 Hz, 2H), 6.76 (td, $J = 1.4$ Hz, 7.4 Hz, 2H), 6.32 (dd, $J = 1.0$ Hz, 7.6 Hz, 2H), 5.18 (s, 1H), 1.22 (s, 6H).	908.2236	908.2226
115	$\delta = 8.94$ (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.31 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.5 Hz, 2H), 8.00 (d, $J = 8.3$ Hz, 2H), 7.90 (d, $J = 8.3$ Hz, 4H), 7.72 (d, $J = 8.3$ Hz, 4H), 7.66-7.60 (m, 6H), 7.51-7.38 (m, 6H), 6.87 (td, $J = 1.0$ Hz, 7.5 Hz, 2H), 6.76 (td, $J = 1.3$ Hz, 7.5 Hz, 2H), 6.33 (d, $J = 7.5$ Hz, 2H), 5.31 (s, 1H), 1.57 (s, 6H).	960.2555	960.2539

10

20

30

40

【表 18】

表2の続き

116	$\delta = 8.91$ (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.31 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.5 Hz, 2H), 7.98 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 7.77 (d, $J = 8.4$ Hz, 4H), 7.64 (dd, $J = 1.2$ Hz, 7.8 Hz, 2H), 7.51 (d, $J = 8.4$ Hz, 4H), 6.86 (td, $J = 1.2$ Hz, 7.5 Hz, 2H), 6.74 (td, $J = 1.4$ Hz, 7.4 Hz, 2H), 6.30 (dd, $J = 0.8$ Hz, 7.6 Hz, 2H), 5.28 (s, 1H), 1.56 (s, 6H), 1.35 (s, 18H).	920.3166	920.3165
117	$\delta = 9.09$ (d, $J = 1.8$ Hz, 2H), 8.28 (dd, $J = 1.8$ Hz, 8.4 Hz, 2H), 7.94 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.63 (dd, $J = 1.2$ Hz, 8.4 Hz, 2H), 6.87 - 6.83 (m, 2H), 6.76 - 6.71 (m, 2H), 6.30 (d, $J = 0.9$ Hz, 7.8 Hz, 2H), 5.29 (s, 1H), 3.42 (m, 2H), 1.83 (s, 6H), 1.27 (d, $J = 7.2$ Hz, 12H).	740.2222	740.2226
118	$\delta = 9.22$ (d, $J = 1.5$ Hz, 2H), 8.41 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.6 Hz, 2H), 8.24 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 8.19 (s, 2H), 7.67 (d, $J = 7.5$ Hz, 2H), 7.26 (d, $J = 9.4$ Hz, 2H), 7.21 - 7.18 (m, 2H), 7.16 - 7.13 (m, 2H), 6.61 (s, 2H), 5.32 (s, 1H), 2.68 (s, 6H), 1.88 (s, 6H).	784.1920	784.1913
119	$\delta = 9.14$, (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.40 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.6 Hz, 2H), 8.14 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.83 (s, 2H), 7.40 (d, $J = 7.5$ Hz, 2H), 7.36 (d, $J = 7.5$ Hz, 2H), 7.27 (dd, $J = 1.2$ Hz, 7.4 Hz, 2H), 7.22 - 7.19 (m, 2H), 6.72 (s, 2H), 5.43 (s, 1H), 2.66 (s, 6H), 1.91 (s, 6H), 1.52 (s, 6H), 1.46 (s, 6H).	916.2869	916.2852
120	$\delta = 9.14$, (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.40 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.6 Hz, 2H), 8.14 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 7.83 (s, 2H), 7.81 - 7.45 (m, 5H), 7.40 (d, $J = 7.5$ Hz, 2H), 7.36 (d, $J = 7.5$ Hz, 2H), 7.27 (dd, $J = 1.2$ Hz, 7.4 Hz, 2H), 7.22 - 7.19 (m, 2H), 6.72 (s, 2H), 5.43 (s, 1H), 2.66 (s, 6H), 1.91 (s, 6H), 1.52 (s, 6H), 1.46 (s, 6H).	1040.32	1040.23
121	$\delta = 8.28$ (d, $J = 2.1$ Hz, 2H), 7.89 (dd, $J = 2.1$ Hz, 8.7 Hz, 2H), 7.22 (d, $J = 8.1$ Hz, 2H), 6.95 - 6.91 (m, 6H), 6.90 - 6.87 (m, 6H), 5.17 (s, 1H), 3.08 (m, 2H), 1.87 (s, 6H), 1.12 (d, $J = 6.6$ Hz, 6H), 1.03 (d, $J = 6.6$ Hz, 6H).	792.2558	792.2539
122	$\delta = 9.06$ (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.26 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.6 Hz, 2H), 7.93 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 7.62 (d, $J = 7.7$ Hz, 2H), 6.88 - 6.85 (m, 1H), 6.76 - 6.70 (m, 2H), 6.28 (d, $J = 7.7$ Hz, 2H), 5.29 (s, 1H), 2.60 (s, 6H), 2.35 (s, 3H), 1.84 (s, 6H).	712.1913	711.8311
123	$\delta = 9.09$ (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.24 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.6 Hz, 2H), 7.87 (d, $J = 8.5$ Hz, 2H), 7.54 (d, $J = 8.3$ Hz, 2H), 6.89 (dd, $J = 1.9$ Hz, 8.3 Hz, 2H), 6.23 (d, $J = 1.9$ Hz, 2H), 5.27 (s, 1H), 2.60 (s, 6H), 1.85 (s, 6H), 1.03 (s, 18H).	796.2852	796.2855

10

20

30

40

【表 19】

表2の続き

124	$\delta = 9.10$ (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.29 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.6 Hz, 2H), 7.97 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 7.70 (d, $J = 8.2$ Hz, 2H), 7.30 - 7.27 (m, 10H), 7.11 (dd, $J = 1.8$ Hz, 8.1 Hz, 2H), 6.50 (d, $J = 1.7$ Hz, 2H), 5.33 (s, 1H), 2.63 (s, 6H), 1.87 (s, 6H).	836.2196	836.2226
125	$\delta = 9.22$ (d, $J = 1.8$ Hz, 2H), 8.40 (dd, $J = 1.8$ Hz, 8.7 Hz, 2H), 8.22 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 8.16 (s, 2H), 7.65 (d, $J = 7.8$ Hz, 2H), 7.24 - 7.11 (m, 6H), 6.61 (s, 2H), 5.33 (s, 1H), 3.47 (m, 2H), 1.84 (s, 6H), 1.30 (d, $J = 6.6$ Hz, 12H).	840.2556	840.2542
126	$\delta = 9.15$ (d, $J = 2.1$ Hz, 2H), 8.35 (dd, $J = 2.1$ Hz, 8.7 Hz, 2H), 8.06 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 7.70 (s, 2H), 7.32 - 7.28 (m, 4H), 7.22 - 7.15 (m, 4H), 6.64 (s, 2H), 5.33 (s, 1H), 3.48 (m, 2H), 1.86 (s, 6H), 1.43 (d, $J = 10$ Hz, 12H), 1.29 (d, $J = 6.6$ Hz, 12H).	972.3484	972.3478
127	$\delta = 9.13$ (d, $J = 1.8$ Hz, 2H), 8.62 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 8.53 (d, $J = 8.7$ Hz, 2H), 8.36 (dd, $J = 2.1$ Hz, 8.7 Hz, 2H), 7.65 - 7.62 (m, 2H), 7.52 - 7.47 (m, 2H), 7.31 - 7.26 (m, 2H), 7.06 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 6.35 (d, 8.4 Hz, 2H), 5.33 (s, 1H), 3.42 (m, 2H), 1.84 (s, 6H), 1.27 (d, $J = 6.6$ Hz, 6H), 1.26 (d, $J = 6.6$ Hz, 6H).	840.2535	840.2542
128	$\delta = 8.86$ (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.26 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.5 Hz, 2H), 7.99 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 7.86 (dd, $J = 5.4$ Hz, 8.7 Hz, 4H), 7.64 (dd, $J = 1.1$ Hz, 7.8 Hz, 2H), 7.19 (t, $J = 8.5$ Hz, 4H), 6.82 (td, $J = 1.1$ Hz, 7.5 Hz, 2H), 6.75 (td, $J = 1.3$ Hz, 7.4 Hz, 2H), 6.29 (dd, $J = 1.1$ Hz, 7.5 Hz, 2H), 5.29 (s, 1H), 1.59 (s, 6H).	844.1733	844.1725
129	$\delta = 8.85$ (d, $J = 1.9$ Hz, 2H), 8.36 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.4 Hz, 2H), 8.08 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 7.82 - 7.79 (m, 4H), 7.74 (d, $J = 8.1$ Hz, 2H), 7.63 - 7.60 (m, 2H), 7.54 - 7.49 (m, 4H), 7.14 (d, $J = 7.7$ Hz, 2H), 6.50 (s, 2H), 5.23 (s, 1H), 1.53 (s, 6H).	944.1659	944.1661
130	$\delta = 8.79$ (d, $J = 2.0$ Hz, 2H), 8.29 (dd, $J = 2.0$ Hz, 8.5 Hz, 2H), 7.89 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 7.81 - 7.78 (m, 4H), 7.63 - 7.60 (m, 2H), 7.54 - 7.49 (m, 4H), 7.30 (dd, $J = 2.3$ Hz, 9.2 Hz, 2H), 6.29 (td, $J = 2.3$ Hz, 9.2 Hz, 2H), 5.29 (s, 1H), 1.54 (s, 6H).	880.1533	880.1536
131	$\delta = 8.51$ - 8.49 (m, 2H), 7.86 (d, $J = 8.1$ Hz, 2H), 7.68 (dd, $J = 1.5$ Hz, 7.5 Hz, 2H), 7.63 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.57 - 7.54 (m, 4H), 7.49 - 7.44 (m, 2H), 7.34 - 7.28 (m, 6H), 7.16 - 7.11 (m, 2H), 6.59 (d, $J = 1.5$ Hz, 2H), 5.25 (s, 1H), 1.80 (s, 6H).	808.1918	808.1913

10

20

30

40

【 0 1 0 9 】

【表 20】

表2の続き

132	$\delta = 8.58$ (dd, $J = 0.8$ Hz, 5.7 Hz, 2H), 7.96 (d, $J = 7.8$ Hz, 2H), 7.87-7.81 (m, 2H), 7.61 (d, $J = 8.1$ Hz, 2H), 7.41 (dd, $J = 1.8$ Hz, 8.1 Hz, 2H), 7.31-7.28 (m, 2H), 7.65 (d, $J = 1.8$ Hz, 2H), 5.25 (s, 1H), 2.27 (s, 6H), 1.80 (s, 6H).	684.1606	684.1600
133	$\delta = 9.03$ (s, 2H), 8.1-8.0 (m, 6H), 7.91 (d, $J = 7.5$ Hz, 2H), 7.81-7.79 (m, 5H), 7.7-7.6 (m, 3H), 7.54-7.4 (m, 7H), 7.38-7.32 (m, 9H).	913.23	913.05
134	$\delta = 9.05$ (s, 2H), 8.56 (d, $J = 2.8$ Hz, 1H), 8.1-8.0 (m, 5H), 7.91 (d, $J = 8.3$ Hz, 2H), 7.81 (d, $J = 7.6$ Hz, 4H), 7.54-7.45 (m, 8H), 7.3-6.98 (m, 10H).	863.21	862.99
135	$\delta = 9.03$ (s, 2H), 8.5 (d, $J = 2.5$ Hz, 2H), 8.1-8.0 (m, 5H), 7.95-7.9 (m, 3H), 7.81-7.7 (m, 5H), 7.6-7.48 (m, 8H), 7.3-7.1 (m, 10H).	913.23	913.05
136	$\delta = 9.03$ (s, 2H), 8.56 (d, $J = 6.2$ Hz, 1H), 8.3 (d, $J = 7.2$ Hz, 1H), 8.1-8.0 (m, 4H), 7.91-7.81 (m, 8H), 7.6-7.4 (m, 10H), 7.38-7.22 (m, 8H), 1.67 (s, 6H).	979.27	979.15
137	$\delta = 9.03$ (s, 2H), 8.8 (d, $J = 7.2$ Hz, 1H), 8.1-8.0 (m, 5H), 7.91 (d, $J = 7.5$ Hz, 2H), 7.81-7.7 (m, 6H), 7.54-7.4 (m, 7H), 7.35-7.3 (m, 9H).	887.21	887.01
138	$\delta = 9.03$ (s, 1H), 8.1-8.0 (m, 6H), 7.91 (d, $J = 7.5$ Hz, 1H), 7.81-7.79 (m, 4H), 7.7-7.6 (m, 6H), 7.54-7.4 (m, 5H), 7.38-7.32 (m, 9H).	859.22	859.00
139	$\delta = 9.05$ (s, 1H), 8.56 (d, $J = 2.8$ Hz, 2H), 8.1-8.0 (m, 4H), 7.91 (d, $J = 8.3$ Hz, 1H), 7.81 (d, $J = 7.6$ Hz, 2H), 7.54-7.45 (m, 7H), 7.3-6.98 (m, 11H).	759.89	759.19
140	$\delta = 9.03$ (s, 1H), 8.5 (d, $J = 2.5$ Hz, 2H), 8.1-8.0 (m, 4H), 7.95-7.9 (m, 3H), 7.81-7.7 (m, 4H), 7.6-7.48 (m, 7H), 7.3-7.1 (m, 11H).	859.22	859.00
141	$\delta = 9.03$ (s, 1H), 8.56 (d, $J = 6.2$ Hz, 2H), 8.3 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 8.1-8.0 (m, 2H), 7.91-7.81 (m, 7H), 7.6-7.4 (m, 11H), 7.38-7.22 (m, 7H), 1.67 (s, 12H).	991.31	991.21
142	$\delta = 9.03$ (s, 1H), 8.8 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 8.1-8.0 (m, 4H), 7.91 (d, $J = 7.5$ Hz, 1H), 7.81-7.7 (m, 6H), 7.54-7.4 (m, 5H), 7.35-7.3 (m, 9H).	807.19	806.93
143	$\delta = 9.03$ (s, 1H), 8.4 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 8.1-8.0 (m, 2H), 7.91-7.81 (m, 5H), 7.7-7.5 (m, 7H), 7.45-7.32 (m, 7H), 6.6 (s, 2H), 1.71 (s, 6H).	787.22	786.94
144	$\delta = 9.28$ (s, 1H), 8.4 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 8.15-8.0 (m, 2H), 7.90-7.84 (m, 3H), 7.7-7.5 (m, 6H), 7.4-7.32 (m, 5H), 6.6 (s, 2H), 2.55 (s, 3H), 1.71 (s, 6H).	725.20	724.87
145	$\delta = 9.28$ (s, 1H), 8.4 (d, $J = 7.2$ Hz, 2H), 8.15-8.0 (m, 2H), 7.90-7.84 (m, 3H), 7.7-7.5 (m, 6H), 7.4-7.32 (m, 5H), 6.6 (s, 2H), 2.7 (m, 1H), 1.71 (s, 6H), 1.23 (d, $J = 2.2$ Hz, 6H).	753.23	752.92

10

20

30

40

【表 2 1】

表2の続き

146	$\delta = 9.03(\text{s}, 1\text{H}), 8.4(\text{d}, J = 7.2 \text{ Hz}, 2\text{H}), 8.01-7.9(\text{m}, 5\text{H}), 7.81-7.6(\text{m}, 6\text{H}), 7.54-7.4(\text{m}, 7\text{H}), 7.3-7.28(\text{m}, 2\text{H}), 6.6(\text{s}, 2\text{H}), 1.71(\text{s}, 6\text{H}), 1.34(\text{s}, 9\text{H})$.	843.28	843.05
147	$\delta = 9.0(\text{s}, 1\text{H}), 8.1(\text{d}, J = 7.2 \text{ Hz}, 2\text{H}), 8.01-7.9(\text{m}, 5\text{H}), 7.84-7.8(\text{m}, 4\text{H}), 7.7(\text{d}, J = 7.2 \text{ Hz}, 2\text{H}), 7.6-7.54(\text{m}, 5\text{H}), 7.45-7.4(\text{m}, 5\text{H}), 7.3-7.1(\text{m}, 6\text{H}), 1.41(\text{s}, 9\text{H})$.	915.28	915.00
148	$\delta = 9.01(\text{s}, 1\text{H}), 8.1(\text{d}, J = 7.2 \text{ Hz}, 2\text{H}), 8.01-7.9(\text{m}, 7\text{H}), 7.8-7.75(\text{m}, 6\text{H}), 7.6-7.4(\text{m}, 11\text{H}), 7.3-7.2(\text{m}, 12\text{H}), 1.35(\text{s}, 9\text{H})$.	1067.34	1067.00
149	$\delta = 9.03(\text{s}, 1\text{H}), 8.1(\text{d}, J = 8.1 \text{ Hz}, 2\text{H}), 8.01(\text{d}, J = 7.6 \text{ Hz}, 1\text{H}), 8(\text{d}, J = 7.5 \text{ Hz}, 2\text{H}), 7.91-7.81(\text{m}, 6\text{H}), 7.7(\text{d}, J = 8.1 \text{ Hz}, 2\text{H}), 7.6-7.4(\text{m}, 13\text{H}), 7.3-7.2(\text{m}, 12\text{H}), 1.34(\text{s}, 9\text{H})$.	1067.34	1067.00
150	$\delta = 9.02(\text{s}, 1\text{H}), 8.1(\text{d}, J = 7.2 \text{ Hz}, 2\text{H}), 8.01(\text{d}, J = 7.0 \text{ Hz}, 1\text{H}), 7.91-7.8(\text{m}, 6\text{H}), 7.7-7.65(\text{m}, 4\text{H}), 7.6-7.4(\text{m}, 11\text{H}), 7.3(\text{m}, 2\text{H}), 7.0(\text{m}, 2\text{H}), 1.38(\text{s}, 9\text{H})$.	951.26	951.09
151	$\delta = 9.03(\text{s}, 1\text{H}), 8.1(\text{d}, J = 8.1 \text{ Hz}, 2\text{H}), 8.01(\text{d}, J = 7.6 \text{ Hz}, 1\text{H}), 7.91-7.86(\text{m}, 4\text{H}), 7.81-7.77(\text{m}, 6\text{H}), 7.7(\text{s}, 1\text{H}), 7.6-7.4(\text{m}, 11\text{H}), 7.4-7.3(\text{m}, 10\text{H}), 7.0(\text{d}, J = 5.6 \text{ Hz}, 2\text{H}), 1.34(\text{s}, 9\text{H})$.	1103.32	1103.28
152	$\delta = 9.03(\text{s}, 1\text{H}), 8.1-7.9(\text{m}, 9\text{H}), 7.81(\text{d}, J = 7.5 \text{ Hz}, 2\text{H}), 7.7(\text{d}, J = 7.1 \text{ Hz}, 2\text{H}), 7.6-7.4(\text{m}, 13\text{H}), 7.3-7.22(\text{m}, 12\text{H}), 1.34(\text{s}, 9\text{H})$.	1103.32	1103.28
153	$\delta = 9.03(\text{s}, 1\text{H}), 8.5(\text{d}, J = 7.7 \text{ Hz}, 2\text{H}), 8.01-7.81(\text{m}, 7\text{H}), 7.7(\text{d}, J = 7.1 \text{ Hz}, 2\text{H}), 7.6-7.4(\text{m}, 9\text{H}), 7.3(\text{d}, J = 8.0 \text{ Hz}, 4\text{H}), 7.26-7.23(\text{m}, 6\text{H}), 7.2(\text{s}, 2\text{H}), 7.14(\text{m}, 2\text{H}), 1.34(\text{s}, 9\text{H})$.	967.31	967.19
154	$\delta = 9.03(\text{s}, 1\text{H}), 8.1-7.81(\text{m}, 9\text{H}), 7.7-7.6(\text{m}, 4\text{H}), 7.54-7.4(\text{m}, 9\text{H}), 7.3-7.14(\text{m}, 12\text{H}), 1.34(\text{s}, 9\text{H})$.	967.31	967.19
155	$\delta = 9.03(\text{s}, 1\text{H}), 8.56(\text{d}, J = 2.8 \text{ Hz}, 2\text{H}), 8.1-8.0(\text{m}, 3\text{H}), 7.95-7.9(\text{m}, 2\text{H}), 7.81(\text{d}, J = 7.6 \text{ Hz}, 2\text{H}), 7.54-7.45(\text{m}, 9\text{H}), 7.3-6.98(\text{m}, 8\text{H}), 1.34(\text{s}, 9\text{H})$.	815.25	814.99
156	$\delta = 9.0(\text{s}, 1\text{H}), 8.5(\text{d}, J = 7.2 \text{ Hz}, 2\text{H}), 8.01-7.9(\text{m}, 7\text{H}), 7.81(\text{d}, J = 7.5 \text{ Hz}, 2\text{H}), 7.7(\text{d}, J = 7.2 \text{ Hz}, 2\text{H}), 7.6-7.5(\text{m}, 5\text{H}), 7.45-7.4(\text{m}, 4\text{H}), 7.3-7.1(\text{m}, 8\text{H}), 1.34(\text{s}, 9\text{H})$.	915.28	915.11
157	$\delta = 9.03(\text{s}, 1\text{H}), 8.56(\text{d}, J = 6.2 \text{ Hz}, 2\text{H}), 8.3(\text{s}, 2\text{H}), 8.01(\text{d}, J = 7.3 \text{ Hz}, 1\text{H}), 7.9-7.81(\text{m}, 8\text{H}), 7.6-7.46(\text{m}, 9\text{H}), 7.4-7.3(\text{m}, 6\text{H}), 6.9-6.7(\text{m}, 2\text{H}), 1.67(\text{s}, 12\text{H}), 1.34(\text{s}, 9\text{H})$.	1047.37	1047.31

10

20

30

40

【0111】

実施例 1

OLEDの製造

本発明に従った赤色リン光化合物を使用することによって、OLED素子を製造した。

【0112】

最初に、OLED用のガラス(サムスン・コーニング社(Samsung Corning))によって製造された)から得られた透明電極ITO薄膜(15Ω/□)(2)を、トリクロロエチレン、アセトン、エタノール及び蒸留水による超音波洗浄に逐次的に付し

50


、そして使用前にイソプロパノール中に貯蔵した。

【 0 1 1 3 】

次いで、ITO基体を、真空蒸着装置の基体ホルダー内に装着し、4, 4', 4'' - トリス (N, N - (2 - ナフチル) - フェニルアミノ) トリフェニルアミン (2 - TNATA) を、真空蒸着装置のセル内に置き、次いで、この装置を、 10^{-6} トールの真空度までチャンバー内を排気した。電流をセルに適用して、2 - TNATAを蒸発させ、それによって、ITO基体の上に、60 nmの厚さを有する正孔注入層 (3) の蒸着物を設けた。

【 0 1 1 4 】

【 化 2 7 】



2-TNATA

10


20

【 0 1 1 5 】

次いで、真空蒸着装置の他のセルに、N, N' - ビス (α - ナフチル) - N, N' - ジフェニル - 4, 4' - ジアミン (NPB) を装入し、電流をこのセルに適用して、NPBを蒸発させ、それによって、正孔注入層の上に、20 nmの厚さの正孔輸送層 (4) の蒸着物を設けた。

【 0 1 1 6 】

【 化 2 8 】



NPB

30


【 0 1 1 7 】

真空蒸着装置の他のセル内に、本発明に従ったホスト材料 (H - 10) を装入し、そして本発明に従った赤色りん光化合物 (化合物 101) を、更に他のセルに装入した。この2種の材料を、異なった速度で蒸発させて、正孔輸送層の上に30 nmの厚さのエレクトロルミネセント層 (5) を蒸着した。適切なドーピング濃度は、ホスト基準で4 ~ 10 モル % である。

40

【 0 1 1 8 】

【 化 2 9 】



H-10



50

【 0 1 1 9 】

次いで、トリス（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム（ⅢⅢⅢ）（Alq）を、20 nmの厚さで電子輸送層（６）として蒸着し、次いで、リチウムキノラート（Li q）を、1～2 nmの厚さで電子注入層（７）として蒸着した。その後、Alカソード（８）を、他の真空蒸着装置を使用することによって、150 nmの厚さで蒸着して、OLEDを製造した。

【 0 1 2 0 】

【 化 3 0 】



10

【 0 1 2 1 】

エレクトロルミネセント材料の光学特性の評価

【 0 1 2 2 】

高い合成収率を有する錯体を、 10^{-6} トールで真空昇華によって精製し、OLEDのエレクトロルミネセント層用のドーパントとして使用したが、低い合成収率を有する材料の場合、フォトルミネセンスピークが簡単に確認された。フォトルミネセンスピークは、 10^{-4} M以下の濃度を有する塩化メチレン中の溶液を調製することによって測定した。それぞれの材料のフォトルミネセンスの各測定に於いて、励起の波長は250 nmであった。

20

【 0 1 2 3 】

実施例１に従って製造したOLEDの性能を確認するために、OLEDの発光効率を10 mA / cm² で測定した。種々の特性を、表３及び４に示す。

【 0 1 2 4 】

【表 2 2】

表3

材料	n	Lの 番号	Lの構造	ホスト	色座標 (x,y)	EL (nm)	最大発光効率 (cd/A)
101	2	1	Acac	H-10	(0.65,0.35)	616	8.9
102	2	1	Acac	H-63	(0.64,0.36)	612	10.1
103	2	1	Acac	H-2	(0.63,0.36)	614	9.1
104	2	1	Acac	H-3	(0.65,0.35)	618	8.8
105	2	1	Acac	H-76	(0.66,0.33)	630	4.9
106	2	1	Acac	H-60	(0.60,0.40)	598	14.7
107	2	1	Acac	H-4	(0.66,0.34)	626	5.0
108	2	1	Acac	H-5	(0.66,0.34)	620	8.6
109	2	1	Acac	H-6	(0.61,0.40)	604	13.3
110	2	1	Acac	H-10	(0.65,0.35)	618	8.4
111	2	1	Acac	H-62	(0.63,0.36)	612	6.8
112	2	1	Acac	H-71	(0.63,0.36)	614	4.6
113	2	1	Acac	H-75	(0.66,0.33)	622	6.1
114	2	1	Acac	H-73	(0.64,0.36)	616	7.8
115	2	1	Acac	H-11	(0.65,0.35)	620	7.0
116	2	1	Acac	H-76	(0.63,0.37)	610	12.0
117	2	1	Acac	H-10	(0.63,0.36)	614	7.8
118	2	1	Acac	H-62	(0.66,0.34)	626	3.5
119	2	1	Acac	H-2	(0.69,0.31)	640	2.0
120	2	1	Acac	H-75	(0.69,0.30)	642	1.7
121	2	1	Acac	H-6	(0.64,0.35)	622	4.4
122	2	1	Acac	H-11	(0.67,0.32)	626	2.6
123	2	1	Acac	H-62	(0.68,0.31)	634	2.1
124	2	1	Acac	H-5	(0.66,0.32)	628	3.7
125	2	1	Acac	H-6	(0.63,0.36)	618	6.4
126	2	1	Acac	H-62	(0.64,0.35)	620	3.6
127	2	1	Acac	H-10	(0.61,0.28)	612	5.9
128	2	1	Acac	H-2	(0.67,0.33)	624	4.3
129	2	1	Acac	H-10	(0.63,0.36)	614	5.5
130	2	1	Acac	H-5	(0.67,0.31)	622	3.7
131	2	1	Acac	H-75	(0.66,0.34)	620	6.9
132	2	1	Acac	H-2	(0.64,0.36)	616	8.4

10

20

30

40

【0125】

表3は、本発明に従って開発されたエレクトロルミネセント材料のデバイス特性を示し、ここで、 $n = 2$ 及び $L = 1$ であり、特に、本発明によって開発された材料の一般的構造

50

に於いて、この L は、a c a c 型の副配位子のみを含有している。

【0126】

R₁ にフェニルを有し、R₂、R₃、R₄、R₇、R₈、R₉ 及び R₁₀ に水素を有する、合成された材料 (101) は、優れた特性、即ち、616 nm の波長、カラーコーディネート (0.65, 0.35) 及び 8.9 cd/A の発光効率を示す。

【0127】

R₇、R₈ 又は R₉ に導入されたアルキル基又は芳香族環を有する、エレクトロルミネセント材料 (102、104、105、107 及び 108) は、材料 (101) と比較して、2 ~ 14 nm の波長変化を示した。エレクトロルミネセント材料 (102) は、約 4 nm、より短い波長の方へのシフトを有するが、カラーコーディネートの変化無しに狭い幅の EL ピークを示し、発光効率を増加した。芳香族環が R₁ に導入されたエレクトロルミネセント材料 (113 ~ 116) は、結合位置に応じて幾らか異なる波長のシフトを示した。材料 (101) のものと比較したとき、6 nm ほどより短い波長へのシフトを有するエレクトロルミネセント材料 (116) は、カラーコーディネート (0.63, 0.37) を示した。

【0128】

【表 2 3】

表4

材料	n	Lの 番号	Lの構造	ホスト	色座標 (x,y)	EL (nm)	最大発光効率 (cd/A)
133	2	1	Pq	H-62	(0.65,0.35)	616	6.8
134	2	1	Ppy	H-5	(0.65,0.35)	620	6.1
135	2	1	Piq	H-6	(0.65,0.34)	620	5.4
136	2	1	Pyfl	H-73	(0.65,0.35)	620	5.6
137	2	1	Bq	H-11	(0.65,0.34)	618	6.1
138	1	2	Pq	H-6	(0.64,0.36)	612	9.7
139	1	2	Ppy	H-76	(0.66,0.33)	628	4.8
140	1	2	Piq	H-60	(0.67,0.33)	624	8.6
141	1	2	Pyfl	H-4	(0.64,0.36)	616	7.0
142	1	2	Bq	H-62	(0.65,0.35)	614	7.7
143	1	2	Priq	H-71	(0.64,0.36)	608	6.9
144	1	2	Priq	H-10	(0.66,0.34)	610	6.3
145	1	2	Priq	H-63	(0.66,0.34)	610	6.5
146	1	2	Priq	H-4	(0.65,0.35)	608	6.8
147	1	2	Pq	H-10	(0.64,0.36)	616	7.9
148	1	2	2,6-Dpq	H-11	(0.61,0.37)	610	5.2
149	1	2	Dpq	H-76	(0.65,0.35)	622	12.1
150	1	2	PqF	H-5	(0.64,0.36)	608	16.1
151	1	2	2,6-DpqF	H-75	(0.64,0.36)	614	6.4
152	1	2	2,4-DpqF	H-6	(0.65,0.35)	618	-
153	1	2	Peiq	H-10	(0.68,0.32)	648	2.5
154	1	2	Peq	H-11	(0.68,0.31)	626	3.8
155	1	2	Ppy	H-62	(0.65,0.35)	612	6.8
156	1	2	Piq	H-76	(0.67,0.33)	620	8.7
157	1	2	Pyfl	H-11	(0.66,0.34)	610	6.5

10

20

30

【0129】

40

表4は、本発明に従って開発された材料のR₁又はR₉で置換されたアルキル又は芳香族環を有する主配位子及び副配位子からなるりん光材料のデバイス特性を示す。このエレクトロルミネセント材料は、主配位子又は副配位子の種類に依存して、種々の範囲のEL波長を有することが認められる。

【0130】

本発明に従って開発された材料が、種々の発光体(n=1)の副配位子として使用されるとき、カラーコーディネート及び効率、特に、主発光体の化学的安定性を向上させることができる。piq発光体を使用する材料(140)及び副配位子として本発明に従って開発された材料は、良好な特性、即ち、624nmのエレクトロルミネセント波長、カラーコーディネート(0.67,0.33)及び8.6cd/Aの発光効率を有する素子を

50

提供する。特に、カラーコーディネートは、NTSCのものを満足する深赤色範囲に相当する。 $\text{Ir}(\text{piq})_3$ は、Irコア金属に対する配位子の僅かに歪んだ結合で多少不安定な結合を有する。構造的安定性は、3個のPiq配位子の代わりに、副配位子として本発明に従って開発された材料を使用することによって増強された。図1は、OLEDの断面図である。

【0131】

工業的応用

本発明に従った赤色エレクトロルミネセント化合物は、従来の赤色りん光材料よりも良い特性という点で、一層有利な骨格の化合物であり、一層優れたEL特性を示す。従って、本発明に従った赤色エレクトロルミネセント化合物をOLEDパネルに適用した場合、中乃至大サイズのOLEDを開発する際の進歩をもたらすことが期待される。

10


【符号の説明】

【0132】

- 1 ガラス
- 2 透明電極
- 3 正孔注入層
- 4 正孔輸送層
- 5 エレクトロルミネセント層
- 6 電子輸送層
- 7 電子注入層
- 8 Alカソード

20

【図1】



フロントページの続き

- (72)発明者 チョー, ヤン・チュン
大韓民国, ソウル・ 1 3 6 - 0 6 0 , ソンブク - グウ, ドナム - ドン・ 1 5 - 1 , サムスン・アパ
ートメント・ 1 0 1 - 1 1 1 1
- (72)発明者 クォン, ヒョク・チュー
大韓民国, ソウル・ 1 3 0 - 1 0 0 , ドンデムン - グウ, チャンガン・ドン, サムスン・レミアン
・ 2 ・チャ・アパートメント・ 2 2 4 - 2 0 0 1
- (72)発明者 キム, ボン・ゴク
大韓民国, ソウル・ 1 3 5 - 0 9 0 , ガンナム - グウ, サムソン - ドン・ 4 , ハンソル・アパ
ートメント・ 1 0 1 - 1 1 0 8
- (72)発明者 キム, ソン・ミン
大韓民国, ソウル・ 1 5 8 - 7 6 1 , ヤンチョン - グウ, モク・ 1 - ドン・ 9 1 7 , モクドン・パ
ラゴン・ 1 0 9 - 9 0 2
- (72)発明者 ユーン, スン・スー
大韓民国, ソウル・ 1 3 5 - 8 8 4 , ガンナム - グウ, スソ - ドン, サミク・アパートメント・ 4
0 5 - 1 4 0 9

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC04 CC07 CC21 DD53 DD59 DD64 DD67 DD68
DD69

【 外国語明細書 】

2009164614000001.pdf

2009164614000002.pdf

2009164614000003.pdf

2009164614000004.pdf

专利名称(译)	新型红色电致发光化合物和使用它的有机电致发光装置		
公开(公告)号	JP2009164614A	公开(公告)日	2009-07-23
申请号	JP2009000412	申请日	2009-01-05
申请(专利权)人(译)	Guraseru显示公司		
[标]发明人	キムヒョン チョーヤンチュン クォンヒョクチュー キムボンゴク キムソンミン ユーンスンスー		
发明人	キム,ヒョン チョー,ヤン・チュン クォン,ヒョク・チュー キム,ボン・ゴク キム,ソン・ミン ユーン,スン・スー		
IPC分类号	H01L51/50 C09K11/06		
CPC分类号	C09K11/06 C09K2211/1007 C09K2211/1011 C09K2211/1029 C09K2211/185 H05B33/14		
FI分类号	H05B33/14.B C09K11/06.660		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC04 3K107/CC07 3K107/CC21 3K107/DD53 3K107/DD59 3K107/DD64 3K107/DD67 3K107/DD68 3K107/DD69		
优先权	1020070142002 2007-12-31 KR		
其他公开文献	JP5645364B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供一种适用于中型到大型OLED面板的新型荧光粉化合物。本发明涉及一种具有高发光效率的新型红色磷光化合物和含有该红色磷光化合物的有机电致发光器件。[选图]图1

