

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3866091号
(P3866091)

(45) 発行日 平成19年1月10日(2007.1.10)

(24) 登録日 平成18年10月13日(2006.10.13)

(51) Int. Cl.	F I	
CO9K 11/80 (2006.01)	CO9K 11/80	
CO9K 11/08 (2006.01)	CO9K 11/08	J
CO9K 11/62 (2006.01)	CO9K 11/62	
CO9K 11/79 (2006.01)	CO9K 11/79	
HO1L 33/00 (2006.01)	HO1L 33/00	N

請求項の数 43 (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2001-369802 (P2001-369802)	(73) 特許権者	390039413
(22) 出願日	平成13年12月4日(2001.12.4)		シーメンス アクチエンゲゼルシャフト
(62) 分割の表示	特願平10-514190の分割		Siemens Aktiengesellschaft
原出願日	平成9年9月22日(1997.9.22)		ドイツ連邦共和国 D-80333 ミュンヘン ヴィッテルスバッハープラッツ 2
(65) 公開番号	特開2002-317178 (P2002-317178A)		Wittelsbacherplatz 2, D-80333 Muenchen, Germany
(43) 公開日	平成14年10月31日(2002.10.31)	(74) 代理人	100061815
審査請求日	平成14年12月25日(2002.12.25)		弁理士 矢野 敏雄
(31) 優先権主張番号	19638667.5	(74) 代理人	100094798
(32) 優先日	平成8年9月20日(1996.9.20)		弁理士 山崎 利臣
(33) 優先権主張国	ドイツ(DE)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 波長変換注型材料及び発光素子

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

紫外線、青色光及び/又は緑色光を放出するLEDチップ(1)を備えたエレクトロルミネセンス素子のための、発光物質を添加されている波長変換注型材料(5)において、発光物質が無機発光物質顔料粉末(6)を含み、この発光物質顔料粉末が、少なくとも1つの、希土類をドーブしたガーネット又は希土類をドーブしたチオガレート又は希土類をドーブしたアルミン酸塩又は希土類をドーブしたオルトケイ酸塩を含み、 $20\mu\text{m}$ の粒子の大きさ及び $5\mu\text{m}$ の d_{50} 値を有することを特徴とする波長変換注型材料。

【請求項 2】

無機発光物質顔料粉末が、一般式 $A_3 B_5 X_{12} : M$ (但し、AはY、Gd及び/又はLuを、BはAl及び/又はGaを、XはOを、Mは Ce^{3+} 、 Tb^{3+} 、 Eu^{3+} 、 Cr^{3+} 、 Nd^{3+} 又は Er^{3+} を表す)を持つ蛍光物質の群から成る発光物質顔料(6)を含むことを特徴とする請求項1記載の波長変換注型材料。

【請求項 3】

発光物質顔料(6)が球状或いは鱗状であることを特徴とする請求項1又は2記載の注型材料。

【請求項 4】

発光物質顔料(6)の d_{50} 値が $1\sim 2\mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項1乃至3の1つに記載の注型材料。

【請求項 5】

発光物質顔料として、セリウムをドーブしたガーネットの群から成る粒子が使用されていることを特徴とする請求項 1 乃至 4 の 1 つに記載の注型材料。

【請求項 6】

発光物質顔料として Y A G : C e 粒子が使用されていることを特徴とする請求項 5 記載の注型材料。

【請求項 7】

注型材料の鉄含有量が 20 ppm であることを特徴とする請求項 1 乃至 6 の 1 つに記載の注型材料。

【請求項 8】

注型材料の鉄含有量が 5 ppm であることを特徴とする請求項 7 記載の注型材料。

10

【請求項 9】

発光物質顔料 (6) はシリコーン被膜を備えていることを特徴とする請求項 1 乃至 8 の 1 つに記載の注型材料。

【請求項 10】

揺変性剤として発熱性ケイ酸を含む、請求項 1 乃至 9 の 1 つに記載の注型材料。

【請求項 11】

分散剤として C a F₂ を含む、請求項 1 乃至 10 の 1 つに記載の注型材料。

【請求項 12】

加工補助剤としてグリコールエーテルを含む、請求項 1 乃至 11 の 1 つに記載の注型材料。

20

【請求項 13】

結合剤として官能性のアルコキシシロキサンを含む、請求項 1 乃至 12 の 1 つに記載の注型材料。

【請求項 14】

動作中に電磁放射線を放出する半導体素体 (1) を備えた請求項 1 乃至 13 の 1 つに記載の波長変換注型材料を有する発光素子において、

- 半導体素体 (1) が半導体素子の動作中に紫外線、青色光及び / 又は緑色スペクトル範囲の電磁放射線を放出するのに適している半導体層列 (7) を有し、かつ

- 発光物質顔料がそのスペクトル範囲から出る放射線の一部をより大きな波長の放射線に変換し、半導体素子がより大きな波長の放射線と紫外線、青色及び / 又は緑色スペクトル範囲の放射線とを含む混合放射線を放出することを特徴とする発光素子。

30

【請求項 15】

注型材料が半導体素体 (1) の少なくとも一部を包囲していることを特徴とする請求項 14 記載の発光素子。

【請求項 16】

半導体素体 (1) から放出された放射線が 420 nm ~ 460 nm の波長においてルミネセンス強度の最大を示すことを特徴とする請求項 14 又は 15 記載の発光素子

【請求項 17】

半導体素体 (1) が基本容器 (8) の空所 (9) 内に配置され、この空所 (9) が少なくとも部分的に注型材料 (5) で満たされていることを特徴とする請求項 14 乃至 16 の 1 つに記載の発光素子。

40

【請求項 18】

発光物質内に、異なる波長で放出する複数の種々の発光物質粒子が含まれていることを特徴とする請求項 14 乃至 17 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 19】

半導体素体 (1) から放出された放射線スペクトルは波長が 520 nm 或いはそれ以下において強度最大値を示し、発光物質顔料からスペクトル的に選択的に吸収された波長領域は前記強度最大値の外にあることを特徴とする、請求項 14 乃至 18 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 20】

50

半導体素体は $Ga_xAl_{1-x}N$ を基材としてか又は $Ga_xIn_{1-x}N$ を基材として製造されていることを特徴とする、請求項 14 乃至 19 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 21】

半導体素体 (1) は電気端子 (2) の反射体として形成されている部分 (16) に固定され、前記半導体素体は少なくとも部分的に注型材料で包囲されていることを特徴とする請求項 14 乃至 20 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 22】

半導体素体 (1) 上に注型材料からなる層 (4) が被着されていることを特徴とする請求項 14 乃至 21 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 23】

半導体素体 (1) の自由表面は注型材料 (5) で覆われ、この注型材料上に更に別の透明被覆 (10) が被着されていることを特徴とする請求項 14 乃至 22 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 24】

半導体素体が青色光を放出しかつ発光物質が青色光を黄色光に変換することにより白色光を放出することを特徴とする請求項 14 乃至 23 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 25】

400 nm ~ 430 nm の放出スペクトル及び 550 nm ~ 580 nm の放出スペクトルが各々最大を示すことを特徴とする請求項 14 乃至 24 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 26】

半導体素体が青色光を放出しかつ発光物質が青色光を緑色光及び赤色光に変換することにより白色光を放出することを特徴とする請求項 14 乃至 23 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 27】

430 nm、500 nm 及び 615 nm の放出スペクトルが各々最大を示すことを特徴とする請求項 26 記載の発光素子。

【請求項 28】

注型材料に付加的に光を散乱する粒子が添加されていることを特徴とする請求項 14 乃至 27 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 29】

透明被覆 10 に光を散乱する粒子が添加されていることを特徴とする請求項 14 乃至 28 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 30】

半導体素体は可視光の他に紫外線を放出し、前記紫外線は注型材料によって可視光に変換されることを特徴とする請求項 14 乃至 29 の 1 つに記載の発光素子。

【請求項 31】

次の工程：

- エポキシ注型樹脂を基材とする透明な注型材料を準備する工程、
- 無機の発光物質顔料を準備する工程、
- 前記発光物質顔料を前記透明な中継材料と混合する工程

を有する、動作時に少なくとも紫外線、青色又は緑色のスペクトル範囲からなる放射線を放出する半導体素体を備えたエレクトロルミネセンス素子のための注型材料の製造方法において、無機の発光物質顔料 (6) が、希土類をドーブしたガーネット及び希土類をドーブしたチオガレート及び希土類をドーブしたアルミン酸塩及び希土類をドーブしたオルトケイ酸塩のグループから選択され、20 μm の粒子の大きさ及び 5 μm の d_{50} 値を有することを特徴とする注型材料の製造方法。

【請求項 32】

発光物質顔料がエポキシ注型樹脂と混ぜられる前に高温沸騰しているアルコールに浸され、次いで乾燥されることを特徴とする請求項 31 記載の方法。

【請求項 33】

発光物質顔料に、エポキシ注型樹脂と混ぜられる前に疎水性シリコンワックスが添加

10

20

30

40

50

されていることを特徴とする請求項 3 1 乃至 3 2 の 1 つに記載の方法。

【請求項 3 4】

発光物質顔料がアルコール、グリコールエーテル及びシリコンでもってエポキシ注型樹脂において高温で表面改質されていることを特徴とする請求項 3 1 乃至 3 3 の 1 つに記載の方法。

【請求項 3 5】

発光物質顔料がエポキシ注型樹脂と混ぜられる前に 200 の温度で熱処理されていることを特徴とする請求項 3 1 乃至 3 4 の 1 つに記載の方法。

【請求項 3 6】

発光物質顔料(6)の d_{50} 値が $1 \sim 2 \mu\text{m}$ であることを特徴とする請求項 3 1 乃至 3 5 の 1 つに記載の方法。

10

【請求項 3 7】

発光物質顔料粉末がCeドープした蛍光物質からなる発光物質顔料を有することを特徴とする請求項 3 1 乃至 3 6 の 1 つに記載の方法。

【請求項 3 8】

発光物質顔料粉末がYAG:Ce粒子を有することを特徴とする請求項 3 7 に記載の方法。

【請求項 3 9】

異なる波長で放出する複数の種々の発光物質顔料を使用することを特徴とする請求項 3 1 乃至 3 8 の 1 つに記載の方法。

20

【請求項 4 0】

球状或いは鱗状の発光物質顔料を使用することを特徴とする請求項 3 1 乃至 3 9 の 1 つに記載の方法。

【請求項 4 1】

注型材料に揺変性剤として発熱性ケイ酸を添加することを特徴とする請求項 3 1 乃至 4 0 の 1 つに記載の方法。

【請求項 4 2】

注型材料に分散剤としてCaF₂を添加することを特徴とする請求項 3 1 乃至 4 1 の 1 つに記載の方法。

【請求項 4 3】

注型材料に結合剤としてアルコキシシロキサンを添加することを特徴とする請求項 3 1 乃至 4 2 の 1 つに記載の方法。

30

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、紫外線、青色光及び/又は緑色光を放出するLEDチップを備えたエレクトロルミネセンス素子のための、発光物質を添加されている波長変換注型材料、及びこの注型材料を有する発光素子に関する。

【0002】

【従来の技術】

このような素子は例えばドイツ特許出願公開第3804293号明細書により公知である。そこにはエレクトロルミネセンス或いはレーザーダイオードを備え、このダイオードから放出された放出スペクトルが、蛍光を放出し光を変換する有機顔料が添加されている合成樹脂からなる素子によってより大きい波長にずらされる装置が記載されている。この装置から放出された光は、これにより、発光ダイオードから放出された光と異なる色を持っている。合成樹脂に添加された顔料の種類に応じて同一のダイオードの型でもって種々の異なる色に発光する発光ダイオード装置が作られる。

40

【0003】

発光ダイオードの多くの潜在的な適用範囲、例えば自動車の電装部品領域における指示器、航空機や自動車の照明装置或いは全色に適したLEDディスプレイにおいて、混色光、

50

特に白色光を放出させる発光ダイオード装置に対する要求が益々発生している。

【0004】

有機の発光物質を備えた最初に挙げた種類の今まで公知の注型材料は、しかしながら、温度や湿度・湿度が加わったときに色位置、即ちエレクトロルミネセンス素子により放出された光の色のずれを示す。

【0005】

特開平7-176794号公報には白色光を発するプレーナ型の光源で、透明板の1つの端面に青色光を放出する2つのダイオードが配置され、これらのダイオードにより透明板の中に光を放出するものが記載されている。この透明板は互いに対向する2つの主表面の1つが、透明板がダイオードの青色光で励起されるとき、光を放出するルミネセンス物質で被膜されている。ルミネセンス物質から放出される光はダイオードから放出される青色光とは異なる波長を持っている。この公知の素子においては、ルミネセンス物質を、光源が均質な白色光を放出するように被着することは特に困難である。さらに、例えば透明板の表面の非平滑性によりルミネセンス膜の膜厚が僅かに変動しても放出された光の白色トーンの変動を起こすので、大量生産における再現性にも問題がある。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、均質な混合色を放出し、適用可能な技術的コストと十分に再現可能な素子特性でもって大量生産を可能にするエレクトロルミネセンス素子を製造し得る波長変換注型材料を提供することにある。

本発明は、放出される光をまた温度や湿度の負荷の際にもその色が安定するようにしようとするものである。

また、本発明の課題は、このような注型材料を有する発光素子を提供することにある

【0007】

【課題を解決するための手段】

波長変換注型材料に関する課題は、本発明によれば、発光物質が無機発光物質が、少なくとも1つの、希土類をドープしたガーネット又は希土類をドープしたチオガレート又は希土類をドープしたアルミン酸塩又は希土類をドープしたオルトケイ酸塩を含み、 $20\mu\text{m}$ の粒子の大きさ及び $5\mu\text{m}$ の d_{50} 値を有することによって解決される。

発光素子に関する課題は、本発明によれば、半導体素体が半導体素子の動作中に紫外線、青色及び/又は緑色スペクトル範囲の電磁放射線を放出するのに適している半導体相列を有し、発光物質顔料がそのスペクトル範囲から出る放射線の一部をより大きな波長の放射線に変換し、半導体素子がより大きな波長の放射線と紫外線、青色及び/又は緑色スペクトル範囲の放射線とを含む混合放射線を放出することによって解決される。

なお、注型材料の製造方法において、本発明によれば、発光物質顔料粉末がエポキシ注型樹脂と混ぜられる前に 200 の温度で熱処理される。

なおまた、注型材料の製造方法において、本発明によれば、発光物質顔料粉末がエポキシ注型樹脂と混ぜられる前に高温沸騰しているアルコールに浸され、次いで乾燥される。

【0008】

本発明の実施態様では、無機発光物質顔料粉末が、一般式 $A_3B_5X_{12}:M$ (但し、AはY, Gd及び/又はLuを、BはAl及び/又はGaを、XはOを、Mは Ce^{3+} 、 Tb^{3+} 、 Eu^{3+} 、 Cr^{3+} 、 Nd^{3+} 又は Er^{3+} を表す)を持つ蛍光物質の群から成る発光物質顔料(6)を含み、発光物質顔料が $20\mu\text{m}$ の粒子の大きさおよび $5\mu\text{m}$ の d_{50} 値を有する。

本発明において、発光物質顔料粉末としては、 $CaGa_2S_4:Ce^{3+}$ 、 $SrGa_2S_4:Ce^{3+}$ 、 $MAIO_3:Ce^{3+}$ 、 $MAIO_3:Ce^{3+}$ 及び/又は $M_2SiO_5:Ce^{3+}$ (但し、MはY, Sc, Laを表す)を使用できる。

さらに、本発明の実施態様では、透明なエポキシ注型樹脂内に一般式 $A_3B_5X_{12}:M$ を持つガーネット(ざくろ石)マトリクス格子を基材した無機鉱物性の発光物質顔料粉末が分散され、発光物質顔料粉末が粒子の大きさ $20\mu\text{m}$ と平均粒径 d_{50} $5\mu\text{m}$ とを持つ。

10

20

30

40

50

特に好ましくは平均粒径 $d_{5.0}$ が $1 \sim 2 \mu\text{m}$ である。このような粒子の大きさにおいて好ましい製造収量を確保することができる。

【0009】

無機鋳物性の発光物質は、好ましいことに、極めて温度及び温度・湿度に安定している。

【0010】

本発明による注型材料の特に好ましい実施態様において、この注型材料は次のものから構成される。即ち、

- a) エポキシ注型樹脂 60重量%
- b) 発光物質顔料 25重量%
- c) 揺変性剤 10重量%
- d) 鋳物性分散剤 10重量%
- e) 加工補助剤 3重量%
- f) 疎水性剤 3重量%
- g) 結合剤 2重量%

10

【0011】

好適なエポキシ注型樹脂は、例えばドイツ特許出願公開第2642465号明細書の4～9頁、特に実施例1～4に、及びヨーロッパ特許第0039017号明細書の2～5頁、特に実施例1～8に記載されており、ここではその公開内容を採用する。

【0012】

揺変性剤としては例えば発熱性ケイ酸が使用される。この揺変性剤は、発光顔料粉末の沈降を低減するために、エポキシ注型樹脂の濃縮に用いられる。注型樹脂の加工性のためにはさらに流動性及び濡れ性が調整される。

20

【0013】

素子の光像を最適化するための鋳物性分散剤としては特に CaF_2 が使用される。

【0014】

加工補助剤としては例えばグリコールエーテルが適している。これはエポキシ注型樹脂と発光顔料粉末との間の協調性を改善し、これにより発光顔料粉末とエポキシ注型樹脂との間の分散の安定化のために使用される。この目的ではまたシリコンを基材とする表面改質剤も使用することができる。

【0015】

疎水性剤、例えば流動性シリコンワックスも同様に顔料表面の改質の作用をし、特に無機の顔料表面の有機の樹脂との協調性及び濡れ性が改善される。

30

【0016】

結合剤、例えば官能性アルコキシシロキサンは顔料と注型材料の硬化状態におけるエポキシ樹脂との間の接着性を改善する。これによりエポキシ樹脂と顔料との間の境界面が例えば温度変動の場合に剥離することがない。エポキシ樹脂と顔料との間に空隙があると素子における光損失を招くことになる。

【0017】

エポキシ注型樹脂、特に還元性オキシランドライリングを備えたエポキシ注型樹脂は、好ましくは、モノ及び/又は多官能エポキシ注型樹脂系(80重量%、例えば、ビスフェノールAジグリシジルエーテル)、還元希釈剤(10重量%、例えば芳香性モノグリシジルエーテル)、多官能アルコール(5重量%)、シリコン基材の脱ガス剤(1重量%)及び色数を調整するための脱色成分(1重量%)を含む。

40

【0018】

注型材料の特に優れた実施態様において、発光物質顔料は球状或いは鱗状である。このような顔料のアグロメレーション作用の傾向は好ましいことに非常に小さい。 H_2O 含有量は2%以下にある。

【0019】

無機の発光物質顔料粉末を有するエポキシ注型樹脂の製造及び加工の際には一般に濡れ性の問題の他に沈降の問題も発生する。特に $d_{5.0} = 5 \mu\text{m}$ の発光物質顔料粉末は著しくアグ

50

ロメレーション作用の傾向がある。最後に挙げた注型材料組成においては発光物質顔料は好ましいことに上述の粒子の大きさにおいて実質的に凝集がなくかつ均質にエポキシ注型樹脂に分散される。この分散は注型材料を比較的長く保管する場合にも安定している。従って実質的に濡れ性及び/又は沈降の問題は発生しない。

【0020】

発光物質顔料としてはセリウムをドープしたガーネット(ざくろ石)の群からの粒子、特にYAG:Ce粒子が特に好適に使用される。好ましいドーピング濃度は例えば1%で、好ましい発光物質濃度は例えば12%である。さらに、特に高純度の発光物質顔料粉末は好ましくは5ppmの鉄含有量を有している。鉄含有量が多すぎると素子の光損失が高くなる。発光物質顔料粉末は著しく磨耗性がある。それ故、注型材料の鉄含有量はその製造の際にかなり上昇する可能性がある。注型材料の鉄含有量は20ppm以下であるのがよい。

10

【0021】

無機発光物質YAG:Ceは、特に、約1.84の屈折率を持つ非可溶性の色素顔料であるという特別な長所を持つ。これにより波長変換の他に分散及び散乱効果が生じ、これにより青色のダイオードビームと黄色の変換ビームとの混合がよくなる。

【0022】

さらに、エポキシ樹脂における発光物質濃度は、無機発光物質顔料を使用する場合、有機顔料の場合のように、可溶性によって制限されることがないことが特に有利である。

【0023】

アグロメレーションをさらに減少させるために、発光物質顔料は好ましくはシリコン被膜を備えていることができる。

20

【0024】

本発明による注型材料の優れた製造方法において、発光物質顔料粉末はエポキシ注型樹脂と混ぜる前に例えば約10時間200 或いはそれ以上の温度で熱処理される。これにより同様にアグロメレーションの傾向が減少する。

【0025】

これに代わって或いは付加的に、このために発光物質顔料粉末はエポキシ注型樹脂と混ぜる前に高沸騰のアルコールに浸され、次いで乾燥される。アグロメレーションを減少させるための他の方法は、エポキシ注型樹脂と混ぜる前に発光物質顔料粉末に疎水性のシリコンワックスを添加することである。顔料をグリコールエーテルの存在の下で、例えば16時間60 以上の温度で加熱することによる発光物質の表面安定化も特に有益である。

30

【0026】

発光物質顔料の分散の際、磨耗を原因とする邪魔な不純物を回避するために、反応容器、攪拌及び分散装置並びに圧延装置はガラス、コランダム、炭化物や窒化物並びに特別に硬化された鋼材からなるものが使用される。アグロメレーションのない発光物質の分散は超音波法で或いは篩いやガラスセラミックの溶解多孔質材の使用によっても確保することができる。

【0027】

白色に光るオプトエレクトロニクス素子を製造するための特に優れた無機の発光物質は発光物質YAG:Ce($Y_3Al_5O_{12}:Ce^{3+}$)である。この物質は特に簡単に従来LEDの技術分野において使用されてきた透明なエポキシ注型樹脂に混合することができる。さらに、発光物質としては希土類をドープしたガーネット(ざくろ石)、例えば $Y_3Ga_5O_{12}:Ce^{3+}$ 、 $Y(Al, Ga)_5O_{12}:Ce^{3+}$ 及び $Y(Al, Ga)_5O_{12}:Tb^{3+}$ が用いられる。

40

【0028】

混合色を作るためには、さらに特に、希土類をドープしたチオガレート、例えば $CaGa_2S_4:Ce^{3+}$ や $SrGa_2S_4:Ce^{3+}$ が適している。同様にこのために希土類をドープしたアルミン酸塩、例えば $YAlO_3:Ce^{3+}$ 、 $YGaO_3:Ce^{3+}$ 、 $Y(Al, Ga)O_3:Ce^{3+}$ 、及び希土類をドープしたオルトケイ酸塩 $M_2SiO_5:C$

50

e^{3+} (MはY又はScを表す)、例えば $Y_2SiO_5 : Ce^{3+}$ が用いられる。全てのイットリウム化合物においてイットリウムは原則としてスカンジウム或いはランタンによって置換することもできる。

【0029】

本発明による注型材料は放射線を放出する半導体素体、特に $Ga_xIn_{1-x}N$ 又は $Ga_xAl_{1-x}N$ からなる活性半導体層或いは層列を備え、動作中に紫外線、青色及び/又は緑色スペクトル範囲の放射線を放出する半導体素体において良好に使用される。注型材料内の発光物質粒子は紫外線、青色及び/又は緑色スペクトル範囲から出る放射線の一部をより大きな波長を持つ放射線に変換して、半導体素子がこのより大きな波長を持つ放射線と紫外線、青色及び/又は緑色スペクトル範囲の放射線とから成る混合放射線、特に混合色光を放出するようにする。即ち、例えば、発光物質粒子は半導体素体から放出された放射線の一部をスペクトル的に選択的に吸収し、長波長範囲で放出する。好ましいことに半導体素体から放出された放射線は波長が $520\mu m$ 或いはそれ以下において相対的な強度最大値を示し、発光物質粒子からスペクトル的に選択的に吸収された波長範囲はこの強度最大値の外にある。

10

【0030】

同様に好ましいことに、異なる波長で放出する複数の種々の発光物質粒子もまた注型材料内に分散している。このことは特に異なるマトリクス格子に異なるドーピングにより達成される。これにより、好ましいことに、素子から放出される光の多種多様な混合及び色温度を作ることが可能である。このことは、全色に適したLEDに特に有利である。

20

【0031】

本発明による注型材料の優れた使用方法においては放射線を放出する半導体素体(例えばLEDチップ)は少なくとも部分的にこの注型材料で包囲されている。注型材料はこの場合同時に素子の被覆(容器)として利用されるのがよい。この構成による半導体素子の利点は、主として、その製造のために慣用的な、従来の発光ダイオード(ラジアル形発光ダイオード)の製造のために使用されてきた生産ラインが使用できるということにある。素子の被覆には従来の発光ダイオードにおいて使用された透明な合成樹脂に代わってこの注型材料が容易に使用される。

【0032】

本発明による注型樹脂によれば単一色の光源、特に単一の青色光を放出する半導体を備えた発光ダイオード(LED)で、混合色、特に白色光が容易に得られる。例えば、青色光を放出する半導体素体でもって白色光を作るために、半導体素体から放出された放射線の一部が無機の発光物質顔料によって青色のスペクトル範囲から青色に対して補色の黄色のスペクトル範囲に変換される。

30

【0033】

白色光の色温度或いは色位置はその場合発光物質の粒子の大きさ及び濃度を適切に選択することにより変えることができる。さらに、発光物質を混合して、これにより放出される光の所望の色位置を正確に設定することもできる。

【0034】

この注型材料は、放出される放射線スペクトルが $420\mu m \sim 460\mu m$ の波長、特に $430\mu m$ (例えば、 $Ga_xAl_{1-x}N$ を基材とする半導体素体)或いは $450\mu m$ (例えば、 $Ga_xIn_{1-x}N$ を基材とする半導体素体)の波長において強度の最大を示す放射線放出半導体において特に優れて使用される。このような半導体素子により、好ましいことに、CIEの色図表の殆ど全ての色及び混合色を作り出すことができる。エレクトロルミネセンス半導体材料からなる放射線放出半導体素体の代わりに、しかしまた他のエレクトロルミネセンス物質、例えば重合体材料を使用することもできる。

40

【0035】

この注型材料は、エレクトロルミネセンス半導体素体が予め作られた、場合によっては既にリードフレームを備えた容器の空所に配置され、この空所が注型材料で満たされている発光性半導体素子(例えば発光ダイオード)に対して特に好適である。このような半導体

50

素子は従来の生産ラインで大量に製造できる。このためにはただ半導体を容器に取付けた後に注型材料がこの空所に満たされねばならない。

【0036】

白色光を放出する半導体素子は、好ましいことに、発光物質を、半導体素体から放出される青色光が補色の波長範囲に、特に青色、黄色に、或いは例えば青、緑、赤の3種の加法混色に変換されるように選ぶことにより、本発明による注型材料でもって実現することができる。この場合、黄色もしくは緑色或いは赤色光は発光物質を介して作られる。これにより作られた白色光の色調(CIE色図表における色位置)は、その場合、発光物質の混合及び濃度を適切に選択することにより変えることができる。

【0037】

エレクトロルミネセンス半導体から放出される放射線と発光物質によって変換される放射線との混合を、従って発光素子から放出される光の色の均質性を改善するために、本発明による注型材料の好ましい構成においては、付加的に、青色に発光し、半導体から放出される放射線のいわゆる方向性を弱める顔料が添加される。なお、方向性とは、半導体から放出された放射線が優先的な放射方向を持つことと解される。

【0038】

青色光を放出するエレクトロルミネセンス半導体素体を備え、白色光を放出する本発明による半導体素子は、注型材料として使用されるエポキシ樹脂に無機の発光物質YAG:Ce($Y_3Al_5O_{12}:Ce^{3+}$)を混合することにより、特に優れて実現することができる。半導体素体から放出される青色光の一部は、この場合、無機の発光物質 $Y_3Al_5O_{12}:Ce^{3+}$ によって黄色のスペクトル範囲に、それ故青色に対する補色の波長範囲にずらされる。白色光の色調(CIE色図表における色位置)は、その場合、顔料の濃度を適切に選択することにより変えることができる。

【0039】

注型材料には付加的に光を散乱する粒子、いわゆる散乱剤を添加することができる。これにより、好ましいことに、半導体素子の色印刷及び発光特性がさらに改善される。

【0040】

本発明による注型材料によれば、好ましいことに、エレクトロルミネセンス半導体により可視光線の他に放出された紫外線も可視光線に変換される。これにより半導体から放出される光の明るさが明らかに高まる。

【0041】

本発明による白色光を放出し、ルミネセンス変換色素としてYAG:Ceが使用されている半導体素子の特別な利点は、この発光物質が青色光で励起されたとき吸収と放出との間で約100nmのスペクトルのずれを起こすということにある。これにより発光物質により放出された光の再吸収の著しい削減、従ってより高い光収量を得ることができる。さらに、YAG:Ceは高い熱的及び光化学的(例えば、UVの)安定性(有機の発光物質より遙に高い)を持っているので、屋外適用及び/又は高温領域用の白色光放出ダイオードも実現可能である。

【0042】

YAG:Ceは、今までに再吸収、光収量、熱的及び光化学的安定性及び加工性に関して最も適した発光物質であることが明らかにされた。しかしながら、セリウムをドーピングした他の蛍光物質、特にセリウムをドーピングしたガーネットの型も考えられる。

【0043】

一次放射線の波長変換はマトリクス格子における活性な遷移金属中心の結晶界分解により決定される。 $Y_3Al_5O_{12}$ のガーネット格子においてYをGd及び/又はLuにより並びにAlをGaにより置換することにより、放出波長は、ドーピング方式による場合のように、種々の形にずらすことができる。Ce³⁺中心をEu³⁺及び/又はEr³⁺に置換することにより対応のシフトを生じさせることができる。Nd³⁺及びEr³⁺の対応のドーピングによりその上比較的大きいイオン半径及び従って比較的小さい結晶界分割に基づき赤外線放出素子も可能となる。

10

20

30

40

50

【 0 0 4 4 】

【 発明の実施の形態 】

本発明の実施例を図 1 ~ 8 を参照して以下に説明する。

各図において同一もしくは同一に機能する部分は同一符号で示されている。

【 0 0 4 5 】

図 1 のルミネセンス半導体素子において、半導体素体 (L E D チップ) 1 は導電性の接続手段、例えば金属ろう材或いは接着剤によりその裏側の接触 1 1 で第一の電気端子 2 に固定されている。表側の接触 1 2 はボンディングワイヤ 1 4 により第二の電気端子 3 に接続されている。

【 0 0 4 6 】

半導体素体 1 の自由表面及び電気端子 2 , 3 の部分領域は、硬化した波長変換注型材料 5 で直接包囲されている。この注型材料は特に次の組成を持っている。即ち、エポキシ注型樹脂 8 0 ~ 9 0 重量 %、発光物質顔料 (Y A G : C e) 1 5 重量 %、ジエチレングリコールモノメチルエーテル 2 重量 %、テゴブレン 6 8 7 5 - 4 5 2 重量 %、エアロシル 2 0 0 5 重量 %。

【 0 0 4 7 】

本発明による半導体素子の図 2 に示された実施例は、半導体素体 1 と電気端子 2 , 3 の部分領域が波長変換注型材料の代わりに透明被覆 1 5 で包囲されている点で、図 1 の実施例と異なる。この透明被覆 1 5 は半導体素体 1 から放出された放射線の波長変換の作用をせず、例えば発光ダイオードの技術分野で従来使われているエポキシ、シリコン或いはアクリル樹脂、或いは例えば無機ガラスのような他の適当な透光性物質からなる。

【 0 0 4 8 】

この透明被覆 1 5 上には、図 2 に示すように、波長変換注型材料からなり被覆 1 5 の全表面を覆う層 4 が被着されている。この層 4 はこの表面の部分領域のみを覆うようにすることも同様に考えられる。層 4 は、例えば、発光物質粒子 6 を添加されている透明なエポキシ樹脂からなる。この場合も、白色光を発する半導体素子の発光物質としては Y A G : C e が特に適している。

【 0 0 4 9 】

図 3 に示した本発明による注型材料を備えた特に好ましい素子においては、第一及び第二の電気端子 2 , 3 が空所 9 を備えた必要に応じて既製の透明な基本容器 8 に埋め込まれている。ここで「既製」とは、容器 8 が、半導体素体が端子 2 に取付けられる前に、既に端子 2 , 3 に例えば射出成形により形成されていることを意味する。容器 8 は例えば透光性の樹脂からなり、空所 9 はその形状に関して半導体素体によって動作中放出される光の反射体として (場合によっては空所 9 の内壁に適当に被膜することにより) 形成されている。このような容器 8 は特にプリント板に表面実装可能な発光ダイオードにおいて使用されている。容器は半導体素体を組み立てる前に、電気端子 2 , 3 を備えている帯導体 (リードフレーム) に、例えば射出成形により取付けられる。

【 0 0 5 0 】

空所 9 は注型材料 5 で満たされ、この注型材料の組成は図 1 の説明と関連して上記に挙げたものに一致する。

【 0 0 5 1 】

図 4 にはいわゆるラジアル形のダイオードが示されている。この場合、エレクトロルミネセンス半導体素体 1 は第一の電気端子 2 の反射体として形成されている部分 1 6 に例えばろう付け或いは接着により固定されている。このような容器構造形状は発光ダイオードの技術では公知であり、従って詳細に説明する必要はない。

【 0 0 5 2 】

半導体素体 1 の自由表面は発光物質粒子 6 を備えた注型材料 5 で直接覆われ、この注型材料は別の透明被覆 1 0 で取り囲まれている。

【 0 0 5 3 】

完全を期すために、ここで、図 4 の構造形状においても図 1 の素子と同様に、発光物質粒

10

20

30

40

50

子6を備えた硬化性注型材料5からなる一体被覆も使用できることは当然であることを述べておく。

【0054】

図5の実施例においては、層4（上述のように可能な物質）が直接半導体素体1上に被着されている。この半導体素体と電気端子2, 3の部分領域は、この層4を通過する光線の波長変更を起こさず、例えば発光ダイオードの技術分野において使用可能な透明エポキシ樹脂或いはガラスから作られている透明被覆10で包囲されている。

【0055】

層4を備え、被覆を備えていないこのような半導体素体1が、有効に発光ダイオードの技術において公知の全ての容器形状（例えば、SMD容器、ラジアル形容器（図4参照））

10

【0056】

上述の素子の全てにおいて放出される光の色印象を最適化するために並びに放射特性を適合化するために、注型材料5、場合によっては透明被覆15及び/又は場合によっては透明被覆10は、光を散乱する粒子（特にいわゆる散乱剤）を備えることができる。このような散乱剤の例は金属性の充填材、特にCaF₂、TiO₂、SiO₂、CaCO₃或いはBaSO₄、或いは有機の顔料である。これらの物質は簡単な方法でエポキシ樹脂に添加することができる。

【0057】

図6, 7, 8には青色光を発する半導体素体（図6）（430nmにおいてルミネセンス最大）もしくはこのような半導体素体により作られ白色光を放出する半導体素子（図7, 8）の放出スペクトルが示されている。横軸にはそれぞれ波長がnm単位で、縦軸にはそれぞれ相対エレクトロルミネセンス（EL）強度がとられている。

20

【0058】

半導体素体から放出された図6による光の中の一部だけが長波長の波長範囲に変換されるので、混合色として白色光が生ずる。図7の破線30は、2つの補色波長範囲（青、黄）からの光線を、従って全体として白色光を放出する半導体素子の放出スペクトルを示す。この放出スペクトルはこの場合約400nm～約430nmの波長（青）及び約550nm～約580nmの波長（黄）において各々最大を示す。実線31は3つの波長範囲からなる白色（青、緑、赤の3種の加法混色）を混ぜる半導体素子の放出スペクトルを表す。

30

【0059】

図8は、図6による放出スペクトルを放出する半導体素体を備え、発光物質としてYAG:Ceが使用されている、白色光を放出する半導体素子の放出スペクトルを示す。半導体素体から放出された図6による光線の中の一部だけが長波長の波長範囲に変換されるので、混合色として白色光が生ずる。図8の種々の種類の破線30～33は、注型材料5のエポキシ樹脂がそれぞれ異なるYAG:Ce濃度を持っているときの本発明による半導体素子の放出スペクトルを表す。各放出スペクトルは、 $\lambda_1 = 420\text{nm}$ と $\lambda_2 = 430\text{nm}$ との間（即ち青色スペクトル範囲）において、及び $\lambda_1 = 520\text{nm}$ と $\lambda_2 = 545\text{nm}$ との間（即ち緑色スペクトル範囲）において、それぞれ強度最大を示し、長波長の強度最大を持つ放出帯は大部分黄色スペクトル範囲にある。図8のグラフは、本発明による半導体素子においてはエポキシ樹脂中の発光物質の濃度を変えることにより簡単に白色光のCIE色位置を変えることができることを明らかにしている。

40

【0060】

本発明の上述の素子についての説明は、当然のことながら、本発明をこれらに限定するものとして見做されるべきではない。例えば、発光ダイオードチップ或いはレーザーダイオードチップのような半導体素体として、例えば同様な発光スペクトルを放出する高分子LEDも考えられる。

【図面の簡単な説明】

50

【図1】本発明による注型材料を備えた第一の半導体素子の概略断面図

【図2】本発明による注型材料を備えた第二の半導体素子の概略断面図

【図3】本発明による注型材料を備えた第三の半導体素子の概略断面図

【図4】本発明による注型材料を備えた第四の半導体素子の概略断面図

【図5】本発明による注型材料を備えた第五の半導体素子の概略断面図

【図6】GaNを基材とする層列を備え、青色光を発する半導体素体の放出スペクトルの概略図

【図7】本発明による注型材料を備え、白色光を発する2つの半導体素子の放出スペクトルの概略図

【図8】白色光を発する他の半導体素子の放出スペクトルの概略図


10

【符号の説明】


- 1 半導体素子
- 2 第一の電気端子
- 3 第二の電気端子
- 4 層
- 5 注型材料
- 6 発光物質粒子
- 8 基本容器
- 9 空所
- 10 透明被覆
- 11, 12 接触
- 14 ボンディングワイヤ
- 15 透明被覆

20


【図1】




【図4】




【図2】




【図5】




【図3】




【 図 6 】



【 図 7 】



【 図 8 】



フロントページの続き

- (74)代理人 100099483
弁理士 久野 琢也
- (74)代理人 100114890
弁理士 アインゼル・フェリックス＝ラインハルト
- (74)代理人 230100044
弁護士 ラインハルト・アインゼル
- (72)発明者 ヘーン、クラウス
ドイツ連邦共和国 デー 8 2 0 2 4 タウフキルヒェン ペーター ルーペルト マイヤー ヴ
ェーク 5
- (72)発明者 デブライ、アレクサンドラ
ドイツ連邦共和国 デー 9 3 0 4 9 レーゲンスブルク グリューンベックシュトラッセ 8
- (72)発明者 シュロッター、ペーター
ドイツ連邦共和国 デー 7 9 1 1 3 フライブルク カンマータールシュトラッセ 8アー
- (72)発明者 シュミット、ラルフ
ドイツ連邦共和国 デー 7 9 2 7 9 フェールシュテッテン ミューレンシュトラッセ 1 4
- (72)発明者 シュナイダー、ユルゲン
ドイツ連邦共和国 デー 7 9 1 9 9 キルヒツアルテン ノイホイザー シュトラッセ 6 2

審査官 滝口 尚良

- (56)参考文献 特許第 3 3 6 4 2 2 9 (J P , B 2)
特開平 0 7 - 0 9 9 3 4 5 (J P , A)
特開平 0 8 - 0 6 4 8 6 0 (J P , A)
特開平 0 7 - 1 9 3 2 8 1 (J P , A)
特開平 0 4 - 2 3 4 4 8 1 (J P , A)
特開昭 6 4 - 0 7 1 0 5 3 (J P , A)
特開平 1 0 - 2 4 2 5 1 3 (J P , A)
国際公開第 9 8 / 0 0 5 0 7 8 (W O , A 1)

- (58)調査した分野(Int.Cl. , DB名)
C09K11/00-11/89

专利名称(译)	波长转换铸造材料和发光元件		
公开(公告)号	JP3866091B2	公开(公告)日	2007-01-10
申请号	JP2001369802	申请日	2001-12-04
[标]申请(专利权)人(译)	西门子公司		
申请(专利权)人(译)	西门子激活日元Gezerushiyafuto		
当前申请(专利权)人(译)	西门子激活日元Gezerushiyafuto		
[标]发明人	ヘーンクラウド デブライアレクサンドラ シュロッターペーター シュミットラルフ シュナイダーユルゲン		
发明人	ヘーン、クラウド デブライ、アレクサンドラ シュロッター、ペーター シュミット、ラルフ シュナイダー、ユルゲン		
IPC分类号	C09K11/80 C09K11/08 C09K11/62 C09K11/79 H01L33/00 F21V5/04 B29C39/02 B29K63/00 B29K105/16 C08K3/22 C08K3/30 C08K7/00 C08K9/00 C08L63/00 C09K11/00 C09K11/64 C09K11/77 F21V9/16 F21Y101/02 H01L23/29 H01L23/31 H01L33/48 H01L33/50 H01L33/56 H01S5/32 H05B33/04 H05B33/12		
CPC分类号	C09K11/7774 C09K11/7718 C09K11/7721 C09K11/7746 C09K11/7749 C09K11/7767 C09K11/7769 H01L24/73 H01L33/486 H01L33/502 H01L33/56 H01L2224/32245 H01L2224/48091 H01L2224/48247 H01L2224/48257 H01L2224/48472 H01L2224/49107 H01L2224/73265 H01L2224/8592 H01L2924/181 H01L2933/0091 Y02B20/181		
FI分类号	C09K11/80 C09K11/08.J C09K11/62 C09K11/79 H01L33/00.N B29C39/02 B29K105/16 B29K63/00 C08K3/22 C08K3/30 C08K7/00 C08L63/00.C C09K11/79.CPP C09K11/79.CPR C09K11/80.CPC C09K11/80.CPM C09K11/80.CPN F21V5/04 F21V5/04.Z F21V9/16 F21Y101/02 F21Y115/10 H01L33/00.186 H01L33/00.410 H01L33/00.424 H01L33/32 H01L33/50 H01L33/56		
F-TERM分类号	4F204/AA39 4F204/AB12 4F204/AB16 4F204/AB24 4F204/AB27 4F204/AD03 4F204/AD04 4F204/AD35 4F204/AH37 4F204/EA03 4F204/EA04 4F204/EA06 4F204/EA07 4F204/EB01 4F204/EB11 4F204/EE02 4F204/EE21 4H001/CA02 4H001/CA04 4H001/CA05 4H001/XA08 4H001/XA13 4H001/XA14 4H001/XA16 4H001/XA20 4H001/XA21 4H001/XA31 4H001/XA38 4H001/XA39 4H001/XA57 4H001/XA64 4H001/XA71 4H001/YA24 4H001/YA58 4H001/YA60 4H001/YA63 4H001/YA65 4H001/YA68 4J002/CD031 4J002/CD051 4J002/DE186 4J002/DG026 4J002/FA016 4J002/FA086 4J002/FB086 4J002/FB266 4J002/FD206 4J002/FD207 4J002/GP00 4J002/GQ00 5F041/AA12 5F041/CA40 5F041/DA44 5F041/EE25 5F041/FF01 5F141/AA12 5F141/CA40 5F141/FF01 5F142/AA25 5F142/AA26 5F142/BA02 5F142/BA14 5F142/BA23 5F142/BA24 5F142/CA02 5F142/CA03 5F142/CC03 5F142/CC04 5F142/CC26 5F142/CD17 5F142/CE02 5F142/CE03 5F142/CE08 5F142/CE13 5F142/CE16 5F142/CG03 5F142/CG04 5F142/CG05 5F142/CG06 5F142/CG23 5F142/CG25 5F142/CG26 5F142/CG43 5F142/DA02 5F142/DA12 5F142/DA45 5F142/DA46 5F142/DA52 5F142/DA53 5F142/DA54 5F142/DA63 5F142/DA65 5F142/DA73 5F142/FA28 5F142/HA01 5F241/AA12 5F241/CA40 5F241/FF01		
代理人(译)	矢野俊夫		

摘要(译)

要解决的问题：提供能够制造发射均匀混合颜色的电致发光器件的波长转换铸造材料，并且能够以适用的技术成本和足够可再现的器件特性进行批量生产。溶液：波长转换铸造材料是通过在其中分散由具有下式的磷光体组成的无机发光颜料(6)粉末而获得的： $A_3 B_5 X_{12} : M$ (其中A是Y, Gd或Lu; B是Al或Ga; X为O; 且M为Ce³⁺, Tb³⁺, Eu³⁺, Cr³⁺, Nd³⁺或Er³⁺。)发光颜料的粒径 $\leq 20\mu\text{m}$ 且发光颜料的粒径d50值 $\geq 5\mu\text{m}$ 。

【图 2】

