

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-124725

(P2006-124725A)

(43) 公開日 平成18年5月18日(2006.5.18)

(51) Int.Cl.		F I		テーマコード (参考)
CO9K 11/64 (2006.01)		CO9K 11/64	CPM	4H001
CO9K 11/59 (2006.01)		CO9K 11/64	CQE	
		CO9K 11/59	CPR	

審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号	特願2006-33598 (P2006-33598)	(71) 出願人	301021533
(22) 出願日	平成18年2月10日 (2006.2.10)		独立行政法人産業技術総合研究所
(62) 分割の表示	特願2001-367297 (P2001-367297)		東京都千代田区霞が関1-3-1
	の分割	(74) 代理人	100071825
原出願日	平成13年11月30日 (2001.11.30)		弁理士 阿形 明
		(72) 発明者	秋山 守人
			佐賀県鳥栖市宿町字野々下807番地1
			独立行政法人産業技術総合研究所九州セン
			ター内
		(72) 発明者	徐 超男
			佐賀県鳥栖市宿町字野々下807番地1
			独立行政法人産業技術総合研究所九州セン
			ター内


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 メカノルミネッセンス材料


(57) 【要約】

【課題】 広い範囲から選択を可能とし高い発光強度を示すメカノルミネッセンス材料を得る。

【解決手段】 一般式



(Baはその一部がNa、K及びMgの中の少なくとも1種で置き換えられていてもよく、x、y及びzは1以上の数)



(Baはその一部がNa、Mg、Zn、Be及びMnの中の少なくとも1種で置き換えられていてもよく、x及びyは前記と同じ)

又は



(Baはその一部がMg、Fe、Mn、Zn及びBeの中の少なくとも1種で置き換えられていてもよく、x及びyは前記と同じ)


で表わされる組成をもつバリウムの複合酸化物の中から選ばれた少なくとも1種の酸化物からなる母体材料に、機械的エネルギーによって励起された電子が基底状態に戻る際に発光する希土類金属又は遷移金属の中から選ばれた少なくとも1種の発光中心を添加してなるメカノルミネッセンス材料とする。

【選択図】 なし


【特許請求の範囲】

【請求項 1】

一般式



(式中の Ba はその一部が Na、K 及び Mg の中の少なくとも 1 種で置き換えられていてもよく、x、y 及び z は 1 以上の数である)



(式中の Ba はその一部が Na、Mg、Zn、Be 及び Mn の中の少なくとも 1 種で置き換えられていてもよく、x 及び y は前記と同じ意味をもつ)

又は



(式中の Ba はその一部が Mg、Fe、Mn、Zn 及び Be の中の少なくとも 1 種で置き換えられていてもよく、x 及び y は前記と同じ意味をもつ)

で表わされる組成をもつバリウムの複合酸化物の中から選ばれた少なくとも 1 種の酸化物からなる母体材料に、機械的エネルギーによって励起された電子が基底状態に戻る際に発光する希土類金属又は遷移金属の中から選ばれた少なくとも 1 種の発光中心を添加してなるメカノルミネッセンス材料。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、機械的な外力を加えることによって発光する、いわゆるメカノルミネッセンス材料に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、物質が外部からの刺激を与えられることによって、室温等の低温度で可視光や可視域付近の光を発する現象は、いわゆる蛍光現象としてよく知られている。このような蛍光現象を生じる物質、すなわち蛍光体は、蛍光ランプなどの照明灯や、CRT (Cathode Ray Tube) いわゆるブラウン管などのディスプレイとして使用されている。

この蛍光現象を生じさせる外部からの刺激は、通常、紫外線、電子線、X線、放射線、電界、化学反応などによって与えられているが、これまで、機械的な外力等の刺激によって発光する材料はあまり知られていない。

【0003】

本発明者らは、先に非化学量論的量組成を有するアルミン酸塩の少なくとも 1 種からなり、かつ機械的エネルギーによって励起されたキャリアーが基底状態に戻る際に発光する格子欠陥をもつ物質、又はこの母体物質中に希土類金属イオン及び遷移金属イオンの中から選ばれた少なくとも 1 種の金属イオンを発光中心の中心イオンとして含む物質からなる高輝度応力発光材料 (特許文献 1 参照) 及び Y_2SiO_5 、 $\text{Ba}_3\text{MgSi}_2\text{O}_8$ 、 BaSi_2O_5 を母体材料とした発光材料 (特許文献 2 参照) を提案したが、これらの発光材料は、

実用に供するためには、まだその発光強度が十分ではなく、さらに発光強度の高いものが求められていた。

【0004】

【特許文献 1】特開 2001-49251 号公報 (特許請求の範囲その他)

【特許文献 2】特開 2000-313878 号公報 (特許請求の範囲その他)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明は、前記のような事情のもとで、広い範囲から選択を可能とし、それによってさらに高い発光強度を示すメカノルミネッセンス材料を得ることを目的としてなされたものである。

10

20

30

40

50


【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明者らは、より高い発光強度を示すメカノルミネッセンス材料を開発するために鋭意研究を重ねた結果、ある種のバリウムの複合酸化物を母体材料として用いると、高い発光強度のメカノルミネッセンス材料が得られることを見出し、この知見に基づいて本発明をなすに至った。

【0007】

すなわち、本発明は、一般式




(式中のBaはその一部がNa、K及びMgの中の少なくとも1種で置き換えられていてもよく、x、y及びzは1以上の数である) 10



(式中のBaはその一部がNa、Mg、Zn、Be及びMnの中の少なくとも1種で置き換えられていてもよく、x及びyは前記と同じ意味をもつ)

又は



(式中のBaはその一部がMg、Fe、Mn、Zn及びBeの中の少なくとも1種で置き換えられていてもよく、x及びyは前記と同じ意味をもつ)




で表わされる組成をもつバリウムの複合酸化物の中から選ばれた少なくとも1種の酸化物からなる母体材料に、機械的エネルギーによって励起された電子が基底状態に戻る際に発光する希土類金属又は遷移金属の中から選ばれた少なくとも1種の発光中心を添加してなるメカノルミネッセンス材料を提供するものである。 20

【0008】

本発明のメカノルミネッセンス材料は、母体材料に発光中心を添加した構成を有するが、この母体材料としては、前記の一般式(I)ないし(III)で表わされるバリウムの複合酸化物の中から選ばれた酸化物が用いられる。

【0009】



上記の一般式(I)で表わされるものとしては、例えば








などを挙げることができる。なお、かっこ内の元素はたがいに置き換えることができるものを示している。 30

【0010】

次に一般式(II)で表わされるものとしては、例えば



などが、また、一般式(III)で表わされるものとしては、例えば



などがある。 40

【0011】

これらの中で特に発光強度の大きいものは、 $\text{Ba}_2\text{Al}_2\text{SiO}_7$ 、 $\text{Ba}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$ 、 $\text{BaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$ 、 $\text{BaAl}_8\text{O}_{13}$ である。

これらの酸化物は、結晶構造的には点群

【数 1】

1、 $\bar{1}$ 、2、 $2/m$ 、 $6/m$ 、 $m3m$ 、 $\bar{4}2m$ 、 622

で表わされる結晶分類に属している。

【0012】

これらの母体材料に、発光中心をドーピングさせると、発光強度を飛躍的に向上させることができる。この発光中心をドーピングするには、発光中心となる金属を母体材料とよく混合したのち、還元雰囲気中、 $600 \sim 1800^\circ\text{C}$ の高温で少なくとも30分間焼成する。この際、ホウ酸のようなフラックスを添加すると、発光特性はさらに向上する。

10

【0013】

このように、母体材料に発光中心として添加される希土類金属や遷移金属は、発光強度を飛躍的に向上させるためのものであり、このような希土類金属や遷移金属としては、第一イオン化エネルギーが 8 eV 以下、中でも 6 eV 以下のものが好ましい。

【0014】

この希土類金属や遷移金属は、不安定な $3d$ 、 $4d$ 、 $5d$ 又は $4f$ 電子殻を有するものである。希土類金属としては、 Sc 、 Y 、 La 、 Ce 、 Pr 、 Nd 、 Pm 、 Sm 、 Eu 、 Gd 、 Tb 、 Dy 、 Ho 、 Er 、 Tm 、 Yb 、 Lu などが、遷移金属としては、例えば Ti 、 Zr 、 V 、 Cr 、 Mn 、 Fe 、 Co 、 Ni 、 Cu 、 Zn 、 Nb 、 Mo 、 Ta 、 W などがそれぞれ挙げられる。

20

不安定な $3d$ 電子殻を有する遷移金属の中で好ましいのは、 Ti 、 V 、 Cr 、 Mn 、 Fe 、 Co 、 Ni 、 Cu などであり、不安定な $4d$ 電子殻をもつ遷移金属の中で好ましいのは、 Nb 、 Mo であり、不安定な $5d$ 電子殻をもつ遷移金属の中で好ましいのは、 Ta 、 W である。他方、不安定な $4f$ 電子殻をもつ希土類金属の中で好ましいのは、 Ce 、 Pr 、 Nd 、 Pm 、 Sm 、 Eu 、 Gd 、 Tb 、 Dy などである。

【0015】

この発光中心となる金属の添加量は、通常 $0.001 \sim 20$ 質量%の範囲内で選ばれる。この量が 0.001 質量%未満では、十分な発光強度が得られないし、また 20 質量%を超えると母体材料の結晶構造が維持できなくなり、発光効率が低下し、利用できなくなる。

30

【0016】

本発明のメカノルミネッセンス材料の発光強度は、励起源となる機械的な作用力の性質に依存するが、一般的には加えた機械的な作用力が大きいほど高くなる傾向がある。したがって、発光強度を測定することによって、発光材料に加えられている機械的な作用力を知ることができる。これによって、材料にかかる応力状態を無接触で検知できるようになり、応力状態を可視化することも可能であるため、応力検知器その他の広い分野での応用が期待できる。

【0017】

本発明のメカノルミネッセンス材料は、その塗膜を耐熱性基材の表面に設けることにより、積層材料とすることができる。

40

この塗膜は、所定母体材料を形成しうる化合物、例えば硝酸塩やハロゲン化物やアルコキシ化合物などを溶剤に溶解して調製した塗布液を耐熱性基材の表面に塗布したのち、焼成することにより形成される。

この耐熱性基材については特に限定されないが、その材質として例えば石英、シリコン、グラファイト、石英ガラスやバイכולガラス等の耐熱ガラス、アルミナや窒化ケイ素や炭化ケイ素やケイ化モリブデン等のセラミックス、ステンレス鋼のような耐熱鋼やニッケル、クロム、チタン、モリブデン等の耐熱性金属又は耐熱性合金、サーメット、セメント、コンクリートなどが挙げられる。

【発明の効果】

【0018】

50

本発明によれば、摩擦力、せん断力、衝撃力、圧力などの機械的な外力によって効果的に発光する新しい応力発光材料を得ることができ、また、上記機械的な外力をそれが作用する材料自体の発光により、直接光に変換することができるため、全く新しい光素子としての利用の可能性など、広い応用が期待できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

次に、実施例により本発明を実施するための最良の形態を説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。

【実施例1】

【0020】

母体材料として $Ba_2Al_2SiO_7$ の粉末を用い、この中に発光中心となる Eu_2O_3 0.05質量%と、フラックスとしてのホウ酸10質量%を加えて混合し、水素2.5質量%を含むアルゴン雰囲気中、1300℃において4時間焼成することによりメカノルミネッセンス材料を製造した。

次に、この粉末をエポキシ樹脂〔Struers社製、スペシフィックスー40（商品名）〕100質量部に20質量部の配合割合で埋め込み、ペレット状にして試料とした。このものの発光強度を表1に示す。

【実施例2】

【0021】

実施例1における母体材料の $Ba_2Al_2SiO_7$ の代りに、 $Ba_2MgSi_2O_7 \cdot Eu$ を用いて、実施例1と同様にして、母体材料と発光中心をもつメカノルミネッセンス材料を製造し、その発光強度（cps）を測定した。その結果を表1に示す。

【0022】

【表1】

実施例	組 成	発光強度（cps）
1	$Ba_2Al_2SiO_7 : Eu$	43700
2	$Ba_2MgSi_2O_7 : Eu$	10000

【実施例3】

【0023】

実施例1と同様にして、表2に示す母体材料と、発光中心としてユウロピウムを用いたメカノルミネッセンス材料を製造し、発光強度（cps）を測定した。その結果を表2に示す。

【0024】

【表2】

No.	母体材料組成	発光強度（cps）
1	$Ba_2(Mg, Al)(Al, Si)SiO_7$	2356
2	$BaAl_2Si_2O_8$	11600
3	$BaNaAlSi_2O_7$	120
4	$BaAl_8O_{13}$	31320
5	$BaMgAl_6O_{11}$	134
6	$Ba(Zn, Mn, Fe, Mg)Si_2O_6$	1256
7	$Ba_2(Mg, Fe)Si_2O_7$	122
8	$Ba_2BeSi_2O_7$	134

【産業上の利用可能性】

【0025】

本発明のメカノルミネッセンス材料は、機械的エネルギーを電気エネルギーに変換する素子として広い分野での利用可能性を有する。

フロントページの続き

(72)発明者 野中 一洋

佐賀県鳥栖市宿町字野々下807番地1 独立行政法人産業技術総合研究所九州センター内

Fターム(参考) 4H001 XA04 XA08 XA11 XA12 XA13 XA14 XA19 XA25 XA26 XA30

XA56 YA58 YA59 YA60 YA61 YA62 YA63 YA64 YA65 YA66

专利名称(译)	机械发光材料		
公开(公告)号	JP2006124725A	公开(公告)日	2006-05-18
申请号	JP2006033598	申请日	2006-02-10
申请(专利权)人(译)	先进工业科学和技术研究院		
[标]发明人	秋山守人 徐超男 野中一洋		
发明人	秋山 守人 徐 超男 野中 一洋		
IPC分类号	C09K11/64 C09K11/59		
CPC分类号	F21K2/04		
FI分类号	C09K11/64.CPM C09K11/64.CQE C09K11/59.CPR		
F-TERM分类号	4H001/XA04 4H001/XA08 4H001/XA11 4H001/XA12 4H001/XA13 4H001/XA14 4H001/XA19 4H001/XA25 4H001/XA26 4H001/XA30 4H001/XA56 4H001/YA58 4H001/YA59 4H001/YA60 4H001/YA61 4H001/YA62 4H001/YA63 4H001/YA64 4H001/YA65 4H001/YA66		
代理人(译)	阿形 明		
其他公开文献	JP4399624B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：获得一种机械发光材料，可以在很宽的范围内进行选择，并显示出高发射强度。 解决方案：在通用配方中 $x\text{BaO} \cdot y\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot z\text{SiO}_2$ （Ba可以部分地被Na，K和Mg中的至少一种取代，并且x，y和z是1或更多的数字） $x\text{BaO} \cdot y\text{Al}_2\text{O}_3$ （Ba可以部分地被Na，Mg，Zn，Be和Mn中的至少一种取代，并且x和y与上述相同）或 $x\text{BaO} \cdot y\text{SiO}_2$ （部分Ba可以用Mg，Fe，Mn，Zn和Be中的至少一种代替，x和y与上述相同）当由机械能激发的电子返回基态时发射光的稀土金属或过渡被添加到由至少一种选自钡复合氧化物的氧化物组成的主体材料中，所述氧化物具有由下式表示的组成。并且至少一种选自金属的发光中心被添加到电致发光材料中。 系统技术领域

No.	母体材料組成	発光強度 (cps)
1	$\text{Ba}_2(\text{Mg}, \text{Al})(\text{Al}, \text{Si})\text{SiO}_7$	2356
2	$\text{BaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$	11600
3	$\text{BaNaAlSi}_2\text{O}_7$	120
4	$\text{BaAl}_3\text{O}_{13}$	31320
5	$\text{BaMgAl}_6\text{O}_{11}$	134
6	$\text{Ba}(\text{Zn}, \text{Mn}, \text{Fe}, \text{Mg})\text{Si}_2\text{O}_6$	1256
7	$\text{Ba}_2(\text{Mg}, \text{Fe})\text{Si}_2\text{O}_7$	122
8	$\text{Ba}_2\text{BeSi}_2\text{O}_7$	134