



(11)

EP 2 933 853 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
21.10.2015 Patentblatt 2015/43

(51) Int Cl.:
H01L 51/54^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **14197511.0**

(22) Anmeldetag: **11.12.2014**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

(30) Priorität: **15.04.2014 EP 14164796**

(71) Anmelder: **cynora GmbH
76646 Bruchsal (DE)**


(72) Erfinder:
• **Volz, Daniel
76137 Karlsruhe (DE)**
• **Ambrosek, David
10437 Berlin (DE)**

(74) Vertreter: **Hoppe, Georg Johannes
Darani Anwaltskanzlei
Beuckestrasse 20
14163 Berlin (DE)**

(54) **Hostmaterialien**

(57) Die Erfindung betrifft die Verwendung eines am-
bipolaren Ladungstransportmoleküls aufweisend eine
Struktur der Formel 1


in elektronischen Vorrichtungen wobei A eine Akzeptor-
gruppe und D1 und D2 Donorgruppen darstellen.



Formel 1

EP 2 933 853 A1

Figur 2



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Verwendung von Molekülen der allgemeinen Formel 1 als Hostmaterialien in OLEDs (organischen lichtemittierenden Dioden) und anderen opto-elektronischen Bauelementen.

Einleitung

[0002] Die auf OLED (Organic Light Emitting Diodes) basierende Technologie hat sich in den letzten Jahren im Bereich von Beleuchtungs- und Displayapplikationen als kostengünstige und energieeffiziente Technik durchgesetzt. Entsprechende Produkte sind bereits heute kommerziell erhältlich und werden in verschiedensten Arten von opto-elektronischen Bauelementen eingesetzt.

[0003] In der Regel sind derartige Bauteile in Schichtstrukturen realisiert, welche überwiegend aus organischen Materialien bestehen. Zum besseren Verständnis ist Figur 1 ein vereinfachter Aufbau exemplarisch dargestellt. Herzstück solcher Bauteile ist die Emitterschicht, welche typischerweise zwischen einer Anode und einer Kathode angeordnet ist und die in der Regel aus einem Hostmaterial besteht, in welches die emittierenden Moleküle eingebettet sind. Weitere Schichten, wie die Lochinjektionsschicht, die Lochtransportschicht, die Elektronenleitschicht und die Zwischenschicht bewirken im Allgemeinen eine dramatisch verbesserte Effizienz der Bauteile. Bei Anlegen eines Stroms/einer Spannung treffen sich negative Ladungsträger (Elektronen) und positive Ladungsträger (Löcher), die zu sogenannten Exzitonen (= angeregte Zustände) rekombinieren. Die in den Exzitonen enthaltene Energie kann von den entsprechenden Emittlern in Form von Licht abgegeben werden, wobei man in diesem Fall von Elektrolumineszenz spricht. Einen Überblick über die Funktion von OLEDs findet sich beispielsweise bei H. Yersin, Top. Curr. Chem. 2004, 241, 1 und H. Yersin, "Highly Efficient OLEDs with Phosphorescent Materials"; Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2008.

[0004] Alle Materialien eines opto-elektronischen Bauelements müssen so gewählt werden, dass eine optimale Injektion der Ladungen (Löcher und Elektronen) von den Elektroden und Ausbildung der Exzitonen in der Emitterschicht ermöglicht wird. Die Entwicklung effektiver Hostmaterialien ist für die Produktion effizienter opto-elektronischer Bauelemente hierbei genau so wichtig wie die Entwicklung neuer Emitttermaterialien.

[0005] Hostmaterialien müssen eine effiziente Energieniveau-Nivellierung ermöglichen, um die Energieniveaus der verwendeten Elektroden stufenweise an die Energieniveaus der Emitttermoleküle anzupassen. Weiterhin sollten die verwendeten Hostmaterialien idealerweise einen ausgeglichenen Ladungstransport (eine Ladungsträgerbalance von positiven und negativen Ladungsträgern) gewährleisten. Gängige Hostmaterialien, wie CBP, mCP, TPBi und TCTA sind jedoch nur in der Lage entweder bevorzugt Löcher oder bevorzugt Elektronen zu transportieren. Beim Einsatz solcher unipolaren Materialien findet die Ladungsträgerrekombination und Bildung der Exzitonen meist nahe der Grenzfläche zur Ladungstransport-Schicht statt. Diese räumliche Beschränkung kann bei wachsender Helligkeit oder Stromdichte zu einer Effizienz-Abnahme der optoelektronischen Bauteile ("roll-off") führen. Durch die schmale Rekombinationszone trägt außerdem nur ein geringer Teil der Moleküle zum Ladungstransport, zur Exzitonbildung und schließlich zur Lichtemission bei, wodurch das Bauteil keine optimale Betriebsdauer erreichen kann. Dieses Problem kann durch den Einsatz von ambipolaren Hosts für OLEDs in der Emissionsschicht umgangen werden. Dabei werden zum einen Donor- und Akzeptormoleküle als Mischungen eingesetzt (K. Goushi, K. Yoshida, K. Sato, C. Adachi, Nat. Photonics 2012, 6, 253-258), welche die Effizienz der Bauteile vor allem bei hohen Stromdichten nachhaltig verbessern. Allerdings führen die benötigten hohen Konzentrationen des zusätzlichen Ladungstransportmaterials häufig zu Phasentrennungen und dadurch zu Verschlechterungen der Langzeitstabilitäten der optoelektronischen Bauteile. Geeigneter sind hier sogenannte ambipolare Materialien, bei denen beide Funktionalitäten von ein und demselben Molekül erfüllt werden.

[0006] Als lochtransportierende Einheiten (Donoren) der ambipolaren Moleküle werden vor allem Diarylamine oder Carbazol-Strukturen verwendet. Die hiermit hergestellten optoelektronischen Bauteile zeigen jedoch häufig Stabilitätsprobleme bzw. es ist eine geringe Langzeitstabilität festzustellen. Dies kann auf bekannte Degradationsmechanismen zurückgeführt werden, die auf der Abspaltung von Resten bei Diarylamin-Gruppen oder der Oligomerisierung/Knüpfung neuer Bindungen bei Verwendung von Carbazol-Gruppen beruhen. Die Eigenschaften der Bauteile werden durch diese Prozesse derart verändert, dass sich ihre Energieniveaus verschieben und es mittelfristig zu einer Zerstörung des Bauteils kommt. Durch Absättigung der reaktiven Positionen der lochtransportierenden Einheiten, z. B. durch tert-Butylgruppen, wurde versucht, dieses Problem zu umgehen (F. So, D. Kondakov, Ad. Mater. 2010, 22, 3762-3777). Allerdings hat dieses Vorgehen den Nachteil, dass sich zum einen Parameter wie die Ladungsträgermobilität negativ verändern, was zu Morphologie-Problemen, insbesondere Phasenseparation also z. B. dem Auskristallisieren der Hostmaterialien und/oder der darin enthaltenen Emitttermoleküle führen kann. Zum anderen können auch diese Schutzgruppen im Langzeitbetrieb der Bauteile abgespalten werden, was zu den eben beschriebenen Problemen führt.


[0007] Der Erfindung lag die Aufgabe zu Grunde, neue ambipolare Hostmaterialien mit verbesserten Eigenschaften bereitzustellen.

Beschreibung

[0008] Es wurde überraschend gefunden, dass optoelektronische Bauelemente, die organische Moleküle gemäß nachstehender Formel 1 enthalten, deutliche Verbesserungen gegenüber dem Stand der Technik aufweisen, insbesondere beim Einsatz als Matrixmaterialien für lumineszierende Emittier, aber auch bei Verwendung als Elektronentransportmaterial oder als Lochinjektionsmaterial oder als Lochblockiermaterial.

[0009] Die erfindungsgemäß zu verwendenden organischen Moleküle umfassen mindestens eine Akzeptoreinheit, also eine Einheit mit elektronenziehenden Eigenschaften, an die bis zu fünf, bevorzugt bis zu vier, besonders bevorzugt bis zu zwei Donoreinheiten, also Einheiten mit elektronenschiebenden Eigenschaften, kovalent gebunden sind. Bei den Donoreinheiten handelt es sich um sechs- oder fünfgliedrige Ringsysteme, wobei mindestens eine Donoreinheit sechsgliedrig sein muss. Je nach Akzeptoreinheit können an diese bis zu vier weitere Akzeptoreinheiten kovalent gebunden sein.

[0010] Die Erfindung betrifft die Verwendung organischer Moleküle der allgemeinen Formel 1, in einer optoelektronischen Vorrichtung, insbesondere in einer organischen Elektronlumineszenzvorrichtung




Formel 1

mit


A = eine Akzeptorgruppe mit elektronenziehenden Eigenschaften unabhängig voneinander ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Pyridin, Pyridazin, Pyrimidin, Pyrazin, Triazin, Oxazol, Thiazol, Imidazol, Pyrazol, Isoxazol, Isothiazol, 1,2,3-Triazol, 1,2,4-Triazol, 1,2,4-Oxadiazol, 1,2,4-Thiadiazol, Tetrazol, 1,2,3,4-Oxatriazol, 1,2,3,4-Thiatriazol, die mit einem oder mehreren Resten R^1 substituiert sein können, wobei zwei oder mehr Reste R^1 miteinander verknüpft sein können und einen Ring bilden können, $P(=O)R^1$, $P(=O)R^1$, $P(=S)R^1$, $P(=S)R^1$, $P(=Se)R^1$, $P(=Se)R^1$, SO_2 , Benzimidazol, Benzoxazol, Benzothiazol; wobei gilt

D1 = eine Donorgruppe mit elektronenschiebenden Eigenschaften, aufweisend eine Struktur der Formel 1a;



Formel 1a

D2 = eine Donorgruppe mit elektronenschiebenden Eigenschaften, aufweisend eine Struktur der Formel 1b;



Formel 1b

wobei für die verwendeten Symbole und Indizes gilt:

- n ist eine ganze Zahl zwischen 1 und 5;
 o ist eine ganze Zahl zwischen 1 und 5;
 p eine ganze Zahl zwischen 0 und 4;
 wobei $o + p \leq 5$
- 5 X ist gleich oder verschieden eine bivalente Brücke ausgewählt aus O, S, S=O, SO₂, Se, Se=O, SeO₂, C(R³)₂, C=NR³, C=C(R³)₂, Si(R³)₂, N(R³), P(R³), P(=O)R³ oder B(R³);
- Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine kovalente Einfachbindung oder eine bivalente Brücke ausgewählt aus O, S, S=O, SO₂, Se, Se=O, SeO₂, C(R³)₂, C=NR³, C=C(R³)₂, Si(R³)₂, N(R³), P(R³), P(=O)R³ oder B(R³);
- 10 Z ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden CR² oder N;
- R¹ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, Halogen, Deuterium, Gruppen, die über Stickstoff (-NR₂²) oder Sauerstoff (-OR²) gebunden sind, Alkyl-(linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl-, Alkenyl-, Alkynyl-Gruppen oder substituierte Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (linear, verzweigt oder zyklisch);
- 15 R² ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, Deuterium, Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl-, Alkenyl-, Alkynyl-Gruppen oder substituierte Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (linear, verzweigt oder zyklisch);
- 20 R³ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, OR⁵, SR⁵ oder C(R⁵)₃;
- R⁵ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, eine Alkylgruppe oder eine Arylgruppe;

und wobei die Verknüpfung mit A jeweils an der mit # gekennzeichneten Stelle in Form einer Einfachbindung stattfindet.

25 **[0011]** In einer alternativen Ausführungsform der Erfindung ist X eine bivalente organische Brücke ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus substituierten und unsubstituierten Alkylen-(linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen, O, NR³, C=CR³₂, C=NR³, SiR³₂ S, S(O), S(O)₂, BR³, PR³, P(O)R³, wobei auch Kombinationen dieser Einheiten möglich sind (z.B. durch O unterbrochene Alkylen- (linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen).

30 **[0012]** In einer weiteren alternativen Ausführungsform ist Y eine kovalente Einfachbindung oder eine bivalente organische Brücke ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus substituierten und unsubstituierten Alkylen- (linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen, O, NR³, C=CR³₂, C=NR³, SiR³₂ S, S(O), S(O)₂, BR³, PR³, P(O)R³, wobei auch Kombinationen dieser Einheiten möglich sind (z.B. durch O unterbrochene Alkylen- (linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen).

35 **[0013]** Erfindungsgemäß ist auch die alternative Ausführungsform, in der R¹ bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, F, Cl, Br, I, B(OR³)₂, CHO, C(=O)R³, CR³=C(R³)₂, CN, C(=O)OR³, C(=O)N(R³)₂, Si(R³)₃, NO₂, P(=O)(R³)₂, OSO₂R³, OR³, S(=O)R³, S(=O)₂R³, eine geradkettige Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 3 bis 20 C-Atomen oder eine Alkenyl- oder Alkynylgruppe mit 2 bis 20 C-Atomen ist, wobei die oben genannten Gruppen jeweils mit einem oder mehreren Resten R³ substituiert sein können und wobei eine oder mehrere CH₂-Gruppen in den oben genannten Gruppen durch -R³C=CR³-, -C=C-, Si(R³)₂, C=O, C=S, C=NR³, -C(=O)O-, -C(=O)NR³-, NR³, P(=O)(R³), -O-, -S-, SO oder SO₂ ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome in den oben genannten Gruppen durch D, F, Cl, Br, I, CN oder NO₂ ersetzt sein können, oder ein aromatisches Ringsystem mit 6 bis 30 aromatischen Ringatomen, das jeweils durch einen oder mehrere Reste R³ substituiert sein kann, oder eine Aryloxygruppe mit 6 bis 30 aromatischen Ringatomen, die durch einen oder mehrere Reste R³ substituiert sein kann, wobei zwei oder mehr Reste R¹ miteinander verknüpft sein können und einen Ring bilden können.

45 **[0014]** In einer alternativen Ausführungsform ist R² bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, F, Cl, Br, I, B(OR³)₂, CHO, C(=O)R³, CR³=C(R³)₂, CN, C(=O)OR³, C(=O)N(R³)₂, Si(R³)₃, N(R³)₂, NO₂, P(=O)(R³)₂, OSO₂R³, OR³, S(=O)R³, S(=O)₂R³, eine geradkettige Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 3 bis 20 C-Atomen oder eine Alkenyl- oder Alkynylgruppe mit 2 bis 20 C-Atomen, wobei die oben genannten Gruppen jeweils mit einem oder mehreren Resten R³ substituiert sein können und wobei eine oder mehrere CH₂-Gruppen in den oben genannten Gruppen durch -R³C=CR³-, -C=C-, Si(R³)₂, C=O, C=S, C=NR³, -C(=O)O-, -C(=O)NR³-, NR³, P(=O)(R³), -O-, -S-, SO oder SO₂ ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome in den oben genannten Gruppen durch D, F, Cl, Br, I, CN oder NO₂ ersetzt sein können, oder ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 30 aromatischen Ringatomen, das jeweils durch einen oder mehrere Reste R³ substituiert sein kann, oder eine Aryloxy- oder Heteroaryloxygruppe mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen, die durch einen oder mehrere Reste R³ substituiert sein kann.

55 **[0015]** In einer alternativen Ausführungsform ist R³ bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, F, Cl, Br, I,

B(OR⁴)₂, CHO, C(=O)R⁴, CR⁴=C(R⁴)₂, CN, C(=O)OR⁴, C(=O)N(R⁴)₂, Si(R⁴)₃, N(R⁴)₂, NO₂, P(=O)(R⁴)₂, OSO₂R⁴, OR⁴, S(=O)R⁴, S(=O)₂R⁴, eine geradkettige Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 3 bis 20 C-Atomen oder eine Alkenyl- oder Alkynylgruppe mit 2 bis 20 C-Atomen, wobei die oben genannten Gruppen jeweils mit einem oder mehreren Resten R⁴ substituiert sein können und wobei eine oder mehrere CH₂-Gruppen in den oben genannten Gruppen durch -R⁴C=CR⁴-, -C=C-, Si(R⁴)₂, C=O, C=S, C=Se, C=NR⁴, -C(=O)O-, -C(=O)NR⁴-, NR⁴, P(=O)(R⁴), -O-, -S-, SO oder SO₂ ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome in den oben genannten Gruppen durch D, F, Cl, Br, I, CN oder NO₂ ersetzt sein können, oder ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen, das jeweils durch einen oder mehrere Reste R⁴ substituiert sein kann, oder eine Aryloxy- oder Heteroaryloxygruppe mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen, die durch einen oder mehrere Reste R⁴ substituiert sein kann, wobei zwei oder mehr Reste R³ miteinander verknüpft sein können und einen Ring bilden können.


R⁴ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, OR⁵, SR⁵ oder C(R⁵)₃.

[0016] In einer weiteren alternativen Ausführungsform ist R⁴ bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, F oder ein aliphatischer, aromatischer oder heteroaromatischer organischer Rest mit 1 bis 20 C-Atomen, in dem auch ein oder mehrere H-Atome durch D oder F ersetzt sein können; dabei können zwei oder mehr Substituenten R⁴ miteinander verknüpft sein und einen Ring bilden.

[0017] Die Strukturen der ambipolaren organischen Moleküle gemäß Formel 1 weisen, im Vergleich zu offenen Diarylsystemen bzw. Carbazol-artigen Systemen bei denen zentrale Fünfringe verwendet werden, eine erhöhte chemische und elektrochemische Stabilität auf. So werden die beiden in Diarylaminen verwendeten Arylreste miteinander verknüpft und ihre Abspaltung wird verhindert. Im Vergleich zu Materialien, die ausschließlich fünfgliedrige Ringsysteme enthalten, wird die Anzahl der reaktiven Positionen verringert bzw. bei ausschließlicher Verwendung von sechsgliedrigen Ringsystemen sogar komplett eliminiert. Die elektrochemische Stabilität verbessert sich vor allem durch die veränderten elektronischen Zustände. Das HOMO (highest occupied molecule orbital) von ambipolaren Molekülen ist auf der Donorreinheit lokalisiert, während das LUMO (lowest unoccupied molecule orbital) sich auf der Akzeptoreinheit befindet. So sitzt das HOMO bei literaturbekannten Verbindungen bevorzugt auf dem Fünfring. Dadurch wird der Zerfall solcher Moleküle begünstigt. Bei Vorhandensein eines Sechsrings liegt das HOMO aufgrund der niedrigeren Energie von beispielsweise Phenoxazin und Phenothiazin gegenüber Carbazol eher auf diesem (Figur 2). Die erhöhte Stabilität konnte für die erfindungsgemäßen organischen Moleküle durch Cyclovoltammetrie-Experimente bestätigt werden (Figur 3). Der Zerfall wird unterdrückt. Durch das optionale Vorhandensein von fünfgliedrigen Einheiten in den erfindungsgemäßen organischen Molekülen können deren bekannte positive Eigenschaften, wie die gute Stapelung im amorphen Festkörper oder der gute Ladungstransport im Bauteil, weiterhin ausgenutzt werden.

[0018] Die erfindungsgemäßen organischen Moleküle gemäß Formel 1 weisen zudem eine hohe Triplett-Energie auf. Diese ist vor allem für die Kombination mit blauen Emittern vorteilhaft. Verursacht wird diese Eigenschaft durch die direkte Bindung von Donor- und Akzeptoreinheiten. Überraschend wurde dabei im Vergleich zu Molekülen des Stands der Technik eine signifikante Erhöhung der Triplet-Energie festgestellt. Bekannte Moleküle, bei denen die beiden Teile durch Brückeneinheiten miteinander verbunden sind, weisen deutlich geringere Triplett-Energien auf. Die Triplett-Energie ist insbesondere im Vergleich zu bereits bekannten Molekülen, bei denen Donor und Akzeptor über Spacereinheiten wie beispielsweise Phenylreste miteinander verknüpft sind, signifikant höher, sodass eine Verwendung der erfindungsgemäßen Moleküle in Kombination mit blauen und tiefblauen Emittern sowie solchen Emittern anderer Leuchtfarbe, die eine hohe Triplettenergie erfordern (etwa grün-emittierende TADF-Emitter). Ein Vergleich des erfindungsgemäßen Anknüpfungsmusters mit dem Anknüpfungsmuster des Standes der Technik ist in Beispiel 12 angegeben.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform weist das erfindungsgemäß in einer optoelektronischen Vorrichtung, insbesondere in einer organischen Elektronlumineszenzvorrichtung zu verwendenden organische Molekül die Akzeptorgruppe A eine Struktur der Formel 2a auf und n ist gleich 1.




Formel 2a

mit

W ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden CR¹ oder N.


[0020] Somit weist das erfindungsgemäß verwendete organische Molekül in dieser Ausführungsform eine Struktur der Formel 2 auf.



Formel 2

mit


D1 = eine Donorgruppe mit elektronenschiebenden Eigenschaften, aufweisend eine Struktur der Formel 1a;



Formel 1a

und

D2 = eine Donorgruppe mit elektronenschiebenden Eigenschaften, aufweisend eine Struktur der Formel 1b;



Formel 1b

wobei für die verwendeten Symbole und Indizes gilt:

o ist eine ganze Zahl zwischen 1 und 5;

p eine ganze Zahl zwischen 0 und 4;

wobei $o + p \leq 5$;

X ist gleich oder verschieden eine bivalente Brücke ausgewählt aus O, S, S=O, SO₂, Se, Se=O, SeO₂, C(R³)₂, C=NR³, C=C(R³)₂, Si(R³)₂, N(R³), P(R³), P(=O)R³ oder B(R³);

Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine kovalente Einfachbindung oder eine bivalente Brücke ausgewählt aus O, S, S=O, SO₂, Se, Se=O, SeO₂, C(R³)₂, C=NR³, C=C(R³)₂, Si(R³)₂, N(R³), P(R³), P(=O)R³ oder B(R³);

W ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden CR¹ oder N;

Z ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden CR² oder N;

R¹ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, Halogen, Deuterium, Gruppen, die über Stickstoff (-NR₂²) oder Sauerstoff- (-OR²) gebunden sind, Alkyl-(linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl-, Alkenyl-, Alkynyl-Gruppen oder substituierte Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (linear, verzweigt oder zyklisch);

R² ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, Deuterium, Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl-, Alkenyl-, Alkynyl-Gruppen oder substituierte Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (linear, verzweigt oder zyklisch);

R³ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, OR⁵, SR⁵ oder C(R⁵)₃;

R⁵ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, eine Alkylgruppe oder eine Arylgruppe;

und wobei die Verknüpfung mit der Akzeptorgruppe W₅N jeweils an der mit # gekennzeichneten Stelle in Form einer Einfachbindung stattfindet.

[0021] In einer alternativen Ausführungsform der Erfindung ist X eine bivalente organische Brücke ausgewählt aus

der Gruppe bestehend aus substituierten und unsubstituierten Alkylen-(linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen, O, NR^3 , $\text{C}=\text{CR}^3_2$, $\text{C}=\text{NR}^3$, SiR^3_2S , $\text{S}(\text{O})$, $\text{S}(\text{O})_2$, BR^3 , PR^3 , $\text{P}(\text{O})\text{R}^3$, wobei auch Kombinationen dieser Einheiten möglich sind (z.B. durch O unterbrochene Alkylen- (linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen).

[0022] In einer weiteren alternativen Ausführungsform ist Y eine kovalente Einfachbindung oder eine bivalente organische Brücke ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus substituierten und unsubstituierten Alkylen- (linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen, O, NR^3 , $\text{C}=\text{CR}^3_2$, $\text{C}=\text{NR}^3$, SiR^3_2S , $\text{S}(\text{O})$, $\text{S}(\text{O})_2$, BR^3 , PR^3 , $\text{P}(\text{O})\text{R}^3$, wobei auch Kombinationen dieser Einheiten möglich sind (z.B. durch O unterbrochene Alkylen- (linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen).

[0023] Erfindungsgemäß ist auch die alternative Ausführungsform, in der R^1 bei jedem Auftreten gleich oder verschiedenen H, D, F, Cl, Br, I, $\text{B}(\text{OR}^3)_2$, CHO, $\text{C}(\text{=O})\text{R}^3$, $\text{CR}^3=\text{C}(\text{R}^3)_2$, CN, $\text{C}(\text{=O})\text{OR}^3$, $\text{C}(\text{=O})\text{N}(\text{R}^3)_2$, $\text{Si}(\text{R}^3)_3$, NO_2 , $\text{P}(\text{=O})(\text{R}^3)_2$, OSO_2R^3 , OR^3 , $\text{S}(\text{=O})\text{R}^3$, $\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^3$, eine geradkettige Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 3 bis 20 C-Atomen oder eine Alkenyl- oder Alkynylgruppe mit 2 bis 20 C-Atomen ist, wobei die oben genannten Gruppen jeweils mit einem oder mehreren Resten R^3 substituiert sein können und wobei eine oder mehrere CH_2 -Gruppen in den oben genannten Gruppen durch $-\text{R}^3\text{C}=\text{CR}^3-$, $-\text{C}=\text{C}-$, $\text{Si}(\text{R}^3)_2$, $\text{C}=\text{O}$, $\text{C}=\text{S}$, $\text{C}=\text{NR}^3$, $-\text{C}(\text{=O})\text{O}-$, $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^3-$, NR^3 , $\text{P}(\text{=O})(\text{R}^3)$, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, SO oder SO_2 ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome in den oben genannten Gruppen durch D, F, Cl, Br, I, CN oder NO_2 ersetzt sein können, oder ein aromatisches Ringsystem mit 6 bis 30 aromatischen Ringatomen, das jeweils durch einen oder mehrere Reste R^3 substituiert sein kann, oder eine Aryloxygruppe mit 6 bis 30 aromatischen Ringatomen, die durch einen oder mehrere Reste R^3 substituiert sein kann, wobei zwei oder mehr Reste R^1 miteinander verknüpft sein können und einen Ring bilden können.


[0024] In einer alternativen Ausführungsform ist R^2 bei jedem Auftreten gleich oder verschiedenen H, D, F, Cl, Br, I, $\text{B}(\text{OR}^3)_2$, CHO, $\text{C}(\text{=O})\text{R}^3$, $\text{CR}^3=\text{C}(\text{R}^3)_2$, CN, $\text{C}(\text{=O})\text{OR}^3$, $\text{C}(\text{=O})\text{N}(\text{R}^3)_2$, $\text{Si}(\text{R}^3)_3$, $\text{N}(\text{R}^3)_2$, NO_2 , $\text{P}(\text{=O})(\text{R}^3)_2$, OSO_2R^3 , OR^3 , $\text{S}(\text{=O})\text{R}^3$, $\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^3$, eine geradkettige Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 3 bis 20 C-Atomen oder eine Alkenyl- oder Alkynylgruppe mit 2 bis 20 C-Atomen, wobei die oben genannten Gruppen jeweils mit einem oder mehreren Resten R^3 substituiert sein können und wobei eine oder mehrere CH_2 -Gruppen in den oben genannten Gruppen durch $-\text{R}^3\text{C}=\text{CR}^3-$, $-\text{C}=\text{C}-$, $\text{Si}(\text{R}^3)_2$, $\text{C}=\text{O}$, $\text{C}=\text{S}$, $\text{C}=\text{NR}^3$, $-\text{C}(\text{=O})\text{O}-$, $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^3-$, NR^3 , $\text{P}(\text{=O})(\text{R}^3)$, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, SO oder SO_2 ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome in den oben genannten Gruppen durch D, F, Cl, Br, I, CN oder NO_2 ersetzt sein können, oder ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 30 aromatischen Ringatomen, das jeweils durch einen oder mehrere Reste R^3 substituiert sein kann, oder eine Aryloxy- oder Heteroaryloxygruppe mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen, die durch einen oder mehrere Reste R^3 substituiert sein kann.

[0025] In einer alternativen Ausführungsform ist R^3 bei jedem Auftreten gleich oder verschiedenen H, D, F, Cl, Br, I, $\text{B}(\text{OR}^4)_2$, CHO, $\text{C}(\text{=O})\text{R}^4$, $\text{CR}^4=\text{C}(\text{R}^4)_2$, CN, $\text{C}(\text{=O})\text{OR}^4$, $\text{C}(\text{=O})\text{N}(\text{R}^4)_2$, $\text{Si}(\text{R}^4)_3$, $\text{N}(\text{R}^4)_2$, NO_2 , $\text{P}(\text{=O})(\text{R}^4)_2$, OSO_2R^4 , OR^4 , $\text{S}(\text{=O})\text{R}^4$, $\text{S}(\text{=O})_2\text{R}^4$, eine geradkettige Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 3 bis 20 C-Atomen oder eine Alkenyl- oder Alkynylgruppe mit 2 bis 20 C-Atomen, wobei die oben genannten Gruppen jeweils mit einem oder mehreren Resten R^4 substituiert sein können und wobei eine oder mehrere CH_2 -Gruppen in den oben genannten Gruppen durch $-\text{R}^4\text{C}=\text{CR}^4-$, $-\text{C}=\text{C}-$, $\text{Si}(\text{R}^4)_2$, $\text{C}=\text{O}$, $\text{C}=\text{S}$, $\text{C}=\text{Se}$, $\text{C}=\text{NR}^4$, $-\text{C}(\text{=O})\text{O}-$, $-\text{C}(\text{=O})\text{NR}^4-$, NR^4 , $\text{P}(\text{=O})(\text{R}^4)$, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, SO oder SO_2 ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome in den oben genannten Gruppen durch D, F, Cl, Br, I, CN oder NO_2 ersetzt sein können, oder ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen, das jeweils durch einen oder mehrere Reste R^4 substituiert sein kann, oder eine Aryloxy- oder Heteroaryloxygruppe mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen, die durch einen oder mehrere Reste R^4 substituiert sein kann, wobei zwei oder mehr Reste R^3 miteinander verknüpft sein können und einen Ring bilden können.


[0026] R^4 ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, OR^5 , SR^5 oder $\text{C}(\text{R}^5)_3$.

[0027] In einer weiteren alternativen Ausführungsform ist R^4 bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, F oder ein aliphatischer, aromatischer oder heteroaromatischer organischer Rest mit 1 bis 20 C-Atomen, in dem auch ein oder mehrere H-Atome durch D oder F ersetzt sein können; dabei können zwei oder mehr Substituenten R^4 miteinander verknüpft sein und einen Ring bilden.


[0028] Die Erfindung betrifft in einer bevorzugten Ausführungsform die Verwendung eines organischen Moleküls in einer optoelektronischen Vorrichtung, insbesondere in einer organischen Elektronlumineszenzvorrichtung wobei das organische Molekül eine Struktur der Formeln 3a bis 3m aufweist.




Formel 3a




Formel 3b




Formel 3c




Formel 3d




Formel 3e




Formel 3f




Formel 3g




Formel 3h




Formel 3i



Formel 3k



Formel 3l



Formel 3m

mit

- X ist gleich oder verschieden eine bivalente Brücke ausgewählt aus O, S, S=O, SO₂, Se, Se=O, SeO₂, C(R³)₂, C=NR³, C=C(R³)₂, Si(R³)₂, N(R³), P(R³), P(=O)R³ oder B(R³);
- Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine kovalente Einfachbindung oder eine bivalente Brücke ausgewählt aus O, S, S=O, SO₂, Se, Se=O, SeO₂, C(R³)₂, C=NR³, C=C(R³)₂, Si(R³)₂, N(R³), P(R³), P(=O)R³ oder B(R³);
- Z ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden CR² oder N;
- R ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, Halogen, Deuterium, Gruppen, die über Stickstoff (-NR₂²) oder Sauerstoff (-OR²) gebunden sind, Alkyl-(linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl-, Alkenyl-, Alkynyl-Gruppen oder substituierte Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (linear, verzweigt oder zyklisch);
- R² ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, Deuterium, Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl-, Alkenyl-, Alkynyl-Gruppen oder substituierte Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (linear, verzweigt oder zyklisch);
- R³ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, OR⁵, SR⁵ oder C(R⁵)₃;
- R⁵ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, eine Alkylgruppe oder eine Arylgruppe.

[0029] In einer alternativen Ausführungsform der Erfindung ist X eine bivalente organische Brücke ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus substituierten und unsubstituierten Alkylen-(linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen, O, NR³, C=CR³₂, C=NR³, SiR³₂S, S(O), S(O)₂, BR³, PR³, P(O)R³, wobei auch Kombinationen dieser Einheiten möglich sind (z.B. durch O unterbrochene Alkylen- (linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen).

[0030] In einer weiteren alternativen Ausführungsform ist Y eine kovalente Einfachbindung oder eine bivalente organische Brücke ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus substituierten und unsubstituierten Alkylen- (linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen, O, NR³, C=CR³₂, C=NR³, SiR³₂S, S(O), S(O)₂, BR³, PR³, P(O)R³, wobei auch Kombinationen dieser Einheiten möglich sind (z.B. durch O unterbrochene Alkylen- (linear, verzweigt oder zyklisch), Alkenylen-, Alkinylen-, Arylen- und Heteroarylen-Gruppen).

[0031] Erfindungsgemäß ist auch die alternative Ausführungsform, in der R bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, F, Cl, Br, I, B(OR³)₂, CHO, C(=O)R³, CR³=C(R³)₂, CN, C(=O)OR³, C(=O)N(R³)₂, Si(R³)₃, NO₂, P(=O)(R³)₂, OSO₂R³, OR³, S(=O)R³, S(=O)₂R³, eine geradkettige Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 3 bis 20 C-Atomen oder eine Alkenyl- oder Alkynylgruppe mit 2 bis 20 C-Atomen ist, wobei die oben genannten Gruppen jeweils mit einem oder mehreren Resten R³ substituiert sein können und wobei eine oder mehrere CH₂-Gruppen in den oben genannten Gruppen durch -R³C=CR³-, -C=C-, Si(R³)₂, C=O, C=S, C=NR³, -C(=O)O-, -C(=O)NR³-, NR³, P(=O)(R³), -O-, -S-, SO oder SO₂ ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome in den oben genannten Gruppen durch D, F, Cl, Br, I, CN oder NO₂ ersetzt sein können, oder ein aromatisches Ringsystem mit 6 bis 30 aromatischen Ringatomen, das jeweils durch einen oder mehrere Reste R³ substituiert sein kann, oder eine Aryloxygruppe mit 6 bis 30 aromatischen Ringatomen, die durch einen oder mehrere Reste R³ substituiert sein kann, wobei zwei oder mehr Reste R miteinander verknüpft sein können und einen Ring bilden können.

[0032] In einer alternativen Ausführungsform ist R² bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, F, Cl, Br, I, B(OR³)₂, CHO, C(=O)R³, CR³=C(R³)₂, CN, C(=O)OR³, C(=O)N(R³)₂, Si(R³)₃, N(R³)₂, NO₂, P(=O)(R³)₂, OSO₂R³, OR³, S(=O)R³, S(=O)₂R³, eine geradkettige Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 3 bis 20 C-Atomen oder eine Alkenyl- oder Alkynylgruppe mit 2 bis 20 C-Atomen, wobei die oben genannten Gruppen jeweils mit einem oder mehreren Resten R³ substituiert sein können und wobei eine oder mehrere CH₂-Gruppen in den oben genannten Gruppen durch -R³C=CR³-, -C=C-, Si(R³)₂, C=O, C=S, C=NR³, -C(=O)O-, -C(=O)NR³-, NR³, P(=O)(R³), -O-, -S-, SO oder SO₂ ersetzt sein können und wobei ein oder mehrere H-Atome in den oben genannten Gruppen durch D, F, Cl, Br, I, CN oder NO₂ ersetzt sein können, oder ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 30 aromatischen Ringatomen, das jeweils durch einen oder mehrere Reste R³ substituiert sein kann, oder eine Aryloxy- oder Heteroaryloxygruppe mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen, die durch einen oder mehrere Reste R³ substituiert sein kann.




[0033] In einer alternativen Ausführungsform ist R³ bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, F, Cl, Br, I, B(OR⁴)₂, CHO, C(=O)R⁴, CR⁴=C(R⁴)₂, CN, C(=O)OR⁴, C(=O)N(R⁴)₂, Si(R⁴)₃, N(R⁴)₂, NO₂, P(=O)(R⁴)₂, OSO₂R⁴, OR⁴, S(=O)R⁴, S(=O)₂R⁴, eine geradkettige Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 1 bis 20 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl-, Alkoxy- oder Thioalkylgruppe mit 3 bis 20 C-Atomen oder eine Alkenyl- oder Alkynylgruppe mit 2 bis 20 C-Atomen, wobei die oben genannten Gruppen jeweils mit einem oder mehreren Resten R⁴ substituiert sein können und wobei eine oder mehrere CH₂-Gruppen in den oben genannten Gruppen durch -R⁴C=CR⁴-, -C=C-, Si(R⁴)₂, C=O, C=S, C=Se, C=NR⁴, -C(=O)O-, -C(=O)NR⁴-, NR⁴, P(=O)(R⁴), -O-, -S-, SO oder SO₂ ersetzt sein können und

10


15

20


25


$$\begin{aligned} X &= \text{O, S, NR}_1, \text{C(R}_1\text{)(R}_1\text{)} \\ Y &= \text{O, S, NR}_1, \text{C(R}_1\text{)(R}_1\text{)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X &= \text{O, S, NR}_1, \text{C(R}_1\text{)(R}_2\text{)} \\ Y &= \text{O, S, NR}_1, \text{C(R}_1\text{)(R}_2\text{)} \end{aligned}$$



X = O, S, NR₁, C(R₁)(R₂)
Y = O, S, NR₁, C(R₁)(R₂)



X = O, S, NR₁, C(R₁)(R₂)
Y = O, S, NR₁, C(R₁)(R₂)




X = O, S, NR₁, C(R₁)(R₂)
Y = O, S, NR₁, C(R₁)(R₂)


$$Y = O, S, CR_2$$

55

11


stituierte Alkyl- (auch verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (auch verzweigt oder zyklisch). Die Liste ist nicht erschöpfend gemeint und schließt keine Akzeptoren aus.



[0037] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines organischen Moleküls. Dieses erfindungsgemäße Verfahren weist den Schritt des Durchführens einer Reaktion von einem Difluor-substituierten Derivat von A mit D1 oder von einem Difluor-substituierten Derivat von A mit D1 und D2 auf, mit


A = eine Akzeptorgruppe mit elektronenziehenden Eigenschaften unabhängig voneinander ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Pyridin, Pyridazin, Pyrimidin, Pyrazin, Triazin, Oxazol, Thiazol, Imidazol, Pyrazol, Isoxazol, Isothiazol, 1,2,3-Triazol, 1,2,4-Triazol, 1,2,4-Oxadiazol, 1,2,4-Thiadiazol, Tetrazol, 1,2,3,4-Oxatriazol, 1,2,3,4-Thiatriazol, die mit einem oder mehreren Resten R¹ substituiert sein können, wobei zwei oder mehr Reste R¹ miteinander verknüpft sein können und einen Ring bilden können, P(=O)R¹₂, P(=O)R¹, P(=S)R¹₂, P(=S)R¹, P(=Se)R¹₂, P(=Se)R¹, SO₂, Benzimidazol, Benzoxazol, Benzothiazol;

D1 = eine Donorgruppe mit elektronenschiebenden Eigenschaften, aufweisend eine Struktur der Formel 1a;



Formel 1a

D2 = eine Donorgruppe mit elektronenschiebenden Eigenschaften, aufweisend eine Struktur der Formel 1b;



Formel 1b


wobei die Verknüpfung mit A jeweils an der mit # gekennzeichneten Stelle in Form einer Einfachbindung stattfindet; und wobei die weiteren Symbole die oben angegebenen Bedeutungen haben.

[0038] Die Reaktion wird bevorzugter Weise unter Zugabe einer starken Base durchgeführt. Zur Darstellung der Akzeptoreinheiten $P(=O)R^1_2$ oder $P(=O)R^1$ wird die Reaktion in einer weiteren Ausführungsform in bevorzugter Weise unter darauffolgender Zugabe eines Oxidationsmittels unabhängig voneinander ausgewählt aus der Gruppe aus Wasserstoffperoxid, Wasserstoffperoxid-Harnstoff-Addukt, Sauerstoff oder Ozon durchgeführt. Zur Darstellung der Akzeptoreinheiten $P(=S)R^1_2$, $P(=S)R^1$, $P(=Se)R^1_2$ oder $P(=Se)R^1$ erfolgt zudem die weitere Umsetzung mit Schwefel oder Lawessons Reagenz bzw. mit Selen.

Beispielhaft lassen sich folgende zwei allgemeine Syntheserouten formulieren:

Variante 1:


[0039]



[0040] Dieses Verfahren kommt so oder in vergleichbarer Art zum Einsatz, wenn Pyridin, Triazin, Pyrimidin, Benzimidazol, 1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-triazol, oder 1,2,3-Triazol als Akzeptoreinheit A gewählt werden. Dem Fachmann ist hierbei bekannt, welche Substituenten an der Akzeptoreinheit jeweils zur Umsetzung mit der Donoreinheit geeignet sind.

Variante 2:

[0041]



[0042] Dieses Verfahren kommt bis zu Schritt 3) zum Einsatz, wenn $P(=O)R^4_2$ oder $P(=O)R^4$ als Akzeptoreinheit A gewählt werden. Im Falle von $P(=S)R^4_2$, $P(=S)R^4$ bzw. $P(=Se)R^4_2$, $P(=Se)R^4$ werden alle vier Schritte durchgeführt. Dem Fachmann ist hierbei bekannt, welche Substituenten an der Akzeptoreinheit jeweils zur Umsetzung mit der Donoreinheit geeignet sind.

[0043] Die Erfindung betrifft in einem weiteren Aspekt die Verwendung eines organischen Moleküls der hierin beschriebenen Art in einer emittierenden Schicht als Matrixmaterial (Hostmaterial) für lumineszierende Emitter und/oder als Elektronentransportmaterial und/oder als Lochinjektionsmaterial und/oder als Lochblockiermaterial in einem optoelektronischen Bauelement.

[0044] In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird das organische Molekül der hierin beschriebenen Art in einer emittierenden Schicht eines optoelektronischen Bauelementes, bevorzugt in Mischung mit mindestens einer weiteren Verbindung verwendet. Hierbei ist bevorzugt, dass das organische Molekül der hierin beschriebenen Art in der Mischung das Matrixmaterial ist.

[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird ein organisches Molekül der hierin beschriebenen Art entsprechend als Matrixmaterial für lumineszierende Emitter in einem optoelektronischen Bauelement eingesetzt.

[0046] Ein optoelektronisches Bauelement gemäß der vorliegenden Erfindung ist bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus:

- Organischen Licht-emittierenden Bauteilen (OLEDs),
- Licht-emittierenden elektrochemischen Zellen,
- OLED-Sensoren, insbesondere in nicht hermetisch nach außen abgeschirmten Gas- und Dampf-Sensoren,
- organischen Solarzellen,
- Organischen Feldeffekttransistoren,
- Organischen Lasern und
- Down-Konversions-Elementen.

[0047] Ein weiterer Erfindungsaspekt betrifft die Verwendung von Mischungen, enthaltend mindestens ein organisches Molekül der hierin beschriebenen Art und mindestens einen lumineszierenden Emitter, in einer optoelektronischen Vorrichtung.

[0048] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung die Verwendung von Formulierungen (Zusammensetzungen) enthaltend mindestens ein organisches Molekül der hierin beschriebenen Art oder eine hier beschriebene Mischung und mindestens ein Lösemittel, in einer optoelektronischen Vorrichtung.

[0049] In einer Ausführungsform beträgt der Anteil des organischen Materials als Matrixmaterial in optischen lichtemittierenden Bauelementen, insbesondere in OLEDs, zwischen 50 % und 99%.

[0050] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein optoelektronisches Bauelement aufweisend ein organisches Molekül der hierin beschriebenen Art. Hierbei enthält ein erfindungsgemäßes optoelektronisches Bauelement mindestens eine Schicht zwischen Anode und Kathode, die ein organisches Molekül der hierin beschriebenen Art beispielsweise als Matrixmaterial (Hostmaterial) für lumineszierende Emitter und/oder als Elektronentransportmaterial und/oder als Lochinjektionsmaterial und/oder als Lochblockiermaterial enthält. Hierbei kann das optoelektronische Bauelement ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus organischem lichtemittierendem Bauelement, organischer Diode, organischer Solarzelle, organischem Transistor, organischer Licht-emittierender Diode, Licht-emittierender elektrochemischer Zelle, organischem Feldeffekttransistor und organischem Laser.

[0051] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements, wobei ein organisches Molekül der hierin beschriebenen Art verwendet wird.

[0052] Teil eines derartigen Verfahrens kann das Aufbringen eines erfindungsgemäßen organischen Moleküls auf einen Träger sein. Das Aufbringen kann optional durch Verdampfung im Vakuum oder nass-chemisch erfolgen.

[0053] Die hierfür gängigen Verfahren sind dem Fachmann bekannt und können von ihm ohne Probleme auf optoelektronische Bauelemente enthaltend ein organisches Molekül der hierin beschriebenen Art angewandt werden.

[0054] Die organischen Moleküle weisen bei erfindungsgemäßer Verwendung in optoelektronischen Bauteilen folgende überraschende Vorteile gegenüber dem Stand der Technik auf:

- a. Verbessert Ladungsträgermobilität im Bauteil.
- b. Hohe Effizienz der Bauteile.
- c. Hohe Stabilität der Bauteile.
- d. Hohe Lebensdauer der Bauteile.

[0055] Im vorliegenden Anmeldetext und in den im Weiteren folgenden Beispielen wird in erster Linie auf die Verwendung der erfindungsgemäßen organischen Moleküle in OLEDs und den entsprechenden Displays und Beleuchtungselementen verwiesen. Trotzdem ist es dem Fachmann ohne erfinderisches Zutun möglich, die organischen Moleküle der


hierin beschriebenen Art auch für weitere Verwendungen in anderen optoelektronischen Bauelementen einzusetzen.

[0056] Durch die nachfolgenden Beispiele wird die Erfindung näher erläutert, ohne sie dadurch einschränken zu wollen.

Beispiele

Beispiel 1: 2,6-Bis-(1-phenothiazinyl)-pyridin

[0057]



[0058] 2,6-Bis-N-phenothiazinoyl-pyridin. 1 H-Phenothiazin (12.00 g, 60 mmol, 2 Äquiv.) wurde zusammen mit Natriumhydrid (2.52 g, 63 mmol, 2.1 Äquiv) unter Stickstoff portionsweise mit insgesamt 200 mL Dioxan gelöst. Die Zugabegeschwindigkeit wurde dabei an die Wasserstoffbildung angepasst um ein Übersäumen zu vermeiden. Nach vollständiger Zugabe wurde die Reaktion für 15 min bei r.t. gerührt und anschließend für 15 min unter Rückfluss erhitzt. Dabei bildete sich eine klare, gelbe Lösung, die stark unter UV-Licht fluoresziert (366 nm Anregung). 2,6-Difluorpyridin (3.45 g, 30 mmol) wurde tropfenweise zur Reaktionsmischung zugegeben. Dabei schwächte sich die Fluoreszenz unter UV-Licht merklich ab. Die Reaktionsmischung wurde für 30 min weiter unter Rückfluss erhitzt, auf Raumtemperatur abkühlen lassen und durch tropfenweise Zugabe von 10 mL Wasser unter Stickstoff gequencht. Die Reaktionsmischung wurde in 800 mL gesättigte Natriumchloridlösung gegeben und das Rohprodukt durch Absaugen abgetrennt. Der so erhaltene Feststoff wurde mit 400 mL Wasser gewaschen und am Vakuum getrocknet. Das Produkt wurde zwei Mal sublimiert (260 °C, 5E-2 mbar) und anschließend aus Aceton umkristallisiert.

[0059] Farblose Kristalle (11.5 g, 81%). - ^1H NMR (500 MHz, Chloroform- d) δ 7.52 (dd, J = 8.0, 1.4 Hz, 4H), 7.43 (dd, J = 7.6, 1.6 Hz, 4H), 7.26 - 7.15 (m, 9H), 6.38 (d, J = 8.1 Hz, 2H) ppm. - ^{13}C NMR (126 MHz, CDCl_3) δ 155.62, 141.48, 138.77, 133.54, 128.16, 127.99, 126.96, 125.45, 101.39 ppm. - IR (ATR) 3050 (vw), 1704 (m), 1594 (w), 1572 (s), 1561 (s), 1476 (m), 1457 (s), 1420 (vs), 1342 (s), 1295 (s), 1274 (m), 1252 (m), 1222 (m), 1194 (m), 1171 (m), 1122 (m), 1085 (w), 1030 (w), 751 (vs), 725 (vs), 632 (m), 616 (m), 544 (m), 529 (w), 460 (m) cm^{-1} . - $\text{C}_{29}\text{H}_{19}\text{N}_3\text{S}_2$ (473.61): ber. C 73.54, H 4.04, N 8.87 S 13.54 ; gef. C 73.79, H 4.10, N 8.87, S 13.79. $E_{\text{CV-HOMO}}$ = -5.10 eV. $E_{\text{CV-LUMO}}$ = -4.45 eV.

[0060] Die Kristallstruktur ist in Figur 2 gezeigt.


[0061] Die berechneten Grenzorbitale des Grundzustands sind in Figur 3 gezeigt.


[0062] Das Cyclovoltammogramm ist in Figur 4 gezeigt.

[0063] Das Anregungs- und Emissionsspektrum eines Films ist in Figur 5 gezeigt.

Beispiel 2: Bis-N-phenothiazinenyl-phenyl-phosphinoxid

[0064]





Beispiel 3: 2,6-Bis-N-phenoxazinoyl-pyridin**[0065]**

[0066] 2,6-Bis-N-phenoxazinoyl-pyridin. Die Verbindung wurde analog zu Beispiel 1 aus 1 H-Phenoxazin hergestellt. Die Ansatzgröße wurde dabei verdoppelt. Das Produkt wurde zwei Mal sublimiert (220 °C, 5E-2 mbar) und anschließend aus Aceton umkristallisiert. Gelbe Kristalle (81%). - ^1H NMR (500 MHz, Chloroform- d) δ = 7.78 (t, J = 7.9 Hz, 1H), 7.19 (d, J = 7.9 Hz, 2H), 6.97 - 6.79 (m, 16H) ppm. - ^{13}C NMR (126 MHz, Chloroform- d) δ = 154.9, 147.4, 141.0, 132.5, 123.7, 122.7, 118.7, 116.3, 115.4 ppm. - IR 2919 (vw), 1585 (m), 1558 (w), 1481 (s), 1435 (s), 1328 (s), 1292 (m), 1268 (vs), 1210 (s), 1153 (m), 1122 (m), 1041 (m), 993 (m), 922 (m), 863 (m), 844 (w), 741 (vs), 692 (m), 662 (m), 601 (w), 559 (vw), 449 (vw) 415 (vw) cm^{-1} . - FAB-MS (3-NBA) m/z (%): 441 [M^+]. - HRMS $\text{C}_{29}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}_3$: gef. 441.1474, ber. 441.1472.


[0067] Das Anregungs- und Emissionsspektrum eines Films ist in Figur 6 gezeigt.

[0068] Die Kristallstruktur ist in Figur 7 dargestellt.

Beispiel 4: Bis-N-phenoxazinenyl-phenyl-phosphinoxid**[0069]****Beispiel 5:** 2-N-phenothiazinyl-6-N-(3,6-bis-*t*Bu-carbazoyl)-pyridin**[0070]**

[0071] 2-N-phenothiazinyl-6-N-(3,6-bis-*t*Bu-carbazoyl)-pyridin: Die Verbindung kann durch stufenweise Substitution oder einer Eintopf-Substitution dargestellt werden.

Unsymmetrische Substitution: Stufenweise Substitution



Unsymmetrische Substitution: per Eintopf-Substitution

Stufenweise Substitution: erster Substitutionsschritt:

[0072] Das Carbazolderivat (10 mmol, 1.00 Äquiv.) wird mit Natriumhydrid (60% mit Paraffin, 500 mg, 13 mmol, 1.3 Äquiv.) versetzt und unter Stickstoff portionsweise mit insgesamt 110 mL Dioxan gelöst. Die Zugabegeschwindigkeit wird dabei an die Wasserstoffbildung angepasst um ein Übersäumen zu vermeiden. Nach vollständiger Zugabe wurde die Reaktion für 15 min bei Raumtemperatur gerührt und anschließend für 15 min unter Rückfluss erhitzt. 2,6-Difluorpyridin (1.15 g, 10 mmol, 1.00 Äquiv.) wird tropfenweise zur Reaktionsmischung zugegeben. Dabei schwächt sich die Fluoreszenz unter UV-Licht merklich ab. Die Reaktionsmischung wird bis zu vollständigem Umsatz der Edukte (Reaktionskontrolle per HPLC, GC-MS oder DC; typischerweise 4 h) am Rückfluss erhitzt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird überschüssige Base durch tropfenweise Zugabe von 10 mL Wasser unter Stickstoff gequencht. Die Reaktionsmischung wurde in 200 mL gesättigte Natriumchloridlösung gegeben und das Rohprodukt durch Absaugen abgetrennt und mit Wasser (300 mL) sowie Methanol (60 mL) gewaschen. Der so erhaltene Feststoff wurde mit 200 mL heißem Toluol digeriert und der unlösliche Rückstand verworfen. Das Lösungsmittel wurde unter vermindertem Druck entfernt und das Produkt wurde mit Pentan (300 mL) und Diethylether (200 mL) gewaschen und am Vakuum getrocknet. Das Produkt wurde als beigefarbener Feststoff isoliert und in der Regel ohne weitere Aufreinigung weiter umgesetzt. Analysenreines Produkt konnte durch Vakuumsublimation bei 250 °C, 0.002 mbar beziehungsweise durch MPLC-Aufreinigung (Laufmittelgradient Cyclohexan - Dichlormethan) erhalten werden.

Stufenweise Substitution: zweiter Substitutionsschritt:

[0073] Die Synthese, die Substitution mit 1H-Phenothiazin erfolgte analog zum ersten Schritt. Die Aufreinigung erfolgte mittels MPLC (Laufmittelgradient Cyclohexan - Dichlormethan).

Eintopf-Synthese:


[0074] Eine 1:1 Mischung der beiden Verbindungen HNR_2 und HNR'_2 (20 mmol, 2.00 Äquiv.) wird mit Natriumhydrid (60% mit Paraffin, 1.00g, 26 mmol, 2.6 Äquiv.) versetzt und unter Stickstoff portionsweise mit insgesamt 250 mL Dioxan gelöst. Die Zugabegeschwindigkeit wird dabei an die Wasserstoffbildung angepasst um ein Übersäumen zu vermeiden. Nach vollständiger Zugabe wurde die Reaktion für 15 min bei r.t. gerührt und anschließend für 15 min unter Rückfluss erhitzt. 2,6-Difluorpyridin (1.15 g, 10 mmol, 1.00 Äquiv.) wird tropfenweise zur Reaktionsmischung zugegeben. Dabei schwächt sich die Fluoreszenz unter UV-Licht merklich ab. Die Reaktionsmischung wird bis zu vollständigem Umsatz der Edukte (Reaktionskontrolle per HPLC, GC-MS oder DC; typischerweise 6 h) am Rückfluss erhitzt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird überschüssige Base durch tropfenweise Zugabe von 10 mL Wasser unter Stickstoff gequencht. Die Reaktionsmischung wurde in 200 mL gesättigte Natriumchloridlösung gegeben und das Rohprodukt durch Absaugen abgetrennt und mit Wasser (300 mL) sowie Methanol (60 mL) gewaschen. Der so erhaltene Feststoff wurde mit 200 mL heißem Toluol digeriert und der unlösliche Rückstand verworfen. Das Lösungsmittel wurde unter vermindertem Druck entfernt und das Produkt wurde mit Pentan (300 mL) und Diethylether (200 mL) gewaschen und am Vakuum getrocknet. Zur Aufreinigung wurde das Produkt durch mehrfaches Umkristallisation bzw. in Einzelfällen durch Vakuumsublimation aufgereinigt.

[0075] Beigefarbenes Pulver (87%). ^1H NMR (500 MHz, Chloroform-*d*) δ = 8.15 (d, J = 2.0 Hz, 2H), 7.79 (dd, J = 7.9, 1.4 Hz, 2H), 7.74 - 7.61 (m, 3H), 7.52 (dd, J = 7.7, 1.5 Hz, 2H), 7.41 (dd, J = 8.7, 2.0 Hz, 2H), 7.36 - 7.19 (m, 5H), 1.54 (s, 18H) ppm. - ^{13}C NMR (126 MHz, Chloroform-*d*) δ = 156.7, 150.3, 143.6, 141.1, 139.6, 137.8, 133.5, 128.2, 128.1,

127.1, 126.0, 124.4, 123.6, 115.8, 112.0, 109.6, 105.6, 34.8, 32.0 ppm. - IR (ATR) 2951 (m), 1736 (s), 1568 (m), 1469 (m), 1429 (s), 1365 (s), 1307 (m), 1257 (m), 1227 (m), 1194 (m), 1162 (w), 1033 (w), 930 (w), 875 (w), 823 (w), 786 (m), 756 (m); 735 (m), 685 (w), 658 (w), 613 (w), 460 (w), 422 (vw) cm^{-1} . - FAB-MS (3-NBA) m/z (%): 538.3 [M^+].


Beispiel 6: N-phenothiazinenyl-diphenyl-phosphinoxid

[0076]



Beispiel 7: N-phenoxazininenyl-diphenyl-phosphinoxid

[0077]



Beispiel 8: Quantenmechanische Berechnungen

[0078] Zur Bestimmung der HOMO-/LUMO-Lagen wurden Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen (DFT) unter Einsatz des BP86-Funktional und der "resolution-of-identity"-Näherung sowie des def2-SV(P)-Basissatzes durchgeführt. Für die numerische Integration wurde das m4 grid verwendet.

Beispiel 9: Cyclovoltammetrie

[0079] Cyclovoltammogramme von 10^{-3} molaren Lösungen der organischen Moleküle in Dichlormethan und Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat (0.1 mol/l) als Leitelektrolyt wurden aufgenommen mit Hilfe eines Model 600D Series Electrochemical Analyzer mit Workstation (CH Instruments) bei einer Scanrate von 100 mV s^{-1} . Die Messungen wurden durchgeführt bei Raumtemperatur, unter Argon-Atmosphäre mit einer Dreielektroden-Anordnung (Arbeits- und Gegenelektrode: Pt-Wire. Referenzelektrode: Ag/AgCl) und kalibriert gegen $\text{FeCp}_2/\text{FeCp}_2^+$ als internem Standard. HOMO- und LUMO-Daten wurden korrigiert mittels Ferrocen als internem Standard gegen SCE und nach folgenden Formeln berechnet (B. D'Andrade et al., Organic Electronics 2005, 6, 11.):

$$E_{\text{CV-HOMO}} = -(1.4 * 0.978 * (\text{Ox/V} - \text{Ferrocen/V}) + 4.6) \text{ eV}$$

$$E_{\text{CV-LUMO}} = -(1.19 * (\text{Red/V} - \text{Ferrocen/V}) + 4.78) \text{ eV}$$

Beispiel 10: OLED-Bauteil A

[0080] OLED-Bauteil A wurde gemäß dem generellen Aufbau (Figur 1) hergestellt.

Kathode	Al	100 nm
EIL	LiF	1 nm
ETL	TPBi	45 nm
EML	Emitter:Beispiel 1	30 nm
HTL	Poly-TPD	< 1 nm
HIL	V_2O_5	25 nm

(fortgesetzt)

Anode	ITO	130 nm
-------	-----	--------

[0081] Ein Glassubstrat mit einer 130 nm dicken, strukturierten ITO-Schicht (Anode) wurde mit einer 25 nm dicken V_2O_5 -Schicht als HIL an Luft beschichtet. V_2O_5 wurde hierbei aus einer 1:50 Vol%-Lösung aus Isopropanol und Vanadium(V)oxitriisopropoxid (Alfa Aesar) hergestellt (weitere Informationen Adv. Energy Mat. 2011, 1, 377).

[0082] Die nächsten Schichten der OLED wurden in einer Stickstoffbox hergestellt. Als HTL diente poly-TPD (American Dye Source, ADS254BE). Poly-TPD wurde in einer 4 mg/ml-Chlorbenzollösung bei einer Geschwindigkeit von 1000 U/min aufgeschleudert. Anschließend wurde die Schicht bei 110 °C ausgeheizt und im Folgenden zwei Mal mit Chlorbenzol gespült.

[0083] Als EML diente eine Mischung aus Emitter (siehe Figur 9) und Host (Beispiel 1). Diese wurde im Verhältnis 3:7 in einer 8 mg/ml-Toluollösung bei 2000 U/min aufgeschleudert. Die Schichtdicke beträgt 30 nm. Nachdem Aufschleudern wurde die Schicht bei 80 °C für 8 Minuten getrocknet.

[0084] Die abschließenden Schichten wurden thermisch im Vakuum aufgedampft. Als ETL wurden 45 nm TPBi (Sensient ST2175.S), als EIL 1 nm LiF (Carl Roth) und als Kathode 100 nm Al (Sigma Aldrich) aufgedampft.

[0085] Das OLED-Bauteil A wurde standardmäßig mit Hilfe eines Botestsystems charakterisiert. Aus der Leuchtdichte-Strom-Spannungsmessung und dem Elektrolumineszenzspektrum wurden die externe Quanteneffizienz (EQE) zu 7,8 %, die Stromeffizienz (C_{eff}) zu 27 cd/A, und die Leistungseffizienz (P_{eff}) zu 21 lm/W berechnet.

Beispiel 11: Kristallstruktur von 2,6-Bis-N-phenothiazinyl-pyridin

[0086] Wie aus der in Figur 2 dargestellten Kristallstruktur hervorgeht, sind durch die direkte Anknüpfung die Donoreinheit Phenothiazin und der Pyridinrest gegeneinander verdreht. Diese Verdrehung mündet in eine hohe Triplett-Energie, insbesondere im Vergleich mit Molekülen des Stands der Technik, bei denen die Verdrehung schwächer ausgeprägt ist bzw. Spacer zwischen Donor und Pyridin (oder einem anderen, geeigneten Akzeptor wie Pyrimidin oder Triazin oder anderen) verwendet werden.

Beispiel 12: Bestimmung der Triplett-Energie einiger erfindungsgemäßer Moleküle sowie Vergleich mit der Triplett-Energie von Molekülen des Stands der Technik

[0087] Für die Berechnung der Host-Moleküle wurde Dichtefunktionaltheorie (DFT) unter Verwendung des BP86-Funktional (Becke, A. D. Phys. Rev. A1988, 38, 3098-3100; Perdew, J. P. Phys. Rev. B1986, 33, 8822-8827) und des def2-SV(P)-Basissatzes (Weigend, F.; Ahlrichs, R. Phys. Chem. Chem. Phys. 2005, 7, 3297-3305; Rappoport, D.; Furche, F. J. Chem. Phys. 2010, 133, 134105/1-134105/11) verwendet. Zur numerischen Integration kam das m4-Grid zum Einsatz und die resolution-of-identity-Näherung (RI) wurde in allen Rechnungen verwendet. (Häser, M.; Ahlrichs, R. J. Comput. Chem. 1989, 10, 104-111; Weigend, F.; Häser, M. Theor. Chem. Acc. 1997, 97, 331-340; Sierka, M.; Hogekamp, A.; Ahlrichs, R. J. Chem. Phys. 2003, 118, 9136-9148) Die Grenzorbitale in diesem Beispiel wurden für die optimierten Grundzustandsgeometrien berechnet. Alle DFT-Rechnungen wurden mit dem Turbomole-Programmpaket (Version 6.5) durchgeführt. (TURBOMOLE V6.5 2013, a development of University of Karlsruhe and Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, 1989-2007, TURBOMOLE GmbH, since 2007; available from <http://www.turbomole.com>)

[0088] Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Figur 8 dargestellt.

[0089] Wie in Figur 7 anhand von Röntgenkristallografieergebnissen gezeigt wurde, ergibt sich durch das erfindungsgemäße direkte Verknüpfen der Erfindungsgemäßen sechsgliedrigen Donoreinheiten mit Akzeptoren wie Pyrimidin und Triazin aufgrund von sterischer Abstoßung eine relative Verdrehung dieser Einheiten. Dies verringert den Überlapp der Grenzorbitale HOMO und LUMO und sorgt für die gegenüber dem Stand der Technik vorteilhafte Erhöhung der Triplett-Energie.

[0090] Der Vergleich der Moleküle Molekül-DFT-1 und -2 aus diesem Beispiel (Figur 8) zeigt den Vorteil der erfindungsgemäßen Verknüpfung auf: 2 unterscheidet sich von 1 durch kurzkettige, gespannte Alkylketten, mit denen Donor und Akzeptor verknüpft sind und teilweise in Konjugation gezwungen werden. Dies äußert sich in einer unvorteilhaften Delokalisierung der Grenzorbitale über Donor und Pyridinrest und mündet in einer Erniedrigung der relevanten adiabatischen Triplett-Energie.

[0091] Die Moleküle Molekül-DFT-3 und -4 sind nicht erfindungsgemäß, sondern entsprechen dem Stand der Technik. Der Unterschied zu den erfindungsgemäßen Molekülen Molekül-DFT-5 und -6 besteht in einer zusätzlichen Spacereinheit. Dadurch sind für -3 und -4 jeweils auch Anteile des HOMOs auf dem Spacer, hier einer Phenyl-Gruppe, lokalisiert. In der Folge ergeben sich relativ niedrige adiabatische Triplett-Energien von 2.00 und 2.07 eV. Wird statt dessen wie durch diese Erfindung gelehrt ein erfindungsgemäßer Donor direkt an einen erfindungsgemäßen Akzeptor wie Triazin ange-

knüpft, so steigt im Vergleich dazu die adiabatische Triplett-Energie signifikant auf Werte von 2.64 bzw. 2.58 eV an. Damit ergibt sich für diesen Fall durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Verknüpfung eine wünschenswerte Erhöhung der Triplett-Energie um 24 % gegenüber dem bisherigen Stand der Technik.


Figuren

[0092] Es zeigen:

- Figur 1 Schematisch den Aufbau einer OLED (Die Vorrichtung umfasst mindestens eine Anode, eine Kathode und eine Emitterschicht.);
- Figur 2 Kristallstruktur von 2,6-Bis-N-phenothiazinyl-pyridin
- Figur 3 Berechnete Grenzorbitale des Grundzustands von Beispiel 1.
- Figur 4 Cyclovoltammogramm von Beispiel 1. Es finden ausschließlich reversible Prozesse statt.
- Figur 5 Anregungs- und Emissionsspektrum eines Filmes von Beispiel 1 (pur gelöst in Toluol) (Anregung bei 250 nm).
- Figur 6 Anregungs- und Emissionsspektrum eines Filmes von Beispiel 3 (pur gelöst in Toluol) (Anregung bei 320 nm).
- Figur 7 Kristallstruktur von 2,6-Bis-N-phenoxazinoyl-pyridin.
- Figur 8 DFT-Ergebnisse für Beispiel 1 sowie die hypothetischen Moleküle DFT-1 bis DFT-6
- Figur 9 Struktur des hier in Kombination mit den erfindungsgemäßen Molekülen getesteten Emitters

Patentansprüche

1. Verwendung eines Organischen Moleküls, aufweisend eine Struktur der Formel 1, in einer elektronischen Vorrichtung:




Formel 1

mit

A = eine Gruppe, unabhängig voneinander ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Pyridin, Pyridazin, Pyrimidin, Pyrazin, Triazin, Oxazol, Thiazol, Imidazol, Pyrazol, Isoxazol, Isothiazol, 1,2,3-Triazol, 1,2,4-Triazol, 1,2,4-Oxadiazol, 1,2,4-Thiadiazol, Tetrazol, 1,2,3,4-Oxatriazol, 1,2,3,4-Thiatriazol, die optional mit einem oder mehreren Resten R^1 substituiert sind, wobei optional zwei oder mehr Reste R^1 miteinander verknüpft sind und einen Ring bilden, $P(=O)R^1_2$, $P(=O)R^1$, $P(=S)R^1_2$, $P(=S)R^1$, $P(=Se)R^1_2$, $P(=Se)R^1$, SO_2 , Benzimidazol, Benzoxazol und Benzothiazol;


D1 = eine Gruppe aufweisend eine Struktur der Formel 1a;



Formel 1a

und

D2 = eine Gruppe aufweisend eine Struktur der Formel 1b;



Formel 1b

wobei für die verwendeten Symbole und Indizes gilt:

n ist eine ganze Zahl zwischen 1 und 5;

o ist eine ganze Zahl zwischen 1 und 5;

p eine ganze Zahl zwischen 0 und 4;

wobei $o + p \leq 5$;

X ist gleich oder verschieden eine bivalente Brücke ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus O, S, S=O, SO₂, Se, Se=O, SeO₂, C(R³)₂, C=NR³, C=C(R³)₂, Si(R³)₂, N(R³), P(R³), P(=O)R³ und B(R³);

Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine kovalente Einfachbindung oder eine bivalente Brücke ausgewählt aus O, S, S=O, SO₂, Se, Se=O, SeO₂, C(R³)₂, C=NR³, C=C(R³)₂, Si(R³)₂, N(R³), P(R³), P(=O)R³ oder B(R³);

Z ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden CR² oder N;

R¹ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, Halogen, Deuterium, Gruppen, die über Stickstoff (-NR₂²) oder Sauerstoff- (-OR²) gebunden sind, Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl-, Alkenyl-, Alkynyl-Gruppen oder substituierte Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (linear, verzweigt oder zyklisch);


R² ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, Deuterium, Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl-, Alkenyl-, Alkynyl-Gruppen oder substituierte Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (linear, verzweigt oder zyklisch);

R³ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, OR⁵, SR⁵ oder C(R⁵)₃;

R⁵ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, eine Alkylgruppe oder eine Arylgruppe;

und wobei die Verknüpfung mit A jeweils an der mit # gekennzeichneten Stelle in Form einer Einfachbindung stattfindet.


2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei A eine Struktur der Formel 2a aufweist und n gleich 1 ist:




Formel 2a

wobei W bei jedem Auftreten gleich oder verschieden CR¹ oder N ist.


3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das organische Molekül eine Struktur der Formeln 3a bis 3m aufweist:




Formel 3a




Formel 3b




Formel 3c




Formel 3d




Formel 3e




Formel 3f




Formel 3g




Formel 3h




Formel 3i



Formel 3k



Formel 3l



Formel 3m

mit

X ist gleich oder verschieden eine bivalente Brücke ausgewählt aus O, S, S=O, SO₂, Se, Se=O, SeO₂, C(R³)₂, C=NR³, C=C(R³)₂, Si(R³)₂, N(R³), P(R³), P(=O)R³ oder B(R³);

Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine kovalente Einfachbindung oder eine bivalente Brücke ausgewählt aus O, S, S=O, SO₂, Se, Se=O, SeO₂, C(R³)₂, C=NR³, C=C(R³)₂, Si(R³)₂, N(R³), P(R³), P(=O)R³ oder B(R³);

Z ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden CR² oder N;

R ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, Halogen, Deuterium, Gruppen, die über Stickstoff (-NR₂²) oder Sauerstoff- (-OR²) gebunden sind, Alkyl-(linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl-, Alkenyl-, Alkynyl-Gruppen oder substituierte Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (linear, verzweigt oder zyklisch);

R² ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, Deuterium, Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl-, Alkenyl-, Alkynyl-Gruppen oder substituierte Alkyl- (linear, verzweigt oder zyklisch), Heteroalkyl-, Aryl-, Heteroaryl- und Alkenyl-Gruppen mit Substituenten wie Halogene oder Deuterium, Alkylgruppen (linear, verzweigt oder zyklisch);

R³ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, D, OR⁵, SR⁵ oder C(R⁵)₃;

R⁵ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden Wasserstoff, eine Alkylgruppe oder eine Arylgruppe.

4. Verwendung nach Anspruch 1 bis 3, wobei es sich bei der elektronischen Vorrichtung um ein optoelektronisches Bauelement, insbesondere um eine organische Elektrolumineszenzvorrichtung, handelt und das organische Molekül in einer emittierenden Schicht, bevorzugt als Matrixmaterial insbesondere für lumineszierende Emittier und/oder als Elektronentransportmaterial und/oder als Lochinjektionsmaterial und/oder als Lochblockiermaterial eingesetzt wird.

5. Verwendung nach Anspruch 4, wobei das optoelektronische Bauelement ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus:

- Organischen Licht-emittierenden Bauteilen (OLEDs),
- Licht-emittierenden elektrochemischen Zellen,
- OLED-Sensoren, insbesondere in nicht hermetisch nach außen abgeschirmten Gas- und Dampf-Sensoren,
- organischen Solarzellen,
- Organischen Feldeffekttransistoren,
- Organischen Lasern und
- Down-Konversions-Elementen.

6. Verwendung nach Anspruch 1 bis 5, wobei das organische Molekül in einer Mischung enthaltend mindestens ein organisches Molekül und mindestens einen lumineszierenden Emittier eingesetzt wird.

7. Verwendung nach Anspruch 1 bis 6, wobei das organische Molekül in einer Formulierung enthaltend mindestens ein organisches Molekül und mindestens ein Lösemittel und optional mindestens einen lumineszierenden Emittier verwendet wird.

8. Optoelektronisches Bauelement, aufweisend ein Organisches Molekül der Formel 1.

9. Optoelektronisches Bauelement nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** das organische Molekül in einer emittierenden Schicht eingesetzt ist, bevorzugt als Matrixmaterial, insbesondere für lumineszierende Emittier und/oder Elektronentransportmaterial und/oder als Lochinjektionsmaterial und/oder als Lochblockiermaterial.

10. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauelements, wobei ein organisches Molekül nach der Formel I verwendet wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, **gekennzeichnet durch** das Aufbringen eines organischen Moleküls der Formel I auf einen Träger.


12. Verfahren nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Aufbringen nass-chemisch erfolgt.

13. Verfahren nach Anspruch 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Aufbringen durch Verdampfung im Vakuum erfolgt.


Figur 1

Kathode
Elektroneninjectionsschicht EIL
Lochblockierschicht HBL / Elektronenleitschicht ETL
Dotierte Emitterschicht EML
Lochtransportschicht HTL / Elektronenblockierschicht EBL
Lochinjektionsschicht HIL
Anode
Trägermaterial Glas


Figur 2




Figur 3




Figur 4




Figur 5






Figur 6









Figur 7












Figur 8

Molekül DFT-1 (Beipielmolekül 1)		
structure of omID:154	HOMO	LUMO
		
E_{vert}^T	2.643	
E_{adi}^T	2.226	


Molekül DFT-2		
structure of omID:329	HOMO	LUMO
		
E_{vert}^T	2.582	
E_{adi}^T	2.445	

Molekül DFT-3		
structure of omID:330	HOMO	LUMO
		
E_{vert}^T	2.364	
E_{adi}^T	2.009	

Molekül DFT-4		
structure of omID:331	HOMO	LUMO
		
E_{vert}^T	2.403	
E_{adi}^T	2.072	
Molekül DFT-5		
structure of omID:332	HOMO	LUMO
		
E_{vert}^T	3.009	
E_{adi}^T	2.638	
Moleküle DFT-6		

structure of omID:333		HOMO	LUMO
			
$E_{\text{vert}}^{\text{T}}$	3.093		
$E_{\text{adi}}^{\text{T}}$	2.577		

Figur 9





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 14 19 7511

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X,D	US 2012/068170 A1 (PFLUMM CHRISTOF [DE] ET AL) 22. März 2012 (2012-03-22) * Seiten 32-33, Absatz 19-31 *	1-13	INV. H01L51/54
X	WO 2012/149999 A1 (MERCK PATENT GMBH [DE]; PARHAM AMIR HOSSAIN [DE]; BUESING ARNE [DE]; P) 8. November 2012 (2012-11-08) * das ganze Dokument *	1-13	
X	DONGWOOK KIM ET AL: "Design of Efficient Ambipolar Host Materials for Organic Blue Electrophosphorescence: Theoretical Characterization of Hosts Based on Carbazole Derivatives", JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, Bd. 133, Nr. 44, 25. September 2011 (2011-09-25), Seiten 17895-17900, XP055122541, ISSN: 0002-7863, DOI: 10.1021/ja207554h * das ganze Dokument *	1-13	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			H01L
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag		17. Februar 2015	Wolfbauer, Georg
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 14 19 7511

5

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

17-02-2015

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2012068170 A1	22-03-2012	CN 102448946 A	09-05-2012
		DE 102009023155 A1	02-12-2010
		DE 112010002609 A5	02-08-2012
		JP 2012528088 A	12-11-2012
		KR 20100129101 A	08-12-2010
		KR 20100130197 A	10-12-2010
		TW 201114742 A	01-05-2011
		US 2012068170 A1	22-03-2012
		WO 2010136109 A1	02-12-2010

WO 2012149999 A1	08-11-2012	CN 103503188 A	08-01-2014
		EP 2705550 A1	12-03-2014
		JP 2014527022 A	09-10-2014
		KR 20140045368 A	16-04-2014
		US 2014070146 A1	13-03-2014
		WO 2012149999 A1	08-11-2012

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.


In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- **H. YERSIN.** *Top. Curr. Chem.*, 2004, vol. 241, 1 [0003]
- **H. YERSIN.** *Highly Efficient OLEDs with Phosphorescent Materials.* Wiley-VCH, 2000 [0003]
- **K. GOUSHI ; K. YOSHIDA ; K. SATO ; C. ADACHI.** *Nat. Photonics*, 2012, vol. 6, 253-258 [0005]
- **F. SO ; D. KONDAKOV.** *Ad. Mater.*, 2010, vol. 22, 3762-3777 [0006]
- **B. D'ANDRADE et al.** *Organic Electronics*, 2005, vol. 6, 11 [0079]
- *Adv. Energy Mat.*, 2011, vol. 1, 377 [0081]
- **BECKE, A. D.** *Phys. Rev. A*, 1988, vol. 38, 3098-3100 [0087]
- **PERDEW, J. P.** *Phys. Rev. B*, 1986, vol. 33, 8822-8827 [0087]
- **WEIGEND, F. ; AHLRICHS, R.** *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2005, vol. 7, 3297-3305 [0087]
- **RAPPOPORT, D. ; FURCHE, F. J.** *Chem. Phys.*, 2010, vol. 133, 134105, , 1-134105, 11 [0087]
- **HÄSER, M. ; AHLRICHS, R. J.** *Comput. Chem.*, 1989, vol. 10, 104-111 [0087]
- **WEIGEND, F. ; HÄSER, M.** *Theor. Chem. Acc.*, 1997, vol. 97, 331-340 [0087]
- **SIERKA, M. ; HOGKAMP, A. ; AHLRICHS, R. J.** *Chem. Phys.*, 2003, vol. 118, 9136-9148 [0087]

专利名称(译)	用于OLED的主体材料		
公开(公告)号	EP2933853A1	公开(公告)日	2015-10-21
申请号	EP2014197511	申请日	2014-12-11
[标]申请(专利权)人(译)	辛诺拉有限公司		
申请(专利权)人(译)	CYNORA GMBH		
当前申请(专利权)人(译)	CYNORA GMBH		
[标]发明人	VOLZ DANIEL AMBROSEK DAVID		
发明人	VOLZ, DANIEL AMBROSEK, DAVID		
IPC分类号	H01L51/54		
CPC分类号	H01L51/0067 H01L51/0071 H01L51/5012 Y02E10/549 Y02P70/521		
优先权	2014164796 2014-04-15 EP		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及具有式1结构的双极电荷转移分子在电子器件中的用途，其中A表示受体基团和D1和D2供体基团。



Formel 1