

**(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG**

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
22. Juni 2006 (22.06.2006)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2006/063852 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C09K 11/06 (2006.01) *C07C 15/00* (2006.01)
C08G 61/10 (2006.01) *H01L 51/30* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/013610

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. Dezember 2005 (16.12.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

04030093.1 18. Dezember 2004 (18.12.2004) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MERCK PATENT GMBH [DE/DE]; Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BÜSING, Arne [DE/DE]; Liederbacherstrasse 5, 65929 Frankfurt (DE). STÖSSEL, Phillip [DE/DE]; Hortensienring 17, 65929 Frankfurt (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)*

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht*
— *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ELECTROLUMINESCENT POLYMERS AND USE THEREOF

(54) Bezeichnung: ELEKTROLUMINESZIERENDE POLYMERE UND DEREN VERWENDUNG

(57) Abstract: The invention relates to polymers, comprising novel structural units of formula (1). Said materials have an improved solubility and improved efficiency on application in a polymer organic light diode.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Polymere, die neue Struktureinheiten gemäß Formel (1) enthalten. Die erfindungsgemäßen Materialien zeigen eine bessere Löslichkeit und eine verbesserte Effizienz bei Verwendung in einer polymeren organischen Leuchtdiode.

Elektrolumineszierende Polymere und deren Verwendung

Seit einigen Jahren läuft eine breit angelegte Forschung zur Kommerzialisierung von Anzeige- und Beleuchtungselementen auf Basis polymerer (organischer) Leuchtdioden (PLEDs). Ausgelöst wurde diese Entwicklung durch die Grundlagenentwicklungen, welche in WO 90/13148 offenbart sind. Seit kurzem sind auch erste Produkte (kleine Anzeigen in einem Rasierapparat und einem Mobiltelefon der Fa. PHILIPS N.V.) im Markt erhältlich. Allerdings sind immer noch deutliche Verbesserungen der verwendeten Materialien nötig, um diese Displays zu einer echten Konkurrenz zu den derzeit marktbeherrschenden Flüssigkristallanzeigen (LCD) zu machen.

Als Polymere für vollfarbige Anzeigeelemente (Full-Colour-Displays) wurden verschiedene Materialklassen entwickelt. So kommen beispielsweise Poly-Fluoren-, Poly-Spirobifluoren-, Poly-Dihydrophenanthren-, Poly-Indenofluoren- und Poly-Phenanthren-Derivate in Betracht oder auch Polymere, die eine Kombination dieser Strukturelemente enthalten. Im Allgemeinen sind für derartigen Einsatz Polymere, welche Poly-para-phenylen (PPP) als Strukturelement enthalten, möglich.

Die Polymere gemäß dem Stand der Technik zeigen zum Teil schon gute Eigenschaften. Trotz der bereits erzielten Fortschritte entsprechen sie allerdings noch nicht den Anforderungen, die an sie für hochwertige PLED-Anwendungen gestellt werden. Insbesondere ist die Effizienz der emittierenden Polymere für viele Anwendungen noch nicht ausreichend. Auch die Kombination von Polymeren mit Triplet-Emittern führt bislang noch nicht zu den erhofften hohen Effizienzen, insbesondere bei grüner Emission. Ein weiteres Problem der Polymere gemäß dem Stand der Technik ist deren häufig geringe Löslichkeit. So können mit den oben genannten Polymerklassen nur dann lösliche Polymere erhalten werden, wenn diese durch Alkyl- und/oder Alkoxyketten solubilisiert werden. Manche dieser Einheiten, insbesondere Dihydrophenanthren- und Phenanthren-Einheiten weisen trotz dieser Substitutionen nur eine geringe Löslichkeit in den üblicherweise verwendeten Lösemitteln auf. Daher können diese entweder nur aus ökologisch bedenklichen und nicht in technischen Prozessierungsschritten verwendbaren Lösemitteln wie Chlorbenzol verarbeitet werden, oder es finden sich überhaupt keine geeigneten Lösemittel, so dass hier Abhilfe nötig ist. Auch die Substitution durch lange Alkyl- und/oder Alkoxyketten ist nicht wünschenswert, da diese keine elektronische Funktion wahrnehmen, jedoch möglicherweise den Ladungstransport zwischen den

Polymerketten hemmen und die Konzentration der funktionellen Einheiten im Polymer reduzieren. Weiterhin wirken lange Alkyl- und Alkoxyketten als Weichmacher, die die Glastemperatur der Polymere senken, was für die Anwendung in organischen elektronischen Vorrichtungen nicht erwünscht ist.

5

Ohne an eine bestimmte Theorie gebunden sein zu wollen, vermuten wir, dass die elektronischen Eigenschaften der durchgängig konjugierten Polymere gemäß dem Stand der Technik noch nicht optimal für einen ausbalancierten Ladungstransport sind. Dadurch ist möglicherweise der Elektronen- bzw. der Lochstrom in der Vorrichtung zu groß, und es kann sich kein ausbalanciertes Ladungsgleichgewicht einstellen. Außerdem kann es für manche Anwendungen sinnvoll sein, die Funktionen der unterschiedlichen Einheiten im Polymer, also beispielsweise Ladungstransport und Emission, vollständig oder teilweise voneinander zu trennen. Dies ist in vollständig konjugierten Polymeren nur dadurch möglich, dass beispielsweise die Ladungstransporteinheiten in die Seitenkette des Polymers eingebaut werden, wie in EP 1263834 beschrieben. Diese Funktionen in der Seitenkette weisen jedoch keine konjugierten Abschnitte außer der funktionellen Einheit selber auf, was wiederum für einen guten Ladungstransport nicht immer ausreichend ist.

10

Es wurde nun überraschend gefunden, dass eine neue Klasse von Polymeren, bei der die Konjugation durch den Einsatz bestimmter, neuer Monomereinheiten reduziert, aber nicht vollkommen unterbrochen ist, sehr gute und den oben genannten Stand der Technik übertreffende Eigenschaften aufweist. Diese 15 Polymere und deren Verwendung in PLEDs sind daher Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Die neuen Struktureinheiten eignen sich insbesondere als Polymer-Grundgerüst, besonders in Verbindung mit einem anderen Polymer-Grundgerüst, welches durch die Verwendung der neuartigen Einheiten eine deutlich bessere Löslichkeit aufweist, oder aber auch in Verbindung mit Triplet-Emittern.

20

Die Verwendung bestimmter Binaphthyl-Einheiten in Polymeren ist in der Literatur beschrieben:

So beschreiben X. Wu et al. (*Synth. Metals* 2001, 121, 1699-1700) ein alternierendes Copolymer aus 6,6'-verknüpften 2,2'-substituierten

25

1,1'-Binaphthyleinheiten und substituierten Phenyleneinheiten. Die gute Löslichkeit des Polymers wird dabei auf die Anwesenheit von vier n-Hexyloxy-Seitenketten zurückgeführt, was darauf hindeutet, dass entsprechende unsubstituierte Einheiten nicht zu löslichen Polymeren führen. Elektrolumineszenzergebnisse werden nicht

vorgestellt. L. Zheng *et al.* (*Chem. Mater.* **2000**, *12*, 13-15) beschreiben ein Poly(binaphthylvinyl-phenylenvinyl), in dem die 1,1'-Binaphthyleinheiten wiederum über die 6,6'-Position im Polymer verknüpft sind. Auch hier sind wieder Alkoxyketten für die Löslichkeit des Polymers notwendig. Das Polymer zeigt in
5 Lösung hellblaue Fluoreszenz, im Film jedoch bathochrom verschobene grünblaue Emission, so dass es nicht für blaue Emission geeignet ist. Außerdem ist die externe Quanteneffizienz mit 0.1 % sehr niedrig und die Einsatzspannung mit 6 V sehr hoch. Weitere ähnliche Polymere sind in der Literatur bekannt (z. B. K. Y. Musick *et al.*, *Macromolecules* **1998**, *31*, 2933; Q.-S. Hu *et al.*, *Macromolecules* **1996**, *29*, 1082;
10 Q.-S. Hu *et al.*, *Macromolecules* **1996**, *29*, 5075; L. Ma *et al.*, *Macromolecules* **1996**, *29*, 5083; A. K.-Y. Jen, *Appl. Phys. Lett.* **1999**, *75*, 3745). 6,6'-verknüpfte
15 1,1'-Binaphthyleinheiten scheinen allgemein den Schwachpunkt aufzuweisen, dass die Löslichkeit dieser Polymere unzureichend ist und gute Löslichkeit nur durch die Einführung langer Alkyl- oder Alkoxyketten erreicht wird. Diese wiederum tragen, wie oben bereits erwähnt, nichts zur elektronischen Funktion des Polymers bei und können sich sogar störend auf den Ladungstransport zwischen den Polymerketten und die Glasübergangstemperatur auswirken.
U. Anton und K. Müllen (*Macromolecules* **1993**, *26*, 1248) beschreiben Poly-
naphthaline, wobei als Monomere unsubstituiertes 4,4'-Binaphthyl und alkyl-
20 substituiertes 1,5-Dibromnaphthalin eingesetzt wird. Dabei ist selbst bei
Anwesenheit von Hexylketten als Substituenten am Dibromnaphthalin die Löslichkeit
immer noch so gering, dass nur Oligomere, jedoch keine Polymere erhalten werden.
Selbst mit zwei Dodecylketten werden nur niedrige Molekulargewichte ($M_n =$
5900 g/mol) erhalten. Die Verwendung derartiger Oligomere in organischen
25 elektronischen Vorrichtungen ist nicht beschrieben.
In DE 4024647 werden 4,4'-verknüpfte Oligo- und Poly-naphthaline beschrieben, die
sich als Materialien zur Wärmeisolation und als Elektrodenmaterialien eignen. Eine
Bevorzugung für eine Substitution in 2,2'-Position ist nicht zu erkennen. Die
Verwendung dieser Polymere in organischen Leuchtdioden bzw. als
30 Halbleitermaterial in anderen organischen elektronischen Vorrichtungen ist nicht
beschrieben.
P. V. Bedworth und J. M. Tour (*Macromolecules* **1994**, *27*, 622-624) beschreiben
helikale Oligomere, basierend auf enantiomerenreinen substituierten 4,4'-
35 verknüpften 2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthylen ($M_w = 14700$ g/mol). Eine Eignung für
organische elektronische Vorrichtungen lässt sich nicht erkennen. Durch die
Dimethoxy-Substitution ist eine derartige Eignung auch nicht zu erwarten, da die
Methoxygruppen einerseits vermutlich die thermische Stabilität der Polymere
herabsetzen und andererseits die Emissionsfarbe bathochrom verschieben, so dass


diese Polymere für viele Anwendungen nicht geeignet sein werden. Für die synthetische Zugänglichkeit dieser Polymere scheint die Anwesenheit der Methoxygruppen jedoch unumgänglich zu sein.

V. Percec *et al.* (*Polymer Bulletin* 1992, 29, 271-276) beschreiben ein alternierendes Polymer aus unsubstituiertem 4,4'-(1,1'-Binaphthyl) und 4,4'-(3,3'-Diphenyl)biphenyl. Dabei werden allerdings nur Polymerisationsgrade von weniger als 10 erreicht, so dass die erhaltenen Strukturen eher als Oligomer bezeichnet werden sollten. Die Anwendung in organischen elektronischen Vorrichtungen ist nicht beschrieben, aber es ist nicht zu vermuten, dass sich Oligomere mit so geringem Molekulargewicht dafür eignen.


X. Zhan *et al.*, (*Chem. Mater.* 2003, 15, 1963-1969) beschreiben blau emittierende Polymere, basierend auf Cyanostilbenen, die durch 3,3'-(1,1'-Binaphthyl) verknüpft sind. Dabei wird Löslichkeit durch Einführung von Hexoxy-Ketten in der 2,2'-Position des Binaphthyls erreicht. Diese Polymere zeigen in organischen elektronischen Vorrichtungen jedoch nur schlechte Ergebnisse. So werden für die besten Vorrichtungen nur geringe Helligkeiten bei einer Spannung von 18 V erzielt und eine Quanteneffizienz von nur 0.2 %. Daher eignen sich diese Polymere nicht für die technische Anwendung.

Die Substitution der Binaphthyl-Einheiten in 2- bzw. 2,2'-Position mit Alkyl- bzw. Arylgruppen und die Verknüpfung im Polymer in der 4,4'-Position hat sich überraschend als besonders geeignet im Vergleich zur Verwendung unsubstituierter bzw. anders substituierter Binaphthyl-Einheiten und zur Verknüpfung über andere Positionen erwiesen. Dadurch lassen sich besonders gut lösliche Polymere mit besseren optischen und elektronischen Eigenschaften synthetisieren. Daher sind Polymere, die derartige Einheiten enthalten, Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Zur Übersicht sind im folgenden Schema die Positionen des 1,1'-Binaphthyls aufgezeigt:



Gegenstand der Erfindung sind Polymere, enthaltend mindestens 1 mol%, bevorzugt mindestens 5 mol%, besonders bevorzugt mindestens 10 mol% einer ersten Wiederholeinheit gemäß Formel (1),



Formel (1)

- 5 wobei die verwendeten Symbole und Indizes folgende Bedeutung besitzen:
- R ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, eine geradkettige Alkylkette mit 1 bis 40 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkylkette mit 3 bis 40 C-Atomen, die jeweils durch R¹ substituiert sein kann und in der auch ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome durch N-R¹, O, S, O-CO-O, CO-O, -CR¹=CR¹- oder -C≡C- ersetzt sein können, mit der Maßgabe, dass die Heteroatome nicht direkt an die Naphthyl-Einheit gebunden sind, und in der auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I oder CN ersetzt sein können, oder ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 40 aromatischen Ringatomen, welches auch durch einen oder mehrere Reste R¹ substituiert sein kann; dabei können die beiden Reste R miteinander auch ein weiteres Ringsystem bilden; mit der Maßgabe, dass mindestens einer der beiden Reste R ungleich H ist;
- X ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden -CR¹=CR¹-, -C≡C- oder N-Ar;
- Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden ein bivalentes aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 40 aromatischen Ringatomen, welches durch einen oder mehrere Reste R¹ substituiert oder unsubstituiert sein kann;
- R¹ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, F, Cl, Br, I, CN, N(R²)₂, Si(R²)₃, B(R²)₂, eine geradkettige Alkyl- oder Alkoxykette mit 1 bis 40 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl- oder Alkoxykette mit 3 bis 40 C-Atomen, in der jeweils auch ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome durch N-R², O, S, O-CO-O, CO-O, -CR¹=CR¹- oder -C≡C- ersetzt sein können und in der auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I oder CN ersetzt sein können, oder eine Aryl-, Aryloxy- oder Heteroarylgruppe mit 5 bis 40 aromatischen Ringatomen, welche auch durch einen oder mehrere nicht-

aromatische Reste R¹ substituiert sein kann; dabei können auch zwei oder mehrere der Reste R¹ miteinander ein Ringsystem bilden;

R² ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H oder ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen;

5 Ar ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden ein monovalentes aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 40 aromatischen Ringatomen, welches mit R¹ substituiert oder unsubstituiert sein kann;

n ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1;

m ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0, 1, 2, 3 oder 4;

10 o ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0, 1 oder 2;

p ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1;

die gestrichelte Bindung bedeutet dabei in Formel (1) ebenso wie in allen weiteren Formeln die Verknüpfung im Polymer; und außerdem enthaltend mindestens 1 mol% einer zweiten Wiederholeinheit, die entweder gleich einer Wiederholeinheit gemäß Formel (1) ist oder verschieden ist.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden unter einer C₁- bis C₄₀-Alkylgruppe, in der auch einzelne H-Atome oder CH₂-Gruppen durch die oben genannten Gruppen substituiert sein können, besonders bevorzugt die Reste Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, 2-Methylbutyl, n-Pentyl, s-Pentyl, Cyclopentyl, n-Hexyl, Cyclohexyl, n-Heptyl, Cycloheptyl, n-Octyl, Cyclooctyl, 2-Ethylhexyl, Trifluormethyl, Pentafluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, Ethenyl, Propenyl, Butenyl, Pentenyl, Cyclopentenyl, Hexenyl, Cyclohexenyl, Heptenyl, Cycloheptenyl, Octenyl, Cyclooctenyl, Ethinyl, Propinyl, Butinyl, Pentinyl, Hexinyl oder Octinyl verstanden. Unter einer C₁- bis C₄₀-Alkoxygruppe werden besonders bevorzugt Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, i-Propoxy, n-Butoxy, i-Butoxy, s-Butoxy, t-Butoxy oder 2-Methylbutoxy verstanden. Unter einem aromatischen oder heteroaromatischen System mit 1-30 C-Atomen, welches noch jeweils mit den oben genannten Resten R¹ substituiert sein kann und welches über beliebige Positionen am Aromaten bzw. Heteroaromaten verknüpft sein kann, werden insbesondere Gruppen verstanden, die abgeleitet sind von Benzol, Naphthalin, Anthracen, Phenanthren, Pyren, Chrysen, Perylen, Fluoranthen, Tetracen, Pentacen, Benzpyren, Biphenyl, Biphenylen, Terphenyl, Terphenylen, Fluoren, Spirobifluoren, Dihydrophenanthren, Dihydropyren, Tetrahydropyren, cis- oder trans-Indenofluoren, Furan, Benzofuran, Isobenzofuran, Dibenzofuran, Thiophen, Benzothiophen, Isobenzothiophen, Dibenzothiophen, Pyrrol, Indol, Isoindol, Carbazol, Pyridin, Chinolin, Isochinolin, Acridin, Phenanthridin, Benzo-5,6-chinolin, Benzo-6,7-chinolin, Benzo-7,8-chinolin, Phenothiazin, Phenoxazin, Pyrazol, Indazol, Imidazol, Benzimidazol, Naphthimidazol, Phenanthrimidazol, Pyridimidazol, Pyrazinimidazol,

Chinoxalinimidazol, Oxazol, Benzoazol, Naphthoxazol, Anthroxazol, Phenanthroxazol, Isoxazol, 1,2-Thiazol, 1,3-Thiazol, Benzothiazol, Pyridazin, Benzopyridazin, Pyrimidin, Benzpyrimidin, Chinoxalin, Pyrazin, Phenazin, Naphthyridin, Azacarbazol, Benzocarbolin, Phenanthrolin, 1,2,3-Triazol, 1,2,4-Triazol, Benzotriazol, 1,2,3-Oxadiazol, 1,2,4-Oxadiazol, 1,2,5-Oxadiazol, 1,3,4-Oxadiazol, 1,2,3-Thiadiazol, 1,2,4-Thiadiazol, 1,2,5-Thiadiazol, 1,3,4-Thiadiazol, 1,3,5-Triazin, 1,2,4-Triazin, 1,2,3-Triazin, Tetrazol, 1,2,4,5-Tetrazin, 1,2,3,4-Tetrazin, 1,2,3,5-Tetrazin, Purin, Pteridin, Indolizin und Benzothiadiazol.

Unter einem aromatischen bzw. heteroaromatischen Ringsystem im Sinne dieser Erfindung soll ein System verstanden werden, das nicht notwendigerweise nur aromatische bzw. heteroaromatische Gruppen enthält, sondern in dem auch mehrere aromatische bzw. heteroaromatische Gruppen durch eine kurze nicht-aromatische Einheit (< 10 % der von H verschiedenen Atome, bevorzugt < 5 % der von H verschiedenen Atome), wie beispielsweise sp^3 -hybridisierter C, N, etc., unterbrochen sein können. So sollen also beispielsweise auch Systeme wie 9,9'-Spirobifluoren, 9,9-Diarylfluoren, Triarylamin, etc. als aromatische Ringsysteme verstanden werden. Dabei enthalten die aromatischen Gruppen mindestens 6 C-Atome und die heteroaromatischen Gruppen mindestens 2 C-Atome und mindestens ein Heteroatom, wobei die Summe aus C-Atomen und Heteroatomen mindestens 5 ergibt.

Einheiten gemäß Formel (1) liegen in zwei enantiomeren Formen vor. Dabei ist es gleichermaßen erfindungsgemäß, das Racemat, also die 1 : 1 Mischung der beiden Enantiomeren, oder eines der beiden Enantiomeren in angereicherter oder isolierter Form zu verwenden. Die Abfolge der Stereozentren in Polymeren wird als Taktizität bezeichnet.

In einem Aspekt der Erfindung handelt es sich um konjugierte Polymere. In einem weiteren Aspekt der Erfindung handelt es sich um teilkonjugierte Polymere. In nochmals einem weiteren Aspekt der Erfindung handelt es sich um nicht-konjugierte Polymere. Bevorzugt sind konjugierte oder teilkonjugierte Polymere.

Konjugierte Polymere im Sinne dieser Erfindung sind Polymere, die in der Hauptkette hauptsächlich sp^2 -hybridisierte Kohlenstoffatome, die auch durch entsprechende Heteroatome ersetzt sein können, enthalten. Dies bedeutet im einfachsten Fall abwechselndes Vorliegen von Doppel- (oder auch Dreifach-) und Einfachbindungen in der Hauptkette. Hauptsächlich meint, dass natürlich auftretende Defekte, die zu Konjugationsunterbrechungen führen, den Begriff

"konjugiertes Polymer" nicht entwerten. Des Weiteren wird in diesem Anmelde-Text ebenfalls als konjugiert bezeichnet, wenn sich in der Hauptkette beispielsweise Arylamineinheiten und/oder konjugierte Heterocyclen (d. h. Konjugation über N-, O- oder S-Atome) und/oder metallorganische Komplexe (d. h. Konjugation über das Metallatom) befinden. Hingegen würden Einheiten wie beispielsweise einfache Alkylbrücken, (Thio)Ether-, Ester-, Amid- oder Imidverknüpfungen eindeutig als nicht-konjugierte Segmente definiert. Unter einem teilkonjugierten Polymer soll ein Polymer verstanden werden, in dem längere konjugierte Abschnitte in der Hauptkette durch nicht-konjugierte Abschnitte unterbrochen sind, bzw. das längere konjugierte Abschnitte in den Seitenketten eines in der Hauptkette nicht-konjugierten Polymers enthält.

Es sei allerdings an dieser Stelle darauf verwiesen, dass Einheiten gemäß Formel (1) die Konjugation einer ansonsten durchgängig konjugierten Polymerkette verringern, da die beiden Naphthyleinheiten einen Winkel in der Größenordnung von 60 bis 120° miteinander bilden. Die Konjugation wird durch derartige Einheiten jedoch nicht vollständig unterbrochen.

Bevorzugt sind erfindungsgemäße Polymere, bei denen für Einheiten gemäß Formel (1) gilt:

- 20 R ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, eine geradkettige Alkylkette mit 1 bis 10 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkylkette mit 3 bis 10 C-Atomen, in der jeweils auch ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome durch -CH=CH- oder -C≡C- ersetzt sein können und in der auch ein oder mehrere H-Atome durch F oder CN ersetzt sein können, oder ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen, welches auch durch einen oder mehrere nicht-aromatische Reste R¹ substituiert sein kann; dabei können die beiden Reste R zusammen auch ein weiteres Ringsystem bilden; mit der Maßgabe, dass mindestens ein Rest R ungleich H ist;
- 30 Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine bivalente Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 5 bis 25 aromatischen Ringatomen, welche durch einen oder mehrere Reste R¹ substituiert sein kann;
- Ar ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine monovalente Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen, welche mit R¹ substituiert oder unsubstituiert sein kann;
- 35 R¹ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, F, N(R²)₂, eine geradkettige Alkylkette mit 1 bis 10 C-Atomen oder eine verzweigte Alkylkette mit 3 bis 10 C-Atomen, in der jeweils auch ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome

durch $-CR^1=CR^1-$ oder $-C\equiv C-$ ersetzt sein können und in der auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen, welche auch durch einen oder mehrere nicht-aromatische Reste R^1 substituiert sein kann; dabei können auch zwei oder mehrere der Reste R^1 miteinander ein Ringsystem bilden;

- n ist bei jedem Auftreten gleich 0;
m ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0, 1 oder 2;
o ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1;

die weiteren Symbole und Indizes sind wie oben unter Formel (1) definiert.

Besonders bevorzugt sind erfindungsgemäße Polymere, bei denen für Einheiten gemäß Formel (1) gilt:

R ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H oder eine aromatische oder heteroaromatische Gruppe mit 5 bis 15 aromatischen Ringatomen, welche auch durch einen oder mehrere nicht-aromatische Reste R^1 substituiert sein kann; dabei können die beiden Reste R zusammen auch ein weiteres Ringsystem bilden; mit der Maßgabe, dass mindestens einer der Reste R ungleich H ist;

X ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden $-CH=CH-$, $-C\equiv C-$ oder N-Ar;

Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine bivalente Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 6 bis 15 C-Atomen, welche durch einen oder mehrere nicht-aromatische Reste R^1 substituiert sein kann;

Ar ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine monovalente Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 5 bis 15 aromatischen Ringatomen, welche mit nicht-aromatischen Resten R^1 substituiert sein kann;

n ist bei jedem Auftreten gleich 0;

m ist bei jedem Auftreten gleich 0;

o ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1;

die weiteren Symbole und Indizes sind wie oben definiert.

Die Bevorzugung aromatischer Reste R lässt sich durch die besseren elektronischen Eigenschaften und die höhere thermische Stabilität der Polymere begründen.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die beiden Reste R gleich. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist einer der beiden Reste R gleich H und der andere ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem, wie oben beschrieben.

Ebenso ist es möglich, dass die Substituenten X und Y jeweils gleich sind, bzw. auch unterschiedlich sein sind oder nur einseitig auftreten.

Die erfindungsgemäßen Polymere enthalten neben Einheiten gemäß Formel (1) bevorzugt noch weitere Strukturelemente, die verschieden von Einheiten gemäß Formel (1) sind. Bevorzugt sind die weiteren Strukturelemente konjugiert. Hier sei vor allem auch auf die relativ umfangreichen Auflistungen in WO 02/077060, in WO 05/014689 und die darin aufgeführten Zitate verwiesen. Die weiteren Struktureinheiten sind bevorzugt aus den im Folgenden beschriebenen Klassen ausgewählt:

Gruppe 1: Aromatische Einheiten, welche üblicherweise das Polymer-Grundgerüst darstellen:

Das Polymer-Grundgerüst dient im Allgemeinen als „Matrix“ für die funktionellen Einheiten im Polymer, wie beispielsweise Ladungstransport- oder Emissionseinheiten. Einheiten dieser Gruppe sind aromatische, carbocyclische Strukturen mit 6 bis 40 C-Atomen, die substituiert oder unsubstituiert sein können, wobei als Substituenten die oben genannten Reste R¹ in Frage kommen. Hier kommen Fluoren-Derivate (z. B. EP 0842208, WO 99/54385, WO 00/22027, WO 00/22026, WO 00/46321) in Betracht. Des Weiteren sind auch Spirobifluoren-Derivate (z. B. EP 0707020, EP 0894107, WO 03/020790) eine Möglichkeit. Auch Polymere, die eine Kombination dieser beiden Monomer-Einheiten enthalten, wurden bereits vorgeschlagen (WO 02/077060). In WO 05/014689 sind Dihydrophenanthren-Derivate beschrieben. Weiterhin kommen cis- oder trans-Indenofluoren-Derivate (z. B. WO 04/041901, WO 04/113412) in Frage, aber auch 1,4-Phenylen-Derivate, 4,4'-Biphenylylen-Derivate, 4,4"-Terphenylylen-Derivate, 2,7-Phenanthren-Derivate (z. B. DE 0102004020298.2), Dihydropyren- oder Tetrahydropyren-Derivate und weitere nicht explizit aufgeführte aromatische Strukturen. Einheiten aus Gruppe 1 sind also bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe der Fluoren-Derivate, der Spirobifluoren-Derivate, der Dihydrophenanthren-Derivate, der cis- oder trans-Indenofluoren-Derivate, der 1,4-Phenylen-Derivate, der 4,4'-Biphenylylen-Derivate, der 4,4"-Terphenylylen-Derivate, der 2,7-Phenanthren-Derivate, der Dihydropyren- oder Tetrahydropyren-Derivate. Besonders bevorzugte Einheiten aus dieser Gruppe sind ausgewählt aus Spirobifluoren, Fluoren, Dihydrophenanthren, cis-Indenofluoren, trans-Indenofluoren und 2,7-Phenanthren, die durch R¹ substituiert oder unsubstituiert sein können.

Gruppe 2: Einheiten, welche die Morphologie bzw. die Emissionsfarbe verändern:

Bevorzugt sind diese Einheiten ausgewählt aus der Gruppe der durch R¹ substituierten oder unsubstituierten kondensierten aromatischen Strukturen mit 6 bis 40 C-Atomen oder Tolan-, Stilben- oder Bisstyrylarylenderivaten, insbesondere 1,4-Naphthylen-, 1,4- oder 9,10-Anthrylen-, 1,6- oder 2,7- oder 4,9-Pyrenylen-, 3,9- oder 3,10-Perylenylen-, 4,4'-Tolanylen-, 4,4'-Stilbenylen- oder 4,4"-Bisstyrylarylenderivate.

5 Gruppe 3: Einheiten, welche die Lochinjektions- und/oder -transporteigenschaften der Polymere erhöhen:

10 Dies sind im Allgemeinen aromatische Amine oder Phosphine oder elektronenreiche Heterocyclen. Diese sind bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe der durch R¹ substituierten oder unsubstituierten Triarylamine, Benzidine, N,N,N',N'-Tetraaryl-para-phenyldiamine, Triarylphosphine, Phenothiazine, Phenoxazine, Dihydrophenazine, Thianthrene, Dibenzo-p-dioxine, Phenoxathiine, Carbazole, 15 Azulene, Thiophene, Pyrrole, Furane und weiteren O-, S- oder N-haltigen Heterocyclen mit hoch liegendem HOMO (HOMO = höchstes besetztes Molekülorbital). Diese Einheiten können in die Hauptkette oder in die Seitenkette des Polymers eingebaut werden. Je nach Struktur ist auch das Polymergrundgerüst in der Lage, ausreichend gut Löcher zu leiten, so dass nicht notwendigerweise 20 Einheiten aus Gruppe 3 anwesend sein müssen.

Gruppe 4: Einheiten, welche die Elektroneninjektions- und/oder -transporteigenschaften der Polymere erhöhen:

25 Dies sind im Allgemeinen elektronenarme Aromaten oder Heterocyclen. Diese sind bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe der durch R¹ substituierten oder unsubstituierten Pyridine, Pyrimidine, Pyridazine, Pyrazine, Triazine, Oxadiazole, Chinoline, Chinoxaline oder Phenazine, aber auch Verbindungen wie Triarylborane und weitere O-, S- oder N-haltige Heterocyclen mit niedrig liegendem LUMO (LUMO = niedrigstes unbesetztes Molekülorbital) kommen in Frage. Je nach Struktur ist 30 auch das Polymergrundgerüst selbst in der Lage, ausreichend gut Elektronen zu leiten, so dass nicht notwendigerweise Einheiten aus Gruppe 4 vorhanden sein müssen.

35 Gruppe 5: Einheiten, die Kombinationen von Einzeleinheiten der Gruppe 3 und Gruppe 4 aufweisen:

Es kann bevorzugt sein, wenn in den erfindungsgemäßen Polymeren Einheiten enthalten sind, in denen Strukturen, welche Lochtransporteigenschaften, und Strukturen, welche Elektronentransporteigenschaften aufweisen, direkt aneinander gebunden sind, also Strukturen aus den oben genannten Gruppen 3 und 4. Viele

dieser Einheiten verschieben die Emissionsfarbe ins Grüne, Gelbe oder Rote; ihre Verwendung eignet sich also für die Erzeugung anderer Emissionsfarben aus ursprünglich blau emittierenden Polymeren.

5 Gruppe 6: Einheiten, die aus dem Triplett-Zustand Licht emittieren:
Struktureinheiten aus dieser Gruppe können auch bei Raumtemperatur mit hoher
Effizienz aus dem Triplettzustand Licht emittieren und zeigen
10 Elektrophosphoreszenz statt Elektrofluoreszenz. Hierfür eignen sich zunächst
Verbindungen, welche Schweratome mit einer Ordnungszahl von mehr als 36
enthalten. Besonders geeignet sind Verbindungen, welche d- oder
15 f-Übergangsmetalle enthalten, die diese Bedingung erfüllen. Ganz besonders
bevorzugt sind Struktureinheiten, welche Elemente der Gruppe 8 bis 10 (Ru, Os, Rh,
Ir, Pd, Pt) enthalten, insbesondere Ir oder Pt. Diese Metallkomplexe können in die
Hauptkette und/oder in die Seitenkette des Polymers gebunden werden. Als
15 geeignet hat sich auch der Einbau derartiger Metallkomplexe an
Verzweigungspunkte im Polymer erwiesen, wie beispielsweise in DE
102004032527.8 beschrieben. Wenn Einheiten aus Gruppe 6 vorhanden sind, kann
es bevorzugt sein, gleichzeitig auch Einheiten aus Gruppe 7 zu verwenden. Jedoch
auch ohne derartige Einheiten aus Gruppe 7 können mit Triplett-Emittern sehr hohe
20 Effizienzen erreicht werden.

Gruppe 7: Einheiten, welche den Transfer vom Singulett- zum Triplett-Zustand
unterstützen:

Für den Einsatz von Triplett-Emittern kann es bevorzugt sein, unterstützend weitere
25 Strukturelemente einzusetzen, welche den Übergang vom Singulett- zum Triplett-
Zustand und damit die Elektrophosphoreszenzeigenschaften verbessern. Hierfür
kommen beispielsweise Carbazoleinheiten in Frage, wie in WO 04/070772 und
WO 04/113468 beschrieben, aber auch Keto-, Phosphinoxid-, Sulfoxid- oder Sulfon-
30 Einheiten, wie in der nicht offen gelegten Anmeldung DE 10349033.7 beschrieben,
oder Silaneinheiten, wie in WO 05/040302 beschrieben. Die Einheiten aus Gruppe 7
sind also bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe der Carbazole, der überbrückten
Carbazol-Dimere, der Ketone, Phosphinoide, Sulfoxide, Sulfone oder der Silane.

Bevorzugt sind Polymere, die neben Struktureinheiten gemäß Formel (1) zusätzlich
35 noch eine oder mehrere Einheiten ausgewählt aus den Gruppen 1 bis 7 enthalten.
Dabei kann es auch vorteilhaft sein, wenn gleichzeitig mehr als eine Struktureinheit
aus einer der Gruppen 1 bis 7 vorliegt.

Besonders bevorzugt sind Polymere, die neben Einheiten gemäß Formel (1) noch Einheiten aus der Gruppe 1 enthalten, ganz besonders bevorzugt mindestens 30 mol% dieser Einheiten.

5 Bevorzugt sind weiterhin Polymere, die neben Einheiten gemäß Formel (1) noch Einheiten aus der Gruppe 3 und/oder 4 enthalten, besonders bevorzugt aus Gruppe 3, ganz besonders bevorzugt mindestens 5 mol% dieser Einheiten.

10 Bevorzugt beträgt der Anteil Einheiten gemäß Formel (1) mindestens 5 mol%, besonders bevorzugt mindestens 10 mol%, ganz besonders bevorzugt mindestens 20 mol%. Diese Bevorzugung gilt vor allem, wenn es sich bei den Einheiten gemäß Formel (1) um das Polymer-Grundgerüst handelt. Bei anderen Funktionen können andere Anteile bevorzugt sein. Für andere Anwendungen, beispielsweise für organische Transistoren, kann der bevorzugte Anteil nochmals unterschiedlich sein, beispielsweise bis zu 100 mol%, wenn es sich um lochleitende Einheiten gemäß 15 Formel (1) handelt.

Die erfindungsgemäßen Polymere weisen in der Regel 10 bis 10000, bevorzugt 50 bis 5000, besonders bevorzugt 50 bis 2000 Wiederholeinheiten auf.

20 Die Löslichkeit der Polymere wird teilweise durch die Substituenten R¹ an den weiteren anwesenden Struktureinheiten gewährleistet. Wie jedoch oben bereits beschrieben, sind lange Alkyl- bzw. Alkoxy-Substituenten im Polymer nicht immer wünschenswert und führen auch nicht immer zur gewünschten Löslichkeit. Auch die Substituenten R und, falls vorhanden, R¹ an Formel (1) tragen zur 25 Löslichkeit der Polymere bei. Jedoch trägt bereits die Grundstruktur der Formel (1) selbst zu einer erheblich besseren Löslichkeit des Polymers bei, so dass das Vorhandensein von langkettigen Substituenten R¹ an den Naphthyleinheiten nicht nötig und auch nicht bevorzugt ist. Das Vorhandensein von einer oder zwei Gruppen R ist für eine gute Löslichkeit ausreichend und erhöht auch deutlich die Löslichkeit 30 des gesamten Polymers. Dabei ist es nicht nötig, dass R lange Alkylketten enthält, sondern es ist ausreichend, wenn hier entweder rein aromatische Substituenten verwendet werden oder aromatische Substituenten, die mit nur kurzen Alkylketten, beispielsweise tert-Butyl, substituiert sind oder kurzkettige Alkylsubstituenten. Auch 35 Polymere, in denen nur einer der Reste R eine Gruppe ungleich Wasserstoff darstellt, weisen eine sehr gute Löslichkeit auf.

Je nach Substitutionsmuster eignen sich Einheiten gemäß Formel (1) für verschiedene Funktionen im Polymer. So können diese Einheiten bevorzugt als Polymer-Grundgerüst bzw. in Kombination mit einem Polymer-Grundgerüst, wie

oben beschrieben, zur Steigerung der Löslichkeit oder auch als Lochleiter oder als Emitter eingesetzt werden. Das Polymer-Grundgerüst dient im Allgemeinen als „Matrix“ für die funktionellen Einheiten im Polymer, wie beispielsweise Ladungstransport- oder Emissionseinheiten. Welche Verbindungen sich insbesondere für welche Funktion eignen, ist vor allem durch die Gruppen X und Y beschrieben. Die Substituenten R und R¹ haben einen weniger ausgeprägten Einfluss auf die Funktion der Einheiten gemäß Formel (1).

So gilt für die Verwendung als Polymer-Grundgerüst bzw. in Kombination mit einem Polymergrundgerüst zur Steigerung der Löslichkeit bevorzugt:

- p ist bei jedem Auftreten gleich 0,
d. h. es handelt sich um eine rein aromatische Struktureinheit.

Für die Verwendung von Einheiten gemäß Formel (1) als lochtransportierende Einheiten gilt bevorzugt:


- p ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1, wobei mindestens ein p = 1 ist;
o ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0, 1 oder 2, wobei o ungleich 0 ist, wenn das entsprechende p = 1 ist;
X ist bei jedem Auftreten N-Ar;
d. h. es handelt sich um Triarylaminederivate des Binaphthyls.


Für die Verwendung von Einheiten gemäß Formel (1) als Emitter gilt bevorzugt:

- p ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1, wobei mindestens ein p = 1 ist;
o ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0, 1 oder 2, wobei o ungleich 0 ist, wenn das entsprechende p = 1 ist;
X ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden -CR¹=CR¹-,-C≡C- oder N-Ar, wobei mindestens ein X gleich -CR¹=CR¹- oder -C≡C- ist,
d. h. es handelt sich um Diarylvinylene- oder Diarylacetylenederivate des Binaphthyls im weitesten Sinne, die auch noch zusätzlich Triarylamineinheiten enthalten können.


Beispiele für bevorzugte Einheiten gemäß Formel (1) sind Strukturen gemäß den abgebildeten Beispielen (1) bis (21), wobei die Verknüpfung im Polymer jeweils über die 4,4'-Positionen der Binaphthyleinheiten erfolgt, wie über die gestrichelten Bindungen angedeutet. Mögliche weitere Substituenten R¹ sind für die bessere Übersichtlichkeit im Allgemeinen nicht bzw. nicht überall aufgeführt. Dabei sind die Beispiele (1) bis (9) Beispiele für Grundgerüst-Einheiten, die Beispiele (10) bis (17)

Beispiele für emittierende Einheiten und die Beispiele (18) bis (21) Beispiele für lochleitende Einheiten.







Beispiel 10




Beispiel 11




Beispiel 12




Beispiel 13




Beispiel 14




Beispiel 15




Beispiel 16



Beispiel 17



Beispiel 18



Die erfindungsgemäßen Polymere sind Homopolymere oder Copolymere.

Erfindungsgemäße Copolymere können dabei neben einer oder mehreren Strukturen gemäß Formel (1) eine oder mehrere weitere Strukturen, beispielsweise aus den oben genannten Gruppen 1 bis 7, besitzen.

Die erfindungsgemäßen Copolymere können statistische, alternierende oder blockartige Strukturen aufweisen oder auch mehrere dieser Strukturen abwechselnd besitzen. Dies kann sich auch auf die Taktizität beziehen. Wie Copolymere mit blockartigen Strukturen erhalten werden können, ist beispielsweise ausführlich in WO 05/014688 beschrieben. Durch das Verwenden verschiedener Strukturelemente können Eigenschaften wie Löslichkeit, Festphasenmorphologie, Farbe, Ladungsinjektions- und -transporteigenschaften, elektrooptische Charakteristik, etc. eingestellt werden. Ebenso können die Polymere linear oder verzweigt aufgebaut sein oder auch dendritische Strukturen enthalten.

Die genaue Struktur des Polymers und die exakte Anordnung der Wiederholeinheiten im Polymer kann entscheidend für die Funktion sein. Ohne an eine bestimmte Theorie gebunden sein zu wollen, vermuten wir, dass in vielen vollständig konjugierten Polymeren entweder die Ladungsmobilität für Löcher und/oder für Elektronen zu hoch ist, so dass sich insgesamt kein ausbalanciertes Ladungsgleichgewicht einstellen kann. Als Folge ist ein Ladungsträger unnötig in zu hohem Anteil vorhanden, was wiederum zu Temperaturerhöhung durch hohe Ströme und Nebenreaktionen im Polymer oder im Device führen könnte, wodurch die Lebensdauer der Vorrichtung sinkt. Durch einen schlecht ausbalancierten Ladungstransport ist außerdem die Effizienz niedriger, als sie es bei ausgeglichenem Loch- und Elektronentransport sein könnte. Durch Einführung der erfindungsgemäßen Einheiten gemäß Formel (1) und den gezielten Einbau der einzelnen Funktionalitäten in das Polymer kann diesem Problem abgeholfen

werden: Durch Reduzierung, jedoch nicht vollständige Unterbrechung der Konjugation und dadurch des Ladungstransports durch die Einheiten gemäß Formel (1) kann die Ladungsträgermobilität für die entsprechenden Ladungsträger gezielt eingestellt und damit die Ladungsbalance in der elektronischen Vorrichtung verbessert werden. Der kontrollierte Aufbau derartiger Strukturen kann beispielsweise durch Kupplung gemäß Suzuki erfolgen, wobei durch die selektive Reaktion von Halogenen mit Boronsäurederivaten die Anordnung der Monomere genau kontrolliert werden kann.

Ein derartiger Aufbau, in dem die emittierenden Abschnitte des Polymers zwischen zwei Einheiten gemäß Formel (1) näherungsweise limitiert sind, hat weiterhin den Vorteil, dass hier die Konjugationslänge definiert ist, was wiederum zu einer weniger breitbandigen Emission und dadurch zu größerer Farbreinheit führt.

Insbesondere für Polymere, die aus dem Triplet-Zustand Licht emittieren, scheint es bevorzugt zu sein, nicht vollständig konjugierte Polymer zu verwenden. Ohne an eine bestimmte Theorie gebunden sein zu wollen, vermuten wir, dass in konjugierten Polymeren der Energieübertrag auf den Triplet-Emitter häufig nicht vollständig ist, bzw. dass ein Rücktransfer vom Triplet-Emitter auf das Polymer stattfinden kann. Dieses Problem kann verringert werden, indem Einheiten gemäß Formel (1) verwendet werden.


Die erfindungsgemäßen Polymere werden in der Regel durch Polymerisation von einer oder mehreren Monomersorten hergestellt, von denen mindestens ein Monomer im Polymer zu Einheiten gemäß Formel (1) führt. Es haben sich hier einige Polymerisationsreaktionen besonders bewährt, die zu C-C- bzw. zu C-N-Verknüpfungen führen:

- (A) Polymerisation gemäß SUZUKI;
- (B) Polymerisation gemäß YAMAMOTO;
- (C) Polymerisation gemäß STILLE;
- (D) Polymerisation gemäß HARTWIG-BUCHWALD.

Wie die Polymerisation nach diesen Methoden durchgeführt werden kann und wie die Polymere vom Reaktionsmedium abgetrennt und gereinigt werden können, ist beispielsweise in WO 03/048225 und WO 04/022626 beschrieben. Wie besonders reine Polymere erhalten werden können, ist in der nicht offen gelegten Anmeldung EP 04023475.9 beschrieben.


Monomere, die in erfindungsgemäßen Polymeren zu Struktureinheiten gemäß Formel (1) führen, sind Binaphthyl-Derivate, die in der 2- und/oder 2'-Position geeignet substituiert sind und an der 4,4'-Position (bzw. in einer geeigneten Position an der Gruppe Y, falls vorhanden) geeignete Funktionalitäten aufweisen, die es

erlauben, diese Monomereinheit in das Polymer einzubauen. Diese Monomere sind beispielsweise auf folgende Weise zugänglich: Kommerzielles 2,2'-Dihydroxy-1,1'-binaphthal wird in das entsprechende Triflat umgewandelt und dieses in einer Grignard-Kreuzkupplungsreaktion zu den entsprechend substituierten Binaphthylen umgesetzt (Schema 1). Die Produkte können dann regioselektiv an der 4,4'-Position bromiert werden und die Bromide wiederum in die für beispielsweise die Suzuki-Polymerisation benötigten Boronsäuren umgewandelt werden.



Schema 1

Ein weiterer Zugang ist in Schema 2 gezeigt:




Schema 2

Der etwas größere Syntheseaufwand in Schema 2 wird durch die geringeren Kosten der Rohstoffe und durch die Tatsache, dass auf diesem Wege die asymmetrischen Binaphthyle zugänglich sind, gerechtfertigt.


Monomere, die im Polymer zu Einheiten gemäß Formel (1) führen, sind neu.

Weiterhin Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von bifunktionellen monomeren Verbindungen gemäß Formel (2),



dadurch gekennzeichnet, dass die beiden funktionellen Gruppen A, gleich oder verschieden bei jedem Auftreten, unter Bedingungen der C-C- bzw. C-N-Verknüpfungen durch Polykondensation copolymerisieren und ausgewählt sind aus Cl, Br, I, O-Tosylat, O-Triflat, O-SO₂R², B(OR²)₂ und Sn(R²)₃, bevorzugt aus Br, I und B(OR²)₂, wobei R² dieselbe Bedeutung hat, wie oben beschrieben, und wobei auch zwei oder mehr Reste R² miteinander ein Ringsystem bilden können; die weiteren Symbole und Indizes haben dieselbe Bedeutung wie in Formel (1) definiert.

- 10 Nochmals ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind bifunktionelle monomere Verbindungen der Formel (2), wie oben abgebildet, mit der Maßgabe, dass die folgenden Verbindungen von der Erfindung ausgenommen sind:



- 15 Die C-C-Verknüpfungen sind bevorzugt ausgewählt aus den Gruppen der SUZUKI-Kupplung, der YAMAMOTO-Kupplung und der STILLE-Kupplung; die C-N-Verknüpfung ist bevorzugt eine Kupplung gemäß HARTWIG-BUCHWALD. Besonders bevorzugt ist die SUZUKI-Kupplung.
- 20 Dabei gelten für bifunktionelle monomere Verbindungen gemäß Formel (2) dieselben Bevorzugungen wie für die Struktureinheiten gemäß Formel (1).

Die Monomere gemäß Formel (2) liegen in zwei enantiomeren Formen vor. Dabei umfasst die Erfindung sowohl die beiden enantiomerenreinen Formen, wie auch das

Racemat und auch Mischungen, in denen eines der beiden Enantiomere in angereicherter Form vorliegt.

Es kann bevorzugt sein, das erfindungsgemäße Polymer nicht als Reinsubstanz, sondern als Mischung (Blend) zusammen mit weiteren polymeren, oligomeren, dendritischen oder niedermolekularen Substanzen zu verwenden. Diese können beispielsweise die elektronischen Eigenschaften verbessern, den Transfer vom Singulett- zum Tripletzustand beeinflussen oder selber Licht emittieren. So ist beispielsweise eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung das Zumischen einer Verbindung, die bei Raumtemperatur aus dem Tripletzustand Licht emittieren kann, so dass die Mischung befähigt ist, mit hoher Effizienz aus dem Tripletzustand Licht zu emittieren. Derartige Verbindungen sind oben bereits als weitere Strukturelemente für das Polymer beschrieben. Für diese zugemischten Tripletz-Emitter gelten dieselben Bevorzugungen, wie oben bereits beschrieben. Auch elektronisch inerte Substanzen können sinnvoll sein, um beispielsweise die Morphologie des gebildeten Polymerfilms oder die Viskosität von Polymerlösungen zu beeinflussen. Solche Mischungen sind daher auch Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

Gegenstand der Erfindung sind weiterhin Lösungen und Formulierungen aus einem oder mehreren erfindungsgemäßen Polymeren oder Blends in einem oder mehreren Lösungsmitteln. Wie Polymerlösungen hergestellt werden können, ist beispielsweise in WO 02/072714, in WO 03/019694 und in der darin zitierten Literatur beschrieben.

Die erfindungsgemäßen Polymere können in PLEDs verwendet werden. Diese enthalten Kathode, Anode, Emissionsschicht und gegebenenfalls weitere Schichten, wie z. B. bevorzugt eine Lochinjektionsschicht und gegebenenfalls eine Zwischenschicht zwischen der Lochinjektions- und der Emissionsschicht. Wie PLEDs hergestellt werden können, wird als allgemeines Verfahren ausführlich in WO 04/037887 beschrieben, das entsprechend für den Einzelfall anzupassen ist. Wie oben beschrieben, eignen sich die erfindungsgemäßen Polymere ganz besonders als Elektrolumineszenzmaterialien in derart hergestellten PLEDs oder Displays.

Als Elektrolumineszenzmaterialien im Sinne der Erfindung gelten Materialien, die als aktive Schicht in einer PLED Verwendung finden können. Aktive Schicht bedeutet, dass die Schicht befähigt ist, bei Anlegen eines elektrischen Feldes Licht abzustrahlen (lichtemittierende Schicht) und/oder dass sie die Injektion und/oder den Transport der positiven und/oder negativen Ladungen verbessert

(Ladungsinjektions- oder Ladungstransportschicht). Es kann sich auch um eine Zwischenschicht zwischen einer Lochinjektionsschicht und einer Emissionsschicht handeln. Bevorzugt handelt es sich um eine emittierende Schicht.

5 Gegenstand der Erfindung ist daher auch die Verwendung eines erfindungsgemäßen Polymers oder Blends in einer PLED, insbesondere als Elektrolumineszenzmaterial.

10 Gegenstand der Erfindung ist ebenfalls eine PLED mit einer oder mehreren aktiven Schichten, wobei mindestens eine dieser aktiven Schichten ein oder mehrere erfindungsgemäße Polymere oder Blends enthält. Die aktive Schicht kann beispielsweise eine lichtemittierende Schicht und/oder eine Transportschicht und/oder eine Ladungsinjektionsschicht und/oder eine Zwischenschicht sein.

15 Die erfindungsgemäßen Polymere weisen gegenüber den in WO 03/020790 beschriebenen Poly-Spirobifluoren und Polyfluoren, beschrieben in WO 02/077060, die hiermit als nächstliegender Stand der Technik genannt werden, folgende überraschenden Vorteile auf:

20 (1) Es wurde gefunden, dass die erfindungsgemäßen Polymere, die Einheiten gemäß Formel (1) zusätzlich zu anderen Grundgerüst-Einheiten enthalten, eine deutlich bessere Löslichkeit aufweisen. Dadurch sind Polymere zugänglich, die in einer größeren Bandbreite an Lösemitteln löslich sind, wobei das bislang teilweise nötige, ökologisch bedenkliche und nicht in technischen Prozessierungsschritten verwendbare Chlorbenzol als Lösemittel vermieden werden kann. Als besonderer Vorteil hat sich dabei erwiesen, dass an den 25 Einheiten gemäß Formel (1) keine langen Alkyl- oder Alkoxyketten nötig sind, die nichts zur elektronischen Funktion des Polymers beitragen und die Konzentration der funktionellen Einheiten im Polymer herabsetzen.

30 (2) Des Weiteren hat sich überraschend gezeigt, dass wiederum im direkten Vergleich die erfindungsgemäßen Polymere in Kombination mit Triplett-Emittern eine höhere Effizienz aufweisen. Dies bezieht sich vor allem auch grüne Triplett-Emitter. Weiterhin erhält man Triplett-Emission mit größerer Farbreinheit, da bei den erfindungsgemäßen Polymeren nur die Emission des Triplett-Emitters, nicht jedoch die Restemission des Polymergrundgerüsts beobachtet wird, was bei 35 Polymeren gemäß dem Stand der Technik teilweise noch der Fall ist.

(3) Die Zugänglichkeit und die Erzielbarkeit von Farben ist bei den erfindungsgemäßen Polymeren gleichwertig oder besser im Vergleich zum Stand der Technik. Insbesondere bei blau emittierenden Polymeren wird ein verbesserter Farbort und eine gesättigtere blaue Emission beobachtet. Auch die

Emissionsbanden sind schärfer, was möglicherweise in der reduzierten Konjugation des Polymers begründet liegt

(4) Da das neue Polymergrundgerüst gemäß Formel (1) selber zu tiefblauer Emission führt, ist es leicht möglich, bestimmte emittierende Einheiten einzuführen, die im Polymer zu blauer Emission führen. Dadurch ist es möglich, Ladungstransport- und Emissionseigenschaften im Polymer zu trennen. Wir glauben, dass dies nötig ist, um stabile Polymere zu erhalten. Bislang war dies jedoch nur schwierig möglich, da das Polymergrundgerüst selber immer gleichzeitig auch emittiert hat.

10

Im vorliegenden Anmeldetext und auch in den im Weiteren folgenden Beispielen wird auf die Verwendung der erfindungsgemäßen Polymere oder Blends in Bezug auf PLEDs und die entsprechenden Displays abgezielt. Trotz dieser Beschränkung der Beschreibung ist es für den Fachmann ohne weiteres erfinderisches Zutun möglich, die erfindungsgemäßen Polymere auch für weitere Verwendungen in anderen elektronischen Devices (Vorrichtungen) zu benutzen, z. B. für organische integrierte Schaltungen (O-ICs), organische Feld-Effekt-Transistoren (O-FETs), organische Dünnpfilmtransistoren (O-TFTs), organische Solarzellen (O-SCs), organische Feld-Quench-Devices (O-FQDs), organische lichtemittierende Transistoren (O-LETs) oder auch organische Laserdioden (O-Laser), um nur einige Anwendungen zu nennen.

Die Verwendung der erfindungsgemäßen Polymere in den entsprechenden Vorrichtungen ebenso wie diese Vorrichtungen selbst sind ebenfalls ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung.


25

Beispiele:

Beispiel 1: Synthese von Monomeren, die in Polymeren zu Einheiten gemäß Formel (1) führen

30


1.1 Herstellung von 2,2-substituierten 4,4'-verknüpfbaren 1,1'-Binaphthalinen 1.1.1 Herstellung von 2-(Pentamethylphenyl)-naphthalin



44.3 g (195 mmol) Brompentamethylbenzol, 45.2 g (263 mmol) Naphthalin-2-boronsäure und 120 g (522 mmol) Kaliumphosphat werden in 120 mL Toluol, 120 mL Dioxan und 240 mL Wasser suspendiert und 30 min mit N_2 gesättigt. Anschließend werden 2.96 g (9.71 mmol) o-Tolylphosphin und nach 5 min. Röhren 5 365 mg (1.62 mmol) $Pd(OAc)_2$ zugegeben. Die Reaktionsmischung wird 1 h unter Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen auf RT wird mit Ethylacetat erweitert, die organische Phase abgetrennt, mit Wasser gewaschen, über Na_2SO_4 getrocknet und einrotiert. Zur weiteren Reinigung wird der Rückstand aus EtOH umkristallisiert. Die Ausbeute beträgt 40 g (75%).

10


1.1.2 Herstellung von 1-Brom-2-(pentamethylphenyl)-naphthalin



46.1 g (168 mmol) 2-(Pentamethylphenyl)naphthalin werden in 350 mL $CHCl_3$ gelöst und auf 5 °C abgekühlt. Eine Lösung von 8.6 mL (168 mmol) Brom in 40 mL $CHCl_3$ wird innerhalb 1 h bei dieser Temperatur zugetropft. Nach 1 h werden 50 mL 15 gesättigte Na_2SO_3 -Lsg. zugetropft, die org. Phase abgetrennt, zweimal mit Wasser gewaschen, über Na_2SO_4 getrocknet und das Lösungsmittel i. V. entfernt. Nach Umkristallisation aus EtOH/Toluol erhält man das Bromid in Form farbloser Kristalle (52.2 g, 88%).

20

1.1.3 Herstellung von 2-Pentamethylphenyl-1-(1-naphthyl)-naphthalin




10.2 g (59 mmol) 1-Naphthylboronsäure, 10.4 g (29.4 mmol) 1-Brom-2-(pentamethylphenyl)naphthalin und 29.9 g (130 mmol) Kaliumphosphat werden in 25 35 mL Toluol, 35 mL Dioxan und 70 mL Wasser suspendiert und 30 min mit N_2 gesättigt. Anschließend werden 550 mg (1.8 mmol) o-Tolylphosphin und nach 5 min.

Röhren 67 mg (0.3 mmol) $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ zugegeben. Die Reaktionsmischung wird 2 h unter Rückfluss erhitzt. Nach dem Abkühlen auf RT wird mit Ethylacetat erweitert, die org. Phase abgetrennt, dreimal mit Wasser gewaschen, über Na_2SO_4 getrocknet und i. V. vom Lösungsmittel befreit. Das verbliebene Öl wird aus i-PrOH kristallisiert.


5 10 g (82%) Ausbeute in Form eines farblosen Pulvers.

1.1.4 Herstellung von 4,4'-Dibrom-2-pentamethylphenyl-1-(1-naphthyl)-naphthalin (M1)



10 9 g (22 mmol) 2-Pentamethylphenyl-1-(1-naphthyl)-naphthalin werden in 100 mL CHCl_3 gelöst und auf 5 °C abgekühlt. Eine Lösung von 2.2 mL (44 mmol) Brom in 10 mL CHCl_3 wird innerhalb 1 h bei dieser Temperatur zugetropft. Nach 1 h werden 20 mL gesättigte Na_2SO_3 -Lsg. zugetropft, die org. Phase abgetrennt, zweimal mit Wasser gewaschen, über Na_2SO_4 getrocknet und das Lösungsmittel i. V. entfernt.
15 Nach dreifacher Umkristallisation aus EtOH/Toluol erhält man das Bromid in Form farbloser Kristalle mit einer HPLC-Reinheit von >99.8% (8.3 g, 66%).


1.1.5 Herstellung von 4,4'-(2-[1,3,2]dioxaborolanyl)2-pentamethylphenyl-1-(1-naphthyl)-naphthalin (M2)



20 5.8 g Magnesium (235 mmol) werden in einer getrockneten Apparatur vorgelegt und aus 67.7 g (112 mmol) Dibromid (aus Beispiel 1.1.4) in 340 mL THF unter Rückfluss das Grignardreagenz hergestellt. Nach 3 h wird die Lösung abgekühlt und zur


Lösung von 38 mL (336 mmol) Borsäuretrimethylester in 250 mL THF bei -75 °C getropft. Die Reaktionsmischung wird über einen Zeitraum von 6 h auf RT gebracht, 100 mL Ethylacetat, 30 mL Eisessig und 60 mL H₂O zugegeben, die org. Phase abgetrennt, zweimal mit Wasser gewaschen und über Na₂SO₄ getrocknet. Der nach 5 dem Entfernen des Lösungsmittels verbleibende Feststoff wird in 200 mL Toluol suspendiert, 12.5 mL wasserfreies Ethylenglycol zugegeben und die Suspension am Wasserabscheider für 4 h zum starken Sieden erhitzt. Nach erneutem Entfernen des Lösungsmittels wird der verbliebene Feststoff viermal aus Acetonitril umkristallisiert. Man erhält den Diester als farblose Kristalle mit einer Reinheit von 10 >99.9%, die Ausbeute beträgt 36 g (58%).

1.1.6 Herstellung von 4,4'-Dibrom-2,2'-dimethyl-1,1'-binaphthyl (M3)




59.2 g (200 mmol) 2,2'-Dimethylbinaphthyl (hergestellt analog N. Maigrot, J. P. 15 Mazaleyrat, *Synthesis* 1958, 317) werden in 1000 mL CHCl₃ gelöst und auf 5 °C abgekühlt. Eine Lösung von 20 mL (400 mmol) Brom in 90 mL CHCl₃ wird innerhalb 1 h bei dieser Temperatur zugetropft. Nach 1 h werden 180 mL gesättigte Na₂SO₃-Lsg. zugetropft, die org. Phase abgetrennt, zweimal mit Wasser gewaschen, über Na₂SO₄ getrocknet und das Lösungsmittel i. V. entfernt. Nach mehrfacher 20 Umkristallisation aus i-PrOH erhält man das Bromid in Form farbloser Kristalle mit einer HPLC-Reinheit von >99.7% (50.9 g, 56%).

1.1.7 Herstellung von 4,4'-(2-[1,3,2]dioxaborolanyl)-2,2'-dimethyl-1,1'-binaphthyl (M4)



5 5.8 g Magnesium (235 mmol) werden in einer getrockneten Apparatur vorgelegt und aus 50.8 g (112 mmol) Dibromid (aus Beispiel 1.1.6) in 340 mL THF unter Rückfluss das Grignardreagenz hergestellt. Nach 3 h wird die Lösung abgekühlt und zur Lösung von 38 mL (336 mmol) Borsäuretrimethylester in 250 mL THF bei -75 °C getropft. Die Reaktionsmischung wird über einen Zeitraum von 6 h auf RT gebracht, 10 100 mL Ethylacetat, 30 mL Eisessig und 60 mL H₂O zugegeben, die org. Phase abgetrennt, zweimal mit Wasser gewaschen und über Na₂SO₄ getrocknet. Der nach dem Entfernen des Lösungsmittels verbleibende Feststoff wird in 200 mL Toluol suspendiert, 12.5 mL wasserfreies Ethylenglycol zugegeben und die Suspension am Wasserabscheider für 4 h zum starken Sieden erhitzt. Nach erneutem Entfernen des Lösungsmittels wird der verbliebene Feststoff viermal aus Acetonitril umkristallisiert. Man erhält den Diester als farblose Kristalle mit einer Reinheit von >99.8%, die Ausbeute beträgt 67.5 g (62%).


1.1.8 Herstellung von 2,2'-Diocetyl-1,1'-binaphthyl



20 Das Grignardreagenz, hergestellt aus 70 g (364 mmol) Octylbromid und 8.85 g (364 mmol) Magnesium in 350 mL THF wird bei RT zu 50 g (91 mmol) 2,2'-Bis(trifluoromethansulfonyl)-1,1'-binaphthyl getropft, 4.88 g (9.1 mmol) NiCl₂dppp zugegeben und das Gemisch 24 h unter Rückfluss erhitzt. Dann werden 20 mL


Essigsäure unter Eiskühlung zugetropft, der Ansatz extraktiv mit Heptan und Wasser aufgearbeitet und die organische Phase über Na_2SO_4 getrocknet. Nach Säulenfiltration an Kieselgel mit Heptan wird der nach Entfernen des Lösungsmittels verbliebene ölige Rückstand mittels Kurzwegdestillation gereinigt. Man erhält 38.3 g (88%) eines gelblichen, hochviskosen Öles.

1.1.9 Herstellung von 4,4'-Dibrom-2,2'-dioctyl-1,1'-binaphthyl (M5)



38 g (79 mmol) 2,2'-Diocetyl-1,1'-binaphthyl werden in 400 mL CHCl_3 gelöst und auf 5 °C abgekühlt. Eine Lösung von 8 mL (160 mmol) Brom in 35 mL CHCl_3 wird innerhalb 1 h bei dieser Temperatur zugetropft. Nach 1 h werden 75 mL gesättigte Na_2SO_3 -Lsg. zugetropft, die org. Phase abgetrennt, zweimal mit Wasser gewaschen, über Na_2SO_4 getrocknet und das Lösungsmittel i. V. entfernt. Der verbliebene Rückstand wird mittels präparativer HPLC gereinigt. Das Dibromid erhält man danach in Form eines farblosen, zähen Öles mit einer Reinheit von >99.8% und einer Ausbeute von 38 g (76%).

1.1.10 Herstellung von 4,4'-(2-[1,3,2]dioxaborolanyl)-2,2'-dioctyl-1,1'-binaphthyl (M6)




2.9 g Magnesium (118 mmol) werden in einer getrockneten Apparatur vorgelegt und aus 35.7 g (56 mmol) Dibromid (aus Beispiel 1.1.9) in 170 mL THF unter Rückfluss das Grignardreagenz hergestellt. Nach 3 h wird die Lösung abgekühlt und zur Lösung von 19 mL (168 mmol) Borsäuretrimethylester in 125 mL THF bei -75 °C

getropft. Die Reaktionsmischung wird über einen Zeitraum von 6 h auf RT gebracht, 50 mL Ethylacetat, 15 mL Eisessig und 30 mL H₂O zugegeben, die org. Phase abgetrennt, zweimal mit Wasser gewaschen und über Na₂SO₄ getrocknet. Der nach dem Entfernen des Lösungsmittels verbleibende Feststoff wird in 100 mL Toluol suspendiert, 6.5 mL wasserfreies Ethylen glycol zugegeben und die Lösung am Wasserabscheider für 4 h zum starken Sieden erhitzt. Nach erneutem Entfernen des Lösungsmittels wird der verbliebene Feststoff einmal aus Acetonitril ausgekocht und dreimal aus Pentan umkristalliert. Man erhält den Diester als farblose Kristalle mit einer Reinheit von >99.6%, die Ausbeute beträgt 25.6 g (74%).


10

Beispiel 2: Synthese weiterer Monomere


Die Synthese der Monomere M7 bis M10 ist in WO 03/020790 und der darin zitierten Literatur beschrieben.




Monomer M7



Monomer M8



Monomer M9



Monomer M10

15

Beispiel 3: Synthese der Polymere

Die Polymere wurden durch SUZUKI-Kupplung gemäß WO 03/048225 synthetisiert.

Die Zusammensetzung der synthetisierten Polymere P1 bis P5 ist in Tabelle 1

zusammengefasst. Außerdem wurden die Vergleichspolymere V1 und V2

synthetisiert, die statt des Monomers M1-6, das im Polymer zu Einheiten gemäß

Formel (1) führt, das Monomer **M8** oder/und **M7** enthalten. Die Zusammensetzung dieser Vergleichspolymere ist ebenfalls in Tabelle 1 aufgeführt.

Beispiel 4: Herstellung der PLEDs

5 Die Polymere wurden für einen Einsatz in PLEDs untersucht. Die PLEDs waren jeweils Zweischichtsysteme, d. h. Substrat//ITO//PEDOT//Polymer//Kathode. PEDOT ist ein Polythiophen-Derivat (Baytron P, von H. C. Starck, Goslar). Als Kathode wurde in allen Fällen Ba/Ag (Aldrich) verwendet. Wie PLEDs dargestellt werden können, ist in WO 04/037887 und der darin zitierten Literatur ausführlich
10 beschrieben.

Beispiel 5 bis 11: Device-Beispiele

Die Ergebnisse, die bei Verwendung der Polymere **P1** bis **P5** in PLEDs erhalten wurden, sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Ebenso aufgeführt sind die
15 Elektrolumineszenz-Ergebnisse, die unter Verwendung der Vergleichspolymere **V1** bis **V2** erhalten wurden.

Wie man aus den Ergebnissen erkennen kann, ist die Emissionsfarbe der erfindungsgemäßen Polymere tiefer Blau verschoben, und die Lebensdauern sind,
20 insbesondere bezogen auf die Emissionsfarbe, deutlich verbessert. Dies zeigt, dass die erfindungsgemäßen Polymere besser für den Einsatz in Displays geeignet sind als Polymere gemäß dem Stand der Technik.


31

Beispiel	Polymer	Monomer für Einheiten gemäß Formel(1)	Weitere Monomere	Max. Eff. / cd/A	U @ 100 cd/m ² / V	CIE x/y ^a	Lebensdauer ^b / h
5	P1	10% M3	50% M7, 30% M8, 10% M10	2,70	4,6	0,15/0,15	100
6	P2	10% M3	50% M7, 20% M8, 10% M10, 10 % M9	4,50	4,0	0,16/0,27	610
7	P3	50% M6	30% M8, 10% M10, 10% M9	2,64	5,1	0,15/0,18	400
8	P4	50% M2, 40% M5	10% M10	1,91	5,5	0,14/0,12	78
9	P5	50% M2, 30% M5	10% M10, 10% M9	2,32	4,8	0,14/0,16	354
10	V1 (Vergleich)	---	50% M7, 40% M8, 10% M10	2,86	4,4	0,16/0,18	80
11	V2 (Vergleich)	---	50% M7, 30% M8, 10% M10, 10 % M9	4,66	3,9	0,17/0,30	530

Tabelle 1: Device-Ergebnisse mit erfindungsgemäßen Polymeren und Vergleichspolymeren^a CIE-Koordinaten: Farbkoordinaten der Commission Internationale de l'Éclairage 1931.^b Lebensdauer: Zeit bis zum Abfall der Helligkeit auf 50 % der Anfangshelligkeit 400 cd/m².

Ansprüche:

1. Polymere, enthaltend mindestens 1 mol% einer ersten Wiederholeinheit gemäß Formel (1),



5 Formel (1)

wobei die verwendeten Symbole und Indizes folgende Bedeutung besitzen:

R ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, eine geradkettige Alkylkette mit 1 bis 40 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkylkette mit 3 bis 40 C-Atomen, die jeweils durch R¹ substituiert sein kann und in der auch ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome durch N-R¹, O, S, O-CO-O, CO-O, -CR¹=CR¹- oder -C≡C- ersetzt sein können, mit der Maßgabe, dass die Heteroatome nicht direkt an die Naphthyl-

10 Einheit gebunden sind, und in der auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I oder CN ersetzt sein können, oder ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 40 aromatischen Ringatomen, welches auch durch einen oder mehrere Reste R¹ substituiert sein kann; dabei können die beiden Reste R miteinander auch ein weiteres Ringsystem bilden; mit der Maßgabe, dass mindestens einer der beiden Reste R ungleich H ist;

15 X ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden -CR¹=CR¹-, -C≡C- oder N-Ar;

Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden ein bivalentes aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 40 aromatischen Ringatomen, welches durch einen oder mehrere Reste R¹ substituiert oder unsubstituiert sein kann;

20 R¹ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, F, Cl, Br, I, CN, N(R²)₂, Si(R²)₃, B(R²)₂, eine geradkettige Alkyl- oder Alkoxykette mit 1 bis 40 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkyl- oder Alkoxykette mit 3 bis 40 C-Atomen, in der jeweils auch ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome durch N-R², O, S, O-CO-O, CO-O, -CR¹=CR¹- oder -C≡C- ersetzt sein können und in der auch ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I

oder CN ersetzt sein können, oder eine Aryl-, Aryloxy- oder Heteroarylgruppe mit 5 bis 40 aromatischen Ringatomen, welche auch durch einen oder mehrere nicht-aromatische Reste R¹ substituiert sein kann; dabei können auch zwei oder mehrere der Reste R¹ miteinander ein

5 Ringsystem bilden;

R² ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H oder ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 20 C-Atomen;

Ar ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden ein monovalentes aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 40

10 aromatischen Ringatomen, welches mit R¹ substituiert oder unsubstituiert sein kann;

n ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1;

m ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0, 1, 2, 3 oder 4;

o ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0, 1 oder 2;

15 p ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1;

die gestrichelte Bindung bedeutet dabei die Verknüpfung im Polymer; und außerdem enthaltend mindestens 1 mol% einer zweiten Wiederholeinheit, die entweder gleich einer Wiederholeinheit gemäß Formel (1) ist oder verschieden ist.

- 20
2. Polymere gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um konjugierte oder teilkonjugierte Polymere handelt.
 3. Polymere gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass für Einheiten gemäß Formel (1) gilt:
 - R ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, eine geradkettige Alkylkette mit 1 bis 10 C-Atomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkylkette mit 3 bis 10 C-Atomen, in der auch ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome durch -CH=CH- oder -C≡C- ersetzt sein können und in der auch ein oder mehrere H-Atome durch F oder CN ersetzt sein können, oder ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen, welches auch durch einen oder mehrere nicht-aromatische Reste R¹ substituiert sein kann; dabei können die beiden Reste R zusammen auch ein weiteres Ringsystem bilden; mit der Maßgabe, dass mindestens ein Rest R ungleich H ist;
 - Y ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine bivalente Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen, welche durch einen oder mehrere Reste R¹ substituiert sein kann;

Ar ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden eine monovalente Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen, welche mit R¹ substituiert oder unsubstituiert sein kann;

R¹ ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden H, F, N(R²)₂, eine geradkettige Alkylkette mit 1 bis 10 C-Atomen oder eine verzweigte Alkylkette mit 3 bis 10 C-Atomen, in der jeweils auch ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome durch -CR¹=CR¹- oder -C≡C- ersetzt sein können und in der auch ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können, oder eine Aryl- oder Heteroarylgruppe mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen, welche auch durch einen oder mehrere nicht-aromatische Reste R¹ substituiert sein kann; dabei können auch zwei oder mehrere der Reste R¹ miteinander ein Ringsystem bilden;

n ist bei jedem Auftreten gleich 0;

m ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0, 1 oder 2;

o ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1;

die weiteren Symbole und Indizes sind wie unter Anspruch 1 definiert.

4. Polymere gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Reste R gleich sind.
5. Polymere gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass einer der beiden Reste R gleich H und der andere ein aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 15 aromatischen Ringatomen ist.
6. Polymere gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer weitere Strukturelemente enthält, ausgewählt aus der Gruppe der Fluoren-Derivate, der Spirobifluoren-Derivate, der Dihydrophenanthren-Derivate, der cis- oder trans-Indenofluoren-Derivate, der 1,4-Phenlen-Derivate, der 4,4'-Biphenylen-Derivate, der 4,4"-Terphenylen-Derivate, der 2,7- oder 3,6-Phenanthren-Derivate, der Dihydropyren- oder Tetrahydropyren-Derivate, die durch R¹ substituiert oder unsubstituiert sein können.
7. Polymere gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymere weitere Strukturelemente enthält, ausgewählt aus der Gruppe der durch R¹ substituierten oder unsubstituierten

kondensierten aromatischen Strukturen mit 6 bis 40 C-Atomen oder Tolan-, Stilben- oder Bisstyrylarylenderivaten.

8. Polymere gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer weitere Strukturelemente enthält, ausgewählt aus der Gruppe der durch R¹ substituierten oder unsubstituierten Triarylamine, Benzidine, N,N,N',N'-Tetraaryl-para-phenylen diamine, Triarylphosphine, Phenothiazine, Phenoxyazine, Dihydrophenazine, Thianthrene, Dibenzo-p-dioxine, Phenoxythiine, Carbazole, Azulene, Thiophene, Pyrrole, Furane und weiterer O-, S- oder N-haltigen Heterocyclen mit hoch liegendem HOMO.
9. Polymere gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer weitere Strukturelemente enthält, ausgewählt aus der Gruppe der durch R¹ substituierten oder unsubstituierten Pyridine, Pyrimidine, Pyridazine, Pyrazine, Triazine, Oxadiazole, Chinoline, Chinoxaline oder Phenazine, der Triarylborane und weiterer O-, S- oder N-haltiger Heterocyclen mit niedrig liegendem LUMO.
10. Polymere gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer Strukturelemente gemäß Anspruch 10 und gemäß Anspruch 11 enthält, die direkt aneinander gebunden sind.
11. Polymere gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass weitere Strukturelemente anwesend sind, die bei Raumtemperatur mit hoher Effizienz aus dem Triplettzustand Licht emittieren und Elektrophoreszenz statt Elektrofluoreszenz zeigen und die mindestens ein Schweratom mit einer Ordnungszahl von mehr als 36 enthalten.
12. Polymere gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu dem Triplett-Emitter Strukturelemente anwesend sind, ausgewählt aus der Gruppe der Carbazole, der überbrückten Carbazol-Dimere, der Ketone, Phosphinoxide, Sulfoxide, Sulfone oder der Silane.
13. Polymere gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil Einheiten gemäß Formel (1) mindestens 5 mol% beträgt.

14. Polymer gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Einheit gemäß Formel (1) als Polymer-Grundgerüst bzw. in Kombination mit einem Polymer-Grundgerüst eingesetzt wird und dass gilt:

- 5 p ist bei jedem Auftreten gleich 0.

15. Polymer gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Einheit gemäß Formel (1) als lochtransportierende Einheit eingesetzt wird und dass gilt:

- 10 p ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1, wobei mindestens ein $p = 1$ ist;
 o ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0, 1 oder 2, wobei o ungleich 0 ist, wenn das entsprechende $p = 1$ ist;
 X ist bei jedem Auftreten N-Ar.


15

16. Polymer gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Einheit gemäß Formel (1) als Emitter eingesetzt wird und dass gilt:

- 20 p ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0 oder 1, wobei mindestens ein $p = 1$ ist;
 o ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden 0, 1 oder 2, wobei o ungleich 0 ist, wenn das entsprechende $p = 1$ ist;
 X ist bei jedem Auftreten gleich oder verschieden $-CR^1=CR^1-$, $-C\equiv C-$ oder N-Ar, wobei mindestens ein X gleich $-CR^1=CR^1-$ oder $-C\equiv C-$ ist.

25

17. Verwendung von bifunktionellen monomeren Verbindungen gemäß Formel (2),



Formel (2)


dadurch gekennzeichnet, dass die beiden funktionellen Gruppen A, gleich oder verschieden bei jedem Auftreten, unter Bedingungen der C-C- bzw. C-N-Verknüpfungen copolymerisieren und ausgewählt sind aus Cl, Br, I, O-Tosylat,

30

O-Triflat, O-SO₂R², B(OR²)₂ und Sn(R²)₃, wobei R² dieselbe Bedeutung hat, wie in Anspruch 1 beschrieben, und wobei auch zwei oder mehr Reste R² miteinander ein Ringsystem bilden können; die weiteren Symbole und Indizes haben dieselbe Bedeutung wie in Anspruch 1 beschrieben zur Herstellung von Polymeren.

5

18. Bifunktionelle monomere Verbindungen gemäß Formel (2) gemäß Anspruch 17, mit der Maßgabe, dass die folgenden Verbindungen von der Erfindung ausgenommen sind:



10

19. Mischungen (Blends) aus einem oder mehreren Polymeren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16 mit weiteren polymeren, oligomeren, dendritischen oder niedermolekularen Substanzen.

15

20. Mischungen gemäß Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verbindung zugemischt wird, die bei Raumtemperatur aus dem Triplett-Zustand Licht emittieren kann.

20

21. Lösungen und Formulierungen aus einem oder mehreren Polymeren oder Blends gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16 und/oder 19 bis 20 in einem oder mehreren Lösungsmitteln.

25

22. Verwendung eines Polymers oder Blends oder einer Lösung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16 und/oder 19 bis 21 in einer organischen elektronischen Vorrichtung.

30

23. Organische elektronische Vorrichtung mit einer oder mehreren aktiven Schichten, wobei mindestens eine dieser aktiven Schichten ein oder mehrere Polymere oder Blend gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16 und/oder 19 bis 20 enthält.

24. Organische elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 23, ausgewählt aus der Gruppe der polymeren Leuchtdioden (PLEDs), organischen integrierten Schaltungen (O-ICs), organischen Feld-Effekt-Transistoren (O-FETs), organischen Dünnfilmtransistoren (O-TFTs), organischen Solarzellen (O-SCs), organischen Feld-Quench-Vorrichtungen (O-FQDs), organischen lichtemittierenden Transistoren (O-LETs) oder organischen Laserdioden (O-Laser).

5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2005/013610

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER			
C09K11/06 C08G61/10 C07C15/00 H01L51/30			
<p>According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC</p>			
B. FIELDS SEARCHED <p>Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)</p> <p>C09K C08G C07C H01L</p>			
<p>Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched</p>			
<p>Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)</p> <p>EPO-Internal, CHEM ABS Data, PAJ, COMPENDEX, WPI Data</p>			
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
X	JP 2004 335415 A (MITSUBISHI CHEMICALS CORP) 25 November 2004 (2004-11-25) paragraph [0197]	18	
A	ZHENG L ET AL: "A BINAPHTHYL-BASED CONJUGATED POLYMER FOR LIGHT-EMITTING DIODES" CHEMISTRY OF MATERIALS, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, US, vol. 12, no. 1, January 2000 (2000-01), pages 13-15, XP000919559 ISSN: 0897-4756 cited in the application page 14	1-24	
	-/--		
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C.		<input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.	
<p>* Special categories of cited documents :</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>			
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report	
7 April 2006		19/05/2006	
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Pollio, M	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2005/013610

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JEN ALEX K-Y ET AL: "Efficient light-emitting diodes based on a binaphthalene-containing polymer" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, NEW YORK, US, vol. 75, no. 24, 13 December 1999 (1999-12-13), pages 3745-3747, XP012024232 ISSN: 0003-6951 column 1 -----	1-24
A	HU Q-S ET AL: "CONJUGATED POLYMERS WITH MAIN CHAIN CHIRALITY. 2. SYNTHESIS OF OPTICALLY ACTIVE POLYARYLENES" MACROMOLECULES, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, EASTON, US, vol. 29, no. 15, 15 July 1996 (1996-07-15), pages 5075-5082, XP000596740 ISSN: 0024-9297 cited in the application abstract page 5076, column 7 - page 5077 -----	1-24
A	ZHAN XIAOWEI ET AL: "New series of blue-emitting and electron-transporting copolymers based on cyanostilbene" CHEM. MATER.; CHEMISTRY OF MATERIALS MAY 20 2003, vol. 15, no. 10, 20 May 2003 (2003-05-20), pages 1963-1969, XP001206289 abstract page 1965 -----	1-24
A	JP 2004 014187 A (MITSUBISHI CHEMICALS CORP) 15 January 2004 (2004-01-15) page 15 -----	18
A	DATABASE CA [Online] CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; LECUYER, A. PAGE ET AL: "Graphite inserted with bromine. Solid bromination reagent in organic chemistry" XP002328076 retrieved from STN Database accession no. 1973:515342 abstract & BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE, (5) (PT. 2), 1690-2 CODEN: BSCFAS; ISSN: 0037-8968, 1973, -----	18
	-/--	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2005/013610

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>DATABASE CA [Online] CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; KIM, JI IN ET AL: "Enantioselective catalysis of the triplex Diels-Alder reaction: a study of scope and mechanism" XP002328077 retrieved from STN Database accession no. 1993:6465 abstract & JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY , 114(24), 9309-17 CODEN: JACSAT; ISSN: 0002-7863, 1992,</p> <p>-----</p>	18

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2005/013610

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 2004335415	A 25-11-2004	NONE	
JP 2004014187	A 15-01-2004	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/013610

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
C09K11/06 C08G61/10 C07C15/00 H01L51/30

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
C09K C08G C07C H01L

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, CHEM ABS Data, PAJ, COMPENDEX, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	JP 2004 335415 A (MITSUBISHI CHEMICALS CORP) 25. November 2004 (2004-11-25) Absatz [0197] -----	18
A	ZHENG L ET AL: "A BINAPHTHYL-BASED CONJUGATED POLYMER FOR LIGHT-EMITTING DIODES" CHEMISTRY OF MATERIALS, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON, US, Bd. 12, Nr. 1, Januar 2000 (2000-01), Seiten 13-15, XP000919559 ISSN: 0897-4756 in der Anmeldung erwähnt Seite 14 ----- -/--	1-24

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
7. April 2006	19/05/2006
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Pollio, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/013610

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	JEN ALEX K-Y ET AL: "Efficient light-emitting diodes based on a binaphthalene-containing polymer" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, NEW YORK, US, Bd. 75, Nr. 24, 13. Dezember 1999 (1999-12-13), Seiten 3745-3747, XP012024232 ISSN: 0003-6951 Spalte 1	1-24
A	HU Q-S ET AL: "CONJUGATED POLYMERS WITH MAIN CHAIN CHIRALITY. 2. SYNTHESIS OF OPTICALLY ACTIVE POLYARYLENEs" MACROMOLECULES, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. EASTON, US, Bd. 29, Nr. 15, 15. Juli 1996 (1996-07-15), Seiten 5075-5082, XP000596740 ISSN: 0024-9297 in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung Seite 5076, Spalte 7 - Seite 5077	1-24
A	ZHAN XIAOWEI ET AL: "New series of blue-emitting and electron-transporting copolymers based on cyanostilbene" CHEM. MATER.; CHEMISTRY OF MATERIALS MAY 20 2003, Bd. 15, Nr. 10, 20. Mai 2003 (2003-05-20), Seiten 1963-1969, XP001206289 Zusammenfassung Seite 1965	1-24
A	JP 2004 014187 A (MITSUBISHI CHEMICALS CORP) 15. Januar 2004 (2004-01-15) Seite 15	18
A	DATABASE CA [Online] CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; LECUYER, A. PAGE ET AL: "Graphite inserted with bromine. Solid bromination reagent in organic chemistry" XP002328076 gefunden im STN Database accession no. 1973:515342 Zusammenfassung & BULLETIN DE LA SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE , (5) (PT. 2), 1690-2 CODEN: BSCFAS; ISSN: 0037-8968, 1973,	18
	-/-	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/013610

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DATABASE CA [Online] CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; KIM, JI IN ET AL: "Enantioselective catalysis of the triplex Diels-Alder reaction: a study of scope and mechanism" XP002328077 gefunden im STN Database accession no. 1993:6465 Zusammenfassung & JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY , 114(24), 9309-17 CODEN: JACSAT; ISSN: 0002-7863, 1992, -----	18

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/013610

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 2004335415 A	25-11-2004	KEINE	
JP 2004014187 A	15-01-2004	KEINE	

专利名称(译)	电致发光聚合物及其用途		
公开(公告)号	EP1831326A1	公开(公告)日	2007-09-12
申请号	EP2005850295	申请日	2005-12-16
申请(专利权)人(译)	MERCK PATENT GMBH		
当前申请(专利权)人(译)	MERCK PATENT GMBH		
[标]发明人	BÜSING ARNE STÖSSEL PHILLIP		
发明人	BÜSING, ARNE STÖSSEL, PHILLIP		
IPC分类号	C09K11/06 C08G61/10 C07C15/00 H01L51/30		
CPC分类号	C07C15/24 C07C17/12 C07C22/08 C07C43/225 C08G61/02 C08G61/10 C09K11/06 C09K2211/1416 C09K2211/1433 C09K2211/1466 C09K2211/1475 C09K2211/1483 H05B33/14		
优先权	2004030093 2004-12-18 EP		
其他公开文献	EP1831326B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及包含新的式(1)结构单元的聚合物。所述材料在聚合物有机发光二极管中的应用具有改善的溶解性和改进的效率。