



(19)대한민국특허청(KR)  
(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。 Int. Cl. H05B 33/20 (2006.01)	(45) 공고일자 (11) 등록번호 (24) 등록일자	2007년06월22일 10-0731728 2007년06월18일
---	-------------------------------------	--

(21) 출원번호 (22) 출원일자 심사청구일자	10-2004-0068155 2004년08월27일 2004년08월27일	(65) 공개번호 (43) 공개일자	10-2006-0019451 2006년03월03일
----------------------------------	---	------------------------	--------------------------------

(73) 특허권자            삼성에스디아이 주식회사  
                              경기 수원시 영통구 신동 575

(72) 발명자                진병두  
                              경기도 성남시 분당구 구미동 까치마을1단지롯데아파트 111동 402호

                              김무현  
                              경기도 수원시 팔달구 영통동 신나무실 풍림아파트 601동 1501호

                              이성택  
                              경기도 수원시 팔달구 영통동 황골마을 풍림아파트 233동 1002호

                              송명원  
                              경기도 수원시 권선구 고등동 46번지 6호 27통 1반

(74) 대리인                박상수

(56) 선행기술조사문헌 1020020065915 KR1020040048546 A JP2002343565 A	1020040054474 JP2003077658 A JP2002222694 A
---	---

심사관 : 김창균

전체 청구항 수 : 총 19 항

(54) 레이저 전사용 도너 기관 및 이를 이용한 유기 전계 발광소자의 제조 방법

(57) 요약

본 발명은 레이저 전사용 도너 기관 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자의 제조 방법에 관한 것으로서, 레이저 열전사용 전사층으로 500 내지 70,000의 분자량을 갖는 유기 물질로 형성함으로써 균일한 유기막 패턴을 갖는 유기 전계 발광 소자의 제조 방법을 제공한다. 또한, 대면적의 화소 영역을 확보할 수 있으며 유기 전계 발광 소자의 생산성을 향상시킬 수 있는 유기 전계 발광 소자의 제조 방법을 제공한다.

대표도

도 3c

## 특허청구의 범위

### 청구항 1.

기재층과;

상기 기재층 상부에 형성된 광-열 변환층과;

상기 광-열 변환층 상에 형성된 전사층을 포함하며,

상기 전사층은 500 내지 70,000의 분자량을 갖는 유기물질로 이루어지며,

상기 전사층은 폴리[(9,9-디옥틸플로렌-2,7-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(안트라센-9,10-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9,9-디-(5-페닐)-N,N'-디페닐-4,4'-디일-1,4-디아미노벤젠)] 및 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9-에틸카바졸-2,7-디일)]으로 이루어진 군에서 선택된 하나의 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관.

### 청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 전사층은 500 내지 40,000의 분자량을 갖는 유기물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관.

### 청구항 3.

삭제

### 청구항 4.

제 1항에 있어서,

상기 기재층은 폴리에스테르, 폴리아크릴, 폴리에폭시, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 및 폴리스티렌으로 이루어진 군에서 선택되는 1종의 투명성 고분자이거나 유리기관으로 형성되는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관.

### 청구항 5.

제 1항에 있어서,

상기 광-열 변환층은 광 흡수물질을 포함하는 유기막, 금속, 상기 금속의 산화물 또는 황화물 및 이들의 합금으로 이루어진 군에서 선택된 하나의 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관.

### 청구항 6.

제 1항에 있어서,

상기 레이저 열전사용 도너 기관은 상기 광-열 변환층 상에 중간층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관.

### 청구항 7.

제 6항에 있어서,

상기 중간층은 가스생성층, 버퍼층 및 금속 박막층으로 이루어진 군에서 하나 이상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관.

### 청구항 8.

기재층이 제공되는 단계와;

상기 기재층 상부에 광-열 변환층을 형성하는 단계와;

상기 광-열 변환층 상에 전사층을 형성하는 단계를 포함하며

상기 전사층은 500 내지 70,000의 분자량을 갖는 유기물질로 이루어지며,

상기 전사층은 폴리[(9,9-디옥틸플로렌-2,7-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(안트라센-9,10-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9,9-디-(5-페닐)-N,N'-디페닐-4,4'-디일-1,4-디아미노벤젠)] 및 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9-에틸카바졸-2,7-디일)]으로 이루어진 군에서 선택된 하나의 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관의 제조 방법.

### 청구항 9.

제 8항에 있어서,

상기 전사층은 500 내지 40,000이하의 분자량을 갖는 유기물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관의 제조 방법.

### 청구항 10.

제 8항에 있어서,

상기 유기물질은 용매에 용해되거나 분산되는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관의 제조 방법.

### 청구항 11.

삭제

### 청구항 12.

제 8항에 있어서,

상기 전사층은 스프레이 코팅방식, 딥 코팅 방식, 그라비아 코팅 방식, 롤 코팅 방식 및 스핀 코팅방식중에 하나의 방법을 선택하여 형성하는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관의 제조 방법.

### 청구항 13.

제 8항에 있어서,

상기 광-열 변환층은 금속막인 경우에 있어서, 진공증착법, 전자빔 증착법 및 스퍼터링 방법중에 하나의 방법을 사용하거나, 유기막인 경우에 있어서, 톨코팅, 그라비아, 압출, 스펀 및 나이프 코팅 방법중에 하나의 방법으로 형성하는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관의 제조 방법.

### 청구항 14.

기관이 제공되는 단계와;

상기 기관에 제 1전극을 형성하는 단계와;

상기 제 1전극 상에 레이저 열전사법에 의해 발광층을 포함하는 유기막층을 형성하는 단계와;

상기 유기막층 상부에 제 2전극을 형성하는 단계를 포함하며,

상기 유기막층은 500 내지 70,000인 분자량을 갖는 유기물질로 이루어지며,

상기 유기막층은 폴리[(9,9-디옥틸플로렌-2,7-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(안트라센-9,10-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9,9-디-(5-페닐)-N,N'-디페닐-4,4'-디일-1,4-디아미노벤젠)] 및 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9-에틸카바졸-2,7-디일)]으로 이루어진 군에서 선택된 하나의 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자의 제조 방법.

### 청구항 15.

제 14항에 있어서,

상기 제 1전극은 애노드 전극이거나 캐소드 전극인 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자의 제조 방법.

### 청구항 16.

제 14항에 있어서,

상기 유기막층은 정공주입층, 정공수송층이, 전자수송층 및 전자주입층중 하나 이상을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자의 제조 방법

### 청구항 17.

제 14항에 있어서,

상기 발광층은 500 내지 40,000인 분자량을 갖는 유기발광물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자의 제조 방법.

### 청구항 18.

제 1전극을 구비한 기관과;

상기 기관 상에 형성된 발광층을 포함하는 분자량이 500 내지 70,000인 유기막층과;

상기 유기막층 상부에 형성된 제 2전극을 포함하며,

상기 유기막층은 3 $\mu\text{m}$ 이하의 에지 거칠기를 가지며,

상기 유기막층은 폴리[(9,9-디옥틸플로렌-2,7-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(안트라센-9,10-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9,9-디-(5-페닐)-N,N'-디페닐-4,4'-디일-1,4-디아미노벤젠)] 및 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9-에틸카바졸-2,7-디일)]으로 이루어진 군에서 선택된 하나의 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

## 청구항 19.

삭제

## 청구항 20.

제 18항에 있어서,

상기 유기막층은 500 내지 40,000이하의 분자량을 갖는 유기 물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

## 청구항 21.

제 18항에 있어서,

상기 제 1전극은 애노드 전극이거나 캐소드 전극인 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

## 청구항 22.

제 18항에 있어서,

상기 유기막층은 정공주입층, 정공수송층, 전자수송층 및 전자주입층중에 하나 이상을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자.

명세서

## 발명의 상세한 설명

### 발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 레이저 전사용 도너 기관 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자의 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유기막의 패턴 특성이 향상되며, 제작이 용이한 레이저 전사용 도너 기관 및 이를 이용한 유기 전계 발광소자의 제조 방법에 관한 것이다.

오늘날 고도의 정보화 시대가 도래함에 따라 신속, 정확한 정보를 손안에서 얻고자 하는 소비자의 요구가 많아지면서, 가볍고 얇아서 휴대하기가 편하고 정보 처리 속도가 빠른 디스플레이 장치에 대한 개발이 급속하게 이루어지고 있다. 그 중에 유기 전계 발광 소자는 유기 발광층을 포함한 유기막에 전압을 인가하여 줌으로써 전자와 정공이 유기 발광층내에서 재결합하여 빛을 발생하는 자체발광형으로서 LCD와 같은 백라이트가 필요하지 않아 경량 박형이 가능할 뿐만 아니라 공정을 단순화 시킬수 있으며, 응답속도 또한 CRT와 같은 수준이며, 저전압 구동, 높은 발광 효율, 넓은 시야각으로 인하여 차세대 디스플레이로서 급상승하고 있다.

여기서, 상기 유기막, 특히 유기 발광층의 재료에 따라 저분자형 유기전계발광소자와 고분자형 유기전계발광소자로 분류되어진다.

상기 저분자형 유기전계발광소자는 양극과 음극사이에 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 정공억제층, 전자주입층등의 기능이 각각 다른 다층의 유기막으로 형성되어 있어 전하들의 축적이 일어나지 않도록 도핑을 하거나 적절한 에너지 준위를 갖는 물질로 대체하여 줌으로써 조절이 가능하다. 여기서, 이와 같은 저분자형 유기막은 주로 진공 증착에 의해 형성되어지므로 대형화된 디스플레이를 구현하는데 어려움이 있다.

반면에, 상기 고분자형 유기전계발광소자는 양극과 음극사이에 유기발광층으로 이루어진 단층 구조이거나 정공수송층을 포함하는 이중구조로 이루어질 수 있어 두께가 얇은 층의 유기전계발광소자를 제조할 수 있으며, 또한 상기 유기막은 습식 코팅에 의해 형성되어지므로 상압하에서도 제작할 수 있어 생산 공정의 비용을 절감할 수 있을뿐더러 대면적화를 이루는데 용이하다.

여기서 단색 소자를 제작하는 경우에 있어서, 고분자를 이용한 유기전계발광소자는 스핀코팅공정을 이용하여 간단하게 소자를 제작할 수 있으나 저분자 유기전계발광소자보다 효율과 수명이 떨어진다는 단점이 있다. 또한 풀칼라 소자인 경우, 상기의 유기 전계 발광 소자에 R, G 및 B의 삼원색을 나타내는 발광층을 패터닝함으로써 풀칼라를 구현할 수 있다. 여기서, 저분자형 유기전계발광소자의 유기막 패터닝은 웨도우 마스크를 이용한 증착에 의해 패터닝할 수 있으며, 고분자형 유기전계발광소자의 유기막 패터닝은 잉크젯 프린팅 또는 레이저 열전사법(Laser Induced Thermal Imaging : LITI)에 의해 이루어질 수 있다. 이 중에서 레이저 열전사법은 스핀 코팅특성을 그대로 이용할 수 있어 대면적화를 이루었을 때 픽셀 내부 균일도가 우수하다. 또한 레이저 열전사법은 습식 공정이 아니라 건식 공정이므로 용매에 의한 수명이 저하되는 문제점을 해결할 수 있으며, 또한 상기 유기막을 미세하게 패터닝할 수 있다.

상기 레이저 열전사법을 적용하기 위해서는 기본적으로 광원, 유기전계발광소자 기관 즉, 기관 및 도너 기관을 필요로 하며, 상기 도너 기관은 기재층, 광-열 변환층 및 전사층으로 이루어진다. 상기 레이저 열전사법은 광원에서 빛이 나와 도너 기관의 광-열 변환층에 흡수되어 빛이 열에너지로 전환되고, 전환된 열에너지에 의해 전사층에 형성된 유기물질이 기관으로 전사되어 형성되어진다.

도 1은 LITI에 의한 일반적인 유기막의 전사과정에 있어서 전사 메카니즘을 설명하기 위한 단면도이다.

도 1에서와 같이, 통상 레이저를 이용하여 유기막을 전사 패터닝할 때의 메카니즘은 기관 S1에 붙어 있던 유기막 S2(13)가 레이저의 작용으로 S1으로부터 떨어져 나와 기관 S3으로 전사되면서 레이저를 받지 않은 부분과 분리가 일어나야 한다.

전사 특성은 기관 S1과 필름 S2와의 제 1 접촉력(W12)과 필름끼리의 접촉력(W22), 그리고 필름 S2와 기관 S3와의 제 2 접촉력(W23)에 의해서 정해진다.

이러한 제 1, 제 2 접촉력과 접촉력을 각 층의 표면 장력( $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ )과 계면 장력( $\gamma_{12}, \gamma_{23}$ )으로 표현하면 하기 식과 같이 표현된다.

$$W12 = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_{12}$$

$$W22 = 2\gamma_2$$

$$W23 = \gamma_2 + \gamma_3 - \gamma_{23}$$

레이저 전사 특성을 향상시키기 위해서는 필름끼리의 접촉력이 각 기관과 필름 사이의 접촉력보다 작아야 한다.

일반적으로 유기 전계 발광 소자에서는 각 층을 이루는 물질로 유기 물질을 사용하고 있으며 저분자 물질을 사용하는 경우에는 상기 제 1 및 제 2 접촉력이 접촉력보다 크기 때문에 도너 기관(34)으로부터 발광 물질을 유기 전계 발광 소자로 전사 시킴으로써 물질 전이(mass transition)가 일어나서 발광층의 미세 패턴을 형성할 수 있으나, 제 1 접촉력이 작아 레이저가 조사되지 않은 부분이 전사되는 불량을 일으킬 수도 있다. 또한, 상기 유기 물질을 고분자 물질을 사용하는 경우에 있어서, 고분자 물질간의 접촉력이 크기 때문에 패턴이 균일하게 형성하는데 어려움이 있다.

**발명이 이루고자 하는 기술적 과제**

본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제는 상기 문제점을 해결하기 위하여 유기막 패턴 특성이 향상될 수 있는 유기 물질로 이루어진 레이저 열전사용 도너 기관 및 이를 이용한 유기 전계 발광 소자의 제조 방법을 제공하는 것이다.

**발명의 구성**

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은

기재층과;

상기 기재층 상부에 형성된 광-열 변환층과;

상기 광-열 변환층 상에 형성된 전사층을 포함하며,

상기 전사층은 500 내지 70,000의 분자량을 갖는 유기물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 도너 기관을 제공한다.

또한, 본 발명은

기재층이 제공되는 단계와;

상기 기재층 상부에 광-열 변환층을 형성하는 단계와;

상기 광-열 변환층 상에 전사층을 형성하는 단계를 포함하며

상기 전사층은 500 내지 70,000의 분자량을 갖는 유기물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 레이저 전사용 도너 기관의 제조 방법을 제공한다.

또한, 본 발명은

기관이 제공되는 단계와;

상기 기관에 제 1전극을 형성하는 단계와;

상기 제 1전극 상에 레이저 열전사법에 의해 적어도 발광층을 포함하는 유기막층을 형성하는 단계와;

상기 유기막층 상부에 제 2전극을 형성하는 단계를 포함하며,

상기 유기막층은 500 내지 70,000인 분자량을 갖는 유기물질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자의 제조 방법을 제공한다.

또한 본 발명은

제 1전극을 구비한 기관과;

상기 기관 상에 형성된 적어도 발광층을 포함하는 유기막층과;

상기 유기막층 상부에 형성된 제 2전극을 포함하며,

상기 유기막층은 3 $\mu$ m이하의 에지 거칠기를 갖는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 소자를 제공한다.

이하, 본 발명을 더욱 상세하게 설명한다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 레이저 전사용 도너 기관의 구조를 나타낸 단면도이다.

도 2에서와 같이, 레이저 전사용 도너 기관(30)은 기재층(31), 광-열 변환층(32) 및 전사층(33)이 순차적으로 적층되어 있다.

상기 기재층(31)은 상기 기재층의 상에 레이저가 조사되어 상기 광-열 변환층(32)으로 전달되어 지므로 투명성의 물질로 이루어지는 것이 바람직하다. 이를테면, 폴리에스테르, 폴리아크릴, 폴리에폭시, 폴리에틸렌 및 폴리스틸렌으로 이루어진 군에서 선택된 하나이상의 고분자 물질이거나 유리기관일 수 있다. 더욱 바람직하게는 상기 기재층(31)은 폴리에틸렌테레프탈레이트를 사용할 수 있다.

상기 기재층(31)의 상에 형성되는 상기 광-열 변환층(32)은 적외선-가시광선 영역의 빛을 흡수하여 상기 빛의 일부분을 열로 변환시키는 층으로서, 적당한 광학밀도(optical density)를 가져야 하며, 빛을 흡수하기 위한 광흡수성 물질을 포함하는 것이 바람직하다. 여기서, 상기 광-열 변환층(32)은 Al, Ag 및 이들의 산화물 및 황화물로 이루어진 금속막이거나 카본 블랙, 흑연 또는 적외선 염료를 포함하는 고분자로 이루어진 유기막으로 이루어질 수 있다. 여기서, 상기 금속막은 진공 증착법, 전자빔 증착법 또는 스퍼터링을 이용하여 형성할 수 있으며, 상기 유기막은 통상적인 필름 코팅 방법으로서, 롤 코팅, 그라비아, 압출, 스핀 코팅 및 나이프 코팅 방법 중에 하나의 방법에 의해 형성될 수 있다.

상기 광-열 변환층(32)상부에 형성되는 상기 전사층(33)은 500 내지 70,000의 분자량을 갖는 유기물질로 이루어지는 것이 바람직하다. 더욱 바람직하게는 500 내지 40,000의 분자량을 갖는 유기물질로 형성한다. 이를테면, 상기 유기물질은 폴리[(9,9-디옥틸플로렌-2,7-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(안트라센-9,10-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9,9-디-(5-페닐)-N,N'-디페닐-4,4'-디일-1,4-디아미노벤젠)] 및 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9-에틸카바졸-2,7-디일)]으로 이루어진 군에서 선택된 하나의 물질일 수 있다.

여기서, 상기 전사층은 500이하의 분자량을 갖는 유기물질로 형성하였을 때 습식 공정에 의해 전사층이 잘 형성되지 않는다.

상기 유기물질은 용매에 용해성이 있거나 분산성이 있는 것을 특징으로 하며, 통상적인 습식 공정에 의해 형성되어 진다. 이를테면, 습식 공정은 스프레이 코팅방식, 딥 코팅 방식, 그라비아 코팅 방식, 롤 코팅 방식 및 스핀 코팅방식 중에 하나의 방법일 수 있다.

상기 광-열 변환층(32)과 전사층(33)사이에 전사 특성을 향상시키기 위해 중간층(34)을 더 포함할 수 있다. 여기서, 상기 중간층(34)은 가스생성층, 버퍼층 및 금속반사막중에 하나 이상으로 이루어질 수 있다.

상기 가스생성층은 광 또는 열을 흡수하면 분해반응을 일으켜 질소 가스나 수소 가스등을 방출함으로써 전사에너지를 제공하는 역할을 수행하며, 사질산펜타에리트리트 또는 트리니트로톨루엔등으로 이루어질 수 있다.

상기 버퍼층은 광-열 흡수성 물질이 후속 공정에서 형성되는 전사층의 오염 또는 손상시키는 것을 방지하고 전사층과의 접착력을 제어하여 전사 패턴 특성을 향상시키는 역할을 한다. 여기서, 상기 버퍼층은 금속산화물, 비금속 무기 화합물 또는 불활성 고분자로 이루어질 수 있다.

상기 금속반사막은 도너 기관의 기재층에 조사된 레이저를 반사시킴으로서 광-열 변환층에 더 많은 에너지가 전달되도록 하는 역할을 할 뿐만 아니라 가스생성층이 도입되는 경우에 있어서, 상기 가스생성층으로부터 발생하는 가스가 전사층으로 침투하는 것을 방지하는 역할을 수행한다.

한편, 도 3a 내지 도 3c는 본 발명의 실시예에 따른 유기 전계 발광 소자를 제조하는 공정을 설명하기 위한 단면도이다.

도 3a에서와 같이, 절연기관(101)이 제공되고 상기 절연기관상에 제 1전극(102)을 패터닝하여 형성한다.

여기서, 상기 제 1전극(102)은 애노드 전극이거나 캐소드 전극일 수 있다. 상기 제 1전극(102)이 애노드일 경우, 일함수가 높은 금속으로서 ITO이거나 IZO로 이루어진 투명전극이거나, Pt, Au, Ir, Cr, Mg, Ag, Ni, Al 및 이들의 합금으로 이루어진 군에서 선택된 반사전극일 수 있다. 또한, 상기 제 1전극(102)이 캐소드일 경우, 일함수가 낮은 금속으로서 Mg, Ca, Al, Ag, Ba 및 이들의 합금으로 이루어진 군에서 선택하되 얇은 두께를 갖는 투명전극이거나, 두꺼운 반사전극일 수 있다.

이어서, R, G, B 화소영역을 정의하는 화소정의막(103)을 형성하여, 기관(100)을 제조한다.

단, 도 3a는 유기전계발광소자의 한 부화소를 나타낸 것으로서, 상기와 같은 부화소가 여러개 정렬되어 있을 수 있으며, 여기서, 도시하지 않았으나 상기 기관(100)은 다수의 박막트랜지스터와 절연막을 포함할 수 있다.

한편, 기재층(31)상에 광-열 변환층(32) 및 전사층(33)을 순차적으로 적층하여 도너 기관(30)을 제조한다. 여기서, 상기 전사층은 500 내지 70,000의 분자량을 갖는 유기물질을 이용하여 통상적인 습식 공정에 의해 형성될 수 있다. 상기 유기물질은 500 내지 40,000의 분자량을 갖는 것이 더 바람직하다.

여기서, 상기 유기물질은 폴리[(9,9-디옥틸플로렌-2,7-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(안트라센-9,10-디일)], 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9,9-디-(5-페닐)-N,N'-디페닐-4,4'-디일-1,4-디아미노벤젠)] 및 폴리[(9,9-디헥실플로렌-2,7-디일)-co-(9-에틸카바졸-2,7-디일)]으로 이루어진 군에서 선택된 하나의 물질일 수 있다. 또한 상기 유기물질은 일반적인 유기용매에 가용성이거나 분산될 수 있는 것이 바람직하다.

이후, 상기 기관(100)의 화소영역과 도너 기관의 전사층을 서로 마주보게 얼라인(align)한 후, 상기 도너 기관의 기재층 면에 전사하고자 하는 영역에 레이저를 조사한다.

이어서, 도 3b에서와 같이, 상기 기관(100')의 화소영역에 유기발광물질이 전사되면, 상기 도너 기관(30')을 제거함으로써 유기발광층 패턴(33')을 형성할 수 있다.

여기서, 상기와 같이 각각의 R, G, B 화소 영역에 각각의 R, G, B 유기발광물질을 가지는 도너 기관을 이용하여 레이저를 조사하여 R, G, B의 유기발광층 패턴을 형성함으로써 풀칼라 유기전계발광소자를 제조할 수 있다.

또한, 상기 제 1전극이 애노드 전극일 경우에 있어서, 상기 유기발광층 패턴을 형성하기 전 제 1전극상에 정공주입층 및/또는 정공수송층을 더 포함할 수 있다. 그리고 상기 유기발광층 상부에 전자수송층 및/또는 전자주입층을 더 포함할 수 있다.

이와 달리, 상기 제 1전극이 캐소드 전극일 경우에 있어서, 상기 유기발광층 패턴을 형성하기 전 제 1전극상에 전자수송층 및/또는 전자주입층을 더 포함할 수 있다. 그리고 상기 유기발광층 상부에 정공억제층 및/또는 정공주입층 및/또는 정공수송층을 더 포함할 수 있다.

여기서, 상기 정공주입층은 애노드전극의 상부에 위치하며, 상기 애노드전극과 계면 접촉력이 높고 이온화 에너지가 낮은 재료로 정공주입층을 형성함으로써 정공 주입을 용이하게 하며 소자의 수명을 증가시킬 수 있다. 상기 정공주입층은 아릴 아민계 화합물, 포피린계의 금속착체 및 스타버스터형 아민류등으로 이루어질 수 있다. 더욱 상세하게는 4,4',4"-트리스(3-메틸페닐페닐아미노)트리페틸아미노(m-MTDATA), 1,3,5-트리스[4-(3-메틸페닐페닐아미노)페닐]벤젠(m-MTDATB) 및 프타로시아닌 구리(CuPc)등으로 이루어 질 수 있다.

상기 정공수송층은 정공을 쉽게 발광층으로 운반시킬 뿐만 아니라 상기 제 2전극으로부터 발생한 전자를 발광영역으로 이동시키는 것을 억제시켜 줌으로서 발광효율을 높일수 있는 역할을 한다. 상기 정공수송층은 아릴렌 디아민 유도체, 스타버스터형 화합물, 스피로기를 갖는 비페닐 디아민 유도체 및 사다리형 화합물등으로 이루어질 수 있다. 더욱 상세하게는 N,N'-디페닐-N,N'-비스(4-메틸페닐)-1,1'-바이페닐-4,4'-디아민(TPD)이거나 4,4'-비스[N-(1-나프틸)-N-페닐아미노]비페닐(NPB)일 수 있다.

상기 정공억제층은 유기발광층내에서 전자 이동도보다 정공 이동도가 크고 삼중항 상태의 수명이 길기 때문에 발광층에서 형성되는 여기자가 넓은 영역에 걸쳐 분포하므로 발광 효율이 떨어지는 것을 방지하는 역할을 한다. 상기 정공 억제층은 2-비페닐-4-일-5-(4-t-부틸페닐)-1,3,4-옥시디아졸(PBD), spiro-PBD 및 3-(4'-tert-부틸페닐)-4-페닐-5-(4'-비페닐)-1,2,4-트리아졸(TAZ)로 이루어진 군에서 선택된 하나의 물질로 이루어질 수 있다.

상기 전자수송층은 상기 유기발광층상부에 적층되며 전자가 잘 수용할 수 있는 금속화합물로 이루어지며 캐소드전극으로부터 공급된 전자를 안정하게 수송할 수 있는 특성이 우수한 8-하이드로퀴놀린 알루미늄염(Alq3)로 이루어질 수 있다.

여기서, 상기와 같은 유기막은 스핀 코팅이나 증착법에 의해 형성될 수 있거나, 상기 도너 기관의 전사층 형성시 유기발광층과 상기 유기막중에 하나를 적층하여 레이저 전사시 동시에 형성할 수 있다.

이후에 도 3c에서와 같이, 상기 유기막상에 제 2전극(104)을 형성한다. 여기서, 제 2전극은 애노드 전극이거나 캐소드 전극일 수 있다.

상기 제 2 전극(104)이 애노드인 경우에 있어서, 일함수가 높은 금속으로서, ITO 또는 IZO로 이루어진 투명전극이거나, Pt, Au, Ir, Cr, Mg, Ag, Ni, Al 및 이들의 합금으로 이루어진 반사전극일 수 있다.

상기 제 2 전극(104)이 캐소드인 경우에 있어서, 상기 유기막(270)의 상부에 형성되며 일함수가 낮은 도전성의 금속으로 Mg, Ca, Al, Ag 및 이들의 합금으로 이루어진 균에서 선택된 하나의 물질로서 얇은 두께를 갖는 투명전극이거나, 두꺼운 두께를 갖는 반사전극으로 형성된다.

그리고 나서, 상부 메탈캔과 같은 봉지재로 밀봉함으로써 유기 전계 발광 소자를 제조할 수 있다.

도 4는 에지 거칠기(edge roughness)의 정의를 설명하기 위해 도시한 도면이다.

도 4에서와 같이, 상기 에지 거칠기(d)는 레이저 열전사법에 의해 패턴(5)을 형성하였을 때, 평면적으로 보았을 때, 균일한 에지를 기준면(1)으로 하고 기준면에서 최소인 지점(2)에서 최대인 지점(3)까지의 거리를 의미한다. 여기서, 에지 거칠기의 값이 작을 수록 패턴이 균일하게 형성됨을 알 수 있다.

도 5는 전사층의 유기 물질의 분자량에 따라 레이저 열전사법에 의해 형성된 유기막 패턴의 에지 거칠기(edge roughness)에 관한 그림이다.

도 5에서 보는 것과 같이, 전사층의 유기 물질의 분자량이 증가함에 따라 에지 거칠기의 수치가 증가함을 알 수 있다. 여기서, 전사층의 유기 물질의 분자량이 70,000이하일 때 에지 거칠기의 수치가 3 $\mu$ m로 패턴이 균일하게 형성됨을 알 수 있다. 또한, 전사층의 유기 물질의 분자량이 40,000이하일 때 에지 거칠기의 수치가 2 $\mu$ m이하로 패턴의 균일성이 더 향상됨을 알 수 있다.

도 6a 및 6b는 유기막 패턴의 마이크로스코프 그림이다.

도 6a에서와 같이, 유기물질의 분자량이 150,000일 때, 유기막의 패턴(a)의 에지 거칠기가 8.3 $\mu$ m를 가지며, 유기막 패턴의 에지 부분이 불균일하게 형성된 것을 알 수 있다. 또한, 도 6b에서와 같이, 유기물질의 분자량이 80,000일 때, 유기막의 패턴(a)의 에지 거칠기가 3.9 $\mu$ m를 가질 때 유기막 패턴의 에지 부분이 보다 균일하게 형성됨을 알 수 있다.

이는 앞서 서술한바와 같이, 전사층의 형성되는 유기물질의 분자량이 커지면 분자간의 응집 에너지(cohesive energy)가 증가하게 됨과 더불어 분자간의 점착력이 증가하게 되므로 패턴이 불균일하게 일어날 수 있다. 또한, 상기 전사층의 전사층의 형성되는 유기물질의 분자량이 너무 작게 되면 전사층 형성시 습식공정에 의해 제조하기 어려울 뿐만 아니라, 레이저 전사 공정시 기관과 도너기관의 전사층의 점착력이 작기 때문에 레이저가 조사되지 않은 부분이 도너 기관과 탈착되지 않고 기관에 남게 되는 불량을 일으킬 수 있다. 이로써, 전사층을 형성하는 유기물질의 분자량은 500 내지 70,000을 갖는 것이 바람직하며, 상기 전사층을 형성하는 유기물질의 분자량은 500 내지 40,000을 갖는 것이 더욱 바람직하다.


### 발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 따르면, 500 내지 70,000의 분자량을 갖는 유기물질을 레이저 열전사법에 의해 유기막을 형성함으로써, 균일한 유기막 패턴을 갖으며, 대면적의 화소 영역을 확보할 수 있는 유기 전계 발광 소자의 제조할 수 있다.


또한, 본 발명은 화질의 품질을 향상시킬 수 있으며, 보다 향상된 풀칼라를 지원할 수 있는 유기 전계 발광 소자를 제조할 수 있다.




도면3a




도면3b




도면3c




도면4




도면5



도면6a



도면6b



专利名称(译)	用于激光转移的供体基板和使用其的有机电致发光器件的制造方法		
公开(公告)号	<a href="#">KR100731728B1</a>	公开(公告)日	2007-06-22
申请号	KR1020040068155	申请日	2004-08-27
申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星SD眼有限公司		
[标]发明人	CHIN BYUNGDOO 진병두 KIM MUHYUN 김무현 LEE SEONGTAEK 이성택 SONG MYUNGWON 송명원		
发明人	진병두 김무현 이성택 송명원		
IPC分类号	H05B33/20		
CPC分类号	H01L51/56 H01L51/0043 H01L51/0013 H01L51/0039 H01L51/0036 C23C14/048 H01L51/5012		
代理人(译)	PARK, 常树		
其他公开文献	KR1020060019451A		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

提供了一种用于激光诱导热成像方法的供体基板以及使用该供体基板制造有机发光显示装置的方法。用于激光诱导热成像方法的转移层由分子量为500至70,000的有机材料制成，以制造具有均匀有机层图案的有机发光显示装置。本发明还提供一种制造有机发光显示装置的方法，该方法可以实现大尺寸的像素区域并提高有机发光显示装置的生产率。

