



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(51) Int. Cl.

C09K 11/06 (2006.01)

(45) 공고일자

2007년01월02일

(11) 등록번호

10-0662378

(24) 등록일자

2006년12월21일

(21) 출원번호 10-2005-0105980
 (22) 출원일자 2005년11월07일
 심사청구일자 2005년11월07일

(65) 공개번호

(43) 공개일자

(73) 특허권자 엘지전자 주식회사
 서울특별시 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자 서정대
 경기 과천시 주암동 62-22번지 204호

이경훈
 서울 관악구 남현동 602-165 308호

박춘건
 서울 관악구 신림12동 587-30 101호

김중근
 서울 서초구 반포2동 반포주공아파트 230동 203호

정현철
 경남 진주시 평거동 평거한보아파트 102동 1605호

빈종관
 서울 동작구 흑석1동 192-2

(74) 대리인 김용인
 심창섭

심사관 : 손창호



전체 청구항 수 : 총 4 항

(54) 적색 인광 화합물 및 이를 사용한 유기전계발광소자

(57) 요약

본 발명은 본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 적색 인광 화합물과 이를 양극, 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층, 음극을 순서대로 적층한 것을 포함하여 이루어지는 유기전계발광소자의 발광층의 도편트(dopant)로 사용하는 유기전계발광소자에 관한 것이다.


화학식 1



(상기 화학식 1에서

은

이며, 치환기 R1은 탄소수 1개 ~ 4개의 알콕시기로 이루어지고,



R2, R3, R4 및 R5는 수소, 탄소수 1개 ~ 4개의 알킬기 및 알콕시기로 이루어지며, 화학식 1에서
는 2,4-펜테인
다이온, 2,2,6,6,-테트라메틸헵테인-3,5-다이온, 1,3-프로페인다이온, 1,3-부테인다이온, 3,5-헵테인다이온, 1,1,1-트
라이플루오로-2,4-펜테인다이온, 1,1,1,5,5,5-헥사플루오로-2,4-펜테인다이온 및 2,2-다이메틸-3,5-헥세인다이온이
다)

대표도


도 1


특허청구의 범위

청구항 1.

하기 화학식 1로 표시되는 적색 인광 화합물:

화학식 1





이며, 치환기 R1은 탄소수 1개 ~ 4개의 알콕시기로 이루어지고,

R2, R3, R4 및 R5는 수소, 탄소수 1개 ~ 4개의 알킬기 및 알콕시기로 이루어지며, 화학식 1에서 은 2,4-펜테인다이온, 2,2,6,6-테트라메틸헵테인-3,5-다이온, 1,3-프로페인다이온, 1,3-부테인다이온, 3,5-헵테인다이온, 1,1,1-트라이플루오로-2,4-펜테인다이온, 1,1,1,5,5,5-헥사플루오로-2,4-펜테인다이온 및 2,2-다이메틸-3,5-헥세인다이온이다).

청구항 2.

양극, 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층, 음극을 순서대로 적층한 것을 포함하여 이루어지는 유기전계발광소자에 있어서, 제 1 항의 화합물을 발광층의 도편트로서 사용하며 사용량은 호스트에 대해 0.5중량% ~ 20중량%인 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 3.

제 2 항에 있어서,

호스트는 Al, Zn 금속 착물 및 카바졸 유도체 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

Al, Zn 금속 착물의 리간드는 쿠놀기, 바이페닐기, 아이소쿠놀기, 페닐기, 메틸쿠놀기, 다이메틸쿠놀기 및 다이메틸아이소쿠놀기로 이루어지고, 카바졸 유도체는 CBP로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 적색 인광 화합물 및 이를 사용하는 유기전계발광소자에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 상기 적색 인광 화합물을 양극, 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층, 음극을 순서대로 적층한 것을 포함하여 이루어지는 유기전계발광소자의 발광층의 도편트(dopant)로 사용하는 유기전계발광소자에 관한 것이다.

최근 표시장치의 대형화에 따라 공간 점유가 적은 평면표시소자의 요구가 증대되고 있는데, 이러한 평면표시소자 중 하나로서 유기발광다이오드(organic light emitting diode: OLED)라고도 불리는 유기 전계 발광 소자의 기술이 빠른 속도로 발전하고 있으며, 이미 여러 시제품들이 발표된 바 있다.

유기 전계 발광 소자는 전자 주입 전극(음극)과 정공 주입 전극(양극) 사이에 형성된 유기막에 전하를 주입하면 전자와 정공이 쌍을 이룬 후 소멸하면서 빛을 내는 소자이다. 플라스틱 같은 훨 수 있는(flexible) 투명 기판 위에도 소자를 형성할 수 있을 뿐 아니라, 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel)이나 무기 전계 발광(EL) 디스플레이에 비해 낮은 전압에서 (10V이하) 구동이 가능하고, 또한 전력 소모가 비교적 적으며, 색감이 뛰어나다는 장점이 있다. 또한 유기 전계 벨광(EL) 소자는 녹색, 청색, 적색의 3가지 색을 나타낼 수가 있어 차세대 풍부한 색 디스플레이 소자로 많은 사람들의 많은 관심의 대상이 되고 있다. 여기서 유기 EL 소자를 제작하는 과정을 간단히 살펴보면,

(1) 먼저, 투명기판 위에 양극 물질을 입힌다. 양극 물질로는 흔히 ITO(indium tin oxide)가 쓰인다.

(2) 그 위에 정공주입층(HIL:hole injecting layer)을 입힌다. 정공주입층으로는 주로 구리 프탈로시아닌(copper phthalocyanine(CuPc))을 10nm 내지 30nm 두께로 입힌다.

(3) 그런 다음, 정공수송층(HTL:hole transport layer)을 도입한다. 이러한 정공수송층으로는 4,4'-비스[N-(1-나프틸)-N-페닐아미노]바이페닐(4,4'-bis[N-(1-naphthyl)-N-phenylamino]-biphenyl(NPB)을 30nm 내지 60nm 정도 증착하여 입힌다.

(4) 그 위에 유기발광층 (organic emitting layer)을 형성한다. 이때 필요에 따라 도편트(dopant)를 첨가한다. 녹색(green) 발광의 경우 흔히 유기발광층으로 트리스(8-하이드록시퀴놀레이트)알루미늄(Alq₃)(tris(8-hydroxy-quinolatealuminum)을 두께 30~60nm 정도 증착하며 불순물(dopant)로는 MQD(N-메틸퀴나크리돈)(N-Methylquinacridone)를 많이 쓴다.

(5) 그 위에 전자수송층(ETL:electron transport layer) 및 전자주입층(EIL: electron injecting layer)을 연속적으로 입히거나, 아니면 전자주입운송층을 형성한다. 녹색(green) 발광의 경우 상기(4)의 Alq₃가 좋은 전자수송능력을 갖기 때문에 전자 주입층/수송층을 쓰지 않는 경우도 많다.

(6) 다음 음극(cathode)을 입히고, 마지막으로 보호막을 덧 씌우게 된다.

상기와 같은 구조에 있어 발광층을 어떻게 형성하느냐에 따라 청색, 녹색, 적색의 발광 소자를 각각 구현할 수가 있다.

발광 재료의 경우 양쪽 전극에서부터 주입된 전자와 정공의 재결합에 의해 여기자가 형성되며, 일중항 여기자의 경우 형광, 삼중항 여기자의 경우 인광에 관여하게 된다. 인광재료에 관여하는 생성확률이 75%인 삼중항 여기자를 사용하는 형광재료는 생성확률이 25%인 일중항 여기자를 사용하는 형광재료보다 뛰어난 발광효율을 보인다. 이러한 인광재료중 적색 인광 재료는 형광재료에 비해 매우 높은 발광효율을 가질수 있으므로 유기전계발광소자의 효율을 높이는 중요한 방법으로 많이 연구되고 있다.

인광 재료를 이용하기 위해서는 높은 발광효율, 높은 색순도, 긴 발광수명이 요구되며, 이중 적색의 경우 도 1과 같이 색순도가 높아질수록(CIE 색좌표 X값이 커질수록) 시감도가 떨어져 높은 발광효율을 얻기가 어려운 문제가 있다.

이에따라 우수한 색좌표 특성(CIE 색순도 X=0.65이상)과 높은 발광효율, 긴 발광수명의 특징을 가지는 적색 인광 발광화합물의 개발이 요구되고 있다.



발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 유기발광소자의 발광층에 도핀트로서 사용되는 화학식 1의 화합물을 합성하여 고색순도, 고휘도, 장수명의 유기전계발광소자를 제공하는데 그 목적이 있다.

발명의 구성

상기와 같은 목적을 달성하기 위해서, 본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 적색 인광 화합물과 이를 양극, 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층, 음극을 순서대로 적층한 것을 포함하여 이루어지는 유기전계발광소자의 발광층의 도핀트(dopant)로 사용하는 유기전계발광소자를 제공한다.


화학식 1



(상기 화학식 1에서


은

이며, 치환기 R1은 탄소수 1개 ~ 4개의 알콕시기로 이루어지고,




는 2,4-펜테인

R2, R3, R4 및 R5는 수소, 탄소수 1개 ~ 4개의 알킬기 및 알콕시기로 이루어지며, 화학식 1에서




), 1,3-프로페인다이온


다이온(), 2,2,6,6,-테트라메틸헵테인-3,5-다이온(



), 1,3-부테인다이온(




), 3,5-헵테인다이온(




), 1,1,1-트라이플루오로-2,4-펜테인

인다이온(




), 1,1,1,5,5,5-헥사플루오로-2,4-펜테인다이온(




) 및 2,2-다이메틸-

3,5-헥세인다이온(

























)인 것을 특징으로 한다.

상기 화학식 1에서  은 하기 화합물 중 어느 하나인 것을 특징으로 한다.



상기 화학식 1의 바람직한 예는 하기 화합물 중 어느 하나인 것을 특징으로 한다.




본 발명에 따른 유기전계발광소자는 Al, Zn 금속 착물 및 카바졸 유도체 중 어느 하나를 발광층의 호스트로 사용할 수 있으며 상기 도편트의 사용량은 호스트에 대해 0.5중량% - 20중량%인 것이 바람직하다. 상기 유기전계발광소자는 도편트의 양이 상기 범위내에서 사용될 때 본 발명에 따른 효과를 나타낸다. 상기 Al, Zn 금속 착물의 리간드는 퀴놀기, 바이페닐기, 아이소퀴놀기, 페닐기, 메틸퀴놀기, 다이메틸아이소퀴놀기로 이루어지고, 카바졸 유도체는 CBP로 이루어지는 것이 바람직하다.

이하에서 본 발명에 따른 유기전계발광소자에 사용되는 적색 인광 화합물 중 A-2로 나타낸 화합물(이리듐(III)(2-(3-메틸페닐)-6-메톡시퀴놀리나토-N,C^{2'})(2,4-펜테인다이오네이트-O,O)을 예로 들어 본 발명의 적색 인광 화합물의 합성 방법을 설명하기로 한다.


합성 예

1. 2-(3-메틸페닐)-6-메톡시퀴놀린의 합성




건조된 2구 등근 바닥 플라스크에 3-메틸페닐 봉산(1.3mmol), 2-클로로-6-메톡시퀴놀린(1mmol), 테트라카이스(트라이페닐포스핀)팔리듐(O)(0.05mmol)과 탄산칼륨(3mmol)를, THF(30mL), H₂O(10mL)에 녹인 후, 100°C의 바스에서 24시간 교반을 시킨 후 반응이 종료되면 THF와 툴루엔을 제거한 후 다이클로로메테인과 물을 사용하여 추출한 후 감압증류하여 실리카겔 컬럼후 용매를 감압증류한 후 다이클로로메테인과 석유에터를 사용하여 재결정을 하고 여과하여 생성물인 2-(3-메틸페닐)-6-메톡시퀴놀린의 고체를 얻었다.

2. 클로로-가교 다이머 착물의 합성



건조된 2구 등근 바닥 플라스크에 이리듐(III) 클로라이드 수화물(1mmol)과 2-(3-메틸페닐)-6-메톡시퀴놀린(2.5mmol)을 2-에톡시에탄올:증류수가 3:1로 혼합된 용액(30mL)에 넣고 24시간 동안 환류시킨다. 물을 첨가하여 형성된 고체를 여과한 후 메탄올과 석유에터로 세척하여 클로로 가교 다이머 착물을 얻었다.

3. 이리듐(III)(2-(3-메틸페닐)-6-메톡시퀴놀리나토-N,C^{2'})(2,4-펜테인다이오네이트-O,O)의 합성



건조된 2구 등근 바닥 플라스크에 클로로-가교 다이머 착물(1mmol), 2,4-펜테인다이온(3mmol)과 탄산나트륨(6mmol)을 2-에톡시에탄올(30mL)에 넣고 24시간 동안 환류 시킨다. 이를 상온으로 식한 후 증류수를 첨가하여 여과 후 고체를 얻었다. 형성된 고체를 다이클로로메테인에 녹인 후 실리카겔을 이용하여 여과하였고 다이클로로메테인을 감압제거 후 메탄올과 석유에터로 세척하여 화합물을 얻었다.

이하에서 본 발명을 하기 실시예를 통해 설명하기로 한다. 다만, 본 발명의 하기 실시예들에 한정되는 것은 아니다.

실시예

실시예 1

ITO 유리의 발광면적이 3mm x 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기본 압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO 위에 CuPC(200Å), NPD(400Å), BAlq + A-2(7%)(200Å), Alq₃(300Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

0.9mA에서 1052cd/m²(6.5V)를 나타내었으며 이때 CIE x=0.648, y=0.349를 나타내었다. 수명(초기휘도의 반)은 2000cd/m²에서 4300시간이었다.

실시예 2

ITO 유리의 발광면적이 3mm x 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기본 압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO 위에 CuPC(200Å), NPD(400Å), BAlq + A-6(7%)(200Å), Alq₃(300Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

0.9mA에서 1095cd/m²(6.2V)를 나타내었으며 이때 CIE x=0.651, y=0.337을 나타내었다. 수명(초기휘도의 반)은 2000cd/m²에서 4500시간이었다.

실시예 3

ITO 유리의 발광면적이 3mm x 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기본 압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO 위에 CuPC(200Å), NPD(400Å), BAlq + A-7(7%)(200Å), Alq₃(300Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

0.9mA에서 938cd/m²(5.3V)를 나타내었으며 이때 CIE x=0.652, y=0.344를 나타내었다. 수명(초기휘도의 반)은 2000cd/m²에서 4200시간이었다.

비교예

ITO 유리의 발광면적이 3mm x 3mm 크기가 되도록 패터닝한 후 세정하였다. 기판을 진공 챔버에 장착한 후 기본 압력이 1×10^{-6} torr가 되도록 한 후 유기물을 ITO 위에 CuPC(200Å), NPD(400Å), BAlq + (btp)₂Ir(acac)(7%)(200Å), Alq₃(300Å), LiF(5Å), Al(1000Å)의 순서로 성막하였다.

0.9mA에서 780cd/m²(7.5V)를 나타내었으며 이때 CIE x=0.659, y=0.329를 나타내었다. 수명(초기휘도의 반)은 2000cd/m²에서 2500시간이었다.

실시예와 비교예에 따라 제조된 유기 전계발광 소자의 효율특성, 색좌표, 휘도특성과 수명특성을 정리하여 표 1에 나타내었다.

[표 1]

디바이스	전압 (V)	전류 (mA)	휘도 (cd/m ²)	전류효율 (cd/A)	전력효율 (lm/W)	CIE (X)	CIE (Y)	수명(h) 초기휘도1/2
------	-----------	------------	----------------------------	----------------	----------------	------------	------------	------------------

실시예1	5.6	0.9	1358	13.58	7.61	0.648	0.3490.337	4300
실시예2	5.7	0.9	1423	14.23	7.84	0.651	0.337	4500
실시예3	6.1	0.9	1501	15.01	7.73	0.652	0.342	4200
비교예	7.5	0.9	780	7.8	3.3	0.659	0.329	2500

발명의 효과

본 발명은 유기전계발광소자의 발광층으로서 상기의 화학식 1의 화합물을 사용함으로써 통상의 유기전계발광소자보다 고색순도, 고휘도, 장수명인 유기 전계 발광 소자를 얻을 수 있다.


도면의 간단한 설명

도 1은 유기 EL 소자의 색순도가 높아질수록(CIE 색좌표 X값이 커질수록) 시감도가 떨어지는 것을 나타내는 그래프이다.







도 2는 본 발명의 실시예에서 사용되는 화합물인 NPD, 구리(II)프탈로시아닌(CuPc), $(btp)_2\text{Ir(acac)}$, Alq_3 , BAlq 및 CBP 의 구조식을 나타낸다.

도면

도면1



도면2



专利名称(译)	红色磷光化合物和使用它的有机电致发光器件		
公开(公告)号	KR100662378B1	公开(公告)日	2006-12-21
申请号	KR1020050105980	申请日	2005-11-07
申请(专利权)人(译)	LG电子公司		
当前申请(专利权)人(译)	LG电子公司		
[标]发明人	SEO JEONG DAE 서정대 LEE KYUNG HOON 이경훈 PARK CHUN GUN 박춘건 KIM JUNG KEUN 김중근 JEONG HYUN CHEOL 정현철 BIN JONG KWAN 빙종관		
发明人	서정대 이경훈 박춘건 김중근 정현철 빙종관		
IPC分类号	C09K11/06		
CPC分类号	C07F15/0033		
代理人(译)	金勇 新昌		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明提供一种红色磷光化合物，其可用作有机电致发光器件中的发光层的掺杂剂，并且具有优异的色坐标特性，高发光效率和长的发光寿命。红色磷光化合物是由下式1表示的化合物。在式1中，环CN表示式(a)，其中R 1表示C 1-C 4烷氧基，并且R 2，R 3，R 4和R 5各自表示H，C1-C4烷基或烷氧基；和环OO代表2,4-戊二酮，2,2,6,6-四甲基庚烷-3,5-二酮，1,3-丙二酮，1,3-丁二酮，3,5-庚二酮，1,1,1-三氟-2,4-戊二酮，1,1,1,5,5,5-六氟-2,4-戊二酮或2,2-二甲基-3,5-己二酮。

