



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2018년01월09일
(11) 등록번호 10-1816810
(24) 등록일자 2018년01월03일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C09K 11/06 (2006.01) C07C 15/20 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0122767
(22) 출원일자 2014년09월16일
심사청구일자 2015년08월07일
(65) 공개번호 10-2016-0032521
(43) 공개일자 2016년03월24일
(56) 선행기술조사문헌
US20030082403 A1*
JP2001176665 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
(주)피엔에이치테크
경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25,
706호(중동, 대우프론티어밸리1단지)
(72) 발명자
현서용
경기도 용인시 수지구 손곡로 54 201동 503호(동
천동, 수진마을아이파크효성화운트빌아파트)
정성욱
충청북도 청주시 흥덕구 산남로 23 101동 701호
(산남동, 산남계룡리슈빌아파트)
김동원
충청북도 청주시 흥덕구 월명로23번길 10-7 (봉명
동)
(74) 대리인
정은열

전체 청구항 수 : 총 8 항

심사관 : 강태현


(54) 발명의 명칭 유기발광 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광소자

(57) 요약

본 발명은 유기전계발광소자에 채용되는 유기발광 화합물에 관한 것으로서, 하기 [화학식 1]로 표시되고, 하기 [구조식 1] 또는 [구조식 2]로 표시되는 치환체를 하나 이상 갖는 것을 특징으로 하고, 이를 발광층 내의 호스트 화합물 또는 도판트 화합물로 채용하는 경우 구동전압, 휘도 및 장수명 등의 발광특성이 우수한 유기전계발광소


(뒷면에 계속)

대표도 - 도1




자를 구현할 수 있다.


[화학식 1]



[구조식 1]



[구조식 2]




명세서

청구범위

청구항 1

하기 [화학식 1]로 표시되는 유기발광 화합물:

[화학식 1]



상기 [화학식 1]에서,


R₁, R₅ 및 R₁₀은 각각 독립적으로 수소, 탄소수 1 내지 7의 알킬기, 하기 [구조식 1] 및 [구조식 2] 중에서 선택되고,

R₂ 내지 R₃, R₇ 내지 R₉ 및 R₁₁은 수소이며, R₄ 및 R₆은 각각 수소 또는 페닐기이고, R₁₂는 수소 또는 탄소수 1 내지 7의 알킬기이며,


상기 R₁ 내지 R₁₂ 중에서, R₉ 내지 R₁₂는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 방향족 단일환 또는 다환 고리를 형성할 수 있고,

R₁₃ 및 R₁₄는 메틸기이고, 상기 R₁₃ 및 R₁₄는 서로 또는 인접한 치환기와 연결되어 고리를 형성하지 않으며,

[구조식 1]



[구조식 2]



상기 [구조식 1] 내지 [구조식 2]에서,

L₁ 및 L₂는 각각 독립적으로 직접결합이거나, 페닐렌기, 또는 나프틸렌기이며 (n 및 m은 각각 0 내지 2의 정수이며, n 및 m이 2인 경우 복수의 L₁ 및 L₂는 서로 동일하거나 상이함),

Ar₁ 내지 Ar₃는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 20의 아릴기이거나, 또는 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 20의 헤테로아릴기이고 (p 및 q는 1 내지 2의 정수이고 p 및 q가 2인 경우 복수의 *-()는 서로 동일하거나 상이함),

상기 Ar₁ 내지 Ar₃는 각각 1종 이상의 치환기로 더 치환될 수 있고, 상기 1종 이상의 치환기는 중수소, 시아노기, 할로젠기, 탄소수 1 내지 7의 알킬기 및 탄소수 1 내지 7의 알킬실릴기로 이루어진 군에서 선택된다.

청구항 2

삭제


청구항 3


삭제

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 [화학식 1]은 하기 [화합물 1] 내지 [화합물 35] 중에서 선택되는 것을 특징으로 하는 유기발광 화합물:





청구항 5

제1 전극, 제2 전극, 및 상기 제1 전극과 제2 전극 사이에 배치된 1층 이상의 유기물층을 포함하는 유기전계발광소자로서,

상기 유기물층 중 1 층 이상은 제1항에 따른 [화학식 1]의 유기발광 화합물을 포함하는 것인 유기전계발광소자.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 유기물층은 정공 주입층, 정공 수송층, 정공 주입 및 정공 수송을 동시에 하는 층, 전자 수송층, 전자 주

입층, 전자 수송 및 전자 주입을 동시에 하는 층 및 발광층 중 1층 이상을 포함하고, 상기 층들 중 1층 이상이 상기 [화학식 1]로 표시되는 유기발광 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 발광층이 상기 [화학식 1]로 표시되는 유기발광 화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 [화학식 1]로 표시되는 유기발광 화합물은 상기 발광층 내의 호스트 화합물 또는 도판트 화합물로 사용되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 발광층은 [화학식 1]로 표시되는 유기발광 화합물 외의 호스트 화합물 또는 도판트 화합물을 1종 이상 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

청구항 10

제5항에 있어서,

상기 유기물층에 적색, 녹색 또는 청색 발광을 하는 유기 발광층을 하나 이상을 더 포함하여 백색 발광을 하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광소자.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 유기발광 화합물에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 유기전계발광소자의 발광층 호스트 화합물 또는 도판트 화합물로 채용되는 유기발광 화합물 및 이를 채용하여 장수명 및 발광 효율이 현저히 향상된 유기전계발광소자에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 유기발광 현상이란 유기 물질을 이용하여 전기에너지를 빛에너지로 전환시켜주는 현상을 말한다. 유기발광 현상을 이용하는 유기전계발광소자는 통상 양극과 음극 및 이 사이에 유기물층을 포함하는 구조를 가진다. 여기서 유기물층은 유기전계발광소자의 효율과 안정성을 높이기 위하여 각기 다른 물질로 구성된 다층의 구조로 이루어진 경우가 많으며, 예컨대 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 전자 주입층 등으로 이루어질 수 있다. 이러한 유기전계발광소자의 구조에서 두 전극 사이에 전압을 걸어주게 되면 양극에서는 정공이, 음극에서는 전자가 유기물층에 주입되게 되고, 주입된 정공과 전자가 만났을 때 엑시톤(exciton)이 형성되며, 이 엑시톤이 다시 바닥상태로 떨어질 때 빛이 나게 된다. 이러한 유기전계발광소자는 자발광, 고휘도, 고효율, 낮은 구동 전압, 넓은 시야각, 높은 콘트라스트, 고속 응답성 등의 특성을 갖는 것으로 알려져 있다.

[0003] 유기전계발광소자에서 유기물층으로 사용되는 물질은 기능에 따라, 발광 물질과 전하 수송 물질, 정공 주입 물질, 정공 수송 물질, 전자 수송 물질, 전자 주입 물질 등으로 분류될 수 있다. 또한, 발광 물질은 발광색에 따라 청색, 녹색, 적색 발광 물질과 보다 나은 천연색을 구현하기 위해 필요한 노란색 및 주황색 발광 물질로 구분될 수 있다.

[0004] 한편, 발광 물질로서 하나의 물질만 사용하는 경우 분자간 상호 작용에 의하여 최대 발광 파장이 장파장으로 이동하고 색순도가 떨어지거나 발광 감쇄 효과로 소자의 효율이 감소되는 문제가 발생하므로, 색순도의 증가와 에너지 전이를 통한 발광 효율을 증가시키기 위하여 발광 물질로서 호스트/도판트 계를 사용할 수 있다.

[0005] 유기 발광 소자가 전술한 우수한 특징들을 충분히 발휘하기 위해서는 소자 내 유기물층을 이루는 물질, 예컨대 정공 주입 물질, 정공 수송 물질, 발광 물질, 전자 수송 물질, 전자 주입 물질 등이 안정하고 효율적인 재료에

의하여 뒷받침되는 것이 선행되어야 하나, 아직까지 안정하고 효율적인 유기 발광 소자용 유기물층 재료의 개발이 충분히 이루어지지 않은 상태이다. 따라서 새로운 재료의 개발이 계속 요구되고 있으며, 이와 같은 재료 개발의 필요성은 전술한 다른 유기 전자 소자에서도 마찬가지이다.

[0006] 청색발광물질로서 미국 등록특허 제US7053255에는 중심부는 디페닐안트라센 구조를 가지며, 아릴기가 말단에 치환된 청색 발광 화합물 및 이를 이용한 유기전계발광소자가 개시되어 있지만 발광효율 및 휘도가 충분하지 않다는 문제점이 있다. 한편, 미국등록특허공보 제US 7233019호, 대한민국공개특허공보 제2006-0006760호에는 치환된 피렌계 화합물을 이용한 유기전계발광소자가 개시되어 있으나, 청색의 색순도가 낮아서 진한 청색(deep blue)의 구현이 어렵기 때문에 천연색의 풀컬러 디스플레이를 구현하는데 문제점이 있다.

발명의 내용


해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 유기전계발광소자의 발광층에 호스트 화합물 또는 도판트 화합물로 채용되어 우수한 발광 특성을 구현할 수 있는 신규한 유기발광 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광 소자를 제공하고자 한다.

과제의 해결 수단


[0008] 본 발명은 상기 과제를 해결하기 위하여, 하기 [화학식 1]로 표시되는 코어 골격에 하기 [구조식 1] 또는 [구조식 2]를 치환체로 적어도 하나 이상 갖는 것을 특징으로 하는 유기발광 화합물 및 이를 포함하는 유기전계발광 소자를 제공한다.

[0009] [화학식 1]




[0010]

[0011] [구조식 1]



[0012]

[0013] [구조식 2]



[0014]

[0015] 상기 [화학식 1] 및 [구조식 1] 내지 [구조식 2]에 따른 유기발광 화합물의 구체적인 구조 및 치환기에 대해서는 후술한다.

발명의 효과

[0016] 본 발명에 따른 유기발광 화합물을 발광층에 채용한 유기전계발광소자는 보다 향상된 발광 효율과 장수명 특성의 구현이 가능하여 이를 채용한 유기전계발광소자는 다양한 디스플레이 소자에 유용하여 사용될 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0017] 도 1 내지 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광소자의 구조를 예시한 단면도이다.


도 6은 본 발명에 따른 유기발광 화합물의 구조를 나타낸 대표도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0018] 이하, 본 발명을 보다 구체적으로 설명한다.

[0019] 본 발명은 하기 [화학식 1]로 표시되는 신규한 유기발광 화합물에 관한 것이다.

[0020] [화학식 1]




[0021]


상기 [화학식 1]에서,

R₁ 내지 R₁₂는 서로 동일하거나 상이하고, 각각 독립적으로 수소, 탄소수 1 내지 7의 알킬기, 하기 [구조식 1] 및 [구조식 2] 중에서 선택된다.

[구조식 1]



[구조식 2]



상기 [구조식 1] 내지 [구조식 2]에서,

L₁ 및 L₂는 각각 독립적으로 직접결합이거나, 페닐렌기, 또는 나프틸렌기이다 (n 및 m은 각각 0 내지 2의 정수이며, n 및 m이 2인 경우 복수의 L₁ 및 L₂는 서로 동일하거나 상이함).

Ar₁ 내지 Ar₃는 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소수 6 내지 20의 아릴기이거나, 또는 치환 또는 비치환된 탄소수 3 내지 20의 헤테로아릴기이다 (p 및 q는 1 내지 2의 정수이고 p 및 q가 2인 경우 복수의 *-()는 서로 동일하거나 상이함).

상기 R₁ 내지 R₁₂ 중에서 선택된 어느 하나 내지 셋은 각각 독립적으로 치환 또는 비치환된 탄소수 1 내지 7의 알킬기, 하기 [구조식 1] 및 [구조식 2] 중에서 선택되고, 나머지는 수소이다.

상기 R₁ 내지 R₁₂ 중에서, R₉ 내지 R₁₂는 서로 결합하여 치환 또는 비치환된 방향족 단일환 또는 다환 고리를 형성할 수 있다.

R₁₃ 및 R₁₄는 메틸기이다.

상기 R₁₃ 및 R₁₄는 서로 또는 인접한 치환기와 연결되어 고리를 형성하지 않는다.

상기 Ar₁ 내지 Ar₃는 각각 1종 이상의 치환기로 더 치환될 수 있고, 상기 1종 이상의 치환기는 중수소, 시아노기, 할로젠기, 탄소수 1 내지 7의 알킬기, 탄소수 6 내지 20의 아릴기, 탄소수 3 내지 20의 헤테로아릴기, 탄소수 1 내지 24의 알킬아미노기, 탄소수 6 내지 24의 아릴아미노기, 탄소수 3 내지 24의 헤테로아릴아미노기, 탄소수 1 내지 7의 알킬실릴기로 이루어진 군에서 선택된다.

[0022]

삭제

[0023]	삭제
[0024]	삭제
[0025]	삭제
[0026]	삭제
[0027]	삭제
[0028]	삭제
[0029]	삭제
[0030]	삭제
[0031]	삭제
[0032]	삭제
[0033]	삭제
[0034]	삭제
[0035]	삭제
[0036]	삭제
[0037]	삭제
[0038]	삭제
[0039]	삭제
[0040]	삭제

- [0041] 삭제
- [0042] 삭제
- [0043] 본 발명에 있어서, 상기 치환기들의 예시들에 대해서 아래에서 구체적으로 설명하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0044] 본 발명에 있어서, 상기 알킬기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나 1 내지 50인 것이 바람직하다. 구체적인 예로는 메틸기, 에틸기, 프로필기, n-프로필기, 이소프로필기, 부틸기, n-부틸기, 이소부틸기, tert-부틸기, sec-부틸기, 1-메틸-부틸기, 1-에틸-부틸기, 펜틸기, n-펜틸기, 이소펜틸기, 네오펜틸기, tert-펜틸기, 헥실기, n-헥실기, 1-메틸펜틸기, 2-메틸펜틸기, 4-메틸-2-펜틸기, 3,3-디메틸부틸기, 2-에틸부틸기, 헵틸기, n-헵틸기, 1-메틸헥실기, 시클로펜틸메틸기, 시클로헥틸메틸기, 옥틸기, n-옥틸기, tert-옥틸기, 1-메틸헵틸기, 2-에틸헥실기, 2-프로필펜틸기, n-노닐기, 2,2-디메틸헵틸기, 1-에틸-프로필기, 1,1-디메틸-프로필기, 이소헥실기, 2-메틸펜틸기, 4-메틸헥실기, 5-메틸헥실기 등이 있으나, 이들에 한정되지 않는다.
- [0045] 본 발명에 있어서, 알콕시기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있다. 알콕시기의 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 입체적 방해를 주지 않는 범위인 1 내지 30개인 것이 바람직하다. 구체적으로, 메톡시기, 에톡시기, n-프로폭시기, 이소프로폭시기, i-프로필옥시기, n-부톡시기, 이소부톡시기, tert-부톡시기, sec-부톡시기, n-펜틸옥시기, 네오펜틸옥시기, 이소펜틸옥시기, n-헥실옥시기, 3,3-디메틸부틸옥시기, 2-에틸부틸옥시기, n-옥틸옥시기, n-노닐옥시기, n-데실옥시기, 벤질옥시기, p-메틸벤질옥시기 등이 될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0046] 본 발명에 있어서, 상기 알케닐기는 직쇄 또는 분지쇄일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나, 2 내지 40인 것이 바람직하다. 구체적인 예로는 비닐기, 1-프로페닐기, 이소프로페닐기, 1-부테닐기, 2-부테닐기, 3-부테닐기, 1-펜테닐기, 2-펜테닐기, 3-펜테닐기, 3-메틸-1-부테닐기, 1,3-부타디에닐기, 알릴기, 1-페닐비닐-1-일기, 2-페닐비닐-1-일기, 2,2-디페닐비닐-1-일기, 2-페닐-2-(나프틸-1-일)비닐-1-일기, 2,2-비스(디페닐-1-일)비닐-1-일기, 스틸베닐기, 스티레닐기 등이 있으나 이들에 한정되지 않는다.
- [0047] 본 발명에 있어서, 아릴기는 단환식 또는 다환식일 수 있고, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나 6 내지 60인 것이 바람직하다. 단환식 아릴기의 예로는 페닐기, 비페닐기, 터페닐기, 스틸벤기 등이 있고, 다환식 아릴기의 예로는 나프틸기, 안트라세닐기, 페난트레닐기, 파이레닐기, 페릴레닐기, 테트라세닐기, 크라이세닐기, 플루오레닐기, 아세나프타세닐기, 트리페닐렌기, 플루오안트렌(fluoranthrene)기 등이 있으나, 본 발명의 범위가 이들 예로만 한정되는 것은 아니다.
- [0048] 본 발명에 있어서, 헤테로고리기는 이종원자로 O, N 또는 S를 포함하는 헤테로고리기로, 탄소수는 특별히 한정되지 않으나 탄소수 2 내지 60인 것이 바람직하다. 헤테로고리기의 예로는 티오펜기, 퓨란기, 피롤기, 이미다졸기, 티아졸기, 옥사졸기, 옥사디아졸기, 트리아졸기, 피리딘기, 비피리딘기, 피리미딘기, 트리아진기, 트리아졸기, 아크리딘기, 피리다진기, 피라지닐기, 퀴놀리닐기, 퀴나졸린기, 퀴녹살리닐기, 프탈라지닐기, 피리도 피리미디닐기, 피리도 피라지닐기, 피라지노 피라지닐기, 이소퀴놀린기, 인돌기, 카바졸기, 벤조옥사졸기, 벤조이미다졸기, 벤조티아졸기, 벤조카바졸기, 벤조티오펜기, 디벤조티오펜기, 벤조퓨라닐기, 디벤조퓨라닐기, 페난트롤린기, 티아졸릴기, 이소옥사졸릴기, 옥사디아졸릴기, 티아디아졸릴기, 벤조티아졸릴기, 페노티아지닐기 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
- [0049] 본 발명에 있어서, 아릴옥시기, 아릴티옥시기, 아릴술폰시기 및 아랄킬아민기 중의 아릴기는 전술한 아릴기의 예시와 같다. 구체적으로 아릴옥시기로는 페녹시기, p-토릴옥시기, m-토릴옥시기, 3,5-디메틸-페녹시기, 2,4,6-트리메틸페녹시기, ptert-부틸페녹시기, 3-비페닐옥시기, 4-비페닐옥시기, 1-나프틸옥시기, 2-나프틸옥시기, 4-메틸-1-나프틸옥시기, 5-메틸-2-나프틸옥시기, 1-안트릴옥시기, 2-안트릴옥시기, 9-안트릴옥시기, 1-페난트릴옥시기, 3-페난트릴옥시기, 9-페난트릴옥시기 등이 있고, 아릴티옥시기로는 페닐티옥시기, 2-메틸페닐티옥시기, 4-tert-부틸페닐티옥시기 등이 있으며, 아릴술폰시기로는 벤젠술폰시기, p-톨루엔술폰시기 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.
- [0050] 본 발명에 있어서, 시클로알킬기는 특별히 한정되지 않으나, 탄소수 3 내지 60인 것이 바람직하며, 구체적으로 시클로프로필기, 시클로부틸기, 시클로펜틸기, 3-메틸시클로펜틸기, 2,3-디메틸시클로펜틸기, 시클로헥실기, 3-메틸

시클로헥실기, 4-메틸시클로헥실기, 2,3-디메틸시클로헥실기, 3,4,5-트리메틸시클로헥실기, 4-tert-부틸시클로헥실기, 시클로헵틸기, 시클로옥틸기 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.

[0051] 본 발명에 있어서, 할로젠기의 예로는 불소, 염소, 브롬 또는 요오드가 있다.

[0052] 본 발명에 있어서, 아릴아민기의 예로는 치환 또는 비치환된 모노아릴아민기, 치환 또는 비치환된 디아릴아민기, 또는 치환 또는 비치환된 트리아릴아민기가 있다. 상기 아릴아민기 중의 아릴기는 단환식 아릴기일 수 있고, 다환식 아릴기일 수 있다. 상기 아릴기가 2 이상을 포함하는 아릴아민기는 단환식 아릴기, 다환식 아릴기, 또는 단환식아릴기와 다환식 아릴기를 동시에 포함할 수 있다.

[0053] 상기 아릴아민기의 구체적인 예로는 페닐아민기, 나프틸아민기, 비페닐아민기, 안트라세닐아민기, 3-메틸-페닐아민기, 4-메틸-나프틸아민기, 2-메틸-비페닐아민기, 9-메틸-안트라세닐아민기, 디페닐 아민기, 페닐 나프틸 아민기, 디톨릴 아민기, 페닐 톨릴 아민기, 카바줄기 및 트리페닐 아민기 등이 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[0054] 본 발명에 있어서, 실릴기는 구체적으로 트리메틸실릴기, 트리에틸실릴기, t-부틸디메틸실릴기, 비닐디메틸실릴기, 프로필디메틸실릴기, 트리페닐실릴기, 디페닐실릴기, 페닐실릴기 등이 있으나 이에 한정되지 않는다.

[0055] 본 발명에 있어서, 헤테로아릴아민기 중의 헤테로 아릴기는 전술한 헤테로고리기의 예시 중에서 선택될 수 있다.

[0056] 본 발명에 있어서, 알킬티옥시기, 알킬술폭시기 중의 알킬기는 전술한 알킬기의 예시와 같다. 구체적으로 알킬티옥시기로는 메틸티옥시기, 에틸티옥시기, tert-부틸티옥시기, 헥실티옥시기, 옥틸티옥시기 등이 있고, 알킬술폭시기로는 메실, 에틸술폭시기, 프로필술폭시기, 부틸술폭시기 등이 있으나, 이에 한정되지 않는다.


[0057] 본 발명에 있어서, "치환 또는 비치환된"이란, 중수소, 할로젠기, 니트릴기, 니트로기, 히드록시기, 알킬기, 시클로알킬기, 알콕시기, 아릴옥시기, 알킬티옥시기, 아릴티옥시기, 알킬술폭시기, 아릴술폭시기, 알케닐기, 실릴기, 붕소기, 알킬아민기, 아랄킬아민기, 아릴아민기, 아릴기, 플루오레닐기, 카바줄기 및 N, O 및 S 원자 중 1 개 이상을 포함하는 헤테로고리기 중 적어도 하나의 치환기로 치환 또는 비치환된 것을 의미한다.

[0058] 본 발명에 있어서, 치환된 아릴렌기라 함은, 페닐기, 비페닐기, 나프탈렌기, 플루오레닐기, 파이레닐기, 페난트레닐기, 페릴렌기, 테트라세닐기, 안트라세닐기 등이 다른 치환기로 치환된 것을 의미한다.


[0059] 본 발명에 있어서, 치환된 헤테로아릴렌기라 함은, 피리딜기, 티오펜기, 트리아진기, 퀴놀린기, 페난트롤린기, 이미다졸기, 티아졸기, 옥사졸기, 카바줄기 및 이들의 축합헤테로고리기, 예컨대 벤즈퀴놀린기, 벤즈이미다졸기, 벤즈옥사졸기, 벤즈티아졸기, 벤즈카바줄기, 디벤조티오펜기, 디벤조퓨란기 등이 다른 치환기로 치환된 것을 의미한다.

[0060] 상기 [화학식 1]로 표시되는 본 발명에 따른 유기발광 화합물은 그 구조적 특이성으로 인하여 유기전계발광소자의 다양한 유기물층에 사용될 수 있고, 바람직하게는 발광층 내의 호스트 화합물 또는 도판트 화합물로 사용될 수 있다.


[0061] 본 발명에 따른 [화학식 1]로 표시되는 발광층의 호스트 화합물 또는 도판트 화합물로 채용될 수 있는 유기발광 화합물의 구체적인 예로는 하기 화합물들이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.



[0062]




[0063]




[0064]


49




50




51




52




53




54




55




56




57




58






59



60






[0065]



64

65




66



67

68




69















70

71

72




[0066]




[0067]


85




86




87




88




89




90




91




92




93




94



95




96




[0068]


97




100




103




106




109




98




101




104




107




110




99




102




105



108




111




[0069]


112




113




114




115




116




117




118




119




120




121




122




123




124



125




126




[0070]


127




128




129




130




131




132




133




134




135




136




137




138




139




140




141




[0071]




[0072]




163




164




165




166




167




168




169




170




171



169


















170


















171

[0073]




[0074]




[0075]


199




200




201




202




203




204




205




206




207



208




209




210




211



212




213




[0076]


214




215




216




217




218




219




220




221




222




223




224




225




226




227




228



229




230




231




[0077]




[0078]




[0079]



[0080]




[0081]




[0082]


319




322




325




328




331




320




323




326




329




332




321




324




327




330



333




[0083]




[0084]


349




350




351




352




353




354




355




356




357




358



359




360




[0085]


361




362




363




364




365




366




367




368




369




370




371




372




373



374




375




[0086]


376




377




378




379




380




381




382




383



384




[0087]




[0088]


397




400




403




406




409




398




401




404




407




410




399




402




405




408




411



[0089]



[0090]



[0091]

[0092]

상기와 같은 구조의 코어 구조에 다양한 치환기를 도입함으로써 도입된 치환기의 고유 특성을 갖는 유기발광 화합물을 합성할 수 있다. 예컨대, 유기전계발광소자의 제조시 사용되는 정공 주입층 물질, 정공 수송층 물질 및 전자 수송층 물질에 사용되는 치환기를 상기 구조에 도입함으로써 각 유기물층에서 요구하는 조건들을 충족시키는 물질을 제조할 수 있다.

[0093]

특히, 본 발명에 따른 [화학식 1]로 표시되는 유기발광 화합물은 상기에서 살펴본 바와 같이, 특징적 코어 구조체에 치환기를 도입하여 유기전계발광소자의 발광층에 채용시 효율, 구동전압, 수명 등에서 우수한 특성을 나타내는 유기전계발광소자의 구현이 가능함을 확인하였다.

[0094]

본 발명의 화합물은 유기전계발광소자의 통상의 제조방법에 따라 소자에 적용할 수 있다. 본 발명의 하나의 실시예에 따른 유기전계발광소자는 제1 전극과 제2 전극 및 이 사이에 배치된 유기물층을 포함하는 구조로 이루어질 수 있으며, 본 발명에 따른 유기발광 화합물을 소자의 유기물층에 사용한다는 것을 제외하고는 통상의 소자의 제조 방법 및 재료를 사용하여 제조될 수 있다.

[0095]

본 발명에 따른 유기전계발광소자의 유기물층은 단층 구조로 이루어질 수도 있으나, 2층 이상의 유기물층이 적층된 다층 구조로 이루어질 수 있다. 예컨대, 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 전자 주입층 등을 포함하는 구조를 가질 수 있다. 그러나, 이에 한정되지 않고 더 적은 수의 유기물층을 포함할 수도 있다.

[0096]

따라서, 본 발명의 유기전계발광소자에서, 상기 유기물층은 정공 주입층, 정공 수송층, 전자 수송층, 전자 주입층, 정공 주입 및 정공 수송을 동시에 하는 층, 전자 주입 및 전자수송을 동시에 하는 층 및 발광층 중 1층 이상을 포함할 수 있고, 상기 층들 중 1층 이상이 상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물을 포함할 수 있으며, 바람직하게는 본 발명에 따른 유기발광 화합물은 발광층 내 호스트 또는 도판트 물질로서 포함될 수 있다.

[0097]

상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물을 발광층 내 호스트 또는 도판트 물질로서 포함되는 경우에, 도판트의 함량은 통상적으로 호스트 약 100 중량부를 기준으로 하여 약 0.01 내지 약 20 중량부의 범위에서 선택될 수 있다. 또한, [화학식 1]로 구현되는 유기발광 화합물 이외의 호스트 또는 도판트 화합물을 포함할 수도 있으며, 그 함량은 상기와 마찬가지로이다.

[0098]

이와 같은 다층 구조의 유기물층에서 상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물은 발광층, 정공 주입/정공 수송과 발광을 동시에 하는 층, 정공 수송과 발광을 동시에 하는 층, 또는 전자 수송과 발광을 동시에 하는 층 등에 포함

될 수 있다.

- [0099] 예컨대, 본 발명에 따른 유기 전자 소자의 구조는 도 1 내지 5에 예시되어 있다.
- [0100] 도 1에는 기관(1) 위에 양극(2), 정공 주입층(3), 정공 수송층(4), 발광층(5), 전자 수송층(6) 및 음극(7)이 순차적으로 적층된 유기 전자 소자의 구조가 예시되어 있다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물은 상기 정공 주입층(3), 정공 수송층(4), 발광층(5) 또는 전자 수송층(6)에 포함될 수 있다.
- [0101] 도 2에는 기관(1) 위에 양극(2), 정공 주입층(3), 정공 수송층(4), 발광층(5) 및 음극(7)이 순차적으로 적층된 유기 전자 소자의 구조가 예시되어 있다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물은 상기 정공 주입층(3), 정공 수송층(4) 또는 전자 수송층(6)에 포함될 수 있다.
- [0102] 도 3에는 기관(1) 위에 양극(2), 정공 수송층(4), 발광층(5), 전자 수송층(6) 및 음극(7)이 순차적으로 적층된 유기 전자 소자의 구조가 예시되어 있다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물은 상기 정공 수송층(4), 발광층(5) 또는 전자 수송층(6)에 포함될 수 있다.
- [0103] 도 4에는 기관(1) 위에 양극(2), 발광층(5), 전자 수송층(6) 및 음극(7)이 순차적으로 적층된 유기 전자 소자의 구조가 예시되어 있다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물은 상기 발광층(5) 또는 전자 수송층(6)에 포함될 수 있다.
- [0104] 도 5에는 기관(1) 위에 양극(2), 발광층(5) 및 음극(7)이 순차적으로 적층된 유기 전자 소자의 구조가 예시되어 있다. 이와 같은 구조에 있어서, 상기 [화학식 1]로 표시되는 화합물은 상기 발광층(5)에 포함될 수 있다.
- [0105] 예컨대, 본 발명에 따른 유기전계발광소자는 스퍼터링(sputtering)이나 전자빔 증발(e-beam evaporation)과 같은 PVD(physical vapor deposition) 방법을 이용하여, 기관 상에 금속 또는 전도성을 가지는 금속 산화물 또는 이들의 합금을 증착시켜 양극을 형성하고, 그 위에 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층을 포함하는 유기물층을 형성한 후, 그 위에 음극으로 사용할 수 있는 물질을 증착시킴으로써 제조될 수 있다.
- [0106] 이와 같은 방법 외에도, 기관 상에 음극 물질부터 유기물층, 양극 물질을 차례로 증착시켜 유기전계발광소자를 만들 수도 있다. 상기 유기물층은 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층 및 전자 수송층 등을 포함하는 다층 구조일 수도 있으나, 이에 한정되지 않고 단층 구조일 수 있다. 또한, 상기 유기물층은 다양한 고분자 소재를 사용하여 증착법이 아닌 솔벤트 프로세스(solvent process), 예컨대 스핀 코팅, 딥 코팅, 닥터 블레이딩, 스크린 프린팅, 잉크젯 프린팅 또는 열 전사법 등의 방법에 의하여 더 적은 수의 층으로 제조할 수 있다.
- [0107] 상기 양극 물질로는 통상 유기물층으로 정공주입이 원활할 수 있도록 일함수가 큰 물질이 바람직하다. 본 발명에서 사용될 수 있는 양극 물질의 구체적인 예로는 바나듐, 크롬, 구리, 아연, 금과 같은 금속 또는 이들의 합금, 아연 산화물, 인듐 산화물, 인듐 주석 산화물(ITO), 인듐 아연 산화물(IZO)과 같은 금속 산화물, ZnO:Al 또는 SnO₂:Sb와 같은 금속과 산화물의 조합, 폴리(3-메틸티오펜), 폴리[3,4-(에틸렌-1,2-디옥시)티오펜](PEDT), 폴리피롤 및 폴리아닐린과 같은 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
- [0108] 상기 음극 물질로는 통상 유기물층으로 전자 주입이 용이하도록 일함수가 작은 물질인 것이 바람직하다. 음극 물질의 구체적인 예로는 마그네슘, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 타이타늄, 인듐, 이트륨, 리튬, 가돌리늄, 알루미늄, 은, 주석 및 납과 같은 금속 또는 이들의 합금, LiF/Al 또는 LiO₂/Al과 같은 다층 구조 물질 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
- [0109] 정공 주입 물질로는 낮은 전압에서 양극으로부터 정공을 잘 주입받을 수 있는 물질로서, 정공 주입 물질의 HOMO(highest occupied molecular orbital)가 양극 물질의 일함수와 주변 유기물층의 HOMO 사이인 것이 바람직하다. 정공 주입 물질의 구체적인 예로는 금속 포르피린(porphyrine), 올리고티오펜, 아릴아민 계열의 유기물, 헥사니트릴 헥사아자트리페닐렌, 퀴나크리돈(quinacridone) 계열의 유기물, 페릴렌(perylene) 계열의 유기물, 안트라퀴논 및 폴리아닐린과 폴리티오펜 계열의 전도성 고분자 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
- [0110] 정공 수송 물질로는 양극이나 정공 주입층으로부터 정공을 수송 받아 발광층으로 옮겨줄 수 있는 물질로 정공에 대한 이동성이 큰 물질이 적합하다. 구체적인 예로는 아릴아민 계열의 유기물, 전도성 고분자, 및 공액 부분과 비공액 부분이 함께 있는 블록 공중합체 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.
- [0111] 발광 물질로는 정공 수송층과 전자 수송층으로부터 정공과 전자를 각각 수송받아 결합시킴으로써 가시광선 영역

의 빛을 낼 수 있는 물질로서, 형광이나 인광에 대한 양자효율이 좋은 물질이 바람직하다. 구체적인 예로는 8-히드록시-퀴놀린 알루미늄 착물(Alq_3), 카르바졸 계열 화합물, 이량체화 스티릴(dimerized styryl) 화합물, BAIq , 10-히드록시벤조 퀴놀린-금속 화합물, 벤족사졸, 벤즈티아졸 및 벤즈이미다졸 계열의 화합물, 폴리(p-페닐렌비닐렌)(PPV) 계열의 고분자, 스피로(spiro) 화합물, 폴리플루오렌, 루브렌 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.

[0112] 전자 수송 물질로는 음극으로부터 전자를 잘 주입 받아 발광층으로 옮겨줄 수 있는 물질로서, 전자에 대한 이동성이 큰 물질이 적합하다. 구체적인 예로는 8-히드록시퀴놀린의 Al 착물, Alq_3 를 포함한 착물, 유기 라디칼 화합물, 히드록시플라본-금속 착물 등이 있으나, 이들에만 한정되는 것은 아니다.


[0113] 본 발명에 따른 유기전계발광소자는 사용되는 재료에 따라 전면 발광형, 후면 발광형 또는 양면 발광형일 수 있다.

[0114] 또한, 본 발명에 따른 유기발광 화합물은 유기 태양 전지, 유기 감광체, 유기 트랜지스터 등을 비롯한 유기 전자 소자에서도 유기전계발광소자에 적용되는 것과 유사한 원리로 작용할 수 있다.

[0115] 이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 바람직한 실시예를 제시한다. 그러나, 하기의 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것이며, 이에 의하여 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.

[0116] 실시예 1 : 화합물 1의 합성


[0117] (1) 제조예 1 : 중간체 1-1의 합성



[0118]

[0119] 1-bromoanthracene(2.6 g, 0.010 mol)에 bis(pinacolato)diboron(3.0 g, 0.012 mol), $\text{PdCl}_2(\text{dppf})$ (0.4 g, 0.0005 mol), potassium-acetate(2.8 g, 0.020 mol)에 1,4-dioxane 100 mL를 넣고 95 °C에서 24시간 교반하여 반응시켰다. 반응 종료 후 냉각하여 H_2O : MC에 충분히 분리를 한 후 컬럼정제(n-Hexane : MC)하여 <중간체 1-1>을 2.2 g (수율 71%) 수득하였다. ($m/z=304$)


[0120] (2) 제조예 2 : 중간체 1-2의 합성



[0121]

[0122] 중간체 1-1(3.6 g, 0.012 mol)에 4-bromo-2-iodophenol(2.9 g, 0.010 mol) $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (0.6 g, 0.0005 mol), potassium carbonate(2.8 g, 0.020 mol)에 THF 100 mL를 넣고 65 °C에서 18시간 교반하여 반응시켰다. 반응 종료 후 냉각하여 H_2O : MC에 충분히 분리를 한 후 컬럼정제(n-Hexane : MC)하여 <중간체 1-2>를 2.5 g(수율 73%)수득하였다. ($m/z=349$)


[0123] (3) 제조예 3 : 중간체 1-3의 합성



[0124]

[0125] IPy₂BF₄(7.5 g, 0.020 mol)를 디클로로메탄에 녹인 후 -78 °C로 냉각하였다. HBF₄(6.5 g, 0.040 mol)을 가한 뒤 10 분 동안 교반하였다. 고체를 여과 후 여액을 -60 °C로 냉각시킨 뒤, 중간체 1-2(3.5 g, 0.010 mol)을 천천히 dropping하였다. 반응 종료 후 냉각하여 H₂O : MC에 충분히 후 컬럼정제(n-Hexane : MC)하여 <중간체 1-3>를 2.2 g(수율 60%)수득하였다.(m/z=359)


[0126] (4) 제조예 4 : 중간체 1-4의 합성



[0127]

[0128] 화합물 1-3(3.6 g, 0.010 mol)을 diethyl ether 100 mL에 녹이고, AlCl₃(1.6 g, 0.012 mol)을 천천히 dropping 시켰다. 15 분 동안 교반시킨 후, 0 °C로 냉각하였다. 1 시간 동안 교반시킨 후 반응이 완결되면 상온으로 천천히 냉각하고, 여기에 EA를 거품이 일어나지 않을 때까지 천천히 넣어주었다. 반응 종료 후 냉각하여 H₂O : MC에 충분히 후 컬럼정제(n-Hexane : MC)하여 <중간체 1-4>를 2.9 g(수율 85%)수득하였다.(m/z=345)


[0129] (5) 제조예 5 : 중간체 1-5의 합성



[0130]

[0131] 중간체 1-4(3.5 g, 0.010 mol)을 DMSO 50 mL에 녹인 후 상온에서 sodium-tert-butoxide(4.8 g, 0.050 mol)을 넣어주고 70 °C에서 15분 교반하였다. 이에 methyl iodide(7.3 g, 0.050 mol)을 천천히 dropping 시킨 후 1 시간 동안 교반하여 반응 종료하였다. 반응 종료 후 냉각하여 H₂O : MC에 충분히 후 컬럼정제(n-Hexane : MC)하여 <중간체 1-5>를 2.2 g(수율 60%)수득하였다.(m/z=373)


[0132] (6) 제조예 6 : 중간체 1-6의 합성



[0133]

[0134] 중간체 1-5(3.7 g, 0.010 mol)에 phenyl boronic acid(1.4 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 1-6> 2.6 g(수율 71%)을 얻었다.(m/z=370)


[0135] (7) 제조예 7 : 중간체 1-7의 합성



[0136]

[0137] 중간체 1-6(3.7 g, 0.010 mol)에 N-bromosuccinimide(1.8 g, 0.010 mol)에 DMF 50 mL를 넣고 20 °C에서 8시간 교반하여 반응시켰다. 반응 종료 후 H₂O : 아세트산에틸로 충분히 후 컬럼정제(n-Hexane : MC)하여 <중간체 1-7>을 2.2 g(48%)수득하였다.(m/z=449)


[0138] (8) 제조예 8 : 중간체 1-8의 합성



[0139]

[0140] 중간체 1-7(4.5 g, 0.010 mol)에 bis(pinacolato)diboron(3.0 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (1)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 1-8> 3.6 g(수율 73%) 수득하였다. (m/z=497)

[0141] (9) 제조예 9 : 화합물 1의 합성



[0142]


[0143] 중간체 1-8(6.0 g, 0.012 mol)에 bromobenzene(1.7 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 1> 3.2 g (수율 72%)을 얻었다.

[0144] H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(8.01/d, 7.88/d, 7.87/d, 7.62/s, 7.61/d, 7.45/m, 7.42/d, 7.38/m, 7.36/m, 7.33/d) 2H(7.41/m, 1.85/s) 4H(7.52/d, 7.51/m)

[0145] LC/MS: $m/z = 446 [(M+1)^+]$

[0146] 실시예 2 : 화합물 2의 합성


[0147] (1) 제조예 1 : 중간체 2-1의 합성



[0148]

[0149] 4-bromonaphthalen-1-ol(2.2 g, 0.010 mol)에 phenyl boronic acid(1.4 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 2-1> 1.6 g(수율 73%)을 얻었다.($m/z=220$)


[0150] (2) 제조예 2 : 중간체 2-2의 합성



[0151]

[0152] 중간체 2-1(2.2 g, 0.010 mol)에 trifluoromethane sulfonic anhydride(3.1 g, 0.011 mol), pyridine(1.0 g, 0.013 mol), potassium carbonate(4.1 g, 0.030 mol), methyl chloride 100 mL를 넣고 0 °C에서 교반하여 반응시켰다. 반응 종료 후 냉각하여 H₂O : MC에 증분리 후 컬럼정제(n-Hexane : MC)하여 <중간체 2-2>을 2.5 g(수율 70%)수득하였다.($m/z=352$)

[0153] (3) 제조예 3 : 화합물 2의 합성



[0154]


[0155] 중간체 1-9(3.5 g, 0.010 mol)에 중간체 2-2(2.8 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 2> 4.2 g(수율 73%)을 얻었다.

[0156] H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.08/d, 8.01/d, 7.88/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.76/s, 7.62/s, 7.61/d, 7.45/m, 7.42/d, 7.38/m, 7.36/m, 7.33/d) 2H(7.79/d, 7.55/m, 7.52/d, 7.41/m, 1.85/s) 4H(7.51/m)

[0157] LC/MS: $m/z=573 [(M+1)^+]$

[0158] 실시예 3 : 화합물 3의 합성


[0159] (1) 제조예 1 : 중간체 3-1의 합성



[0160]

[0161] 3-bromonaphthalen-1-ol(2.2 g, 0.010 mol)에 phenyl boronic acid(1.4 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 3-1> 1.6 g(수율 73%)을 얻었다.(m/z=220)


[0162] (2) 제조예 2 : 중간체 3-2의 합성



[0163]

[0164] 중간체 3-1(2.2 g, 0.010 mol)에 trifluoromethane sulfonic anhydride(3.1 g, 0.011 mol), pyridine(1.0 g, 0.013 mol)를 넣고 실시예 2-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 3-2> 2.5 g(수율 71%)을 얻었다.(m/z=352)

[0165] (3) 제조예 3 : 화합물 3의 합성



[0166]


[0167] 중간체 1-8(6.0 g, 0.012 mol)에 중간체 3-2(3.5 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 3> 4.0 g(수율 70%)을 얻었다.

[0168] ¹H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.08/d, 8.01/d, 7.88/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.76/s, 7.62/s, 7.61/d, 7.45/m, 7.42/d, 7.38/m, 7.36/m, 7.33/d) 2H(7.55/m, 7.41/m, 1.75/s) 4H(7.52/d, 7.51/m)

[0169] LC/MS: m/z= 573[(M+1)⁺]

[0170] 실시예 4 : 화합물 4의 합성


[0171] (1) 제조예 1 : 중간체 4-1의 합성



[0172]

[0173] 중간체 1-1(3.6 g, 0.012 mol)에 4-bromo-2-iodonaphthalen-1-ol(3.5 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 4-1> 2.8 g (수율 70%)을 얻었다.(m/z=400)


[0174] (2) 제조예 2 : 중간체 4-2의 합성



[0175]

[0176] 중간체 4-1(4.0 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (3)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 4-2> 2.4 g (수율 58%)을 얻었다.(m/z=409)


[0177] (3) 제조예 3 : 중간체 4-3의 합성



[0178]

[0179] 중간체 4-2(4.1 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (4)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 4-3> 3.2 g(수율 82%)수득하였다 (m/z=395)


[0180] (4) 제조예 4 : 중간체 4-4의 합성



[0181]

[0182] 중간체 4-3(4.0 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (5)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 4-3> 2.6 g (수율 61%)수득하였다 (m/z=423)


[0183] (5) 제조예 5 : 중간체 4-5의 합성



[0184]

[0185] 중간체 4-4(4.2 g, 0.010 mol)에 phenyl boronic acid(1.4 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 4-5> 3.1 g (수율 73%)을 얻었다.(m/z=420)


[0186] (6) 제조예 6 : 중간체 4-6의 합성



[0187]

[0188] 중간체 4-5(4.2 g, 0.010 mol)에 N-bromosuccinimide(1.8 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 4-6> 2.1 g (수율 42%)을 얻었다.(m/z=499)


[0189] (7) 제조예 7 : 중간체 4-7의 합성



[0190]

[0191] 중간체 4-6(5.0 g, 0.010 mol)에 bis(pinacolato)diboron(3.0 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (1)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 4-7> 3.9 g(수율 71%) 수득하였다. (m/z=546)

[0192] (8) 제조예 8 : 화합물 4의 합성



[0193]


[0194] 중간체 4-7(5.5 g, 0.010 mol)에 중간체 2-2(2.8 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 4> 4.5 g(수율 72%)을 얻었다.

[0195] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.52/d, 8.18/d, 8.08/d, 8.01/d, 7.88/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.76/s, 7.63/s, 7.61/d, 7.54/m, 7.52/m, 7.45/m, 7.38/m, 7.36/m) 2H(7.55/m, 7.41/m, 1.98/s) 4H(7.79/d, 7.51/m)

[0196] LC/MS: $m/z=623$ $[(M+1)^+]$

[0197] 실시예 5 : 화합물 5의 합성

[0198] (1) 제조예 1 : 화합물 5의 합성




[0200] 중간체 4-7(5.5 g, 0.010 mol)에 bromobenzene(1.3 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 5> 3.8 g(수율 77%)을 얻었다.

[0201] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.52/d, 8.18/d, 8.01/d, 7.88/d, 7.87/d, 7.63/s, 7.61/d, 7.54/m, 7.52/m, 7.45/m, 7.38/m, 7.36/m) 2H(7.79/d, 7.52/d, 7.41/m, 1.98/s) 4H(7.51/m)

[0202] LC/MS: $m/z= 497[(M+1)^+]$

[0203] 실시예 6 : 화합물 6의 합성

[0204] (1) 제조예 1 : 화합물 6의 합성




[0206] 중간체 4-7(5.5 g, 0.010 mol)에 2-(4-bromophenyl)naphthalene(2.3 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 6> 4.2 g(수율 67%)을 얻었다.

[0207] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.52/d, 8.18/d, 8.01/d, 7.92/d, 7.88/d, 7.87/d, 7.73/d, 7.63/s, 7.61/d, 7.58/d, 7.54/m, 7.52/m, 7.45/m, 7.41/m, 7.38/m, 7.36/m) 2H(8.00/d, 7.79/d, 7.59/m, 7.51/m, 1.98/s) 4H(7.25/d)

[0208] LC/MS: $m/z = 623[(M+1)^+]$

[0209] 실시예 7 : 화합물 7의 합성


[0210] (1) 제조예 1 : 중간체 7-1의 합성



[0211]

[0212] 중간체 4-4(4.2 g, 0.010 mol)에 9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-ylboronic acid (2.9 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 7-1> 3.9 g (수율 73%)을 얻었다. ($m/z=536$)


[0213] (2) 제조예 2 : 중간체 7-2의 합성



[0214]

[0215] 중간체 7-1(5.4 g, 0.010 mol)에 N-bromosuccinimide(1.8 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 7-2> 2.6 g (수율 42%)을 얻었다. ($m/z=615$)


[0216] (3) 제조예 3 : 중간체 7-3의 합성



[0217]

[0218] 중간체 7-2(6.2 g, 0.010 mol)에 bis(pinacolato)diboron(3.0 g, 0.012mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (1)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 7-3> 4.8 g(수율 73%) 수득하였다. ($m/z=662$)

[0219] (4) 제조예 4 : 화합물 7의 합성



[0220]

[0221] 중간체 7-3(6.6 g, 0.010 mol)에 중간체 2-2(2.8 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 7> 5.0 g(수율 68%)을 얻었다.

[0222]


¹H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.52/d, 8.18/d, 8.08/d, 8.01/d, 7.93/d, 7.88/d, 7.85/s, 7.77/s, 7.76/s, 7.61/d, 7.55/d, 7.54/m, 7.52/m, 7.45/m, 7.41/m, 7.36/m, 7.28/m) 2H(7.87/d, 7.79/d, 7.63/s, 7.55/m, 7.51/m, 7.38/m, 1.98/s, 1.72/s)

[0223]

LC/MS: m/z= 739[(M+1)⁺]

[0224] 실시예 8 : 화합물 8의 합성


[0225] (1) 제조예 1 : 중간체 8-1의 합성



[0226]

[0227] 중간체 1-1(3.6 g, 0.012 mol)에 3-bromo-10-iodophenanthren-9-ol(4.0 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 8-1> 2.9 g (수율 64%)을 얻었다.(m/z=449)


[0228] (2) 제조예 2 : 중간체 8-2의 합성



[0229]

[0230] 중간체 8-1(4.5 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (3)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 8-2> 2.7 g (수율 58%)을 얻었다.(m/z=459)

[0231] (3) 제조예 3 : 중간체 8-3의 합성




8-2

8-3

[0232]

[0233] 중간체 8-2(4.6 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (4)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 8-3> 3.9 g (수율 88%)수득하였다 (m/z=445)

[0234] (4) 제조예 4 : 중간체 8-4의 합성




8-3

8-4

[0235]

[0236] 중간체 8-3(4.5 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (5)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 8-4> 3.2 g (수율 67%)수득하였다 (m/z=473)

[0237] (5) 제조예 5 : 중간체 8-5의 합성




8-4

8-5

[0238]

[0239] 중간체 8-4(4.7 g, 0.010 mol)에 phenyl boronic acid(1.4 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 8-5> 3.4 g(수율 73%)을 얻었다.(m/z=470)

[0240] (6) 제조예 6 : 중간체 8-6의 합성




8-5

8-6

[0241]

[0242] 중간체 8-5(4.2 g, 0.010 mol)에 N-bromosuccinimide(1.8 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 8-6> 2.5 g (수율 45%)을 얻었다.(m/z=549)


[0243] (7) 제조예 7 : 중간체 8-7의 합성



[0244]

[0245] 중간체 8-6(5.5 g, 0.010 mol)에 bis(pinacolato)diboron(3.0 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (1)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 8-7> 4.5 g(수율 75%) 수득하였다. ($m/z=596$)

[0246] (8) 제조예 8 : 화합물 8의 합성



[0247]


[0248] 중간체 8-7(6.0 g, 0.010 mol)에 중간체 2-2(2.8 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 8> 4.8 g(수율 72%)을 얻었다.

[0249] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(9.15/s, 8.93/d, 8.55/d, 8.18/d, 8.12/d, 8.08/d, 8.04/d, 8.01/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.82/m, 7.76/s, 7.61/d, 7.45/m, 7.38/m, 7.36/m) 2H(7.88/d, 7.79/d, 7.52/d, 7.41/m, 1.98/s) 4H(7.51/m)

[0250] LC/MS: $m/z=673[(M+1)^+]$

[0251] 실시예 9 : 화합물 9의 합성


[0252] (1) 제조예 1 : 중간체 9-1의 합성



[0253]

[0254] 1,8-dibromoanthracene(3.4 g, 0.010 mol)에 bis(pinacolato)diboron(3.0 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (1)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 9-1> 2.8 g(수율73%) 수득하였다. ($m/z=383$)


[0255] (2) 제조예 2 : 중간체 9-2의 합성



[0256]

[0257] 중간체 9-1(4.6 g, 0.012 mol)에 2-iodophenol(2.2 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 9-2> 2.4 g (수율 70%)을 얻었다.(m/z=349)


[0258] (3) 제조예 3 : 중간체 9-3의 합성



[0259]

[0260] 중간체 9-2(4.0 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (3)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 9-3> 2.0 g (수율 55%)을 얻었다.(m/z=359)


[0261] (4) 제조예 4 : 중간체 9-4의 합성



[0262]

[0263] 중간체 9-3(3.6 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (4)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 9-4> 3.0 g (수율 86%)수득하였다 (m/z=345)


[0264] (5) 제조예 5 : 중간체 9-5의 합성



[0265]

[0266] 중간체 9-4(3.5 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (5)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 9-5> 2.3 g (수율 61%)수득하였다 (m/z=373)

[0267] (6) 제조예 6 : 중간체 9-6의 합성




9-5

9-6

[0268]

[0269] 중간체 9-5(3.7 g, 0.010 mol)에 bis(pinacolato)diboron(3.0 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (1)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 9-6> 2.8 g(수율 66%) 수득하였다. (m/z=420)

[0270] (7) 제조예 7 : 중간체 9-7의 합성




9-6

9-7

[0271]

[0272] 중간체 9-6(4.2 g, 0.010 mol)에 1,4-dibromobenzene(1.9 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 9-7> 3.2 g(수율 71%) 수득하였다. (m/z=449)

[0273] (8) 제조예 8 : 중간체 9-8의 합성




9-7

9-8

[0274]

[0275] 중간체 9-7(4.5 g, 0.010 mol)에 bis(pinacolato)diboron(3.0 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (1)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 9-8> 3.5 g(수율 71%) 수득하였다. (m/z=497)

[0276] (9) 제조예 9 : 화합물 9의 합성



9-8

2-2

9

[0277]


[0278] 중간체 9-8(5.0 g, 0.010 mol)에 중간체 2-2(2.8 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 9> 3.6 g(수율 63%)을 얻었다.

[0279] H-NMR (200MHz, $CDCl_3$): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.15/s, 8.08/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.84/d, 7.76/s, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.45/m, 7.42/m) 2H(7.79/d, 7.55/m, 7.51/m, 7.33/m, 1.85/s) 4H(7.25/d)

[0280] LC/MS: $m/z=573[(M+1)^+]$

[0281] 실시예 10 : 화합물 10의 합성

[0282] (1) 제조예 1 : 화합물 10의 합성



[0283]


[0284] 중간체 9-8(5.0 g, 0.010 mol)에 2-bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene(2.2 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 10> 3.9 g(수율 69%)을 얻었다.

[0285] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.15/s, 7.93/d, 7.87/d, 7.84/d, 7.77/s, 7.71/d, 7.63/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.55/d, 7.45/m, 7.42/m, 7.38/m, 7.36/d, 7.28/m) 2H(7.33/m, 1.85/s, 1.72/s) 4H(7.25/d)

[0286] LC/MS: $m/z=563[(M+1)^+]$

[0287] 실시예 11 : 화합물 11의 합성

[0288] (1) 제조예 1 : 화합물 11의 합성



[0289]


[0290] 중간체 9-8(5.0 g, 0.010 mol)에 4-bromopyrene(2.2 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 11> 4.1 g(수율 71%)을 얻었다.

[0291] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.15/s, 7.93/s, 7.87/d, 7.84/s, 7.84/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.45/m, 7.42/m, 7.36/d)

[0292] LC/MS: $m/z=571[(M+1)^+]$

[0293] 실시예 12 : 화합물 12의 합성

[0294] (1) 제조예 1 : 화합물 12의 합성



[0295]

[0296] 중간체 9-8(5.0 g, 0.010 mol)에 5-bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene (2.6 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 12> 4.0 g(수율 65%)을 얻었다.


[0297] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.56/d, 8.52/d, 8.15/s, 8.09/d, 7.99/s, 7.87/d, 7.60/d, 7.54/m,

7.51/m, 7.45/m, 7.44/m, 7.42/m, 7.36/d, 7.24/m) 2H(7.71/d, 7.61/d, 7.33/m, 1.85/s, 1.78/s) 4H(7.25/d)

[0298] LC/MS: $m/z=613[(M+1)^+]$

[0299] 실시예 13 : 화합물 13의 합성


[0300] (1) 제조예 1 : 중간체 13-0의 합성



[0301]

[0302] 4-bromonaphthalen-2-ol(2.2 g, 0.010 mol)에 trifluoromethane sulfonic anhydride(3.1 g, 0.011 mol), pyridine(1.0 g, 0.013 mol)를 넣고 실시예 2-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 중간체 13-0 2.6 g(수율 75%)을 얻었다.($m/z=353$)


[0303] (2) 제조예 2 : 중간체 13-1의 합성



[0304]

[0305] 중간체 9-6(4.2 g, 0.010 mol), 중간체 13-0(2.8 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 13-1> 3.7 g(수율 74%) 수득하였다. ($m/z=499$)

[0306] (3) 제조예 3 : 화합물 13의 합성



[0307]


[0308] 중간체 13-1(4.5 g, 0.010 mol)에 naphthalen-1-ylboronic acid(2.1 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 13> 3.9 g(수율72%) 수득하였다.

[0309] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.42/d, 8.15/s, 8.04/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.84/d, 7.76/s, 7.71/d, 7.60/d, 7.45/m, 7.42/m, 7.36/d) 2H(8.55/d, 8.08/d, 7.61/d, 7.33/m, 1.85/s) 4H(7.55/m)

[0310] LC/MS: $m/z=547[(M+1)^+]$

[0311] 실시예 14 : 화합물 14의 합성

[0312] (1) 제조예 1 : 화합물 14의 합성



[0313]


[0314] 중간체 13-1(4.5 g, 0.010 mol)에 phenyl boronic acid(1.5 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 14> 3.9 g(수율 78%) 수득하였다.

[0315] H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.15/s, 8.08/d, 7.87/d, 7.85/d, 7.84/d, 7.76/s, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.45/m, 7.42/m, 7.36/d) 2H(7.55/m, 7.33/m, 1.85/s)

[0316] LC/MS: m/z=502[(M+1)⁺]

[0317] 실시예 15 : 화합물 15의 합성

[0318] (1) 제조예 1 : 화합물 15의 합성



[0319]


[0320] 중간체 13-1(4.5 g, 0.010 mol)에 3,5-dimethylphenylboronic acid(1.8 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 15> 3.8 g(수율73%) 수득하였다.

[0321] H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.15/s, 8.08/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.76/s, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.55/m, 7.45/m, 7.42/m, 7.36/d, 7.31/s) 2H(7.84/d, 7.60/s, 7.33/m, 2.34/s, 1.85/s)

[0322] LC/MS: m/z=526[(M+1)⁺]

[0323] 실시예 16 : 화합물 16의 합성

[0324] (1) 제조예 1 : 화합물 16의 합성



[0325]


[0326] 중간체 13-1(4.5 g, 0.010 mol)에 3,5-difluorophenylboronic acid(1.9 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 16> 4.1 g(수율76%) 수득하였다.

[0327] H-NMR (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.15/s, 8.08/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.76/s, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.55/d, 7.45/m, 7.42/m, 7.36/d, 6.64/s) 2H(7.55/m, 7.33/m, 7.29/d, 1.85/s)

[0328] LC/MS: $m/z=533[(M+1)^+]$

[0329] 실시예 17 : 화합물 17의 합성

[0330] (1) 제조예 1 : 화합물 17의 합성



[0331]


[0332] 중간체 13-1(4.5 g, 0.010 mol)에 naphthalen-2-ylboronic acid(2.1 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 17> 4.3 g(수율 78%) 수득하였다.

[0333] H-NMR (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.15/s, 8.08/d, 7.92/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.84/d, 7.76/s, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.58/d, 7.42/m) 2H(8.00/d, 7.59/m, 7.55/m, 7.33/m, 1.85/s)

[0334] LC/MS: $m/z=547[(M+1)^+]$

[0335] 실시예 18 : 화합물 18의 합성

[0336] (1) 제조예 1 : 화합물 18의 합성



[0337]


[0338] 중간체 13-1(4.5 g, 0.010 mol)에 4-(trimethylsilyl)phenylboronic acid(2.3 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 18> 3.5 g(수율 62%) 수득하였다.

[0339] H-NMR (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.15/s, 8.08/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.84/d, 7.76/s, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.42/m) 2H(7.77/d, 7.55/m, 7.46/d, 7.33/m, 1.85/s) 3H(0.25/s)

[0340] LC/MS: $m/z=569[(M+1)^+]$

[0341] 실시예 19 : 화합물 19의 합성

[0342] (1) 제조예 1 : 화합물 19의 합성



[0343]


[0344] 중간체 13-1(4.5 g, 0.010 mol)에 4-tert-butylphenylboronic acid(2.1 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 19> 4.1 g(수율74%) 수득하였다.

[0345] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.15/s, 8.08/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.84/d, 7.76/s, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.42/m) 2H(7.55/m, 7.38/d, 7.37/d, 7.33/m, 1.85/s) 3H(1.35/s)

[0346] LC/MS: $m/z=553[(M+1)^+]$

[0347] 실시예 20 : 화합물 20의 합성

[0348] (1) 제조예 1 : 화합물 20의 합성



[0349]


[0350] 중간체 13-1(4.5 g, 0.010 mol)에 3,5-diisocyanophenylboronic acid (2.1 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 20> 3.7 g(수율 67%) 수득하였다.

[0351] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.15/s, 8.08/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.84/d, 7.76/s, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.47/s, 7.42/m) 2H(8.01/s, 7.55/m, 7.33/m, 1.85/s)

[0352] LC/MS: $m/z=547[(M+1)^+]$

[0353] 실시예 21 : 화합물 21의 합성

[0354] (1) 제조예 1 : 화합물 21의 합성



[0355]

[0356] 중간체 13-1(4.5 g, 0.010 mol)에 perfluorophenylboronic acid(2.5 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예


(2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 21> 3.7 g(수율 63%) 수득하였다.

[0357] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.15/s, 8.08/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.84/d, 7.76/s, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.42/m) 2H(7.55/m, 7.33/m, 1.85/s)

[0358] LC/MS: $m/z=587[(M+1)^+]$

[0359] 실시예 22 : 화합물 22의 합성


[0360] (1) 제조예 1 : 중간체 22-1의 합성



[0361]

[0362] 중간체 9-6(4.2 g, 0.010 mol)에 1,4-dibromonaphthalene(2.3 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 22-1> 3.7 g(수율 74%) 수득하였다. (m/z 500)

[0363] (2) 제조예 2 : 화합물 22의 합성



[0364]


[0365] 중간체 22-1(5.0 g, 0.010 mol)에 naphthalen-1-ylboronic acid(2.1 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 22> 3.4 g(수율 63%) 수득하였다.

[0366] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.42/d, 8.15/s, 8.08/d, 8.04/d, 7.87/d, 7.84/d, 7.71/d, 7.60/d, 7.45/m, 7.42/m) 2H(8.01/d, 7.61/d, 7.33/m, 1.85/s) 3H(8.55/d) 4H(7.55/m)

[0367] LC/MS: $m/z=547[(M+1)^+]$

[0368] 실시예 23 : 화합물 23의 합성

[0369] (1) 제조예 1 : 화합물 23의 합성



[0370]


[0371] 중간체 22-1(5.0 g, 0.010 mol)에 phenyl boronic acid(1.4 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 23> 3.7 g(수율 74%) 수득하였다.

[0372] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.15/s, 7.87/d, 7.84/d, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.45/m, 7.42/m, 7.41/m, 7.36/d) 2H(8.55/d, 8.01/d, 7.79/d, 7.55/m, 7.51/m, 7.33/m, 1.85/s)

[0373] LC/MS: $m/z=497[(M+1)^+]$

[0374] 실시예 24 : 화합물 24의 합성


[0375] (1) 제조예 1 : 중간체 24-1의 합성



[0376]

[0377] 중간체 9-6(4.2 g, 0.010 mol)에 N-bromosuccinimide(1.8 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 24-1> 2.6 g (수율 52%)을 얻었다.($m/z=499$)


[0378] (2) 제조예 2 : 중간체 24-2의 합성



[0379]

[0380] 중간체 24-1(5.0 g, 0.010 mol)에 phenyl boronic acid(1.4 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 24-2> 3.5 g(수율 71%) 수득하였다.($m/z=496$)


[0381] (3) 제조예 3 : 중간체 24-3의 합성



[0382]

[0383] 중간체 24-2(5.0 g, 0.010 mol)에 1,4-dibromobenzene(1.9 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 24-3> 3.8 g(수율 73%) 수득하였다.($m/z=525$)

[0384] (4) 제조예 4 : 화합물 24의 합성



[0385]


[0386] 중간체 24-3(5.3 g, 0.010 mol)에 pyren-4-ylboronic acid(3.0 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 24> 4.7 g(수율 73%) 수득하였다.

[0387] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(7.93/s, 7.87/d, 7.84/d, 7.71/m, 7.61/d, 7.60/d, 7.45/m, 7.42/m, 7.41/m, 7.36/d) 2H(8.12/d, 7.88/m, 7.82/d, 7.71/d, 7.52/d, 7.51/m, 7.33/m, 1.85/s) 4H(7.25/d)

[0388] LC/MS: $m/z=647[(M+1)^+]$

[0389] 실시예 25 : 화합물 25의 합성

[0390] (1) 제조예 1 : 화합물 25의 합성



[0391]


[0392] 중간체 24-3(5.3 g, 0.010 mol)에 9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-ylboronic acid(2.9 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 25> 4.9 g(수율 76%) 수득하였다.

[0393] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(7.93/d, 7.87/d, 7.84/d, 7.77/s, 7.71/d, 7.63/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.55/d, 7.45/m, 7.42/m, 7.41/m, 7.38/m, 7.36/d, 7.28/m) 2H(7.52/d, 7.51/m, 7.33/m, 1.85/s, 1.72/s) 4H(7.25/d)

[0394] LC/MS: $m/z=639[(M+1)^+]$

[0395] 실시예 26 : 화합물 26의 합성


[0396] (1) 제조예 1 : 중간체 26-1의 합성



[0397]

[0398] 중간체 24-2(5.0 g, 0.010 mol)에 1,4-dibromonaphthalene(2.3 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 26-1> 4.3 g(수율75%) 수득하였다.($m/z=575$)

[0399] (2) 제조예 2 : 화합물 26의 합성



[0400]

[0401] 중간체 26-1(5.8 g, 0.010 mol)에 naphthalen-1-ylboronic acid(2.1 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 26> 4.7 g(수율 75%) 수득하였다.


[0402] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.42/d, 8.08/d, 8.04/d, 7.87/d, 7.84/d, 7.71/d, 7.60/d, 7.45/m,

7.42/m, 7.36/d) 2H(8.01/d, 7.61/d, 7.52/d, 7.51/m, 7.33/m, 1.85/s) 3H(8.55/d) 4H(7.55/m)

[0403] LC/MS: $m/z=623[(M+1)^+]$

[0404] 실시예 27 : 화합물 27의 합성

[0405] (1) 제조예 1 : 화합물 27의 합성



[0406]


[0407] 중간체 26-1(5.8 g, 0.010 mol)에 phenyl boronic acid(1.4 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 27> 4.1 g(수율 71%) 수득하였다.

[0408] H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(7.87/d, 7.84/d, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.45/m, 7.42/m, 7.36/d) 2H(8.55/d, 8.01/d, 7.79/d, 7.55/m, 7.41/m, 7.33/m, 1.85/s) 4H(7.51/m)

[0409] LC/MS: $m/z=572[(M+1)^+]$

[0410] 실시예 28 : 화합물 28의 합성


[0411] (1) 제조예 1 : 중간체 28-1의 합성



[0412]

[0413] 중간체 24-2(5.0 g, 0.010 mol), 중간체 13-0(2.8 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 28-1> 4.1 g(수율 71%) 수득하였다. ($m/z=576$)

[0414] (2) 제조예 2 : 화합물 28의 합성



[0415]


[0416] 중간체 28-1(5.8 g, 0.010 mol)에 naphthalen-1-ylboronic acid(2.1 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 <화합물 28> 4.6 g(수율74%) 수득하였다.

[0417] H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(8.42/d, 8.04/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.84/d, 7.76/s, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.45/m, 7.42/m, 7.41/m, 7.36/d) 2H(8.55/d, 8.08/d, 7.52/d, 7.51/m, 7.33/m, 1.85/s) 4H(7.55/m)

[0418] LC/MS: $m/z=623[(M+1)^+]$

[0419] 실시예 29 : 화합물 29의 합성


[0420] (1) 제조예 1 : 중간체 29-1의 합성



[0421]

[0422] 중간체 9-7(4.5 g, 0.010 mol)에 bis(pinacolato)diboron(3.0 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (1)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 29-1> 3.5 g(수율 71%) 수득하였다. ($m/z=497$)


[0423] (2) 제조예 2 : 중간체 29-2의 합성



[0424]

[0425] 중간체 29-1(5.0 g, 0.010 mol)에 중간체 2-2(2.8 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 29-2> 4.1 g(수율 71%)을 얻었다. ($m/z=572$)


[0426] (3) 제조예 3 : 중간체 29-3의 합성



[0427]

[0428] 중간체 29-2(5.7 g, 0.010 mol)에 N-bromosuccinimide(3.6 g, 0.020 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 29-3> 2.3 g(수율 32%)을 얻었다. ($m/z=730$)

[0429] (4) 제조예 4 : 화합물 29의 합성



[0430]


[0431] 중간체 29-3(7.3 g, 0.010 mol)에 phenyl boronic acid(2.8 g, 0.024 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 29> 4.8 g(수율 66%)을 얻었다.

[0432] H-NMR (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.15/s, 8.08/d, 7.85/s, 7.76/s, 7.71/d, 7.66/d, 7.64/d, 7.36/d) 2H(7.67/d, 7.55/m, 7.33/m, 1.85/s) 3H(7.41/m) 4H(7.25/d) 6H(7.79/d, 7.51/m)

[0433] LC/MS: $m/z=725[(M+1)^+]$


[0434] 실시예 30 : 화합물 30의 합성

[0435] (1) 제조예 1 : 중간체 30-1의 합성




[0437] 중간체 1-1(3.6 g, 0.012 mol)에 10-iodophenanthren-9-ol(3.2 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 30-1> 2.6 g (수율 70%)을 얻었다.($m/z=370$)

[0438] (2) 제조예 2 : 중간체 30-2의 합성




[0440] 중간체 30-1(3.7 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (3)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 30-2> 2.3 g(수율 61%)을 얻었다.($m/z=380$)

[0441] (3) 제조예 3 : 중간체 30-3의 합성



[0443] 중간체 30-2(3.8 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (4)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 30-3> 2.9 g (수율 80%)수득하였다 ($m/z=366$)

[0444] (4) 제조예 4 : 중간체 30-4의 합성




30-3

30-4

[0445]

[0446] 중간체 30-3(3.7 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (5)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 30-4> 2.3 g(수율 59%)수득하였다 (m/z=394)

[0447] (5) 제조예 5 : 중간체 30-5의 합성




30-4

30-5

[0448]

[0449] 중간체 30-4(3.9 g, 0.010 mol)에 N-bromosuccinimide(1.8 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 30-5> 1.9 g (수율 40%)을 얻었다.(m/z=473)

[0450] (6) 제조예 6 : 중간체 30-6의 합성




30-5

30-6

[0451]

[0452] 중간체 30-5(4.7 g, 0.010 mol)에 bis(pinacolato)diboron(3.0 g, 0.012 mol) 를 넣고 실시예 1-제조예 (1)에서 사용된 동일한 방법으로 <중간체 30-6> 3.7 g(수율 71%) 수득하였다. (m/z=520)

[0453] (7) 제조예 7 : 화합물 30의 합성



30-6

2-2

30

[0454]


[0455] 중간체 30-6(5.2 g, 0.010 mol)에 중간체 2-2(2.8 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 30> 4.4 g(수율 73%)을 얻었다.

[0456] H-NMR (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.55/d, 8.08/d, 8.01/d, 7.88/d, 7.87/d, 7.85/s, 7.76/s, 7.61/d, 7.45/m, 7.41/m, 7.38/m, 7.36/m) 2H(8.93/d, 8.12/d, 7.88/m, 7.82/m, 7.79/d, 7.55/m, 7.51/m, 1.98/s)

[0457] LC/MS: $m/z=597[(M+1)^+]$

[0458] 실시예 31 : 화합물 31의 합성

[0459] (1) 제조예 1 : 화합물 31의 합성



[0460]


[0461] 중간체 30-6(5.2 g, 0.010 mol)에 2-(4-bromophenyl)naphthalene(2.3 g, 0.008 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 31> 3.8 g(수율 64%)을 얻었다.

[0462] H-NMR (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.01/d, 7.92/d, 7.88/d, 7.87/d, 7.73/d, 7.61/d, 7.58/d, 7.45/m, 7.38/m, 7.36/m) 2H(8.93/d, 8.12/d, 8.00/d, 7.88/m, 7.82/m, 7.59/m, 1.98/s) 4H(7.25/d)

[0463] LC/MS: $m/z=597[(M+1)^+]$

[0464] 실시예 32 : 화합물 32의 합성


[0465] (1) 제조예 1 : 중간체 32-1의 합성



[0466]

[0467] 중간체 1-1(3.6 g, 0.012 mol)에 2-iodophenol(2.2 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 32-1> 1.7 g (수율 64%)을 얻었다.($m/z=270$)


[0468] (2) 제조예 2 : 중간체 32-2의 합성



[0469]

[0470] 중간체 32-1(2.7 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (3)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 32-2> 1.8 g (수율 63%)을 얻었다.($m/z=280$)

[0471] (3) 제조예 3 : 중간체 32-3의 합성




32-2

32-3

[0472]

[0473] 중간체 32-2(2.8 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (4)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 32-3> 2.1 g (수율 78%)수득하였다 (m/z=266)

[0474] (4) 제조예 4 : 중간체 32-4의 합성




32-3

32-4

[0475]

[0476] 중간체 32-3(2.7 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (5)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 32-4> 1.9 g (수율 65%)수득하였다 (m/z=294)

[0477] (5) 제조예 5 : 중간체 32-5의 합성




32-4

32-5

[0478]

[0479] 중간체 32-4(2.9 g, 0.010 mol)에 N-bromosuccinimide(1.8 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 32-5> 1.6 g (수율 44%)을 얻었다.(m/z=373)

[0480] (6) 제조예 6 : 중간체 32-6의 합성




32-6

[0481]

[0482] 4-bromonaphthalen-1-amine(2.2 g, 0.010 mol)에 3,5-dimethylphenylboronic acid(1.8 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 32-6> 1.8 g(수율 73%)을 얻었다.(m/z=247)


[0483] (7) 제조예 7 : 중간체 32-7의 합성



[0484]

[0485] 중간체 32-6(2.5 g, 0.010 mol)에 4-bromodibenzo[b,d]thiophene(2.6 g, 0.010 mol), Pd(dba)₂(0.5 g, 0.0005 mol), sodium-tert-butoxide(1.9 g, 0.020 mol), TOL 70 mL를 넣고 95 °C에서 4시간 교반하여 반응시켰다. 반응종료 후 H₂O : MC에 층분리 후 컬럼정제(n-HEXANE : MC)하여 <중간체 32-7> 3.3 g (77%)수득하였다 (m/z=429)

[0486] (8) 제조예 8 : 화합물 32의 합성



[0487]


[0488] 중간체 32-5(3.7 g, 0.010 mol)에 중간체 32-7(4.3 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 32-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 32> 5.4 g(수율 75%)을 얻었다.

[0489] H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(8.49/d, 8.45/d, 8.07/d, 8.01/d, 7.98/d, 7.88/d, 7.86/d, 7.81/d, 7.78/d, 7.71/d, 7.59/d, 7.54/m, 7.53/m, 7.52/m, 7.50/m, 7.44/m, 7.38/m, 7.36/m, 7.31/s, 7.27/m, 7.04/d, 6.86/d) 2H(7.60/s, 7.33/m, 2.34/s, 1.85/s)

[0490] LC/MS: m/z=722[(M+1)⁺]

[0491] 실시예 33 : 화합물 33의 합성


[0492] (1) 제조예 1 : 중간체 33-1의 합성



[0493]

[0494] 중간체 1-1(3.6 g, 0.012 mol)에 2,4-di-tert-butyl-6-iodophenol(3.3 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 33-1> 2.4 g (수율 64%)을 얻었다.(m/z=382)


[0495] (2) 제조예 2 : 중간체 33-2의 합성



[0496]

[0497] 중간체 33-1(3.8 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (3)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 33-2> 2.3 g (수율 59%)을 얻었다.(m/z=392)


[0498] (3) 제조예 3 : 중간체 33-3의 합성



[0499]

[0500] 중간체 33-2(3.9 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (4)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 33-3> 2.8 g (수율 73%)수득하였다 (m/z=378)


[0501] (4) 제조예 4 : 중간체 33-4의 합성



[0502]

[0503] 중간체 33-3(3.8 g, 0.010 mol)을 넣고 실시예 1-제조예 (5)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 33-4> 2.8 g (수율 68%)수득하였다 (m/z=406)

[0504] (5) 제조예 5 : 중간체 33-5의 합성



[0505]

[0506] 중간체 33-4(4.1 g, 0.010 mol)에 N-bromosuccinimide(1.8 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 4-5> 1.9 g (수율 40%)을 얻었다.(m/z=485)



[0510] (7) 제조예 7 : 중간체 33-7의 합성




[0513] (8) 제조예 8 : 중간체 33-8의 합성



- 73 -

[0516] (9) 제조예 9 : 화합물 33의 합성



[0517]


[0518] 중간체 33-5(4.9 g, 0.010 mol)에 중간체 33-8(7.5 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 33> 3.5 g (수율 61%)을 얻었다.

[0519] $^1\text{H-NMR}$ (200MHz, CDCl_3): δ ppm, 1H(8.01/d, 7.88/d, 7.87/d, 7.74/s, 7.61/d, 7.45/m, 7.44/s, 7.38/m, 7.36/m, 5.73/s) 2H(6.25/s, 1.85/s) 4H(7.39/d, 6.99/d, 6.81/d, 6.61/d) 6H(1.35/s)

[0520] LC/MS: $m/z=572[(M+1)^+]$

[0521] 실시예 34 : 화합물 34의 합성


[0522] (1) 제조예 1 : 중간체 34-1의 합성



[0523]

[0524] 중간체 1-5(3.7 g, 0.010 mol)에 N-bromosuccinimide(1.8 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 34-1> 1.5 g (수율 33%)을 얻었다.($m/z=452$)


[0525] (2) 제조예 2 : 중간체 34-2의 합성



[0526]

[0527] 4-aminobenzonitrile(1.2 g, 0.010 mol)에 4-bromo-2-chloro-1-fluorobenzene(2.1 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 32-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 34-2> 1.8 g(수율 75%)을 얻었다.($m/z=246$)


[0528] (3) 제조예 3 : 중간체 34-3의 합성



[0529]

[0530] 중간체 34-2(2.5 g, 0.010 mol)에 naphthalen-1-ylboronic acid(2.0 g, 0.012 mol)를 넣고 실시예 1-제조예 (2)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 34-3> 2.5 g (수율 73%)을 얻었다.(m/z=338)

[0531] (4) 제조예 4 : 화합물 34의 합성



[0532]


[0533] 중간체 34-1(4.5 g, 0.010 mol)에 중간체 34-3(6.8 g, 0.020 mol)를 넣고 실시예 32-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 34> 6.2 g(수율 64%)을 얻었다.

[0534] ¹H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(8.01/d, 7.88/d, 7.59/d, 7.44/m, 7.38/m, 7.36/m, 7.11/d) 2H(8.55/d, 8.42/d, 8.08/d, 8.04/d, 7.61/m, 7.05/d, 6.87/s, 6.57/d, 1.85/s) 4H(7.55/m, 7.39/d) 6H(6.81/d)

[0535] LC/MS: m/z=968[(M+1)⁺]

[0536] 실시예 35 : 화합물 35의 합성


[0537] (1) 제조예 1 : 중간체 35-1의 합성



[0538]

[0539] dibenzo[b,d]thiophen-4-amine(2.0 g, 0.010 mol)에 1-bromo-3,5-dimethylbenzene(1.9 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 32-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <중간체 35-1> 2.3 g(수율 75%)을 얻었다.(m/z=307)

[0540] (2) 제조예 2 : 화합물 35의 합성



[0541]

[0542] 중간체 9-7(4.5 g, 0.010 mol)에 중간체 35-1(3.1 g, 0.010 mol)를 넣고 실시예 32-제조예 (7)에서 사용된 동일한 방법으로 합성하여 <화합물 35> 4.8 g(수율 71%)을 얻었다.

[0543] ¹H-NMR (200MHz, CDCl₃): δ ppm, 1H(8.45/d, 8.15/s, 7.98/d, 7.87/d, 7.84/d, 7.81/d, 7.71/d, 7.61/d, 7.60/d, 7.52/m, 7.50/m, 7.45/m, 7.42/m, 7.36/d, 7.27/m, 6.86/d, 6.71/s) 2H(7.54/d, 7.33/m, 6.69/d, 6.36/d, 2.34/s, 1.85/s)

[0544] LC/MS: m/z=672[(M+1)⁺]

[0545] 소자 실시예 1 : 화합물 1을 발광층의 형광 블루 호스트 재료로 하여 유기전계발광소자 제조

[0546] ITO로 코팅된 유리기판 위에 CuPc를 80 nm, α-NPD를 30 nm를 성막한 후 <화합물 1> + <화합물 B> 6%를 혼합하여 25 nm, 증착속도 0.1 m/sec로 성막한 다음 Alq₃를 40 nm, LiF를 1 nm, Al을 120 nm의 순서로 성막하여 유기전계발광소자를 제조하였다. 이때, 각 물질의 증착속도는 CuPc, α-NPD, Alq₃는 0.1 nm/sec, LiF는 0.01 nm/sec, Al은 0.5 nm/sec로 하였다.

[0547] 소자 실시예 2 내지 31

[0548] 상기 화합물 1 대신 하기 [표 1]에 기재된 화합물을 사용한 것을 제외하고는 소자 실시예 1과 동일한 방법으로 소자 실시예 2 내지 31의 유기전계발광소자를 제조하였다.

[0549] 소자 비교예 1

[0550] 비교예를 위한 유기발광다이오드 소자는 상기 실시예의 소자구조에서 발명에 의해 제조된 화합물 대신 일반적으로 형광호스트 물질로 많이 사용되고 있는 화합물A(ADN)를 사용한 점을 제외하고 동일하게 제작하였다.

[0551] 소자 실시예 32 : 화합물 32를 발광층의 형광 블루 도펀트 재료로 하여 유기전계발광소자 제조


[0552] ITO로 코팅된 유리기판 위에 CuPc를 80 nm, α-NPD를 30 nm를 성막한 후 <화합물 A> + <화합물 32> 6%를 혼합하여 25 nm, 증착속도 0.1m/sec로 성막한 다음 Alq₃를 40 nm, LiF를 1 nm, Al을 120 nm의 순서로 성막하여 유기전계발광소자를 제조하였다. 이때, 각 물질의 증착속도는 CuPc, α-NPD, Alq₃는 0.1 nm/sec, LiF는 0.01 nm/sec, Al은 0.5 nm/sec로 하였다.

[0553] 소자 실시예 33 내지 35

[0554] 상기 화합물 32 대신 하기 [표 2]에 기재된 화합물을 사용한 것을 제외하고는 소자실시예 32과 동일한 방법으로 소자실시예 33 내지 35의 유기전계발광소자를 제조하였다.

[0555] 소자 비교예 2

[0556] 비교예를 위한 유기발광다이오드 소자는 상기 실시예의 소자구조에서 발명에 의해 제조된 화합물 대신 일반적으로 형광 도펀트 물질로 많이 사용되고 있는 화합물 B를 사용한 점을 제외하고 동일하게 제작하였으며 상기 화합물 A, 화합물 B의 구조는 아래와 같다.



[0557]

[0558] <화합물 A>

<화합물 B>

[0559] 이하, 상기 소자 실시예 1 내지 35와 소자 비교예 1, 2에 따라 제조된 유기전계발광소자의 특성을 비교한 결과를 하기 [표 1] 및 [표 2]에 나타내었다.

[0560] [Ⅹ 1]

	발광재료 HOST	구동전압(V) (1000 cd/m ²)	발광휘도 (cd/m ²)	발광효율 (cd/A)	(CIE(x, y))
소자실시예1	화합물1	5.1	745	6.1	(0.13,0.10)
소자실시예2	화합물2	5.3	722	6.1	(0.13,0.12)
소자실시예3	화합물3	5.1	751	6.4	(0.14,0.11)
소자실시예4	화합물4	5.5	711	6.1	(0.14,0.13)
소자실시예5	화합물5	5.3	774	6.5	(0.14,0.11)
소자실시예6	화합물6	5.1	811	6.5	(0.13,0.09)
소자실시예7	화합물7	5.5	800	6.1	(0.15,0.10)
소자실시예8	화합물8	5.3	788	6.7	(0.15,0.11)
소자실시예9	화합물9	5.4	744	6.6	(0.14,0.11)
소자실시예10	화합물10	5.1	735	6.1	(0.15,0.10)
소자실시예11	화합물11	5.1	721	6.4	(0.14,0.13)
소자실시예12	화합물12	5.3	801	6.5	(0.13,0.09)
소자실시예13	화합물13	5.5	800	6.2	(0.15,0.10)
소자실시예14	화합물14	5.2	768	6.5	(0.15,0.11)
소자실시예15	화합물15	5.4	744	6.2	(0.14,0.11)
소자실시예16	화합물16	5.1	745	6.1	(0.13,0.10)
소자실시예 17	화합물17	5.3	722	6.1	(0.13,0.12)
소자실시예18	화합물18	5.4	771	6.8	(0.14,0.11)
소자실시예 19	화합물19	5.5	711	6.1	(0.13,0.12)
소자실시예20	화합물20	5.3	774	6.5	(0.14,0.11)

[0561]

소자실시예 21	화합물21	5.1	833	6.5	(0.13,0.09)
소자실시예22	화합물22	5.5	800	6.1	(0.15,0.10)
소자실시예 23	화합물23	5.3	788	6.7	(0.15,0.11)
소자실시예24	화합물24	5.4	755	6.6	(0.14,0.11)
소자실시예 25	화합물25	5.3	735	6.3	(0.15,0.10)
소자실시예26	화합물26	5.1	721	6.4	(0.14,0.12)
소자실시예27	화합물27	5.3	791	6.5	(0.13,0.09)
소자실시예28	화합물28	5.5	800	6.2	(0.15,0.10)
소자실시예 29	화합물29	5.2	768	6.5	(0.13,0.11)
소자실시예30	화합물30	5.4	744	6.2	(0.14,0.11)
소자실시예 31	화합물31	5.3	791	6.5	(0.13,0.09)
비교예1	화합물A	6.5	557	4.0	(0.14,0.13)

[0562]

[0563]

[표 2]

	발광재료 DOPANT	구동전압(V) (1000 cd/m ²)	발광휘도 (cd/m ²)	발광효율 (cd/A)	(CIE(x, y))
소자실시예32	화합물32	5.1	745	6.1	(0.13,0.12)
소자실시예33	화합물33	5.3	722	6.1	(0.13,0.12)
소자실시예34	화합물34	5.1	751	6.4	(0.13,0.14)
소자실시예35	화합물35	5.5	711	6.1	(0.13,0.11)
비교예2	화합물B	6.5	557	4.0	(0.14,0.13)

[0564]

[0565]


구동전압 및 발광효율 측정

[0566]


상기 실시예 및 비교예에 따른 유기전계발광소자(기판크기 : 25 × 25 mm² / 증착면적 : 2 × 2 mm²)를 IVL 측정 셋트(CS-2000+지그+IVL프로그램)에 고정된 후 전류를 1 mA/m²씩 상승시키며 증착면의 발광 휘도(cd/m²), 구동전압(V), 발광효율(cd/A)을 측정하여 상기 [표 1] 및 [표 2]에 나타내었다. 상기 실시예와 비교예 및 [표 1], [표 2]의 결과로부터, 본 발명의 [화학식 1]에 따른 화합물 1 내지 35는 종래의 청색 형광 발광재료를 사용한 경우보다 구동전압 및 발광효율 등의 특성이 우수함을 보이므로, 표시소자, 디스플레이 소자 및 조명 등에 유용하게 사용될 수 있음을 알 수 있다.

도면


도면1




도면2




도면3




도면4



도면5



도면6



专利名称(译)	有机发光化合物和含有它们的有机电致发光器件		
公开(公告)号	KR101816810B1	公开(公告)日	2018-01-09
申请号	KR1020140122767	申请日	2014-09-16
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社P&H技术		
申请(专利权)人(译)	(注) 皮恩扎HI TECH		
当前申请(专利权)人(译)	(注) 皮恩扎HI TECH		
[标]发明人	HYUN SEO YONG 현서용 JUNG SUNG OUK 정성욱 KIM DONG WON 김동원		
发明人	현서용 정성욱 김동원		
IPC分类号	C09K11/06 C07C15/20 H01L51/50		
CPC分类号	C09K11/06 C07C15/20 H01L51/5024 H01L51/506 H01L51/5076 Y10S428/917 Y02B20/181		
其他公开文献	KR1020160032521A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

有机发光化合物本发明涉及应用于有机电致发光器件的有机发光化合物。有机发光化合物由[化学式1]表示，并且具有由[结构式1]或[结构式2]表示的取代基。当有机发光化合物作为主体化合物或掺杂剂化合物用于发光层时，可以提供具有优异的发光性能如驱动电压，亮度和耐久性的有机电致发光器件。 [化学式1] [结构式1] [结构式2]

